

## تقييم طرائق مختلفة لتقدير الجبس في تربة صناعية

حذيفة معن نجم ال حمندي ، جسام سالم جاسم الجبوري وباسم شاكر عبيد العبيدي

قسم علوم التربة والموارد المائية - كلية الزراعة - جامعة تكريت

### الخلاصة

الكلمات الدالة :

الهدف من هذه الدراسة هو لتقييم ثلاث طرائق لتقدير الجبس ( $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ) باستخدام رمل نقي (silica sand) بعد إضافة الجبس له بالمستويات التالية (5% و 10% و 15% و 20% و 25% و 30% و 50% و 70%) ( $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ). اعتمدت الطريقة الأولى على خلب الكالسيوم (Lagerwerff et al. 1965)، أما الطريقة الثانية فقد اعتمدت على إذابة الجبس ومن ثم ترسيبه على شكل كبريتات الباريوم (The Barium sulfate) (ASTM, 1988)، أما الطريقة الثالثة فقد اعتمدت على فقد الماء البلوري من كبريتات الكالسيوم المائية (الجبس) وهي طريقة Artieda et al. (2006). أظهرت النتائج تفوق طريقة الباريوم ASTM في المستويات الواطنة من الجبس (5%) حيث أعطت هذه الطريقة نسبة جبس قدرها 4.690% فيما أظهرت طريقة Artieda وطريقة Lagerwerff نسب قدرها (4.660% و 4.472%) على التوالي. لقد تفوقت طريقة Lagerwerff على طريقتي Artieda و ASTM عند إضافة الجبس إلى الرمل بنسبة 10% فقد أعطت طريقة Lagerwerff نسبة قدرها 9.528% فيما أعطت الطريقتين أعلاه Artieda و ASTM 9.479% و 9.144% على التوالي. تشير النتائج إلى تفوق طريقة Artieda على طريقتي Lagerwerff و ASTM في تقدير مستويات الجبس المتوسطة والعالية (15 و 25 و 50 و 70%) فقد أعطت نسب 14.604 و 24.626 و 49.412 و 69.242% حسب التراكيز المضافة أعلاه وعلى التوالي. أما طريقة Lagerwerff فقد كانت نتائج الجبس المقدرة كالآتي: 14.418 و 24.389 و 48.966 و 68.714% وأعطت طريقة ASTM 14.011 و 24.276 و 48.806 و 68.582% على التوالي حسب المستويات المضافة أعلاه.

طرائق تقدير الجبس

الجبس ، كبريتات الكالسيوم المتمينة

للمراسلة :

حذيفة معن نجم ال

حمندي

قسم علوم التربة

والموارد المائية -

كلية الزراعة -

جامعة تكريت

الاستلام:

31-5-2012

القبول :

5-8-2012

## Evaluation of different methods for gypsum determination in artificial soil

Hothefa M. N. Al-Hamandi, Jassam S. J. Al-Juburi, and Basim Sh. O. Alobaidy  
Department of Soil & Water –College of Agriculture-Tikrit University

### Key Words:

methods of  
gypsum  
Determination,  
gypsum,  
hydrated  
calcium sulfate  
Correspondence:  
Hothefa M. N.  
Al-Hamandi

Department of  
Soil & Water –  
College of  
Agriculture-Tikrit  
University

### Received:

31-5-2012

### Accepted:

5-8-2012

### ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate three different methods to estimate Gypsum ( $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ) by using pure sand (silica sand), after gypsum addition at 5, 10, 15, 25, 50, and 70% level. The first method is based on titration and chelating as described by (Lagerwerff et al. 1965). While the second method is based on gypsum dissolving of and precipitation as Barium Sulfate (ASTM, 1988). The third method used the crystalline water loss from aqueous calcium sulfate (Gypsum) (Artieda et al. 2006) method. The results showed that the ASTM method gave the higher value with the low level of gypsum (5%) which was 4.69%, while the other methods Artieda and Lagerwerff, gave 4.66% and 4.472% respectively. Lagerwerff method gave higher result than Artieda and the ASTM methods for the level 10%. Lagerwerff method gave a percent of gypsum which was 9.528% while Artieda and the ASTM methods gave 9.479% and 9.146% respectively. The results from this study showed that Artieda method is better than both Lagerwerff and the ASTM methods in estimating of gypsum at medium and high levels (15%, 25%, 50%, and 70%), as they gave the percents 14.604%, 24.626%, 49.412% and 69.242%, respectively. While Lagerwerff method gave the following values 14.418%, 24.389%, 48.966%, and 68.714%, the ASTM method gave the values 14.011%, 24.276%, 48.806% and 68.582% respectively with the same levels; 15%, 25%, 50%, and 70%.

البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الأول

## المقدمة

تعد التربة الجبسية من التربة الواسعة الانتشار في المناطق الجافة وشبه الجافة، ذات معدل الأمطار الواطئة إذ تكون كمية الأمطار المتساقطة غير كافية لغسل الجبس من التربة. وتتشكل التربة الجبسية حوالي 100 مليون هكتار من مساحة العالم، منها 63 % من مساحة الوطن العربي، في حين تشكل أكثر من 20% من مساحة العراق (سليم، 2001). ونظرا لأهمية الجبس كمكون رئيسي لهذه التربة فقد اقترحت العديد من طرائق التقدير أهمها الموصوفة من قبل الباحثين (Bower and Huss, 1948 و USDA 1954 و Lagerwerff, et. al. 1965 و ASTM 1988 و Artieda et.al. 2006)، إن اختلاف الأسس التي اعتمدتها الطرائق السابقة أدى إلى تباين في دقة النتائج المتحصل عليها نسبة لكل طريقة، وهذا التباين في النتائج قاد إلى أخطاء عديدة في نسب الجبس الأمر الذي يؤدي إلى افتراضات خاطئة عند محاولة معالجة التربة الجبسية لغرض استغلالها من الناحية الهندسية لإنشاء المباني أو من الناحية الزراعية (عبد الكريم، 1993). فقد جاءت هذه الدراسة هادفة إلى: تقييم طرائق مختلفة لتقدير الجبس في التربة وتحديد الطريقة الأمثل في تقدير الجبس لمديات المحتوى الجبسي العالي والواطي.

المواد وطرائق البحث

تم تحضير خليط من الجبس النقي مع الرمل النقي (تربة صناعية) ونسب مختلفة هي ( 5% و 10% و 15% و 20% و 25% و 30% و 50% و 70% ) كما تم اختيار ثلاث طرائق شائعة الاستخدام في التقدير اعتمادا على المكونات الكيميائية للجبس (CaSO<sub>4</sub> . 2H<sub>2</sub>O).

## الحسابات :

$$\text{الكالسيوم (ملي مكافئ)} = \frac{\text{حجم الفرسين (حجم EDTA)} \times 0.01 \times 1000}{\text{حجم المحلول}}$$

حجم المحلول

$$\text{الكالسيوم (غم)} = \frac{\text{ملي مكافئ الكالسيوم} \times 20}{1000}$$

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| CaSO <sub>4</sub> . 2H <sub>2</sub> O | Ca |
| 172                                   | 40 |
| M                                     | V  |

تضمنت الطريقة الأولى استخدام طريقة التسحيح وخبث الكالسيوم بوساطة الـ EDTA. والطريقة الثانية اعتمدت على ترسيب الكبريتات بشكل كبريتات الباريوم (BaSO<sub>4</sub>). أما الطريقة الثالثة على إزالة جزيئات الماء من المركب باستعمال الحرارة. تم اختيار هذه الطرائق باستعمال التربة الصناعية وبخمس مكررات لكل تربة ثم جرى تحليل النتائج المتحصل عليها باستعمال اختبار دنكن على مستويين (0.01، 0.05).

الطريقة الأولى: طريقة الترسيب بالأستون والموصوفة من قبل

Lagerwerff et. al (1965)

قبل

المواد الكيميائية المستخدمة

1. أستون 99% CH<sub>3</sub> CO CH<sub>3</sub>
2. حامض الخليك CH<sub>3</sub> COOH
3. نترات الكالسيوم المائية 2. Ca (NO<sub>3</sub>)  
4 H<sub>2</sub>O

## طريقة العمل

1. تم اخذ 1غم تربة جافة هوائيا وأضيف لها لتر من الماء بنسبة (1:1000) تربة: ماء ووضعها في الهزاز لمدة 5 ساعات.
2. تم ترشيح المحلول بورق ترشيح واخذ الرائق.
3. تم ترسيب الجبس بإضافة كمية كافية من الأستون إلى المحلول وقطرات من حامض الخليك وقطرات من نترات الكالسيوم المائية.
4. تم ترشيح المزيج خلال ورق الترشيح.
5. تم إذابة كمية الجبس بالماء المقطر.
6. تم تقدير الكالسيوم بوساطة ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA).
7. تم حساب نسبة الجبس وفق الأتي.

$$\text{نسبة الجبس (\%)} = \frac{M}{\text{وزن النموذج}} \times 100$$

إذ إن :

V = كمية الكالسيوم (غم)

M = كمية كبريتات الكالسيوم المائية (غم)

الطريقة الثانية : طريقة الترسيب بكلوريد الباريوم  
(الموصوفة من قبل (ASTM, 1988)

المواد الكيميائية المستخدمة

1. حامض الهيدروكلوريك المركز HCl .
2. كلوريد الباريوم، 10% ،  $\text{BaCl}_2 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$  .
3. محلول نترات الفضة  $\text{AgNO}_3$  (0.05N)

طريقة العمل

1. تم اخذ 1غم تربة جافة هوائية وإضافة 5 مللتر من حامض الهيدكلوريك بتركيز 20%.
2. تم غلي المخلوط لعدة دقائق ومن ثم الترشيح .
3. إضافة 10 مللتر من المحلول المضاف  $(\text{BaCl}_2 \cdot 2 \text{H}_2\text{O})$  القريب من الغليان بتركيز 10% على شكل قطرات بوساطة الماصة قطرة - قطرة، حتى يتكون راسب أبيض على هيئة  $\text{BaSO}_4$  وحسب المعادلة التالية.

الحسابات :

$$\% \text{SO}_3 = \frac{\text{BaSO}_4 \text{ (غم)} \times 100 \times 0.343}{\text{وزن نموذج التربة (غم)}}$$

| $\text{SO}_3$ | $\text{SO}_4$                             |
|---------------|-------------------------------------------|
| 80            | 96                                        |
| Y             | X                                         |
| $\text{SO}_4$ | $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ |
| 96            | 172                                       |
| X             | Z                                         |

إذ إن :

Y = نسبة  $\text{SO}_3$

X = نسبة  $\text{SO}_4$

Z = نسبة  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

$0.343 = (\text{الوزن الجزئي لثلاثي اوكسيد الكبريت } SO_3) / (\text{الوزن الجزئي لكبريتات الباريوم})$

1. تم وزن الأطباق وهي فارغة وجافة وتسجيل أوزانها بعد ترقيمتها
2. تم وزن 10 غم تربة ووضعها في الفرن لمدة 3 أيام على درجة حرارة 70م.
3. ثم وزنت وسجلت القراءة .
4. توضع العينات في الفرن على درجة حرارة 90م لمدة يومين.
5. ثم وضعت مرة أخرى في الفرن بدرجة حرارة 105م وحتى ثبات الوزن.
6. ووضعت مرة أخرى في الفرن بدرجة حرارة 150م وحتى ثبات الوزن.
7. تم حساب الجبس وفق المعادلة أدناه

الطريقة الثالثة: Artieda et al. (2006) والموصوفة من قبل (Crystallization Water Loss) قياس الفقد في ماء التبلور  
الأجهزة المستخدمة  
- فرن حراري إلى حد 200 درجة مئوية  
- مجفف زجاجي هوائي (Desiccators)  
- ميزان حساس ذو أربع مراتب  
- أطباق مقاومة للحرارة (Pyrex)  
(Crystallizing dish)  
طريقة العمل

$$\text{Gypsum\%} = \left( \frac{ws - wf}{ws - wt} \right) 100 \left( \frac{100}{14.95} \right) = \left( \frac{ws - wf}{ws - wt} \right) 669$$

إذ إن:

$ws$  = وزن العينة الجافة عند درجة حرارة 70 درجة مئوية مع وعاء التجفيف  
 $wf$  = وزن العينة الجافة عند درجة حرارة 90 ، 105 ، 150 درجة مئوية مع وعاء التجفيف.  
 $wt$  = وزن وعاء التجفيف .

14.95 = عامل التصحيح لنسبة الجبس بين درجة حرارة 70-90 درجة مئوية.

19.10 = عامل التصحيح لنسبة الجبس بين درجة حرارة 70 - 105 درجة مئوية.

19.66 = عامل التصحيح لنسبة الجبس بين درجة حرارة 70 - 150 درجة مئوية.

#### النتائج والمناقشة

Artieda و ASTM إذ كانت هناك فروقات معنوية عند مستوى 0.05 جدول (1) ولكن لم تكن هناك فروقات معنوية عند مستوى 0.01 جدول (2) ، وأعطت طريقة Lagerwerff (9.528%) بينما طريقة Artieda نسبة (9.479%) وأخيراً بنسبة (9.144%) لطريقة ASTM .  
لقد انفردت طريقة Artieda بتفوق معنوي واضح على كل من طريقتي Lagerwerff و ASTM وذلك عند زيادة نسبة الجبس في التربة الصناعية إلى 15% جدول (1 و 2) ، فقد كانت نسب الجبس المقدرة بالطرائق Artieda و Lagerwerff و ASTM (14.604% ، 14.448%، 14.011%) على التوالي ، وكانت الفروقات معنوية بين الطرائق الثلاث عند مستوى (0.05) و (0.01) جدول (1 و 2) على التوالي.  
يتبين استمرار تفوق طريقة Artieda على كل من طريقة Lagerwerff و ASTM على التوالي مع استمرار زيادة نسبة الجبس إلى التربة الصناعية إلى 20% ، إذ أحدثت

تم مقارنة نتائج تقدير الجبس لكل مستوى من مستويات الإضافة للتربة الصناعية بطرائق التقدير الثلاث لبيان كفاءة كل طريقة عند كل مستوى من مستويات الإضافة فيلاحظ من الجدول (1) نسب الجبس المقدرة بالطرائق الثلاث عند مستوى إضافة (5%) في التربة الصناعية ، إذ تفوقت طريقة كبريتات الباريوم ASTM تليها طريقة الفرق بالتسخين Artieda وأخيراً طريقة الأستون Lagerwerff إذ أظهرت طريقة ASTM نسبة قدرها (4.690%) في حين أعطت طريقتي Artieda و Lagerwerff نسب قدرها (4.472، 4.660%) على التوالي. و يلاحظ من النتائج التي حصلنا عليها بأنه لا توجد فروقات معنوية بين الطرائق الثلاث المذكورة آنفاً وعلى المستويات (0.01، 0.05) على التوالي (جدول 1 و 2) .  
أما عند مستوى إضافة (10%) للجبس في التربة الصناعية فيتضح تفوق طريقة Lagerwerff على كل من طريقة

جدول (1) في حين لم تظهر فروقات معنوية عند مستوى (0.01) جدول (2).

يلاحظ من الجدول (1 و 2) عدم وجود فروقا معنوية بين الطرائق الثلاث عند المستوى (0.01, 0.05) عند مستوى جيبس مضاف قدره 50% إلا أن طريقة Artieda أحدثت تفوق واضح وغير معنوي على كل من طريقة Lagerwerff وطريقة ASTM، إذ حققت طريقة Artieda نسبة (49.412%)، وحققت طريقة كلا من Lagerwerff و ASTM (48.966%، 48.846%) على التوالي.

وكذلك تبين عدم وجود فروقات معنوية بين الطرائق الثلاث عند إضافة الجبس إلى الترب الصناعية بنسبة 70% وعند مستوى 0.05 و 0.01 جدول (1 و 2) على التوالي، إن طريقة Artieda تفوقت بشكل واضح وغير معنوي على كل من طريقتي Lagerwerff و ASTM، إذ أعطت طريقة Artieda نسبة مقدارها (69.242%) تتبعها طريقة Lagerwerff (68.714%) وأخيرا طريقة ASTM (68.582%).

طريقة Artieda نسبة قدرها (19.572%) في حين أعطت طريقتي Lagerwerff و ASTM نسبة (19.504% و 19.232%) على التوالي، إذ ظهرت فروقات معنوية بين الطرائق الثلاث عند مستوى (0.01, 0.05) جدول (1 و 2) على التوالي.

تشير النتائج هيمنة طريقة Artieda في تفوقها على طريقة Lagerwerff و ASTM عند زيادة نسبة الجبس إلى الترب الصناعية (25 و 30 و 50 و 70%) إذ أظهرت طريقة Artieda نسبة (24.626%) في حين كان نسبة طريقتي Lagerwerff و ASTM (24.389% و 24.276%) على التوالي عند نسب جيبس 25%، إذ بينت النتائج بأنه يوجد فرقا معنويا عند مستوى (0.05) جدول (1) وعلى العكس في مستوى (0.01) لم يوجد فرقا معنويا جدول (2).

أما عندما كانت نسبة الجبس في الترب الصناعية 30% فقد أعطت طريقة Artieda نسبة مقدارها (29.369%)، بينما كانت النسبة بين طريقتي Lagerwerff و ASTM (29.240%، 28.908%) على التوالي، إذ أوضحت النتائج أن هناك فروقات معنوية بين الطرائق عند مستوى (0.05)

جدول (1) النسب المئوية للجبس للتربة الصناعية والمقدرة بالطرائق المختلفة عند مستوى اختبار إحصائي (0.05)

| المعاملات | Artieda     | ASTM        | Lagerwerff   |
|-----------|-------------|-------------|--------------|
| 5%        | 4.660<br>a  | 4.690<br>a  | 4.472<br>a   |
| 10%       | 9.479<br>a  | 9.144<br>b  | 9.528<br>a   |
| 15%       | 14.604<br>a | 14.011<br>b | 14.448<br>a  |
| 20%       | 19.572<br>a | 19.232<br>b | 19.504<br>a  |
| 25%       | 24.626<br>a | 24.276<br>b | 24.389<br>ab |
| 30%       | 29.369<br>a | 28.908<br>b | 29.240<br>a  |
| 50%       | 49.412<br>a | 48.846<br>a | 48.966<br>a  |
| 70%       | 69.242<br>a | 68.582<br>a | 68.714<br>a  |

جدول (2) النسب المئوية للجبس للتربة الصناعية والمقدرة بالطرائق المختلفة عند مستوى اختبار إحصائي (0.01)


| المعاملات | Artieda     | ASTM        | Lagerwerff   |
|-----------|-------------|-------------|--------------|
| 5%        | 4.660<br>a  | 4.690<br>a  | 4.472<br>a   |
| 10%       | 9.479<br>a  | 9.144<br>a  | 9.528<br>a   |
| 15%       | 14.604<br>a | 14.011<br>b | 14.448<br>a  |
| 20%       | 19.572<br>a | 19.232<br>b | 19.504<br>ab |
| 25%       | 24.626<br>a | 24.276<br>a | 24.389<br>a  |
| 30%       | 29.369<br>a | 28.908<br>b | 29.240<br>ab |
| 50%       | 49.412<br>a | 48.846<br>a | 48.966<br>a  |
| 70%       | 69.242<br>a | 68.582<br>a | 68.714<br>a  |

المقدرة بالطرائق الثلاث ونسبة الجبس المضافة في الترب الصناعية ، فقد لوحظ أن طريقة ASTM أعطت أقل فرق بين النسبة المقدرة والنسبة الحقيقية وكان الفرق (0.31) عند نسبة 5% الأمر الذي يشير إلى أن طريقة ASTM هي الأفضل عند المستويات المنخفضة من الجبس (5%). في حين كانت طريقة Lagerwerff هي الأقل بالفرق بين الطرائق الثلاث عند مستوى 10% إذ بلغ الفرق (0.48) أما في المستويات المتوسطة والعالية من الجبس (من 15% إلى 70%) فإن أقل الفروقات كانت باستعمال طريقة Artieda مقارنة بطريقتي Lagerwerff و ASTM . مما سبق نستنتج انه طريقة ASTM هي الأفضل عند المستويات الواطئة من الجبس (أقل من 5% ) في حين أن طريقة Lagerwerff تكون الأفضل للمستويات بين (5%-10%) وتكون طريقة Artieda الأفضل لتقدير الجبس عند المستويات المتوسطة والعالية (15%-70%) من الجبس بسبب زيادة محتوى الماء البلوري بزيادة محتوى الجبس الأمر الذي يزيد من دقة الطريقة أعلاه .

ويعزى السبب في تفوق طريقة Artieda في الترب الصناعية في التراكيز العالية من الجبس من تركيز 15% إلى تركيز 70% إلى زيادة كمية الماء البلوري مع زيادة جزيئات كبريتات الكالسيوم المائية ، مما أدى إلى فقدانها بصورة واضحة على العكس في المستويات الواطئة من الجبس مما يؤدي إلى قلة جزيئات الماء وعدم وجود تغير واضح في المستويات وهذا ما اكده (Artieda, وآخرون، 2006) . وكذلك تفوق طريقة Lagerwerff على طريقة ASTM وقد يعود السبب إلى نسبة الماء العالية إلى التربة (1:1000) مما أدى إلى زيادة مساحة التلامس بين الجبس والماء وزيادة كفاءة إذابة الجبس بهذه الطريقة (Kemper et. al., 1975)، وقد أكد ذلك الباحثين الزبيدي (1981) وعبد الكريم (1993). أما عدم تفوق طريقة (ASTM) إلا في المستويات الواطئة (5%) فقد يعزى السبب إلى تكوين غلاف من كبريتات الباريوم حول الجبس الأمر الذي أدى إلى تقليل ذوبان الجبس وترسيب الكبريتات بشكل كبريتات الباريوم (Garman and Hesse, 1975) .  
ولبيان أفضلية الطرائق لتقدير الجبس في الترب الصناعية فقد بين الجدول (3) والشكل (1) الفرق بين نسبة الجبس

جدول (3) الفرق بين نسب الجبس المقارنة بالطرائق الثلاث والنسب الحقيقية

| المعاملات | Artieda | ASTM | Lagerwerff |
|-----------|---------|------|------------|
| %5        | 0.43    | 0.31 | 0.53       |
| %10       | 0.53    | 0.86 | 0.48       |
| %15       | 0.4     | 0.99 | 0.56       |
| %20       | 0.43    | 0.77 | 0.50       |
| %25       | 0.38    | 0.73 | 0.62       |
| %30       | 0.64    | 1.1  | 0.76       |
| %50       | 0.6     | 1.16 | 1.04       |
| %70       | 0.76    | 1.42 | 1.29       |



شكل (1) الفرق بين النسب المقاسة بالطرائق الثلاث والنسب الحقيقية للجبس في الترب الصناعية

الدور. أطروحة دكتوراه ، قسم التربة والموارد المائية . كلية الزراعة . جامعة بغداد.

عبد الكريم ، عامر وديع 1993، تقييم طرق مختلفة لتقدير المحتوى الجبسي لبعض الترب الجبسية في العراق، مجلة زراعة الرافدين. 25، (2) : 37- 45 .

#### المصادر

الزبيدي، أحمد حيدر وعبد العزيز البرزنجي وعفاف صالح . 1981 . تقييم طرق مختلفة لتقدير الجبس في الترب الجبسية في العراق. مجلة العلوم الزراعية العراقية ، مجلد (12).  
سليم ، قاسم احمد . 2001. تأثير نوعية ماء الري وطريقة إضافته في صفات الترب الجبسية لمنطقة

- Kemper, W. D.; Olsen, J. and Demooy, C. J. 1975. Dissolution Rate of Gypsum in flowing water . Soil Sci. Soc. Am .Proc. 39: 458 - 464.
- Lagerwerff , J.V ,G.W.Akin and S.W.Moses 1965. Dectection and determination of gypsum in soils. Soil Sci.Soc.Am.Proc.29: 353 – 540
- USDA.Salinity Laboratory Staff. (1954), Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils. Handbook No. 60. Washington, DC
- Artieda, O., J. Herrero, and P.J. Drohan.2006.Refinement of the differential water loss method for gypsum determination in soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 70 : 1932-1935.
- ASTM Standards (1988), Cement; Lime; Gypsum, Annual Book,
- Bower, C.A. and Huss. R.B. 1948. Rapid Conduotometric method for estimating gypsum in Soils, Soil Sci .66: 199 - 204.
- Garman , M. , and P .R . Hesse . 1975. Cation Exchange Capacity of Gypsum Soils Plant Soil. 42 : 477 - 480 .