

تحسين الخواص الكيميائية للاسمنت العراقي بإضافة مواد محلية مستخلصة من النفايات الزجاجية

مثنى عبد الحسن عبود الهلال *هدى رihan محصر الكيم

جامعة البصرة - مركز أبحاث البوليمر - قسم علوم المواد

*جامعة التقنية الجنوبية - الكلية التقنية الهندسية/البصرة - قسم تقنيات هندسة البيئة والتلوث

The improvement of the chemical properties for Iraqi cement by adding local materials to extracted from waste

Muthanna A. A. Alhelal and Huda R. M. Algaim*

Sciences of Materials Department, Polymer Research Center, University
of Basrah, Basrah, Iraq.

*Environmental and Pollution Department, Basrah Technical College,
South Technical University, Basrah, Iraq

Abstract

In this paper we get improvement of the chemical properties for Iraqi cement by adding the powder of glass and it became appropriate for several applications like the cementation process for the oil wells. We had a chemical analysis for a sample of Iraqi cement which get from Um Qaser factory (Basrah) and for many samples of the imported cement by the South Oil Company. The powder of glass was mixed with Iraqi cement in ratio (0.02) from the weight of cement, and we had the chemical analysis again. This result was compared with primary result for the Iraqi cement without filler and knowing the change in chemical properties and comparison the new cement with the imported cement to know the similarities between them. We get good results in improvement of chemical properties for the Iraqi cement in many directions and became appropriate for several applications and the property of resistance to sulfates, salt and acids which improved too. In this paper the recycling of glass waste in the environment which study by adding the powder of glass to Iraqi cements.

المستخلص

تضمن هذا البحث تطوير الخواص الكيميائية للاسمنت العراقي من خلال إضافة مسحوق الزجاج له ليصبح ملائماً لعدة تطبيقات منها تسميت آبار النفط حيث قمنا بالتحليل الكيميائي لعينات من الاسمنت العراقي المأخوذ

من معمل أسمنت أم قصر في محافظة البصرة و عينات من الاسمنت المستورد من قبل شركة نفط الجنوب لتسميت الآبار ومن ثم تطوير الاسمنت العراقي من خلال خلط المواد المضافة والمتمثلة بمسحوق الزجاج في بحثنا هذا مع أسمنت أم قصر بنسبة (0.02) من وزن الاسمنت و إعادة إجراء الفحوصات الكيميائية له و مقارنته نتائجها مع النتائج الأولية لاسمنت أم قصر بدون مضاد و معرفة التغير الحاصل في الخصائص و كذلك مقارنته مع الاسمنت المستورد لمعرفة مدى قرب الخواص الكيميائية بين النوعين و إمكانية الحصول على نفس خواص هذا الاسمنت ولقد حصلنا على نتائج جيدة حيث تحسنت الخواص الكيميائية للاسمنت العراقي بعدة اتجاهات مما يجعله ملائماً لتطبيقات متعددة ومن الصفات التي تم تحسينها هي مقاومة الأملاح و الكبريتات و الحوامض. كما إن هذا البحث قدم طريقة لتدوير النفايات الزجاجية في البيئة من خلال تحويلها إلى مسحوق الزجاج الذي استخدم كمادة مضافة للاسمنت في بحثنا هذا.

المقدمة

الاسمنت هو مادة ناعمة إذا أضفنا لها الماء نحصل على مونة لزجة ، تتحول لصلدة بعد فترة من الزمن في الماء أو الهواء على حد سواء ، و بالتالي نقول إن للاسمنت خواص هيدروليكيه أي إن للاسمنت الكفاءة على بدأ التصلب و الوصول إلى حالته الصلبة النهائية تحت الماء نتيجة لبعض التفاعلات الكيميائية المختلفة و تكوين منتجاً مقاوماً لنظارات الماء . لذلك فان للاسمنت دور هام كمادة لاحمة مسؤولة عن التلاصق بين المواد المختلفة و هذا الدور يظهر في استخدامات الاسمنت بكثرة في الاعمال الإنسانية و المعمارية (1) . يعود تاريخ صناعة الاسمنت إلى عام 1845 ، حيث قام إسحاق جونسن بحرق خليط من الطين و الجير في درجات حرارة عالية ليكون الكلكر الذي قام بطرحه بعد ذلك ليحصل على مادة تحوي على مركبات المادة الإسمنتية القوية و التي تشبه تقريباً مركبات الاسمنت البورتلاندي في العصور الحديثة (2) .

يتكون الاسمنت من ثلاثة مكونات أساسية وهي كربونات الكالسيوم الموجودة في الحجر الكلسي و السيليكا الموجودة في الرمل والطين والالومينا (اوكسيد الألミニوم) (3) . وهناك عده أنواع من الاسمنت منها الاسمنت البورتلاندي العادي والاسمنت البورتلاندي السريع التصلب والاسمنت البورتلاندي المنخفض الحرارة والاسمنت المقاوم للأملاح وال الكبريتات والاسمنت الألوميني وغيرها و تأخذ هذه الأنواع اسمها من طبيعة استعمالها (4) . دخل الاسمنت في العصر الحديث الكثير من مجالات التطبيق التي لم تكن موجودة قبل عدة عقود من السنين ، فنجد مثلاً انه لم يقتصر على الدخول في إنشاء ناطحات السحاب والأبراج السياحية العالمية و التقني في أشكالها فحسب وإنما أصبح ضرورة قصوى في العديد من مجالات الصناعة (5,6) .

إن أولى الأبحاث التي بدأت بهدف تطوير الاسمنت و تحسين خواصه و تعدد استخداماته بدأت في كل من فرنسا و ألمانيا و ذلك باستعمال الجير المطفأ Slaked lime و الرمل الذي (ثبت جودة في النوعية) على أن لا يكون بتماس مستمر مع الماء وخاصة مع ماء البحر (7) . هذه المسالة التي تعتبر من السليميات هي التي دعت إلى البحث عن سمنت يتصلب بوجود الماء وهذا ما تم اكتشافه على يد البناء جوزيف اسپدين Joseph Aspdin حيث لم يتوفر البوزلان في انكلترا فاستمرا البحث حتى عام (1824م) وحصل هذا البناء على براءة اختراع (8) . وهذا الاسمنت المائي يكون لونه رمادي مشابه إلى حجر الكلس المستخرج من جزيرة بورتلاند القريبة من الساحل الجنوبي لإنكلترا و منها اخذ الاسمنت البورتلاندي تسميته . إن أول اسمنت بورتلاند أنتج عام (1840م)

من قبل باركر الذي سماه بالأسمنت الروماني وقد تميز بليونة معينة وقد استعملت أحجار تم جلبها من جزيرة شيببي Sheppy الواقعة في مصب نهر التايمز التي استعملت في إنتاج الأسمنت بعد حرقها وسحقها . بعد هذا الاكتشاف ظهر ما يسمى بالأسمنت الطبيعي Natural Cement وكان ذلك في إنكلترا وفرنسا وروسيا و مكونات هذا الأسمنت بصورة عامة يحتوي على (70%) كربونات الكالسيوم CaCO_3 و (20%) سيليكا SiO_2 و (10%) ألومنيا Al_2O_3 وهذا المكونات هي المركبات الأساسية للأسمنت الحالي , ولكن كانت هناك مشكلة وهي إن هذا النوع ينافس بسرعة بسبب تصلبه السريع.

إن التطورات السريعة التي جرت على الأسمنت في فرنسا من قبل العالم فايكات Vicat كانت تتم بخلط الماء مع حجر الكلس والطين بنسبة أربعة أجزاء إلى جزء واحد والتي تسحق وتحرق ومن ثم تسحق مرة ثانية فينتج الأسمنت المشابه للأسمنت البورتلاندي العادي ولو انه لم يكن بنفس النعومة، و منذ ذلك الوقت و لحد الآن تطورت صناعة الأسمنت فاختلفت أنواعه المنتجة ولكن لازال الخليط الرئيسي للإنتاج هو الطين والكلس (9) . تعد صناعة الأسمنت في الوطن العربي بشكل عام وفي العراق بشكل خاص من الصناعات الغير متقدمة بالمقارنة مع مثيلاتها في الدول الأخرى حيث لم تتطور معامل إنتاج الأسمنت من تاريخ دخول هذه الصناعة إلى البلد و إلى يومنا هذا ، فقد نشأت صناعة الأسمنت في العراق و اتسعت على أساس وجود المواد الأولية بصورة كبيرة جدا حيث هنالك طبقات كلسية تعرف جيولوجيا بكلس الفرات مما دعا إلى إقامة مشاريع كبيرة في تلك المناطق وبعد ذلك أقيمت مشاريع أخرى في مناطق مختلفة من العراق . كان أول إنتاج للأسمنت في البلد في شهر آب من سنة 1949 (10) . إن من أهم الأسباب التي أدت إلى تأخر صناعة الأسمنت في العراق هو تأثر إنتاجها بشكل كبير بالظروف السياسية وما تبعها من ظروف اقتصادية صعبة لعدة عقود من الزمن و إذا أخذنا بنظر الاعتبار الإحصائية التي نشرها موقع الاتحاد العربي للأسمنت و مواد البناء سنة 2004 نلاحظ فارق كبير بين الطاقة التصميمية والإنتاج الفعلي للأسمنت في العراق بينما نلاحظ إن دولاً أخرى مثل قطر و لبنان تنتج الأسمنت بكامل طاقتها التصميمية (11) .

إن من أهم المجالات الصناعية التي دخل الأسمنت فيها هي الصناعة النفطية و من المعروف أن الدول العربية من أكبر مصدري النفط و بطاقة إنتاجية كبيرة حيث إن اقتصاد معظمها يتوقف بشكل كبير على الموارد النفطية بل إن بعضها يتوقف اقتصادها بشكل كامل على الموارد النفطية ، و هذا يعني بطبيعة الحال إنها أكثر الدول حاجة إلى الأسمنت الخاص بتسميت الآبار الذي تستورده بمبالغ طائلة من الدول المالكة لهذه الصناعة إذ لا تمتلك الدول العربية معامل لإنتاج الأسمنت الخاص بتسميت الآبار (Class G) ما عدا جمهورية مصر العربية التي تملك معمل واحد في منطقة طرة .

إن المقارنة بين إنتاج الأسمنت و إنتاج النفط في العراق هي التي كانت نقطة الانطلاق لهذا البحث بهدف تطوير الأسمنت العراقي و محاولة إنتاج الأسمنت الخاص بتسميت الآبار النفطية و منافسة المنتوج العالمي . و يعد هذا البحث الخطوة الثانية على طريق تحسين خواص الأسمنت البورتلاندي الاعتيادي المنتج محلياً بتحسين الخواص الكيميائية له حيث قمنا في المرحلة الأولى بدراسة تطوير الخواص الفيزيائية له (12) بإضافة نفس المادة و بنفس نسبة الإضافة للحصول على مختلف أنواع الأسمنت من إضافة مادة مسحوق الزجاج المتوفر محلياً بكثرة و التي يمكن الحصول عليها أيضاً من عملية تدوير النفايات الزجاجية .

المواد وطريقة العمل

استخدمت في هذا البحث مواد محلية، الاسمنت المستخدم في هذه الدراسة هو الاسمنت العراقي البورتلاندي الاعتيادي والمنتج من قبل معمل أم قصر للاسمنت (Um-Qasur factory cement) ويوضح الجدول (1) الخواص الفيزيائية للاسمنت المستخدم والتي تم اختيارها طبقاً للمواصفة (B.S. 4450: part3: 1978) حيث تم إجراء جميع هذه التحليلات الكيميائية للاسمنت المستخدم بالاستعانة بمختبرات معمل اسمنت أم قصر وفقاً للمواصفة التالية (B.S. 4450: part2: 1972) للخواص الكيميائية للاسمنت المستخدم.

جدول (1) : الخواص الفيزيائية للاسمنت المستخدم

Property	Actual	Standard
Soundness (Le chatelier expansion test)	5mm	≤ 10mm
Fineness [Residue on B.S. sieve No. 170 (90 μm)]	7.1%	≤ 10%
Setting time I-Initial II-Final	180 (min) 250 (min)	≥ 60 min ≤ 600 min

جدول (2) : الخواص الكيميائية للاسمنت المستخدم

Oxide	Percentage	Standard
Silica, SiO ₂	22.3	
Alumina, Al ₂ O ₃	5.6	
Ferrie Oxide, Fe ₂ O ₃	3.3	
Lime, CaO	60.1	
Magnesia, MgO	3.3	< 4
Sulfur Trioxide, SO ₃	1.6	< 3
Alkalies	0.8	
Loss on Ignition	1.4	< 1.5
Insoluble residue	0.8	< 1.5
Total	99.2	

أما مسحوق الزجاج المستخدم كمضاد هو عبارة عن نفاثات زجاجية تم جمعها وتنقيتها من الشوائب الغربية وتغليفها وطحنها في أداة طحن يدوية (الهاون) لتأهيلها إلى المرحلة الثانية من الطحن بواسطة مطحنة كهربائية

ثم قمنا بنخلها بمنخل مختبري قياس (μm 75) فما دون . تخلط هذه المادة بالاسمنت بنسبة (2%) من وزن الاسمنت لأنها النسبة الأكثربتأثيرا في خواص الاسمنت (11) ، وكانت عملية الخلط على مرحلتين و هي المرحلة اليدوية و مرحلة الخلط بواسطة المطحنة الكهربائية لضمان تجانس المادتين . حيث أخذنا من كل نوع من أنواع الاسمنت المذكورة في هذا البحث عينة بمقدار (100 gm) وكانت طريقة إضافة مسحوق الزجاج إلى عينة الاسمنت العراقي هي بوضعها في إناء و إضافة ما نسبته (2%) من وزنها من مادة مسحوق الزجاج و من ثم غلق الإناء بشكل محكم و رجه بطرق و اتجاهات مختلفة يدويا لمدة عشرة دقائق و بعد ذلك تم إفراغ الخليط في الطاحونة و تشغيلها لمدة خمسة دقائق بصورة متقطعة و بعد ذلك تم نخل الخليط بالمنخل المختبري المذكور في البحث أيضا و ذلك لضمان تجانس المادتين .

تم إحضار عينات من نوعين من الاسمنت المستورد لشركة نفط الجنوب المستخدم في تسميت الآبار النفطية (Class G) و هما البلجيكي والمصري و ذلك لتحليلهما و مقارنة نتائج العمل بهما . و بذلك أصبحت لدينا أربعة نماذج من الاسمنت و هي (اسمنت عراقي بدون مضاد ، اسمنت عراقي يحوي على المادة المضافة ، اسمنت Class G بلجيكي و اسمنت G مصرى) . تم تحليل هذه العينات كيميائيا في مختبرات معمل اسمنت أم قصر .

النتائج و المناقشة

قبل البدء بتحليل نتائج إضافة مسحوق الزجاج على الخواص الكيميائية للاسمنت المستخدم في الدراسة يجب معرفة المكونات الأساسية لهذا الاسمنت (البورتلاندي الاعتيادي) و مدى تأثير زيتها أو نقصانها على الخواص الكيميائية له و حدود تغير هذه المكونات التي تحوله من نوع إلى نوع آخر ، و كما هو معروف فإن الاسمنت البورتلاندي الاعتيادي يتكون بالأساس من أربعة مركبات رئيسية و هي :

$\text{C}_3\text{S}=\text{Tricalcium Silicate}$	1- سليكات الكالسيوم الثلاثية
$\text{C}_2\text{S}=\text{Dicalcium Silicate}$	2- سليكات الكالسيوم الثنائية
$\text{C}_3\text{A}=\text{Tricalcium aluminate}$	3- الومينات الكالسيوم الثلاثية
$\text{C}_4\text{AF}=\text{Tetracalcium Alumino Ferrite}$	4- الومينات الكالسيوم الرباعي الحديد

و الجدول (3) يبين فعالية هذه المركبات الأربع في الاسمنت عند إضافة الماء حيث يبدأ تفاعل الاسمنت و تأثير نسبها على هذا التفاعل :

جدول(3) : فعالية المركبات الأربع في الأسمنت عند إضافة الماء

C ₄ AF	C ₃ A	C ₂ S	C ₃ S	المركب الفاعلية
ضعيف	ضعيف	جيد	جيد	قيمة الأسمنتية
بطيء	سريع	بطيء	وسط	سرعة التفاعل
قليلة	كبيرة	قليلة	وسط	كمية الحرارة المنطلقة
Ferrite phase	Aluminate phase	Belite	Alite	الاسم التكنولوجي
MgO,SiO TiO ₂	F ₂ O ₃ ,Na ₂ O K ₂ O,(MgO)	Al ₂ O ₃ ,Fe ₂ O ₃ Na ₂ O,K ₂ O,SO ₃	Al ₂ O ₃ ,Fe ₂ O ₃ MgO	الشوائب التي تكون ضمن المركب

إن نسب هذه المركبات يتم حسابها عن طريق معدلات تطبيقية عملية ولهذا تكون النسب تقريرية ولكنها تبقى المركبات الأساسية للأسمنت والجدول (4) يبين نسب هذه المركبات .

جدول (4) : النسب القياسية للمركبات الرئيسية للأسمنت البورتلاندي الاعتيادي

النسبة المئوية	الرمز	الصيغة الكيميائية
50	3CaO.SiO ₂	Tricalcium silicate
20	2CaO.SiO ₂	Dicalcium silicate
10	3CaO.Al ₂ O ₃	Tetracalcium aluminate
10	4CaO.Al ₂ O ₃ .Fe ₂ O ₃	Tetracalcium aluminoferrite
10	MgO	Magnesium oxid

توجد عدة أنواع من الأسمنت البورتلاندي و منها :

- 1 – الأسمنت البورتلاندي الاعتيادي (المستخدم في هذا البحث) .
- 2 – الأسمنت البورتلاندي السريع التصلب .
- 3 – الأسمنت البورتلاندي واطئ الحرارة .
- 4 – الأسمنت البورتلاندي المقاوم للأملاح .
- 5 – الأسمنت البورتلاندي عالي الألومينا .
- 6 – الأسمنت البوزلاني .
- 7 – سمنت آبار النفط .
- 8 – سمنت التمدد .

9 - الاسمنت الأبيض .

و يعتمد تغير الاسمنت من نوع إلى آخر على تغير النسب للمركبات المذكورة في الجدول (4) ، و سوف نعتمد بتحليل النتائج التي حصلنا عليها على الأنواع الأربع الأولي من الاسمنت البورتلاندي الاعتيادي و هي (الاعتيادي و السريع التصلب و واطئ الحرارة و المقاوم للأملأح) .
يبين الجدول (5) النسب التقربيية للمركبات الرئيسية للاسمنت البورتلاندي الاعتيادي لأنواع الأربعة المذكورة .


جدول (5) : نسب المكونات الأربعة الأساسية في الاسمنت البورتلاندي لأربعة أنواع منه

نوع الاسمنت المركب	الاعتيادي	سريع التصلب	واطئ الحرارة	مقاوم للأملأح
				المركب
C ₃ S	40	50	25	40
C ₂ S	30	21	45	40
C ₃ A	11	9	6	4
C ₄ AF	11	90	14	9

حيث تأثر هذه النسب في سير التفاعلات الخاصة بكل نوع من أنواع الاسمنت مع الماء و التي تسمى تفاعلات الاماهة (Hydration Reactions) ، حيث تتحدد المركبات الأربعة الأساسية للاسمنت مع الماء . و يتجمد الاسمنت عند تفاعل الماء مع مركب الومينات ثلاثي الكالسيوم (C₃A) و كما في المعادلة التالية :



و إذا وجد الجبس في مزيج الاسمنت فإن الومينات تتحدد به و بالماء كما في المعادلة التالية ، و تنخفض بذلك سرعة تجمد الاسمنت (10)



أما المركبات الإسمنتية الثلاثة فأن اتحادها بالماء يعلل بأنه احتمال تفاعل جزيئاتها مع عدد غير محدد من جزيئات الماء كما في المعادلات التالية :



إن زيادة الزمن اللازم لأنجماد الاسمنت يعطينا قابلية تشغيل (Workability) كافية لكي يتم السيطرة على العجينة الإسمنتية أو الصبات الكونكريتية .

و انطلاقاً من الجدول (5) سوف نقوم بتقسيير النتائج التي حصلنا عليها من تحليل الاسمنت المنتج في معمل اسمنت أم قصر و مدى إمكانية تحضير بعض الأنواع من الاسمنت بإضافة مادة مسحوق الزجاج . كما و سوف نقارن النتائج المستحصلة بعد الإضافة بنظيراتها من نوعين من الاسمنت الخاص بتسمية آبار النفط و المستوردة من الخارج لصالح شركة نفط الجنوب و هما (البلجيكي و المصري) . و الجدول (6) يبين نتائج تحليل النماذج الخاصة بهذا البحث و التي تم إجراء التحاليل الكيميائية لها في مختبرات معمل اسمنت أم قصر .

الجدول(6) : نتائج تحليل نماذج الاسمنت المستخدم في البحث

المركبات	اسمنت عراقي بدون مضاد	اسمنت عراقي بعد الإضافة	اسمنت مصرى	اسمنت بلجى
SiO_2	20.30	21.90	20.46	21.40
Al_2O_3	5.86	6.68	4.08	4.16
Fe_2O_3	3.56	3.32	4.64	4.84
CaO	60.21	57.63	62.45	62.62
MgO	4.34	4.38	2.42	2.83
SO_3	2.02	1.97	1.36	1.21
L.O.I	2.75	3.92	2.13	1.02
Total	99.04	99.80	97.54	98.08
F.CaO	0.67	0.8	0.78	1.23
Ins.res.	0.23	0.19	0.20	0.18
SM	2.15	2.27	2.35	2.38
AM	1.65	0.90	0.88	0.86
L.S.F	88.83	92.6	94.32	90.77
C_3S	39.82	36.92	57.57	48.89
C_2S	29.74	27	15.31	24.55
C_3A	9.51	12.65	2.97	2.84
C_4AF	10.82	10	14.11	14.71

و من استخراج قيم ($\text{C}_3\text{S}, \text{C}_2\text{S}, \text{C}_3\text{A}, \text{C}_4\text{AF}$) الخاصة بنماذج الاسمنت العراقي قبل و بعد إضافة مسحوق الزجاج في هذا البحث من الجدول (6) و مقارنتها بالقيم القياسية لهذه المركبات للاسمنت البورتلاندي في الجدول (5) نحصل على النتائج في الجدول (7) .

جدول (7) : قيم المركبات الأساسية للاسمنت لنماذج العراقي قبل و بعد الإضافة مقارنة بالقيم القياسية

نوع الاسمنت المركب	القيمة القياسية (اسمنت بورتلاندي اعتيادي)	اسمنت عراقي بدون مضاد	اسمنت عراقي بعد الإضافة
C ₃ S	40	39.82	36.92
C ₂ S	30	29.74	27
C ₃ A	11	9.51	12.65
C ₄ AF	11	10.82	10

و كذلك من مقارنة النتائج التي حصلنا عليها من إضافة مسحوق الزجاج للاسمنت البورتلاندي الاعتيادي العراقي مع القيم القياسية للمركبات الأربع الأساسية لأنواع الاسمنت البورتلاندي في الجدول (5) نحصل على الجدول (8).

جدول (8) : مقارنة بين الاسمنت البورتلاندي الاعتيادي العراقي بعد الإضافة وأنواع من الاسمنت
البورتلاندي

نوع الاسمنت المركب	اسمنت عراقي بعد الإضافة	اسمنت سريع التصلب	اسمنت واطئ الحرارة	اسمنت مقاوم للأملاح
C ₃ S	36.92	50	25	40
C ₂ S	27	21	45	40
C ₃ A	12.65	9	6	4
C ₄ AF	10	90	14	9

من النتائج التي حصلنا عليها في الجدول (7) نستنتج إن الاسمنت العراقي بعد إضافة مسحوق الزجاج له بنسبة (0.02) تغيرت قيم المركبات الأساسية له بحسب معينة إلا إنها بقيت ضمن الحدود القياسية للاسمنت العراقي كما وإنها لم تبتعد كثيراً عن القيم القياسية العالمية حيث هبطت قيمة ثلاثي سليكات الكالسيوم (C₃S) من (39.82) إلى (36.92) في حين إن القيمة القياسية لها هي (40) و كذلك بالنسبة لثنائي سليكات الكالسيوم (C₂S) التي هبطت قيمتها من (29.74) قبل الإضافة إلى (27) بعد الإضافة ، أما بالنسبة لثلاثي ألومنيات الكالسيوم (C₃A) فعلى العكس حيث زادت قيمتها من (9.51) إلى (12.65) لتجاز بذلك القيمة القياسية العالمية للاسمنت البورتلاندي الاعتيادي و التي تبلغ (11) في حين إن قيمة رباعي الومينات الكالسيوم (C₄AF) قد انخفضت بمقدار ضئيل لتصبح (10) بعد الإضافة بعد أن كانت قيمتها قبل الإضافة هي (10.82) أي إنها لم تخرج عن الحدود القياسية العالمية أو الموصفات العراقية . إن هذه النتائج يثبتتها أيضاً الجدول (8) حيث بالمقارنة مع ثلاثة

أنواع من الاسمنت نجد إن قيم المركبات الأربعة الأساسية للاسمنت البورتلاندي العراقي بعد الإضافة لم تقترب من مثيلاتها في الأنواع الثلاثة المستخدمة للمقارنة بمقدار ملفت للنظر .

بالعودة للجدول (6) و مقارنة نتائج التحليل التي تم الحصول عليها للاسمنت العراقي بعد الإضافة مع نتائج التحليل لعينات الاسمنت المستورد و الخاص بتسمية آبار النفط و بالاستعانة بالخواص الكيميائية القياسية لهذا النوع من الاسمنت حسب مواصفات المعهد الأمريكي للبترول (API) و المذكورة في الجدول (9) (12) .

جدول(9) : الحدود القياسية لنسب المركبات الكيميائية الواجب توفرها في الاسمنت الخاص بتسمية آبار النفط حسب المواصفات القياسية للمعهد الأمريكي للبترول (API)


المركبات الكيميائية	النسبة
MgO max %	6.0
SO ₃ max %	3.0
Loss on Ing. Max %	3.0
Insoluble Res. Max %	0.75
C ₃ S max %	48 – 58
C ₃ A max %	8.0
Total Alkali as Na20%	0.75

يمكن أن نحصل على المقارنة الواردة في الجدول (10) :

الجدول (10) : نسب المركبات و العناصر الكيميائية لعينات الاسمنت المستخدمة في البحث بالمقارنة مع النسبة القياسية العالمية (API) للاسمنت الخاص بتسمية آبار النفط (CLASS G)


المركبات الكيميائية	النسبة القياسية العالمية (API)	النسبة في الاسمنت البلجيكي Class G	النسبة في الاسمنت المصري Class G	النسبة في الاسمنت العراقي الاعتيادي (أم قصر)	النسبة في الاسمنت العراقي المعالج
MgO max %	6.0	2.83	2.42	4.34	4.38
SO ₃ max %	3.0	1.21	1.36	2.02	1.97
Loss on Ing. Max %	3.0	1.02	2.13	2.75	3.92
Insoluble Res. Max %	0.75	0.18	0.20	0.23	0.19
C ₃ S max %	48 – 58	48.89	57.57	39.82	36.92
C ₃ A max %	8.0	2.84	2.97	9.51	12.65
Total Alkali as Na ₂ O%	0.75	0.52	0.70	0.57	0.71

و من رسم النتائج في الجدول (10) نحصل على الشكل (1) :



الشكل(1) : نسب المركبات و العناصر الكيميائية لعينات الاسمنت المستخدمة في البحث بالمقارنة مع النسبة القياسية العالمية (API)

يتبيّن لنا من النتائج المذكورة في الجدولين (6) و (10) و الشكل (1) إنّ القيم التي تم الحصول عليها من التحليل بعد إضافة مسحوق الزجاج هو زيادة متوقعة في أوكسيد السليكون (SiO_2) من 20.3 في الإسمنت العراقي بدون مضاد إلى 21.9 بعد إضافة مسحوق الزجاج بينما قيمته في الإسمنت المصري 20.46 و في البلجيكي 21.4 وهذا بسبب إن الزجاج يتكون بصورة رئيسية من أكسيد السليكا وأيضاً زيادة ملحوظة في أكسيد الألمنيوم (Al_2O_3) حيث من المعلوم إنّ أكسيد الألمنيوم و الحديد عادة تكون ذائبة في الماء حيث تعطي هيدروكسيدات مائية ذائبة :



و هذا يعني تغيير في قيمة كل من قيمة C_4AF ، C_3A ، C_2S و هي ما بدت واضحة من القيم التي تم الحصول عليها .

أما في قيمة CaO فقد انخفضت بشكل ملحوظ من 60.21 إلى 57.63 بينما قيمته في الإسمنت المصري 62.45 و في البلجيكي 62.62 و ذلك بسبب تغيير قيمة النسبة الأصلية للأكسيدات التي يتكون منها الإسمنت حيث بتغيير قيمة أوكسيد الكالسيوم يتحوّل الإسمنت البورتلاندي العادي إلى الإسمنت البورتلاندي واطئ الحرارة و ذلك بزيادة نسبة C_3S و زيادة نسبة C_2S بالدرجة الأولى و يتم ذلك بتقليل حجر الكلس CaCO_3 في المواد الأولية و زيادة السليكا و ذلك من خلال إضافة مسحوق الزجاج .

ولضمان سرعة كافية لتفاعل C_2S لتطوير القوة هناك إجراء يجب اتخاذه و هو زيادة نعومة طحن الإسمنت واطئ الحرارة و كذلك الزجاج وامرارهما من مدخل ذو قياس صغير جدا (75 μm)

و يلاحظ جليا زيادة في نسبة أوكسيد المغنيسيوم MGO من 4.34 في الاسمنت العراقي بدون مضاد إلى 4.38 بعد الإضافة بينما يلاحظ ان قيمة هذا الأوكسيد في الاسمنت المستورد هي 2.42 للمصري و 2.83 للبلجيكي حيث من المعلوم إن أملاح و أكسيد المغنيسيوم تقلل من زمن التماسك لكنها في الوقت ذاته تحسن مقاومة الانضغاط المبكرة و تؤثر سلبا عليها في الأعمار اللاحقة (فترات زمنية متقدمة) و تؤدي إلى صدأ حديد التسلیح .

أما بالنسبة لقيم أكسيد الكبريت و بالتحديد حامض الكربونيك اللامائي SO_3^- فلم تتغير كثيرا حيث إن زيادة هذا المركب في الاسمنت يؤدي إلى تلف الخرسانة و ذوبانها و لكن القيم التي حصلنا عليها هي ضمن حدود المواصفات العراقية القياسية لهذا المركب و هي أقل من 2.5 .

الاستنتاجات

نستنتج من هذا البحث إن اسمنت أم قصر (المنتج العراقي) يمكن تطوير خواصه الكيميائية بإضافة مواد رخيصة جدا و متوفرة محليا بكثرة أو قد تكون على شكل نفايات (الزجاج في بحثنا هذا) . حيث استنتجنا إن إضافة مادة مسحوق الزجاج بنسبة (2%) من وزن الاسمنت يقوم بتغيير قيم المركبات الكيميائية الأساسية المكونة لمادة الاسمنت البورتلاندي الاعتيادي وهذا التغيير يؤدي بدوره إلى زيادة مقاومة الاسمنت للأملاح وال الكبريتات والحوامض و تصبح قيم هذه المركبات قريبة جدا من القيم المقابلة لها في تركيب الاسمنت المستخدم في تسميت الآبار النفطية (Class G) و الذي يستورد من الخارج و يكلف البلد أثمان باهظة ، وان هذه النتائج تمثل خطوة كبيرة في طريق تصنيع الاسمنت الخاص بتسميت الآبار (Class G) محليا.

المصادر

- 1- د. محمود أحمد إمام,(2010). "كتاب خواص المواد و اختباراتها ج 2" , جامعة القاهرة.
- 2 - R.Mensi and A.Kallel,(1987). Les materiaux de construction, polycope for the Civil engineering materials course, College of Engineering, University Tunis II, First edition.
- 3 - I.M.Kamal , F.M.Falih and A. Ahmed ,(2002)."Iraqi Polymersl(1):25-34.
- 4 – رعد جعفر مهدي, (2006), "تحضير وتقدير أداء بعض الملدّنات الفائقة الجديدة لتحسين خواص خرسانة الاسمنت البورتلاندي – اطروحة ماجستير" ، كلية العلوم ، جامعة البصرة.
- 5 - D.Walton etal,(2003)."Drilling fluid and cementing improvements reduced per-ft drilling costs by 10%, World Oil. 39-47 .
- 6 - S.H. Bittleston, J. Ferguson and I.A. Frigaard,(2002). Mud removal and cement placement during primary cementing of an oil well , Journal of Engineering Mathematics 43: 229–253.
- 7 –B.Y.Min , W.K.Chi and K.W.Lee ,(2010).Volume reduction of dismantled concrete wastes generated from KRR-2 and UCP,Republic of Korea,1045 daedeokdaero,Yusung,Daejeon,305-353.

- 8 – **S.Pelipenko and I.A.Frigaard,(2004).**Mud removal and cement placement during primary cementing of an oil well-Part2,stady-state displacements, Journal of Engineering Mathematics,48:1-26.
- 9 – **Sandeep Kumar Pedam,(2007).**"Determining strength parameters of oil well cement",University of Texas at Austin.
- 10 – **Arina Binti Sauki and Sonny Irawan,(2010).**"Effects of pressure and temperature on well cement degradation by supercritical CO₂",International Journal of Engineerig & Technology IJET-IJENS,10(4).
- 11 – مثنى عبد الحسن عبود , هدى ريحان محصر , عيسى جاسم خليفة , محمد توفيق عبيد , (2010). دراسة تأثير إضافة مسحوق الزجاج على خاصية التصلب لخلطة إسمنتية " , مجلة الكوفة للفيزياء (عدد خاص بمؤتمر الكوفة الأول للفيزياء) , ISSN,2077 – 5830 .
- 12 – مثنى عبد الحسن عبود , هدى ريحان محصر , رعد جبار عبادي , (2012)."تطوير الخواص الميكانيكية للاسمنت البورتلاندي الاعتيادي للوصول إلى الخواص القياسية للاسمنت الخاص بتنسميت آبار النفط الخام" , مجلة البصرة العلوم () , 99-86,1,26 .