



دراسة بعض الخواص الميكانيكية لمترابكات البولي استر المقوى بألياف الزجاج المتقطعة ودقائق Al_2O_3 , $Mg(OH)_2$, SiC

عادل صبحي معنوك

قسم الفيزياء ، كلية العلوم ، جامعة الانبار

الخلاصة:

تم في هذا البحث دراسة الخصائص الميكانيكية لمترابكات البولي استر المقوى بألياف الزجاج المتقطعة ودقائق أوكسيد الألمنيوم Al_2O_3 وهيدروكسيد المغنيزيوم $Mg(OH)_2$ وكاربيد السليكون Sic وتم قياس خواص مقاومه الصدمة والصلادة لهذه المترابكات ولكسرين حجميين، وقد اظهرت هذه الدراسة ان المترابكات ذات دقائق كاربيد السليكون Sic ابدت أعلى مقاومه صدمة صلادة.

معلومات البحث:

تاريخ التسليم: 2013/00/00
تاريخ القبول: 2014/5/6
تاريخ النشر: 2022 / /

DOI: 10.37652/juaps.2014.124122

الكلمات المفتاحية:

الخواص الميكانيكية ،
مترابكات البولي استر ،
ألياف الزجاج ،
 Al_2O_3 ،
 $Mg(OH)_2$ ،
SiC.

المقدمة

على اية حال فإن هذه المترابكات لها مساوئ تتعلق في خواص المادة الاساسية (البوليمرية) والتي تحدد من استخدام هذه المواد بشكل واسع لذلك عملية ايجاد مواد جديدة من المترابكات اصبحت ملحة. في الصناعة فإن اضافة مواد مائلة (Filler) الى البوليمر لا يؤدي فقط الى تحسين المتانة والصلادة لهذه المواد بل ايضا لتقليل كلفة التصنيع [3]. ومن بين جميع المواد البوليمرية فإن راتنجات الايبوكسي والبولستر تستخدم بشكل واسع في التطبيقات كمادة اساس لنقوية الالياف، الطلاءات، مواد لاصقة والتطبيقات الهندسية الاخرى [4].

طرائق العمل:

1. المواد المستخدمة:

تم استخراج ألياف الزجاج المتقطعة التجارية المتوفرة في الاسواق المحلية ودقائق sic , $Mg(OH)_2$, Al_2O_3 كماد مائلة على شكل مسحوق والمنتجة بواسطة شركة ALDARH والبولي استر الماني المنشأ المصلد مثيل اثيل كيتون ومادة اکتويت كویل كمادة مسرعة للتفاعل.

2. عمليات:

تم تصنيع مترابكات البولي استر والياف الزجاج المتقطعة وذلك بتثبيت نسبة المادة الاساس البولي استر بنسبه 50% وتغيير نسبة الكسر الحجمي لألياف الزجاج المتقطعة والدقائق، حيث كان الكسر

تستخدم المركبات ذات الاساس البوليمري والمقواة بالالياف في العديد من التطبيقات. وفي السنوات الماضية ازداد استخدام هذه المواد المترابكة كونها يمكن ان تستخدم لانتاج مواد بناء خفيفة الوزن وذات متانه وصلاده عاليتين. ان افضل خصائص نوعية للمترابكات البوليمرية المقواة بالالياف هي الكثافة المنخفضة للمادة الاساسية الراتنجية (resin) المستخدمة والمتانة العالية للألياف التي بداخلها حيث ان عمليات التصنيع لهذه المترابكات هي واطئة الكلفة لذلك يمكن استخدام هذه المواد كماد بديله للمواد المعدنية في صناعة الهياكل مثل هياكل الطائرات والقوارب [1].

في السنوات الاخيرة حصلت زيادة ملحوظة في استخدام هذه المواد في التطبيقات العملية مثل الاتصالات والستلايت والمواد الإلكترونية ذات الكثافة العالية والطائرات المتقدمة التي تتطلب مواد ذات كفاءة عالية وخواص حرارية مع خفة في الوزن [2].

* Corresponding author at: College of Science, University of Anbar
E-mail address:

الدقائق يليها دقائق اوكسيد الالمنيوم Al_2O_3 لكن عند زيادة كسر حجمي لها ادى الى انخفاض قليل في قيمة متانة الصدمة، اما اضافة دقائق $Mg(OH)_2$ فظهرت النتائج انها اقل من الدقائق الاخرى.

الجدول رقم (3) يبين قيمة الصلادة المقاسة بطريقة شور لجميع المتراكبات وحسب رموزهاظهرت النتائج كما في اختبار الصدمة فان متراكب البولي استر المقوى باللياف الزجاج المتقطعة وكاربيد السليكون ذو الكسر الحجمي 15% اعلى قيمة صلادة كما ان التقوية بدقائق هيدروكسيد المغنيسيوم ادت الى زيادة جيدة في قيمة الصلادة وكانت بالدرجة الثانية في حين ان اضافة دقائق اوكسيد الالمنيوم اعطت نتائج جيدة لكنها اقل من بقية الدقائق وعلى العموم فان اضافة الدقائق بمختلف انواعها ادى الى زيادة ملحوظة في قيمة الصلادة للمواد المتراكبة مقارنة بمتراكب البولي استر مع اليف الزجاج المتقطعة وتعزى هذه الزيادة الى ان اضافة هذه الدقائق الى المواد المتراكبة ادت الى اعاقا حركة السلسلة البوليمرية مما ادى الى تقوية المادة المتراكبة وقلل من كمية الفجوات التي تؤدي الى اضعاف المواد المتراكبة حيث انها تسرع من انتشار الكسر.

من خلال هذه الدراسة فان إضافة الدقائق بمختلف أنواعها أدى إلى تحسين خصائص الصدمة وخصائص الصلادة لمتراكبات الالايوكسي وألياف الزجاج وان أفضل دقائق مستخدمه لهذا الغرض هي دقائق كاربيد السليكون ثم هيدروكسيد المغنيزيوم واوكسيد الالمنيوم وينسب مقاربه.

المصادر

- [1] Launikities, M.B., Vinyl Ester Resins, Handbook of composites, Edites by lubon, G., 1981
- [2] Rothern, R.N., Mineral fillers in thermoplastics: filler manufacture and characterization, In: Jancar J, editor. Adv Polym Sci, 139, 1999, 67.
- [3] Qi Zhang, Ming Ting, Youping Wu Gui Lin, Liqun Zhang, effect of Particle size on the properties of $Mg(OH)_2$ -Filled Rubber Composites, Published online in Wiley Inter science and Technology, 67, 2007, 1148-1158
- [4] K.Devendra, T. Rangaswamy, Determination Properties of Al_2O_3 , $Mg(OH)_2$ Filled epoxy Composites, Vol. 2, Issue 5, September-October 2012, pp2028-2033
- [5] Ban A. Y. "Development and Characterization of Thermosetting Polymer Blends", Degree of Doctor

الحجمي لمواد التقوية هو 50 % وتم تغيير نسبة اضافة الدقائق الى الاليف وكما يلي (0, 5, 15 vol %) لجميع الدقائق كلا على حدة وتم استخدام طريقة القوية في عملية التصنيع عند درجة حرارة المختبر، بعدها تم وضع العينات في الفرن بعد تصلبها لفترة ساعة وبدرجة حرارة 70° لاستكمال عملية البلمرة ولإزالة الاجهاد. والجدول رقم (1) يبين اسماء العينات وتراكيزه.

3. عينات اختبار متانة الصدمة

تعد مقاومة الصدمة مقياساً لقوة المواد البوليمرية ومقاومتها للانكسار تحت تأثير الإجهاد عند السرعة العالية. ويعد هذا الفحص من الفحوصات المهمة جداً من الناحية العملية وذلك لأنه يبين قوة المواد البوليمرية من خلال حساب الطاقة المطلوبة لكسر النموذج من البوليمر تحت ظروف محددة قياسية من درجة حرارة ورطوبة وغيرها [7]. تم تقطيع العينات المختلفة لأبعاد 5.5 cm طول ، 1 cm عرض ، 1 cm سمك لتتناسب اختبار قياس الصدمة بطريقة أيزود وفقاً (ASTME23) وتم اعادة اجراء كل قياس ثلاث مرات واخذ المعدل لهذه القيم لحساب متانة الصدمة. وتحسب متانة الصدمة من خلال المعادلة الاتية [5,6]:


$$Impact Strength = \frac{Impact\ energy\ (KJ)}{Sample\ area\ (m^2)}$$

4. قياس الصلادة بطريقة شور

تم قياس الصلادة للعينات المصنعة بطريقة جهاز شور لجميع العينات وبأبعاد (1 , 1 , 1) cm وثلاثة اماكن لكل عينة وتم استخراج المعدل لهذه القراءات.


النتائج والمناقشة

تعرف متانة الصدمة بأنها قابلية المادة على مقاومة الكسر الحجمي تحت اجهاد مسلط بصورة سريعة وتعتمد خصائص الصدمة للمواد المتراكبة على متانة جميع المكونات. الجدول رقم (2) يبين نتائج اختبار الصدمة للعينات حيث اظهرت النتائج العملية ان اضافة مادة سليكون كاربيد SiC الى متراكبات البولي استر المقواة بألياف الزجاج المتقطعة ادى الى زيادة متانة الصدمة لهذه المتراكبات ويعزى هذا الى المتانة العالية لهذه الدقائق ولحصول ارتباط قوي ما بين هذه الدقائق والاليف والمادة الاساس بحيث ان وجود هذه الدقائق ادى الى اعاقا انتشار الكسور وبالتالي ادى الى زيادة الطاقة المتمتصة لهذه المتراكبات كون قابلية المتراكبات لامتناس الطاقة تعتمد على خصائص المواد المكونة لها، وكانت اعلى قيمة هي باستخدام 15% كسر حجمي لهذه



جدول رقم (3) قيم الصلادة بطريقة شور

المادة المتراكبة	قيمة الصلادة المقاسة بطريقة شور
GP	52
GPA ₁	60
GPA ₂	75
GPM ₁	65
GPM ₂	78
GPSI ₁	69
GPSI ₂	86



جدول رقم (1) يبين اسماء العينات وتراكيزه

Specimen No.	polyester	Fiber glas	powder
GPA ₁	50	45	5% AL ₂ O ₃
GPA ₂	50	35	15% AL ₂ O ₃
GPM ₁	50	45	5% Mg(OH) ₂
GPM ₂	50	35	15% Mg(OH) ₂
GPSI ₁	50	45	5% sic
GPSI ₂	50	35	15% sic

جدول رقم (2) قيم الصدمة بطريقة ايزود

المادة المتراكبة	Izod Impact strength J/cm ²
GP	12
GPA ₁	14.86
GPA ₂	12.7
GPM ₁	14.5
GPM ₂	12.3
GPSI ₁	26.6
GPSI ₂	29

Studying Some Mechanical Properties of Polyester Discontinuous fiber glassfilled by Al₂O₃ , Mg(OH)₂ and SiC

Adil .S. Matuk

Abstract

In this studying Impact strength and hardness of polyester discontinues fiber glass composites filled by Al₂O₃, Mg(OH)₂ and SiC filers of (5%Vol. and 15%Vol.).Composite fabricated by stander methods. The experimental results showed that composites that filled by these fillers improved their properties and the SiC composites exhibited biter Impact and hardness properties.