

حساب مقاومه الصدمه لمتراكبات البولي استر المدعمه بالصوف الصخري (الناعم والخشن)

ندى عبد الهادي كريم
جامعه القادسيه/كلية التربية/ قسم الفيزياء

الخلاصه:-

تم في هذا البحث حساب مقاومه الصدمه لمتراكبات البولي استر المدعم بالصوف الصخري بنوعيه (الناعم والخشن) وقد أظهرت النتائج عند تقويه ماده الراتنجيه بالألياف وإجراء نفس ظروف الاختبار إن الطاقه اللازمه لكسر عينات البولي استر لوحدها هي اقل من الطاقه اللازمه لكسر متراكبات الصوف الصخري وكذلك لوحظ أن مقاومه الصدمه تعتمد على الخصائص التركيبية للألياف، حيث تزداد مقاومه الصدمه بزيادة الوزن للياف الصوف الصخري بنوعيه.

1-المقدمه:

تعد المواد المتراكبه ذات الأساس البوليمري من المواد الحديثه التي تلعب دورا أساسيا في معظم التطبيقات الهندسيه والتكنولوجيه، إذ إن استخدام هذه المواد يتطلب امتلاكها متانه جيده وأداء تقني عالي لتقاوم الاجهادات الخارجيه المؤثره عليها والظروف المحيطه بها من درجه حراره وضغط ورطوبه وغيرها [1]. تستعمل المواد المقواه بالألياف لمديات واسعه من التطبيقات كما في مكائن التوربين الغازيه وغيرها من المجالات التي تتضمن احمال صدميه عموديه على مستوى التقويه وهنالك انواع مختلفه من الاختبارات الشائعه لحساب متانه ماده ومقاومتها للكسر وهي على الاغلب تعطي طاقه الكسر لنموذج الاختبار ومن هذه الاختبارات (إيزود وجاربي).

2-الاساس النظري:

تعتبر فحوصات مقاومه الصدمه مقياسا لقوه ماده ومقاومتها للانكسار عند السرع العاليه ، وتعد مقاومه الصدمه للماده مفتاحا لدراسه خواص ماده ويمكن تعريف مقاومه لعينه غير محزره هي الطاقه الممتصه اثناء التصادم الى مساحه المقطع العرضي للعينه عند الكسر فالماده البوليمريه ذات المتانه العاليه هي التي تمتلك طاقه كسر عاليه. ويمكن حساب مقاومه الصدمه من العلاقه التاليه [4]، [3]

مقاومه الصدمه (G_c) = (الطاقه اللازمه للكسر/ مساحه المقطع العرضي للعينه)

وتقاس بوحد الجول/المتر المربع وان مقاومه الصدمه تعتمد على عدده متغيرات تتضمن نوع ماده ونظام الاجهاد Stress System وظروف التصنيع والظروف البيئيه (Fabrication Condition) والشكل الهندسي للقطعه (Geometry of Article) ومعدل الانفعال (Strain Rate) [5].

ويعرف التصدع او الكسر (fracture) بانه عمليه تخليق او تكوين سطوح جديده خلال الجسم نتيجة تأثير قوه خارجيه تؤدي الى كسر النموذج الى قسمين او اكثر [2].

إن هذه الفحوصات مهمه جدا من الناحيه العمليه حيث يمكن من خلالها حساب الطاقه اللازمه لكسر النموذج (Fracture Energy) تحت ظروف قياسيه من درجه حراره ورطوبه وغيرها وتكون مقاومه الصدمه للمواد البوليمريه المطيليه اعلى من مقاومه البوليمرات الهشه. ويمكن زياده مقاومه البوليمرات عن طريق تدعيمها بالألياف التي تعمل على توزيع الاجهاد على حجم اكبر من البوليمرات وتقلل من احتماليه تركزه وكذلك تمنع نمو الشقوق الصغيره (Cracks) الموجوده في ماده نتيجة الصدمه.

ان قياس مقاومه الصدمه للبوليمرات تكون معقده جدا وذلك لعدده أسباب منها تعدد فحوصات قوه الصدمه، اختلاف الأساس الذي تعتمد عليه واختلاف أشكال وأبعاد النماذج المستخدمه في الفحص واختلاف نوع الإجهاد المستخدم في الفحوصات المختلفه واختلاف سرعه الإجهاد المفروض وغيرها [6].

3-المواد وطرائق البحث:

1-3 تحضير عينات البولي استر:

تم تحضير راتنج البولي استر وذلك بخلط gm (99.5) من راتنج البولي استر غير المشبع مع gm (0.5) من (MEKP) (Methle ethele Keton peroxide) لمدة عشر دقائق.

2-3 تحضير المتراكبات:

تم تحضير العينات باستخدام تقنيه التشكيل اليدوي (hand lay-up technique) وبدرجه حراره المختبر (25 ± 2) وبصب المتراكبات البولي استر المدعمه بالألياف (الصوف الصخري بنوعيه الناعم والخشن) في قوالب ذات أبعاد $20 \times 20 \times 0.4$ cm وترك لمدته (24) ساعه بالألياف الصوف الصخري بنوعيه وبالأوزان 2، 3، 5، 8 gm (10) ولغرض اجراء فحص الصدمه تم تقطيع العينات بحسب المواصفات العالميه (ASTM)

3-3 جهاز فحص الصدمه:

تم استخدام جهاز الصدمه من نوع جاري Charpy Impact Instrument وذلك لغرض اجراء اختبار الصدمه على العينات المحضره لهذا الاختبار ان تقنيه الفحص في جهاز جاري تتم برفع المطرقه الى اقصى ارتفاع وتثبت جيدا وتوضع العينه في الموقع المخصص لها يتم تصغير مقياس الطاقه اولا ثم يحرر البندول باستخدام العتله المثبتة على المقياس وبحركه تارجحيه تتحول الطاقه الكامنه الى طاقه حركيه يفقد جزء منها في كسر العينه فيقرأ مؤشر المقياس قيمه الطاقه لكسر العينه.

يتكون جهاز جاري من بندول مثبت في نهايته مطرقه خاصه لكسر العينات ومن الطرف الاخر يرتبط هذا البندول بقرص دائري مدرج بتدرجات خاصه لحساب مقدار الطاقه المصروفه لكسر العينات ويمتلك البندول كتله مقدارها 2.275 Kg وبسرعه 1.12 m/sec والشكل (1) يوضح جهاز اختبار الصدمه بطريقة جاري.



الشكل (1) يوضح جهاز اختبار الصدمه بطريقة جاري.

4-النتائج والمناقشة:-

يعد اختبار الصدمة من الاختبارات المهمة لمعرفة الخواص الميكانيكية للعينات المحضرة وكذلك لمعرفة سلوكها الميكانيكي المتضمن التشوه الحاصل للمادة تحت تأثير الإجهاد المسلط عليها، تم فحص عينات البولي استر باستخدام الفحص في جهاز جاري للصدمة وبدرجه حراره المختبر. ولغرض الحصول على دقة أكثر في فحص الصدمة يتم اخذ ثلاث قراءات للعينه الواحده ومن ثم يؤخذ المعدل للقراءات في حساب مقاومه الصدمه.


فقد أظهرت النتائج المستحصلة إن المادة الراتنجيه تمتلك نوعا من المطيليه وان طاقه الصدمه قد امتصت ضمن حاله التشويه الذي حصل في ماده والتي أبدت مقاومه صدمه مقدارها (طاقه الكسر لعينه البولي استر بدون تدعيم $\text{Kj/m}^2 = 1.13$) أما في حاله تقويه ماده الراتنجيه بالألياف (الصوف الصخري بنوعيه) فقد لوحظ من خلال الجدول (1)، إن عمليه التقويه بالألياف لماده البولي استر غير المشبع أدت إلى زياده في الطاقه اللازمه لكسر ماده، وبالتالي زياده في مقاومه الصدمه لها، هذه الزياده كانت مختلفه اعتمادا على نوع الليف إن كان (خشن أو ناعم) بسبب وجود الألياف التي تعمل على إعاقه نمو الكسر حيث إن هذه الألياف تتحمل الجزء الأكبر من الإجهاد الصدمي وأيضاً بسبب خواص المرونه والمقاومه العاليه التي تتميز بها هذه الألياف [7] وبذلك سوف تعمل الألياف كمعوقات للكسر (Crack stopper) إضافة إلى طبيعته المتراكب وخواصه الفيزيائية والهندسيه كذلك تعمل على تقليل تركيز الاجهادات عند منطقه معينه وتمنع نمو الشقوق الصغيره التي تحدث نتيجة الصدمه [8,9]

من الشكل (2) و(3) نلاحظ إن قيم مقاومه الصدمه بالنسبه للصوف الصخري الخشن اقل من مقاومه الصدمه بالنسبه للصوف الصخري الناعم ويعزى ذلك إلى وجود الفراغات الهوائيه إضافة إلى النهايات الحره للألياف التي تتمركز عندها الاجهادات وتزداد بزياده نسبه الألياف بينما أظهرت نتائج فحص الصدمه الخاصه بالصوف الصخري الناعم قيم أعلى من الصوف الصخري الخشن وذلك لكون هذه الألياف تتميز بانتظاميه من حيث قطر الليف وطوله حيث يتميز بقطر وطول منتظم مقارنة مع الصوف الصخري الخشن الذي تكون أليافه ذات أطوال وأقطار مختلفه وغير منتظمه وهذا واضح من خلال الشكل (4).


طاقه الكسر لعينه البولي استر بدون تدعيم $(\text{Kj/m}^2 = 1.13)$

الجدول (1) يمثل قيم طاقه الكسر لمتراكبات البولي استر المدعمه بالصوف الصخري بنوعيه (الخشن والناعم).

Energy (Kj/m ²) smooth rock wool	Energy (Kj/m ²) Rough rock wool	Dimensions (mm) Smooth rock wool	Dimensions (mm) Rough rock wool	Weight of fiber (gm)
3.0	2.90	8.50×2.04	11.89×2.73	2
3.56	3.12	11.44×2.08	16.95×1.83	3
4.26	3.83	13.76×2.47	10.77×1.84	5
5.12	4.03	8.06×2.77	14.74×2.49	8
7.56	4.90	12.72×2.95	12.81×3.46	10



الشكل (2) مقاومه الصدمه للمتراكبات البولي استر المدعمه بالصوف الصخري الخشن.



الشكل (3) مقاومه الصدمه للمتراكبات البولي استر المدعمه بالصوف الصخري الناعم.

- 1- ازدادت قيمه مقاومه الكسر لعينات البولي استر بعد تدعيم الماده الاساس بالالياف الصوف الصخري الناعم والخشن.
- 2- ازدياد قيم مقاومه الصدمه بزياده وزن الليف بنوعيه الناعم والخشن.
- 3- قيم مقاومه الصدمه لمتراكبات الصوف الصخري الناعم اعلى من قيم مقاومه الصدمه لمتراكبات الصوف الصخري الخشن.

6- المصادر :-

- [1] J. Morton and E.W. Godwin, "Composite Structure", Vol.13, No.1, (1989), pp.(1-5).
أنا أ. تاكر، ترجمه د. اكرم عزيز محمد، "الكيمياء الفيزيائية للبوليمرات" جامعه الموصل، مطابع جامعه [2] الموصل، (1984).
- [3] D.Hall, "introduction to composite material", Cambridge University Press, (1981).
- [4] [http:// en.wikipedia.org/wiki/Charpy_impact_test01/01/2000](http://en.wikipedia.org/wiki/Charpy_impact_test01/01/2000)
- [5] R.J. Crawford, "Plastic Engineering", 2nd ED., Pergamon Press V.K., (1987).
- [6] قصي كمال جبوري، "دراسة الخواص الميكانيكية للمواد المتراكبة مقواه بالاسلاك المعدنية" رساله هندسه المكنان والمعدات، جامعه التكنولوجيا، ماجستير 1998
- [7] ف.بيلي، ترجمه د. حسين باقر رحمه الله "مبادئ هندسه المعادن والمواد" قسم هندسه الانتاج والمعادن، جامعه الهندسيه (1985)
- [8] ناصر عبد الله محمد الساعدي، "دراسة الخواص الميكانيكية لمواد متراكبه"، رساله ماجستير، جامعه التكنولوجيا قسم العلوم التطبيقية، 1992.
- [9] mth.p3- rock/com .ipoi.WWW, Rock wool, (2006)

Calculate of Impact Strength for Polyester Composites reinforced By Rock Wool Fibers(smooth and rough)

Nada A.al-hadi

Al-Qadisiya University/College of Education/ Physics Dept.

Abstract:-

In this research it has been calculating the impact strength on polyester composites reinforced by rock wool fibers with two kinds (smooth and rough), the results have been shown that when strengthening the resins material by fibers and carrying out the same testing conditions that the fracture energy for polyester specimens as a matrix less than the fracture energy for composite rock wool. It is also noticed that the impact strength depends on the structural properties of the fibers where the impact strength can be increased when the weight is increasing of two kinds of the rock wool fiber.