

دراسة حركية وثرموديناميكية لبعض الامينات على سطح الزيوليت

موسى عمران كاظم و ماجدة حميد عبيد
قسم الكيمياء- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة
e-mail: majidah.alkhazaali@uokufa.edu.iq

Abstract

This study is concerned with the Kinetic and Thermodynamic of adsorption in solution of Aniline, P-Toluidine and P-Nitro aniline on surface Zeolite. In this work a U.V-Visible spectrophotometric technique has been used to study the adsorption isotherms; the result obtained that the adsorption isotherms of type S_2 and S_3 according to Giles classification with Freundlich equation at the range of concentration. The effect of introducing electron with drawing groups and electron donating groups which substituted in the aromatic ring to Aniline Compound on the adsorption process; the result showed that the derivatives of substituted nitro groups is less in adsorption capacity than substituted alkyl groups. Also the effect of temperature ranges (298-328)K on the adsorption of amino compounds, the results showed that the adsorption of amino compounds on Zeolite surface decreased with the increase of temperature which means that the adsorption process exothermic. The results indicated also that the adsorption capacity of the adsorbent for the compound used increase in the following order : P-Toluidine > Aniline > P-Nitro aniline. The effect of the acid function was also studied showing that the amino compounds have different effects with PH values, as follows: pH : 7 > 9 > 4. The Kinetic study of these amino compounds were studied , when using deferent concentration of amino compounds solution on constant weights of surface , the adsorption average constant K_{ad} increase when the compounds solution concentration are decrease , also K_{ad} increase with temperature increasing for all compound solution on the surface , and the activation energy increased with the increase of equilibrium concentration.

الخلاصة

تضمن موضوع البحث دراسة حركية وثرموديناميكية لامتزاز كل من الأنيلين ، الباراتولودين والبارانايتروليتين من محاليلها المائية على سطح الزيوليت. استعملت مطيافية الأشعة المرئية / فوق البنفسجية في تعيين أيزوثيرمات الامتزاز وأوضحت النتائج أن أيزوثيرمات الامتزاز على السطح كانت من نوع (S_2, S_3) بحسب تصنيف (Giles) الذي يتفق مع معادلة فرنلدش للامتزاز، وتمت دراسة أثر المجموعات الساحبة والدافعة للإلكترونات المعوضة على الحلقة الأروماتية لمركب الأنيلين في عملية الامتزاز ، وتبين أن التعويض بالمجموعات الساحبة للإلكترونات ($-NO_2$) تقلل سعة الامتزاز أكثر من التعويض بالمجموعات الدافعة للإلكترونات ($-CH_3$) ، كذلك تم دراسة أثر درجة الحرارة ضمن المدى الحراري التجريبي 298-328 K في الامتزاز وأوضحت النتائج أن كمية الامتزاز على سطح الزيوليت يقل بزيادة درجة الحرارة Exothermic ويتبع الترتيب الآتي : P-Toluidine > Aniline > P-Nitro aniline. كما تم دراسة تأثير الدالة الحامضية في عملية الامتزاز وكانت النتائج تشير الى ان كمية الامتزاز تتأثر بشده بقيم pH المحلول وكما يأتي : 7 > 9 > 4 pH وكذلك وجد عند دراسة حركية المركبات الأمينية الثلاثة على السطح باستعمال تراكيز مختلفة على وزن ثابت من السطح أن قيم (K_{ad}) ثابت معدل الامتزاز يزداد كلما كان تركيز محلول المركب الأميني أقل ، وكذلك يزداد كلما زادت درجة الحرارة عند تثبيت التركيز للمادة الممتزة ، وكذلك وجد أن طاقة التنشيط تزداد بزيادة تركيز الاتزان .

Key words: Toluidine, P-Nitro aniline, Zeolite.

المقدمة

ظهرت مشكلة تلوث المياه نتيجة التقدم الصناعي حيث أن الملوثات العضوية تشكل جزءا كبيرا من مكونات الفضلات الصناعية للمصانع والمعامل فهي على اختلاف أنواعها خطيرة جدا من حيث تأثيرها على المدى البعيد فبعضها يسبب أمراض سرطانية [1] carcinogenic وبعضها الآخر يتفاعل مع المكونات العضوية الموجودة في جسم الكائن الحي التي بدورها تدخل في تركيب الهرمونات والأنزيمات والبروتينات. وقد أسهمت طرق عديدة في معالجة وإزالة تلك الملوثات العضوية ذات التراكيز الواطئة والتي يصعب إزالتها بالطرق التقليدية كطريقة الأكسدة الكيميائية [2] والتناضح العكسي [3] ، ومن أكثر تلك الطرق استعمالاً طريقة الامتزاز على السطوح الصلبة المسامية Porosity مثل الكربون المنشط Activated carbon [4] والرماد المتطاير [5] والسليكات [6] إذ أعطت نتائج جيدة في المراحل النهائية من

عملية تنقية المياه. ويمكن تعريف الامتزاز بأنه عملية تجمع جزيئات أو ذرات أو أيونات مادة التي تسمى بالمادة الممتزة Adsorbate على سطح مادة صلبة أو سائلة الذي يسمى بالسطح الماز [7] Adsorbent. أن عملية الامتزاز تكون تلقائية بالترافق مع التناقص في درجات الحرية للمادة الممتزة الذي يعبر عنه ثرموديناميكياً بتناقص الأنتروبي (ΔS) لها فإذا جرت تلك العملية عند ظروف أيزوثرمية وبحسب علاقة الدينامية الحرارية الآتية [8]:

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \dots\dots\dots (1)$$

أما حركات الامتزاز تفيد في معرفة حالة الارتباط المتعلقة بالدقائق الممتزة على السطح والفائدة هذه تبرر إجراء الدراسات الكثيرة المتعلقة بحركات الامتزاز لأنظمة الامتزاز المختلفة. من المعادلات المكافئة لمعادلة المرتبة الأولى هي معادلة Lagergren [9] إذ من خلالها يمكن الوصول إلى ثابت معدل سرعة الامتزاز .

$$\ln (q_e - q_t) = \ln q_e - K_{ad} * t \dots\dots\dots (2)$$

اذ أن : q_e : الكمية المفقودة من التركيز الأصلي للمادة الممتزة عند التوازن (mg/L) .

q_t : الكمية المفقودة من التركيز الأصلي للمادة الممتزة عند الزمن (mg/L) .

K_{ad} : ثابت معدل سرعة الامتزاز (min^{-1}) .

t : الزمن (min) .

الجدول 1: يوضح نسب مكونات الزيولايت المستعمل

Component	Wt%
SiO ₂	40.06
FeO ₃	0.24
Al ₂ O ₃	33.01
TiO ₂	0.063
CaO	0.021
MgO	0.04
L.O.I	14.68
Na ₂ O	11.56
K ₂ O	0.3

الجزء العملي

المواد الكيميائية المستعملة

استعملت المواد الكيميائية المذكورة في الجدول ادناه الذي يتضمن بعض خصائصها الفيزيائية .

الجدول 2: المركبات الكيميائية المستعملة وبعض خصائصها الفيزيائية

Substance	Chemical Formula	Molecular Weight	M.P. C°	B.P. C°	Source
Aniline	C ₆ H ₇ N	93.13	-6.3	184.13	Hopkin&Williams
P-Nitro aniline	C ₆ H ₆ N ₂ O ₂	132.13	48.5	331.73	=
P- Toluidin	C ₇ H ₉ N	107.16	43.7	200.5	=
Ethanol	CH ₃ -CH ₂ OH	46	-115	78.5	BDH

الزيولايت (5A) وقد أخضع إلى عملية فرز الحجم باستعمال المنخل وتم فرز الحبيبات ذات الحجم (600 μm).

تحضير المحاليل القياسية: تم تحضير محاليل المركبات الأمينية المستعملة وذلك بإذابة 0.5g من كل مادة في كمية قليلة من الكحول الايثيلي ثم أكمل الحجم إلى 1000 ml من الماء المقطر وذلك لتحضير محلول بتركيز 500 ppm ومن هذه المحاليل المركزة تم تحضير المحاليل المخففة لكل مركب بتركيز كانت بين 5-30ppm بأخذ الحجم الكافي من المحلول المركز وتخفيفه بالماء المقطر، كما تركت هذه المحاليل 24 ساعة كي تتجانس .

تعيين λ_{max} للمركبات الأمينية ومنحني المعايرة: تعيين الطول الموجي الذي يحدث عنده أعلى امتصاص λ_{max} تم تسجيل طيف الامتصاص لمحاليل المركبات الأمينية باستعمال جهاز مطياف الأشعة المرئية / فوق البنفسجية ضمن المدى (200-800nm) باستعمال خلية من الكوارتز طول مقطعها العرضي (cm) 1 ، ولغرض التأكد من صحة قيمة λ_{max} لكل مركب تم الرجوع إلى الأدبيات للمقارنة كما هي في **الجدول 3** ولتعيين منحني المعايرة تم استعمال ستة تراكيز متتالية كانت بين (5-30 ppm) من المركبات الأمينية المستعملة في هذه الدراسة وسجلت الامتصاصية مقابل التركيز عند λ_{max} لكل مركب ثم رسم المنحني القياسي بين الامتصاصية والتركيز.

الجدول 3: قيم λ_{max} للمركبات قيد الدراسة

Compounds	λ_{max}	
	Literature	Observed
Aniline	285	286
P-Nitro aniline	370	380
P- Toluidine	296	285

تحديد وزن المادة المازة والزمن اللازم لحدوث الاتزان: لتحديد وزن المادة المازة الذي يعطي أعلى كمية امتزاز تم أخذ أوزان مختلفة للسطح الماز ضمن المدى (3-0.005g) ووضعت في تماس مع (30 ml) من محلول المادة الممتزة وبتراكيز (25ppm) في قنينة حجمية سعة (50 ml). وقيست الامتصاصية لها بعد مرور ساعة من وضعها في جهاز الهزاز بدرجة (25°C) وتم اختيار وزن السطح الذي أعطى أقل امتصاصية وكانت قيمته (0.05g). أما فيما يتعلق بتحديد الزمن اللازم لحدوث الاتزان بين السطح الماز ، والمادة الممتزة تم أخذ عشرين قنينة حجمية سعة (50 ml) وضع فيها (30 ml) من تركيز (25ppm) لكل مركب أميني في تماس مع (0.05g) من سطح الزيولايت ووضعت في جهاز الهزاز عند درجة حرارة 25°C ثم سحب عينات منها في أوقات متتالية وتم قياس امتصاصيتها لمعرفة التغير في التركيز مع مرور الزمن ، فوجد أن أفضل زمن لحصول الاتزان هو 60 دقيقة لمركب P-Nitro aniline و(140) دقيقة بالنسبة لمركبي (Aniline)، (P-toluidine).

تعيين ايزوثيرمات الامتزاز: لأيجاد ايزوثيرمات الامتزاز تسم تحضير ستة محاليل من كل مركب أميني وبتراكيز من (5-30 ppm) ثم أخذ (30 ml) من كل تركيز ، ووضعت في قناني حجمية سعة (50ml) في تماس مع الوزن المحدد المذكور أنفاً من السطح الماز، ثم وضعت هذه القناني في جهاز الهزاز بدرجة حرارة (298k) وبعد الوصول إلى زمن الاتزان المحدد مسبقاً لكل مادة، تركت المحاليل لتركد بعدها وضعت في أنابيب زجاجية مزودة بغطاء محكم ووضعت في جهاز الطرد المركزي (10) دقائق وبسرعة 3000rpm، ثم تم ترشيح المحاليل باستعمال ورق من نوع (watman42) وحللت العينات باستعمال جهاز الأشعة المرئية / فوق البنفسجية، بعدها تم تحديد تركيز كل محلول عند الاتزان C_e (mg/L) من منحنيات المعايرة ثم حسبت كمية المادة الممتزة Q_e (mg/g) في جميع الحالات وبموجب العلاقة الآتية [11]:

$$Q_e = (C_0 - C_e) \cdot V_{sol} / M \dots (3)$$

إذ إن:

Q_e : كمية المادة الممتزة (mg/g).

C_0 : التركيز الابتدائي للمادة الممتزة (mg/L).

Ce : التركيز المتبقي للمادة الممتزة عند الاتزان (mg/L).

V_{sol} : الحجم الكلي لمحلول المادة الممتزة (L).

M : وزن المادة الممتزة (g).

تأثير درجة الحرارة في الامتزاز: لغرض دراسة تأثير درجة الحرارة في الامتزاز تم دراسة أيزوثيرم الامتزاز لكل من الأنلين والبارانايتروانلين ، والباراتولودين بدرجات حرارية مختلفة هي (298,308,318,328) K .

تأثير الدالة الحامضية في الامتزاز: لدراسة تأثير تغيير الدالة الحامضية للمحلول في الامتزاز تم دراسة امتزاز الأنلين والباراتولودين والبارانايتروانلين عند قيم pH (4,7,9) ، وتم تعديل حامضية المحلول باستعمال محاليل دارئة قياسية وباستعمال جهاز قياس الأس الهيدروجيني (pH-meter) .


الدراسات الحركية: جميع الدراسات الحركية تم تتبعها بواسطة جهاز مطياف الأشعة المرئية / فوق البنفسجية وذلك بأخذ عشرة دوارق حجمية سعة 50 ml ذات تركيز واحد للمحاليل الممتزة ، ووضع فيها 30 ml من ذلك التركيز في تماس مع الوزن المحدد للسطح ثم وضعت هذه الدوارق في جهاز الهزاز بدرجة 298K وبعدها سحبت الدوارق في أوقات متتالية ، وتم قياس مقدار الامتصاص وهكذا تم متابعة النقصان في شدة الامتصاص في أزمان متعاقبة عند الطول الموجي الأعظم λ_{max} لكل مركب ولجميع التراكيز ذات المدى 5-30ppm ، وكذلك جرى تقصي تأثير درجة الحرارة في حركية امتزاز المركبات الثلاثة قيد الدراسة وذلك باتباع ما ذكر أنفاً وتركيز واحد للمادة الممتزة هو 20ppm مع الوزن المثبت للسطح وعند أربع درجات حرارية مختلفة هي (298,308,318,328) K .

النتائج والمناقشة


قابلية الامتزاز: تمت دراسة امتزاز الأنلين ، والباراتولودين ، والبارانايتروانلين على سطح الزيولايت. وتم الحصول على أيزوثيرمات الامتزاز كما في الشكل 1 وعند درجة حرارة 298K ودالة حامضية pH=7. من الرسم يتضح أن الشكل العام لأيزوثيرمات الامتزاز هي من نوع (S_3, S_2) بحسب تصنيف Giles ، والذي يستند الى أساسيات فرنشل للامتزاز . مما يشير إلى إن سطح المادة المازة هو سطح غير متجانس. إذ إن الجزيئات تكون بشكل صفوف عمودية على السطح الماز وهذا ما يؤكد شكل الأيزوثيرم المتزايد بزيادة تركيز الاتزان، وكذلك يمكن الاستدلال من أشكال هذه الأيزوثيرمات إلى أن تداخل المادة الممتزة مع السطح يجري عبر قوى تتضمن التآصر الهيدروجيني Hydrogen bonding وقوى التشتت Dispersion forces وكذلك اشتراك المزدوجات الإلكترونية الموجودة على ذرات الأوكسجين والنيتروجين للمجموعات الفعالة ($-NH_2$, $-NO_2$) في الامتزاز ، وربما هناك تأثير للألكترونات من نوع π للحلقة الأروماتية أيضاً. جرت معاملة بيانات امتزاز المركبات الأمينية الثلاثة وفقاً للصيغة الخطية لمعادلة فرنشل اللوغارتمية [12]:

$$\text{Log } Q_e = \text{Log } K_f + 1/n \text{ Log } C_e \dots\dots\dots (6)$$

ويبين الشكل 1 مدى تطابق امتزاز المركبات الثلاثة لمعادلة فرنشل، وعند رسم العلاقة بين $\text{Log } Q_e$ مقابل $\text{Log } C_e$ نحصل على خط مستقيم كما في الشكل 2.



الشكل 1: إيزوثيرمات امتزاز المركبات الأمينية المستعملة على سطح الزيولايت بدرجة حرارة 298 K و pH=7



الشكل 2: مستقيمات فرنشلز لامتنزاز المركبات الأمينية المستعملة على سطح الزيولايت

تم حساب ثوابت فرنشلز التجريبية ومعامل الارتباط من معطيات هذه المستقيمات وكما يتضح من .

الجدول 4: قيم ثوابت فرنشلز للمركبات المستعملة على سطح الزيولايت.


Compound	K_f	n	R^2
Aniline	2.0295	0.504	0.9106
P-Toluidine	3.03	0.357	0.967
P-Nitro aniline	3.599	0.385	0.9261

تأثير المجموعات المعوضة في امتزاز المركبات الأمينية على سطح الزيولايت: تمت دراسة أثر المجموعات المعوضة في الحلقة الأروماتية للأنلين في امتزازها على سطح الزيولايت ووجد أن سعة امتزازها يزداد على وفق الترتيب الآتي: P-Toluidine > Aniline > P-Nitro aniline. أن التأثير الحثي القليل لمجموعة الميثيل في جزيئة الباراتولودين وهي مجموعة دافعة للإلكترونات يعمل على تعزيز الشحنة السالبة على ذرة نتروجين مجموعة الأمين ومن ثمَّ يزيد من احتمال ارتباطها بالسطح بأواصر هيدروجينية أكثر من الأنلين ، وكذلك قلة ذوبانية الباراتولودين في المحلول المائي ساعدت في زيادة كمية المادة الممتزة [13] على السطح. بينما التعويض بمجموعة ساحبة للإلكترونات ($-\text{NO}_2$) يؤدي الى نقصان أكثر في الامتنزاز ويرجع سبب ذلك الى التأثير الحثي الساحب للإلكترونات لمجموعة النايترو إذ تعمل على تقليل الكثافة الإلكترونية على ذرة النتروجين وزيادتها على ذرتي الأوكسجين. أي زيادة السالبة الكهربائية لذرتي أوكسجين مجموعة النايترو ومن ثمَّ تسبب تنافر مع مواقع السطح السالبة مما يؤدي إلى جعل المعقد المتكون مع السطح أقل استقراراً ، وكذلك


أن مجموعة النايترو تميل إلى تكوين أواصر هيدروجينية مع الماء التي تزيد من قابلية ارتباط المركب بالماء ، والذوبان فيه أكثر من الارتباط بالسطح .

تأثير درجة الحرارة في الامتزاز على سطح الزيولايت: تمت دراسة تأثير درجة الحرارة في امتزاز المركبات الأمينية الثلاثة على سطح الزيولايت ضمن المدى الحراري التجريبي $(298-328)K$ ، والنتائج موضحة في الأشكال (٣)، (٤)، (٥) حيث تشير إلى أن امتزاز هذه المركبات يقل بزيادة درجة الحرارة أي إن العملية من النوع الباعث للحرارة Exothermic process [14]، ويفسر نقصان سعة الامتزاز سببان:


الأول : أن زيادة درجة الحرارة تزيد من ميل الجزيئات إلى الهروب من منطقة التداخل ومن ثم تقليل كمية الامتزاز
الثاني : أن درجة الحرارة تؤثر في ذوبانية المادة الممتزة فإذا زادت الذوبانية بارتفاع درجة الحرارة فأن ذلك سيؤدي إلى نقصان الامتزاز [15].



الشكل 3: أيزوثيرم امتزاز الأنيلين على سطح الزيولايت عند درجات حرارية مختلفة




الشكل 4: أيزوثيرم امتزاز البارباتولودين على سطح الزيولايت عند درجات حرارية مختلفة




الشكل 5: أيزوثيرم امتزاز الباربيتروأنلين على سطح الزيولايت عند درجات حرارية مختلفة


تأثير الدالة الحامضية في ايزوثيرم الامتزاز على سطح الزيولايت: جرت دراسة أثر الدالة الحامضية في امتزاز المركبات الأيونية المستعملة في هذه الدراسة على سطح الزيولايت عند قيم مختلفة للحامضية (pH = 4,7,9) وكانت النتائج كما هي مبينة في الأشكال 6-8.



الشكل 6: تأثير حامضية المحلول في امتزاز الأنلين على سطح الزيولايت بدرجة حرارة (298 K)



الشكل 7: تأثير حامضية المحلول في امتزاز الباربتولودين على سطح الزيولايت بدرجة حرارة (298 K)




الشكل 8: تأثير حامضية المحلول في امتزاز الباربيتروأنلين على سطح الزيولايت بدرجة حرارة (298 K)


أن أثر الدالة الحامضية ينبغي أن ينظر اليه من ناحية تأثيرها في كل من السطح الماز ، والمادة الممتزة والتداخلات التي تحدث بينهما وفي بعض الأحيان يحدث امتزاز انتقائي بين جزيئات المادة الممتزة ، وايونات الهيدروكسيل ، والهيدرونيوم المستعملة في تعديل الحامضية وقد يؤدي تغيير الحامضية الى تغيير الذوبانية ومن ثم تغيير الامتزاز ، وفي هذا البحث توصلنا إلى أن للدالة الحامضية تأثيراً كبيراً على السطح ، وعلى المواد الممتزة عليه ، إذ أظهرت النتائج أن الامتزاز لمركبات الأنلين ، والباريتولودين ، والباريتروأنلين يزداد عندما يكون المحلول متعادلاً pH=7 ، في حين تقل كمية الامتزاز عندما يكون المحلول قاعدياً pH=9 ، وتقل أكثر عندما يكون المحلول حامضياً pH=4 على وفق الترتيب الآتي :

$pH = 7 > 9 > 4$ وتفسير ذلك أن الأنلين ، والباريتولودين ، والباريتروأنلين تحتوي مجموعات فعالة NH_2 , CH_3 , NO_2 تشترك هذه المجموعات مع السطح في الوسط المتعادل في حدوث التأثيرات من نوع قوى فاندرفالز، وقوى تأصر هيدروجيني . أما عند تغيير حامضية المحلول في الوسط القاعدي فإنها تعمل على زيادة ذوبانية المادة الممتزة ، ومن ثم تغيير سعة امتزازها فضلاً عن حدوث حالة تنافر الكترولستاتيكي بين الشحنات السالبة المتماثلة للسطح ، والمادة الممتزة عليه وبذلك يقل الامتزاز . أما في الوسط الحامضي تتجمع ايونات الهيدرونيوم على السطح مما تسبب زيادة الشحنة الموجبة على السطح وتنافرها مع ايون الانلينيوم الموجب الشحنة فتقل كمية الامتزاز تبعاً لذلك


حركية الامتزاز على سطح الزيولايت: تم الاعتماد على معادلة Lagergren لاستخراج ثابت معدل سرعة الامتزاز وكما مر ذكره تعتمد هذه الطريقة على الفرق بين كمية المادة الممتزة عند حالة الاتزان (qe) وكميتها عند الزمن t (qt) ، إذ تم حساب قيمة K_{ad} من ميل العلاقة الخطية المرسومة بين قيم $\log(qe-qt)$ مقابل الزمن t. وكما موضح في الأشكال 9-11 عند تراكيز للمادة الممتزة هي 5, 10, 15, 20, 25, 30 ppm ، ووزن المادة المازة (الزيولايت 0.05g) بدرجة حرارة (298 K) ودالة حامضية (pH=7) .



الشكل 9: رسم مستقيمات Lagergren لامتماز الأنلين على سطح الزيولايت باختلاف التركيز الابتدائي بدرجة حرارة $pH = 7$ و $298K$




الشكل 10: رسم مستقيمات Lagergren لامتماز الباراتولودين على سطح الزيولايت بأختلاف التركيز الأبتدائي بدرجة حرارة $pH = 7$ و $298 K$




الشكل 11: رسم مستقيمات Lagergren لامتماز البارانايتروأنلين على سطح الزيولايت باختلاف التركيز الابتدائي بدرجة حرارة $pH = 7$ و $298 K$.

إذ يتضح من الأشكال 9-11 مدى تأثير تغيير التركيز في حركية امتزاز المركبات الثلاثة فكلما كان التركيز ضئيلاً لمحلول المركب الأميني زادت قيمة K_{ad} .


تأثير درجة الحرارة في سرعة الامتزاز على سطح الزيولايت: جرى تقصي تأثير درجة الحرارة في حركية امتزاز الأنلين ، والباراتولودين ، والبارانايتروأنلين على سطح الزيولايت عند أربع درجات حرارية مختلفة هي 298, 308, 318, 328 K وكان وزن المادة المازة (0.05g) و تركيز محلول المركبات الأمينية (20 ppm) ماعدا مركب البارانايتروأنلين (25ppm). عرضت النتائج وحسبت قيم K_{ad} من ميل المستقيمات في الأشكال 12-14.



الشكل 12: رسم مستقيمات Legergren لامتزاز الأنلين على سطح الزيولايت باختلاف درجات الحرارة



الشكل 13: رسم مستقيمات Legergren لامتزاز الباراتولودين على سطح الزيولايت باختلاف درجات الحرارة




الشكل 14: رسم مستقيمات Lagergren لامتزاز البارانايتروأنلين على سطح الزيولايت باختلاف درجات الحرارة

الجدول 5: يوضح تأثير درجة الحرارة في قيم K_{ad} لمركب الأنلين، الباراتولودين والبارانايتروأنلين.


Temperature K	$K_{ad} \text{ min}^{-1}$		
	الأنلين	الباراتولودين	البارانايتروأنلين
298	12.2059×10^{-3}	14.5089×10^{-3}	23.7209×10^{-3}
308	12.8968×10^{-3}	15.4301×10^{-3}	28.5572×10^{-3}
318	14.7392×10^{-3}	17.2725×10^{-3}	37.3086×10^{-3}
328	16.8119×10^{-3}	19.5755×10^{-3}	42.1449×10^{-3}

تشير البيانات المعروضة في الجدول 5 إلى أن قيم K_{ad} تزداد بزيادة درجة الحرارة وذلك لأن زيادة درجة الحرارة تؤدي إلى زيادة معدل سرعة التفاعل. إن التحقق من تأثير درجة الحرارة في عملية الامتزاز ينشأ من التعيين الفعلي لطاقة التنشيط بالاعتماد على معادلة أرينوس Arrehenius Equation وقيم K_{ad} في درجات حرارية مختلفة. جرى تعيين طاقة تنشيط الامتزاز للمركبات الثلاثة على سطح الزيولايت في ضوء معادلة أرينوس [16] وذلك برسم قيم لوغاريتم K_{ad} مقابل مقلوب درجة الحرارة المطلقة ومن قيمة الميل نحصل على طاقة التنشيط كما في الأشكال 15-17 إذ الميل يساوي:


$$\text{Slope} = -E_a / 2.303R$$



الشكل 15: تأثير درجة الحرارة في قيم K_{ad} لمركب الأنلين على سطح الزيولايت



الشكل 16: تأثير درجة الحرارة في قيم K_{ad} لمركب الباراتولودين على سطح الزيولايت



الشكل 17: تأثير درجة الحرارة في قيم K_{ad} لمركب البارانايتروأنلين على سطح الزيولايت

الجدول 6: قيم طاقات التنشيط .

Compound	$E_a \text{ (KJ.mol}^{-1}\text{)}$
Aniline	8.8479
P-Tolidine	9.672
P-Nitro aniline	16.21

أن سبب كون طاقة تنشيط امتزاز البارانايتروأنلين أكبر من تلك التي للأنلين والباراتولودين هو أن حاجز الطاقة اللازمة لفصل جزيئات البارانايتروأنلين من المحلول ونقلها إلى سطح الطور الصلب هو أكبر من حاجز الطاقة في حالة الأنلين والباراتولودين بسبب كون ذوبانية البارانايتروأنلين أكبر بكثير من ذوبانية الأنلين والباراتولودين .

References

- 1) Vandevivere P C and Bianchi R. *J Chem. Tech. Biotechno.* L,72, 289-302.
- 2) Peyton G R And Glmze W H. *J Env.Sci. Tech.*(1988), 22, 7, 761.
- 3) Digiano FA And Kong E J J. *J Waste Water Assoc (JAWWA).* (1986), 38, 5, 312.
- 4) Walkergm , Weatherey LR. *J Biochem.* (1997), 32, 327-335.
- 5) Gupta V K, Mohan D S, and Sharmak K. *J Sep. Sci. Tech.* (2000), 135, 2097 -2113.

- 6) Newton L D and Devaney R D. Encyclopedia of Surfaces and Colloid Science. **(2004)**, 1996, 1-20.
- 7) Ponec V S and Knor Z A. Adsorption on Solids 1st Edition . Butter worth's. London. **(1974)**
- 8) DancanJ B and Shaw S C. Introduction to Colloid and Surface Chemistry 3rd edition. **(1980)**
- 9) Hamadi N K and Chen X D. *J Chem. Eng.* **(2001)**, 184, 95-105.
- 10) Szostack R. Molecular Sieves. 2^{ed} Edition. Blackie Academic and Professional, Atlanta. **(1990)**
- 11) Murrel J N and Bucher E A. Properties of Liquids and Solution. John Wiley and Sons. New York. **(1982)**, 255.
- 12) Metcalf E. Waste water Engineering. 3rd Edition. **(1991)**, 317.
- 13) Wedler G. Chemisorption and Experimental Approach. Butter Worth's Publishers. London. **(1978)**.
- 14) Hall DG. *J Chem. Soc. Faraday Trans.* **(1980)**, 11, 76- 125.
- 15) AjayD, Kumar M. *J Hazardous Materials.* **(2005)**, 122, 161–170.
- 16) Atkins PW. Physical Chemistry. 7th Edition, Oxford University Press. Oxford. (**2002**).