

دراسة التوصيلية الكهربائية لبعض الصبغات الأزوية

حيدر باقر محمد الله

جامعة البصرة - كلية التربية - قسم الكيمياء

البصرة - العراق

Study Of Electrical Conductivity of some Azo Dyes

H. B. ABDULLAH

Basrah University – Education College – Chemistry Department – Basrah – IRAQ.

Abstract:

In this study, azo dye (I) was prepared. They were derived from a reaction of 8-Hydroxy Quinolin with 2-Amino Pyridine. Two compounds were prepared from the azo dye (I). First compound (II) was prepared from a reaction of azo dye (I) with 2,4-Di Nitro Phenyl Sulfonyl Chloride. Second compound (III) was prepared from a reaction of azo dye (I) with *p*-Phenyl Benzoyl Chloride.

The compounds were characterized by Infra-Red spectroscopy, Ultra Violet and Visible spectroscopy. Electrical Conductivity of the compounds was studied (as disks) at temperature range (293-373) K. The Electrical Conductivity value of azo dye (I) at 298 K is ($2.70 \times 10^{-8} \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$), while Electrical Conductivity values of compound (II) and compound (III) are ($1.12 \times 10^{-7} \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$) and ($1.67 \times 10^{-7} \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$) respectively, The following is a scheme for chemical reactions:

المستخلص:

تم في هذه الدراسة تحضير صبغة أزو (I)، مشتقة من تفاعل 8-هيدروكسي كوينولين 8-Hydroxy Quinolin مع المركب 2-أمينو بيريدين 2-Amino Pyridine. أُستعملت هذه الصبغة لتحضير مركبين، المركب الأول من تفاعل الصبغة (I) مع المركب 2,4-Di ثنائي نايترو فنييل سلفونيل كلورايد 2,4-Di Nitro Phenyl Sulfonyl Chloride. والمركب (III) مشتق من تفاعل الصبغة (I) مع المركب 4-فنييل بنزويل كلورايد 4-Phenyl Benzoyl Chloride.

شُخصت المركبات المحضرة بواسطة أطياف الأشعة تحت الحمراء Infra-Red وأطياف الأشعة المرئية وفوق البنفسجية. وتم دراسة توصيلية التيار المستمر للمركبات المحضرة على شكل أقراص ضمن مدى درجات الحرارة (293-373) كلفن وقد تم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى أن الصبغة (I) تعطي أقل قيمة للتوصيل الألكتروني عند 298 K إذ بلغت ($2.7 \times 10^{-8} \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$)، وإن المركب (III) يعطي أفضل قيمة للتوصيلية مقارنة مع المركب (II)، إذ بلغت قيمة التوصيل الكهربائي عند درجة حرارة 298 K للمركب (II) ($1.12 \times 10^{-7} \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$) والمركب (III) ($1.67 \times 10^{-7} \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$).

المقدمة:الأجهزة المستخدمة:

- ١- سجلت أطيف الأشعة تحت الحمراء باستخدام جهاز Fourier Transform Infrared spectrophotometer نوع (Shimadzu FTIR- 8400S).
- ٢- سجلت الأمصاصات الطيفية في المنطقة المرئية وفوق البنفسجية باستخدام جهاز Spectro Photometer UV-1500 .
- ٣- قيسست درجة الانصهار للصبغات الأزوية المحضرة باستخدام جهاز Electro Thermal Melting Point . 9300
- ٤- استخدم ميزان حساس من شركة Sartorius BP 301S .
- ٥- تم قياس التوصيلية باستخدام:

(١) الكرايوستات (cryostat): وهو الجزء الذي يتم فيه وضع العينة للقياس والمراد دراسة خواصها كهربائياً عند درجات حرارية مختلفة، حيث تتألف الكرايوستات من صندوق عازل من البولي ستايرين ويحتوي هذا الصندوق على أنبوبة زجاجية مغلقة من الطرف الأسفل أما الطرف الأعلى فتوجد فتحتان الأولى تربط بها أنبوبة جانبية قصيرة تربط الى مضخة التفريغ مع جهاز لقياس الضغط الحاصل في الأنبوبة الزجاجية (١٠^{-٢} تور). أما الفتحة الثانية فيمر خلالها أربعة أسلاك سلكان منهما يستعملان لربط العينة مع دائرة القياس الخارجية، والسلكان الآخران هما عبارة عن مزدوج حراري (thermocouple) من النحاس، والكونستانتان (constantan) يستعمل لقياس درجة الحرارة بالقرب من العينة اذ توجد هناك نقطتا لحام في المزدوج الحراري أحدهما توضع بالقرب من العينة لقياس درجة الحرارة التي يمر بها النموذج بشكل مضبوط والأخرى توضع في وعاء يحتوي على ثلج مجروش، أما الطرفان الآخران للمزدوج الحراري فيربطان الى الفولتميتر (voltmeter) ، ويقاس فرق الجهد المحتث (V) بين نقطتي اللحام بوحدات الملي فولت ويمكن معرفة درجة الحرارة بمقارنتها مع الجداول. أما فيما يخص عملية التسخين فهناك سلك تسخين يلف حول الأنبوبة الزجاجية المحتوية على العينة في حين يربط طرف السلك بمجهز الفولتية (power supply) لغرض التحكم بدرجة الحرارة.

(٢) دائرة القياس الخارجية: تتألف هذه الدائرة من صندوق يحتوي على مقاومات قياسية (Rs) يربط على التوالي مع العينة (Rx) المراد دراسته خواصها الكهربائية وتحتوي أيضاً على جهاز فولتميتر (automatic multimeter) . اذ يستعمل لقياس الفولتية (Vs) على طرفي المقاومة القياسية لغرض قياس التيار (I) المار بالدائرة

تُعرف مركبات الآزو على أنها مواد عضوية ترتبط عن طريق تفاعلات الازدواج COUPLING بمجموعة الآزو AZO GROUP (-N=N-)، والتي تكون فيها ذرتا النيتروجين مرتبطتين مباشرةً بذرة كاربون ذات تهجين sp^2 ، إذ تكون ذرة الكاربون ضمن حلقة أروماتية (عادةً مشتقات البنزين أو النفثالين) أو المركبات الأروماتية غير المتجانسة (مثل البايرازولون أو الشايوزول)، لتعطي مركبات ملونة تمتص في المنطقة المرئية وفوق البنفسجية^[1]. ولهذه المركبات الأزوية ألوان قوية واضحة تختلف باختلاف تركيبها مما يجعلها أكثر حساسية تجاه الحوامض والقواعد حيث تظهر بوضوح ألوان خاصة، ولذا استعملت كدلائل لبعض العناصر في الكيمياء التحليلية^[2] ولها أهمية صناعية كبيرة من حيث إمكانية استخدامها في صباغة القطن والأنسجة الصناعية وألياف البولي بروبيلين^[3] وفي مجال الأدوية تم إثبات إمكانية استخدام هذه المركبات كعقاقير مهمة حيث ان صبغاتها مثبطة لنمو الجراثيم^[4,5] واستعملت تفاعلات الاقتران وتكوين مركبات الآزو في التقدير الطيفي للعقاقير الصيدلانية^[6,7].

كما استخدمت مركبات الآزو المشتقة من السلفون أميد في صناعة العديد من الأدوية المضادة للبكتيريا Anti Bacterial^[8].

ولصبغات الآزو أهميتها ككواشف في الكيمياء التحليلية لتقدير العناصر الانتقالية طيفياً حيث لها القابلية على تكوين معقدات لأنها تحتوي على مجاميع قادرة على تكوين مخلب Chelate وترتبط بصورة مباشرة بالنظام الرنيني للصبغة Resonance System حيث تكون هذه المعقدات مصحوبة بتغيرات في اللون عند قيمة أس هيدروجيني معين. كما استخدمت بعض أنواع مركبات الآزو كمادة شبيهة موصلة للكهربائية^[9]. أن المركبين 4,2- ثنائي نايترو فنييل سلفوناييل كلورايد 2,4-Di Nitro Phenyl Sulfonyl Chloride و بارا- فنييل بنزوايل كلورايد p-Phenyl Benzoyl Chloride يستخدمان بكثرة في تفاعلات حماية الهيدروكسيل، حيث يكون التفاعل ذو حصة إنتاجية عالية^[10].

ونظراً لما للمركبات الناتجة من نظام تعاقب إلكتروني عالٍ، فإن الهدف من الدراسة الحالية هو إمكانية استخدام هذه المركبات كمادة موصلة للتيار الكهربائي المستمر.

على الفولتية المارة عبر الدائرة. ويمكن حساب التوصيلية الكهربائية (σ) للعينة عبر الدائرة من خلال استعمال المعادلتين الآتيتين:

وباستعمال العلاقة ($I = V_s / R_s$) وباستعمال محولة التيار والتي يمكن خلالها قياس (R_s , R_x) بالتتابع. وتربط الدائرة بدورها الى جهاز الفولتية، والذي يمكن بواسطته السيطرة

$$R_x = (R_s * V_x) / V_s \quad \text{.....(1)}$$

$$\sigma = (L / A) * (1 / R_x) \quad \text{.....(2)}$$


للحصول على عينات بسمك (0.3-0.1 cm). بعدها يتم لحام سلكين رقيقين على وجهي القرص باستعمال صبغة الفضة (silver paint) بعد تغطية الوجهين بالصبغة.

حيث أن (L/A) يمثل ثابت الخلية، (L) سمك العينة و (A) المساحة السطحية للأقطاب. ومن أجل دراسة الخواص الكهربائية للمركبات المحضرة، فقد تم اعدادها على هيئة أقراص مضغوطة، اذ تضغط الأقراص بقوة (10⁸ باسكال)


طرائق العمل :

تم في هذه الدراسة تحضير المركبات التالية:


١- 2-Pyridyl - Azo-8-Quinolinol





٢- 2-Pyridyl - Azo-8-Quinolin-2, 4-Di Nitro Phenyl Sulfate



٣- 2-Pyridyl -azo-8-quinolin-Bi Phenyl Carbonate



وفي ما يلي مخطط سير التفاعلات الكيميائية:



١- تحضير الصبغة (I):

الطريقة المستخدمة في تحضير هذه الصبغة مشابهة للطريقة الموصوفة من قبل (Fox) [11] أو (Vogel) [12]:

أذيب (0.01 mol، 0.94 gm) من 2-أمينو بيريدين في (2 ml) من حامض الهيدروكلوريك بتركيز (1 M) ويوضع المحلول في حمام ثلجي دون (5°C). يضاف إليه محلول يتكون من إذابة (0.01 mol، 0.69 gm) من نترات الصوديوم في (2 ml) من الماء المقطر ثم يوضع الناتج في حمام ثلجي دون (5°C) لمدة خمسة دقائق. ثم أضيف إليه محلول من (0.01 mol، 1.63 gm) من 8-هيدروكسي كوينولين في (5 ml) من محلول هيدروكسيد الصوديوم (25%) مع الحفاظ على درجة الحرارة أقل من (5°C). حرك المزيج جيداً، ثم بترك ليستقر لمدة ساعة واحدة. رُشِحَ الراسب الملون وتم معادلة الصبغة المحضرة بإضافة محلول مخفف من حامض الهيدروكلوريك. قيس درجة الانصهار للصبغة الأزوية (بنية اللون، ذات حصيلية = 75%) ووجد أنها تساوي (72 $^{\circ}\text{C}$).

واحدة [10]. أُعيد بلورة الناتج بأذابته بالأسيتون، ثم يُرَشِح، ثم أُعيد ترسيبه بالماء المقطر بنسبة 6:1. قيس درجة الانصهار للمركب (بني غامق مانل الى السواد، ذو حصيلية = 65%) ووجد أنها تساوي (82°C).

٣- تحضير المركب (III):

تم إضافة (0.01 mol، 2.16 gm) من 4-فينيل بنزوإيل كلورايد Phenyl Benzoyl Chloride إلى (0.01 mol، 2.38 gm) من بيريداييل-أزو-8-كوينولينول في (2.5 ml) سايكلو هكسان و (5 ml) من البيردين الجاف. مع التحريك المستمر، ويتم تحريك المزيج عند درجة حرارة 20°C لمدة ساعة واحدة [10]. أُعيد بلورة الناتج بأذابته بالأسيتون، ثم يُرَشِح، ثم أُعيد ترسيبه بالماء المقطر بنسبة 6:1. قيس درجة الانصهار للمركب (بني، ذو حصيلية = 90%) ووجد أنها تساوي (185°C).

٤- قياس التوصيلية Conductivity

:Measurement

تم قياس التوصيلية الكهربائية باستخدام قرص دائري صلب، ذي سمك ومساحة طلاء معلومة باستخدام (Silver Paint) وبدرجات حرارية مختلفة؛ إذ تم تسجيل التوصيلية الكهربائية عند كل درجة حرارية، وعند رسم علاقة بيانية بين ($\ln \sigma$) مقابل ($1/T$) فسوف نحصل على خط مستقيم يكون ميله (Slope) مساوياً الى ($-\Delta E/K$) وقطعه الصادي مساوياً الى ($\ln \sigma_0$) كما في العلاقة التالية [13]:

٢- تحضير المركب (II):

تم إضافة (0.01 mol، 2.66 gm) من 4,2-ثنائي نايتر فنييل سلفوناييل كلورايد 2,4-Di Nitro Phenyl Sulfonyl Chloride إلى (0.01 mol، 2.38 gm) من بيريداييل-أزو-8-كوينولينول 2-Pyridyl-Azo-8-Quinolinol في (2.5 ml) سايكلو هكسان و (5 ml) من البيردين الجاف. مع التحريك المستمر، ويتم تحريك المزيج عند درجة حرارة 20°C لمدة ساعة

$$\ln \sigma = \ln \sigma_0 - \frac{\Delta E}{K T} \quad \dots\dots\dots(3)$$

σ = التوصيلية الكهربائية (التوصيل الكهربائي النوعي). σ_0 = معامل ما قبل الأس.
 ΔE = طاقة التنشيط. K = ثابت بولتزمان. T = درجة الحرارة المطلقة.

النتائج والمناقشة:

١ - طيف امتصاص الأشعة تحت الحمراء: قيسَت أطياف الأشعة تحت الحمراء لمركب الأزو (I) المحضر في هذه الدراسة بهيئة أقراص بروميد البوتاسيوم ، ويلاحظ من نتائج تشخيص الطيف المبينة بالجدول رقم (1) ظهور حزمة امتصاص عند (1500) سم⁻¹ عائدة إلى الاهتزاز الأتساعي للأصرة (N=N) والتي تتميز بها مركبات الأزو؛ كما ظهرت حزمة امتصاص تعود إلى الاهتزاز الأتساعي للأصرة (C=N) بحدود (1580) سم⁻¹، وظهور حزمة امتصاص ضعيفة الشدة عند (1230) سم⁻¹ تعود إلى الاهتزاز الأتساعي للأصرة (C-N)، ذلك ظهرت حزمة امتصاص قوية الشدة تعود إلى الاهتزاز الأتساعي للأصرة (O-H) بحدود (3220) سم⁻¹.

إضافة إلى ذلك فقد تميز الطيف بأختفاء حزمة الامتصاص العائدة إلى الاهتزاز الأتساعي للأصرة (N-H) والتي تظهر على شكل حزمتين بحدود (3300-3160) سم⁻¹ الموجودة في الأمين الأولي المستخدم في تحضير الصبغة. كذلك سجّلت أطياف الأشعة تحت الحمراء للمركبين (II) و (III) . وقد تم تحليل الحزم الظاهرة لكل طيف، إذ يلاحظ ظهور حزم امتصاص جديدة في الموقع (1340) سم⁻¹ و (1180) سم⁻¹ ناتجة عن الاهتزاز الأتساعي للأصرة S-O (-SO₃-R)، كذلك ظهور حزمتي امتصاص عند (1300) سم⁻¹ و (1560) سم⁻¹ ناتجة عن الاهتزاز الأتساعي للأصرة N-O (-NO₂)، كما ظهرت حزمة امتصاص عند (1750) سم⁻¹ عائدة إلى الاهتزاز الأتساعي للأصرة (C=O) .

رقم المركب	v(O-H)	v(C-H) (ar)	v(C-O)	v(C=O)	v(C=N)	v(C-N)	v(C=C)	v(N=N)	v((S-O)	v(N-O)
I	3220 str 1358 ben	3020 810	1300		1580	1230	1465	1500		
II		3010 810	1240		1590	1220	1460	1500	1180 1340	1300 1550
III		3015 810	1240	1750	1585	1220	1455	1500		

الجدول (1) يمثل مواقع حزم امتصاص الأشعة تحت الحمراء للمركبات المحضرة

٢- طيف أمتصاص الأشعة فوق البنفسجية:

تم قياس أطيف الأشعة فوق البنفسجية في مذيب الأسيتون لمركب الأزو (I) المحضر، وتميز بظهور قمة امتصاص ذات شدة عالية في الموقع (370) نانوميتر وتعزى إلى الانتقالات الإلكترونية من نوع $\pi \rightarrow \pi^*$ للنظام الأروماتي. كذلك تم قياس أطيف الأشعة فوق البنفسجية في مذيب الأسيتون للمركبين (II) و (III) المحضرة،

وتميز الطيف بظهور قمة امتصاص عالية الشدة في الموقع (390) نانوميتر والموقع (395) نانوميتر على التوالي. ويعزى سبب الزيادة في الطول الموجي إلى زيادة النظام المتعاقب في الجزيئة إذ يلاحظ حدوث إزاحة حمراء في أطيف الأشعة فوق البنفسجية للمركبين (I) و (II).

المركب	انتقالات $\pi \rightarrow \pi^*$ للنظام الأروماتي $\lambda_{\max}$ (nm)
I	370
II	390
III	395

الجدول (٢) يوضح الأطوال الموجية لتمرير المركبات المحضرة

٣- قياسات التوصيلية Conductivity Measurements


تم دراسة الخواص الكهربائية للمركبات المحضرة على شكل أقراص مضغوطة باستخدام جهاز التوصيل الكهربائي للتيار المستمر. حيث تم دراسة علاقة التوصيلية مع درجة الحرارة ضمن المدى الحراري (293-373) كلفن وكذلك تم حساب طاقة التنشيط Activation Energy لهذه المركبات.

يبين الشكل (١) أن المركبات المحضرة تمتلك خاصية شبه موصلة للكهربائية وذلك من خلال زيادة التوصيلية مع درجة الحرارة. كذلك تم حساب قيم التوصيل الكهربائي عند درجة حرارة 25°C (σ_0) من خلال العلاقة (1) و (2). وتم حساب قيمة طاقة التنشيط (ΔE) ومعامل ما قبل الأس (σ_0) من خلال رسم علاقة بيانية بين ($\ln \sigma$) مقابل ($1/T$)، إذ نحصل على خط مستقيم يكون ميله (Slope) مساوياً إلى $(-\Delta E/K)$ وقطعه الصادي مساوياً إلى $(\ln \sigma_0)$ والجدول (٣) يمثل قيم التوصيلية عند 298 K وقيم σ_0 و ΔE للمركبات المحضرة.

المركب	$\sigma(\text{ohm}^{-1}.\text{cm}^{-1})$ (in 298 K)	$\sigma_0(\text{ohm}^{-1}.\text{cm}^{-1})$	$\Delta E(\text{eV})$
I	2.70×10^{-8}	7.75×10^{-5}	2.853×10^{-4}
II	1.12×10^{-7}	2.49×10^{-4}	2.700×10^{-4}
III	1.67×10^{-7}	4.34×10^{-4}	3.045×10^{-4}

الجدول (٣) يمثل قيم σ عند ٢٩٨ K وقيم σ_0 ، ΔE للمركبات المحضرة

يعزى سبب زيادة التوصيلية للمركب (III) الى زيادة التعاقب الإلكتروني في الجزيئة مقارنة مع الصبغة (I) المحضرة، كذلك المركب (II) يكون أكثر توصيلية من الصبغة ولنفس السبب سابق الذكر لكن وجود مجاميع النايتر والساحبة للإلكترونات في الموقعين أورثو و بارا أدى الى سحب الكثافة الإلكترونية مما أدى الى نقصان في قيمة التوصيل الإلكتروني للمركب (II) مقارنة مع المركب (III).



الشكل (١) يمثل توصيلية التيار الكهربائي المستمر للمركبات (I) و (II) و (III)

المصادر:

1. K. Hunger; *Encyclopedia of Industrial Chemistry*; (2000).
2. H. Yamada , etal; *Anal Chem.*; 72, 426, (1974).
3. A Affini, *Talanta Appl.*; 51, 742, (1969).
4. C. Meehan, etal, *Inter.Jour. of Syst. And Evol.Micr.*, 51, 1681,(2001)
5. D. balkwill, etal, *Ibid*,47, 191,(1997)
6. A. Samerr, A. Fatyhi and A. Kasim ; *Ref. Jour.*; 7 (1), 14, (1996).
7. B. Maniu ; *Pharm Bio med Anal*; 25 (3-4), p.631, (2001).
8. J.Delgado, W. Remers; *Text Book of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry*; 191, (1991).
9. D. Apitz, etal, *Chem Phys Chem*, 468, 7, (2006)
10. E. Corey; *JACS*; 1492, (1971).
11. J.Fox,; *J.Chem.Soc.*;97, p.1339, (1910).
12. A. Vogel; *PRACTICAL ORGANIC CHEMISTRY*; third edition, London (1974).
13. M. Rudden and Wilson; *Elements of Solid State Physics*; New York,(1980).