

دراسة تأثير التقوية باللياف البورون واللياف الكفلر على مادة الايبوكسي وحساب بعض الخواص الميكانيكية للمترابك الناتج من عملية التقوية

هناء جواد كاظم علي الشمري

كلية الهندسة-جامعة بابل

الخلاصة

تم في هذا البحث حساب الطاقة السطحية للتصدع لراتنج الايبوكسي المدعم بألياف البورون والمدعم بألياف الكفلر، وذلك بتغيير الإجهاد المسلط بصورة عمودية على الألياف المنضدة بشكل متوازٍ في المدى الذي يتراوح بين (4-2.5 GPa) وبتغيير محتوى الألياف في المدى الذي يتراوح بين (250-50) ليف ، وتم حساب معامل يونك للمترابك وكثافة المترابك الناتج من عملية التقوية باستخدام قاعدة الخلط . وتم حساب المتانة النوعية للمترابك الناتج وكلتا النموذجين بتغيير النسبة الوزنية للألياف في المدى الذي يتراوح بين (30%) الى (70%) زيادة مقدارها (20%).

أظهرت نتائج الطاقة السطحية للتصدع إنها تزداد بزيادة الإجهاد المسلط في المدى (4-2.5 GPa)، كما أنها تزداد بزيادة محتوى الألياف وكلتا النموذجين ، كما أثبتت النتائج إن الطاقة السطحية للتصدع الناتجة من تكسر الألياف في المترابك المقوى بألياف البورون أكبر من الطاقة السطحية للتصدع الناتجة من تكسر الألياف في المترابك المقوى بالكفلر . واثبتت النتائج ان كلا " من الكثافة ومعامل يونك تزداد بزيادة النسبة الوزنية للألياف في المترابك من (30%) الى (70%) . وتقل المتانة النوعية بزيادة كثافة المترابك الناتجة من زيادة النسبة الوزنية للألياف في المدى من (30%) الى (70%) بثبوت الإجهاد المسلط . كما اثبتت النتائج ان المترابك المقوى باللياف البورون يمتلك معامل يونك اكبر من المترابك المقوى باللياف الكفلر، كما تم الحصول على اعلى معامل يونك عندما يكون الاجهاد مسلط بصورة موازية للنموذج .

Abstract

In this studying , the fracture surface energy of epoxy reinforced by boron and Kevlar fibers are studied , by changing the normal applied stress on the parallel fibers at range between (2.5 - 4 GPa) , when the fiber diameter , fiber contents and shear stress are constant , and changing the fiber contents at range between (50-250) fibers when other parameters are constant . The Young's modulus, density, of composite and specific strength are calculated for two specimens . as well as , the weight ratio (volume of fraction) of fibers are calculated at range (30%-70%) weight ratio by addition(20%) weight ratio for tow specimens .

The results of the fracture surfaces energy are presented that it increases by increasing the fiber contents , and applied stress at range between (2.5 – 4 GPa) , and decrease with increasing the Young's modulus . In addition, the reinforced lead to composite with low density and density of composite is increase by increasing volume fraction of fibers for two specimens.

As well as , the specific strength is decrease with increasing volume fraction of fibers at range (30% - 70%) weight ratio when the applied stress is constant , and it increase with increasing applied stress . In addition, the Young's modulus is greatest when the applied stress is parallel on fibers .

المقدمة

تتكون المادة المترابكة من جمع مادتين مختلفتي الخواص الميكانيكية والفيزيائية بطرائق تقنية مختلفة، حسب طبيعة المواد والغرض المطلوب ، بهدف استنباط خواص جديدة لم تكن متوافرة في المواد الأصلية. ولتصنيع مادة مركبة يجب توفير مادتين [David 2000] : المادة الأولى (مادة الأساس) وتكون؛ اما مواد معدنية متكونة من المعادن وسبائكها وتتميز بنقل وزنها ومتانتها العالية أو مواد سيراميكية التي تمتاز بخفة وزنها ومقاومتها المرتفعة لدرجات الحرارة العالية ولكنها ضعيفة المقاومة لقوى الصدم ، أو مادة بوليميرية وتمتاز بمرورتها العالية وخفة وزنها . أما المادة الثانية فهي مادة التقوية والهدف منها الحصول على خواص تعزز خواص المادة الأساس فعلى سبيل المثال يتطلب أن تمتلك مادة التقوية المقاومة العالية والمطيلية المناسبة حتى تستطيع تقوية المواد الأساس [علي 2003]. هناك طرائق عدة للتقوية منها التقوية بالدقائق التي تكون بقطر

أكبر من ($1\mu\text{m}$) وأشكال مختلفة منها الابرية والكروية والقشرية ، كذلك تتم التقوية بالتشتت ويكون قطر الدقائق أقل من ($0.1\mu\text{m}$) . أما أكثر أساليب التقوية شيوعاً فهي التقوية بالألياف نظراً لما تتميز به من قوة كبيرة مقارنة بالمواد الراتنجية، وتكون الألياف بأنواع وأشكال مختلفة فمنها ما يكون بشكل مستمر أو مقطع أو بشكل ظفائر محاكة [Abid – Al -raheem 2000]، تمثل المصفوفة شكل الجسم وتحتوي بقية الأجزاء [Haneen 2002] . لذلك فان وظيفة المصفوفة أنها تدعم الألياف وتحميها نموذجياً يجب أن تكون المصفوفة واطئة الصلادة نسبياً، والمتانة والكثافة، وبناءً على ذلك ، فان المادة المعززة للقوة (الألياف) تكون عالية الصلادة وعالية المقاومة واطئة الكثافة [Haneen 2002] وكذلك ، يجب أن يمتلك الليف مقاومة شد عالية ووزن واطئ وصلادة وقوة أكثر من المصفوفة. لان وظيفة الليف زيادة مقاومة الشد ومعامل الشد ، وكمية التغير تعتمد على شكل الليف المأخوذ وكميته [Bolton 1998 ; Krishan 1999] .

هدف البحث

يهدف البحث الى :

حساب قيم طاقة التصدع السطحية لنموذج راتنج الايبوكسي المعزز بألياف البورون وألياف الكفلر . و تحديد عملية التقوية لطبيعة الاليف ضمن نموذج المتراكب وحساب قيمة المتانة النوعية للمتراكب . كما يهدف البحث الى حساب قيم معامل يونك والكثافة لنموذج المتراكب قيد البحث ومعرفة تأثير تغيير النسب الوزنية للألياف ضمن المتراكب ومعرفة تأثيرها على معامل المرونة والكثافة والمتانة النوعية . كما يهدف البحث الى معرفة بعض التطبيقات العملية للمتراكب قيد البحث .

الجانب النظري

يتضمن هذا الجزء من البحث المعادلات النظرية التي تم من خلالها حساب الخواص الميكانيكية للمتراكب قيد البحث ، حيث تم حساب الطاقة السطحية للتصدع من خلال العلاقة التالية [هنا 2007] :

$$\gamma_f = n (U_m + U_f) = (n\pi D^3 \sigma_u^3) / (48\tau_y E_{fr}) = (PD \sigma_u^3) / (12\tau_y E_{fr}) \quad \dots(1)$$

حيث تمثل γ_f الطاقة السطحية للتصدع

U_m, U_f الشغل المنجز من قبل الاليف والمادة الاساس على التوالي

D قطر الليف

σ_u اقصى قيمة مقدرة لاجهاد الشد

τ_y اجهاد القص

E_{fr} معامل المرونة لليف التقوية

P محتوى الاليف في المتراكب وتم حسابه من المعادلة التالية [هنا 2007]:

$$P = n\pi D^2/4 \quad \dots(2)$$

اما بالنسبة لمعامل يونك للمتراكب حسب قاعدة الخلط فيعطى بالعلاقات التالية [اشبي 1985 ، Valery & Evgeny 2001 ، وعلي 1999]:

$$E_1 = E_f E_m / (f_m E_f + f_f E_m) \quad \dots (3)$$

حيث ان E_1 يمثل معامل يونك للمتراكب عندما يكون الاجهاد مسلط بصورة عمودية على المتراكب

$$E_2 = E_f f_f + E_m f_m \quad \dots (4)$$

حيث ان E_2 يمثل معامل يونك للمتراكب عندما يكون الاجهاد مسلط بصورة موازية للمتراكب .

E_f معامل يونك للالياف

E_m معامل يونك للمادة الاساس

f_f الكسر الحجمي للالياف = محتوى الالياف (P)

f_m الكسر الحجمي للمادة الاساس

اما كثافة المتراكب حسب قاعدة الخلط فتعطى بالعلاقة التالية [هنا 2007]:

$$\rho_c = \rho_m f_f + \rho_f f_m \quad \dots(5)$$

ρ_c تمثل كثافة المتراكب

ρ_m تمثل كثافة المادة الاساس

ρ_f كثافة مادة التقوية (الليف)

والمتانة النوعية تم حسابها من المعادلة التالية [Valery & Evgeny 2001] :

$$k_\sigma = \sigma^- / \rho_c \quad \dots(6)$$

حيث يمثل σ^- اجهاد الخضوع

ρ_c كثافة المتراكب

k_σ المتانة النوعية للمتراكب

اما الكسر الحجمي للالياف فتم حسابه من المعادلة التالية :

$$f_f = \frac{\frac{m_f \%}{\rho_f \%}}{\frac{m_f \%}{\rho_f \%} + \frac{m_m \%}{\rho_m \%}} \quad \dots(7)$$

حيث ان

m_m تمثل النسبة الوزنية للمادة الاساس

m_f تمثل النسبة الوزنية للالياف

اعداد النموذج والحسابات

1- اعداد نماذج حساب الطاقة السطحية للتصدع

تم تصنيع خمس نماذج بواسطة إعداد المصفوفة التي تتألف من رقاقة لانهائية من راتنج الايبوكسي مستطيلة الشكل ثم تمت التقويه بألياف البورون المنضدة بشكل متواز في المدى الذي يتراوح بين (250 - 50) ليف بزيادة مقدارها (50) ليف لكل نموذج، أما النموذج الثاني فتم إعداده بأبعاد مساوية للنموذج الأول وتمت تقويته بألياف من الكفلر وبمواصفات مساوية لمواصفات النماذج في الحالة الأولى .

2- اعداد نماذج حساب معامل يونك والكثافة

تم تصنيع ثلاثة نماذج بواسطة إعداد المصفوفة التي تتألف من رقاقة لانهائية من راتنج الايبوكسي، مستطيلة الشكل، ثم تمت التقويه بنسبة وزنية من ألياف البورون المنضدة بشكل متواز وبثلاث مقادير (70% , 50% , 30%) ، أما بالنسبة لراتنج الايبوكسي المقوى بألياف الكفلر فتم اعداد ثلاثة نماذج

وبمواصفات مساوية لمواصفات النماذج في الحالة الاولى وتمت تقويته بنسبة وزنية من ألياف الكفلر المنضدة بشكل متوازٍ وبفس المقادير .

القياسات : Measurements

لمعرفة تأثير الاجهاد المسلط على الطاقة السطحية للتصدع وملاحظة العلاقة بين زيادة الاجهاد المسلط و الطاقة السطحية للتصدع، تم تغيير الاجهاد المسلط في المدى الذي يتراوح بين (2.5-4 GPa) لكلا النموذجين المقوى بألياف البورون والمقوى بألياف الكفلر مع ثبوت بقية المتغيرات التي هي (قطر الليف النموذجي لكل نوع من الاليف، معامل يونك حيث تمت معرفة هذه القيم بالاستعانة بجدول الثوابت ، ومحتوى الألياف ، وإجهاد القص) لكل من ألياف البورون وألياف الكفلر وتم استخدام المعادلة رقم (1) لغرض معرفة تأثير تغيير الإجهاد المسلط على الطاقة السطحية للتصدع . حيث أن معامل يونك لألياف الكفلر يساوي (140 GPa) ويساوي (390 GPa) لألياف البورون ، وإجهاد القص (1.75 GPa) لكلا النموذجين ومحتوى الألياف تم حسابه من المعادلة رقم (2) . ولمعرفة تأثير تغيير محتوى الألياف على الطاقة السطحية للتصدع وملاحظة العلاقة بين زيادة محتوى الألياف والطاقة السطحية للتصدع ، تم تغيير محتوى الألياف في المدى الذي يتراوح بين (50-250) ليف لكلا النموذجين المقوى بألياف البورون والمقوى بألياف الكفلر مع ثبوت بقية المتغيرات وتم استخدام المعادلة رقم (1) لغرض معرفة تأثير تغيير محتوى الألياف على الطاقة السطحية للتصدع لكلا النموذجين اما محتوى الألياف فقد تم حسابه من المعادلة رقم (2). اما بالنسبة لحساب معامل يونك والكثافة للمركب الناتج فقد تم هذا القياس باستخدام قاعدة الخلط rule of mixture حيث تم حساب معامل يونك من معادلة رقم (3) عندما يكون الحمل المسلط عموديا" على النموذج ، وتم حساب معامل يونك من معادلة رقم (4) عندما يكون الاجهاد المسلط موازٍ للنموذج وتم حساب كثافة المركب باستخدام قاعدة الخلط حسب معادلة (5) اما المتانة النوعية فتم حسابها من خلال معادلة (6) . وتم من خلال القياسات معرفة تأثير التقوية باللياف البورون والتقوية باللياف الكفلر على مادة راتنج الايبوكسي وتمت المقارنة بينهما. كما تم حساب الكسر الحجمي للاليف من معادلة رقم (7) بتغيير النسبة الوزنية للاليف من (30%) الى (70%) بزيادة مقدارها (20%) ولكلا النموذجين ، وتم حساب معامل يونك للمركب حسب المعادلات رقم (3) و (4) والكثافة حسب المعادلة (5).

النتائج والمناقشة

لقد تم دراسة تأثير زيادة الإجهاد المسلط على الطاقة السطحية للتصدع لمركب الايبوكسي المقوى بألياف البورون ومركب الايبوكسي المقوى بألياف الكفلر ، وقد تم ملاحظة زيادة قيمة الطاقة السطحية للتصدع بزيادة الإجهاد المسلط في المدى الذي يتراوح بين (2.5-4 GPa) بثبوت محتوى الألياف (250 ليف) وقطر الليف النموذجي لكل نوع من الألياف وثبوت معامل يونك لكل نوع من الألياف من خلال جدول الثوابت ، وتم تثبيت قيمة إجهاد القص حيث تساوي (1.75 GPa) ولكلا النموذجين والسبب في ذلك يعود إلى أن زيادة قيمة الإجهاد المسلط تؤدي إلى تكسر أو تقطع عدد أكثر من الألياف ، حيث أن كل ليف يقطع سوف يساهم بكمية من الطاقة مقدارها ($U_m + U_f$) [هناء 2007] ولكلا النموذجين ، وقد أثبتت النتائج المبينة في الاشكال رقم (1) و (2) ان التقوية بألياف البورون أفضل من التقوية بألياف الكفلر حيث أن ألياف الكفلر عندما تتقطع أو تتكسر فإنها تعطي طاقة سطحية للتصدع اكبر مما هو عليه لألياف البورون عندما تتقطع ، وذلك بسبب إن ألياف الكفلر تمتلك معامل يونك اقل من ألياف البورون [Valery & Evgeny 2001] ،

لذلك فان الياف البورون تمتلك مرونة اعلى من الياف الكفلر حيث ان الشقوق لا تستطيع الانتشار خلالها، حيث نلاحظ انه بزيادة معامل يونك للألياف يؤدي إلى تقليل الطاقة السطحية للتصدع التي يساهم بها كل ليف وحسب المعادلة رقم (1) التي تم من خلالها حساب قيمة الطاقة السطحية للتصدع ولكلا النموذجين . وهذا مفيد في التطبيقات التي تحتاج الى متراكب بمتانة عالية حيث يستخدم متراكب (boron/epoxy) في صناعة المركبات الفضائية [زهير 2001] الحالة التي تتطلب متراكب بمتانة عالية والتقليل من عملية حدوث كسر سريع وكذلك فان اضافة الياف البورون الى مادة الايبوكسي يؤدي الى انتاج متراكب بمتانة عالية ، وذلك لان الاليف تعمل كمعوقات للشق (الكسر السريع) الذي ينمو خلال المادة الاساس (مادة المصفوفة) الايبوكسي ، حيث عندما يصل الشق الى احد خيوط الاليف (مادة التقوية) فمجال الاجهاد امام الشق يفصل تماماً المادة الاساس على الاليف وعلى مدى منطقة صغيرة (وهذه العملية تدعى الانقسام) والشق عندئذ يتوسع بشكل كبير جداً بحيث ان حركته تتوقف ، ومن الطبيعي ان هذا يتم فقط اذا نما الشق عمودياً على الاليف [اشبي 1985] .. بينما في الحالة الاخرى كالحالة الحاصلة في فواصل الطاقة الكهربائية لحماية الاجهزة الكهربائية من العطل او التلف حيث تتطلب حدوث كسر سريع فيفضل استخدام متراكب (Kevlar/epoxy). والشكل رقم (1) يوضح العلاقة بين الطاقة السطحية للتصدع والاجهاد المسلط للمتراب المقوى بألياف البورون والشكل رقم (2) يوضح العلاقة بين الطاقة السطحية للتصدع والاجهاد المسلط للمتراب المقوى بألياف الكفلر . ولقد أثبتت النتائج ان زيادة محتوى الألياف يؤدي إلى زيادة الطاقة السطحية للتصدع ، حيث تم تغيير قيمة عدد الألياف في المدى الذي يتراوح بين (50-250 ليف) ولكلا النموذجين المقوى بألياف البورون والمقوى بألياف الكفلر وبثبوت الاجهاد المسلط (3.5GPa) ومعامل يونك لكل نوع من الألياف ، واجهاد القص (1.75GPa) ، حيث أن زيادة محتوى الألياف تؤدي إلى زيادة قيمة الطاقة السطحية للتصدع ولنفس اليب اعلاه والشكل رقم (3) يوضح العلاقة بين زيادة محتوى الألياف في المدى الذي يتراوح بين (50 - 250 n) ليف والطاقة السطحية للتصدع للمتراب المقوى بألياف البورون بثبوت قيمة الاجهاد المسلط واجهاد القص ومعامل يونك وقطر الليف ، حيث يوضح الشكل انه بزيادة محتوى الياف البورون تزداد الطاقة السطحية للتصدع . والشكل رقم (4) يوضح العلاقة بين تغير محتوى الألياف والطاقة السطحية للتصدع للمتراب المقوى بألياف الكفلر بثبوت الاجهاد المسلط واجهاد القص ومعامل يونك وقطر الليف النموذجي . حيث يوضح الشكل انه بزيادة محتوى الياف الكفلر تزداد الطاقة السطحية للتصدع . ولغرض معرفة تأثير ألياف التقوية على مادة الايبوكسي ، فقد تم دراسة تأثير ألياف الكفلر وألياف البورون على كثافة المادة المعادلة رقم (5) ، وكذلك على معامل يونك للمادة المعادلة رقم (3) و (4) وحسب قاعدة الخلط ، وأثبتت النتائج زيادة معامل يونك للمتراب بزيادة محتوى الاليف فيه ، حيث تم تغيير قيمة الكسر الحجمي لليف (محتوى الاليف) في المتراب في المدى الذي يتراوح بين (30%) نسبة وزنية للاليف الى (70%) بزيادة النسبة الوزنية للاليف بمقدار (20%) ، لكلا النموذجين المقوى بالياف البورون والمقوى بالياف الكفلر ، والشكل رقم (5) يوضح زيادة معامل يونك زيادة طردية مع زيادة محتوى الاليف بالنسبة للمتراب المقوى بالياف البورون حيث ان زيادة معامل يونك للمتراب المقوى بالياف البورون بزيادة محتوى الاليف يعود الى ان الياف البورون تمتلك معامل يونك عالي والعائد الى الروابط الاساسية التي تربط ذراته مع بعضها ، اما بالنسبة للمتراب المقوى بالياف الكفلر فيوضح الشكل رقم (6) زيادة معامل يونك للمتراب بزيادة محتوى الاليف زيادة طردية ، حيث ان الياف الكفلر تمتلك معامل يونك اعلى من معامل يونك لمادة الايبوكسي الذي يمتلك معامل يونك (2.4GPa) والذي يعود الى الروابط الثانوية التي تربط ذرات الايبوكسي مع بعضها ، فعند اضافة الياف الكفلر الى مادة الايبوكسي فانها تؤدي الى زيادة



معامل يونك للمادة من (2.4 GPa) بدون تقوية الى (3.4 GPa) بعد تقويتها باللياف الكفلر بنسبة وزنية مقدارها (30%) ، ويزداد معامل يونك الى (7.7 GPa) بزيادة النسبة الوزنية الى (70%) . اما بالنسبة لحالة الاليف المنضدة بصورة متوازية والحمل مسلط بصورة موازية لها ، فقد تم الحصول على اعلى معامل يونك للمترابك المقوى باللياف الكفلر والمترابك المقوى باللياف البورون ، حيث لا يمكن ان يكون معامل يونك اعلى من هذه القيمة ، حيث بالنسبة للمترابك المقوى باللياف البورون تم الحصول على مترابك بمعامل يونك مقداره (118.68 GPa) في حالة النسبة الوزنية لاليف البورون تساوي (30%) ، وبزيادة النسبة الوزنية الى (70%) ازداد معامل يونك للمترابك المقوى باللياف البورون الى (273.7 GPa) ، وهذا يطابق تقريبا" النتائج الموضحة في لوحة تدرج معاملات المرونة للمواد [اشبي 1985] ، حيث في حالة الاجهاد العمودي على الاليف يكون تساوي الاجهادات وحسب قاعدة الخلط المعادلة رقم (3) ، بينما في حالة الاجهاد الموازي للاليف يكون تساوي الانفعالات حسب معادلة رقم (4) لقاعدة الخلط ، والشكل رقم (7) يوضح العلاقة بين معامل يونك وزيادة محتوى الاليف للمترابك المقوى باللياف البورون عندما يكون الاجهاد مسلط بصورة موازية للاليف اما بالنسبة للمترابك المقوى باللياف الكفلر فقد اثبتت النتائج ان زيادة محتوى الاليف من (30%) نسبة وزنية الى (70%) تؤدي الى زيادة معامل يونك للمترابك من (43.68 GPa) الى (98.72 GPa) ، حيث تمثل هذه القيم اعلى قيم ممكنة لمعامل يونك للمترابك المقوى باللياف الكفلر ، والتي تم الحصول عليها من تسليط الاجهاد بصورة موازية للاليف ولنفس السبب السابق ذكره في عملية التقوية باللياف البورون ، والشكل رقم (8) يوضح زيادة معامل يونك للمترابك المقوى باللياف الكفلر بزيادة محتوى الاليف المنضدة بصورة متوازية والاجهاد مسلط بصورة موازية لها . وبمقارنة النتائج التي تم الحصول عليها للمترابك المقوى باللياف البورون والمترابك المقوى باللياف الكفلر ، نلاحظ ان التقوية باللياف البورون تؤدي الى الحصول على مترابك بمعامل يونك اعلى من معامل يونك للمترابك المقوى باللياف الكفلر ، وهذا يعني ان التقوية باللياف البورون افضل من التقوية باللياف الكفلر في الحالة التي يكون المرغوب فيها التقليل من حدوث عملية الكسر السريع ، حيث ان زيادة معامل يونك تؤدي الى التقليل من الطاقة السطحية للتصدع . اما بالنسبة لكثافة المترابك الناتجة من زيادة محتوى الاليف (الكسر الحجمي) للاليف في المترابك فاثبتت النتائج انه بزيادة محتوى الاليف من (30%) (نسبة وزنية الى (70%) نسبة وزنية يؤدي الى زيادة كثافة المترابك المقوى باللياف البورون زيادة طردية من (1.63 Mg/m³) الى (2.21 Mg/m³) وذلك بسبب تاثير اليف البورون على الروابط التي تربط جزيئات الايبوكسي لتكوين المترابك الناتج من عملية التقوية ، لذلك فان اضافة اليف البورون الى الايبوكسي يؤدي الى زيادة الكثافة ومعامل يونك بسبب امتلاك اليف البورون كثافة اعلى من كثافة الايبوكسي ومعامل يونك عالٍ والذي يكون السبب فيه الروابط الاساسية التي تربط ذرات البورون بعضها مع بعض . والشكل رقم (9) يوضح زيادة كثافة المترابك مع زيادة محتوى الاليف من (30%) نسبة وزنية الى (70%) نسبة وزنية للمترابك المقوى باللياف البورون . اما بالنسبة لكثافة المترابك المقوى باللياف الكفلر والناتجة من زيادة محتوى الاليف (الكسر الحجمي) للاليف في المترابك فاثبتت النتائج انه بزيادة محتوى الاليف من (30%) نسبة وزنية الى (70%) نسبة وزنية يؤدي الى زيادة كثافة المترابك المقوى باللياف الكفلر زيادة طردية من (1.26 Mg/m³) الى (1.34 Mg/m³) ، ولنفس السبب السابق ذكره في عملية التقوية باللياف البورون وهذا يطابق تقريبا" النتائج الموضحة في جدول الخواص النموذجية للمترابكات الغير اتجاهية [Valery & Evgeny 2001] ولوحة تدرج بيانات الكثافة للمواد [اشبي 1985] ، والشكل رقم (10) يوضح زيادة كثافة المترابك مع زيادة محتوى الاليف من (30%) نسبة وزنية الى (70%) نسبة وزنية للمترابك

المقوى باللياف الكفلر . وبمقارنة نتائج الكثافة التي تم الحصول عليها للمترابك المقوى باللياف البورون والمترابك المقوى باللياف الكفلر ، نلاحظ ان التقوية باللياف الكفلر تؤدي الى الحصول على مترابك بكثافة اوطأ من كثافة المترابك المقوى باللياف البورون ، والسبب يعود الى كثافة اليف الكفلر اوطأ من كثافة اليف البورون. اما المتانة النوعية للمترابك فقد تم حسابها من معادلة رقم (6) والشكل رقم (11) يوضح العلاقة بين المتانة النوعية والكثافة للمترابك المقوى باللياف البورون بثبوت الاجهاد المسلط (3.5 GPa) ، والشكل رقم (12) يوضح العلاقة بين المتانة النوعية والكثافة للمترابك المقوى باللياف الكفلر بثبوت الاجهاد المسلط على المترابك (3.5 GPa) حيث تم تثبيت الاجهاد المسلط وتغيير كثافة المترابك حسب زيادة النسبة الوزنية لللياف من (30%) الى (70%) ولكلا النموذجين ، وبمقارنة شكل رقم (11) مع شكل رقم (12) نلاحظ ان المتانة النوعية للمترابك المقوى باللياف الكفلر اعلى من المتانة النوعية للمترابك المقوى باللياف البورون ، وذلك لان كثافة المترابك المقوى باللياف الكفلر اوطأ من كثافة المترابك المقوى باللياف البورون وذلك لان المترابك المقوى باللياف الكفلر اخف وزناً من المترابك المقوى باللياف البورون كما نلاحظ ان المتانة النوعية للمترابك ولكلا النموذجين تقل مع زيادة النسبة الوزنية لللياف في المترابك ، حيث تقل المتانة النوعية بالنسبة للمترابك المقوى باللياف البورون من (2.1 * 10³ m) الى (1.5 * 10³ m) بزيادة النسبة الوزنية لللياف من (30%) الى (70%) وكما موضح في شكل رقم (11). اما المتانة النوعية بالنسبة للمترابك المقوى باللياف الكفلر فتقل من (2.7 * 10³ m) الى (2.6 * 10³ m) بزيادة النسبة الوزنية لللياف من (30%) الى (70%) وكما موضح في الشكل رقم (12) .


الاستنتاجات

في هذا البحث حاولنا معرفة تاثير كل من محتوى الاليف والاجهاد المسلط على الطاقة السطحية للتصدع لمترابك معزز بنوعين من الاليف وكذلك معرفة تاثير التقوية على كل من معامل المرونة والكثافة والمتانة النوعية للمترابك وتم التوصل الى مايلي :


- 1- ان زيادة كلاً من الاجهاد المسلط ومحتوى الاليف يؤدي الى زيادة الطاقة السطحية للتصدع لحين حصول الانفتاح التام للشق ، كما ان الطاقة السطحية للمترابك المقوى باللياف البورون اقل منها للمترابك المقوى باللياف الكفلر .
- 2- التقوية باللياف البورون واليف الكفلر تؤدي الى الحصول على مترابك بكثافة واطئة ومعامل مرونة مناسب ، وتزداد كلاً من هاتين القيمتين بزيادة محتوى الاليف ، كما ان معامل المرونة للمترابك المقوى باللياف البورون اعلى منه للمترابك المقوى باللياف الكفلر ، كما ان كثافة المترابك المقوى باللياف الكفلر اوطأ منها للمترابك المقوى باللياف البورون . اما المتانة النوعية فقد تم الحصول على اعلى متانة نوعية متمثلة بالمترابك المقوى باللياف الكفلر بسبب كثافته الواطئة .




الشكل رقم (2) العلاقة بين الطاقة السطحية للتصدع والاجهاد المسلط
للايبوكسي المقوى باللياف الكفلر بثبوت عدد الياف التقوية واجهاد
القص ومعامل يونك للاليف




الشكل رقم (1) العلاقة بين الطاقة السطحية للتصدع
والاجهاد المسلط للايبوكسي المقوى باللياف البورون بثبوت
عدد الياف التقوية واجهاد القص ومعامل يونك للاليف




الشكل رقم (4) العلاقة بين الطاقة السطحية للتصدع ومحتوى
الاليف للايبوكسي المقوى باللياف الكفلر بثبوت الاجهاد المسلط واجهاد
القص ومعامل يونك للاليف وقطر اليف النموذجي.




الشكل رقم (3) العلاقة بين الطاقة السطحية للتصدع ومحتوى
الاليف للايبوكسي المقوى باللياف البورون بثبوت الاجهاد
المسلط واجهاد القص ومعامل يونك للاليف وقطر اليف
النموذجي.



الشكل رقم (6) العلاقة بين معامل يونك والكسر الحجمي للاليف
للايبوكسي المقوى باللياف الكفلر عندما يكون الاجهاد المسلط
عموديا" على النموذج بثبوت معامل يونك للاليف والمادة الاساس



الشكل رقم (5) العلاقة بين معامل يونك والكسر الحجمي
للاليف للايبوكسي المقوى باللياف البورون عندما يكون
الاجهاد المسلط عموديا" على النموذج بثبوت معامل يونك
للالياف



References

- اشبي (1985) "المواد الهندسية مدخل لخواصها وتطبيقاتها "
- د. عبد الفتاح محمود طاهر (2000) " اساسيات علم وتقنية البلمرات " دار المريخ للنشر، الرياض - المملكة العربية السعودية.

- زهير جبار عبد الامير الاسدي(2001) "تهيئة الياف البولي اكريلو نتريل والحريز لانتاج الياف الكربون" رسالة ماجستير ، قسم هندسة المواد ، كلية الهندسة ، جامعة بابل .
- علي إبراهيم مسلم الموسوي(2003) " دراسة استخدام مادة ثالث اوكسيد الانتيمون كمادة معيقة للهب " ، رسالة ماجستير ، قسم هندسة المواد ، كلية الهندسة ، جامعة بابل .
- علي هوبي حليم(1999) "تحسين خواص المواد اللدائنية المقساء " رسالة ماجستير ، قسم هندسة المواد ، كلية الهندسة ، جامعة بابل .
- هنا جواد الشمري(2007) "حسابات طاقة التصدع السطحية لبوليمير البولي اثيلين المدعم بالياف الزجاج والكربون " ، رسالة ماجستير ، قسم علوم الفيزياء ، كلية العلوم ، جامعة بابل .
- Abid AL-Raheem (2000)"Stress Analysis of Laminate Fiber Reinforced Composite Cylinder" M.s.c. Material Engineering.
- Bolton (1998)" Engineering Materials Technology " , 3rd Edition , McGraw – Hill , New York .
- David (2000) "Introduction to Composite Materials". Cambridge University, England.
- Haneen. (2002)"Micromechanics Analysis of Unidirectional Fiber Reinforced Material ". M.Sc. Thesis College of Engineering , Material Engineering .Babylon University,
- Krishan & Mare .(1999) "Mechanical Behavior of Materials" , Prentice Hall, Upper Saddle River , New Jersey, USA
- Valery & Evgeny (2001)"Mechanics and Analysis of Composite Materials" Amsterdam. London .