

دراسة تأثير إضافة مسحوق كربوكسي مثيل سليولوز الى بولي اثلين واطن الكثافة على الحجب الإشعاعي للأشعة السينية

شيماء جبار عبدالرزاق الطائي

سم الفيزياء / كلية التربية للبنات / جامعة الكوفة

الكلمات المفتاحية:

- مركبات بلورية سائلة
- قواعد شف
- حيود الأشعة السينية

الخلاصة:

تضمن البحث تحضير وتوصيف ثلاث مركبات بلورية سائلة لقواعد شيف (ليكاندميزوجيني ومعداته مع ايونات كلوريد المنغنيز المائي الثنائي التكافؤ وكلوروبلاتينيت البوتاسيوم السداسي التكافؤ). شخص هذا الليكاند ومعداته بواسطة طيف الأشعة فوق البنفسجية (UV)، طيف الأشعة تحت الحمراء (IR)، المجهر الضوئي المستقطب المجهر بلوح تسخين، وقد وجد ان هذه المركبات تمتلك الصفة البلورية السائلة ذات الطور النيمات (ثنائي الحالة الوسطية). وتم دراسة التركيب البلوري للمركبات المحضرة بواسطة جهاز حيود الأشعة السينية، وتبين بان الليكاند (E) خليط من التركيب المكعبي والتركيب السداسي، اما المعقد (CE(1)) فهو خليط من التركيب المكعبي والتركيب الرباعي، والمعقد (CE(2)) فوجد بانه خليط من التركيب المكعبي والتركيب السداسي الموشوري والتركيب احادي الميل.

Study of some Structural Properties for Liquid Crystal Material that is prepared from Schiff bases and some complexes

Shaymaa Jabbar Abdul-razzaq

Kufa university / College of girl Education / Dept of Physics

*Corresponding author. E-mail address: shaymaa.abdulrazzaq@uokufa.edu.iq

KEYWORDS:

- Liquid Crystals compounds
- Schiff bases
- X-ray diffraction

ABSTRACT

The research involved synthesis and characterization of three liquid crystal compounds of Schiff's base (mesogenic leg and its complexes with ions of (K_2PtCl_6) , $(MnCl_2 \cdot 4H_2O)$ as the following structure. The leg and its complexes have been characterized by Ultra violet (UV), a spectrophotometer Infrared (IR), polarizing microscope equipped with heating stage, It was found that these compounds have nematic liquid crystalline status (enantiotropic). The crystal structure was studied for prepared compounds using X-ray diffractometer (XRD), and it has shown that ligands have a mixture of Cubic and Hexagonal structures, The complex (CE (1)) is a mixture of Cubic and Tetragonal structures, while the second complex (CE (2)) It was found to be a combination of Orthorhombic, Rhombohedral and Monoclinic structure.

DOI: <http://dx.doi.org/10.31257/2018/JKP/100216>

١. مقدمة

على ان الأشعة السينية وهي موجات كهرومغناطيسية لها طول موجي يتراوح بين واحد واثنين إنجستروم أى ما يقارب المسافة بين الذرات. وهنا نبعث فكرة استخدام البلورات كمحزوز حيود لتلك الأشعة. ومنذ اكتشاف ظاهرة حيود الأشعة السينية من البلورات سنة ١٩١٢ على يد مجموعة من العلماء (Lau، فريدريك Friedrich و كنيبنج Knipping) أصبحت اية دراسة علمية تعتمد على مواقع الذرات قابلة

ظل العلماء لسنوات طويلة يعكفون على دراسة البلورات من حيث شكلها الخارجي. وكانت المعلومات التي تجمع بواسطة العلماء مجرد قياسات للزوايا بين اسطح البلورات وتحليل كيميائي وقياسات لخواصها الطبيعية. أما المعلومات الخاصة بالتركيب الداخلي لها فكانت قليلة. وكانت هناك دلالات

الشكل (1) : يوضح حيود الاشعة السينية ، a- بلورات عشوائية - b- احادية التبلور - c- متعددة التبلور

فرض براك ان الاشعة تنشئت من الذرات الواقعة في الشبكية البلورية لان المسافات الاساسية بين ذرات هذه البلورات مقاربة للطول الموجي للالكترون . فاذا سقطت اشعة موجية علمستويات متوازية من الصفوف الذرية المنتظمة ستحدث ظاهرة التداخل البناء بشرط ان تكون الاشعة المشتتة من الذرات الواقعة في مستويين متوازيين لهما نفس الطور.

$$n\lambda = 2d \sin \theta \quad (1)$$

حيث تمثل (n = 1,2,3,4,.....) رتبة الطيف ، (θ) الزاوية المحصورة بين الاشعة الساقطة ومستوى البلورة ، (λ) طول موجة دبرولي ، (d) المسافة الفاصلة بين مستويات براك [6] .


يمكن حساب الحجم الحبيبي بواسطة معادلة ديبي- شرر (Debye - Scherrer)

$$D_{sh} = k\lambda / \beta \cos \theta \quad (2)$$

حيث ان (D_{sh}) الحجم الحبيبي للبلورات ، (k) ثابت قيمته حوالي (0.9) ، (β) اقصى عرض عند منتصف القمة (FWHM) يقاس بوحد [7](rad).

٣. الجانب العملي :

تحضير النماذج : حضر الليكاند (E) بواسطة تفاعل (1.78) غرام من البنزين المذاب في (20) مل من الايثانول المطلق مع (25) مل من الاستايل اسيتون، واضيفت ثلاث قطرات من حامض الخليك الثلجي للمحلول الناتج واجريت عملية التصعيد لمدة ساعة ونصف ، ثم رشحت البلورات الناتجة واعيد بلورتها باستخدام الايثانول المطلق . حضر المعقد (1)CE بواسطة تفاعل الليكاند المحضر مع الايون المعدني (MnCl₂ . 4H₂O) اما المعقد (2)CE فتنتج من تفاعل الليكاند مع الايون المعدني (K₂PtCl₆) باستخدام النسبة المولارية (1:1) والايثانول خلال عملية التفاعل التكتيفي [8,9] . كما في الصيغة التركيبية التالية :



Benzidine (bislacetylacetyldine)

٤. النتائج والمناقشة :

شخصت المركبات البلورية السائلة المحضرة بواسطة المجهر الضوئي المستقطب ، طيف الأشعة تحت الحمراء (IR)، طيف الأشعة فوق البنفسجية (UV) ، وجهاز حيود الأشعة السينية وكانت النتائج كالآتي :


للتحقيق باستخدام هذه الظاهرة. ولأن العديد من المواد تتبلور مثل الأملاح والفلزات والمعادن وأشياء الموصلات والعديد من الجزيئات الحيوية والعضوية واللاعضوية فقد لعبت دراسة البلورات بالأشعة السينية دوراً أساسياً في تطوير مجالات علمية عذّة. حدّد هذا الأسلوب حجم الذرات، وأنواع الروابط الكيميائية وطولها، والفوارق بين مواد عديدة على المستوى الذري. كما كشفت هذه التقنية عن الهياكل الداخلية والأدوار التي تلعبها العديد من الجزيئات الحيوية، بما في ذلك الفيتامينات والأدوية والبروتينات والأحماض النووية[1].

حضر الباحث (كرار العكلي ، 2010) مركبين من قاعدة شف مشتقة من البنزين ومعداتها المعدنية عن طريق مزجها بالأملاح المعدنية (K₂PtCl₆)، و(MnCl₂.4H₂O) ، ولقد شخصت هذه المركبات ومعداتها باستعمال المجهر الضوئي المستقطب ومطياف الأشعة فوق البنفسجية والمرئية ومطياف الأشعة تحت الحمراء واطهرت أن جميع المركبات لها خصائص بلورية سائلة تنتمي إلى الطور النيماتى الاعتيادي ثنائي الحالة الوسطية (الايثانوثروبي). درس الباحث التركيب البلوري لجميع العينات المحضرة بواسطة التحليل بالأشعة السينية، وبينت النتائج أن جميع المركبات ذات تراكيب متعددة التبلور ، كما تم حساب قيم الحجم الحبيبي للمركبات وحساب معاملات ملر [2] .


كما ودرس الباحث (Julekha A. Shaikh , 2014) حيود الاشعة السينية لبعض من معقدات (Pd(II) مع قواعد شف ووجد بان التركيب البلوري لهذه المعقدات هو تركيب احادي الميل والصيغة التركيبية الهندسية لمعقدات (Pd(II) المحضرة تتخذ شكل مربع مستوي [3] .

٢. الجانب النظري :

يعد استخدام الاشعة السينية من اسهل الطرائق لمعرفة التركيب البلوري الداخلي للمادة من خلال دراسة نمط الحيود الناتج من تشتت الاشعة السينية (x-ray) ، حيث يظهر نمط الحيود بشكل بقع مضيئة متميزة ومنفصلة عن بعض بالنسبة للمواد احادية التبلور وبشكل حلقات مضيئة حادة متمركزة فيما يتعلق بالمواد متعددة البلورات اما المواد العشوائية فان نمط الحيود لها يظهر بشكل حلقات عريضة متداخلة ومتحدة المركز وان شدة اضاءتها تخفت سريعا مع زيادة زاوية الحيود [4,5].



حيود الأشعة السينية لهذه المركبات باستخدام جهاز حيود الأشعة السينية (International Center for Diffraction Data) (ICDD) (Data)، وقد أجريتا الفحوصات في مختبرات قسم الفيزياء- كلية التربية الأساسية - جامعة بابل. وقد أظهرت النتائج بانها ذات تراكيب متعددة التبلور (polycrystalline)، وتم حساب حجم الحبيبات البلورية لقمم براك باستعمال المعادلة (2). استخدم برنامج (International Center for Diffraction Data) لحساب معدل ارتفاع الموجة (FWHM) وقيم معاملات ملر (hkl) والمسافات البينية بين السطوح العاكسة (d) المطابقة لقيم الزوايا المحصورة بين (10 – 60) وتحديد نوع التركيب البلوري، والجدول (1) و(2) و(3) توضح الخصائص التركيبية للنماذج البلورية السائلة، حيث وجد ان الليكاند (E) خليط من التركيب المكعبي (Cubic) والتركيب السداسي (Hexagonal)، اما المعد (CE(1)) فهو خليط من التركيب المكعبي (Cubic) والتركيب الرباعي (Tetragonal)، والمعد (CE(2)) فوجد بانه خليط من التركيب المعيني (Orthorhombic) والتركيب السداسي (Rhombohedral) والتركيب احادي الميل (Monoclinic) كما موضح في الاشكال التالية




الشكل (4): يوضح طيف الاشعة السينية لليكاند (E)


الجدول (1): يوضح قيم معاملات ملر وقيم زوايا الانعكاس والمسافة البينية بين السطوح العاكسة وقيم معدل ارتفاع الموجة والحجم الحبيبي لليكاند (E)

hkl	2θ	d (nm)	FWHM (rad)	G _s (nm)
101	16.19	0.51	0.0013	12.37
020	20.63	0.47	0.0016	14.24
021	25.9	0.32	0.0024	10.51
100	28.79	0.36	0.0018	22.31

١- تشخيص الاطوار البلورية السائلة : تم تشخيص نوع الطور البلوري السائل للمركبات المحضرة باستخدام المجهر الضوئي المستقطب عن طريق التسخين والتبريد وقد أظهرت جمع المركبات بانها ذات طور نيماتى ثنائي الحالة الوسطية (Enantiotropic).



الشكل (2) : يوضح التركيب النسيجي للطور النيماتى الاعتيادى لليكاند عند التسخين .



الشكل (3) : يوضح التركيب النسيجي للطور النيماتى الاعتيادى لليكاند عند التبريد .

٢- اطياف الاشعة تحت الحمراء : اطياف الاشعة تحت الحمراء لليكاند المحضر لها حزم اهتزاز cm^{-1} (1678) لأصرة أروماتية مزدوجة، كما تظهر حزم اهتزاز عريضة للمعقدات عند cm^{-1} (1563 – 1643).

٣- اطياف الاشعة فوق البنفسجية : الليكاند المحضر يظهر قمم امتصاص عند (288-327) nm وعند (374-389) nm، بينما تظهر للمعقدات حزم عريضة (396-431) nm بسبب الانتقال الالكتروني ($\sigma-\sigma^*$) و($\pi-\pi^*$) للأواصر الأروماتية وانتقالات ($n-\pi^*$) لأصرة الازوميثين (CH=N).

٤- نتائج الفحوصات التركيبية : تم التعرف على التركيب البلوري للنماذج البلورية السائلة من خلال دراسة وضع

الجدول (٣): يوضح قيم معاملات ملر وقيم زوايا الانعكاس والمسافة البينية بين السطوح العاكسة وقيم معدل ارتفاع الموجة والحجم الحبيبي للمعدن (CE2)

hkl	2θ	d (nm)	FWHM (rad)	G _s (nm)
001	14.51	0.40	0.0017	10.15
212	20.39	0.65	0.0034	17.02
303	24.41	0.24	0.0039	26.37
123	36.76	0.34	0.0012	15.74
320	43.12	0.27	0.0041	18.11
400	50.92	0.18	0.0054	20.17

من خلال ملاحظة أطراف حيود الأشعة السينية للمركبات البلورية السائلة نجد ظهور قمم متعددة تختلف في شدتها وفي الخصائص التركيبية لها (قيم الزوايا، المسافات البينية بين السطوح العاكسة، قيم معاملات ملر ومعدل عرض منتصف الموجه) كما هو مبين في الجداول. إن هذا الاختلاف يعود إلى تعدد الأشكال الهندسية للنماذج البلورية السائلة وبالتالي ظهور تراكيب مختلفة لها مما يدل على أنها مواد ذات تراكيب متعددة التبلور.


عند مقارنة أطراف حيود الأشعة السينية لليكاند ومعدناته نجد أن القمم في المعقدات قد ازدادت واصبحت أكثر ارتفاعاً وحدة مما هي عليه في الليكاند وذلك لأن إضافة الأملاح المعدنية إلى الليكاند لتكوين المعقدات قد أسهمت في زيادة الترتيب المنتظم للذرات داخل التركيب البلوري وبالتالي نمو الحبيبات البلورية بفعل التصاق بعضها ببعض أي أن قيم الحجم الحبيبية قد ازدادت في المعقدات مما هي عليه في المركب الأصلي، هذه الزيادة في انتظام الترتيب الداخلي للذرات تؤدي

إلى زيادة الأشعة السينية المنعكسة من المستويات البلورية بمعنى ارتفاع قمم براك، أي إن التعقيد أدى إلى زيادة درجة التبلور وبالتالي زيادة الانتظام البلوري للبلورات السائلة ونقصان العيوب البلورية وهذا يعد مؤشراً على تحسن الخواص التركيبية. بشكل عام تتفق النتائج مع المصدر [10].

٥. الاستنتاجات :

١- من دراسة التركيب النسيجي للنماذج البلورية السائلة ومعدناتها بواسطة المجهر الضوئي المستقطب، وجد بأنها تظهر الطور البلوري السائل النيمات (ثنائي الحالة الوسطية).


011	37.13	0.25	0.0015	20.72
201	44.69	0.21	0.0032	24.35



الشكل (5): يوضح طيف الأشعة السينية للمركب CE(1)

الجدول (2): يوضح قيم معاملات ملر وقيم زوايا الانعكاس والمسافة البينية بين السطوح العاكسة وقيم معدل ارتفاع الموجة والحجم الحبيبي للمعدن (CE1)

hkl	2θ	d (nm)	FWHM (rad)	G _s (nm)
122	14.45	0.63	0.0014	17.23
100	18.11	0.45	0.0016	19.14
112	20.27	0.46	0.0012	22.52
201	24.40	0.37	0.0017	14.13
300	28.56	0.30	0.0048	21.34
222	33.05	0.26	0.0052	47.82
322	38.43	0.28	0.0012	20.41



الشكل (٦): يوضح طيف الأشعة السينية للمركب CE(2).

يعني تحسن الخواص التركيبية للبلورات السائلة المحضرة بفعل التعقيد

٢- من دراسة الخصائص التركيبية للنماذج البلورية السائلة ومعداتها بواسطة حيود الاشعة السينية ، ظهر بان هذه النماذج ذات تركيب متعدد التبلور ، بالاضافة الى ان قيم الحجوم الحبيبية في المعقدات قد ازدادت مما هي عليه في الليكاندما ادى الى زيادة الانتظام البلوري في المعقدات وهذا

المصادر

- [١] نعيمة عبد القادر أحمد ، محمد امين سلمان، " علم البلورات والاشعة السينية"، دار الفكر العربي للنشر، 2005.
- [٢] كرار عبد علي عبيد، "تحضير ودراسة الخصائص الكهربائية والحرارية لمادة بلورية سائلة نيماتية محضرة من قواعد شف مع بعض من معقداتها"، رسالة ماجستير، قسم الفيزياء، كلية العلوم، جامعة بابل، العراق، (2010)
- [3] J. A. Shaikh, "Synthesis, Spectral Characterization and X – Ray Diffraction studies of some Pd(II) Complexes with Schiff bases", International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy, V. 17, No.3, PP.(272-280), (2014).
- [4] R. Jenkins, J. Wiley, S. Ltd, and Chichester "X-ray Techniques: Overview", (2000).
- [5] Y. Waseda, E. Matsubara, and K. Shinoda, "X-Ray Diffraction Crystallography", Springer, (2011).
- [٦] أسماء احمد عزيز، "حيود الالكترونات باستخدام بلورة الكاربيت"، مجلة تكريت للعلوم الصرفة، مجلد. 11، العدد. 1، (2006).
- [٧] فاروق أبراهيم حسين قادر، فراس محمد طعمة عباس، "تحضير المركب (Ba_{1-x}Sr_x TiO₃) النانوي بطريقة السول- جل ودراسة خصائصه التركيبية"، مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة والتطبيقية، المجلد. 29، العدد. 1، (2016).
- [٨] علاء خضير هاشم الربيعي، "تحضير ودراسة السلوك البلوري السائل والخواص الكهربائية لاصناف جديدة من توائم قواعد شف ومعقداتها"، رسالة ماجستير، قسم الكيمياء، كلية العلوم ، جامعة بابل، العراق، 2005.
- [9] A. K. H. Al-Khalaf, S. M. Haddaw, i and O. M. Yasser, "New types of semiconductors, liquid crystal", J. National chemistry, Vol. 24, pp. (475-478), (2006).
- [10] M. A. Z. Faris, "Preparation and Study of Structural Properties and Magnetic Susceptibility of Liquid Crystal Materials", MSc. Thesis, Dept. Phys. Coll. Science, Babylon University, Iraq, (2014).
- [11]