

دراسة تحليلية وطيفية لقاعدتي شف أروماتية مشتقة من السالسالديهايد وأسنادهما على رغوات البولي يورثان

ضياء عبد المحسن حسن

قسم الكيمياء-كلية التربية-جامعة البصرة-العراق

الملخص :

تم تحضير مركبين من قواعد شف المشتقة من السلسلديهايد مع البنزيدين (I) (Benzidine) و o- فنلين ثنائي الأمين (II) (o-phenylene diamine) وتشخيصهما بواسطة قياس طيف الأشعة تحت الحمراء Infrared Spectra الذي أثبت تكون الأصرة C=N عند 1620cm^{-1} بالإضافة الى حزم أخرى تدل على صحة التركيبين المقترحين، وقياس طيف الأشعة المرئية Visible Spectra وقياس درجة أنصهارهما وتحضير رغواتهما اليوريثانية polyurethane foam وتشخيص الرغوات طيفياً بواسطة IR .
تم استخدام رغوات البولي يورثان المحملة بقاعدتي شف المحضرتين كراتنجات كلابية ودراسة كفاءتها من حيث تفاعلها مع أيونات الفلزات Cu, Co, Ni بأزمان مختلفة 1,2,3,6,24 ساعة حيث أعطى الراتنجين أعلى سعة تحميل تجاه أيون النيكل وأن ارتباط الراتنج I مع الأيونات أكثر من ارتباط الراتنج II .

Abstract :

Two Schiff bases are prepared from reaction of salicylaldehyde with benzidine (I) and o-phenylene diamine (II) and identified by infrared spectra through the appearance of C=N group at 1620cm^{-1} in addition to other bands that affirm the suggested structure of compounds and also identified by visible spectra and melting points and also their polyurethane foam are prepared and identified by infrared spectra.

The use of polyurethane foam loaded with prepared two Schiff bases as Chelating resins have been carried out and their efficiency toward several ions Ni, Co and Cu in different times 1,2,3,6, and 24hr have been also studied. The two resins gave higher loaded capacity toward Ni ion than other ions and the loaded capacity of resin (I) toward ions was higher than of resin (II).

المقدمة :

المعقدات التي تكونها في الاستخدامات الصناعية، فقد حضرت قواعد شف الحاوية على السلسلديهايد المعوضة بمختلف المعوضات في الموقع بارا بالنسبة لمجموعة ال-OH وتم عزلها وتشخيصها⁽³⁾. كما جرت دراسة لتحضير قواعد شف المشتقة من السلسلديهايد مع الأمينات الحاوية على مجاميع SO_2 تميزت هذه المركبات بارتفاع درجة أنصهارها كذلك حضرت سلسلة من

قواعد شف الناتجة من تفاعل السلسلديهايد مع أنواع مختلفة من ثنائي الأمين، مثل الأثلين ثنائي الأمين، أورثو أمينو أنلين،

يمكن أن تحضر قواعد شف الأروماتية باستخدام الأليدهايدات الأروماتية وهي أكثر استقراراً من قواعد شف الأليفاتية، وتتحلل مانيا بصورة أبطأ من مثيلاتها الأليفاتية، وتدعى هذه المركبات بشكل عام بالبنزليدينات وحين تكون الأمينات المستخدمة في تحضيرها أروماتية أيضاً، فإن قواعد شف الناتجة تمتاز باستقرارها العالي، وعدم ذوبانها في المحاليل الحامضية والقاعدية أو المتعادلة^(1,2).

قواعد شف الأروماتية الحاوية على السلسلديهايد تم تحضيرها ودراستها بأهتمام كبير من قبل الباحثين، وذلك لكثرة التطبيقات وأهمية

Ethanol ، أيثانول ، phenylene diamine ، حامض الهيدروكلوريك Hydrochloric ، Acid ، ماء مقطر Distilled Water ، بولي أستر بولي أول Polyester polyol (MDI) ، Methlene diphenyl iso cyanate ، نترات النيكل ثمانية الماء $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ ، نترات النحاس ثلاثية الماء $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ ، نترات الكوبلت سداسية الماء $\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$.

2- الأجهزة المستخدمة :

- 1- ميزان Balance
- 2- جهاز تسخين Isomental
- 3- جهاز قياس الأشعة تحت الحمراء Infra – red spectrophotometer Buck model 500
- 4- جهاز قياس الأشعة المرئية Spectro SC spectrophotometer
- 5- جهاز قياس درجة الانصهار Electro thermal melting point apparatus 9300
- 6- جهاز قياس الدالة الحامضية PHOAKton PH 2100 Series
- 7- جهاز الامتصاص الذري Pye Unicam Atomic Absorption Spectrometer Model 2900
- 8- جهاز الهزاز الكهربائي Adolf kuhuer AG Basd Switzerland

3- طرق العمل :

1-3 تحضير قاعدة شف (I) و (II) :

تمت مفاعلة البنزدين 0.005mole (0.92g) المذاب في الأيثانول مع 0.012mole (1.3ml) من السالسالديهايد مذاب في الأيثانول، وسخن المزيج تحت التقطير الأرجاعي لمدة ساعتين حيث تكون راسب أصفر اللون وأجريت له عملية إعادة البلورة باستخدام الأيثانول، كما وتمت مفاعلة 0.005mole (0.54g) من 1، 2- فنلين ثنائي الأمين مع 0.012mole (1.3ml) من السلسلديهايد، باستخدام الايثانول كمذيب، وسخن المزيج تحت التقطير الأرجاعي لمدة ساعتين حيث تكونت مادة زيتية تركت في صحن زجاجي لمدة سبعة أيام فترسبت مادة حمراء اللون أجريت لها عملية إعادة البلورة باستخدام مذيب الايثانول⁽⁹⁾ .

2-3 أسناد قاعدتي شف (I) و (II) على البولي

يورثان :

أضيفت قاعدتي شف المحضرة (I) و (II) 0.01mole (0.25g) الى البولي أستر بولي أول (polyester polyol) 0.02mole

1، 6- ثنائي أمينو هكسان وقد وجدت معقدات هذه المركبات مع الفلزات الكثير من التطبيقات⁽⁴⁾ .

أثبتت الدراسات إمكانية استخدام الرغوات المحملة بقواعد شف كراتنجات كلابية لأستخلاص وتقدير العديد من أيونات العناصر اذ أمكن إعادة تنشيط هذه الرغوات دون تأثير يذكر على كفاءتها أو إمكانية استخدامها في أستخلاص أيونات عناصر أخرى اذ أثبتت دراسات سابقة أن تحميل الكاشف على رغوات البولي يوريثان يزيد من كفاءة أو قابلية ذلك الكاشف على العمل (تكوين المعقدات) ضمن تركيبة الراتنج الناتج مقارنة مع تحميل نفس الكاشف على أي راتنج آخر كعامل أسناد. إن هذه التقنية طبقت بنجاح في دراسة بعض قواعد شف الأروماتية إضافة إلى العديد من الكواشف الأخرى⁽⁵⁾ .

تمتاز قواعد شف بشكل عام والأروماتية منها بشكل خاص بقابليتها على تكوين المعقدات الملونة ، أما بشكل محاليل أو بشكل رواسب مع أغلب الفلزات ، وبشكل خاص الفلزات الانتقالية ، حيث تتكون مركبات معقدة Chelate Complex Compounds وتمتاز هذه المركبات بوجود حزم أمتصاص ناتجة عن انتقال الشحنة بين الليكاندات وأيونات الفلزات الانتقالية ، أو حزم انتقال إلكترون من نوع انتقالات d-d ضمن الغلاف d للأيون، وهذه الانتقالات تتسبب بكون هذه المعقدات أو محاليلها ذات ألوان مختلفة⁽⁶⁾ .

الراتنجات الكلابية هي الراتنجات الحاوية على كواشف أو ليكاندات ذات قابلية على تكوين معقدات مع أيونات الفلزات المختلفة، وذلك لأحتواء هذه الليكاندات على مواقع مخربية، ترتبط مع أيونات الفلزات المختلفة بروابط مخربية⁽⁷⁾ . لقد أستخدمت البولييمرات الكلابية أو معقدات (فلز-بوليمر) في العديد من التطبيقات من أهمها دورها كعوامل مساعدة في تخليق الأنزيمات وفي فصل بعض الأيونات الفلزية أو الجزيئات المشحونة وفي تفاعلات الأكسدة والأختزال⁽⁸⁾ .

ولأهمية هذه المركبات فقد تم تحضير قواعد شف من تفاعل السالسالديهايد مع 0-فنلين ثنائي الأمين والبنزدين وتشخيصهما طيفياً وتحضير رغوتها اليورثانية ثم تطبيق تقنية أحتجاز الكاشف ضمن التركيب الخلوي للبولى يوريثان على قواعد شف المحضرة ودراسة كفاءة هذه الراتنجات تجاه أيونات Cu ، Co ، Ni بواسطة قياس طيف الامتصاص الذري اللهي F.A.A.S.

الجزء العملي :

1- المواد المستخدمة :

سالسالديهايد Salicylaldehyde، بنزدين Benzidin، 1، 2- ثنائي أمين فنيل 1، 2-

المدرسة بعد ارتباطها مع الرغبة اليورثانية المحملة بالليكاندات المحضرة.

النتائج والمناقشة :

تم تحضير قاعدتي شف المشتقة من السالسدالديهايد مع البنزدن (I) و 1،2-فنيولين ثنائي أمين (II) حسب المعادلات (1) و (2) وتم التأكد من نقاوة المركبين بأستخدام كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة TLC وقياس درجة الانصهار التي كانت 264°C للمركب (I) و 184°C للمركب (II) التي تختلف عن درجات الانصهار للمواد المتفاعلة.

يلاحظ من خلال الشكل (1) ظهور أهم الحزم المتوقعة لطيف قاعدة شف المحضرة (I) وهي حزمة الاصرة $\text{C}=\text{N}$ في الموقع 1620cm^{-1} اما الاهتزاز الاتساعي للاصرة $\text{C}-\text{H}$ للتركيب الاروماتي فظهرت واضحه ضمن المدى $3000-3100\text{cm}^{-1}$ وظهور الاهتزاز الانحنائي لنفس الاصرة عند 830cm^{-1} اما الاصرة $\text{C}=\text{C}$ للتركيب الاروماتي فظهرت عند 1580cm^{-1} و 1480cm^{-1} والاصرة $\text{C}-\text{N}$ في الموقع 1190cm^{-1} والاصرة $\text{C}-\text{O}$ عند 1290cm^{-1} . لوحظ من خلال هذا الطيف اختفاء الاهتزاز الاتساعي للاصرة $\text{O}-\text{H}$ الفينولييه بسبب تاصر ذرة الهيدروجين ضمناً مع ذرة النتروجين العائدة لمجموعة الأزو ميثان مكونة حلقة سداسيه مستقرة . والجدول (1) يبين مواقع أهم الحزم الظاهرة في طيف الأشعة تحت الحمراء لقاعدة شف المحضرة.

يوضح الشكل (2) طيف الأشعة تحت الحمراء للمركب (II) حيث يلاحظ من خلال هذا الطيف ظهور أهم الحزم المتوقعة وهي حزمة $\text{C}=\text{N}$ التي تثبت تكون المركب والتي ظهرت واضحة في الموقع 1620cm^{-1} من الطيف كما ظهرت حزمة عريضة في المدى $3100-3500\text{cm}^{-1}$ والعائدة للاهتزاز الاتساعي لمجموعة OH .

من الحزم المهمة الأخرى الاهتزاز الاتساعي للاصرة $\text{C}-\text{H}$ للتركيب الاروماتي ضمن المدى $3000-3100\text{cm}^{-1}$ وظهور الاهتزاز الانحنائي للاصرة $\text{C}-\text{H}$ بشدة واضحة عند 750cm^{-1} . أما حزمة الاصرة $\text{C}=\text{C}$ الاروماتية فظهرت بالاهتزاز الاتساعي عند 1460cm^{-1} و 1600cm^{-1} وظهور حزمة الاصرة $\text{C}-\text{N}$ في الموقع 1240cm^{-1} والاصرة

$\text{C}-\text{O}$ عند 1400cm^{-1} . والجدول (1) يبين مواقع أهم الحزم الظاهرة في طيف الأشعة تحت الحمراء للمركب (II).

يوضح الشكلين (3) و (4) طيفي الأشعة تحت الحمراء لرغوتي البولي يوريثان للمركبين I و II حيث يلاحظ ظهور حزمة الاهتزاز الاتساعي للاصرة $\text{N}-\text{H}$ في المنطقة $3140-3500\text{cm}^{-1}$

(0.4g) بوجود العامل النافخ الماء وأضيف Methlene (0.6g) 0.03mole من diphenyl iso cyanate (MDI) الى المزيج السابق مع الاستمرار بالتحريك لمدة 3Min. وتركت الرغبة ليوم كامل (لأتمام التقسية في حرارة الغرفة) ثم طحنت الرغبة الناتجة وقيس لها طيف IR⁽¹⁰⁾.

3-3 تحضير المحاليل القياسية ومحاليل الفلزات

مع رغبة البولي يوريثان :

حضرت سلسلة من محاليل $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ ، $\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ، $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ بتركيز 1000 mg/L، ثم حضرت محاليل هذه الفلزات بتركيز 100 mg/L ذات دوال حامضية هي (8) لملح النيكل ، (6) لملح النحاس ، (6) لملح الكوبلت بأستخدام الماء المقطر اللأأيوني في التحضير وأستخدام حامض النتريك المركز وهيدروكسيد الأمونيوم لضبط الدالة الحامضية، ثم تم وزن 0.1g من الرغوات اليوريثانية ثم أضيف لها 10ml من محاليل الفلزات الثلاثة Co ، Cu ، Ni ، ثم وضع محلول الرغبة والفلزات في الهزاز الكهربائي في أزمان مختلفة 3 ، 6 ، 24 ساعة ثم رشحت المحاليل وعزل الراشح وقيس له طيف الأمتصاص الذري اللهيبي (حضرت محاليل Standerd curves للأيونات بتركيز (20,40,60,80 ppm)⁽¹¹⁾).

4-3 القياسات :

1- قياس درجة الانصهار لقاعدتي شف المحضرتين.

2- قياس طيف الأشعة تحت الحمراء : سجل طيف المنطقة تحت الحمراء لقاعدتي شف المحضرة ورغوتيهما اليوريثانية بتقنية قرص بروميد البوتاسيوم KBr.


3- قياس طيف الأشعة المرئية : سجل طيف الأشعة المرئية لقاعدتي شف المحضرة بأستخدام مذيب dimethyl sulfoxide (DMSO) مع المركب (I) ومذيب الأيثانول مع المركب (II)، بدرجة حرارة الغرفة وبأستخدام نفس المذيب كمرجع.

4- قياس الدالة الحامضية PH : تم ضبط الدالة الحامضية لمحاليل أيونات الفلزات المدروسة بأستخدام حامض النتريك المركز وهيدروكسيد الأمونيوم والتي كانت (8) لملح


النيكل ، (6) لملح النحاس ، (6) لملح الكوبلت.

5- قياس الأمتصاص الذري اللهيبي F.A.A.S : حضرت سلسلة من التراكيز 20,40,60,80 ppm لأيونات النيكل والنحاس والكوبلت لرسم منحني المعايرة ثم قيس طيف الأمتصاص الذري اللهيبي لتراكيز الأيونات


أن السعة القصوى لتحميل الأيونات تكون عند أعلى زمن معاملة الذي يكون عادة




الشكل (1) طيف الأشعة تحت الحمراء IR للمركب I



الشكل (2) طيف الأشعة تحت الحمراء IR للمركب II



الشكل (3) طيف الأشعة تحت الحمراء IR للرغوة اليورثانية للمركب I




الشكل (4) طيف الأشعة تحت الحمراء IR للرغوة اليورثانية للمركب II

الجدول (1) مواقع حزم امتصاص الأشعة تحت الحمراء للمركبين (I). (II).


العدد الموجي (سم ⁻¹) $\bar{\nu}$ (cm ⁻¹) لقاعدة شف (II)	العدد الموجي (سم ⁻¹) $\bar{\nu}$ (cm ⁻¹) لقاعدة شف (I)	الآصرة
3100-3500	-	O-H str. vib.
3000-3100	3000-3100	aromatic C-H str. vib.
750	830	aromatic C-H bend. vib
1620	1620	C=N str. vib.
1640 and 1600	1480 and 1580	aromatic C=C str. vib.
1400	1290	C-O str. vib.
1240	1190	C-N str. vib.

الجدول (2) مواقع حزم امتصاص الأشعة تحت الحمراء (IR) للـرغوتين اليورثانيتين


العدد الموجي (سم ⁻¹) $\bar{\nu}$ (cm ⁻¹)	الآصرة
3140-3500	N-H str. vib.
1545-1550	N-H bend. vib.
2900-3000	aromatic C-H str. vib.
745-755	aromatic C-H bend. vib
1700	C=O str. vib.
1600	C=N str. vib.
1230	C-O str. vib.
1070-1100	C-N str. vib.




الشكل (5) طيف الأشعة المرئية للمركب I في DMSO .



الشكل (6) طيف الأشعة المرئية للمركب II في الإيثانول.



الشكل (7) تأثير زمن المعاملة على سعة التحميل للراتنج I لأيونات Ni^{+2} , Cu^{+2} , Co^{+2} .



الشكل (8) تأثير زمن المعاملة على سعة التحميل للراتنج II لأيونات Ni^{+2} , Cu^{+2} , Co^{+2} .

المصادر

- 1-Y.Kurimura & M.Kaneko, "polymer materials encyclopedia", J.C.Salmon, Vol.6 , CRC Press , Inc. USA (1996).
- 2- A.A.Saeed, Ind. J Chem. , 17B,462 (1979).
- 3- W. E. Rudzinki, T. M. Aminabhavi, N. S. Biradar and C. S. Patil, Inorg. Chem. Acta, 69, 83 (1983).
- 4- A. Glacomelli, T. Rotunno and L. Senatore, Inorg. Chem., 24, 1303 (1985).
- 5- M.K. Joda , A.T. Al-Samaraie, "5th Int. Conf. on Polymers", Abst.,Basrah,Iraq (2001).
- 6- H.A.Mahdi, M.Sc. Thesis, Basrah University, Iraq (1990).
- 7- M.J.Chen and C.Liu, Chinese, Chem. Soc.46, 833-840 (1999).