

The Effect of the Addition of Natural Rubber to (U-PTE) Resin on some Mechanical Properties

Wafaa Mahdi Salih 

Materials Engineering Department, University of Technology, Baghdad
wafasaleah121@yahoo.com

Received on: 28/5/2013 & Accepted on: 13/5/2014

ABSTRACT

In this research polymer was prepared from Alkyd resin (U-PTE) with ratio 100% the and natural rubber with ratio 30%. The mixing process was performed by hand lay-up method. Some mechanical properties were studied in this work which included (flexural bending, shear stress, Impact test (charpy method) . the results showed that the addition of natural rubber to (u-pte) resin with this ratio leads to become the brittle behavior and decrease in the shear stress increase the ability of material to impact because the blend materials become elastic .the flexural strength increase of blend two times comparing with its value of pure resin while the result of shear stress value of blend showed decreasing with ratio(43%) but the impact value of blend increased with ratio (20%) with it value before the blending.

Keyword: Alkyd, nutral rubber, Polymer Blend, Flexural Strength test, charpy impact test.

تأثير اضافة المطاط الطبيعي لراتنج الاكاييد على بعض الخواص الميكانيكية

الخلاصة

تم في هذا البحث دراسة تأثير اضافة نسبة 30% من المطاط الطبيعي لمادة بوليمرية (راتنج الاكاييد) وتمت مقارنتها بالنتائج لاختباري متانة الانحناء واجهاد القص واختبار الصدمة بطريقة جاري في الحاليتين لنفس المادة البوليمرية النقية (بدون اضافة) وقد تم الخلط باستخدام طريقة القولية اليدوية ، حيث وجد ان اضافة هذا النوع من المطاط الى راتنج الاكاييد بهذه النسبة يؤدي ان يصبح السلوك اقرب الى السلوك المطيلى وكذلك ان اضافة المطاط خفض من قيمة اجهاد القص وازدادت قابلية المادة الى تحمل الصدمات بسبب تحول الخليط من مادة هشة الى مادة مرنة ذو معامل مرونة أقل ومتانة أعلى ومطيلية أعلى . وسجلت قيم متانة الانحناء للخليط زيادة الضعف عن قيمتها للراتنج بمفرده وأظهرت نتائج اجهاد القص انخفاضاً مقداره (43%) في حين قيمة الصدمة ازدادت بمقدار (20%) مقارنة بقيمتها الأصلية قبل الخلط.

المقدمة

شهدت العقود الماضية تزايد أهمية خلط البوليمرات نظرا لامكانية الحصول على خصائص مناسبة للعديد من التطبيقات. لهذا فإن الخلط بين بوليمرين أو أكثر من البوليمرات يجعل من الممكن الحصول على مواد بوليمرية بمواصفات صناعية مرغوب بها لا يمكن الحصول عليها من بوليمر واحد [1]. تعرف الخلائط البوليمرية بأنها ناتج من خلط نوعين أو أكثر من البوليمرات خلطاً فيزيائياً حيث يمتلك الخليط الناتج خواص مشتركة بين المكونات الأساسية وهذا يعتمد على نوعية البوليمرات وطريقة الخلط [2]

إن راتنج الألكايد (U-PTE) هو بولي استر محور باضافة الاحماض الدهنية (fatty acid) ويشترك من البوليولات (polyols) وحامض الكربوكسيل (dicarboxylic acid) وبالتالي فان مصطلح-alk (polyd) مشتق من الكحول والحامض [3]، ويعد راتنج الاكاييد من البوليمرات المتصلبة حرارياً والذي يستخدم بشكل واسع في الطلاءات البوليمرية ويدخل في الكثير من التطبيقات كصناعة المواد البلاستيكية المختلفة وصناعة الرقائق (الافلام) وفي صناعة العوازل الكهربائية واجهزة الاشتعال في المحركات، كما يستخدم كمادة مركبة تدخل في صناعة هياكل الزوارق الصغيرة والطائرات وهياكل البناء كالجسور وله عدة مميزات تساعد على استخدامه في مثل هذه الصناعات ويتميز بأنه مقاوم لفعل المواد الكيميائية والظروف الجوية، ذا عزل كهربائي عالي وثبات حراري مناسب ويتصف بصلابته وثبات أبعاده حتى في درجات الحرارة المرتفعة وانخفاض امتصاصيته للرطوبة والاحتفاظ بالخواص الكهربائية عند غياب الرطوبة [4]

أما المطاط الطبيعي فانه يمتلك صفات تصنيعية مرغوبة منها نعومة الملمس وسرعة التصنيع وقليل النفاذية ومقاومة عالية للماء وله مقاومه عالية للزيوت غير المستقطبة لكنه ينتفخ أو يذوب بواسطة محاليل عالية الاستقطاب كذلك يكون ذو ليونة عالية وشديد التأثير بالحرارة [5].

ودرس الباحث Esther وزملاءه تحسين نوعية راتنجات الاكاييد باستخدام Methel Ester for Rubber Seed Oil (MERSO) في تحضير العينات وقد وجدو ان عينات الاكاييد المحضرة لها مقاومة جيدة للماء المالح، الحوامض، الماء ولكن مقاومتها ضعيفة للقواعد [6].

وقد درس الباحث Bascom وزملاءه تأثير إضافة المطاط السائل الى الايبوكسي على الخواص الميكانيكية، وقد توصلت الدراسة الى زيادة قيم متانة الكسر ومعدلات الانفعال لعدة اضعاف مقارنة بقيمتها قبل الاضافة [7].

وقام الباحث K.E george وزملاءه بتحضير خليط (NBR/PVC) ودراسة بعض الخواص الميكانيكية له بدرجات حرارية مختلفة وقد وجدو ان مقاومة الشد والاستطالة عند الكسر وكذلك صلادة الخليط تزداد مع زيادة نسبة إضافة PVC حيث يعمل NBR كملدن للـ PVC في تطبيقات العزل الكهربائي [8].


درست الباحثة موسى تأثير اضافة مطاط (NBR) بنسبة من الخلط ومقارنتها بنتائج اختباري الانحناء واختبارات الانضغاط والصلادة بطريقة شو [9].

أما الدراسة الحالية فتهدف الى تحضير خليط بوليمري من راتنج الاكاييد والمطاط ودراسة بعض الخصائص الميكانيكية مثل (متانة الانحناء واجهاد القص واختبار الصدمة بطريقة جاريي) ومقارنتها بخصائص الراتنج (U-PTE) بمفرده.

الجزء العملي :-

المواد الأولية المستخدمة :-

- 1- أستعمال راتنج الألكايد (U-PTE) والذي يشتق من راتنج (البولي استر غير المشبع) المتشابك وصيغته الكيميائية كالآتي:




شكل رقم (1) يمثل الصيغة الكيميائية لراتنج الالكاييد

وهو سائل شفاف قابل للمعالجة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة عند درجة حرارة الغرفة عن طريق إضافة محلول مصلد (Hardener) وبوجود المادة المحفزة كعامل مساعد (Catalyst) أضيف مركب بيروكسيد ميثيل اثيل كيتون كمادة مصلدة وبنسبة (2g) من المادة المصلدة لكل (100g) من الراتنج .

1-تم استعمال المطاط الطبيعي في تحضير الخليط البوليمري وهو مادة صلبة تم إذابتها في التولوين لعدة أيام في داخل حاويات زجاجية مغلقة بإحكام حتى أصبحت بشكل مادة سائلة لزجة القوام. والشكل الاتي يوضح التركيب الكيميائي للمطاط الطبيعي .

-2-



الشكل (2) يوضح الصيغة الكيميائية للمطاط الطبيعي [5]

تحضير العينات :-

1- حضرت العينات بطريقة القوالب اليدوية (Hand Lay-Up) وذلك بخلط راتنج الالكاييد (U-PTE) حيث تم أولاً خلط راتنج U-PTE مع مصلده جيداً بواسطة قضيب زجاجي ثم اضيفت إليه مادة الكوبلت بنسبة (0.5) وهو يعمل كمعجل للتصليد صب الخليط بصورة تدريجية في قالب معدني وبأبعاد (25x25 cm²) بعد أن تم تنظيفه وتجفيفه وقد استخدم الفابلون اللاصق للسطح الداخلي للقالب لسهولة إخراج المصبوبات وللحصول على سطوح منتظمة ، وبعد عملية الصب تركت

- المصبوبة بدون تحريك لمدة (24) ساعة حتى تتصلب تماما بعملية المعالجة Curing لإتمام عملية التشابك cross-linking .
- 2- أعيدت نفس الخطوات السابقة بعد اضافة المطاط بنسبة (30 %) الى الراتنج المذكور اعلاه بشكل تدريجي مع الاستمرار بعملية الخلط إلى ان تم الحصول على خليط متجانس بعدها تم صب الخليط بصورة تدريجية .
- 3- ومن ثم قطعت القوالب وفق مواصفات قياسية للعينات الخاصة بكل اختبار ، بعدها اجريت عملية تنعيم النماذج باستعمال ورق كاربيد السيليكون بدرجات نعومة مختلفة للتخلص من العيوب.

الفحوصات الميكانيكية :-

1- اختبار متانة الانحناء:

أستعمل جهاز المكبس الهيدروليكي (إختبار ثلاثي النقط Test Three Point) والمصنع من قبل شركة (Phywe) الألمانية حيث تثبت اداة الغرز المشورية على المكبس وتوضع العينة والتي تكون بشكل متوازي مستطيلات وبالأبعاد (10*100*50 mm³) والمثبتة حسب المواصفات القياسية (ASTM D790) على مسندي طرفيين بحيث تكون اداة الغرز في منتصف العينة وتوضع العينة مع المسندين على القاعدة المتحركة في الجهاز ثم ترفع هذه القاعدة بواسطة ذراع الى الاعلى الى ان تصبح في تماس بين سطح العينة واداة الغرز بعد ذلك يغلق صمام الجهاز ويصفر مقياس الانحراف الذي يقوم بقراءة قيمة الحمل المسلط ، يضغط على ذراع المكبس بعد تثبيت العينة على مسندي طرفيين ويسلط الحمل بواسطة اداة الغرز المشورية في نقطة منتصف العينة بشكل متساوي مع الاخذ بنظر الاعتبار زيادة مقدار القوة بمقدار (500 mm/min) ليحدث الانحناء بحيث يحدت تغير مستمر في شكلها تحت تأثير اجهادات الشد والانضغاط والقص ومن خلال المؤشر يتم قراءة اقصى قيمة للقوة التي تتحملها العينة عند الفشل وبعد تسليط القوة يتم فتح صمام التدفق الموجود في انبوبة الزمن وباستخدام العلاقة (1) يتم حساب متانة الانحناء والعلاقة (2) لحساب اجهاد القص العينة .

$$F.S = \frac{3PL}{2bd^2} \quad \dots\dots(1)$$

حيث إن : F.S :- متانة الانحناء

P :- اقصى حمل تتحملة العينة N

L :- المسافة بين نقطتي الأرتكاز (mm).

b :- عرض العينة (mm) , d : سمك العينة (mm)

$$\tau_{max} = \frac{3P}{4bd} \quad \dots\dots\dots(2)$$

حيث إن : τ_{max} :- اقصى اجهاد يحدث في المستوى المتعادل عند مركز العينة (N/mm²)

P :- اقصى حمل تتحملة العينة (N)

b :- عرض العينة (mm) , d : سمك العينة (mm) .

2- اختبار الصدمة بطريقة جاريبي

تعد فحوصات الصدمة مقياسا لقوة المواد البوليميرية ومقاومتها للانكسار تحت تأثير الاجهادات بسرعات عالية وتعتبر من الفحوصات المهمة جدا من الناحية العملية ، ومن البديهي ان تكون هناك نوعين من الكسور الهشة والمطيلية وبصورة عامة تبدي المواد المتصلدة حراريا كسرا هشا بينما تبدي المواد المطاوعة للحرارة كسرا مطيليا وتعرف مقاومة الصدمة على انها مقدار الطاقة الممتصة في اثناء التصادم لجسم ذي كتلة معينة الى مساحة المقطع العرضي للعينة عند الكسر وتقاس بوحدة (KJ/M²) حيث تم استعمال جهاز الصدمة من نوع جاريبي(charpy impact test) والمصنع من قبل الشركة

الامريكية (Testing Machine INC., Amityville, New York) توضع العينة والمثبتة حسب المواصفة العالمية (ISO-179) وبابعاد (55*10*5 mm³)، ويتم حساب مقاومة الصدمة من العلاقة :-

$$I.S. = \frac{E}{A} \quad (3) \dots \dots \dots$$

حيث ان :- E - الطاقة المطلوبة للكسر KJ
A - مساحة المقطع العرضي للنموذج (m²)

النتائج والمناقشة :-


بعد اجراء الفحوصات الميكانيكية على النماذج قيد الاختبار لوحظ ما يلي :-
من الشكل (3) الذي يمثل العلاقة بين الاجهاد والانفعال (stress-strain) لنموذج راتنج الاكاييد- U (PTE) والخليط البوليمري (الاكاييد +30% للمطاط) يلاحظ بان سلوك (الاجهاد-الانفعال) يكاد يكون سلوكاً خطياً يماثل سلوك المواد الهشة (brittle) بشكل عام ، في حين اصبح سلوكها اقرب الى سلوك المواد المطيلية (ductile) بعد خلطها بمطاط (NBR).
وقد وجد ان اضافة المطاط الى راتنج الاكاييد يؤدي الى انخفاض في قيمة اجهاد القص بالمقارنة مع الراتنج لوحده ويعود السبب الى ان اضافة المطاطيات (elastomers) الى المواد الهشة (brittle) ينتج خليط بوليمري متجانس وذلك لان العيوب الموجودة في المادة الهشة تعالج بوجود الدقائق المرنة المطاطية ويصبح الخليط أكثر مرونة.
تم التوصل الى النتائج الموضحة في الجدول (1) حيث يستعرض بعض الخواص الميكانيكية لراتنج الاكاييد والخليط البوليمري (الاكاييد + 30% مطاط). حيث لوحظ ان اضافة المطاط الى راتنج الاكاييد ادى الى زيادة في متانة انحناء المادة بعد الخلط ، حيث يتضح ان المتانة تزداد بعد اضافة المطاط ، أي ان المساحة تحت المنحني تزداد وبذلك تمتص المادة مقدار اكبر من الطاقة قبل ان تنكسر ، ويقل اجهاد القص بسبب مرونة المطاط وتزداد قيمة مقاومة الصدمات عند اضافة الراتنج لان الراتنج يتحول من مادة هشة الى مادة مرنة ذات معامل مرونة أقل ومتانة أعلى ومطيلية أعلى ، وبذلك تزداد مقاومة المادة كما ان الانفعال يزداد بعد اضافة المطاط أي ان المادة تتحول من السلوك الهش الى السلوك المرن [11].
إن الطريقة الشائعة لزيادة متانة الراتنجات المصلدة حرارياً مثل الاكاييد ، هي باضافة كميه قليلة من المطاط السائل لتشكيل دقائق منفصلة في الراتنج الاساس.

الجدول رقم (1) نتائج الاختبارات لراتنج الاكاييد النقي وراتنج الاكاييد المضاف اليه المطاط

نوع المادة البوليميرية	متانة الانحناء MPa	اجهاد القص MPa	الصدمة بطريقة جاري J/mm ² * 10 ⁻³
راتنج الاكاييد	272.568	19.226	2.666667
راتنج الاكاييد +30% مطاط	789.355	8.336	5.4459

الاستنتاجات:-

إن أهم الاستنتاجات التي تم التوصل اليها خلال هذا البحث تلخص بما يلي :-
 إن إضافة مطاط بنسبة وزنية قدرها 30 % الى راتنج الألكايذ (U-PTE) بنسبة وزنية قدرها 30 %
 أدى إلى زيادة في متانة الانحناء حيث سجلت معامل متانة الانحناء زيادة حوالي مرتين عن قيمتها
 للراتنج بمفرده .
 وأظهرت نتائج اجهاد القص انخفاضاً مقداره (43 %) في حين قيمة الصدمة ازدادت بمقدار (20%)
 مقارنة بقيمتها الأصلية قبل الخلط .



الشكل رقم (3) يوضح العلاقة بين الاجهاد (stress) والانفعال (strain) لراتنج الالكايذ وراتنج
الالكايذ مضاف اليه المطاط بنسبة 30%

References

- [1] Henry C. Obasi, Okoro Ogbobe, and Isaac O. Igwe , " Diffusion Characteristics of Toluene into Natural Rubber/Linear Low Density Polyethylene Blends", International Journal of Polymer Science, Volume 2009, Article ID 140682, 6 pages ,2009.
- [2] A.Leszek, Utracki, "Polymer Alloys and Blends", New York, 1990.
- [3] Frank N. Jones "Alkyd Resins" in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley-VCH, Weinheim, 2005. DOI: 10.1002/14356007.a01_409. Published online: 15 January, 2003.
- [4] سليمان خليفة ، " اللدائن البلاستيك الحراري "، دار دمشق للنشر والتوزيع، 1996 .
- [5] ال ادم ،الدكتور كوركيس عبد ، كاشف الغطاء ،الدكتور حسين علي " تكنولوجيا وكيمياء البوليمرات ، كلية العلوم- جامعة البصرة 1983
- [6] Esther U Ikhuoria , Aireguamen I Aigbodon & Felix E Okieimen , "Enhancing the quality of alkyd resins using methylesters of rubber seed oil ", Tropical journal of pharmaceutical Research , V.3 , No.1 , PP.(311-317) ,2004.
- [7] W.D.Bascom ,R.Y.Ting, R.J.Moulton , C.K.Riew & A.R.Siebert , "The Fracture of epoxy polymer containing elastomeric modifiers " , Journal of Materials Science , V.16 , No.10 , PP.(2657-2664),1981.
- [8] K.E .George , Rani Joseph & D. Joseph Francis, " Studies on NBR/PVC blend" , Journal of Applied Science , Vol.32 , PP.(286-2873) , 1986.
- [9] بشرى موسى ، " دراسة بعض الخواص الميكانيكية لخليط بوليميري (U-PTE/NBR) ، مجلة كلية التربية الاساسية ،العدد 68، 2011، ص (794-783) .
- [10] S.P.Bhutani , "Organic polymers", Ane books Pvt.Ltd. ,University of Delhi,2010.
- [11] Y.Bing, L.Zheng, W.Zhou & Q.Yu. , " Microstructure, Mechanical Properties, and Fracture Behavior of Liquid Rubber Toughened Thermosets", Journal of Applied Science, Vol.42 , PP.(1905-1910), 1991 .