

## Study The Effect of Al-Sugar Factory's Waste on The Engineering Properties of Gypseous Soil

**Dr. K.N. Al-safaar**

Engineering College, University of Musal/Baghdad

**Dr. Anas. F.K**

Engineering College, University of Musal/Baghdad

Email: anasfg@yahoo.com

**A.M. Ialkiki**

Engineering College, University of Musal/Baghdad

Email:ialkiki@yahoo.com

Received on: 8/1/2013 & Accepted on: 9/1/2014

### Abstract

This study investigates the possibility of using the industrial waste material of Al-sugar factory to improve the engineering properties of Gypseous Soil which taken from Baiji area. This soil can be classified as a silty soil with low plasticity and high gypsum content (35% gypsum). The investigated soil was treated with industrial waste (most of its composition is hydrated lime) using (1,3, 5 and 7 %) by dry weight of the soil. The results indicated that the engineering properties improved considerably.

The soil become non-plastic if (5%) of waste is used. The industrial waste increases the unconfined compressive strength and the effective shear strength parameters (angle of internal friction ( $\phi'$ ) and cohesion ( $c'$ )).

The results of consolidation test showed that the compression Index ( $c_c$ ) and coefficient of consolidation ( $c_v$ ) decreased when the soil was treated with industrial waste. It also has this waste to reduce the effect of leaching process on the compressibility and permeability of the soil.

Accordingly, the industrial wastes may be considered as an advantageous in effect to the engineering characteristics of gypseous soil.

**Keyword:** Gypseous Soil, Waste Material, Soil Stabilization and Leaching Process.

### دراسة تأثير مخلفات معمل السكر على الخصائص الهندسية للترابة الجبسية

#### الخلاصة

تتضمن هذه الدراسة إمكانية الاستفادة من المخلفات الصناعية (مخلفات معمل السكر) لتحسين الخواص الهندسية للترابة الجبسية والمأخوذة من منطقة بييجي (قرب مشروع مصفى بييجي) والتي توصف بأنها تربة غرينية واطنة اللدونة عالية المحتوى الجبسي (نسبة الجبس 35%). حيث تم

معاملة هذه التربة باستعمال المخلفات الصناعية (معظم مكونات هذه المخلفات هي مادة النورة) وبنسبة (1، 3، 5 و7)% وزناً من التربة الجافة. أظهرت الدراسة أن المخلفات الصناعية تقلل من دليل اللدونة (P.I) وتحولها إلى تربة عديمة اللدونة (non-plastic) عند نسبة (5%) من هذه المخلفات. ان استخدام هذه المخلفات يعمل على زيادة في مقاومة الانضغاط غير المحصور للتربة إضافةً إلى زيادة معاملات قص التربة الفعالة  $c'$  and  $\phi'$  (Effective shear strength parameters  $c'$  and  $\phi'$ ) ، كما أظهرت نتائج فحص الانضمام ان معاملة التربة بالمخلفات الصناعية يؤدي إلى نقصان في انضغاطية التربة حيث قل كل من دليل الانضغاط ( $C_s$ ) ومعامل الانضمام ( $C_v$ ). كما أدت هذه المخلفات إلى التقليل من تأثير عملية الغسل (Leaching) على انضغاطية ونفاذية التربة. وبصورة عامة يمكن اعتبار هذه المخلفات ذات تأثيرات ايجابية على الخصائص الهندسية للتربة الجبسية.

#### المقدمة:

الترسب الجبسية واسعة الانتشار في العالم وتتركز في المناطق الجافة وشبه الجافة ، وتقدر المساحة الكلية التي تغطيها هذه التربة في العالم بحدود ( $850000 \text{ km}^2$ ). وفي العراق تشغل التربة الجبسية مساحة تقدر بأكثر من (30%) من مساحة القطر الكلية ، كما تشير الدراسات إلى ان هذه النسبة تتراوح بين (20-36%) [1، 2، 3]. على الرغم من عدم وجود توافر علمي في تحديد هذه النسبة وبخاصة في الأراضي الجافة لمناطق الاهوار في جنوب العراق حاليًا).

تعد مخلفات المعامل الصناعية احد المشاكل التي تواجه العالم في وقتنا الحاضر ، فهي إحدى المصادر الرئيسية لتلوث البيئة. في مدينة الموصل تنتشر العديد من المعامل التي تقوم اغلبها بطرح مخلفاتها الصناعية في مناطق قريبة منها وهذه المخلفات سواء كانت على شكل سوائل أو مواد صلبة فإنها تحوي على مواد كيميائية (حوامض، قواعد وأملاح) مختلفة وان تعرض التربة لمثل هذه المركبات تؤثر على خواصها الهندسية سواءً كان ذلك سلباً أم إيجاباً [4].

تم في الآونة الأخيرة إجراء عدد من البحوث والدراسات (رغم محدوديتها) لمعرفة تأثير المخلفات الصناعية على الخواص الهندسية للتربة او إمكانية استخدام هذه المخلفات في تثبيت وتحسين الخواص الهندسية لهذه التربة.

درس ( AL-Shalhomi, 2000 [5]) تأثير إحدى المخلفات الصناعية (حامض الفسفوريك) من منطقة عكاشات على الخصائص الهندسية للتربة الطينية والمأخوذة من منطقة حي الحدباء في الموصل واستنتج ان هذه المخلفات تعمل على تحسين جميع الخصائص الهندسية للتربة المعاملة بها.

واستنتاج (الليلة و الصفار، 2003 [6]) بان مخلفات الشركة العامة لصناعة الأسمنت عند وصولها إلى التربة الجبسية تعمل على تحسين خواصها الهندسية عن طريق سلسلة من التفاعلات الكيميائية بين التربة والمياه الصناعية ينتج عنها عدة أنواع من الأملاح التي بدورها تعمل على زيادة الكثافة الجافة العظمى وقوة الانضغاط غير المحصور ومعاملات قص التربة الفعالة.

في حين توصل ( الكبيكي، 2002 [4]) بان مخلفات المياه الصناعية والناتجة عن العديد من المعامل في مدينة الموصل لها تأثير على الخصائص الهندسية للتربة الطينية لحي اليرموك غرب الموصل، حيث كان لها تأثيرات ايجابية وسلبية فقد حسنت خواص الرص للتربة بالإضافة إلى تحسين قوة تحملها ولكنها أدت إلى زيادة نسبة وضغط الانتفاخ في التربة فضلاً عن زيادة دليل الانضغاط .

في هذه الدراسة تم اخذ إحدى المخلفات الصناعية الصلبة لمعمل السكر الواقع في مدينة الموصل، وحللت هذه المخلفات من الناحية الكيميائية لتحديد مركباتها بغية دراسة تأثيرها على التربة وإمكانية استخدامها في تثبيت وتحسين الخواص الهندسية للتربة. حيث يعتبر تثبيت التربة من

الأمور المهمة ليس لتنقية التربة الرخوة فحسب بل لتجنب مشاكل التربة الانضغاطية أيضاً اذ ان هبوط التربة مصدر الكثير من الأضرار الإنسانية وبالتالي الاقتصادية وقد أثبتت الدراسات ان معاملة التربة الضعيفة وغير المطابقة للمواصفات بالمضافات الكيميائية هي عملية ناجحة لتنشيط وتحسين خصائصها الهندسية [7].

تم اختيار تربة منطقة بيجي وهي تربة غرينية جبسية (Gypseous Silty Soil) لما تعانيه هذه التربة من مشاكل هندسية بسبب قوة تحملها الفليلة وخطورة الظاهرة الانهيارية (Collapse phenomena) والتي يمكن ملاحظتها في معظم المشاريع الهندسية القريبة من تلك المنطقة (مشاريع الطاقة الكهربائية ومشروع مصفى بيجي ...الخ).

عولمت التربة بالمخلفات الصناعية بنسبة (1، 3، 5 و7)% وزناً من التربة الجافة، لإيجاد تأثيرها على الخواص الهندسية لهذه التربة (الخصائص الدليلية، الرقم الهيدروجيني، خصائص الرص، قوة القص، خصائص الانضمام)، فضلاً عن ذلك تم دراسة تأثير عملية الغسل على خصائص الانضمام للتربة بعد معاملتها بالمخلفات الصناعية.

حيث ان تنشيط التربة هي العملية التي يتم بواسطتها تحسين الخصائص الميكانيكية او الكيميائية او كليهما لغرض تحقيق متطلبات هندسية معينة، وان نمط التنشيط يعتمد بصورة رئيسية على نوعية التربة والخصائص المطلوبة مثل تحسين القوة (Strength) او استقرارية الحجم (Volume Stability)، الديمومة (Durability) والفاذية (Permeability)، ومن الطرائق الشائعة الاستعمال في تنشيط التربة هي استخدام النور، الاسمنت، الإسفلت (Lime, Cement, and Bitumen stabilization) فضلاً عن استخدام مضافات كيميائية أخرى (Chemical additives) [8][9][10].

وقد أجريت دراسات كثيرة حول استخدام النور والمضافات الكيميائية في عملية تنشيط التربة، وكانت اغلب النتائج مفيدة [9] ، [10]. إن عملية تنشيط التربة بالنور تحصل نتيجة لعدد من التفاعلات التي تحدث بين النور والتربيه، واهم هذه التفاعلات هي : تجمع الحبيبات (Particle Aggregation) ، التفاعل البوليوني (Carbonation) والتكربن (Pozzolanic Reaction) [9] ، [11]. وهناك العديد من العوامل التي تلعب دوراً مهماً ومؤثراً في هذه التفاعلات ومنها محتوى الطين ونوع المعادن الطينية، نسبة المواد العضوية، قيمة الرقم الهيدروجيني للتربة ، محتوى الأملاح الذائبة الكلية في التربة فضلاً عن ظروف المعالجة والانضاج [12].

ومن هذا المنطلق تكتسب هذه الدراسة أهميتها العلمية والعملية باعتبارها تمثل الخطوة الأولى لحل عدة مشاكل منها مشكلة التخلص من النفايات الصناعية بأفضل الطرق دون الأضرار بالبيئة المحيطة فضلاً عن استخدام هذه المخلفات (كمثبتات كيميائية) في معالجة مشاكل الترب الضعيفة وبأقل كلفة ممكنة دون اللجوء إلى البديل الأخرى.

#### طرق العمل والمواد المستخدمة:

أجريت جميع الفحوصات التي سيتم التطرق إليها لاحقاً حسب الطرق المعتمدة من قبل الجمعية الأمريكية للفحوصات و المواد (ASTM [13]) والجمعية الأمريكية للطرق والمواصلات (AASHTO [14]) والطرق المدونة في المواصفات البريطانية (S. B. [15]) إضافة إلى مصادر كيماء التربة.

وتتجدر الإشارة ان فحص قوة الانضغاط غير المحصور، فحص القص المباشر، وفحص الانضمام أجريت على نماذج بعد ساعتين من رصها بدرجة حرارة (25°C) عند المحتوى الرطوبى الأمثل والكثافة الجافة العظمى بعد معاملتها بنسب مختلفة من المخلفات الصناعية (1، 3، 5 و7)%. كذلك أجريت هذه التجارب على نماذج تم إنجاجها لمدة (48) ساعة بدرجة حرارة (49°C) وذلك لدراسة تأثير عملية الإنضاج على خصائص التربة المعاملة. في حين أجريت عملية الغسل على النماذج المهيأة لفحص الانضمام والمنضجة بدرجة حرارة (49°C) ولمدة يومان فقط، وان عملية الغسل قد تمت من خلال تبديل الماء الموجود في خلية الفحص (10) مرات يومياً ولمدة (15) يوم [6].

كما تم في هذا البحث استخدام المواد التالية:

**1- الماء:** تم استعمال ماء الإسالة في جميع التجارب إلا ما نصت عليه طرائق الفحص باستخدام الماء المقطر Distilled water.

**2- التربة:** التربة المستخدمة في هذه الدراسة هي تربة جبسية غرينية Gypseous Soil واطئة اللونه عالية المحتوى الجبسي [2] (نسبة الجبس 35%)، أخذت هذه التربة من مدينة بيجي (قرب مشروع مصفى بيجي). والجدول (1) يبين الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة الطبيعية المستخدمة في البحث.

**الجدول (1) الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة الطبيعية المستخدمة في البحث.**

النتيجة	المواصفات	نوع الفحص		
35	(ASTM D423-66)	% (L. L)	حدود أتربيك	
24	(ASTM D424-59)	% (P. L)		
11	---	% (P. I)		
5.1	(B.S 1377-1967)	الانكماش الخطى % (L.S)		
2.62	(ASTM D854-58)	الوزن النوعي (Gs)		
CL	---	حسب نظام التصنيف الموحد (U.S.C.S)	تصنيف التربة	
A-2-6 (1)	---	حسب نظام التصنيف الجمعية الأمريكية للطرق (AASHTO C.S)		
0	(ASTM D422-63)	الحصى % < 4.76 ملم	التحليل الحبيبي	
12		0.074 ملم > الرمل % ≥ 4.76 ملم		
50		0.074 ملم > الغرين % ≥ 0.005 ملم		
38		الطين (C) % ≥ 0.005 ملم		
0.5	---	الفعالية (A = P.I / C) (Activity)	الفحوصات الكيميائية	
35	(Earth Manual)	نسبة الجبس %		
1.85	(B.S 1377-1975)	نسبة المواد العضوية %		
32	(Earth Manual)	الأملاح الذائبة الكلية % (T.S.S)		
8.65	(Eades and Grim)	الرقم الهيدروجيني (PH- value)		

**3- المخلفات الصناعية:** استخدمت مخلفات الشركة العامة لصناعة السكر – معمل السكر والخيرة في الموصل، حيث يقوم هذا المعمل عن طريق وحداته المختلفة بطرح عدة أنواع من المخلفات منها الغازية والصلبة والسائلة وقد تم التطرق في هذه الدراسة إلى مخلفات النورة فقط والتي هي عبارة عن مخلفات صلبة وناتجة عن حجر الكلس ( $\text{CaCO}_3$ ) والتي يقوم المصنع باستخدامه في تحضير النورة ( $\text{Ca(OH)}_2$ ) والتي يستفاد منها في تنظيف إحدى الوحدات التشغيلية في المعمل بالإضافة إلى مواد عديدة أخرى ، حيث يتم طرح ما يقارب (500-1000)طن من هذه المخلفات سنويًا في حالات التشغيل الاعتيادية للمصنع، ويقوم المعمل بتكميس هذه المخلفات والتي في الأحيان تشكل عبئاً على الشركة بسبب كثافتها الكبيرة وفي حالات نادرة تقوم الشركة ببيعها إلى محلات الدباغة بأسعار زهيدة جداً، والجدول (2) يبين التحليل الكيميائي لهذه المخلفات.

**الجدول (2) التركيب الكيميائي للمخلفات الصناعية (مخلفات معمل السكر) المستخدمة في البحث.**

المكونات	Ca(OH) <sub>2</sub>	CaO	CaCO <sub>3</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SiO <sub>2</sub>	MgO	H <sub>2</sub> O	Others
النسبة (%)	43.6	6.5	12.74	14.9	0.44	16.9	3.15	0.1	1.67

**النتائج والمناقشة:**

- 1- تأثير المخلفات الصناعية على بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية للترابة:-  
أولاً:- **الخصائص الدليلية (حدود أتربيرك).**

الجدول (3) يبين ان زيادة نسبة المخلفات المضافة إلى التربة تؤدي إلى انخفاض في قيم حد السيولة (L.L) في حين يزداد حد اللدونة وهذا ما يقال من دليل اللدونة وتعليق ذلك يعود إلى تفاعل النورة (التي تعتبر أحد العناصر الرئيسية في المخلفات) مع التربة وهذا التفاعل يؤدي إلى تكتل جزيئات التربة كما يحدث تبادل ايوني على سطح جزيئات التربة مما يقلل من سماكة طبقة الأيونية المزدوجة [16 ، [10]. كما يلاحظ ان التربة أصبحت غير لينة عند معاملتها بنسبة (5%) او اكثر مخلفات وتحول تصنيفها من(ML-CL) إلى (ML).

**الجدول (3) تأثير المخلفات على الخصائص الدليلية للتربة.**

التصنيف حسب نظام (U.S.C.S)	(L.S) (%)	حدود أتربيرك (%)			نسبة المخلفات (%)
		(P. I)	(P. L)	(L. L)	
CL-ML	5.1	11	24	35	0
ML	3.8	7	25	32	1
ML	2.1	3	27	30	3
-	-	N.P.			5
-	-	N.P.			7

**ثانياً:- الرقم الهيدروجيني للتربة:**

يبين الجدول (4) ان المخلفات الصناعية ومع زيادة نسبتها في التربة ادت إلى ازدياد قيمة الرقم الهيدروجيني للتربة (زيادة قاعديتها) وذلك لكون هذه المخلفات قاعدية. ان ارتفاع الرقم الهيدروجيني للتربة يعطي انطباعاً ومؤشرًا جيداً على قابلية التربة للفاعل مع النورة [12 ، [16].

**الجدول (4) تأثير المخلفات على قيمة الرقم الهيدروجيني للتربة.**

الهيدروجيني	الرقم (PH-value)	نسبة المخلفات المضافة (%)	7	5	3	1	0
12.14	11.86	10.81	9.34	8.65			

**2- تأثير المخلفات الصناعية على خصائص الرص للتربة :**


الشكل (1) يمثل منحنيات الرص للتربة الطبيعية والمعاملة بالنورة كما ان الجدول (5) يبين مقدار الكثافة الجافة العظمى والمحتوى الرطوبى الأمثل لكل نسبة مخلفات مضافة حيث يلاحظ نقصان في قيمة الكثافة الجافة العظمى وهذا يمكن إرجاعه إلى حصول تكتل وتجمع لجزيئات التربة (flocculation) مما يؤدى إلى صعوبة الرص حيث يعتبر تكتل التربة عند إضافة النورة إليها من أول التفاعلات التي تحدث بين التربة والنورة ، كما يلاحظ زيادة في المحتوى الرطوبى الأمثل بزيادة نسبة المخلفات المضافة وهذا يعود إلى ان المخلفات (النورة) تحتاج إلى ماء إضافي لعملية التميؤ.[17] (hydration)

الجدول (5) تأثير المخلفات على خصائص الرص ومقاومة الانضغاط غير المحصور.


نسبة المخلفات الصناعية (%)	خصائص الرص					مقاومة الانضغاط غير المحصور (kN/m <sup>2</sup> )
	المحتوى الرطبوبي الأمثل (%)	الكتافة الجافة العظمى (kN/m <sup>3</sup> )	2 hours @ 25°C	48 hours @ 49°C		
7	5	3	1	0		
14.5	14.2	14.5	13.5	13.0		
17.1	17.3	17.44	17.6	17.8		
600	620	575	565	540	2 hours @ 25°C	
2550	2620	1850	1210	540	48 hours @ 49°C	مقاومة الانضغاط غير المحصور (kN/m <sup>2</sup> )

### 3- تأثير المخلفات الصناعية على مقاومة الانضغاط غير المحصور للتربة:

أظهرت نتائج فحص الانضغاط غير المحصور لنماذج التربة المعاملة بنسب النورة المختلفة وخاصة التي تم إضاجها لمدة يومين بدرجة حرارة (49°C) تحسن كبير في قيم هذه المقاومة وكما مبين بالجدول (5) والشكل رقم (2). ان سبب زيادة المقاومة مع زيادة درجة الحرارة خصوصاً وفترة الإنضاج عموماً، يعود الى أن رفع درجة حرارة يؤثر على التفاعلات الكيميائية التي تحدث بين التربة والنورة مسبباً تعجيل في التفاعلات البليزو لانية، وهذا بدوره أكسب النماذج زيادة في مقاومة الانضغاط [18، 19]. كما يلاحظ أن مقاومة الانضغاط غير المحصور تقل مع زيادة نسب النورة المضافة، بسبب كون النورة مادة غير متمسكة (Cohesion less Material) تعمل على تقليل مقاومة الانضغاط غير المحصور عند عدم تفاعلها مع التربة [20]. كما يلاحظ ان نسبة النورة المفضلة للثبيت هي (5%) وذلك حسب طريقة اليونويز(Illinois Procedure)، اذ أعطت أعلى قيمة لمقاومة الانضغاط غير المحصور.



الشكل (1) علاقة المحتوى الرطبوبي مع الكثافة الجافة للتربة الطبيعية والمعاملة بالمخلفات الصناعية.




الشكل (2) تأثير المخلفات على مقاومة الانضغاط غير المحصور للترابة.

#### 4- تأثير المخلفات الصناعية على معاملات القص للترابة:


تم إيجاد معاملات القص للترابة الفعالة عن طريق إجراء تجربة القص المباشر نوع (انضمام – مبزول) والنتائج مبينة في الجدول(6) والشكلان رقم (3&4). وقد بينت النتائج بأن زيادة نسب الإضافة تؤدي إلى زيادة كل من التماسك الفعال ( $\phi$ ) وزاوية الاحتكاك الداخلي الفعالة ( $c$ ). ان السبب في زيادة قوة تحمل الترابة المعاملة بالمخلفات ناتج عن التفاعل الذي يحدث بين التورة وجزيئات الطين الموجودة في الترابة خلال (48 ساعة) والذي يزداد على المدى الطويل مما ينتج عنه مواد رابطة (Cementation bonds) تربط جزيئات الترابة مع بعضها البعض وهذا التفاعل هو الذي يعطي التماسك والمقاومة للترابة المعاملة[9]. كما يلاحظ ان تأثير المخلفات على قيمة التماسك للترابة قليل نسبياً مقارنةً مع زاوية الاحتكاك الداخلي وخاصةً للنماذج المنضجة بدرجة حرارة (25°C) لمدة (2) ساعة.

الجدول (6) تأثير المخلفات الصناعية على معاملات قص الترابة.

نسبة المخلفات الصناعية (%)						معاملات قص الترابة الفعالة
7	5	3	1	0	$c$ (kN/m²)	
7	8	6	5	5	$\phi$ (degree)	2 hours @ 25°C
36	37	35	33	32	$c$ (kN/m²)	48 hours @ 49°C
18	19	13	9	5	$\phi$ (degree)	
42	44	40	35	32	$c$ (kN/m²)	48 hours @ 49°C



الشكل (3) تأثير المخلفات على قيمة التماسك الفعال للترابة.



الشكل (4) تأثير المخلفات على قيمة زاوية الاحتكاك الداخلي الفعالة للترابة.

##### 5- تأثير المخلفات الصناعية على خصائص الانضمام للترابة:


يلاحظ من النتائج المبينة في الجدول (7) ان تأثير المخلفات الصناعية على خصائص الانضمام (الانضغاط الأحادي المحور) للترابة قليلة نسبياً وخاصّةً التي تم إضاجها لمدة ساعتان بدرجة حرارة (25°C)، لكن عموماً نلاحظ زيادة في نسبة الفراغات الأولية وانخفاض في قيم كل من دليل الانضغاط [ $C_v$ ]/الشكل رقم (5)، دليل الانتفاخ ( $C_s$ ) ومعامل النفاذية [ $k$ ]/الشكل رقم (6)] وسبب ذلك يعود الى تكون المواد الرابطة نتيجة لإضافة المخلفات الصناعية والتي لها قابلية اضغاط اقل من جزيئات التربة كما ان تبلور الماده الهلامية (Gel) بسبب التفاعلات ولذلك للفراغات عامل آخر ليقلل من اضغاطية التربة ونفاذيتها [18، 21].

##### 6- تأثير عملية الغسل على خصائص الانضمام للتربة المعاملة بالمخلفات الصناعية:


الجدولان (7) و(8) يبيّنان قيم خصائص الانضمام للتربة الطبيعية والمعاملة بالمخلفات الصناعية والمنضجة بدرجة حرارة (49°C) لمدة (48) ساعة قبل وبعد عملية الغسل باستخدام طريقة تبديل الماء الموجود في خلية فحص الانضمام [4، 6]. يلاحظ من النتائج ان قيم كل من نسبة الفراغات، دليل الانضغاط ( $C_v$ ) ومعامل النفاذية ( $k$ ) تزداد للترابة الطبيعية والمعاملة نتيجةً لعملية الغسل وذلك بسبب عملية ذوبان الجبس أو الأملاح الموجودة في التربة والمخلفات وإنحلاله أو بقائه في الماء كمادة غير متماسكة أو كمادة ضعيفة وزوال جزء منه من التربة مما يؤدي إلى زيادة نسبة الفراغات وبالتالي دليل الانضغاط [22، 23]. إلا أنه بصورة عامة يمكن ملاحظة ان تأثير عملية الغسل على اضغاطية التربة ونفاذيتها قليل في التربة المعاملة بالمخلفات مقارنةً مع التربة غير المعاملة [19].

الجدول (7) تأثير المخلفات الصناعية على خصائص/معاملات الانضمام للترابة.

معامل النفاذية $k \times 10^{-10}$ (cm/sec)	خصائص الانضمام				نسبة المخلفات الصناعية (%)
	$m_v \times 10^{-3}$ ( $m^2/kN$ )	$c_s$	$c_c$	$e_o$	
2.0	4.0	0.014	0.036	0.397	0
<b>Curing: 2 hours @ 25°C</b>					
1.7	3.5	0.014	0.035	0.412	1
1.2	2.8	0.013	0.034	0.441	3
0.8	2.0	0.011	0.033	0.463	5
0.7	1.8	0.010	0.035	0.491	7
<b>Curing: 48 hours @ 49°C</b>					
1.0	2.4	0.013	0.033	0.412	1
0.3	1.2	0.011	0.030	0.441	3
0.01	0.1	0.010	0.024	0.463	5
0.02	0.2	0.009	0.028	0.491	7



الشكل (5) تأثير المخلفات على قيمة دليل الانضغاط للترابة.



الشكل (6) تأثير المخلفات على قيمة معامل نفاذية التربة.

**الجدول (8) تأثير عملية الغسل على خصائص/معاملات الانضمام للتربة المعاملة بالمخلفات الصناعية والمنضجة بدرجة حرارة (49°C) لمدة يومان.**

معامل النفاذية $k \times 10^{-10}$ (cm/sec)	خصائص الانضمام			نسبة المخلفات الصناعية (%)
	$m_v \times 10^{-3}$ (m <sup>2</sup> /kN)	$c_c$	$e_o$	
2.6	5.7	0.096	0.53	0
1.7	3.8	0.047	0.451	1
0.6	2.0	0.038	0.465	3
0.09	0.7	0.030	0.470	5
0.1	0.5	0.031	0.501	7

#### الاستنتاجات :

- من خلال هذه الدراسة تم التوصل إلى أن زيادة نسبة المخلفات الصناعية التي تم دراستها أدت إلى:-
1. خفض قيمة حد السيولة وزيادة في قيمة حد اللدونة وبالتالي خفض دليل اللدونة.
  2. زيادة في قيمة الرقم الهيدروجيني للتربة.
  3. نقصان في قيمة الكثافة الجافة العظمى للتربة وزيادة في نسبة المحتوى الرطوبى الأمثل.
  4. زيادة قوة التربة، وذلك بزيادة مقاومة الانضغاط غير المحصور (U.C.S) ومعاملات قص التربة الفعالة (c<sub>s</sub> ، φ).
  5. نقصان في دليل الانضغاط (C<sub>s</sub>) ودليل الانتفاخ (C<sub>d</sub>).
  6. تقلل من تأثير عملية الغسل على انضغاطية ونفاذية التربة.

وأخيراً فان هذه المخلفات عملت وبشكل كبير جداً على تحسين خصائص التربة الجبسية وان نسبة (5%) من المخلفات تعتبر هي نسبة التثبيت المثلث والتي يمكن استخدامها مع هذه التربة، لأنها أعطت أعلى قيمة للمقاومة، أقل انضغاطية وانعدام لدونة التربة عند هذه النسبة بحيث أصبح بالإمكان استخدامها في الأعمال الترابية كطبقات أساس وتحت الأساس وغيرها وحسب متطلبات العمل وما تقره المواصفات.

#### المصادر : References

- [1]Alphen, J.G.V. and Romero, F.D.R., "Gypseous Soils", Bulletin 12, International Institute for Land Reclamation and Improvement , Wangeningen, Holland,1971.
- [2]Barazanji, A. F., "Gypsiferous Soil of Iraq", Ph .D. Thesis, State University of Ghent, Belgium,1973.
- [3]Karkush M. O., "Analytical Modeling and Experimental Investigation of The Leaching Behavior of Gypseous Soils",Ph .D. Thesis, Civil Engineering Department,College of Engineering,University of Baghdad,2008.
- [4]الكبيكي، إبراهيم محمود أحمد، "دراسة تأثير المخلفات الصناعية (المياه الصناعية) على الخواص الهندسية للترابة الطينية الانتفاخية" ، رسالة ماجستير، قسم الهندسة المدنية، جامعة الموصل، 2002.
- [5]Al – Shalhomi, A. y. A, "Effect of Phospho-Gypsum on the Engineering Characteristics of the Clayey Soil " ,M.Sc. Thesis, Civil Engineering Department, University of Mosul, 2000.

- [6]الليلة، محمد طيب و الصفار، قبيبة نزار،(2003)، "دراسة تأثير المياه الصناعية على الخواص الهندسية للترابة الجبسية " ، مجلة هندسة الرافدين ، كلية الهندسة ، جامعة الموصل.
- [7]Al – Ashou, M. O. and Al-Khashab, M.N., " Treatment of Expansive Clay Soil With Potassium Chloride", Al-Rafidain Engineering Journal, Mosul University, Vol.1, No.2, pp.17-31, 1993.
- [8]Diamond, S. and Kinter, E.B., " Mechanism of Soil-lime stabilization ", Highway Research Record, No.92, pp.83-96, 1965.
- [9]Ingles, O. G. and Metcalf, j.B., "Soil Stabilization Principles and Practice ", Butterworth pty limited, Australia,1972.
- [10]Rogers, C.D.F. and Glendining, S. , " Modification of Clay soils using lime" , proceeding of East Midlands Geotechnical Group. Line Stabilization Loughborough University, pp.27-64,1996.
- [11]O'Floherthy, C.A. "Highway Engineering", Vol.2, 3rd ed., Eduard Arnold, London, 1988.
- [12]Thompson ,R.M., " Shear Strength and Elastic Properties of Soil– Bine Mixtures",Highway Research Record, HRR,No.139,pp.1-15, 1966.
- [13]ASTM Standards, Book of American Society for Testing and Material, Section 4,Vol.04.08 and Vol. 04.03, 2004 .
- [14]AASHTO, " American Association State of High Way and Transportation Official Standard",Part I Specification, part II Tests,12th ed ., 1978.
- [15]British Standard Institution " Methods of Testing Soil for Civil Engineering Purposes " 1377:1975 .
- [16]Mitchel,j.K.'Fundamental of Soil Behavior",JohnWiley,NewYork, 1976.
- [17]الركابي، علاء حسين جاسم، "تثبيت طبقات ماتحت الأساس ذات المحتوى الجبسي العالي باستعمال النورة " ، رسالة ماجستير، قسم الهندسة المدنية، جامعة الموصل، 2004.
- [18]الداود، أسماء أحمد علي " تأثير ظروف الإنضاج على بعض الخواص الهندسية لترابة طينية معاملة بالنورة " ، رسالة ماجستير ، كلية الهندسة ، جامعة الموصل،2006.
- [19]Al-Obydi, M. A. "Lime Stabilization of Gypseous Soils", M.Sc. Thesis, Civil Engineering Department, College of Engineering, University of Mosul, 1992.
- [20]الزبيدي، عبد الرحمن هاني طه " دراسة مقاومة الشد للترابة الجبسية الحاوية على نسبة عالية من الأملاح الذائبة والمثبتة بالنورة " رسالة ماجستير، كلية الهندسة، جامعة الموصل،2007.
- [21]Khattab. S. A. A., Al-KiKi, I. M. A, and Al-Juari, K. A. K., " Strength, Durability and Hydraulic Properties of Clayey Soil Stabilized with Lime and Industrial Waste Lime" Journal of Al-Rafidain Engg., Vol. 16, No. 1, PP. 102-116, 2006.
- [22]Singh, R. B. & Al-Layla, M. T., "An Investigation in to the Deformability of Mosul Clay", Proceeding of 6<sup>th</sup> Asian Regional Conference on Soil Mechanics & Foundation Engineering, pp. 87-90, 1979.
- [23]الراوي، محمد ياسين، "تأثير فترات الغمر الطويل على الخواص الهندسية للترابة الجبسية"، رسالة ماجستير، القسم المدني، كلية الهندسة، جامعة الموصل، 2003