

تحضير ودراسة خصائص أغشية PEG/Zn(ext)_2 الرقيقة المحضرة

طلاء البرمي - بطيقة

^١فاطمة صالح جالي^٢, نورا جاسم محمد^٣, طارق جعفر علوان^٤

Received: 20/2/2022

Accepted: 16/3/2022

Published: 2022

تحضير ودراسة خصائص أغشية PEG/Zn(ext)_2 الرقيقة المحضرة

طريقت الطلع البرمي

^١فاطمة صالح جالي، ^٢نورا جاسم محمد، ^٣طارق جعفر علوان

وزارة التربية: مديرية التربية الواقعة الثالثة

قسم الفيزياء - كلية التربية - الجامعة المستنصرية - بغداد - العراق

مُسْتَخْلِصُ الْبَحْثِ:

تم تحضير أغشية $\text{PEG/Zn}(\text{ext})_2$ عند ($x=0, 0.02, 0.04, 0.06$) بطريقة الطلاء البرمي
تم استقصاء تاثير التطعيم بمعقد الزنك على أغشية $\text{PEG/Zn}(\text{ext})_2$ الرقيقة باستخدام جهاز حيد
الأشعة السينية (XRD) ، مجهر القوى الذري (AFM) والتوصيلية الكهربائية المستمرة . فحوصلات
الـ FT-IR كانت ضروري للتعرف على المجاميع الفعالة في العينات المحضره ، وكذلك للكشف عن
التشويب الذي اجري على هذه العينات . بينت دراسة التوصيلية الكهربائية المستمرة ان قيم التوصيلية
للاغشية زادت (1.33×10^{-7} S/cm) الى (3.42×10^{-9} S/cm) بزيادة تركيز $\text{Zn}(\text{ext})_2$.
الكلمات المفتاحية : $\text{PEG/Zn}(\text{ext})_2$ ، التشويب ، الطلاء البرمي

المقدمة .

تحضير ودراسة خصائص أغشية $\text{PEG}/\text{Zn}(\text{ext})_2$ الرقيقة المحضرة

بطريقة الطلاء البرمي

فاطمة صالح جالي¹, نورا جاسم محمد¹, طارق جعفر علوان²

الбинية أمر بالغ الأهمية، بحيث تظل الأطوار البلورية مستقرة داخل المركب [5]. الطلاء البرمي هو طريقة تستخدم لانتاج أغشية رقيقة موحدة على ركائز مسطحة. عادةً ما يتم وضع كمية صغيرة من مادة الطلاء على مركز الركيزة ، والتي إما تدور بسرعة منخفضة أو لا تدور على الإطلاق، ثم يتم تدوير الركيزة بسرعة تصل إلى 10000 دورة في الدقيقة لنشر مادة الطلاء بواسطة قوة الطرد المركزي. تسمى الآلة المستخدمة في الطلاء بالدوران بـ (a spin coater, or simply spinner) [6]. من خلال استمرار الدوران يدور السائل متوجه نحو حواجز الركيزة ، حتى يتم تحقيق السماكة المطلوبة للفيلم. عادةً ما يكون المذيب المستخدم متطايرًا ويتغير في نفس الوقت. كلما زادت السرعة الزاوية للدوران، كلما كان الفيلم أرق. يعتمد سمك الفيلم أيضًا على لزوجة المحلول وتركيزه والمذيب [7]. تم إجراء دراسات نظرية و عملية للطلاء الدوار بواسطة العديد من الباحثين مثل Wilson et al. 2000 [8] الذين درسوا معدل الانتشار في طلاء و Danglad-Flores et al. 2018 [9] الذي اوجد وصفًا عالميًّا للتنبؤ بسمك الفيلم المترسب.

يقدم هذا البحث دراسة للأغشية $\text{PEG}/\text{Zn}(\text{ext})_2$ المحضررة عن طريق دمج $\text{Zn}(\text{ext})_2$ في مصفوفة البوليمر PEG، باستخدام طريقة الطلاء البرمي والتي تعتبر من الطرق البسيطة والغير مكلفة في انتاج الأغشية البوليميرية. تم توضيح نهج بسيط وعملي لإعداد الأغشية من خلال نشر $\text{Zn}(\text{ext})_2$ في مصفوفة البولي إيثيلين جلايكول. تمت دراسة تأثير نسب $\text{Zn}(\text{ext})_2$ على الخصائص التركيبية و المورفولوجيا و المجاميع الفعالة والتوصيبية الكهربائية المستمرة للأغشية المحضررة باستخدام حيود الأشعة السينية ، ومجهر القوى الذري و مطياف الاشعة تحت الحمراء .

الجانب العملي:

استخدم في هذا البحث مسحوق بوليمر بولي إيثيلين جلايكول (PEG) المجهز من شركة Alpha chemika وذات الوزن الجزيئي 200,000 غ/ مول ، الكلوروفورم (CHCl_3) بنقاوة 99.98% أستخدم كمذيب جهز من قبل شركة (Company Chemical Ltd.Poole.England)، وللتطعيم استخدم معقد الزنك $\text{Zn}(\text{ext})_2$ والذي حضر بواسطة الخطوات التالية :- تحضير 25 مل من محلول ايثانولي لـ $\text{ZnCl}_{2.6}\text{H}_2\text{O}$ بمولاري 0.01 مول، ووضع محلول تحت التحريك المستمر، من جهة اخرى تم اضافة 0.02 مول من زناتات إيثيل البوتاسيوم (Potassium ethyl xanthate) الى 25 مل من الماء المقطر و اضافتها الى المحلول السابق وتركها تحت التحريك المستمر الى ان يبدأ المحلول بالتحول الى اللون الابيض و التبلور والتكلل، المنتج الذي نحصل عليه يتم اعادة بلورته وتكلته من خلال خلطه تحت التحريك المستمر مع اثير البنزول والأسيتون لإنتاج بلورات بيضاء من معقد الزنك $\text{Zn}(\text{ext})_2$ ، طريقة تحضير المعقد اعتمدت من قبل الدراستين [10, 11] يمكن الاطلاع على هذين المصادرين للمزيد من التفاصيل. حضر محلول من PEG وبنسبة تركيز وزني 1.36% wt/wt من خلال اذابته في الكلوروفورم ومن ثم اخذ 5 مل من المحلول واضافة الـ $\text{Zn}(\text{ext})_2$ له وبنسبة وزنية (0, 0.02, 0.04, 0.06) وترك المحلول تحت التحريك المستمر لمدة ساعة. بعد ذلك تم تحضير الأغشية بطريقة الطلاء الدوار من خلال تدوير المحلول على ركيزة من زجاجية عند 2500 دورة في الدقيقة و لمدة 30 ثانية للحصول على الأغشية المطلوبة . الأغشية المحضررة تم فحصها باستخدام مجهر القوة الذرية (AFM) لدراسة تضاريس العينات. وتم اعتماد أطيف حيود الأشعة السينية (X-rays Diffraction) Measurement للاحشية المحضررة لغرض معرفة التركيب البلوري، باستعمال جهاز جهاز الأشعة السينية من نوع Shimadzu FTIR. اجرية التحليل الطيفي FTIR باستخدام مطياف Philips-

تحضير ودراسة خصائص أغشية $\text{PEG}/\text{Zn}(\text{ext})_2$ الرقيقة المحضرة

بطريقة الطلاء البرمي

فاطمة صالح جالي¹, نورا جاسم محمد¹, طارق جعفر علوان²

8400S لدراسة المجاميع الفعالة والواصর الموجوده في المادة. تضمنت القياسات الكهربائية في دراستنا الحالى قياس التوصيلية الكهربائية المستمرة(σ) لجميع العينات المحضره، .
النتائج والمناقشة:

استخدم المجهر القوى الذري لأخذ صور لغرض دراسة مورفولوجيا أغشية PEG المحضره ودراسة تأثير التطعيم بمعدن الزنك عليها، الشكل (1) يبين صور مجهر القوى الذري (AFM) لاغشيه الـ PEG و $\text{PEG}/\text{Zn}(\text{ext})_2$ عند نسب تطعيم مختلفه . اظهرت الصور ان العينات النقيه ذات سطح متجانس وخالي نسبيا من النتواءات والتلال وهذا يشير الى ان طريقة الطلاء البرمي طريقة ناجحة لتحضير أغشية من الـ PEG، هذا التجانس يبدا بالتغيير تدريجيا مع اضافة و زيادة نسبة معدن الزنك حيث تظهر الكثير من النتواءات والتلال في سطح العينة المحضره بعد التطعيم كما وجد ان الحجم الحببي يزداد من 61.9 نانومتر الى 205 نانومتر وهذه اشاره واضحة لتأثير التطعيم على الخواص المورفولوجي لاغشية PEG . يمثل الشكل (2) نمط حيود الأشعه السينية لاغشيه PEG المحضره وتاثير التطعيم بمعدن الزنك عليها. نمط الحيود قبل وبعد التطعيم يظهر عدد من القمم وهذا يشير ان الاغشية المحضره هي ذات طبيعة متعددة التبلور حيث نلاحظ وجود قمة واضحة لاغشية PEG النقيه عند الزاويه 19° بعد ذلك نلاحظ اختفاء هذه القمة بعد التطعيم وظهور قم جديده عند الزاويه 25° و 32° و 42° كذلك نلاحظ ان شدة هذا القم تزداد مع زيادة نسبة التطعيم وهذا يشير الى تحسن التركيب البلوري و زيادة تبلور اغشيه PEG بزيادة نسبة التطعيم . من جهة اخرى، ان ما يدعم مسألة تحسن التركيب البلوري بعد التطعيم هو نتائج حساب متوسط الحجم البلوري، والتي حصلنا عليها بتطبيق علاقه شيرار (Scherer's Formula) [12] .

$$g = \frac{0.94 \times \lambda}{\Delta \cos(\theta)} \dots\dots\dots (1)$$

حيث: λ : الطول الموجي للأشعة السينية الساقطة، Δ : عرض الخط عند منتصف منحنى الشدة (FWHM) ، θ : زاوية تشتت براك .

الجدول (1) يبين تغير متوسط الحجم البلوري مع التطعيم ، والجدول يظهر الزيادة الواضحة في قيم كل من الخشونه ومعدل الجذر التربيعي ومتوسط الحجم البلوري بعد عملية التطعيم وهذا يعني حصول تحسن في الخصائص التركيبية وزيادة في التبلور الاغشية المحضره.

الشكل (3) يبين طيف الاشعة تحت الحمراء لاغشيه الـ PEG و $\text{PEG}/\text{Zn}(\text{ext})_2$ ، حيث يظهر طيف الاشعة تحت الحمراء للبولي إيثيلين جلايكول (PEG) يظهر وجود قمة عند العدد الموجي 13501 cm^{-1} تعود الى O-H و قمة عند العدد الموجي 2888.57 cm^{-1} تعود الى C-H aliphatic و قمة عند العدد الموجي 1466.14 cm^{-1} تعود الى C-H Bend و قمم عند العدد الموجي 1109.48 cm^{-1} و 1343.20 cm^{-1} تعود الى C-O و قمة عند العدد الموجي 1062.82 cm^{-1} تعود الى الاصره C-O-C و قمة عند العدد الموجي 961.96 cm^{-1} تعود اهتزاز اصره C-O-C [13-16]. من الواضح في الطيف تحت الحمراء عند اضافة معدن الزنك ظهرو قمم جديده تعود للمجاميع الفعالة بمعدن الزنك والتي تظهر عنده 797 cm^{-1} و 1722 cm^{-1} والتي تشير الى اصره v_{C-Cl} و مجموعة الكربوكسيل لمعدن الزنك [17].

يمثل الشكل(4) طيف الامتصاصية للأشعة فوق البنفسجية UV والضوء المرئي VIS لاغشيه الـ PEG و $\text{PEG}/\text{Zn}(\text{ext})_2$ عند نسب تطعيم مختلفة اذ نلاحظ زيادة في الامتصاصية للاغشية المطعمة عن الاغشية النقيه وهذا الزيادة تشمل جميع الاطوال الموجية وقد يعزى الامر الى كون معدن الزنك ذات لون ابيض حيث مع زيادة نسبة يصغي اللون الابيض على الشفاف في

تحضير ودراسة خصائص أغشية $\text{PEG}/\text{Zn}(\text{ext})_2$ الرقيقة المحضرة

بطريقة الطلاء البرمي

فاطمة صالح جالي¹, نورا جاسم محمد¹, طارق جعفر علوان²

العينات المحضره. اما الشكل (5) فيمثل طيف النفاذية لاغشيه الـ PEG و $\text{PEG}/\text{Zn}(\text{ext})_2$ عند نسب تطعيم مختلفة ونلاحظ بان طيف النفاذية للاغشية المطعمة اقل من الااغشية غير المطعمة. ان الزيادة في طيف الامتصاصية والنقسان في طيف النفاذية بعد التطعيم بنسب مختلفة من معقد الزنك قد يعزى الى انتشار ودخول جزيئات معقد الزنك بين السلاسل البوليميرية والذي يؤدي الى زيادة الكثافة والوزن الجزيئي للبوليمير والذي يقلل من عملية تشتت الضوء [18].

ان قيم التوصيلية الكهربائية التي تم الحصول عليها موضحة في الجدول (1) حيث تبين ان التطعيم يحسن من الخصائص الكهربائية للاغشية من خلال زيادة قيمة التوصيلية الكهربائية من S.cm^{-1} 3.42×10^{-8} قبل التطعيم الى 1.33×10^{-7} S.cm^{-1} بعد التطعيم بنسبة 0.06 من معقد الزنك, وهذا يتفق مع ما اوجده Supri [19] وجماعته 2016 Hawzhin [20] وجماعته 2019 والذين اشاروا الى ان التطعيم يزيد من التوصيلية الكهربائية للبوليمير.

الاستنتاجات

نستنتج من اعلاه انه يمكن بنجاح تحضير اغشية ذات تجانس جيد من بوليمر البولي ايثيلين جلايكول المطعم بمعقد الزنك بطريقة الطلاء البرمي. وان عملية التطعيم بنسب مختلفة من معقد الزنك كانت ذات تأثير واضح على مورفوجيا الاغشية المحضررة والتي بدورها تؤدي الى تحسن الخواص التركيبية والبصرية و الكهربائية من حيث ازدياد متوسط الحجم البلوري و ازدياد طيف الامتصاص البصري بالإضافة الى ازدياد التوصيلية الكهربائية للاغشية المحضررة.

المصادر

- 1- Cristina Riggio, Gianni Ciofani, Vittoria Raffa, Silvia Bossi, Silvestro Micera and Alfred Cuschieri. Polymeric Thin Film Technology for Neural Interfaces: Review and Perspectives(Chapter 13) , Polymer Thin Films, Abbass A Hashim, IntechOpen.,p.290, 2010.
- 2- Laurence W. McKeen, "Film Properties of Plastics and Elastomers", (Fourth Edition),William Andrew Publishing, 2017
- 3- Bailey F.E., Koleske J. V., "Polyoxyalkylenes", Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Weinheim: Wiley-VCH, 2000.
- 4- Yi Huang, Motoyoshi Kobayashi, "Direct Observation of Relaxation of Aqueous ShakeGel Consisting of Silica Nanoparticles and Polyethylene Oxide", Polymers, Vol. 12, No. 5:1141, P1.1-13 ,2020.
- 5- Jesús Fabian Jurado, Carlos Vargas Hernández, Rubén Antonio Vargas, "Preparation of Zinc Oxide and Poly-Ethylene Oxide Composite Membranes and Their Phase Relationship", Dyna Rev.Fac.Nac.Minas, Vol.79, No.174, P.79-85. 2012.
- 6- Edward Cohen, E. J. Lightfoot, "Coating Processes", Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, New York: John Wiley, 2011.
- 7- L. E. Scriven, "Physics and Applications of DIP Coating and Spin Coating". MRS Proceedings. Cambridge University Press (CUP), Vol. 121, P. 717–729, 1988.

تحضير ودراسة خصائص أغشية $\text{PEG}/\text{Zn}(\text{ext})_2$ الرقيقة المحضرة

بطريقة الطلاء البرمي

فاطمة صالح جالي¹, نورا جاسم محمد¹, طارق جعفر علوان²

-
-
- 8- S. K. Wilson, R. Hunt, B. R. Duffy, "The rate of spreading in spin coating". *J. Fluid Mech.* Vol. 413, No. 1, P. 65–88, 2000.
 - 9- José Danglad-Flores, Stephan Eickelmann, Hans Riegler, "Deposition of polymer films by spin casting: A quantitative analysis". *Chem. Eng. Sci.*, Vol. 179, P. 257–264, 2018.
 - 10- Yousif.E.A,"Aphotochemical study of xanthate and Dithiocarbamate cobalt(III) Complexes", MS.c Thesis, Al-Nahrian University, 1998.
 - 11- Rana I. K., "Electrical and Optical Properties Modification of Pol(vinyl chloride) by Zinc, Copper and Nickel Ethyl Xanthate Chelate Complexes",MS.c., Thesis, Al-Mustansyria University. 2004.
 - 12- B. D. Cullity and S.R. Stock, Elements of X – Ray Diffraction, 3th edition,
Prentice-Hall in the United States of America, 2001.
 - 13- Manoratne C.H., Rajapakse R.M.G., Dissanayake M.A.K.L., "Ionic conductivity of Poly (Ethylene Oxide) (PEO)-Montmorillonite (MMT) Nanocomposites Prepared by Intercalation from Aqueous Medium". *International Journal of Electrochemical Science*, Vol.1, P. 32-46, 2006.
 - 14- Kunteppa H., Roy A.S., Koppalkar A.R., Prasad, M.V., "Synthesis and Morphological Change in Poly (Ethyleneoxide)–Sodium Chlorate Based Polymer Electrolyte Complex with Polyaniline". *Physica B*, Vol. 406, P. 3997-4000, 2011.
 - 15- Gondaliya N., Kanchan D.K., Sharma P., Joge, P., "Structural and Conductivity Studies of Poly (Ethylene Oxide-Silver Triflate Polymer Electrolyte System". *Materials Sciences and Applications*, Vol. 2, P. 1639-1643, 2011.
 - 16- Subrahmanyama A. R., Geethaa V., kumar A., Alakanandana A., Kumar, J. S., "Mechanical and Electrical Conductivity Studies of PAni-PVA and PAni-PEO Blends". *International Journal of Material Science*, Vol. 2, No. 1, P.27-30, 2012.
 - 17- D. A. Köse, G. Gökc̄e, S. Gökc̄e, I. Uzun, "Bis(N,N-DIETHYLNICOTINAMIDE) p-CHLOROBENZOATE COMPLEXES OF Ni(II), Zn(II) AND Cd(II) Synthesis and characterization", *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, Vol. 95, No. 1, P. 247–251, 2009.
 - 18- Rana I. Khleel and Tariq J. Alwan, "Effect of doping Ni(etx)₂ on Optical Properties of Polystyrene", *Al-Mustansiriyah Journal of Science*, Special Edition Researchs of The 6th Conference College of Science Al-Mustansiriyah University From 9-10 February, Vol. 22, No. 6, P. 129-136, Iraq. 2011.

تحضير ودراسة خصائص أغشية PEG/Zn(ext)₂ الرقيقة المحضرة

بطريقة الطلاء البرمي

فاطمة صالح جالي¹, نورا جاسم محمد¹, طارق جعفر علوان²


- 19- Supri A. Ghani, Siti Hajar Mohd Din, S.J. Tan," Characterizations and Electrical Conductivity of (Poly[vinyl chloride])/(Poly[ethylene oxide]) Conductive Films: The Effect of Carbon Black Loading and Poly(ethylene glycol)Diglycidyl Ether", Journal of Vinyl and Additive Technology, Vol. 24, No.2, P. 139-146, 2016.
- 20- Ahmed, H. Hawzhin, Jalal, V.J., Tahir, D.A., Mohamad, A.H., Gh. Abdullah, O., Effect of PEG as a plasticizer on the electrical and optical properties of polymer blend electrolyte MC-CH-LiBF₄ based films" , Results in Physics, Vol. 15, P. 102735- 102744, (2019).

جدول(1): تغير الحجم الحبيبي ومعدل الجذر التربيعي والخشونة والتوصيلية الكهربائية المستمرة لاغشية


عند نسب تعليم مختلفة PEG/Zn(ext)2

Zn(ext) 2 wt/wt	Grain size (nm)	RMS (nm)	RS (nm)	σ S.cm ⁻¹
0	19.03	42.65	36.35	3.42E-09
0.02	23.25	51.52	46.8	3.53E-07
0.04	14.79	68.31	52.9	7.00E-07
0.06	27.12	87.08	74.22	1.33E-07

تحضير ودراسة خصائص أغشية $\text{PEG}/\text{Zn}(\text{ext})_2$ الرقيقة المحضرة
بطريقة الطلاء البرمي
فاطمة صالح جالي¹, نورا جاسم محمد¹, طارق جعفر علوان²




شكل (1). صور مجهر القوى الذري لاغشية PEG و $\text{PEG}/\text{Zn}(\text{ext})_2$ عند نسب تعليم مختلفة.




شكل (2). نمط حيود الأشعة السينية لاغشية PEG و $\text{PEG}/\text{Zn}(\text{ext})_2$ عند نسب تعليم مختلفة.


**تحضير ودراسة خصائص أغشية PEG/Zn(ext)₂ الرقيقة المحضرة
بطريقة الطلاء البرمي**
فاطمة صالح جالي¹, نورا جاسم محمد¹, طارق جعفر علوان²



شكل (3): اطیاف الاشعة تحت الحمراء لاغشية PEG و PEG/Zn(ext)2



شكل (4). طيف الامتصاص لاغشية لاغشية PEG و PEG/Zn(ext)2 تحت تأثير نسب تعليم مختلفة.



شكل (5). طيف التفافية لاغشية لاغشية PEG و PEG/Zn(ext)2 تحت تأثير نسب تعليم مختلفة.

تحضير ودراسة خصائص أغشية $\text{PEG}/\text{Zn}(\text{ext})_2$ الرقيقة المحضرة

بطريقة الطلاء البرمي

فاطمة صالح جالي¹, نورا جاسم محمد¹, طارق جعفر علوان²

Preparation and study the properties of $\text{PEG}/\text{Zn}(\text{ext})_2$ thin films prepared by a spin coating method

Fatima .S. Jalli¹, Noora Jassim Mohammed¹, Tariq J. Alwan³

¹Ministry of Education: Al-Rusafa Third Directorate of Education, Baghdad,
Iraq

³Mustansiriyah University, College of Education, Physics Department,
Baghdad, Iraq

, Phone +964 7702536082 fsjzrw6@gmail.com

, Phone +964 7704542152 nooraphysics@gmail.com

tariq@uomustansiriyah.edu.iq, Phone +964 7705351515

Abstract

PEG/Zn(ext)2 with (x= 0, 0.2, 0.4, 0.6) thin films have been prepared by spin coating method. The influence of zinc complex on PEG/Zn(ext)2 thin films have been investigated by the X-ray diffraction (XRD), Atomic Force Microscope (AFM) and DC electrical conductivity. , the FT-IR test were necessary to identify the functional groups in the prepared samples, As well as to detect the doped that added to the samples. The study of electrical conductivity show the pure sample .The DC electrical conductivity studies show that conductivity values of the films increase from (1.33×10^{-9}) S/cm to(3.42×10^{-7})S/cm as the Zn(ext)2 concentration increases.