

## تحضير مادة أكساء بوليمرية للأحواض الحامضية والقاعدية والخزانات النفطية

أ.م.د. سلام حسين على ، أ.م.د. صباح محمد على ، د. طالب خليل إبراهيم

# تحضير مادة أكساء بوليمرية للأحواض الحامضية والقاعدية والخزانات النفطية

أ.م.د. سلام حسين على

أ.م.د. صباح محمد على

الجامعة التكنولوجية قسم العلوم التطبيقية

د. طالب خليل إبراهيم

وزارة العلوم والتكنولوجيا - رئيس قسم المواد

### الخلاصة:

يركز بحثنا على تطوير بدائل محلية في تطبيقات صناعية واسعة خصوصاً في موضوع مواد الحماية واللطفاء. استخدم الايبوكسي المدعوم بدقائق الفحم النفطي العراقي بدلاً عن مساحيق الكاربون المستخدمة عالمياً وبنسب تدعيم وزنية مختلفة (10, 15%) اجريت اختبارات الشد تحت الاجهادات المختلفة اضافة الى اختبار الزحف اي الشد تحت الاجهاد الثابت مع تغير الزمن وهذان الاختباران من الاختبارات المهمة لتحديد مواصفات الاستعمال لتطبيقات الطلاء لحاويات السوائل التخصصية الكيميائية . اكملت هذه الاختبارات باختبارات الغمر في محاليل مختلفة (حامضية، قاعدية والماء) لتحديد صمود العينات المحظرة بوجة انتشارية و تغلغل جزيئات هذه المحاليل لسطح هذه العينات المصنفة بعينات الايبوكسي كمادة لاصقة ورممت  $p_1$  وعينات الايبوكسي المدعومة بنسبة 5% فحم نفطي  $p_2$  ، عينات الايبوكسي المدعوم بنسبة 10% فحم نفطي  $p_3$  واخيراً الايبوكسي المدعوم بنسبة 15% فحم نفطي  $p_4$  . ابدت العينات تصرفات مختلفة وكانت للعينة  $p_2$  افضل النتائج من ناحية المقاومة الميكانيكية اضافة الى معدلات واطئة لانتشارية خلال سطحها .

### - 1 - المقدمة:

اصبح السعي حديثاً بعد الثورة الصناعية الى ايجاد بدائل للمواد المتعددة الاستخدام والسريعة الاستهلاك ، تكون ذات مواصفات هندسية عالية وكلفة أقل تضاف الى الانواع المختلفة من المواد الاولية التي تدخل في التطبيقات الصناعية لتلبية حاجات الانسان لذلك ومن خلال

ملحق

823

مجلة كلية التربية الأساسية

العدد السادس والسبعون 2012

## تحضير مادة أكساء بوليمرية للأحواض الحامضية والقاعدية والخزانات النفطية

أ.م.د. سلام حسين على ، أ.م.د. صباح محمد على ، د. طالب خليل أبراهيم

الدراسات الدقيقة الفيزيائية والميكانيكية للمعادن الفلزية واللافزية وسبائكها المختلفة توضح دلالات للخواص متباعدة ، كالمقاومة ، الصلادة ، اللدونة و تحمل القوى الخارجية و درجات الحرارة ، مختلفة من معدن الى اخر ومن سبيكة الى اخرى ، ف تكون جيدة بمواصفاتها لبعض المعادن أو مختلفة من معدن الى اخر ومن سبيكة الى اخرى ، ف تكون جيدة بمواصفاتها لبعض المعادن أو عدم ملائمة هذه التطبيقات لمعادن اخرى التي لا يفضل فيها الحمل الكبير ، الهاشة العالية ، التأكل والتآكسد العالي بشكل خاص بالإضافة الى الكلفة العالية .

البوليمرات ( Polymers ) هي مواد لينة لتحمل الاحمال الخارجية الكبيرة ولا الحرارة و تمتاز بكونها مقاومة للتآكسد اضافة الى خفة وزنها . كذلك الحال للمواد السيراميكية التي تمتاز بالصلادة والعازلة الحرارية والكهربائية العالية اضافة للتحمل العالي للصدمة الخارجية وتغير الظروف البيئية المختلفة لكنها تتصرف بالتشظي ( Spilling ) والهاشة [ 1 ] .

استناداً الى ما ذكر فمن الواجب تحضير مواد جديدة مشاركة في الخصائص المنفردة للمواد المختلفة المكونة لها (المعادن، السيراميك والبوليمرات) ، تلبى متطلبات الظروف التشغيلية الجديدة الملائمة للتطور الحاصل في التطبيقات الصناعية المختلفة المرافقة لمواصفات جديدة كالمتانة العالية وخفة الوزن وتحمل الصدمات اضافة للمقاومة التآكسد والتآكل وهو جوهر الموضوع الذي نحن بصدده وتسمى هذه المواد بالمتراكبات ( Composite ) وبالاخص الدائن المدعمة بدقيق الكاربون المأخوذ من الفحم النفطي العراقي الذي يعتبر واحد من أهم مواد التدعيم الكاربونية الرخيصة والمتوفرة بكثرة كناتج عرضي لعمليات التصفية للنفط الخام .

ان البوليمرات المدعمة بالكاربون ليست بالمواد الجديدة حيث تصنع هذه المواد على نطاق محدود من قبل شركات متخصصة ومحددة ويعتبر المنتج حكراً " عليها وذات كلف عالية كون مصدر الكاربون المستخدم صناعي وغالي الثمن مثل أسود الكاربون Carbon Black ، الخبث الاسود Lamp Black والكرافايت في بعض الاحيان ، كل هذه المصادر مكلفة لكونها تصنع من الغازات الهايدروكارbone او من المواد النفطية و بعمليات مكلفة صناعياً". تصدر هذه المنتجات كمواد واقية للاحماض و القواعد و مانعة للتآكسد [ 2 ] .

أستخدم البديل العراقي من المنتجات النفطية وخاصة الفحم النفطي الرخيص الثمن و ذو المواصفات الميكانيكية العالية اضافة الى مواصفاتها الفيزيائية الممتازة حيث صنعت منها أقطاب

## **تحضير مادة أكساء بوليمرية للأحواض الحامضية والقاعدية والخزانات النفطية**

**أ.م.د. سلام حسين على ، أ.م.د. صباح محمد على ، د. طالب خليل أبراهيم**

كهربائية بعد بلورتها باسلوب الكرفنة الى الكرافيت اضافة الى رخص ثمنه وبديل ناجح [2, 3] .

ويمكن تدعيم مواد كثيرة به بوليمرية، سيراميكية و معدنية ويدعى المنتج بالمتراكب.[3, 4]

تعتبر المواد المتراكبة من المواد المهمة في التطبيقات العامة والصناعية والتي تتكون من الجمع الفيزيائي للخصائص بين المادة الاساس(Matrix) ومواد التقوية دون حدوث تفاعل كيميائي يغير من خصائص المواد المكونة للمترابك [4] .

المادة الاساس يمكن ان تكون معدنية، سيراميكية أو بوليمرية . وتستخدم البوليمرات او الراتنجات كمادة حاوية لمواد التقوية التي تغمر فيها مكونة نظاماً "متربطاً" وتقسم هذه الراتنجات الى نوعين هما:

### **1-1-1 الراتنجات المطابعة للحرارة Thermoplastic Resin**

هي راتنجات تتأثر بالحرارة بحيث يمكن اعادة تشكيلها لعدة مرات وتنتمي باللدونة والمرونة اتجاه تاثير القوى الخارجية ، والقوى الوحيدة بين جزيئات هذا النوع هي قوى فاندرفال (Vander Waals) وبسبب ضعف هذه الاواصر يمكن للجزيئات عند التسخين من الانزلاق بعضها فوق البعض ومن امثلتها النايلون والبولي اثلين و البولي ستايرين [5] .

### **1-1-2 الراتنجات المصلدة بالحرارة Thermo setting Resin**

ترتبط جزيئات البوليمر في هذا النوع باواصر كيميائية فوية ضمن خاصية الربط التقاطعي (Cross Linking) تساهلياً بين سلاسل البوليمرات او اجزائها وتنتج من عملية النقاطع هذه في مرحلة مبكرة بعض الجزيئات المتفرعة لا تزال قابلة للذوبان لكن باستمرار التفاعل لفترة اطول يبدأ البوليمر بالتصدُّل و ينتج عن ذلك شبكة ثلاثة الابعاد تكتسبة خاصية الجسامة و اذا كانت هذه الروابط قصيرة يصبح البوليمر صلب وقوى وظهور استطاللة صغيرة و معامل مرونة عالية حيث تصبح كتلة مستقرة لا تتأثر بالحرارة الا اذا تم تسخينها الى درجة حرارة مرتفعة لتكسير الاواصر ضمن جزيء البوليمر مما يؤدي الى تحلل الكتلة (Degradation) [6] . ان الخواص الميكانيكية للراتنجات المصلدة بالحرارة تفوق تلك التي تفتقر الى الربط التقاطعي لجزيئات البوليمر بالإضافة الى مقاومتها للحومض والظروف الجوية ومن انواعها البولي استر و الايبوسكي [7] .

## **تحضير مادة أكساء بوليمرية للأحواض الحامضية والقاعدية والخزانات النفطية**

أ.م.د. سلام حسين على ، أ.م.د. صباح محمد على ، د. طالب خليل أبراهيم

### **2-1 المواد المتراكبة المقواة بالتشتت Dispersion strengthen Composites**

ان التقوية بهذه الطريقة يجعل الراتجات اكثر جسائة فوجود الدقائق الموزعة بدقة تعمل على زيادة حد المرونة لأنها تقلل من اجهاد التشوه وغالباً ما يتم اجراء التقوية بالتشتت في الانظمة الفلزية عن طريق تشتت طور خامل صلب يتكون من دقائق حجمها بحدود 0.1 ميكرون في الوسط الفلزي حيث تشكل هذه الدقائق عقبات فعالة لحركة الانخلاءات عند درجات الحرارة العالية، حيث تستخدم الاكاسيد بسبب صمودها واستقرارها الحراري العالي مثل الالومينا  $\text{Al}_2\text{O}_3$  المشتت في الالمنيوم و المركب يكون اقوى من الفلز النقي [8].

### **3-1 المواد المتراكبة المقواة بالدقائق Particulate Strengthen Composites**

تحتلت عن النوع الاول في حجم الدقائق او الجسيمات والتراكيز الحجمية لها التي تصل الى حوالي 1ميكرون وتتراوح التراكيز بين (20 - 40%) وتنظر التقوية في الانظمة الفلزية عن طريق الانفعال لحركة الوسط القريب من هذه الدقائق وليس تقاطعها مع الانخلاءات وتنعم التقوية في الراتجات اللزجة باستخدام مواد دقائقية تسمى بالحشوارات وتسبب هذه الحشوارات جسائة الوسط وتحسين معامل التمدد الحراري وزيادة المقاومة الحرارية ومقاومة الزحف ومقاومة الصدمة اضافة الى الريولوجية ( لدونة، مرونة ولزوجة ) كما انها تخفض الكلفة ، تمتلك انواع واشكال مختلفة ( كروية، قشرية، ابرية) او خيطية مثل الاسبست [9] . يعتمد تحسين الخواص للمواد المركبة على خواص الحشوارات نفسها ( التأثير الحجمي و السطحي للحشوارات) . و ترفع الحشوارات الجسائة وحسب العلاقة التالية [10] :

$$G_c = G_m (1 + 2.5V_p + 14.1V_p^2) \quad (1)$$

$$\xi / \xi_m = G_c / G_m \quad (2)$$

$$= (1 + 2.5V_p + 14.1V_p^2) \quad (3)$$

حيث ( $G_c$  ،  $\xi$ ) معامل المرونة القصي ولزوجة المادة المتراكبة ، ( $G_m$  ،  $\xi_m$ ) معامل المرونة القصي ولزوجة الوسط  $V_p$  الكسر الحجمي للدقائق ( الحشوارات ) التاثيرات السطحية للدقائق لها دور افضل من الحجمية في زيادة المقاومة فمثلاً تستعمل دقائق الكاربون كحشوة تقوية للمطاط بسبب الامتراد السطحية القوية له [11].

### **4-1 الخواص الميكانيكية**

## تحضير مادة أكساء بوليمرية للأحواض الحامضية والقاعدية والخزانات النفطية

أ.م.د. سلام حسين على ، أ.م.د. صباح محمد على ، د. طالب خليل أبراهيم

لتنبيت الخصائص الميكانيكية يمكن الاستناد الى العلاقات التالية للمترافق [12,11]

$$F_c = F_p + F_m \quad (4)$$

$$\sigma = F / A$$

$$\sigma_c A_c = \sigma_p A_p + \sigma_m A_m \quad (5)$$

$$\sigma_c = \sigma_p V_p + \sigma_m V_m \quad (6)$$

حيث  $\sigma$  ،  $A$  ،  $F$  ، الاجهاد المساحه والقوة على التوالى و  $V$  الكسر الحجمي وحيث ان الاجهاد يساوي معامل المرونة مضروباً "بالانفعال"

$$\sigma = E \epsilon$$

يمكن كتابة المعادلة (6) بالصيغة التالية

$$E_c = E_p V_p + E_m V_m \quad (7)$$

وتعتبر المعادلتين (6,7) من المعادلات المهمة لتحديد مواصفات المواد المتراكبة

### 4-4-1 فحص الشد

يالاعتماد على جهاز الشد نوع Anstrom الذي يتكون من فكين علوي وسفلي تثبت فيهما العينة القياسية الابعاد وتسلط قوة تتحسس من قبل خلية قوة ذات قيمة عليا مقدارها 5KN وبسرعة 5mm/min يرسم الجهاز رسمًا "بيانيا" بين  $P - \Delta L$  ويقابل التغيير بطول العينة مع الحمل المسلط وتحول الى علاقة اجهاد - مطاوعة  $\sigma - \epsilon$  يستخدم اعلى مقاومة للشد من خلال العلاقة التالية [14] :

$$\sigma = p / A$$

$$\epsilon = \Delta L / L$$

### 4-4-2 فحص الزحف

يعتبر فحص الزحف من الفحوصات المهمة كونها تدرس تغير الاجهاد الثابت مع الزمن وهو يختلف عن فحص الشد الذي لا يعتمد فيه الاجهاد المتغير على الزمن حيث يمكن حساب معدل الزحف من علاقة Arrhenius [15].

$$\text{Creep rate } r = \frac{\partial \epsilon}{\partial t} = A \exp(-E_a/RT)$$

حيث  $A$  ثابت ،  $E_a$  طاقة التفعيل ،  $T$  درجة الحرارة المطلقة ،  $R$  ثابت الغاز في نظام المول

ويمكن كتابة المعادلة بالصيغة التالية

$$\text{Creep rate } r = \frac{\partial \epsilon}{\partial t} = A \exp(-Q/RT)$$

## تحضير مادة أكساء بوليمرية للأحواض الحامضية والقاعدية والخزانات النفطية

أ.م.د. سلام حسين على ، أ.م.د. صباح محمد على ، د. طالب خليل أبراهيم

حيث Q طاقة التفعيل محولة الى جول ا مول

### 1-5 الفحوصات الفيزيائية : فحص الانتشارية Diffusion test

ان آلية الانتشار تحصل في كل الموائع وفيزيائياً يحصل الانتشار لكون الجزيئات في الحالة الغازية أو السائلة تكون في حالة حركة مستمرة وذلك يمكنها من الانتقال من موقع إلى آخر وفي العادة يوصف هذا السلوك بقانون فيك الأول للانتشار [16].

$$J = - D_x \frac{dc}{dx}$$

حيث J عدد الجزيئات المنشرة نزولاً باتجاه تدرج التركيز C في الثانية لوحدة المساحة وهو ما يسمى بتدفق الجزيئات اما  $D_x$  فتمثل معامل الانتشار والذي يعطى من قانون فيك الثاني وكما يلي [17].

$$D_x = \pi \left[ \frac{Kt d}{4m} \right]^2$$

حيث Kt هو ميل الجزء الخطي لمنحنى الربح في الكتلة مع الجذر التربيعي للزمن .  $m$  المحتوى من الماء عند حالة الاشباع ، d سمك العينة ويمكن حساب الربح بالكتلة من العلاقة التالية [18].

$$\text{Weight gain} = \frac{m_2 - m_1}{m_1} \times 100\%$$

$m_2$  كتلة العينة بعد العمر  $m_1$  كتلة العينة قبل العمر

### 2- الجانب العملي

#### 1-2 المواد المستخدمة :

1-1-2 الفحم النفطي العراقي : مادة مدعمة للراتجات المستخدمة وهي من المواد الصلدة المستحصلة والناتجة من عمليات التصفية والتكسير الحراري للمواد الهايدروكاربونية النفطية بعد التخلص من نسب عالية من الغازات الهايدروكاربونية الاروماتية وغير ارomatic من خلال المعاملة الحرارية بدرجات حرارية متوسطة والحصول على منتج صلدي يحوي نسبة عالية من الكاربون (90%-80%) وتكون بشكل كتل كبيرة .

## تحضير مادة أكساء بوليمرية للأحواض الحامضية والقاعدية والخزانات النفطية

أ.م.د. سلام حسين على ، أ.م.د. صباح محمد على ، د. طالب خليل أبراهيم

يمكن تحديد مواصفات الفحم النفطي العراقي كما مذكور في الجدول (1) [12,4,3]. يتم نكسير وطحن هذه الكتل الى حبيبات ودقائق صغيرة جداً ثم يحرق المسحوق بدرجة حرارة بحدود  $1000^{\circ}\text{C}$  لـكامل طرد الغازات

## تحضير مادة أكساء بوليمرية للأحواض الحامضية والقاعدية والخزانات النفطية

أ.م.د. سلام حسين على ، أ.م.د. صباح محمد على ، د. طالب خليل ابراهيم

جدول رقم (1) يبين مواصفات الفحم النفطي العراقي

النسبة المئوية الوزنية %wt	المحتوى المثبت في الفحم العربي
4 - 2,5	الماء
10 - 6	المواد المتطايرة
85 - 91	الكاربون
1 - 0.5	الرماد

2-1-2- راتج الايبوكسي : أستخدم الايبوكسي التجاري نوع ( *Combextra EP-10* ) اضافة الى المصلد (*Meta Phenylene Diamine (MPDA)* )

### 2-2- تحضير العينات:

يضاف المصلد الى الايبوكسي قبل عملية التدعيم وبنسبة 3/1 ويضاف الفحم بعد غريلته الى احجام اقل من 63 مايكرون الى الراتج وبكسر حجمي ( 15%, 10%, 5% ) ويصب باسلوب القوالب المفتوحة للحصول على اربع مصبوغات ترمز كالتالي:

ايبوكسي الغير مدعم *p1* ، الايبوكسي المدعم ب 5% فحم نفطي *p2* ، الايبوكسي المدعم ب 10% فحم نفطي *p3*، الايبوكسي المدعم ب 15% فحم نفطي *p4* وتقطع العينات وفق الابعاد القياسية المثبتة في الجدول ( 2 )

جدول رقم (2) يبين الفحوصات القياسية للعينات المحظرة [ 17, 18, 19 ] :

الفحص القياسي	نوع عينات الفحص
ASTM - D638	عينات فحص الشد
BS - 1178	عينات فحص الزحف
ASTM- D570	عينات فحص الانتشارية

تقطع العينات وفق المعايير القياسية المذكورة في الجدول اعلاه .

## تحضير مادة أكساء بوليمرية للأحواض الحامضية والقاعدية والخزانات النفطية

أ.م.د. سلام حسين على ، أ.م.د. صباح محمد على ، د. طالب خليل أبراهيم

تحظر المحاليل المطلوبة في فحص الانتشارية ، محلول الحامضي  $HCl$  والمحلول القاعدي  $NaOH$  وتركيز مولاري مقداره  $1N$  واضافة الى الماء حيث تغمر عينات فحص الانتشار فيها ويتم قياس فرق الوزن قبل وبعد الغمر كل اسبوع .

### 3- النتائج والمناقشة:

من خلال محمل النتائج التي تم الحصول عليها من الاختبارات التخصصية للفحوصات الميكانيكية التي من الممكن ان تعانى مادة الاختبار نتيجة الاشتغال وبالاخص الاجهادات المتغيرة للشد المتمثلة باختبار الشد والاجهادات الثابتة مع تغير (التغير التفاضلي الزمني) والمتمثلة بفحص الزحف ، اضافة الى الفحص الفيزيائى المهم الذى يحدد صمود المادة بوجة التغلغل لجزئيات سوائل الغمر المختلفة المستخدمة لدراسة قابلية مقاومة الانتشارية لمادة المصنعة في الاوساط الحامضية والقاعدية اضافة الى الماء . وفي مايلي تحليل كامل للنتائج:

#### 1-3 فحص الشد:

نتائج هذا الفحص للعينات الاربعة (الابوكسي  $p1$ ، الابوكسي المدعى بـ 5% فحم نفطي عراقي  $p2$  ، الابوكسي المدعى بـ 10% فحم نفطي  $p3$  وأخيراً الابوكسي المدعى بـ 15% فحم نفطي  $p4$  ) المبينة في الجدول (3) الذي يبين فيه عاملات المرونة  $E$  الماخوذة من الشكل (3) الذي يرسم علاقة بين الاجهاد والمطاوعة للعينات الاربعة الماخوذة بالنتيجة من معلومات فحص جهاز الشد . يبين اجهاداً "عاليًا" للعينة  $p2$  على حساب العينات الاخرى اي زيادة في نسبة الهشاشة مع زيادة نسبة التدعيم لفحم النفطي وهذا ناتج من زيادة المساحة السطحية مع زيادة نسبة التدعيم بالفحم النفطي وبالتالي يزيد من فرص الانسلاخ من الوسط الرابط (الابوكسي) تحت الاجهاد المتغير لذا تعتبر العينة  $p2$  (نسبة 5% فحم نفطي) ذات مقاومة شد اعلى من العينات الاخرى .

جدول (3) يبين المواصفات الشدية للعينات الاربعة

عينات الفحص	$\sigma_t$ (MPa)	E (GPa)
P1	90.2	2.2
P2	104.16	4.608
P3	102.26	4.4

## تحضير مادة أكساء بوليمرية للأحواض الحامضية والقاعدية والخزانات النفطية

أ.م.د. سلام حسين على ، أ.م.د. صباح محمد على ، د. طالب خليل أبراهيم

P4	20.8	3.25
----	------	------

### 2-3 فحص الزحف:

واحدة من أهم الفحوصات التي تجرى تحت الاجهاد الثابت مع تغير الزمن. نلاحظ معدلات الزحف المثبتة في الجدول (4) الذي يبين اقل قيمة رقمية للعينة p2 وهذا ما يدل مقاومة زحف عالية لهذه العينة على حساب العينات الاخرى وكما موضح في الشكل (4) الذي يبين علاقة المطاوعة مع الزمن وكل العينات التي تبين مطاوعة زحف قليلة للعينة p2 .

جدول رقم (4) يبين معدلات الزحف للعينات الاربعة

عينات الفحص	Creep rate ( $\delta\epsilon/\delta t$ ) $\times 10^{-4}$ sec $^{-1}$
P1	4.02
P2	5.11
P3	5.02
P4	4.61

3- فحص الانشارية والنفاذية: بعد عمر العينات لفترة زمنية تجاوزت الشهرين في المحاليل المختلفة. سوف نتطرق لكل حالة عمر على حدة .

3-3-3 العينات المغمورة في الماء: نلاحظ في هذه الحالة ان العينة p2 أبدت مقاومة عالية للانحلال بسبب انخفاض معدل الانتشار للماء خلال عينة الفحص على العكس من العينات الاخرى ذات نسبة التدعيم الاكبر (p3,p2) اللتين عانت من نفاذ جزيئات الماء خلال سطوح الارتباط لحببيات الفحم بسبب زيادة المساحة السطحية وفرص انتشار الماء خلال زيادة الاحتمالية لنفاذ الماء بين حببيات الفحم مع زيادة عدد هذه الحببيات كما مبين بالقيم الرقمية للجدول (5) الذي يضم كل عينات الاختبار ولمختلف محاليله الغمرا . اضافة الى الشكل

## **تحضير مادة أكساء بوليمرية للأحواض الحامضية والقاعدية والخزانات النفطية**

**أ.م.د. سلام حسين على ، أ.م.د. صباح محمد على ، د. طالب خليل أبراهيم**

(5) الذي يبين المنحنيات الاربعة للعينات المغمورة في الماء والفرق بينهما من خلال مسار هذه المنحنيات المعتمدة اساساً على قيمتي الربحية في الانشارية للماء التي تتزايد لكل العينات عدى العينة  $p_2$  التي تصل حالة الاستقرار من خلال قيم  $M_t$  وهي الربحية عند زمن محدد ( $t$ ) وقيمة  $M_\infty$  وهي قيمة الربحية لانشارية الماء عند حالة التشبع وثبوتها إلى زمن غير محدود الذي يمثله الجزء المستقيم الموازي لمحور الزمن في المنحنى المرسوم في الشكل ( 5 ) .

3-3-3 العينات المغمورة في  $\text{NaOH}$  : في هذا الاختبار وكما موضح في الشكل ( 6 ) الذي يبين العلاقة الخطية بين الزمن والربحية عدى العينة  $P_2$  . من المعروف ان المحتوى الكيميائي للفحم النفطي المثبت في الجدول (1) وجود نسبة تزيد او تقل عن 2% من الكبريت وحسب مناطق الاستخراج للنفط شمال او جنوب العراق ، هذا العنصر يتواجد بالاساس عند الحدود الحبيبية للفحم لعدم تداخلها وانسجامها كيميائياً" مع ذرات الكاربون لذلك تكون خارج البنية الذرية للكاربون وتزداد تواجدها عند الحدود الحبيبية مع زيادة نسبة التحول البلوري للكاربون وبشكل مضطرب مع ارتفاع درجة المعاملة الحرارية [12] ولكنها شوائب فعالة . لذا ستتفاعل عند الغمر في المحاليل مكونة احماض كبريتية وثام املاح كبريتية تتزايد مع زيادة نسبة التدعيم بالفحm النفطي

وتكون تراكيب هشة تساهم في احداث مسارات بينية بين هذه الحبيبات وتدوي الى زيادة معدلات الانشار مع زيادة الزمن فتؤدي الى تكون علاقة خطية عدى العينة التي تمتلك نسبة تدعيم قليلة من الفحم النفطي  $P_2$  التي تصل الى حدود الاشباع فيتحول المنحنى في جزئه الاخير منه الى حالة الاستقرار بشكل خط افقي موازي لمحور الزمن عـد حدود معينة من الربحية ففي هذا المحلول القاعدي يتفاعل جزء من الحامض الكبريري المتكون مع الفاعدة لمحلول الغمر تعمل كمصد كيميائي تمنع معدلات الانشار من الارتفاع كما في الشكل (6) والقيم المحددة في الجدول (5)

3-3-3 الغمر في  $\text{HCl}$ : في هذه الحاله هناك وسطين متشابهين حامظياً" وحسب نسبة  $\text{H}^+$  الموجودة في محـيطـ الحـبيـباتـ اضـافـةـ إـلـىـ الشـوـائـبـ القـلـيلـةـ التيـ تـتـواـجـدـ فـيـ نـفـسـ المـكـانـ ،ـ فـيـ حـالـةـ النـسـبـةـ القـلـيلـةـ مـنـ الفـحـمـ المـدـعـمـ  $P_2$ ـ التـيـ هيـ اـفـضـلـ العـيـنـاتـ تـعـمـلـ دـقـائـقـ الفـحـمـ وـمـاـ تـحـوـيـهـ مـنـ نـسـبـةـ مـنـ الـكـبـرـيتـ عـلـىـ الـعـلـمـ كـمـقاـوـمـاتـ كـيـمـيـائـيـةـ مـوـقـعـيـةـ تـسـاـهـمـ فـيـ تـشـتـيـتـ التـأـثـيرـ الـكـيـمـيـائـيـ عـلـىـ جـدـرـانـ الصـدـمـةـ الـمـتـكـوـنـةـ مـنـ الفـحـمـ وـالـاـيـبـوكـسـيـ وـعـنـدـ زـيـادـةـ نـسـبـةـ الفـحـمـ فـيـ العـيـنـاتـ الـآـخـرـىـ تـرـدـادـ

## تحضير مادة أكساء بوليمرية للأحواض الحامضية والقاعدية والخزانات النفطية

أ.م.د. سلام حسين على ، أ.م.د. صباح محمد على ، د. طالب خليل أبراهيم

هذه التراكيب على حساب تركيب الفحم والإيبوكسي وتكون مسارات بيئية تزيد من المساحات السطحية التي تؤدي إلى زيادة معدلات الانتشار والربحية في الوزن لجزئيات الانتشار مع الزمن وهذا ما يلاحظ في الشكل (7) وملحوظة القيم في الجدول (5).

جدول (5) يبين جميع العينات المفحوصة لكل المحاليل المستخدمة وكما مؤشر ازاء كل عينة

عينات الفحص	$K \text{ (day)}^{1/2}$	$M_{\infty} \text{ (w-w_0)/w_0}$	$M_t \text{ (w-w_0)/w_0}$	$D \text{ (mm)}^2 / \text{day}$
P1 <sub>water</sub>	0.018	0.075	0.0186	0.04401
P1 <sub>NaOH</sub>	0.0106	0.1099	0.02814	0.016983
P1 <sub>HCL</sub>	0.04862	0.2803	0.1286	0.061222
P2 <sub>water</sub>	0.0192	0.0762	0.050	0.04321
P2 <sub>NaOH</sub>	0.01987	0.08812	0.0526	0.0869
P2 <sub>HCL</sub>	0.0778	0.273	0.2001	0.04812
P3 <sub>Water</sub>	0.02912	0.096	0.0582	0.3771
P3 <sub>NaOH</sub>	0.0241	0.12325	0.0642	0.29321
P3 <sub>HCL</sub>	0.09149	0.3223	0.0768	0.51342
P4 <sub>Water</sub>	0.08032	0.3675	0.4276	0.42132
P4 <sub>NaOH</sub>	0.0801	0.08812	0.0526	0.4265
P4 <sub>HCL</sub>	0.0523	0.27344	0.2059	0.41546

### 4- الاستنتاج:

بالاعتماد على اختيار الإيبوكسي المعروف بالتصاقيته العالية وبنية الميكانيكية القوية لكونه من افضل انواع الراتجات المصلدة بالحرارة اضافة الى التدعيم بالفحم النفطي العراقي ذو الصلادة العالية و المقاومة الميكانيكية الممتازة وبالاعتماد على التجارب العملية والنظرية التي اجريت على التدعيم بالدقائق ومع توفر الفحم النفطي بشكل كبير كمنتج عرضي لعمليات التصفية للنفط اضافة الى كونه ماده متعادلة كيميائياً غير متاثرة بكثير من الظروف البيئية توصلنا الى ما يلي:

1- يعتبر الفحم النفطي العراقي بدبل ناجح في عمليات التدعيم المستخدمة في راتجات الطلاء المدعمة للحاويات الكيميائية والبيئية الحامضية والقواعدية والتي تنتج من قبل شركات صناعية عالمية كبرى.

2- سهولة تحضيرها واستخدامها.

# تحضير مادة أكساء بوليمرية للأحواض الحامضية والقاعدية والخزانات النفطية

أ.م.د. سلام حسين على ، أ.م.د. صباح محمد على ، د. طالب خليل أبراهيم

3- لها عمر افتراضي طويل من خلال نتائج انتشارية الغمر المستخدمة في الفحص.

4- رخص الثمن بالنسبة إلى مثيلاتها من المنتجات الأجنبية.

## المصادر

- [1] M.D. W.Richadson, "Polymer Engineering Composites", (1977), Applied Science Pub. Ltd. London.
- [2] United Nations Industrial Development Organization, Advanced In Material technology: Monitor, Issue No.5, December (1985), pp (59-61).
- [3] C.Morterra and M.J.D.Low, "Carbon", Vol.24, No.5, (1985), PP. (525-530).
- [4] Z.Lausevic and S. Marinkovic, "Carbon", Vol. 23, No.4, (1986), PP. (575-580)
- [5] D. Hull, "Introduction to composite materials", Cambridge University Press, First Pub. (1981).
- [6] J.W.Smith," Composites ", Vol.13, No.2, April (1982), PP. (161-164).
- [7] E.P.Change, R.O.Kirsten,H.J.Harrington and E.L.Slagowski,"Jornal of Applied Polymer", Vol. 27, PP.(4750-4779), (1982), Wiley and Sons, Inc.
- [8] J. Marton and E. W. Godwin, "Composites Structures", Vol. 13, No.1, (1989), PP.(1-5).
- [9] C. A. Harper, "Modern Plastic Hand Book", Mc. Craw-Hill Composites, Inc. New York, (2000).
- [10] Marino Xanthos, "Functional Filler For Plastic ", Wiley- VCH. Verlay GM6H. (2005).
- [11] هيثم رزوقى صالح، دراسة خواص المواد البوليمرية المقاوah بدفائق الالمنيوم ، رسالة ماجستير، قسم الانتاج والمعادن، الجامعة التكنولوجية، 2004 ( )
- [12] سلام حسين على، "تصنيع اقطاب الكرافيت من الفحم النفطي العراقي ودراسة خصائصها الفيزيائية" ، رسالة ماجستير، قسم العلوم التطبيقية ، الجامعة التكنولوجية ( 1995 ) .
- [13] W. J. Work and K. Horie, "Pure Apple. Chem.,"Vol.76, No. 11, PP.(1985-2007),(2004).
- [14] M.S. Bhantnagar, "Text book of polymer chemistry and technology, processing and applications," Vol. 111, (2004).
- [15] J.R. Thakkar and V.S. Patel, "British Polymer Journal", Vol. 22, No. 2, PP. (143-146), (1990).
- [16] J.Comyn, "Polymer Permeability ", Eksvuer Applied Science Pub. London, (1989).
- [17] K.H.Baik and P.S Grant, J. Mat. And Mat. Transactions, A., Vol. 32A (2001), 3133.
- [18] T.H.Courtney, "Mechanical Behaviour of Materials," 2<sup>nd</sup> edition, (2000), Mc Graw Hill.
- [19] W.D. Callister Jr., "Materials Science and Engineering", 5<sup>th</sup> edition, (1999) Jon Wiley & sons, Inc. New York.

## Preparation of Coating carbon modified polymer as protection layer for Acidic, non acidic pools and Petroleum Reservoir

### Abstract:

We address here the issue of finding local substitutes in industrial and wide applications, especially "in the subject protection materials and coating. Use epoxy reinforced by Iraqi petroleum coke substituted" for powdered carbon used in the world "in the different rates to strengthen (15wt%, 10wt% and 5wt %). Many tests of tensile under the different stress of different addition to the Creep test that's means tension

## تحضير مادة أكساء بوليمرية للأحواض الحامضية والقاعدية والخزانات النفطية

أ.م.د. سلام حسين على ، أ.م.د. صباح محمد على ، د. طالب خليل أبراهيم

under stress constant with the change of time and these two both tests of tests should be very important to determine the specifications of engaging applications for coatings for containers of liquids specialty chemicals. completed these tests immersion in solutions of different (Acidic, Alkaline and water) to determine the resistance of samples perpetrated generally more diffuse and the penetration of molecules of these fluids to surfaces of these samples with samples classified as epoxy adhesives and symbolized p1 and epoxy samples supported a 5% coal oil p2, epoxy fortified samples of 10% coal oil p3 and finally, "epoxy fortified by 15% coal oil p4. Has shown different behavior of samples and the sample was p2 the best results in terms of resistivity in addition to the mechanical and low rates of diffusion through the surface