

دراسة في التوصيلية الكهربائية لبوليمرات الازو النقية والمشوبة بالأكاسيد النانوية

ضمياء حسن محسن

أ.د. يحيى نوري الجمال

أ.د. اسعد فيصل خطاب

كلية العلوم/قسم الكيمياء/ جامعة الموصل كلية التربية الأساسية/قسم العلوم/ جامعة الموصل المعهد التقني/قسم الاشعة/ هيئة التعليم التقني

(قدم للنشر في 2014/4/14 ، قبل للنشر في 2104/6/5)

الخلاصة :

تم في هذا البحث تحضير اربعة مونمرات ذات تراكيز مختلفة من مجاميع الازو : تترازونيوم (I) , تترازونيوم (II) , تترازونيوم (III) , تترازونيوم (IV). اعقب ذلك بلمرة المونمر تترازونيوم (I) باستخدام تقنية البلمرة بين السطوح للحصول على بولي اميد النقي . تم تشويب البولي اميد بأوكسيد النحاس النانوي وأوكسيد الكوبلت النانوي بنسب خلط (0.5% , 1% , 1.5% , 1.8% , 2.0%). تم قياس خصائص (التيار- الفولتية) (I –V) والتوصيلية الكهربائية كدالة لنسب الخلط ولدرجة حرارة النماذج المحضرة . بينت نتائج خصائص (I –V) زيادة في التيار المتسرب بازدياد الفولتية المسلطة على المونمرات العضوية (I – II – III – IV) وكذلك لوحظ نقصان في التيار المتسرب كلما ازدادت مجاميع الازو في النماذج . اما بالنسبة الى خصائص (I –V) للبولي اميد النقي فلقد لوحظ ايضا وجود زيادة في التيار المتسرب بازدياد الفولتية المسلطة . اما بالنسبة لنتائج التوصيلية الكهربائية كدالة لنسب الخلط , فلقد لوحظ زيادة كبيرة في قيم التوصيلية الكهربائية للبولي اميد المشوب بأوكسيد النحاس النانوي عما هو عليه للبولي اميد المشوب بأوكسيد الكوبلت النانوي . وأخيرا لوحظ ان طاقة التنشيط تزداد بزيادة نسب التشويب (الخلط) .

Studying in electrical conductivity of azo pure polymer and doped with Nano oxide metals.

Asaad F.Khattab

YahyaN.Al-Jammal

Dhami Hassan

Dep. of Chemistry\ College of science Dep. of Science\ College of basic education Dep. of Radiation\ technical institute

Abstract :

Four azo monomers with different azo moieties content have been prepared (tetrazonium, I. II. III and IV). Tetrazonium (I) was polymerized to polyamide by using interfacial polymerization technique. The polymer was doped with nanoparticles of copper oxide and cobalt oxide with different weight ratio (0.5% , 1% , 1.5% , 1.8% , 2.0%). The electrical conductivity of the monomers and polymers (pure and doped) has been measured as a function as weight ratio and temperature. The (I –V) characteristics shows increasing in current by voltage for all samples. The results also indicate decreasing the current by azo content increasing in monomers samples. It was noticed that the electrical conductivity increased many order of magnitude by temperature elevation or by doping with cobalt oxide and cuppric oxide. The activation energy was increased by doping.

المقدمة (Introduction) :

ميكانيكية وكهربائية افضل من خواص المكونات الاساسية
الداخلية في تركيبها (3) .

لقد استفاد الباحثون من علوم وتقنيات النانو
Nanotechnology , بتحضير مساحيق مواد متناهية
في الصغر ذات حجوم لا تزيد عن (100nm) لتحل محل
المساحيق المايكروية . تمتاز المساحيق النانوية بشدة الصلابة
والمرونة العالية بالمقارنة مع المواد التقليدية , فكلما تقلص
الحجم ارتفعت صلابة المادة مما قد يؤدي الى تغير الاواصر
الذرية والالكترونية وقد يعمل على زيادة كبيرة في التوصيلية
الكهربائية (4) .

ان ميكانيكية التوصيل الكهربائي في البوليمرات مازالت
موضوع جدل لحد الان , وقد وضعت عدة فرضيات حول
هذا الموضوع بالاعتماد على نظريات القفز والنفق وغيرها
.الاهم من هذا هو دراسة تأثير التركيب الكيميائي لسلسلة
البوليمر على قيمة التوصيلية الكهربائية , وهل ان حاملات
الشحنة المتكونة نتيجة التشويب تنتقل خلال السلسلة ام من
سلسلة الى اخرى . حاولنا في بحثنا هذا ايجاد اجابة عن
هذا التساؤل من خلال دراسة التوصيلية لنظام يحوي مجموعة
الازو بكميات مختلفة , واجراء عملية التشويب باكاسيد نانوية
لهذا النظام (5) .

نظرا للتقدم الهائل في تحضير المواد البوليمرية وخاصة في
الاولوية الاخيرة , فقد اصبحت تمثل موقعا منافسا للمواد
التقليدية التي تستخدم في الصناعة والتقنيات اليومية , كما ان
تطور المفهوم النظري لتقنيات التوصيل الكهربائي في البوليمرات
العازلة اصبحت الان اكثر وضوحا مما كان عليه سابقا حيث
استخدمت البوليمرات عالية التعاقب في هذا المجال , وان
زيادة التوصيلية الكهربائية لهذه البوليمرات يحظى بنشاط
الباحثين بشكل كبير ومتميز (1) . لقد قام العديد من
الباحثين بمعالجة زيادة التوصيلية في هذه البوليمرات باستخدام
عمليات الاكسدة والاختزال بواسطة التشويب . وهذا يعني
ان دور المشوب هو اما انتزاع الالكترونات من سلسلة البوليمر
او اضافة الكترونات الى السلسلة البوليمرية (2) . اما الالية
الاخرى فهي عبارة عن مزج مادتين احدهما تسمى التدعيم
(Reinforcement phase) , وقد تكون على شكل
مساحيق مطمورة في المادة الثانية التي تسمى الاساس
(Matrix) . ويطلق على هذا المزج بالمادة المتراكبة
Composite material .

لقد اتجهت بعض الدراسات والبحوث في الوقت الحاضر
لإنتاج العديد من المواد المتراكبة لما تمتلكه من خواص

عملية التحضير والتقنيات العملية

Preparation and Experimental

(Techniques

يتضمن هذا البند :

أولاً: تحضير المونرات : تم تحضير نماذج لعدة مونمرات وعلى النحو التالي

أ- تترازونيوم(I):

يذاب (0.36g) من بارافلين ثنائي امين هيدروكلورايد في داخل اسطوانة مدرجة بـ (2ml) من الماء المقطر ثم يضاف إلى هذا المحلول 20ml من حامض الهيدروكلوريك المركز يتم تحريك المحلول بواسطة محرك زجاج ، يبرد المحلول إلى (°C -10) ، يذاب (0.3g) من نترات الصوديوم بـ (0.5ml) ماء مقطر ويضاف إلى المحلول الأول في داخل الاسطوانة المدرجة عند درجة حرارة لا تزيد عن (°C -10) وبالتدرج على شكل قطرات مع التحريك مع المحافظة على درجة الحرارة (°C -10) ، بعدها يترك المحلول داخل حمام التبريد المائي مع التحريك لمدة ساعة ونصف عند هذه الدرجة الحرارية بعدها يتم إضافة (4ml) من الاثيلين النقي إلى المحلول وهو بارد على شكل قطرات بالتدرج ، يبرج المحلول

وهو داخل حمام التبريد المائي لمدة ساعة ونصف تقريباً بعدها يرشح المحلول وهو بارد باستخدام الضغط المخلخل ويغسل بالأيثر يترك الراسب ليحفظ تحت الضغط المخلخل .

ب- تترازونيوم(II):

يتم إذابة (0.64g) من ملح التترازونيوم (I) داخل اسطوانة مدرجة وباستخدام أقل كمية من الماء المقطر ، وبنفس الطريقة اعلاه من اضافة وتبريد يتم تحضير تترازونيوم(II) وصولاً الى فصل الراسب بالترشيح (وهو بارد) باستخدام الضغط المخلخل ، يغسل الراسب بالأيثر والاثلين ثم يجفف باستخدام الضغط المخلخل .

ج- تترازونيوم (III):





في داخل دورق زجاجي تم إذابة (1.65g) من التترازونيوم II بأقل كمية من الماء المقطر وكما في تحضير تترازونيوم(I) اي تحت نفس الظروف نحصل على راسب هذه المادة .

د- تترازونيوم (IV):

في داخل أسطوانة مدرجة يتم إذابة (2.02g) من التترازونيوم (III) بأقل كمية من الماء المقطر ومع التبريد وبنفس مراحل الاضافة يتم الحصول على راسب هذه المادة العضوية .

ان الصيغ الكيميائية للأنواع الأربعة من التترازونيوم توضح لنا طول السلسلة في كل نوع وتأثير ذلك على التوصيلية في

النتائج الموضحة فيما بعد .



ثانياً: تحضير البولي اميد :-

تتم عملية البلمرة بين السطوح ، بعد انتهاء عملية الإضافة يتم رفع التبريد ويترك المزيج على الرج بدرجة حرارة الغرفة لمدة نصف ساعة، ثم يجمع راسب البوليمر بالترشيح تحت الضغط المخلخل ، يغسل الراسب بالكوروفورم ثم يترك ليجف تحت الضغط المخلخل إلى اليوم التالي بدرجة حرارة الغرفة .

حضر من إذابة (0.2g) من التترازونيوم (I) في (5ml) من الماء المقطر في بيكر، يتم إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم (2%) بالتدريج إلى المحلول حتى يتحول الوسط إلى قاعدي ، تم الإضافة تحت ظروف التبريد ، يذاب (0.12g) من ثنائي كلوروتيرفثالويل بحجم معين من البنزين المجفف يعادل حجم الماء المستخدم في تحضير محلول ملح التترازونيوم ، يضاف المحلول الثاني فوق المحلول الأول بالتدريج من خلال قمع فصل مع المحافظة على التبريد لكي

ثالثاً: تحضير المساحيق النانوية لأوكسيد الكوبلت وأوكسيد

النحاس :-

حضرت الأكاسيد بالاعتماد على الطرق المنشورة في (6)،(7) . حضر أوكسيد النحاس من أكسدة خلات النحاس بوجود حامض الخليك وكلايكل الاثلين عند درجة حرارة (78 °C) . اما أوكسيد الكوبلت فحضر من خلات الكوبلت بوجود كلايكل الاثلين وكاربونات الصوديوم عند درجة حرارة (160 °C) .

رابعاً: تحضير البولي امايد المشوب بالأكاسيد النانوية :-

تم تشويب البولي امايد النقي بالأكاسيد النانوية لكل من أوكسيد النحاس وأوكسيد الكوبلت بنسب خلط (0.5% , 1% , 1.5% , 1.8% , 2.0%) .

خامساً: تحضير النماذج :-

تم تحضير النماذج على شكل اقراص بقطر (2cm) وسمك (0.086-0.207)cm) وتحت ضغط هيدروليكي (2ton/cm^2) عند درجة حرارة الغرفة .

سادساً: القياسات الكهربائية :-

لغرض اجراء القياسات الكهربائية للنماذج قيد الدراسة عند درجات حرارة مختلفة , فلقد تم استخدام خلية للقياس ثلاثية الاقطاب (8) . تم الحصول على التيار والفولتية باستخدام دائرة قياس (التيار - فولتية) حيث زودت النماذج بالتيار المستمر (D.C) من مجهز القدرة عالي الكفاءة من نوع (LEYBOLDE 52237) يعطي تياراً مستمراً تبلغ اقصى قيمة له (2.5mA) وجهداً مستقراً الى حدود (6kV) . ولمعرفة قيمة التيار المتسرب في النموذج استخدم مقياس للتيار نوع (Digital multimeters) ذو مدى (10^{-6} A) . اما لقياس فرق الجهد المسلط على النموذج فلقد استخدم فولتميتر ذو حساسية عالية .

النتائج والمناقشة (Results & Discussion)

يتضمن هذا البند نتائج دراسة خصائص (I – V) للمونمرات العضوية الاربعة والبولي امايد النقي وكذلك نتائج التوصيلية الكهربائية للبولي امايد النقي والمشوب وعلاقة التوصيلية الكهربائية بنسب التشويب ودرجة الحرارة واخيراً إيجاد طاقات التنشيط .


- خصائص (I – V) للمونمرات والبولي امايد النقي .

كما بين الشكل (1) منحنى (I - V) للبولي امايد النقي ان التيار المتسرب يسلك نفس سلوك المنحنيات الاربعة (I V - III - II - I) وعند مقارنة قيم التيار مع قيم التيارات للنماذج الاربعة عند فولتية معينة نجد ان قيمة التيار المتسرب في البولي امايد قليلة جدا بالنسبة الى قيم تيارات النماذج الاربعة وقد يرجع السبب الى تشابك السلاسل وقلة الجذور الحرة . وكذلك بسبب زيادة الصلابة (نقصان المرونة) , اذ تعد مجموعة الازو قضييا " صلدا" تعمل على مقاومة حركة الالكترونات مما تؤدي الى انخفاض التوصيلية.

يبين الشكل (1) منحنيات خواص (I - V) للمونترات العضوية (I V - III - II - I) والبولي امايد النقي بينت النتائج والمدونة في الجدول (1) زيادة في التيار المتسرب بازدياد الجهد المسلط . وكذلك لوحظ نقصان في التيار المتسرب كلما ازدادت مجاميع الازو . فعند تترازونيوم (I) ذو السلسلة القصيرة تكون قيمة التيار عند فولتية معينة أكبر من قيمته في التترازونيوم (II) ذو السلسلة الأطول من تترازونيوم (I) وهكذا . وهذا يعني انه كلما استطالت السلسلة قل التيار المتسرب وعليه تفسر اختلاف نتائج المجاميع الاربعة للمونترات الى طول السلسلة .

الجدول (1) قيم الفولتية والتيار للمونترات الاربعة والبولي امايد النقي

الفولتية (V)	التيار الكهربائي (μA)				
	تترازونيوم (I)	تترازونيوم (II)	تترازونيوم (III)	تترازونيوم (IV)	البوليمر النقي
300	0.09	0.08	0	0	0
400	0.1	0.09	0	0	0
500	0.18	0.1	0.05	0.03	0.01
1000	0.32	0.27	0.09	0.07	0.05
1500	0.61	0.54	0.2	0.19	0.1
2000	0.88	0.87	0.27	0.25	0.16
2500	0.97	0.89	0.36	0.32	0.28
3000	0.99	0.92	0.54	0.41	0.38



الشكل (1) خصائص (I – V) للمواد العضوية والبولي اميد

تصل الى اعلى قيمة عند نسبة تشويب (1.5%) ثم تأخذ بالهبوط ويمكن تفسير ذلك الى ملئ المصائد والفجوات الموجودة في السلسلة كما قد يؤدي الى سرعة حركة حاملات الشحنة في حالة التشويب بنسب قليلة . اما عند زيادة نسب التشويب أكثر من حد امتلاء المصائد فسيؤدي الى زيادة العازلية للمادة البوليمرية وبالتالي يؤدي الى نقصان في التوصيلية الكهربائية.

يبين الشكل(3) نتائج التوصيلية الكهربائية للبولي اميد كدالة لنسب التشويب لأكسيد النحاس النانوي . نلاحظ ثبوت قيمة التوصيلية مع زيادة نسبة التشويب بعد 1.8 بسبب امتلاء المصائد . ولكن هناك زيادة ملحوظة بقيم

• التوصيلية الكهربائية للبولي اميد النقي والمشوب:

كما بينا سابقا" ان التوصيلية الكهربائية للبولي اميد النقي ضعيفة بالنسبة الى مجاميع المونترات الاربعة , لذا كان الهدف تحسين التوصيلية بتشويب البولي اميد بأكسيد نانوية من اوكسيد النحاس واوكسيد الكوبلت بنسب (, 2.0 % 0.5% , 1.0 % , 1.5% , 1.8%) وعند درجة حرارة الغرفة .

يبين الشكل (2) العلاقة بين التوصيلية الكهربائية للبولي اميد كدالة لنسب التشويب لأكسيد الكوبلت النانوي . نلاحظ من الشكل ان التوصيلية تزداد بزيادة نسب التشويب

التوصيلية عما هو عليه في قيم التوصيلية الكهربائية لبولي لكلا الاوكسجين وكما هو مبين في الجدول (2) .
اميد المشوب بالكوبلت وهذا يعود الى السالبة الكهربائية

الجدول(2) قيم التوصيلية الكهربائية ازاء نسب التشويب بأوكسيد النحاس وأوكسيد الكوبلت النانويين

تشويب البوليمر بأوكسيد النحاس		تشويب البوليمر بأوكسيد الكوبلت	
$\sigma * 10^{-12}$	نسب التشويب %	$\sigma * 10^{-12}$	نسب التشويب %
8.9832	0	8.9832	0
104.94	0.5	26.73	0.5
602.59	1	44.598	1
616.63	1.5	66.88	1.5
763.55	1.8	57.291	1.8
763.55	2	45.146	2

$T =$ تمثل درجة الحرارة المطلقة

• قياس طاقات التنشيط:

الشكل (4) يوضح العلاقة ($\ln \sigma$) كدالة لمقلوب درجة الحرارة لبولي اميد النقي . ونلاحظ من الشكل (4) ان قيمة طاقة التنشيط تساوي (0.133 eV) .

تم قياس التوصيلية الكهربائية لبولي اميد النقي والمشوب بدرجات حرارة مختلفة حيث اوضحت النتائج زيادة في قيم التوصيلية مع ارتفاع درجة الحرارة . حسب طاقة التنشيط من رسم العلاقة بين مقلوب درجة الحرارة مع اللوغارتم الطبيعي للتوصيلية وحسب العلاقة التالية (9):

$$\sigma = \sigma_0 e^{E_a/k_B T}$$

حيث ان: $\sigma =$ تمثل التوصيلية الكهربائية

$\sigma_0 =$ التوصيلية الكهربائية عند درجة حرارة

الصفير

$$E_a = \text{تمثل طاقة التنشيط}$$

$$k_B = \text{يمثل ثابت بولتزمان}$$

الشكل (5) فيوضح العلاقة بين اللوغارتم الطبيعي للتوصيلية الكهربائية لبولي اميد المشوب بأوكسيد الكوبلت النانوي كدالة لدرجة الحرارة , فلقد تم حساب طاقات التنشيط للعينات ذات نسب التشويب (2.0%,1.8%,1.5%,1.0%,0.5%) ووجدت (0.278 ,0.211, 0.171,0.157,0.142) eV

يبين الشكل (7) والجدول (3) قيم طاقات التنشيط للبولي امايد النقي والمشوب بنسب مختلفة من الاكاسيد النانوية ، اوكسيد الكوبلت واوكسيد النحاس . فمن الملاحظ من الجدول (3) ان قيم طاقة التنشيط تزداد بزيادة نسب التشويب . وكذلك لوحظ ان قيم طاقات التنشيط في حالي التشويب باوكسيد الكوبلت واوكسيد النحاس تقريبا" متقاربة.

على التعاقب . فلقد لوحظ زيادة في طاقات التنشيط بزيادة نسب التشويب .

يبين الشكل (6) العلاقة بين اللوغارتم الطبيعي للتوصيلية الكهربائية لبولي امايد المشوب باوكسيد النحاس كدالة لدرجة الحرارة . ومن الشكل تم حساب طاقات التنشيط للعينات ذات نفس نسب التشويب (0.5%,1.0%,1.5%,1.8%,2.0%) ووجدت (0.143, 0.15, 0.152, 0.16, 0.175) eV على التعاقب .

الجدول(3) قيم طاقات التنشيط لنسب التشويب المختلفة

اوكسيد النحاس مع البوليمر		اوكسيد الكوبلت مع البوليمر	
eV طاقة التنشيط (E_a)	نسب التشويب %	eV طاقة التنشيط (E_a)	نسب التشويب %
0.133	0	0.133	0
0.143	0.5	0.142	0.5
0.15	1	0.157	1
0.152	1.5	0.171	1.5
0.16	1.8	0.211	1.8
0.1745	2	0.278	2

الاستنتاجات (Conclusion):

3. زيادة كبيرة في التوصيلية الكهربائية عند تشويب

البولي امايد بالأكاسيد النانوية .

4. زيادة قيمة طاقات التنشيط مع زيادة نسب


التشويب وتقارب قيمها لكلا النوعين .

1. حصول زيادة في التيار المتسرب بازدياد الفولتية


المسلطة في كل مجموعة من مجاميع الازو .

2. لوحظ نقصان ملحوظ في التيار المتسرب كلما ازداد


طول سلسلة مجاميع الازو عند فولتية معينة .



الشكل (2) العلاقة بين التوصيلية الكهربائية للبولي امايد ونسب التشويب لأكسيد الكوبلت النانوي




الشكل (3) العلاقة بين التوصيلية الكهربائية للبولي اماد ونسب التشوب لأكسيد النحاس النانوي





الشكل (4) العلاقة بين ($\ln \sigma$) ومقلوب درجة الحرارة للبولي اماد نقي


أسعد فيصل ويحيى نوري و ضياء حسن : دراسة في التوصيلية الكهربائية ...



الشكل (5) اللوغاريتم الطبيعي للتوصيلية كدالة لمقلوب درجة الحرارة لأوكسيد الكوبلت



الشكل (6) اللوغاريتم الطبيعي للتوصيلية كدالة لمقلوب درجة الحرارة لأكسيد النحاس



الشكل (7) العلاقة بين طاقة التنشيط ونسب التشويب

(b) - أوكسيد النحاس النانوي

(a) - أوكسيد الكوبلت النانوي

Oxide-polymer Nanostructured composites :structure and properties ",P.Knauth and J.Schoonman(eds.) ,Nanocomposites: Ionic conducting materials and structural spectroscopies. ©springer 2008.

4. S.Talam, S.R.Karumuri and N.Gunnam," Synthesis ,Characterization, and Spectroscopic properties of ZnO Nanoparticles " ISRN Nanotechnology, Vol.2012, 6 pages,(2012).
5. J.H.Kanfman ,J.W.Kanfar, A.J.Heeger ,R.Kaner, T.C.Chung,

المصادر (References)

1. M.Akay," Introduction to polymer science and technology ",Mustafa Akay and ventus publishing,Ap56,p209,(2012).
2. M.Serin,D.Sakar ,H.Cankurtaran ,O. Cankurtaran,F.Karaman, " Doping effect on electrical properties of poly(2,6-dimethyl - 1-4-phenylene oxide)films",Journal of Optoelectronics and Advanced Materials .vol.7,No.6,p.3121-3125 ,(2005).
3. A.Pivkina ,S.Zavyolov and J.Schoonman," Hybrid Metal

- and A.G.Macdiarmid,
phys.Rev,B26,4(1982).
6. M.Sahoolia, S.Sabbaghia, and R.Saboorib," Synthesis and characterization of mono sized CuO nanoparticles", Materials Letters, Volume 81,pages 169-172,(2012).
 7. X.Xiaowei, L.Yong, Z.Quan, M.Haruta ,and W.Shen,"Low-temperature oxidation of CO catalysed by Co_3O_4 nanorods",Nature Letters 07877, Vol.458,doi:10.1038,(2009).
 8. A.F.Khattab," The synthesis of some aromatic polysters and the study of their electrical conductive property ",Mousl uni,(1998).
 9. A.F.Khattab and S.M.Ahmed,"Studies on electrical conductivity of poly phenylene vinylene" The Arabia Journal for Science and Enginecring, Vol.34,Nuko 1A,(2009).

أسعد فيصل ويحيى نوري و ضياء حسن : دراسة في التوصيلية الكهربائية . . .