


توهين الموجات الراديوية المطاط المشابب بمواد فراغية ذات مقاومات مغناطيسية حديدية من نوع



رحيم عبد جبر

محمد عبد الله عبد الحفيظ

محمد حمزة المعموري

تاريخ القبول: 2015/6/22

جامعة بابل

جامعة دمشق

جامعة بابل

كلية العلوم

كلية العلوم

كلية هندسة المواد

الخلاصة

نظراً لعدم وجود الكثير من المواد التي تكون نفاذيتها النسبية أكبر من ($\mu_r > 1$) في مدى الطبق المايكروي أي المدى الذي يكون فيه التردد أكبر من GH_2 1 مما شجع الكثير من الباحثين على البحث على مواد تكون نفاذيتها النسبية ($\mu_r < 1$) حيث استخدمت المواد الفراغية التي تمتاز من نفاذيتها النسبية العالية.

وفي هذه الدراسة تم تحضير فرایت الزنك - نحاس $Zn_xCu_{1-x}Fe_2O_4$ وبقيم ($x = 0,0.3,0.6,0.9,1$) واضافته إلى مطاط NBR المحضر وبنسبة g (3,6,9) ثم دراسة معامل فقدان الانعكاسية لجميع العينات محضرة وتبني ان اغلب المواد تصح لاستخدامها كمواد موهنة للموجات الراديوية حيث ان معامل فقدان الانعكاس كان لجميع العينات المحضرة اكبر من - 10dB وهذا يدل على ان الامتصاصية للمواد المركبة المحضرة تبلغ اكبر من 90% كما تم دراسة معامل الانعكاس وكذلك تعرف النفاذية النسبية (μ_r) في المدى الموجي GH_2 (8-12) حيث لوحظ ان قيم النفاذية النسبية تكون اكبر من الواحد.

الكلمات المفتاحية : فرایت , مواد ماصة , فرایت نحاس , زنك

• البحث مستل من أطروحة دكتوراه للباحث الثالث

Physics Classification QC170-197

Radar absorbing (RAMs) materials
تعرف المواد الماصة للموجات الرادارية مواد مركبة لديها القابلية على امتصاص الموجات الكهرومغناطيسية عند مرورها خلال هذه المواد. أي تقليل المقطع العرضي للرادار (RCS) (Cross Section) للموجات المنعكسة. وبذلك تكون مواد (RAMs) فعالة في تقييد التسلل أو التخفي خاصة في المجالات العسكرية ومن شروط هذه المواد ان تكون خفيفة قدر الامكان بالإضافة الى تحملها للظروف الجوية القاسية والإجهادات العالية المسلطة عليها.

الطائرات المقاتلة والصواريخ هناك نقاط مشتركة مثل تغير درجات الحرارة بسرعة تعرضها للأمطار والظروف البيئية الأخرى لذلك يجب ان تكون مواد (RAM) من مواد مستقرة كيميائياً أي أنها لا تتحلل او تتغير في درجات الحرارة العالية. مواد (RAM) يجب ان تتحمل المخاطر الكهربائية الناشئة من الكهربائية المستقرة وخطر الصواعق وأخيراً مواد (RAM) يجب ان تكون ضد

التآكل حتى لا تتحطم سطوح المركبات التي تستخدم هذه المواد في تصنيعها.⁽¹⁾

الأجهزة المايكروية يمكن استخدام مجموعة كبيرة من الترددات وعرض النطاق الترددي يكون أوسع بالنسبة لعمليات الرadar ولذلك لكي تكون مواد (RAM) فعالة يجب أن يكون عرض نطاقها كبير جداً. ويجب أن تكون أيضاً فعالة بكل زوايا سقوط الموجات الكهرومغناطيسية عليها وكذلك يجب أن تكون مثالية لقليل الاستطارة في جميع الاتجاهات وتصنف مواد (RAM) إلى عدة تصنيفات طبقاً لتصميمها الهندسي فهناك الماص الهرمي والماص الرغوي أو الطلاءات الرقيقة بطبقة واحدة أو عدة طبقات ويمكن تصنيف المواد الماصة للرادار (RAM_s) إلى ماسات مغناطيسية أو ماسات عازلة أو هجينه بين الاثنين ((مواد مرکبة من مواد مغناطيسية وعازلة)) مثل هذا التقسيم يعرف طبقاً لتفاعل الموجات مع المادة وطبقاً لهذه الأنواع من الماسات التي تستخدم في عمليات الأمتصاص وتدعى بالماسات المركزية ومن هذه المواد جسيمات الكربون والبوليمرات الموصلة والمواد غير العضوية والفرابيات^(2,3,4).

على الرغم من ان المنتجات الصناعية لمواد (RAM_s) بدأت في عام 1950 لكن البحوث في هذا المجال بدأت في عام 1930 وتعتبر أول براءة اختراع لمادة ماص للموجات الرادارية كانت في هولندا عام 1936 وهي الماص المعتمد على التردد الرئيسي المساوي لربع الطول الموجي في المدى 2GHz واستخدام فيها الكربون الأسود كمبدد و TiO₂ استخدم مادة ذات ثابت عزل عالي.⁽⁵⁾

Mechanism of Reflectivity Reduction

أن المواد الماصة يمكن تمثيلها بواسطة خواصها الكهرومغناطيسية مثل السماحية (ϵ) والنناية (μ) والتي يمكن معايرتها مع قيم الفراغ الحر (0, ϵ_0 , μ_0)

$$\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} \quad (22)$$

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} \quad (23)$$

وتعتبر السماحية النسبية والنناية النسبية كميتان معدتان أي تكاء خيالي حجز جزء حقيقي ويمكن كتابتها بالصورة الآتية⁽⁶⁾

$$\epsilon_r = \epsilon_r + i\epsilon_r' \quad (24)$$

$$\mu_r = \mu_r + i\mu_r' \quad (25)$$

حيث ϵ_r و μ_r المركبة الحقيقة للسماحية النسبية والنناية النسبية و ϵ_r' و μ_r' المركبتان الخياليتان للسماحية النسبية والنناية النسبية للوسط على الترتيب.

الجزء الخيالي للسماحية من خلاله حساب الفرق في قيمة الطاقة للكهرومغناطيسية خلال الوسط والذي يعتمد بدورة على التوصيلية الخاصة بالوسط أما الجزء الخيالي للنناية (μ_r') فيعتمد على شدة المغناطيسية.

يمكن كتابة المعادلين (24) و (25) بالصورة الآتية⁽⁷⁾

$$\epsilon_r = \epsilon_r(1 + itan\delta e) \quad (26)$$

$$\mu_r = \mu_r(1 + itan\delta m) \quad (25)$$

حيث تمثل $itan\delta e$ و $tan\delta m$ الخسارة في الكهربائية والمغناطيسية في الوسط. فالمولد التي تكون لها قيمة $(tan\delta e)$ عالية تسمى بالمواليد العازلة كهربائيا والتي تكون فيها قيمة $(tan\delta m)$ عالية تدعى بالمولد المغناطيسية.⁽⁷⁾

وفي كلتا الحالتين تحول الطاقة المفقودة إلى حرارة هناك كميتان مهمتان تسيران على انتشار الموجة في الأوساط المختلفة وهم معامل الانكسار (n) وممانعة الوسط (Z).

يمكن كتابة معامل الانكسار n بـ⁸ متغيرات الموجة الكهرومغناطيسية به الأساسية الآتي:-

$$n = (\mu_r \epsilon_r)^{1/2} \quad (28)$$

اما الممانعة (Z) هي ممانعة الهواء وتساوي تقريباً 377Ω ومعامل الانكسار كميات معقدة حيث يتكون معامل الانكسار من جزئين حقيقي وخيلي حيث يدعى الجزء الحقيقي بمعامل الانكسار والجزء الخيالي بمعامل الخود ويرتبط الجزء الخيالي بمعامل الانعكاس من

خلال العلاقة $R=2nk$. ويتم حساب معامل الانعكاس من خلال العلاقة $(RC) = 20\log(\Gamma)$ حيث Γ يمثل مقدار قيمة فقدان طاقة الانعكاس.

Co **تقنية الترسيب الكيميائي المشترك precipitation Technique**

هذه الطريقة لتكوين الفرايتس تعتمد على التحضير الاولى للمحلول المائي لكلوريدات، تترات لو كبريتات او اوكزالات Zn^{+2} , Mn^{+2} , Ni^{+2} , Fe^{+3} الايونية بالنسبة المطلوبة للفرايت تترسب الايونات معا على شكل هيدروكسيد باضافة هيدروكسيد الصوديوم ($NaOH$) او على شكل اوكزالات باضافة حامض بيكربونات. الرواسب يتم ترشيحها ثم غسلها وبعد ذلك


تم عملية الحرق. مسحوق الفرايت يحضر من هذه الطريقة بواسطة الفكك الحراري للراسب. وبدرجة حرارة تكون حرارة تكون أقل من درجة الحرارة التي يحضر بها في الطريقة السيراميكية ومن الفوائد الأخرى الطريقة الترسيب الكيميائي المشترك هي :

- 1- المواد الفرايتنية المنتجة بهذه الطريقة تكون أكثر تجانسا.
- 2- أكثر تفاعالية .
- 3- أكثر نقاوة.
- 4- أحجام الجسيمات الناتجة تكون قليلة.
- 5- التقليل من زمن عملية الكلستنة.


نتائج ومناقشة فقدان طاقة الانعكاس:

توضح الاشكال من (1-3) العلاقة بين فقدان طاقة الانعكاس والتزدد في المدى المحصور من $x=0$ (12-8) GH_z يكون فقدان عند التردد (9.8-11) GH_z وبفقدان طاقة الانعكاس يتراوح من (10- الى 20-) عند التردد (10.3-10) GH_z). وعندما $x=0.9$ يكون فقدان طاقة الانعكاس عند التردد (8.6-8.8) GH_z (يقدر مقداره (10-) ويظهر فقدان من التردد (10-11) GH_z). وبفقدان يتراوح من (10)-(35-) عند التردد (10.56) GH_z . اما عندما $x=0.6$ ينحصر فقدان طاقة الانعكاس من التردد (10-11) GH_z (واعظم فقدان في قيمة طاقة الانعكاس (-13dB) عند التردد (10.7) GH_z) $X=0.9$ ينحصر فقدان طاقة الانعكاس من التردد (9.8-10.4) GH_z وباعظم فقدان في الطاقة عند التردد (10.2) GH_z (قدرها (28-). وعند $x=1$ ينحصر فقدان الانعكاس من التردد (10.5-11.2) GH_z (وكذلك (9.7-9.9) . اما عندما $x=0$ يكون فقدان عند التردد (9.9-10.4) GH_z) وافقى فقدان بين التردد (17-) وعندما تكون قيمة $x=0.6$ يكون فقدان عند التردد (10.2-10.8) GH_z (10.4-11.2) GH_z) . وافقى فقدان طاقة الانعكاس هو (23-) وعندما تكون قيمة $x=0.3$ يكون فقدان عند التردد (10.4-10.8) GH_z (10.4-10.8) GH_z) وافقى فقدان طاقة الانعكاس هو (-20) وعندما تكون $x=0.9$ يكون فقدان عند التردد (10.4-10.8) GH_z (10.5) GH_z) وافقى فقدان طاقة الانعكاس هو (-45dB) . وعندما تكون $x=1$ يكون فقدان عند التردد (10.2-10.8) GH_z (10.4-10.8) GH_z) وافقى فقدان طاقة الانعكاس هو (-28-).


نلاحظ من خلال الشكل عند اضافة g_9 فإن قيمة فقدان طاقة الانعكاس تكون عندما $x=0$ يكون فقدان عند التردد (9.8-11) GH_z ولكن اعظم فقدان هو (18-) عند التردد (10) GH_z اما عندما تكون قيمة $x=0.3$ فإن فقدان يكون من (10-10.8) GH_z ولكن اعظم فقدان يكون التردد (10.5) GH_z (10.5) GH_z وعند زيادة قيمة $x=0.6$ فإن فقدان طاقة الانعكاس يكون عند التردد (10.4-10.7) GH_z (10.4-10.7) GH_z (10.4) GH_z (16-) GH_z اما عند زيادة قيمة $x=0.9$ فإن فقدان يكون عند التردد (10.3-10.8) GH_z (10.3-10.8) GH_z (34-) GH_z (10.5) GH_z .



شكل (1) يمثل فقدان طاقة الانعكاس عند إضافة 3غم من فريت $Zn_xCu_{1-x}fe_2O_4$ مع التردد



شكل (2) يمثل فقدان طاقة الانعكاس عند إضافة 6غم من فريت $Zn_xCu_{1-x}fe_2O_4$ مع التردد



شكل (3) يمثل فقدان طاقة الانعكاس عند إضافة 9غم من فرایت $Zn_xCu_{1-x}Fe_2O_4$ مع التردد


نتائج ومناقشة معامل الانعكاس:

من أجل الحصول على مواد ذات توهين عالي للموجات الكهرومغناطيسية يتبعي تقليل معامل انعكاسها إلى أقل قيمة ممكنة حيث يتبين من خلال الاشكال من (4) إلى (6) العلاقة بين معامل الانعكاس للمواد المحضرة حيث نلاحظ ان تصرف معامل الانعكاس يشابه الى حد كبير التصرف الحاصل بين فقدان طاقة الانعكاس والتردد حيث نلاحظ ان اقل قيمة لمعامل الانعكاس يقابلها اعلى


قيمة لفقدان طاقة الانعكاس وهذا من البديهيات لأن معامل الانعكاس يتم حسابه من خلال العلاقة

$RC = 20 \log(\frac{E}{E_0})$ حيث E يمثل فقدان في طاقة الانعكاس للاشعة الساقطة، وبذلك تكون قد حصلنا على مواد ذات معامل انعكاس واطئ يصلح لاستخدامها كمواد موهنة للموجات الكهرومغناطيسية في الخزمة


.X-BAND



شكل (4) يمثل معامل الانعكاس للعينة المطاطية (NBR) المشوبة بـ $\text{Zn}_x\text{Cu}_{1-x}\text{Fe}_2\text{O}_4$ 3 غم من فرايت



شكل (5) يمثل معامل الانعكاس للعينة المطاطية (NBR) المشوبة بـ $\text{Zn}_x\text{Cu}_{1-x}\text{Fe}_2\text{O}_4$ 6 غم من فرايت




شكل (6) يمثل معامل الانعكاس للعينة المطاطية (NBR) المشووبة بـ $\text{Zn}_x\text{Cu}_{1-x}\text{Fe}_2\text{O}_4$ 9غم من فرایت


نتائج ومناقشة النفاذية المعقدة :

نلاحظ من خلال الاشكال (7) الى (9) تصرف النفاذية المعقدة مع التردد في المدى المحصور من (8-12)GHz حيث نلاحظ ان السلوك مشابه لسلوك معامل التوهين كون ان حساب النفاذية المركبة قد تم حسابه بالاعتماد على معامل التوهين لفرایت الزنك تحلس فان قيم النفاذية المعقدة تكون عند اضافة 3غم


الى المطاط NBR مساوية الى (2.4,1.8,1.6,3,1.8) عند التردد 10GHz وحسب قيم x (0,0.3,0.6,0.9,1) على الترتيب، اما عند اضافة 6غم فان قيم النفاذية المعقدة تكون مساوية الى (2.4,1.8,1.6,1.75,1.6) وحسب قيم x (0,0.3,0.6,0.9,1) ، اما عن اضافة 9غم فان قيمة النفاذية المعقدة تكون (2.39,1.78,1.68,1.58,3.3) وحسب قيم x المذكورة اعلاه .



شكل (7) يوضح النفاذية المعقّدة عند اضافة 3 غم من فرایت $Zn_xCu_{1-x}fe_2O_4$ للمطاط NBR



شكل (8) يوضح النفاذية المعقّدة عند اضافة 6 غم من فرایت $Zn_xCu_{1-x}fe_2O_4$ للمطاط NBR



شكل (9) يوضح النفاذية المعقّدة عند اضافة 9 غم من فرایت $Zn_xCu_{1-x}Fe_2O_4$ للمطاط NBR

المصادر

- 1- R.Ruppin."Use ferrite for Absorption of Electromagnetic wave"IEEE,Vol.EMC-28,No2.1985.
- 2- H.F.Harmuth." On the effect of Absorbing material on Electromagnetic waves with large Relative Band width" IEEE,Vol.EMC-25,No.1.1983.
- 3- H.F.Harmuth." On the effect of Absorbing material on Electromagnetic waves with large Relative Band width" IEEE,Vol.EMC,No.2.1985.
- 4- S.sugimoto and others "Compositional Dependence of the Electromagnetic wave Absorption properties of $BaFe_{12-x}TixMn_yO_{19}$ in the Giga Hertz frequency range Materials Transaction "JIM.vol.uo No.9. 1999.
- 5- القيسى"تحضير مواد ماصة للموجات الرادارية ، اطروحة ماجستير ، جامعة بابل" ، 2002.
- 6- B.D Cullity and C.D.Graham. "introduction to magnetic materials". 2nd Ed . IEEE press U.S.A(2009).
- 7- K.Naishadham and P.K kadaba. Microw. Theory and Tech. IEEE39, 1158.1991.

Attenuation of radio waves using the rubber doped with ferrite materials of type ($Zn_xCu_{1-x}Fe_2O_4$)

Muhammad Hamza Daham

Muhammad Abdul Hafeez

Raheem Abd Gaber

Received :26/4/2015

Accepted :22/6/2015

College of Materials Engineering

College of Science

College of science

University of Babylon

University of Damascus

University of Babylon

Abstract

Due to the lack of a lot of materials that are relative permeability greater than ($\mu_r > 1$) the extent of the micro waves any extent to which the frequency is greater than 1 GHz, which encouraged many researchers to look at the materials be relative permeability ($\mu_r > 1$) where used ferrite materials characterized by high relative permeability.

In this study it was prepared ferrite zinc - copper $Zn_xCu_{1-x}Fe_2O_4$ and values (0,0.3,0.6,0.9,1) x = and add it to the prepared NBR rubber proportions (3 , 6.9) g, and then study the loss of reflectivity coefficient for all samples prepared and embrace that most materials valid for use as debilitating for radio waves as the loss of reflection coefficient was for all samples prepared with greater than -10dB and this shows that the absorbance of the composite materials prepared amounting to more than 90% as It was studied reflection coefficient as well as know the relative permeability (μ_r) in the range wavelength (8-12) GHz , where it was observed that the relative permeability to be larger than the one values

Key word : ferritemg-zn , absorbtion , ferrite , materiales

- The research is a part of on Ph.D. Dissertation in the case of the third researcher.