

دراسة تأثير اضافة تيتانات السترونتيوم على ثابت العزل الكهربائي لتيتانات الباريوم

تاريخ القبول 2016/1/12

تاريخ الاستلام 2015/11/7

كنعان محمد موسى / جامعة القادسية – كلية الهندسة – قسم الهندسة الكيماوية

kanaan124@yahoo.com

الخلاصة :

في هذا البحث, تمت دراسة تأثير إضافة تيتانات السترونتيوم (SrTiO_3) على ثابت العزل الكهربائي للتيتانات الباريوم (BaTiO_3). لهذا الغرض, تم تحضير مسحوق تيتانات الباريوم أولاً من خلط كاربونات الباريوم (BaCO_3) مع ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO_2) وتلييدها بواسطة فرن مفرغ تحت الأركون عند 1200 درجة مئوية. ومن ثم تحضير تيتانات السترونتيوم عن طريق خلط كاربونات السترونتيوم (SrCO_3) مع ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO_2) وتلييدها بدرجة 1150 مئوية. تمت إضافة نسب وزنية مختلفة (5-50%) من تيتانات السترونتيوم الى تيتانات الباريوم وخلطها لفترة 72 ساعة من اجل اعداد خلطات مختلفة من $(\text{BaSr})\text{TiO}_3$ لتصنيع العوازل الكهربائية. جميع العينات حضرت بضغط كبس مقداره 5 طن ولبدت بدرجة حرارة مقدارها 1350 مئوية. تم اجراء تحليل حيود الأشعة السينية (XRD) للمساحيق المحضرة ولمسحوق $(\text{BaSr})\text{TiO}_3$ المعتمد لتحضير العوازل, كذلك قياس قيم ثابت العزل الكهربائي والكثافة الظاهرية لجميع الخلطات المحضرة. أظهرت النتائج أن العوازل الكهربائية المصنوعة من خليط 30% SrTiO_3 و 70% BaTiO_3 بانها تمتلك أعلى ثابت عزل كهربائي بكثافة معقولة.


الكلمات المفتاحية: تيتانات الباريوم , تيتانات السترونتيوم , العوازل الكهربائية , ثابت العزل الكهربائي, المواد الفيروكهربائية

Physical Classification QP₁ -345

المقدمة

وذلك بسبب كبر قيمة ثابت العزل وانخفاض قيمة الفقد في العزل [1-4]. ويبين الشكل (1) تغير السماحية (ϵ_r) مع درجة الحرارة لتيتانات الباريوم ويوضح الصفات الكهربائية والتركيب البلوري على جانبي درجة كيوري (T_c) والتي تمثل درجة حرارة والتي عند الوصول إليها تختفي خواص المادة المغناطيسية، وتصبح المادة عندما تكون في درجة حرارة أعلى من درجة حرارة كوري ذات مغناطيسية مسايرة وهي شكل من المغناطيسية، تظهر فقط بوجود مجال مغناطيسي خارجي وتزول بزواله (2).

تعتبر مادة تيتانات الباريوم من أهم المواد العازلة الفيروكهربائية حيث تبلغ طاقة الفجوة لها حوالي (3 eV) والتي هي عبارة عن الطاقة التي يجب على الإلكترون أن يكتسبها لكي يتمكن من الانتقال من حزمة التكافؤ المملوءة بالإلكترونات إلى حزمة التوصيل الفارغة من الإلكترونات، وتتراوح مقاومتها عند درجة الغرفة بين (1012 W.cm – 109 W.cm) وتستخدم في تطبيقات صناعية كثيرة كمكثف سواء مكثف عادي Capacitor أو مكثف يحوي عديد من الطبقات Multilayer Capacitor



الشكل (1): تغير السماحية (ϵ_r) مع درجة الحرارة لتيتانات الباريوم (1)

تقع معظم العوازل السيراميكية والتي يدخل الباريوم تيتانيت في صناعاتها ضمن العوازل اللاخطية وهي المواد التي يعتمد فيها ثابت العزل على شدة المجال الكهربائي وتتضمن هذه العوازل خواص منها خاصية الحديد (أي أنها تمتلك المغناطيسية بها حيث يحدث ترابط بين اللف المغزلي للإلكترونات) وفيروكهربائية Ferroelectric (والتي تعني قابلية المادة على أن تكتسب ذاتياً لعزم ثنائي كهربائي عند خفض درجة حرارتها إلى ما دون درجة حرارة معينة والتي عندها ستتسوه الشبكة البلورية ذاتياً وتتحول إلى تراكيب أكثر تعقيداً) [3,6].

وتتميز العوازل الحديد والفيروكهربائية بقيم عزل عالية حيث تصل اعظم قيمة له عند درجات حرارية محددة أو شدة مجال معينة فضلاً عن اعتمادها على درجة الحرارة وظهور الخواص الحديد والكهربائية ضمن مدى حراري (8,5,9).

ونتيجة لتغير السماحية النسبية مع درجة الحرارة كما في الشكل رقم (1) فإن هذا السلوك غير مرغوب فيه فلجأ الباحثين إلى مواد محل الباريوم أو التيتانيوم مع مراعاة حجم الذرات والتكافؤ. بتحويل تيتانات الباريوم BaTiO₃ إلى مادة شبه موصلة من النوع السالب n-Type: إذا أضيف عنصر ذو تكافؤ ثلاثي ليحل محل الباريوم (Ba+2) أو عنصر ذو تكافؤ خماسي ليحل محل التيتانيوم (Ti+4) فإن مادة تيتانات الباريوم تتحول من مادة عازلة إلى مادة شبه موصلة من النوع السالب (n-Type). وتتميز مادة تيتانات الباريوم الشبه موصلة من النوع السالب بزيادة المقاومة بعد درجة كيوري زيادة كبيرة وتعرف هذه الظاهرة بمعامل المقاومة الحراري الموجب (Positive Temperature coefficient Resistivity) (PTCR) كذلك تعتمد الخواص الكهربائية لمادة تيتانات الباريوم (BaTiO₃) النقية أو التي تحوي على مواد مشابهة على المقاومة الحبيبية وحدود الحبيبية وتلامس مادة قطبي المكثف [5,4,7].

2-المواد وطرائق العمل :


المواد المستخدمة :

- 1- كاربونات الباريوم $BaCO_3$ 2- ثاني
اوكسيد التيتانيوم: TiO_2 3- كاربونات
السترونتيوم: $SrCO_3$


1-2. تحضير تيتانات الباريوم:

- طريقة العمل :

حضرت هذه المادة حسب المعادلة التالية [1] .



- خلط 1 مول من ثاني اوكسيد التيتانيوم مع
1 مول من كاربونات الباريوم.
- وضع الخليط داخل حاوية تفلون مع اضافة
كمية مناسبة من كحول الميثانول .




الشكل (2) : نمط حيود الأشعة السينية لعينة $BaTiO_3$

تحضير تيتانات السترونتيوم: 2-2-


طريقة العمل:-

حضرت هذه المادة حسب المعادلة التالية [9] .



- وضع المزيج داخل خلاط كهربائي لمدة 72 ساعة مع
اضافة عدد من الكرات السيراميكية داخل الحاوية (طحن
رطب).
- تجفيف المزيج باستخدام فرن تجفيف بدرجة 70 م لمدة 8
ساعة .
- طحن الخليط المجفف باستخدام مورتر سيراميكي بشكل جيد
.
- حرق الخليط بدرجة 1150 م باستخدام بودقة مصنوعة من
البلاتين لمدة 5 ساعة .
- خلط 1 مول من ثاني اوكسيد التيتانيوم مع 1 مول من
كاربونات السترونتيوم .
- وضع الخليط داخل حاوية تفلون مع اضافة كمية مناسبة من
كحول الميثانول .


- طحن الخليط بعد حرقه بشكل جيد, اخذ نموذج منه لغرض فحصه باستخدام اشعة اكس لغرض التأكد من اتمام عملية التفاعل الفيزيائي ومقارنته مع طيف X-ray لمادة تيتانات السترونتيوم الشكل (3).



الشكل (3): نمط حيود الاشعة السينية لعينة SrTiO_3

- وضع المزيج داخل خلاط كهربائي لمدة 72 ساعة مع اضافة عدد من الكرات السيراميكية داخل الحاوية (طحن رطب).
 - تجفيف المزيج باستخدام فرن تجفيف بدرجة 70 م لمدة 8 ساعة .
 - طحن الخليط المجفف باستخدام مورتر سيراميكي بشكل جيد .
 - حرق الخليط بدرجة 1350 °C باستخدام بودقة مصنوعة من البلاتين لمدة 5 ساعة .
 - طحن الخليط بعد حرقه بشكل جيد. اخذ نموذج منه لغرض فحصه باستخدام اشعة اكس لغرض التأكد من اتمام عملية التفاعل الفيزيائي ويمكن ملاحظة طيف ال X-Ray الناتج من الخليط في الشكل (4).
- تحضير تيتانات السترونتيوم الباريوم:**
حضرت هذه المادة حسب المعادلة التالية:
$$\text{BaTiO}_3 + \text{SrTiO}_3 = \text{BaSrTiO}_3$$

تم تحضير عدة نماذج من هذه المادة وذلك بخلط تيتانات الباريوم و تيتانات السترونتيوم بنسب مختلفة وعلى التوالي وكما يلي:
5 - 90/10 - 85/15 - 80/20 - 95/5
75/25 - 70/30 - 65/35 - 60/40 - 55/45 - 50/50
- وضع كل نموذج داخل حاوية تفلون مع اضافة كمية مناسبة من كحول الميثانول .




الشكل (4) نمط حيود الاشعة السينية لعينة BaSrTiO_3

بالتسخين بمعدل (1) درجة مئوية لكل دقيقة وصولاً إلى درجة 1350°C لمادة الباريوم تيتانيت ولمدة ساعتين بعدها نبدأ بالتبريد وبنفس المعدل (1) مئوية لكل دقيقة (أما في حالة عمل الخليط نقوم بتثبيت درجة الحرارة لمدة ساعتين عند 1350°C ثم نرفع إلى 1450°C بنفس معدل الصعود السابق وتبقى في هذه الدرجة لمدة ساعتين قبل أن نبدأ بالتبريد وبنفس المعدل (1) درجة مئوية لكل دقيقة (الشكل (6)، تكرر عملية التلبيد واخذ العينة للفحص لكل نسب الخلط المختارة ما بين تيتانات الباريوم و تيتانات السترونتيوم.


تصنيع العازل الكهربائي:

1- تشكيل العازل : تم تشكيل عدة نماذج على شكل قرص بقطر 5 سم وسمك 1 سم ، من تيتانات الباريوم وتيتانات السترونتيوم الباريوم باستخدام قالب حديدي مع مكبس بضغط 5 طن .

2- تلبيد العازل الكهربائي (Sintering dielectric): وضعت عدة نماذج من العازل المشكل و المصنع من تيتانات الباريوم داخل فرن كهربائي بقدرة (1500°C) من نوع Nabertherm (الشكل (5)) يملك القدرة على استخدام الغازات اثناء التسخين حيث نبدأ



الشكل (5): نموذج لفرن التسخين من نوع Nabertherm



5-2. قياس الكثافة :-

تم استخدام الزئبق لقياس الكثافة باستخدام عبوة بحجم 250ML مع غطاء يحوي اعمدة صغيرة للأسفل بهدف ضغط القرص (العينة داخل الزئبق) . من الزئبق وبحساب وزن الكمية المزاحة للزئبق وباستخدام كثافة الزئبق المعروفة ووزن العينة الموضوعه نستطيع تحديد كثافة العينة.

3- النتائج والمناقشة :-

- تم استخدام بودقة مصنعه من البلاتين في التفاعلات التي تم اجراءها وذلك لحساسية هذه المواد في حالة استخدام البودقات المصنعة من المواد السيراميكية حيث تحدث تفاعلات جانبية تظهر على شكل مساحيق رمادية فوق المواد المتفاعلة كطبقة سطحية , مما ادى الى استبعاد استعمال هذا النوع من البودقات اما البلاتين فلا يظهر هذا النوع من التفاعلات لكونه مادة خاملة جدا .

- تم استخدام برنامج التليد (Sintering) وذلك للحصول على اصغر حجم حبيبي واعلى كثافة ممكنه

ونلاحظ استخدام فرن يسمح باستعمال الغازات اثناء التسخين حيث اننا في المرحلة الاولى استخدمنا الهواء العادي في التسخين لغاية 1350 °C بعدها تم اضافة الاوكسجين في مرحلة الثبات لمدة ساعتين في درجة ال 1350 °C وبقاء الاوكسجين في التسخين الى 1450 °C بعدها تم استخدام الارقون في التثبيت لمدة ساعتين بدرجة ال 1450 C وفي مرحلة التبريد . تم استخدام غاز الاوكسجين من اجل زيادة تركيزه داخل العينة (اشباع العينة) ومن ثم استخدام غاز الأركون من اجل احداث فرق في تركيز الاوكسجين يؤدي بدوره الى خروج الاوكسجين من داخل العينة وتقليص الحجم الحبيبي وزيادة الكثافة وهو المطلوب لزيادة قيمة ثابت العزل .

- تم فحص نماذج مختلفة من المواد المحضرة فتمبين ان اضافة مركب نيتانات السترونتيوم الى نيتانات الباريوم اسهم في زيادة ثابت العزل الكهربائي الذي تم قياسه باستخدام جهاز الميجر أو الميكا أوممتر (وهو جهاز يستخدم لقياس المقاومات الكبيرة و التي تقدر قيمتها بالميجا أوم) وقد كانت النتائج كالآتي :-

جدول (1) يمثل قيمة ثابت العزل الكهربائي لنسب خلط مختلفة من تيتانات السترونتيوم وتيتانات الباريوم

نسبة الخلط بين تيتانات السترونتيوم الى تيتانات الباريوم	قيمة ثابت العزل
50/50	811
55/45	952
60/40	1315
65/35	1450
70/30	1760
75/25	1720
80/20	1520
85/15	1315
90/10	1255
95/5	1275
علما ان قيمة ثابت العزل الكهربائي للباريوم تيتانيت ما بين 1000-2000 في درجة حرارة الغرفة (25 منوي) (1)	

4- الاستنتاجات :

لوحظ ان اضافة مادة السترونتيوم تيتانيت قد ادت الى زيادة قيمة ثابت العزل الكهربائي للمادة الناتجة حيث ان اضافته قد ادت الى نقصان الحجم الحبيبي وزيادة الكثافة وهذا مما ادى بدوره الى زيادة قيمة ثابت العزل ولكن هذه الزيادة قد وصلت لأعلى قيمة عند اضافة مادة السترونتيوم تيتانيت بنسبة 30% , بعدها تم تشخيص انخفاض ثابت العزل عند اضافة السترونتيوم بنسبة اكبر والسبب يرجع الى بقاء كمية من هذه المادة بشكل حر وغير متفاعل ولكون ثابت العزل لمادة السترونتيوم اقل من مادة الباريوم تيتانيت ستكون النتيجة انخفاض في قيمة ثابت العزل للخليط .

Applied physics letters 89 ,
132906:(2006).

3-Mater J. Chem. "Enhancement of dielectric constant and piezoelectric coefficient of ceramic-polymer composites by interface chelation", 19, 2009.2817-2821

4- P. lemmens and P. Millet, Spin - Orbit - Topology, a Triptych, Lect. Notes Phys. 645, (2004). 433-477.

حيث يصل اعلى مستوى عند اضافة تيتانات السترونتيوم بنسبة 30 % عند قيمة (1760) وبعدها بزيادة النسبة يبدأ بالانخفاض حيث ان زيادة كثافة المادة العازلة يؤدي الى زيادة في ثابت العزل الكهربائي ويرجع ذلك الى انخفاض المسامية او المساحات او الفجوات المملوءة بالهواء داخل المادة حيث ان ثابت العزل الكهربائي للهواء قليل وبتقليل كمية الهواء الموجودة سنحصل على ثابت عزل بقيمة اعلى .

5- المصادر :

1-Chanmal C. V., Jog J. P.: Dielectric relaxations in PVDF/BaTiO₃nanocomposites. Express Polymer Letters, 2,2008. 294-300

2- C. R. Bowen , A. Gittings , I. G. Turner , F. Baxter and J. B. Chaudhuri, " Dielectric and piezoelectric properties of hydroxyapatite – BaTiO₃ composites " ,

- integration technology", Proc. 2014 IEEE FCS (2014).
- 8- T. Monteiro, M.J. Soares, A. Neves, M. Oliveira, E. Rita, U. Wahl, E. Alves, Phys. Stat. Sol. (c) 2 (2004) 254.
- 9- Yang, S., Chen, X., Kikuchi, N., & Motojima, S." Catalytic effects of various metal carbides and Ti compounds for the growth of carbon nanocoils (CNCs)". (2008)62 (10), 1462-1465.
- 5- P. P. Phule, and S. H. Risbud, J. Mater. Sci."Low-temperature synthesis and processing of electronic materials in BaO-TiO₂ system ". 25, (1990).1169
- 6- Qi XS, Zhong W, Yao XJ, Zhang H, Ding Q, Wu Q, et al. Controllable and large-scale synthesis of metal-free carbon nanofibers and carbon nanocoils over water-soluble Na_x-K catalysts. Carbon 2013;8:383–385
- 7-S. Tanaka, "Piezoelectric acoustic wave devices based on heterogeneous

Studying the effect of Strontium Titanate on the Dielectric Constant of the Barium Titanate

Received : 7/11/2015

Accepted :12/1/21016

Abstract:

In this study, the effect of adding strontium titanate (SrTiO₃) on the dielectric constant of the barium titanate (BaTiO₃) was investigated. For this purpose, the BaTiO₃ powder was first prepared by mixing barium carbonate (BaCO₃) with titanium dioxide (TiO₂) and sintering by vacuum furnace at 1200 °C under Argon. Then, the SrTiO₃ powder was prepared by mixing strontium carbonate (SrCO₃) with titanium dioxide (TiO₂) and sintering at 1150 °C. Different weight percentages (5-50 %) of SrTiO₃ were added into the BaTiO₃ and mixed for 72 hour to prepare different mixtures of (BaSr)TiO₃ for electrical insulators. All samples of (BaSr)TiO₃ insulators were compacted and sintered at 5 tons and 1350 °C, respectively. The crystalline structural characterizations of the prepared powders as well as the (BaSr)TiO₃ mixtures were analyzed by the X-ray diffraction (XRD). Values of the dielectric constants and the bulk density for all prepared mixtures were measured. The results showed that the electrical insulators made from the mixture of 30 % SrTiO₃ and 70 % BaTiO₃ revealed the highest electric constant with a reasonable density.

keywords: Barium titanate; strontium titanate; electrical insulators; dielectric constant; and ferroelectric materials