

Using Anisotropic Silicon Etch for Change the Crystal Orientation of Silicon Wafer

Dr.Saria D.mohammed

Applied Science Department, University of Technology/Baghdad

Arrej Rlyadh Saeed

Applied Science Department, University of Technology/ Baghdad

Email: Areej_ahmeed2007@yahoo.com

Atheer Ibraheem Bbd

Applied Science Department, University of Technology/ Baghdad

Received on: 6/9/2011 & Accepted on: 5/1/2012

ABSTRACT

In this work, anisotropic silicon etch using KOH, optical microscopic and X-ray diffraction testing, were used to determine the crystal orientation of the silicon wafer (100) plane, where the mechanical polishing and wet etching described the geometric dislocations pits which refers to the crystallographic and the level of (100).

Microscopic examination have been described the geometric dislocations pits which reflected from plane (100) in the forms of four fold flat symmetry which refers to that plane in Silicon wafer, as the distribution of Miller Indices in the cubic system, by the impact chemical wet KOH with concentration 30 wt%, and an etching temperature of 70°C.

The crystal orientation of silicon wafer has been changed from (100) to (111) plane, by chemical wet KOH through cutting 54.7°, the dislocations pits appear in geometric forms in conical shape which refers to the direction [111] for silicon wafer, by the impact chemical wet KOH with concentration 44 wt%, and an etching temperature of 120°C for 20-30min

تغير التوجيه البلوري لسطوح شرائح السليكون باستخدام تقنية الاظهار الكيميائي
الرطب الايزتروبك

الخلاصة

تضمن البحث اعتماد تقنية الاظهار الكيميائي الرطب لمحلول KOH والفحوصات المجهرية والاشعة السينية لتحديد التوجيه البلوري لشرائح السليكون وللمستوي (100)، حيث أدت المعاملات الميكانيكية ومحاليل الاظهار المفضلة الى احداث تشويها ذات هيئات هندسية مميزة تشير الى المستويات البلورية لشرائح السليكون .
بينت الفحوصات المجهرية هيئات ندب الانخلاعات للسطوح (100) في شرائح السليكون بتأثير تقنيات المحاليل الكيميائية الرطبة (KOH) و لنسب وزنية (30%) ولدرجات

حرارية (80°C)، حيث كانت على هيئة مربعات حادة الحافات مسطحة تشير الى تلك المستويات وحسب توزي معامل ملر في النظام المكعب .
تم تغير التوجيه البلوري لشرائح للسليكون الاحادي البلورات لبعض السطوح البلورية وللمستويات (100) الى المستويات (111) وبزاوية قطع بين المستويين $54,7^{\circ}$ ، وذلك باعتماد تقنيات الاظهار الكيميائي الرطب KOH عند نسب وزنية 44% ولدرجات حرارية (120°C) وخلال فترات تعرض مختلفة من (30-50 min) .
الكلمات المرشدة: تغير التوجيه البلوري لسطوح شرائح السلكون

المقدمة

تشكل البلورات الاحادية single crystals قواعد التكنولوجيا الحديثة إذ تدخل البلورات الاحادية في صناعة الليزر والايهزة الالكترونية والبصرية [1] . أتمدت تقنيات الازهزة الالكترونية وصناعة الخلايا الشمسية في الخمسينات على شرائح أشباه الموصلات الاحادية وبشكل خاص على شرائح السليكون الاحادية ، وذلك لكون السليكون الاكثر توفر في العالم حيث يمثل السليكون (25%) من مادة القشرة الارضية وكون تكنولوجيا السليكون هي الارقى في جميع التقنيات المعتمدة على أشباه الموصلات مثل الجرمانيوم ومركبات III-V .
نظراً لاعتماد الكثير من الخواص الفيزيائية لأشباه الموصلات و بشكل خاص السليكون على للمستويات البلورية أصبح من الضروري مراعاة التوجيه البلوري اثناء عمليات النماء البلوري لقضيب السليكون باستخدام البذرة seed ذات الاتجاهية المرغوبة حيث يفضل استخدام الشرائح البلورية للمستويات (100) في صنع الخلايا الشمسية بينما تستخدم الشرائح البلورية للسليكون للمستوي (111) في تصنيع الترانزستورات ونبائط أشباه الموصلات [2] .
تنتم المواد البلورية بمبدأ الدورية periodicity أي ان ذراتها مرتبة على أبعاد محددة من بعضها وفي الاتجاهات الثلاثة للشبكة مكونة هيئة هندسية منتظمة وتتصف بترتيب طويل المدى Order Long Range ، ومثل هذه المواد تسمى بالبلورات الاحادية single crystal كما موضح بالشكل (1) [3] . التركيب البلوري للسليكون هو تركيب بلورة الماس Diamond المشابه لتركيب الزنك بلاند مع أختلاف الاخير بتأصره لنوعين من الذرات المختلفة ، الشبكة البلورية للسليكون من نوع مكعب ممرکز الواجهه Face-Centered Cubic (FCC) ذات التنسيق الرباعي Tetrahedral حيث تحاط كل ذرة من السليكون بأربعة من الذرات المتشابهة .

توصف جميع المستويات الشبكية lattice planes والاتجاهات الشبكية lattice directions بمصطلح معامل ملر (hkl)، والذي يعد وصفا رياضيا mathematic description من خلاله نتمكن معرفة المواصفات و المناقشات عن المستويات والاتجاهيات البلورية الخاصة للسطوح او داخل الكتل في البلورات الاحادية bulk of the crystal . ففي المجموعة الشبكية المكعبة cubic lattice system تمثل الاتجاهية [hkl] direction بالمتجه العمودي على السطح للمستوي الدقيق او ما يسمى facet .
يرمز لمجموعة السطوح { hkl } ويرمز للاتجاهية البلورية بالصيغة [hkl] وللمجموعة الاتجاهية بـ $\langle hkl \rangle$. تتعامد الاتجاهية لدليل ملر في نظام المكعب البسيط مع المستويات البلورية يوضح الشكل (2) ثلاث مستويات عامة لمعامل ملر (F.C.C) وهي عائدة للمستويات (111) ، (110) ، (100) وعلى التوالي [4] .

تعطى الزاوية بين المستويين البلوريين (θ) من خلال العلاقة الرياضية التالية، يوضح الجدول (1) الزوايا (بالدرجات) بين المستويات البلورية الشائعة لاشباه الموصلات [4] .

$$\cos(\theta) = \frac{(hH + kK + lL)}{\sqrt{(HH + KK + LL)(hh + kk + ll)}} \quad \dots(1)$$

حيث تشير (hkl) الى المستوي الاول و (HKL) الى المستوي الثاني .
يؤثر محلول الاظهار الرطب (KOH) wet-chemical etching بشكل فعال على تغير التوجيه البلوري للسليكون وبمعدلات اظهر سريعة ، حيث تشير الجداول في العديد من البحوث الى تأثير محلول القاعدة ذات نسب جزيئة مختلفة وهي (30%) ، (40%) ، (50%) . على تغير التوجيه البلوري للسليكون ذات المستوي (100) والمستويات الاخرى بمعدلات الاظهار مختلفة (μm/min) عند تسخين المحلول لدرجة حرارية تتراوح بين (70-120) °C [5] .

حيث تزداد معدلات الاذابة للمحلول بارتفاع درجات الحرارة للمحلول القاعدي ، وتزداد معدلات القشط الكيميائي بارتفاع درجات حرارة للمحلول القاعدي . هنالك زيادة في معدلات الاظهار للمستويات (110) بالمقارنة مع الاظهار للمستويات (111) وبمعدلات min^{-1} (0.024 - 5.8) μm عند ارتفاع درجات الحرارة للمحلول القاعدي الرطب KOH من (20-100°C) [5] . وتشير البحوث الى ان هنالك زيادة في معدلات الاظهار للمستويات (110) بالمقارنة مع الاظهار للمستويات (111) ، بينما تزداد معدلات الاظهار للمستوي (100) بشكل اسرع من الاظهار للمستوي (110) [5] .

تظهر هيئة ندب الانخلاعات Etch Pit Dislocations بتأثير تفاعل محلول الاظهار الكيميائي الملازم مع السطوح البلورية بأشكال هندسية Geometric Configuration محددة وحسب اتجاهية السطوح [6] ، يعزى التشابه في هيئة الندب المظهرة للمستويات الموجهة وبشكل عام في تراكيب بلورة الماس للجرمانيوم والسليكون وزنك بلاند للمركبات III-V في أشباه الموصلات الى تناسقية السطوح الرباعية (Sp³ الهجينة) . حيث تحاط كل ذرة بأربع ذرات قريبة وتتأصر الذرات على طول الانخلاعية ثلاثياً للشبيكة وتشير الانخلاعات الى مواقع بلورية ذات أواصر متدلية تتفاعل تلك الاواصر بالمحاليل المظهرة فتظهر على هيئة هندسية مختلفة وحسب اتجاهية المستويات البلورية فتعكس سطوح المستويات (111) ، (100) ندب الانخلاعات ذات هيئة المثلثية ، ذات استطالة وعلى التوالي بينما تتأثر المستويات البلورية بنوعية المحاليل الكيميائية المستخدمة حيث تتغير الهيئة الهندسية للندب المظهرة بذلك فتظهر هيئة مثلثية مخروطية الشكل لمستويات السليكون (111) عند استخدام محلول الاظهار Cp-4 بينما تظهر بشكل مثلثات مسطحة الشكل لمستويات السليكون (111) بتأثير محلول الاظهار القاعدي [6] .

هدف البحث

سيضمن هذا البحث استخدام المحلول القاعدي KOH في تقنيات الاظهار الكيميائي المفضل الرطب Anisotropic لغرض لاطهار مجموعة المستويات <100> مع العامود وتغير الاتجاهية للمستويات البلورية لسطوح السليكون من المستوي (100) الى (111) بزاوية

مقدارها 54.7° ، وبدون اللجوء الى تقنيات القطع الميكانيكي وذلك لغرض استخدامها في تحسين كفاءة الخلايا الشمسية بزيادة المساحات السطحية لسطوح شرائح السليكون.

الجانب العملي

تم الحصول على النماذج البلورية لشرائح السليكون ذات سمك ($500 \mu\text{m}$) وللمستوي (100) المصنوع في شركة المنصور العامة باستخدام تقنية السحب البلوري، والتي تم تحديد اتجاهاتها بطريقة (XRD) مسبقاً في شركة المنصور العامة.

العمليات الميكانيكية

لقد استخدمت عمليات الصقل لتنعيم القطع وللحصول على مستويات موازية للسطح ولازالة أخطاء القطع للمستويات المحددة وتشمل عمليات الصقل على الصقل Grinding والتنعيم Polishing. ولمنع تكسر الشرائح السليكونية تم تثبيتها على مساند الكبريت الهشة قبل المباشرة بتلك العمليات الميكانيكية ثم اخراجها من المساند لاحقاً للاستفادة منها في التطبيقات العلمية . تثبت اوراق التنعيم grinding Paper لدرجات تتراوح بين ($25\mu\text{m}$ - 5) على قرص دوار لمنظومة الصقل لنوع Flat- Cast –Iron Lap. تم امساك مساند النموذج وبشكل عمودي على سطح الورقة و بتحريك يدوي على هيئة دائرية وبأتجاه واحد ولمدة تتراوح بين (15-30 min) , للحصول على سطح ناعم مستوي خالي من الخدوش. يثبت النموذج بعد ذلك على قماش التنعيم في القرص الدوار ويستخدم محلول الالومينا (Al_2O_3) ذات مقاس حبيبي ($5\mu\text{m}$) من سائل الكليسيرين أو الماء اللايوني لتنعيم الشرائح، ثم يستخدم معجون الماس (0.25) Diamond Pasts لصقل النموذج لحين الحصول على سطح صقيل يشبه المرآة . يغسل النموذج بالماء المقطر، تزال مساند الكبريت باستخدام ملقط حاد أو سكين حادة ثم يستخدم محلول حامضي مخفف لتنظيف النماذج البلورية والمتكون من : 1HF: 10H₂O عند درجة حرارة الغرفة ثم يغسل بالماء المقطر ويجفف بالهواء الجاف.

الاعطار الكيميائي لنذب الانخلاعات

لغرض اظهار المستويات البلورية (100) تحضير محلول الاعطار القاعدي الرطب بنسبة 30% من KOH 70% من H₂O وكلاتي: يخلط 1.90 ml، 0.7g KOH من الماء الايوني في الحاوية الزجاجية وتنوب على سطح حار ثم تضاف الى المحلول القاعدي 0.40ml من محلول الكحول isopropyl alcohol . يوضع المحلول KOH في الحاوية الزجاجية ويسخن الى درجات حرارية (80°C) باستخدام السخان الحراري ويفضل استخدام خلط لتسهيل الاذابة. ان معدل القشط الكيميائي Etch rate للشريحة السليكونية والمستويات (100) بمقدار (0.02m min^{-1}) وحسب الجدول (2). ترفع الشريحة من الحاوية الزجاجية ، ويرمى محلول KOH في المكان المخصص لذلك ، يهبط الماء اللايوني لغرض غسل الشرائح وازالة تاثير المحلول القاعدي من على سطح الشرائح . ثم تفحص باستخدام مجهر ضوئي عاكس لنوع 3 Metallux ولقوة تكبير مختلفة تتراوح (50-1000) مرة .

لغرض تغير الاتجاهية للمستويات البلورية ولبعض السطوح للشريحة السليكونية ذات السمك ذات سمك ($500\mu\text{m}$) من المستوي (100) الى (111) بزاوية قطع مقدارها 54.7° ، تم تحضير محلول الاعطار الرطب KOH بنسبة 44% من KOH 56% من H₂O واتباع ما ذكر في اعلاه و تسخين المحلول القاعدي KOH للدرجات الحرارية من (80°C)

(120) ان معدل القطع الكيميائي للشريحة السليكونية من المستويات (100) الى المستويات (111) بمقدار $(0.02 \mu\text{m min}^{-1})$ Etch rate وحسب الجدول (2) [6]. ترفع الشريحة من الحاوية الزجاجية، ويرمى محلول KOH في المكان المخصص لذلك، يهبط الماء اللايوني لغرض غسل الشرائح وإزالة تأثير المحلول القاعدي من على سطح الشرائح. ثم تفحص باستخدام مجهر ضوئي عاكس لنوع Metallux 3 ولقوة تكبير مختلفة تتراوح (50-1000) مرة.

النتائج والمناقشة

تعطي تقنية الاظهار الكيميائي الرطب KOH لنسب الانخلاعات معلومات قيمة ومعتمدة عن التوجيه البلوري لمستويات السليكون، حيث تؤدي المحاليل والمعاملات الكيميائية للاظهار الى إحداث تشوهات ذات هياكل مميزة تمثل ندب الانخلاعات. ومن خلال تلك الهياكل والاشكال الهندسية بالأماكن الاستدلال الى المستويات البلورية لشرائح السليكون اعتماداً على المصادر العلمية المعتمدة لذلك. ولغرض تغير التوجيه البلوري للسليكون من سطوح المستويات (100) الى المستويات (111) لشرائح السليكون ذات السمك $(500 \mu\text{m})$ وبدون اعتماد تقنية القطع الميكانيكي باستخدام المحاليل KOH. حيث ان الزاوي المحصورة بين المستويات (100) وبين (111) هي (54.7°) .

الظهار الكيميائي لشرائح السليكون للمستويات (100)

يوضح في الاشكال (3)، (4)، (5) الصور المجهرية لنسب الانخلاعات المظهرة لسطوح بلورة السليكون والمستوي (100) عند التكبير $(300 \times)$ ، $(500 \times)$ ، $(750 \times)$ ، $(1000 \times)$ وعلى التوالي، بعد عمليات الصقل والتجليغ الميكانيكي واستخدام المحلول الكيميائي. يظهر في الاشكال (3)، (4)، (5)، (6) وعلى التوالي الهياكل الهندسية لنسب الانخلاعات على

30 weight % KOH solution at 80°C Etch rate $(1.3 \mu\text{m min}^{-1})$

شكل مربعات مسطحة ذي حافات حادة، يعزى ذلك الى تأثير الاظهار لتخفيف الجوانب الاربعة الهرمية four – side pyramids في النظام المكعب لترتيب بلورات السليكون، حيث يقترب الشكل الهندسي لنسب الانخلاعات الى الشكل المربع وحسب توزيع الذرات لمعامل ملر في المستوي (100) لترتيب بلورات ذات FCC وكما موضح في الشكل (2).

تغير التوجيه البلوري للسليكون

يتبين من خلال الرسم التخطيطي في الشكل (7) القطع الزاوي بين المستويين (100) و (111) وان الزاوية المحصورة بين المستويين (100) وبين (111) هي (54.7°) . حيث يظهر ان عدد التوزيع للذرات في المستوي (111) اكثر من عدد الذرات في المستوي وهذا يتطلب فترة زمنية للاظهار المستوي اكثر من المستوي (100) وان الشكل التخطيطي للمستوي (111) لا بد ان يكون شكل هرمي مجسم [7].

يوضح الاشكال (8)، (9)، (10)، (11)، (12) الصور المجهرية لنسب الانخلاعات المظهرة لسطوح بلورة السليكون (100) خلال عمليات التغير للتوجيه

للمستوي (111) عند التكبير (X500) ، (X500) ، (X750) ، (X1000) وعلى التوالي بعد عمليات الاظهار الكيميائي الرطب للقاعدة KOH ونسب وزنية 44 weight % ولفترات تعرض مختلفة من 30-50 min .

44 weight % KOH solution at 120°C Etch rate (0.02μm min⁻¹)

يظهر من خلال الشكلين (8)،(9) تأثير المحلول القاعدي ولزمن تعرض (30—20min) على تغير هيئة النذب للمستوي (100) من الشكل مربعات مسطحة ذي حافات حادة الى هيئة مربعات هرمية الوسط اقرب للمستويات (111) وكما مبينة في الشكل التخطيطي الشكل (7) لتوزيع الذرات في معامل ملر في شكل (2). بينما نجد من خلال (10) تأثير المحلول القاعدي ولزمن تعرض (40min) على تغير هيئة النذب للمستوي (100) الى هيئة مثلثات هرمية الوسط القاعدة رأسه يشير الى الاتجاه [111]. يظهر في الشكلين (11)،(12) تأثير المحلول القاعدي ولزمن تعرض ولزمن تعرض (50min) على تغير هيئة النذب للمستوي (100) من الشكل مربعات مسطحة ذي حافات حادة الى هيئة مثلثات الشكل مسطحة الوسط القاعدة رأسه يشير الى الاتجاه [111] عند تكبير (X750) ، (X1000) وعلى التوالي وهي اقرب للنتائج التي تم الحصول عليها في البحث [8] .

نتائج فحوصات الاشعة السينية

توضح الاشكال (13)،(14)،(15) نتائج فحوصات الاشعة السينية لشرائح السليكونية الاحادية البلورات وللمستويات (100)، للمستويات (111) بعد عمليات التغير التوجيه البلوري بطريقة المحاليل الكيميائية الرطبة. يظهر من خلال الشكل (13) ان قمة المستويات (100) لشرائح السلكونية الاحادية البلورات تظهر عند الزاوية (20) وبالتقريب (69°) وحسب زوايا براك لحيدود الاشعة السينية للشعاع (CuKα) لاشباه الموصلات في جداول (ASTM). يظهر من خلال الشكل (14) تأثير المحلول الكيميائي الرطب على تغير التوجيه البلوري لبعض سطوح الشرائح السليكونية من المستويات (100) الى المستوي (111)، حيث تظهر قمة للمستويات (111) عند الزاوية (20) وبالتقريب (28°) وحسب زوايا براك لحيدود الاشعة السينية للشعاع (CuKα) لاشباه الموصلات في جداول (ASTM) وهذا يفسر تأثير الاظهار الكيميائي خلال فترة تعرض 50min على احداث قطع زاوي بمقدار 54,7° بين للسطوح البلورية للمستويين (100)،(111). بينما يوضح الشكل (15) ظهور قمتين للمستويات (111) وللمستويات (100) لشرائح السلكونية الاحادي البلورات ، وهذا يفسر تأثير المحلول الكيميائي KOH علي تغير بعض السطوح للشرائح السلكونية من المستويات (100) الى (111)، وذلك لكون سمك الشرائح السلكونية هي (500 μ).

الاستنتاجات

- بعد استعراض النتائج الخاصة بتقنيات الاظهار الكيميائي لندب الانخلاعات لتحديد التوجيه البلوري لشرائح السيليكون نستنتج الاتي:
- تعطي تقنية الاظهار الكيميائي الرطب لندب الانخلاعات معلومات قيمة ومعتمدة عن التوجيه البلوري لمستويات السيليكون
 - تؤدي المحاليل الكيميائية الرطبة KOH الى إحداث تشوهات ذات هيئات مميزة تمثل ندب الانخلاعات ، ومن خلال تلك الهيئات والاشكال الهندسية بالامكان الاستدلال الى المستويات البلورية لشرائح السيليكون اعتمادا على المصادر العلمية المعتمدة لذلك .
 - لغرض تغير التوجيه البلوري للسيليكون من المستويات (100) الى المستويات (111) لشرائح السيليكون ذات السمك ($500\mu m$) وبدون اعتماد تقنية القطع الميكانيكي بالامكان الاعتماد على تقنيات الاظهار الكيميائي الرطب باستخدام المحاليل KOH.
 - يؤثر المحلول القاعدي ولزمن تعرض ولزمن تعرض (50min) على تغير هيئة الندب للمستوي (100) من الشكل مربعات مسطحة ذي حافات حادة الى هيئة مثلثات هرمية الشكل مسطحة الوسط القاعدة رأسه يشير الى الاتجاه [111] وحسب معامل ملر .

References


- [1] Runyan, W. R. "Semiconductor Measurements and Instrumentation" Pub. McGraw-Hill Book Company (1975).
- [2] tanner, B. K. " Characterization of Crystal Growth Defects by X-ray Methods " Pub. Plenum Press (1978).
- [3] Tanislaw, S. " Defect and Diffusion in Solids " Pub. Elsevier Scientific (1980).
- [4] Runyan, W. R. " Semiconductor Measurements and Instrumentation" Pub. McGraw-Hill Book Company (1975).
- [5] Hull, R. " Properties of Crystalline Silicon " INSPEC, London, (1999).
- [6] Sato,K. M. Shikida, and Y. Matsushima, "Characterization of anisotropic etching properties of single-crystal silicon: Effects of KOH concentration on etching profiles" , proceedings of IEEE Micro Electro Mechanical Systems Workshop, Nagoya, Japan, January pp. 406-411(1997) .
- [7] 1501 Powhatan Street, Fredericksburg, VA 22401 " Wet-Chemical Etching and Cleaning of Silicon" Virginia Semiconductor, Inc. January (2003).
- [8] M A Gosálvez and R M Nieminen"Surface morphology during a anisotropic wet chemical etching of crystalline silicon"New Journal of Physics 5 100.1–100.28(2003) .

الجدول (1) الزوايا (بالدرجات) بين المستويات البلورية الشائعة لاشباه الموصلات [5].


ANGLE	100	110	010	001	101
100	0	45	90	90	45
011	90	60	45	45	60
111	54.7	35.3	54.7	54.7	35.3
211	35.2	30	65.9	65.9	30
311	25.2	31.4	72.4	72.4	31.4
511	15.8	35.2	78.9	78.9	35.2
711	11.4	37.6	81.9	81.9	37.6

الجدول (2) المحاليل الكيميائية المستخدمة في اظهار التوجيه البلوري للسلكون


Etchant	Temperature (°C)	Direction (plane)	Etch rate ($\mu\text{m min}^{-1}$)
30% KOH: 70% H ₂ O	20	(100)	0.024
	40	(100)	0.108
	60	(100)	0.41
	80	(100)	1.3
	100	(100)	3.8
		(100)	
44% KOH: 56% H ₂ O	120	(100)	5.8
		(110)	11.7
		(111)	0.02




شكل (1) الشبكية البلورية [3]




شكل (2) توضيح المستويات لمعامل ملر الواظنة في نظام المكعب (دايموت) [4]




شكل (3) الهيئات الهندسية لنسب الانخلاعات على شكل مربعات مسطحة ذي
حافات حادة للمستوي (100) ولتكبير (300 X)




شكل (4) الهيئات الهندسية لنسب الانخلاعات على شكل مربعات مسطحة ذي
حافات حادة للمستوي (100) ولتكبير (500 X)




شكل (5) الهينات الهندسية لنذب الانخلاعات على شكل مربعات مسطحة ذي
حافات حادة للمستوي (100) ولتكبير (X 750)




شكل (6) لهينات الهندسية لنذب الانخلاعات على شكل مربعات مسطحة ذي
حافات حادة للمستوي (100) ولتكبير (X 1000)




الشكل (7) رسم تخطيطي للزاوية بين المستويين (100) و(111) [7]




شكل (8) الهيئات الهندسية لنسب الاخلاعات تتحول من (100) الى (111) خلال 20 min
ولتكبير (500 X)




شكل (9) الهياكل الهندسية لندب الاخلاعات تتحول من (100) الى (111) خلال 30 min
ولتكبير (500 X)




شكل (10) الهياكل الهندسية لندب الاخلاعات تتحول من (100) الى (111)
خلال 40 min ولتكبير (750 X)




شكل (1 1) الهيئات الهندسية لندب الانخلاعات تتحول من (100) الى (111)
خلال 50 min ولتكبير (750 X)




شكل (1 2) الهيئات الهندسية لندب الانخلاعات تتحول من (100) الى (111)
خلال 50 min ولتكبير (1000 X)



شكل (13) فحوصات الاشعة السينية لشرائح السلكونية والمستويات(100)



شكل (14) فحوصات الاشعة السينية لشرائح السلكونية والمستويات(100) بعد تغير التوجيه



شكل (15) فحوصات الاشعة السينية لشرائح السلكونية والمستويات (100)
بعد تغير التوجيه البلوري للمستويات (111)