

استخدام تقنية الاظهار الكيميائي في تحديد اتجاهية المستويات البلورية لشرائح السليكون

د. سارية ذياب محمد* فاطمة عريس سلطان* و اقبال عبد المجيد*

تاريخ التقديم: 2009/6/22

تاريخ القبول: 2010/1/7

الخلاصة

تلعب الاتجاهية البلورية لأشباه الموصلات دورا كبيرا في التأثير على خصائص النبطية المصنعة كالخلية الشمسية والكاشف الضوئي ونحوهما .
في هذا البحث تم استخدام تقنية الاظهار الكيميائي والفحوصات المجهرية لتحديد التوجيه البلوري لشرائح السليكون الاحادية ، حيث أدت عمليات التنعيم والصقل ومحاليل الاظهار المفضلة الى اظهار ندب الانخلاعات على شكل هيئات هندسية مميزة تشير الى المستويات البلورية لشرائح السليكون .
بينت الفحوصات المجهرية الاختلاف في هيئات ندب الانخلاعات للمستوي (111) في شرائح السليكون بتأثير اختلاف المحاليل الكيميائية ، حيث ظهرت ندب الانخلاعات بأشكال هندسية مثلثية مسطحة عند استخدام محلول KOH بينما أدى محلول CP-4 الى اظهار تلك الندب بهيئات مثلثية هرمية يشير الرأس الى الاتجاهية [111].
استخدم خلال هذا البحث محلول أوكسيد الكروم الحامضي في اظهار ندب الانخلاعات للمستويات (100) لشرائح السليكون حيث كانت على هيئة مربعات حادة الحافات مسطحة تشير الى تلك المستويات وحسب توزيع معامل ملر في النظام المكعب لشرائح السليكون.

Using chemical etching technique to determination the crystal orientation for silicon wafer

Abstract

The crystal orientation of a semiconductor play a significant role to effects the characteristics of manufactured semiconductor solar cells and the optical detectors.

In this research we use the chemical etching technique and microscopic testing to determine the crystal orientation of the silicon wafer, where mechanical polishing and Wet Etching described the geometric dislocations pits which refers to the crystallographic orientation. Microscopic examination has been describing differences geometric dislocations pits which reflected from plane (111) in the silicon wafer, by the impact of different chemical solutions. CP-4 etch appear dislocations pits in geometric forms flat trigonometric, while using KOH solution show that pits in conical shape which refers to the vector [111] for silicon wafer.

In this work acid chromium oxide solution has been used to showing the geometric dislocations pits of plane (100) in the forms of four fold flat symmetry which refers to that plane in Silicon wafer, as the distribution of Miller Indices in the cubic system.

Keywords: crystal Orientation of Semiconductor, crystallographic Orientation of Semiconductor v

1- المقدمة

تشكل البلورات الاحادية single crystal القواعد التكنولوجية في صناعة الليزر والاهزة الالكترونية والبصرية وفي بصريات الاشعاع الكهرومغناطيسي . أن معظم نبات أشباه الموصلات من الداودات والترانزستورات والخلايا الشمسية يتم صنعها وبصورة أساسية من عنصر السليكون لذا فان تكنولوجيا السليكون هي الارقى بين جميع التكنولوجيات الاخرى لأشباه الموصلات . أن تكنولوجيا اشباه الموصلات المركبة لا تضاهي تكنولوجيا السليكون من حيث درجة تطورها ، بل إن تطورا الأولى يعد جزئياً الى تطور تكنولوجيا السليكون . من هنا تم اختيار الكثير من الباحثين لشرائح السليكون كعينات لاجراء الدراسة عليها [1].

ان الخاصية المميزة للبلورات الاحادية الصلبة هي ترتيب مكوناتها (الذرات والايونات) بشكل منتظم وإعادة نفسها بفواصل وفي الاتجاهات الثلاثة ، عرف هذا الترتيب بالشبيكة البلورية (crystal lattice) وهي عبارة عن صفوف غير محددة الطول موزعة في فراغ بحيث إن كل ذرة لها محيط متماثل من الذرات [2].

في مثل هذا الترتيب المنظم ، من الممكن أن تبني بلورة كاملة برص متكرر للوحدة البنائية وتعرف هذه الوحدات بالخلية البدائية (primitive cell) وهذه الخلايا البدائية تتضمن جميع المعلومات المطلوبة لإعادة بناء مواقع الذرات في البلورة . تشمل نوعية التأصر لعنصر السليكون بأنها أواصر أيونية تساهمية للمدار . وأن الترتيب البلوري للسليكون يعرف بشبيكة الماس (Diamond lattice) يعبر عن الاتجاهات داخل البلورة عامة بدلالة المتجه ويكتب هذا المتجه في اتجاه معين بالشكل الآتي

$$\vec{h}\vec{a} + \vec{k}\vec{b} + \vec{l}\vec{c} \rightarrow \dots\dots(1)$$

→ → →

حيث a, b, c هي وحدات المتجهات على طول كل إحداثي في المحاور .

تعتمد الكثير من الخواص الفيزيائية لأشباه الموصلات على الاتجاهية البلورية لذلك من الضروري مراعاة توجيه الانماء البلوري في الاتجاهية المطلوبة باستخدام بذرات (seed) بلورية موجهة في تقنيات الانماء البلوري [3].

تبين تجريبياً إن جميع الطرائق ذات المشاهدة المرئية (Visual Observation) تستوجب معلومات فنية متقدمة أو مختصين في مجال الانماء البلوري لتحديد السمات المميزة لأوجه الانماء (Growth Facets) أو إظهار النذب أو تحديد صفات التشققات على السطوح البلورية ، حيث تستخدم تقنية حيود الاشعة السينية (XRD) وطريقة انعكاسية لاي (Reflection Laue)، والتقنية البصرية (Optical orientation) في تحديد الاتجاهية لشرائح اشباه الموصلات [1-3].

تحدث عمليات الاظهار نتيجة تفاعلية السطح مع مواد الاظهار ويساعد ذلك على تحديد التوجيه البلوري (Crystallographic Orientation) والعيوب الشبكية (Lattice Imperfections) و التراكيب الكيميائية (Chemical Composition) ، وغالباً ما يستخدم الاصطلاحين الاظهار المفضل وغير المفضل

(Preferential & Non Preferential) للإشارة الى تأثير المحاليل الكيميائية لأظهار الاتجاهية البلورية أو عدم أظهارها على التوالي [4]. يدعى الاظهار الذي يتضمن تفاعلات كيميائية تلقائية بين الصلب والمظهر بالازهار الكيميائي أما الاظهار للمعادن المنصهرة (Molten Metal Etches) فيطلب درجات حرارية معينة لغرض انحلال

السحب البلوري) وقد اعتمدت أيضاً نماذج سلوكية للمستوي (111) المصنعة في لحدى الشركات الالمانية باستخدام تقنية السحب البلوري أيضاً، والتي تم تحديد اتجاهاتها بطريقة (XRD) مسبقاً في شركة المنصور العامة.

العمليات الميكانيكية

لقد استخدمت عمليات الصقل لتنعيم القطع وللحصول على مستويات موازية للسطح ولإزالة أخطاء القطع للمستويات المحددة وتشمل عمليات الصقل على الصقل **Grinding** والتنعيم **Polishing**. ولمنع تكسر الشرائح السليكونية تم تثبيتها على مساند الكبريت الهشة قبل المباشرة بتلك العمليات الميكانيكية ثم اخراجها من المساند لاحقاً للاستفادة منها في التطبيقات العلمية.

تثبت اوراق التنعيم **Paper grinding** لدرجات تتراوح بين (25-5 μm) على قرص دوار لمنظومة الصقل لنوع **Flat Cast -Iron** **Lap**. تم امساك مساند النموذج وبشكل عمودي على سطح الورقة وبتحريك يدوي على هيئة دائري وباتجاه واحد ولمدة تتراوح بين (15-30 min) ، للحصول على سطح ناعم مستوي خالي من الخدوش.

يثبت النموذج بعد ذلك على قماش التنعيم في القرص الدوار ويستخدم محلول الالومينا (Al_2O_3) ذات مقاس حبيبي (5 μm) من سائل الكليسيرين أو الماء اللايوني لتنعيم الشرائح، ثم يستخدم معجون الماس **Diamond Pasts** (0.25) لصقل النموذج لحين الحصول على سطح صقيل يشبه المرآة . يغسل النموذج بالماء المقطر، تزال مساند الكبريت باستخدام ملقط حاد أو سكين حادة ثم يستخدم محلول حامضي مخفف لتنظيف النماذج البلورية والمتكون من :

المعادن المنصهرة وإعادة تبلور (**Recrystallization**) فوق السطوح البلورية للجرمانيوم ومركبات (III-V) لأشباه الموصلات والذي يستخدم في التقنيات البصرية لتحديد الاتجاهية البلورية ، أما التقنيات الأخرى للاظهار مثل التحلل الانودي (**Anodic Dissolution**) والاظهار الكهروكيميائي (**Electrolytic Etching**) و القصف الايوني (**Ion Bombardment**) تعد أقل استخداماً لاظهار هيئة ندب الانخلاعات (**Geometric Dislocations pits**)

وحسب اتجاهية السطوح البلوري [5] . يعزى التشابه في هيئة الندب المظهرة للمستويات الموجهة وبشكل عام في تراكيب بلورة الماس للجرمانيوم والسليكون وزنكولاند للمركبات (III-V) في أشباه الموصلات الى تناسقية السطوح الرباعية حيث تحاط كل ذرة بأربع ذرات قريبة وتتأصر الذرات على طول الانخلاعية ثلاثياً للشبكة وتشير الانخلاعات الى مواقع بلورية ذات أواصر متدلية تتفاعل تلك الأواصر بالمحاليل المظهرة فتظهر على هيئة هندسية مختلفة وحسب اتجاهية المستويات البلورية فتعكس سطوح المستويات (111)، (100) ندب الانخلاعات ذات الهيئات المثلية ، ذات استطالة وعلى التوالي بينما تساعد محاليل الاظهار غير المنفصلة على تنعيم السطوح البلورية [6].

هدف البحث:

هو دراسة المستويات البلورية لشرائح اشباه الموصلات باستخدام تقنية ضوئية مجهرية بسيطة تستخدم في مختبرات الشركات الصناعية لصناعة البلوات الاحادية.

الجانب العملي:

تم الحصول على النماذج البلورية للسليكون والمستوي (100) المصنع في شركة المنصور العامة باستخدام تقنية

(Cubic system) والموضحة في الشكل (2).

يظهر في الشكل (a, b) 2 تأثير المحلول الكيميائي المفضل CP-4
1 part HF : 3part HNO₃ : 10 part
CH₃COOH 40 sec

تغير الهياكل الهندسية لنندب الانخلاعات في المستوي (111) لشرائح السليكون عند قوة تكبير مختلفة، حيث تظهر مثلثات هرمية القاعدة رأسه يشير الى الاتجاه [111]

(a, b) 3 العلمية [3,4] . يعزى سبب الاختلاف في هياكل الندب في الشكل 3(a, b) عن الشكل 1(a, b) الى فعالية محلول الاظهار المفضل CP-4 ولفترة زمنية قليلة في ايراز وتجسيم نندب الانخلاعات المثلثية بأشكالها الهندسية لشرائح السليكون .

شرائح السليكون للمستوي (100)

يوضح الشكل 4(a, b) صور مجهرية لنندب الانخلاعات المظهرة على السطوح المستوي (100) لشرائح السليكون عند قوة تكبير مختلفة بعد عمليات التنعيم الصقل واستخدام المحلول الكيميائي المفضل

5 gm CrO₃: 10 ml H₂O: 7.5 ml HF
at 20 min

يظهر في الشكل 4(a, b) الهياكل الهندسية لنندب الانخلاعات على شكل مربعات مسطحة ذي حافات حادة ، يعزى ذلك الى تأثير الاظهار لتحفير الجوانب الاربعة الهرمية (four – side pyramids) في النظام المكعب لتركيبي بلورات السليكون حيث يقترب معامل ملر في المستوي (100) لتركيبي بلورات الدايمود (Diamond) ذات FCC الى الشكل المربع وكما موضح في الشكل (2) [4] .

1HF: 10H₂O عند درجة حرارة الغرفة ثم يغسل بالماء المقطر ويجفف بالهواء الجاف.

الاطهار الكيميائي لنندب الانخلاعات

تظهر النماذج البلورية بإحدى محاليل الاظهار الكيميائية المدونة في الجدول (1) ثم تفحص باستخدام مجهر ضوئي عاكس لنوع Metallux 3 وقوة تكبير مختلفة تتراوح (50-1000) مرة .

النتائج والمناقشة:

تعطي تقنية الاظهار الكيميائي هياكل هندسية لنندب الانخلاعات على شرائح السليكون بالامكان الاستدلال من خلالها الى المستويات البلورية اعتماداً على المصادر العلمية المعتمدة لذلك [7 ، 1].

شرائح السليكون للمستوي (111):

يوضح الشكل 1 (a, b) الصور المجهرية لنندب الانخلاعات المظهرة لسطوح شرائح السليكون والمستوي (111) عند قوة تكبير مختلفة ، بعد عمليات التنعيم و الصقل ثم استخدام المحلول الكيميائي الذي مكوناته هي:-

الوزن 50% محلول هيدروكسيد الصوديوم عند درجة حرارة 65°

50 weight % NaOH at
65°C 10 min

يظهر الشكل 1 (a, b) هياكل هندسية على شكل مثلثات مسطحة ذي حافات حادة. تشير المستوي (111) في شرائح السليكون [6] . تعزى تلك الندب الى التنعيم و الصقل والمحاليل الكيميائية المفضلة في اظهار هياكل نندب الانخلاعات العائدة للمستوي (111) في تركيب المكعب لبلورات الماس diamond ، حيث تتحفر ثلاث جوانب هرمية three-side inverted pyramid من المستوي (111) وحسب توزيع معامل ملر في البلورات ذات نظام مكعب

References

- [1] R. Hull [Properties of Crystalline Silicon (INSPEC, London, 1999)]
- [2] D. K. Schroder, Semiconductor Material and Device Characterization ,John Wiley & Sons, New York,(1998), p. 634 .
- [3] R. B. Bergmann," Crystal Growth Res". 1, 241 (1999)
- [4] Saria D.AL Alagawi& Mnal A .about "Optical Method to Determine the Orientation of Monocrystalline Wafers" Eng&Technology, Vol.25, No.8,2007
- [5] Seeger, Semiconductor Physics (Springer, Berlin-Heidelberg, 1999), p. 161
- [6] ANNUAL Book of ASTM Standards Sections 10,Vol.10.05,Electronics (11),(1988)
- [7] D. Walker, V. Kumar, K. Mi, P. Sandvik, P. Kung, X. H. Zhang, and M. Razeghi, Appl. Phys. Lett. 76, 403 (2000).


الاستنتاجات

- 1- إمكانية اعتماد الفحوصات المجهرية عند قوة تكبير مختلفة في تحديد الاتجاه البلوري لشرائح السليكون من خلال الاظهار الكيميائي لنسب الانخلاعات على تلك السطوح .
- 2- تظهر الفحوصات المجهرية ندب ذات هياكل مثلثية مسطحة للمستوي (111) على شرائح السليكون .
- 3- فعالية المحاليل الكيميائية المفضلة في تغيير الهياكل الهندسية لنسب الانخلاعات على السطوح للمستوي (111) .
- 4- تظهر الفحوصات المجهرية ندب انخلاعات ذات هياكل مربعة للمستوي (100) على شرائح السليكون
- 5- أن معدلات الاظهار للمستوي (100) ابطئ من (111) ويعزى ذلك الى اختلاف معدلات التحلل (Dissolution Rates) لسطوح شرائح السليكون والتناقص حسب التسلسل التالي:-


←
[111]>[100]>[110]

جدول (1) المحاليل الكيميائية المستخدمة في إظهار المستويات لبعض بلورات أشباه الموصلات

العدد	محلول الاظهار	ظروف الاظهار	مؤشرات عامة
1	50 weight % Sodium hydroxide Solution	(5-20)min at 65°C	لاظهار الندب لمستوي (111)
2	CP-4 1 part HF: 3 part HNO ₃ : 10 part CH ₃ COOH	(5-40) sec	لاظهار الندب لمستوي (111)
3	5gm CrO ₃ : 10 ml H ₂ O 7.5 ml HF	(10-20)min	لاظهار المستوي (100)




(a)



(b)


شكل (1) صور مجهرية لندب الاختلاعات المظهرة على شرائح السليكون وللمستوي (111)
باستخدام المحلول القاعدي a - تكبير X500 b- تكبير X1000




شكل (2) المستويات لمعامل ملر الواطنة في النظام المكعب (Diamond)[4]




(a)



(b)

شكل (3) صور مجهرية لندب الانخلاعات المظهرة على شرائح السليكون وللمستوي (111) باستخدام المحلول CP-4
a - تكبير 300X - b - تكبير 1000X

(a)



(b)

شكل (4) صور مجهرية لندب الانخلاعات المظهرة على شرائح السليكون وللمستوي (100)
باستخدام محلول اوكسيد الكروم a - X 250 - b 1000 X