

دراسة تحليلية لخصائص الانعكاس في الكاليوم - ارسنايد المانح ذي الاشابة العالية للاطوال الموجية تحت الحمراء المتوسطة

د.عدوية جمعة حيدر * عدي عطا حمادي و علي احمد يوسف **

تاريخ الاستلام: 2009/ 10/ 1

تاريخ القبول: 2010/ 4/ 1

الخلاصة

في هذا البحث، جرى تقديم نموذج نظري لتكوين متعدد الطبقات لدراسة السلوك البصري اللاخطي المحتث بواسطة الالكترونات الحرة في طبقة رقيقة من مادة الكاليوم - ارسنايد المانح ذات الاشابة العالية عند الاطوال الموجية تحت الحمراء المتوسطة. يعد نموذج التركيب متعدد الطبقات احد وسائل تحسين عملية الامتصاص من قبل الطبقة الرقيقة للمادة شبه الموصلة. جرى تحليل خصائص الانعكاس المعتمد على الشدة و اوضحت النتائج امكانية زيادة التحسينية البصرية للتركيب متعدد الطبقات بمقدار معقول مقارنة بالمادة الاساس.

A Theoretical Investigation Of Reaction Properties In Highly- Doped N-Gaas At MIR Wavelengths

Abstract

In this work, a theoretical multi-layer structure was presented to investigate the nonlinear optical behavior induced by free electrons in a thin layer of highly-doped n-type GaAs at the MIR wavelengths. The multi-layer structure is considered to enhance absorption by a semiconductor thin layer. The intensity-dependent reflection properties were analyzed and the results explained the possibility to increase the optical sensitivity of the multi-layer structure compared to that in GaAs bulk.

المقدمة

تناولت دراسات عديدة عملية الامتصاص من قبل حاملات الشحن الحرة و الظواهر البصرية اللاخطية المحتثة بواسطة تلك الحاملات في المواد شبه الموصلة، كما جرى تقديم العديد من النماذج التي تبين تأثير تراكيز الاشابة العالية على هذه العملية [1-4]. لقد بينت تلك الدراسات ان السلوك البصري اللاخطي المحتث بواسطة حاملات الشحن الحرة يبرز بشكل واضح مع التغير في تركيز الاشابة اذ ان بإمكان الموجة الكهرومغناطيسية ذات الشدة العالية عند الطول الموجي (10.6mm) ان تزيد من طاقة الالكترونات الحرة بشكل كبير

في عينة من مادة (GaAs) ذات الاشابة العالية والتي يكون فيها تركيز الالكترونات مساوياً او اكبر من $(7 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3})$ [2]، و ان مقدار شدة الموجة الكهرومغناطيسية اللازمة لزيادة طاقة هذه الالكترونات الحرة يؤثر على زمن الاسترخاء الطاقوي (Energy Relaxation Time) للاكترونات الحرة المتوزعة في المادة شبه الموصلة.

على افتراض ان الرمز (Γ) يمثل الحد الفاصل بين قاعدة من مادة (GaAs) و طبقة تليها مباشرة من مادة GaAs المانحة (n-type)، و الرمز (L)

اما من الناحية العملية، فانه يعد من الصعب اجراء عملية انماء فوقية (Growth) لطبقات ذات تراكيز اشابة عالية $7 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3} >$ منمادة شبه موصلة مانحة (n-type) باستخدام طرائق التنمية الفوقية (Epitaxy) المعروفة بسبب الخاصية الامفوتيرية للشوائب المستخدمة في عمليات اشابة مادة (GaAs) تحدث حالة الاشباع في تركيز الحاملات الحرة في مادة (GaAs) المشابة بالسيليكون و المنمأة باستخدام تقنية انماء بالحزمة الجزيئية (Molecular Beam Epitaxy) (MBE) تحت شروط الانماء القياسية عندما يصل تركيزشوائب السيليكون $10^{18} \text{ cm}^{-3} (4-5)$ [5].

يمكن من الناحية العملية ايضا الحصول على تراكيز اشابة اعلى مما ذكر انفا في مادة (GaAs) المانحة في الطبقات الرقيقة فقط و التي يكون سمكها $t < 100 \text{ nm}$ باستخدام تقنيات الانماء تحت شروط عدم الاتزان (Non-equilibrium) [6].

بناء على ما تقدم ، فقد ظهرت حاجة ملحة لبناءو تطوير نماذج تحليلية لدراسة انتشار الموجة الكهرومغناطيسية ذات الاطوال الموجية تحت الحمراء المتوسطة (MIR) داخل تركيب متعدد الطبقات يحتوي طبقات رقيقة من مادة (GaAs) المانحة ذات تراكيز الاشابة العالية.

التركيب العملي

يوضح الشكل (1) التركيب متعددالطبقات المقترح في هذه الدراسة. يتكون هذا التركيب من قاعدة من مادة (GaAs) غير المشابة (Undoped) تليها طبقة من مادة (GaAs) المانحة ذات الاشابة العالية و سمكها (d) ، تليها

يرمزللحد الفاصل بين طبقة (n-type) وطبقة تليها من مادة (AlGaAs) ، فان زمن الاسترخاء الطافي للالكترونات الموجودة في المنطقة (L) يعتمد بشكل كبير على مقدار جهد التشوه (Deformation Potential) (A_{LL}) الذي يصف التأثير المتبادل بين الالكترونات المنطقة (L) و الفونونات (Phonons) الموجود داخل هذه المنطقة و التي تون مسؤولة عن الحالة الالكترونية داخل المنطقة (L) [1]. و اعتمادا على قيمة جهد التشوه (A_{LL}) ، فان ظروف زيادة طاقة (تسخين) الالكترونات الحرة في المادة (GaAs) المانحة تتغير لمدى درجات حرارة الشبيكة (300-900K) اذ تزداد الشدة من 20 MW/cm^2 عند جهد تشوه $A_{LL} = 0.12 \times 10^9 \text{ eV/cm}$ الى 40 MW/cm^2 عند جهد تشوه $A_{LL} = 1 \times 10^9 \text{ eV/cm}$ عند تركيز اشابة $n_0 = 7 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ [3,4]. ان هذه الزيادة التي تعد كبيرة في الشدة و بالتالي درجة حرارة الالكترونات تتسبب بتغير ملحوظ في مقدار سماحية العزل (Dielectric Permittivity) لمادة

(GaAs) عند

الاطوال الموجية تحت الحمراء المتوسطة (MIR) [4].

اوضحت الدراسات التي تناولت هذا الموضوع ان السلوك البصري اللاخطي المحتث بواسطة الحاملات الحرة في مادة (GaAs) المانحة واضحا جدا عند تراكيز الاشابة العالية، الا انه يتطلب استخدام نبضات ليزر ذات شدة عالية (بحدود عشرات MW/cm^2 في منطقة الاطوال الموجية تحت الحمراء المتوسطة MIR [2-5].

الساقطة e ، شحنة الالكترون ،
 e_1 سماحية الطبقة GaAs غير المشابة
للاطوال الموجية (MIR) تربط قيمة
(t) بشكل مباشر بقيمة معامل
الامتصاص في المنطقة (Γ) او المنطقة
(L) لذلك يجب ان يؤخذ التوزيع
الالكتروني ما بين المنطقتين (Γ) و
(L) بنظر الاعتبار. يسبب
الامتصاص الشديد في الطبقة n-GaAs
ذات الاشابة العالية زيادة درجة حرارة
الالكترونات (T_e)، و عليه غان درجة
حرارة الالكترون الحر (T_e) و مقدار
سماحية العزل e_n لطبقة GaAs المانح
(n-type) يعتمدان على شدة الضوء
الساقط.

يتطلب ايجاد سعة الموجة
الكهرومغناطيسية المنعكسة عن التركيب
متعدد الطبقات تقديم حلول عامة للسلوك
اللاخطي المعقد جدا، و مع ذلك
فبالامكان تبسيط هذه المسألة في حالة
طبقة n-GaAs الرقيقة على اعتبار ان
درجة حرارة الالكترون الحر (T_e) و
سماحية العزل e_n لا تعتمدان على قيمة
الاحداثي (Y) داخل الطبقة [6].
اعتمادا على ذلك يمكن ان يتم اختزال
مسألة حساب معامل الانعكاس اللاخطي
الى مجموعة خطية من المعادلات التي
يتم اشتقاقها اعتمادا على الشروط
الحدودية (Boundary Conditions)
لحركة الالكترونات التوصيل في طبقة n-
GaAs الرقيقة.

لغرض اشتقاق المعادلات المطلوبة، يتم
تعريف سعة المجال المغناطيسي للموجة
الكهرومغناطيسية الساقطة (H_0) و
للموجة المنعكسة (RH_0) لقاعدة من
مادة GaAs، كما يتم تعريف نفس
القيمتين لطبقة n-GaAs ($T_n H_0$) و

طبقة من مادة (AlGaAs) بسمك (b) ،
ثم طبقة من معدن و التي يفترض ان
تكون سميكة ($>100\text{nm}$) اذ يتم التعامل
مع هذه الطبقة كوسط غير محدد
(Infinite) تقريبا في المعالجات
البصرية. يفترض ان مقدار سماحية
العزل لجميع الطبقات في التركيب لا
يعتمد على شدة الضوء (W_0) ما عدا
طبقة (GaAs) المانحة ذات الاشابة
العالية و التي هي محور هذه الدراسة.
تسقط الموجة الكهرومغناطيسية على المادة
بزاوية (q) مع المحور (Y) الذي يكون
عموديا على التركيب متعدد الطبقات. تكون
هناك موجات كهرومغناطيسية ساقطة و
الاخرى منعكسة داخل المادة و كذلك موجات
نافذة و اخرى منعكسة في طبقات (n-
GaAs) و (AlGaAs)، فيما تكون هنالك
موجة نافذة فقط في طبقة المعدن.

التحليل

من خلال استخدام نموذج Drude لسماحية
العزل Dielectric Permittivity [6]،
يمكن التعبير عن سماحية العزل (e_n) لطبقة
n-GaAs عند الاطوال الموجية تحت
الحمراء المتوسط (MIR) كالآتي:

$$= e_1 \left[1 - \frac{w_{p\Gamma}^2 + w_{pL}^2}{w^2} + i \left(\frac{w_{p\Gamma}^2}{w_{t\Gamma}^3} + \frac{w_{pL}}{w_{tL}} \right) \right] \quad (1)$$

اذ ان w_p يمثل تردد البلازما في المادة شبه
الموصلة و يعطى كالآتي:

$$w_p = \left[4\pi n e^2 / m e_1 \right]^{1/2} \quad (2)$$

تمثل n تركيز الالكترونات، m الكتلة
البصرية الفعالة للالكترون مع مراعاة
قيمتها في المنطقتين (Γ) و (L) ،
 w التردد الزاوي للموجة (MIR)

في المعادلات (3) تظهر ستة معاملات مجهولة هي $(T_m, R_b, T_b, R_n, T_n, R)$ و هذه المعاملات يمكن ايجادها من خلال حل المعادلات باستخدام الشروط الحدودية للموجات الكهرومغناطيسية المنعكسة و النافذة عند السطوح الفاصلة $(Y=b+d)$ و $(Y=b)$ و $(Y=0)$ ينتج عن حل هذه المعادلات ايجاد جميع معاملات الانعكاس و النفوذ كدوال للزاوية (q) و درجة حرارة الالكترون (T_e)

يتوجب حل معادلة اتزان الطاقة (Energy Balance Equation) لالكترونات التوصيل في طبقة n-GaAs لغرض ايجاد قيمة درجة حرارة الالكترون (T_e) . تعطي معادلة اتزان الطاقة في طبقة n-GaAs الرقيقة كالآتي:

$$P_{abs} = P_{lat} + d \dots\dots (4)$$

حيث P_{abs} هي القدرة لوحدة المساحة و التي يتم امتصاصها من قبل الكترونات التوصيل في طبقة n-GaAs و P_{lat} هي القدرة المنقولة الى الشبكة (Lattice) لوحدة الحجم . يتم نقل هذه القدرة بواسطة الغاز الالكتروني الذي تزداد طاقته (يسخن) بشكل متجانس خلال حجم المادة تصبح معادلة اتزان الطاقة (4) على المنطقة المستقرة و هي الحالة التي تكون فيها النبضات البصرية الساقطة اطول بكثير من زمن الاسترخاء الطاقى و التي تكون في الوقت نفسه قصيرة بما فيه الكفاية لتجنب اي تسخين حراري للشبكة في طبقة n-GaAs يتجدد زمن تسخين الشبكة (t_h) بآمد النبضة البصرية عندما تزداد درجة حرارة الشبكة لطبقة n-GaAs

$(R_n H_0)$ و لطبقة AlGaAs $(T_b H_0)$ و $(R_b H_0)$ فيما يتم تعريف سعة المجال المغناطيسي للموجة النافذة في طبقة المعدن بالمقدار $(T_m H_0)$. و من خلال استخدام هذه المقادير يمكن صياغة دوال توزيع المجال المغناطيسي في التركيب متعدد الطبقات كالآتي:

الطبقة GaAs

$$H_x = H_0 \left\{ \exp[-iky(y-b-d)] + R \exp[iky(y-b-d)] \right\} \exp[i(k_z Z - wt)] \quad (3a)$$

الطبقة n-GaAs

$$H_x = H_0 \left\{ T_n \exp[-iky(y-b-d)] + R_n \exp[iky(y-b-d)] \right\} \exp[i(k_z Z - wt)] \quad (3b)$$

الطبقة AlGaAs

$$H_x = H_0 \left\{ T_b \exp[-iky_b(y-b)] + R_b \exp[iky_b Y] \right\} \exp[i(k_z Z - wt)] \quad (3c)$$

طبقة المعدن

$$H_x = H_0 T_m \exp[i(-k_m Y + K_z Z - wt)] \quad (3d)$$

اذ ان

$$K_{ys} = (K_0^2 e_1 - K_z^2)^{1/2}$$

$$K_{yn} = (K_0^2 e_n - K_z^2)^{1/2}$$

$$K_{yb} = (K_0^2 e_b - K_z^2)^{1/2}$$

$$K_{ym} = (K_0^2 e_m - K_z^2)^{1/2}$$

$$K_z = K_0 \sqrt{e_1} \sin q, K_0 = w/c$$

تمثل c سرعة الموجة الكهرومغناطيسية (سرعة الضوء) في الفراغ , e_b سماحية العزل لطبقة AlGaAs و e_m سماحية العزل لطبقة المعدن.

و قد اجريت الحسابات الرياضية عند تركيز الكترولونات (n_0) مساوي لثلاث قيم $7.7, 7.5, 7.7 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ و قيمة الشدة البصرية ($W_0 \approx 1 \text{ MW} / \text{cm}^2$) كما تم استخدام قيم جهد التشويه A_{LL} في المصدر [10] و افترض ان T_L تساوي 300K دائما.

يوضح الشكل (2) علاقة معامل الانعكاس الخطي (r) بزاوية السقوط (q) لموجة كهرومغناطيسية طولها 10.6 mm لثلاث قيم مختلفة لتركيز الاشابة و $d = 0.1 \text{ mm}$ و قيمة جهد التشويه $A_{LL} = 0.6 \times 10^9 \text{ eV} / \text{cm}$ وهذه الحالة تناظر الشدة البصرية القليلة وكما يظهر فان هنالك حد ادنى (Minimum) لزاوية السقوط (q) عند كل قيمة لتركيز الاشابة (n_0) وكما يلي:

$$\begin{aligned} \text{at } q_m = 53.6^\circ \\ n_0 = 7 * 10^{18} \text{ cm}^{-3} \\ q_m = 47.1^\circ \text{ at } \\ n_0 = 7.5 * 10^{18} \text{ cm}^{-3} \\ \text{at } q_m = 44.14 \\ n_0 = 7.7 * 10^{18} \text{ cm}^{-3} \end{aligned}$$

و عليه فان زيادة تركيز الاشابة (n_0) تزيد قيمة معامل الانعكاس الخطي (r) فوق قيمة دنيا عند اقل زاوية سقوط للموجة كهرومغناطيسية q_m .

الاشكال (3a) و (3b) و (3c) تمثل علاقة معامل الانعكاسية (r) بزاوية السقوط (q) لثلاث تراكيز اشابة (n_0) مختلفة $7.7, 7.5, 7.7 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ لموجة كهرومغناطيسية ساقطة ذات طول

ذات الاشابة العالية بمقدار كبير اذ يعتمد زمن تسخين الشبكة (t_h) على سمك الطبقة n-GaAs و تركيز الالكترولونات الحرة و درجة حرارة الشبكة و زاوية سقوط الشعاع (q) و الشدة البصرية (W_0) , و يمكن ايجاد قيمته من معادلة التوصيل الحراري للشبكة بالاتجاه (Y) و كالاتي [8] :

$$t_h \approx CT_{LO}(P_{tr})^{-1} \left(1 + a^2 T_{LO} X (d^2 P_{tr})^{-1} \right) \quad (5) \dots$$

اذ ان C هي التوصيلية الحرارية للشبكة و X السعة الحرارية النوعية لمادة GaAs و T_{LO} درجة الحرارة الابتدائية للشبكة عند $W_0 = 0$ و a ثابت تتراوح قيمته ما بين (1-2) [2] لقد وجد ان $t_h \geq 0.3 \text{ ms}$ عندما تتراوح قيمته تركيز الاشابة $n_0 = (7 - 7.7) \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ و $T_{LO} = 300 \text{ K}$

$$\begin{aligned} A_{LL} = 0.6 \times 10^9 \text{ eV} / \text{cm} \text{ و } q = 45^\circ \\ W_0 \leq 4 \text{ MW} / \text{cm}^2 \end{aligned}$$

النتائج و المناقشة

يمكن تحديد قيمة سماحية العزل Dielectric Permittivity لطبقة n-GaAs (ϵ_n) المعطيات في المعادلة (1) باستخدام القيم التالية لمعاملات التركيب التي حسابها من قبل باحثين سابقين [9,8,6] :

$$\begin{aligned} \epsilon_1 &= 10.883 \\ b &= 300 \text{ nm} \\ \epsilon_b &= 10.304 \\ \epsilon_m &= -5622.82 + i1288.73 \\ l &= 10.6 \text{ mm} \\ T_L &= 300 \text{ K} \end{aligned}$$

موجي $10.6mm$ عند قيم مختلفة
 $(1,0.6,0.12) \times 10^9 eV/cm$ لجهـد
التشويه (A_{LL})، اذ يلاحظ من الاشكال
الثلاثة ان الحد الأدنى لمعامل الانعكاس
يعتمد بشكل كبير على قيمة جهد
التشويه (A_{LL}) وعند قيمة الحد الأدنى
يمكن تحديدها من علاقة معامل
الانعكاس الخطي بزاوية السقوط (q) .

من الناحية العملية، يكون قياس معامل
الانعكاس الخطي (r) كدالة الشدة البصرية
(W_0) عند زاوية سقوط ثابتة ملائم اكثر
للتعرف على خصائص الانعكاس، وهذا ما
توضحه الاشكال (4a) و (4b) و (4c) في
حالة تراكيز اشابة (n_0) مختلفة
 $(7,7.5,7.7) \times 10^{18} cm^{-3}$ عند قيم مختلفة
 $(1,0.6,0.12) \times 10^9 eV/cm$ لجهـد
التشويه (A_{LL}) مختلفة عند زوايا سقوط قريبة
من الحد الأدنى لزاوية السقوط q_m . كما يمكن
ملاحظة ان قيمة معامل الانعكاس المعتمد
على الشدة البصرية يكون اكبر عند تراكيز
الاشابة الاكبر. تكون النسبة $r/r(w_0 = 0)$
مساوية للقيم 2.3 و 2.8 و 3.3 لقيم جهد
التشويه $A_{LL} = 1 \times 10^9 eV/cm$ و

$$A_{LL} = 0.6 \times 10^9 eV/cm \text{ و}$$

$A_{LL} = 0.12 \times 10^9 eV/cm$ على التوالي
عندما $n_0 = 7.7 \times 10^{18} cm^{-3}$ و
 $q_m = 44^\circ$ و $W_0 = 1.8 MW/cm^2$.
عليه يمكن الحصول على بيانات تجريبية
تثبت اعتماد قيمة معامل الانعكاس (r) على
قيمة الشدة (W_0) عند زاوية سقوط ثابتة و
هذا يمكن ان يقدم انطبعا عن قيمة تركيز
الاشابة (n_0) و جهد تشويه (A_{LL}) لعينة n-

GaAs ذات الاشابة العالية

يؤدي تقليل سمك طبقة n-GaAs (d)
اكثر الى زيادة قيمة الزاوية q_m التي

تتناظر الحد الأدنى لمعامل الانعكاس (r)
و ان قيمة الزاوية q_m تصل (90°)
عندما تقترب قيمة سمك (d) من الصفر
, و يكون اعتماد معامل الانعكاس (r)
على الشدة (W_0) كبيرا عندما تكون
 $W_0 \geq 0.25 MW/cm^2$. و مع ذلك،
فأنه يجب اخذ التأثيرات الكمية
(Quantum Effects) لطبقة رقيقة
من n-GaAs سمكها $d \geq 0.015mm$
بنظر الاعتبار عند حل هذه المسألة اذ
ان لهذه التأثيرات الكمية على اداء المادة
شبه الموصلية في التطبيقات التي توظف
لاجلها، كما ان السلوك البصري
اللاخطي في تراكيب GaAs التي
تتضمن مثل هذه التأثيرات عند الاطوال
الموجية تحت الحمراء المتوسطة (MIR)
يمكن ان يظهر بشكل اكبر.

الاستنتاجات


اعتمادا على النتائج المقدمة في هذه
الدراسة، نستنتج ان عملية احداث تغيير
كبير في قيمة معامل الانعكاس لطبقة n-
GaAs ذات الاشابة العالية للموجات
الكهرومغناطيسية ذات الاطوال الموجية
تحت الحمراء المتوسطة (MIR) تكون
ممكنة اذا كانت الشدة البصرية بحدود
($1.5 MW/cm^2$) و تركيز الاشابة
بحدود ($7.7 \times 10^{18} cm^{-3}$) و سمك
الطبقة $0.1mm$ عند العمل قريبا من
منطقة الحد الأدنى للانعكاس. ان قيمة
معامل الانعكاس اللاخطي تعتمد على
قيمة جهد التشويه للالكترونات في
مناطق الحدود الفاصلة بين الطبقات في
تركيب متعدد الطبقات و هذه القيمة يمكن
حسابها تجريبيا. يمكن استخدام التركيب
المتعدد الطبقات في هذه الدراسة كوسيلة
دقيقة تحديد تركيز الالكترونات الحرة
في طبقات رقيقة من مادة GaAs ذات

- [5]Resinger, A. Appl. Opt.
Vol.12, 1973, p1015.
[6]Blakemore, J., J. Appl.
Phys., Vol.53, (1982), p.R123.
[7]Adachi, S., J. Appl. Phys.,
Vol.58, (1985), p.R1-29.
[8]Shah, J.etal, Phys. Rev. Lett,
Vol.59,(1987),p.2222.
[9]Littlejohn, M., Hauser, J.
and Glisson, T., J. Appl. Phys.
Vol.48,(1977), p.4587.
[10]Walrod, D.etal, Appl. Phys.
Lett, Vol.59, (1991), p.2932.


الاشابة العالية و تحديد قيمة تجريبية انية
لجهد التشويه.

References


- [1]Jordan, A., J. Appl. Phys.,
Vol.51,([1] 1980), p.2218.
[2]Auyang, S. and Wolff, p., J.
Opt. Soc. Am., B, Vol.6,
No.4,(1989), p.595.
[3]Chai, Y., Chow, R. and
Wood, C., Appl. Phys. Lett.,
Vol.39, (1981), p.800.
[4]Schubert, E., et al, Appl.
Phys. Lett., Vol.52, (1988),
p.1508.




شكل (1): التركيب المتعدد الطبقات المقترح في هذه الدراسة




شكل(2): علاقة معامل الانعكاس الخطي بزاوية السقوط (θ) للطول الموجي (10.6Mm) لثلاث قيم مختلفة لتركيز الاشابة و $d=0.1\text{Mm}$ و قيمة جهد التشويش ($0.6 \times 10^9 \text{ eV/cm}$) و 300K و TL




شكل (3a): علاقة معامل الانعكاسية (r) بزاوية السقوط (θ) لتركيز اشابة ($n=7 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$) لموجة كهرومغناطيسية ساقطة ذات طول موجي (10.6Mm) عند قيمة ($1 \times 10^9 \text{ eV/cm}$) لجهد التشويش ALL




شكل (3b): علاقة معامل الانعكاسية (r) بزاوية السقوط (θ) لتركيز اشابة ($n_o = 7.5 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$)
لموجة كهرومغناطيسية ساقطة ذات طول موجي (10.6Mm) عند قيمة ($0.6 \times 10^9 \text{ eV/cm}$) لجهد
التشويه ALL




شكل (3b): علاقة معامل الانعكاسية (r) بزاوية السقوط (θ) لتركيز اشابة ($n_o = 7.7 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$)
لموجة كهرومغناطيسية ساقطة ذات طول موجي (10.6Mm) عند قيمة ($0.12 \times 10^9 \text{ eV/cm}$) لجهد
التشويه ALL



شكل (4a): علاقة معامل الانعكاس بشدة الموجة الساقطة ($l = 10.6Mm$) عند قيمة تركيز اشابة $n_o = 7 \times 10^{18} cm$ وزاوية سقوط $\theta = 45$ لقيم $A_{LL} = (1,0.6,0,12) \times 10^9 eV / cm$ ولقيمة $T=300K$



شكل (4b): علاقة معامل الانعكاس بشدة الموجة الساقطة ($l = 10.6Mm$) عند قيمة تركيز اشابة $n_o = 7.5 \times 10^{18} cm$ وزاوية سقوط $\theta = 47$ لقيم $A_{LL} = (1,0.6,0,12) \times 10^9 eV / cm$ ولقيمة $T=300K$



شكل (4c): علاقة معامل الانعكاس بشدة الموجة الساقطة ($l = 10.6Mm$) عند قيمة تركيز
اشابة $n_0 = 7.7 \times 10^{18} cm^{-3}$ وزاوية سقوط $\theta = 44^\circ$ لقيم $A_{LL} = (1, 0.6, 0, 12) \times 10^9 eV/cm$
ولقيمة $T = 300K$