

تحسين زمن التجدد للجص الفني العراقي باستخدام مضادات طبيعية

لمي سعدي عبد الخالق *

وليد عبد الرزاق القيسي *

تاریخ التقديم: 2004/11/29

تاریخ القبول : 2005/6/26

فيس جواد فريح *

الخلاصة
تمت دراسة زيادة زمن التجدد للجص الفني العراقي باستخدام مضادات طبيعية هي الحجر الجيري المطحون وكاريوبونات الكالسيوم والنورة المطفأة وخام الكاوزولين الأبيض والمعتاكاوزولين .

بيّنت الدراسة هناك تأثير واضح جداً على زيادة زمن التجدد للجص الفني ، حيث تم زيادة زمن التجدد من 5 دقائق بدون مضادات إلى 10 دقائق عند إضافة الحجر المطحون بنسبة 15% وإلى 12 دقيقة عند إضافة كاريوبونات الكالسيوم بنسبة 10% وإلى زيادة كبيرة عند إضافة النورة المطفأة بنسبة 15% بلغت 27 دقيقة ، وبلغ زمن التجدد 9 دقائق و 12 دقيقة عند إضافة الكاوزولين والمعتاكاوزولين وعلى التوالي وبنسبة معينة . ولوحظ بأن إضافة كل من الحجر المطحون وكاريوبونات الكالسيوم والنورة المطفأة بحسب معينة أدت إلى زيادة في مقاومة الانضغاط للجص الفني بلغت 5% و 9.78% و 34.1% على التوالي ، وقللت مقاومة الانضغاط بنسبة 13.64% و 18.53% لبعض نسب الإضافة للكاوزولين والمعتاكاوزولين وعلى التوالي . وأوضحت الدراسة أيضاً بأنه هناك إنخفاض ملحوظ على معابر الكسر للجص الفني عند استخدام المضادات أعلاه .

The Effect of some Natural Admixtures on the Setting Time of Iraqi Plaster of Parts

Abstract

The effect of using some kinds of natural admixtures on the setting time of one type of Iraqi gypsum has been studied by using lime stone, calcium carbonate, hydrated lime, white kaolinite and metakaolin.

Results showed that the setting time of gypsum can be increased from 5 min. to 10min. , 12min. , 27min. , 9min. , and 12min. by using 15% lime stone, 10% CaCO₃ , 15% hydrated lime , 5% kaolinite and 5% metakaolin respectively. Results also showed that by using a specific weight percent of adding lime stone, CaCO₃ and hydrated lime the compressive strength of gypsum increasing by 5%, 9.78%, 34.1% respectively, and decreasing for some weight percent of adding by 13.64% and 19% for kaolinite and metakaolin respectively.

An obvious decrease in the modulus of rupture of gypsum can be observed when using the above admixtures.

وميزات منتجاته الملائمة للبيئة والاستخدام
(مثل خفة الوزن، العزل الحراري
والصوتى، مقاومة الحرائق،... الخ).
الجص هو المركب الكيميائى
لكريبتات الكالسيوم (CaSO₄.1/2 H₂O)

-1- المقدمة:
بعد الجص مادة بناء مهمة تستعمل
للأغراض الإنسانية المختلفة وذلك لتوفر
مواده الأولية بشكل كبير في قطرنا و
بنوعيات جيدة وبسبب خصائص الجص

* قسم هندسة البناء والأشغالات / الجامعة التكنولوجية

زيادة زمن التجمد بزيادة نسبة الماء إلى الجص بعد حل غير سليما.

وقد ثبتت دراسة⁽²⁾ زيادة زمن التجمد بتأثير برنامج الحرق للإنتاج وتحت زيادة زمن التجمد إلى (20) دقيقة بدون التأثير على مقاومة الانضغاط بإضافة (0.3%) من الصمغ العربي أدى بدوره إلى تقصان نسبة الماء إلى الجص بمقدار (68%) وتحسن مقاومة الانضغاط بمقدار (7%).

قام (الجباري وأخرون)⁽³⁾ بدراسة لتحسين الخواص الفيزيائية للجص الفني بإضافة الجير الهيدروليكي المطفاً وبنسبة (20-2.5%) وكانت أفضل نسبة للإضافة (15%) حيث أعطت زيادة في زمن التجمد تراوحت من (42 - 57) دقيقة بدلاً من (4) دقيقة في حين قلت مقاومة الانضغاط من (16.2 - 7.5) نت/مم²، وكما وجد إن إضافة (60%) من مسحوق الحجر الجيري للجص الفني يزيد زمن التجمد إلى (32) دقيقة لكنه أدى إلى انخفاض مقاومة الانضغاط دون حدود المعاصفة القياسية العراقية.

أجرى (التعيسى وأخرون)⁽⁴⁾ دراسة تأثير إضافة كربونات الصوديوم Na_2CO_3 إلى الجص الفني حيث بينت الدراسة إن إضافة 9% من كربونات الصوديوم إلى الجص الفني أدت إلى زيادة زمن التجمد إلى 14.4 دقيقة ولوحظ هناك تقصان في مقاومة الانضغاط من 8.89 إلى 6.44 نت/مم².

وهناك دراسة أخرى⁽⁵⁾ حول تأثير تغير نسبة الماء المضاف وباستخدام مسحوق الحجر كمضاد إلى الجص الفني ولوحظ إن زيادة الماء مع ثبوت الخبرة المضافة يزداد زمن التجمد وتقل مقاومة الانضغاط . ومن البحوث الأخرى⁽⁶⁾ فقد تم استخدام مادتي الحجر الجيري المار من غربال رقم (100) والشريص حيث تم التوصل إلى زمن تجمد قدره 11 دقيقة عند إضافة الحجر الجيري بنسبة 12.5% والتي

مع مواد غريبة بنساب مقاومة وحسب درجة مقاوة الجص . والجنس هو المركب المتبلور لكبريتات الكالسيوم ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) وشكل بلوراته هي ابرية الشكل وقد يميل إلى اللون الأبيض مع زرقة خفيفة عندما يكون غير كامل التبلور وقد يحتوي على مواد سيليكونية أو طينية أو كلسية أو مركبات معدنية أو خليط منها تجعل لونه أبيض يميل إلى الرمادي أو الأحمر الفاتح وإن نسب هذه الشوائب لا تزيد عن 30% من مادة كبريتات الكالسيوم المائية وزنا .

إن الجص الفني هو جص محضر من نفس خامات الجص إلا أنه يحرق بأفران دوارة عمودية أو مائلة وبدرجة حرارة ثابتة وهو أكثر نعومة من الجص الميكانيكي وهو يستعمل لطلاء الطبقات الأخيرة في البياض أو في النقش واجزاء السقوف الثانوية ... الخ . وإن زمن تجمده أسرع من الجص الميكانيكي لعدم احتواه على المواد الشائنة والتي تزال منه بعد ملائمتها مع استخدام الجص الفني في البناء ولذا نلاحظ بأن مستخدميه يعانون من سرعة تجمده مما يتطلب السرعة في العمل وكثرة التلفيات .

لذا فقد تم في هذا البحث إمكانية زيادة زمن تجمد الجص الفني لأحد الأنواع المحلية التجارية باستخدام مضادات طبيعية متوفرة محلياً وبكلفة واطنة وهي الحجر الجيري المطحون وكربونات الكالسيوم والنورة المطفأة والكاولين والميكاوكاولين .

2- المبحث السابق:

أجرت مؤسسة دوكسيادس⁽¹⁾ دراسة عن مشاكل الجص والمنتجات الجصية في العراق التي تتعلق بنوعية المواد الأولية وطرق الإنتاج ، واستنتجت بأن نوعية المنتج غير متجانسة لاختلاف مصادر المواد الأولية وأختلاف مقالعها وإن قيم زمن التجمد للجص مختلفة ولنفس السبب أعلى وفي أغلب الأحيان ما يكون زمن التجمد قصير ، وووجد أن بزيادة نسبة الماء إلى الجص يزداد زمن التجمد وتقل مقاومة الانضغاط والوزن النوعي لذلك فإن

بنسبة 26.3% ونقصان في قوة معاير
الكسر بنسبة 14.4%.

3- المواد المستخدمة

3-1-3 الجص الفني :

تم استخدام أحد أنواع الجص الفني المتوفّر في الأسواق المحلية والمنتوج من قبل إحدى شركات القطاع الخاص ، وقد تم إجراء التحليل الكيميائي حسب المواصفة القياسية العراقية رقم (26)⁽⁹⁾ والمقارنة بحدود متطلبات المواصفة القياسية العراقية رقم (28)⁽¹⁰⁾ وكما مبين بالجدول (1) أدناه، وتم إجراء الفحوصات الفيزيائية حسب متطلبات المواصفة القياسية العراقية رقم(27)⁽¹¹⁾وكما موضح بالجدول (2).

زمن تجمد مساوي إليه عند إضافة مادة الشرص بنسبة 5%.

وبينت دراسة أخرى⁽⁷⁾ إمكانية زيادة زمن التجمد للجص الفني من 14 دقيقة إلى 29 دقيقة باستخدام خليط من حامض البوريك بنسبة 0.43% وأمونيا بنسبة 1.14% وكربونات البوتاسيوم بنسبة 1.28% ولوحظ بأنه بالإضافة إلى زراعة زمن التجمد بشكل كبير جداً عند مضاعفة نسبة حامض البوريك إلى 0.86% من وزن الجص الفني مع الإبقاء على النسبة المئوية الأخرى للمضافات الأخرى ثابتة.

وأوضحت دراسة أخرى⁽⁸⁾ بأنه بإضافة مخلفات صناعة السكر (المولاس) بنسبة 1.25% قد زاد زمن التجمد إلى 28 دقيقة مع نقصان مقاومة الانضغاط

جدول (1) التحليل الكيميائي للجص الفني

المكونات	النسبة المئوية (%)	النسبة المئوية (%)	النسبة المئوية (%) لحدود المواصفة القياسية العراقية رقم 28 لسنة 1988 (%)
CaO	39.58	26.7	لائق عن
MgO	0.08	0.25	لا تزيد عن
H ₂ O	3.82	9	لا تزيد عن
R ₂ O ₃	1.04	-	-
(SiO ₂) الشوانب	1.72	-	-
الفقدان بالحرق عند درجة 230	4.32	9	لا تزيد عن

جدول (2) الفحوصات الفيزيائية للجص الفني

نوع الفحص	النتائج	حدود متطلبات المواصفة القياسية العراقية رقم 27 لسنة 1988
درجة النعومة (%)	2	لا يزيد المتبقى على منخل رقم 16 عن 5 %
(القوام القياسي (%)	55	-
زمن التماسك (دقائق)	5	20 - 12
مقارنة الانضغاط (نت/مم ²)	11.7	5.88 لانقل عن
معايير الكسر (نت/مم ²)	4.0	1.96 لا يقل عن
قوة الصلادة (صدمة الكرة الساقطة) مم	3	لا يزيد قطر الاثر عن 5 مم

2-3 المضادات وفحوصاتها :

(12 - 25) مم ولمدة (6) ساعات ، تم اجراء التحليل الكيميائي للحجر المطحون حسب متطلبات (ASTM C25-1984) (12) وكما هو مبين بالجدول (3) ، وتم ايجاد التدرج الحبيبي وكما هو مبين بالجدول (4) .

1-2-3 الحجر الجيري المطعون : تم استخدام الحجر الجيري لمنطقة الموصل بعد طحنه بطاحونة مختبرية ذات كرات مصنوعة من البورسلين (porcelain) اقطارها تتراوح من

جدول(4) التحليل المنخلي للحجر المطحون

المتبقى على المنخل (%)	مقاس المنخل (مم)
0.13	1.18
0.37	0.6
18.18	0.3
26.55	0.15
28.34	0.75
20.45	Pan

جدول(3) التحليل الكيميائي للحجر المطحون

الاكاسيد (%)	النسبة المئوية (%)
CaO	54.19
SiO ₂	1.2
MgO	0.65
R ₂ O ₃	1.1
SO ₃	0.07
L.O.I نسبة 950 م	42.31

لكاربونات الكالسيوم المطحونة بدرجة عالية من النعومة لإيجاد التدرج الحبيبي وكما هو مبين بالجدول (6) .

2-2-3 كاربونات الكالسيوم : تم اجراء التحليل الكيميائي لكاربونات الكالسيوم وكما هو مبين في الجدول (5) وتم اجراء التحليل المنخلي

تحسين زمن التجمد للجص الفي العراقي باستخدام
مضادات طبيعية

(13) لسنة 1988 للنورة المطفأة (807)
وكما مبين بالجدولين (7) و (8) على
التالي.

مجلة الهندسة والتكنولوجيا ، المجلد 24، العدد 9، 2005

3-2-3 النورة المطفأة :

تم اجراء التحليل الكيميائي
والفحوصات الفيزيائية ومقارنتها مع حدود
متطلبات المواصفة الفياسية العراقية رقم

جدول (6) التحليل المنخل لكاربونات الكالسيوم

المتبقي على المنخل (%)	مقاس المنخل (مم)
0.6	0.6
1.8	0.3
22.5	0.15
75.1	Pan

جدول (5) التحليل الكيميائي لكاربونات الكالسيوم

الاكسيد	النسبة المئوية %
CaO	55.41
SiO ₂	0.18
R ₂ O ₃	0.26
المتبقي غير الذائب	1.0
L.O.I	43.39
درجة 950 م	

جدول (7) التحليل الكيميائي للنورة المطفأة

حدود المواصفة الفياسية العراقية رقم 807 لسنة 1988 %	النسبة المئوية للمركبات %	المركبات
85 كحد أدنى	88.9	CaO +MgO
5 كحد أعلى	0.75	MgO
5 كحد أعلى	3.67	{ SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃
-	0.71	المتبقي غير الذائب
5 كحد أعلى	1.99	CO ₂

جدول (8) الفحوصات الفيزيائية للتغرة المطفلة

نوع الفحص	نتائج الفحوص	حدود المعاصفة القياسية العراقية رقم 807 لسنة 1988
النعومة للمبقي على المنخل مايكرون (%)	5.1	10 % كحد أعلى
زمن الإطفاء (دقيقة)	12	15 - 5
درجة حرارة الإطفاء (°م)	75	70 % كحد أدنى

للكاواولين الأبيض :
تم استخدام أطيان الكاواولينات من
ترسبات منطقة دويخلة الواقعة في محافظة
الأنبار، ومكوناتها الكيميائية الأساسية H_2O ،

3-2-4 خام الكاواولين الأبيض :
تم استخدام أطيان الكاواولينات من
ترسبات منطقة دويخلة الواقعة في محافظة
الأنبار، ومكوناتها الكيميائية الأساسية H_2O ،

جدول (9) التحليل الكيميائي للكاواولين

الاكتاسيد	النسبة الوزنية (%)
SiO_2	51.27
Al_2O_3	32.82
Fe_2O_3	1.29
TiO_2	1.42
K_2O	0.35
CaO	0.62
L.O.I	11.18

4- التجارب العملية
4-1 درجة النعومة:
تم إجراء الفحص حسب المعاصفة
القياسية العراقية رقم (27) لسنة
(1988)⁽¹¹⁾.

5- الميناكافاولين :
تم الحصول على الميناكافاولين
وذلك بحرق أطيان الكاواولين
بدرجة (700)°م ولمدة ساعة واحدة والمجدول
(10) والجدول (11) يبيان نتائج
التحليل الكيميائي والتحليل المنخلي وعلى
التالي .

4-4 مقاومة الانضغاط :

تم اجراء فحص مقاومة الانضغاط بجهاز سعة (200) كيلو نيوتن ، وأجري الفحص لأنصاف العينات من المعاشير الناتجة من فحص معاير الكسر وحسب متطلبات المعاشرة القياسية العراقية رقم (27) لسنة 1988⁽¹⁰⁾ إذ قطع بالمنشار بطول (62.5) مم وتوضع بين صفيحتين من الفولاذ بالجهاز مثبطة وتجه بحيث تقارب مع بعضها ثم تسليط قوة بمعدل (1 كيلو نيوتن / ثانية) ولحين فشل النموذج ، يتم حساب معدل النتائج لثلاث نماذج على أساس المساحة المعرضة للضغط (2500) مم² .

4-2 القوام القياسي:

تم تحديد نسبة الماء الى الجص الفني المناسب للحصول على القوام القياسي بموجب المعاشرة القياسية العراقية رقم (27) لسنة (1988)⁽¹¹⁾ .

3-4 زمن التجمد :

تم اجراء الفحص حسب المعاشرة القياسية العراقية رقم (28) لسنة 1988⁽¹⁰⁾ باستخدام جهاز (Vicat) ، وهو الوقت منذ إضافة الماء الى الجص ولحين تجمد الجص ويستدل على ذلك من خلال الايرة الخاصة بالجهاز أعلاه عندما تترك بشكل حر ومنكرر الى ان تحصل إعادة في نزول الايرة من قبل الجص وتحصل على قراءة في الجهاز أكبر من الصفر .

الجدول (10) التحليل الكيميائي للميتاكاوازين

نسبة الملوحة المحجزة (%)	مقاس المدخل (مم)
0.0	0.3
11.8	0.15
14.7	0.075
73.5	Pan

الكتلية (%)	الاكتاسيد
58.46	SiO ₂
35.92	Al ₂ O ₃
1.31	Fe ₂ O ₃
0.90	CaO
0.07	MgO
0.04	Na ₂ O
-	SO ₃
1.40	L.O.I

والمواجهة لجوانب القالب أثناء الفحص ملامسة لمساند الجهاز سلط حمولة تتراوح من (600 - 6000 نت) بدقة (2%) تردد بمقدار (50 ± 10) نت / ثانية إلى أن تتكسر العينة وكما مبين بالشكل (1) ، يؤخذ معدل معاير الكسر لثلاث نماذج ويعبر عنه بميكانيونت / مم² ، يتم حساب معاير الكسر وفقاً المعادلة التالية :-

$$U = \frac{3PL}{2bh^2}$$

5-4 معاير الكسر :

تم اجراء هذا الفحص للنماذج (160*40*40 مم) حسب المعاشرة القياسية العراقية (27) لسنة 1988⁽¹¹⁾ والمعاشرة (ISO 3051 , 1973)⁽¹⁴⁾ بجهاز بسعة تحمل (10) كيلونيوتن ، تم تسليط الحمل المركز على منتصف مسافة العينة للنموذج المسند بمساند مدور نصف قطر التدوير (5) مم وعلى بعد (0.5 ± 100) مم عما إن العينة وضعت داخل الجهاز بحيث تكون السطوح الجانبية

بيانه في الفقرة أعلاه . فقد وصل زمن التجمد الى 10 دقائق لبعض نسب الإضافة للحجر والى 12 دقيقة عند إضافة كاربونات الكالسيوم بنسبة 10% ، هذا وبينت النتائج زيادة ملحوظة في زمن التجمد بلغت 27 دقيقة عند إضافة التورة بنسبة 27%. وإزداد زمن التجمد بشكل طفيف عند إضافة الكاولين والميتاكاولين فقد بلغ 9 و 12 دقيقة على التوالي لبعض نسب الإضافة ، وكما هو مبين في الشكل (3).

3-5 مقاومة الإنضغاط :

كانت مقاومة الإنضغاط للخلطة المرجعية للجص التقني 13.81 نت/ م^2 لنمذاج المواشير و 15.7 نت/ م^2 لنمذاج المكعبات . أظهرت إضافة الحجر الى الجص زيادة في مقاومة الإنضغاط بنسبة 5% عن الخلطة المرجعية بسبب النعومة العالية للحجر المطحون الذي يملا المسامات الموجودة ضمن النموذج كما في الشكل(4). وبينت الخلطات التي اضيفت اليها كاربونات الكالسيوم زيادة في مقاومة الإنضغاط بنسبة 9.78% بسبب كون هذا المضاف أدى الى التقليل في نسبة الماء/الجص وكذلك النعومة العالية للمضاف التي ادت بدورها الى مليء المسامات الموجودة ضمن النموذج كما في الشكل(5)، اما عند إضافة التورة الى الجص أوضحت النتائج زيادة في مقاومة الإنضغاط بلغت 34.1% لبعض نسب الإضافة قد يعود بسبب الى احتمال حدوث كربنة كما في الشكل (6).

ويلاحظ ان مقاومة الإنضغاط قلت بنسبة 13.64% و 18.53% لبعض نسب الإضافة من الكاولين والميتاكاولين وعلى التوالي بسبب قابلية امتصاص الماء العالية للكاولين والميتاكاولين وزيادة نسبة الماء/الجص الازمة للحصول على القوام القياسي وكما في الشكلين (7) و (8) على التوالي .

$$\begin{aligned} U &= \text{قوة معاير الكر} (\text{نت}/\text{م}^2) \\ P &= \text{القوة القصوى المسببة لفشل} \\ &\text{النموذج (نت)} \\ L &= \text{المسافة بين نقطتي الارتكاز (100) م} \\ b &= \text{العرض (40) م} \\ h &= \text{الارتفاع (40) م} \end{aligned}$$

5- النتائج والمناقشة :

1-5 القوام القياسي :

كانت نتائج القوام القياسي للخلطة المرجعية هي 55% للجص التقني ، وتغيرت هذه النسبة حسب المضافات المستخدمة ، فقد زادت نسبة القوام القياسي بمقدار 34.5% لبعض الخلطات عند استخدام الحجر الجيري المطحون ، وزادت بمقدار 14.5% لبعض الخلطات عند استخدام التورة المطفاء وتعود الزيادة بسبب النعومة العالية للحجر والتورة المطفاء . كما أظهرت بعض الخلطات نقصان نسبة الماء الازمة للحصول على القوام القياسي بنسبة قد تصل الى 11% عند استخدام كاربونات الكالسيوم الذي يعمل على تعليب حبيبات الجص والتقليل من معدل ذوبان الجص هذا وأظهرت الخلطات الحاوية على خام الكاولين والميتاكاولين زيادة بنسبة 5.5% بسبب النعومة العالية لخام الكاولين والميتاكاولين وقابلية الامتصاص العالية للماء ،وكما هو مبين في الشكل (2) .

2-5 زمن التجمد :

أظهرت نتائج زمن التجمد للجص التقني للخلطة المرجعية هي 5 دقائق ، حيث ازداد هذا الزمن لجميع نسب الإضافة للمواد المختلفة ويعتقد بسبب نعومة المسواد المضافة والتي تعمل على تعليب حبيبات الجص مما يعرقل وصول الماء الى بلورات الجص بالإضافة الى زيادة نسبة الماء الى الجص الازمة للوصول الى القوام القياسي عند استخدام المضافات المختلفة وكما تم

٠ بنسية 20.7% و 18.53% عند
إضافة الميتاكاولين بنسية 3% و 5%
وعلى التوالي .

5- إنخفاض معاير الكر للجص الفسي وبشكل ملحوظ لجميع نسب الإضافة لمادتي كاريونات الكالسيوم والنورة المطفأة، وزيناته بنسبة 10.17% عند إضافة الحجر بنسبة 2.5%

6- ومن مما نقدم أعلاه يمكن الاستنتاج بأن إضافة الحجر بنسبة 2.5% وزناً يعمل على تحسين زمن التجمد ومقاومة الانضغاط ومعاير الكسر للجص الفني وبشكل ملحوظ ، في حين إضافة النورة المطفأة بنسبة 2.5% وزناً تعمل على تحسين زمن التجمد ومقاومة الانضغاط فقط .

7 - المصادر

- 1- Reprint from Doxiad -QBE-5, "Survey of the problems of Juss and Juss production in Iraq", Building Research Centre, Baghdad 1969, pp 1-58.
 - 2-Taneja G., Al-Ramadani K., "Development of Gypsum Plaster Products for Use in Buildings". Building Research Centre, Baghdad, R.P. 77/88, pp.37-40, 1983.
 - 3- الجاري، صبحي والحمداني، فراس بخل، "تحسين الخواص الابزارية للجص الفني باستعمال المواد المضافة"، وقائع بحوث المؤتمر العلمي الخامس، مجلس البحث العلمي، المجلد الرابع، الجزء (1)، 1989، ص 102-118.
 - 4- النعيمي، سرمد فخري والهديسي، ريا ياسين، "اصافة مواد لفقيس زمن تفاصيل الجص الفني والبوريق"، هيئة المعاهد الفنية، معهد التكنولوجيا، 1993، ص 81.
 - 5- طارق حداد ، "تحسين مواصفات الجص الفني العراقي ". الجامعة التكنولوجية ، بغداد، 1980.

٤-٥ معايير الكسر

أوضح النتائج زيادة في معاير الكسر وصلت الى 10.17% عند اضافة الحجر بنسب معينة وبهذا زيادة طفيفة جداً بنسبة 11.75% عند استخدام كاربوونات البوتاسيوم. وبينت النتائج انخفاض ملحوظ بنسبة 54.38% لبعض نسب الاصناف للتلوة بسبب عرقنة تكون الشبكة البلورية بزيادة نسبة المضاف وزيادة نسبة الماء/الجص الازمة للحصول على القوام القياسي وكما هو موضح في الاشكال (9) و (10) و (11).

6- الاستنتاجات :

من خلال المواد والمحذفات الأخرى المستخدمة في هذه الدراسة ، تم الاستنتاج مايلي :-

١- إمكانية زيادة زمن التجدد للجسم الفي من ٥ دقائق إلى ٢٧ دقيقة عند إضافة التوره المطهاة بنسبة ١٥% كثسيه وزنيه من الجسم الفي .

2- إمكانية مضاعفة زمن التجمد للجص
اللfini (أو الوصول إلى أكثر من الحضف
أحياناً) عند إضافة الحجر المطحون بنسبة
15% وكربونات الكالسيوم بنسبة 10%
والكاولين بنسبة 5% والميتكاوزيلين بنسبة
5% عند إضافة هذه المواد كل على إنفراد.


- زيادة مقاومة الانضغاط للجص الفني :
• بنسبة 5% عند إضافة الحجر المطحون بنسبة 2.5% كنسية وزينة .
- بنسبة 9.78% عند إضافة كاربونات الكالسيوم بنسبة 5% كنسية وزينة .

- **المطفلة بنسبة 2.5 % كسبة وزنية .**


4- إنخفاض مقاومة الإنتشار للجنس
الفنى :

- بنسبة 13.64% عند إضافة الكاتوليين بنسبة 1% ويزداد الانخفاض إلى نسبة الكاثوليين تصل إلى 28% عند إضافته بنسبة 5%.


- 11- المواصفة القياسية العراقية/م رقم 27 لسنة 1988 ، "الفحوص الفيزيائية للجص للأغراض البناء" ، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
- 12-ASTM C25-88. "Standard method for Chemical Analysis of Limestone", Annual Book of ASTM Standards American Society for Testing and Material, Vol. 04.01, pp. 9-31, 1989.
- 13- المواصفة القياسية العراقية/م رقم 807 لسنة 1988 ، "الجير المستعمل في البناء وفي إنتاج المواد البناءية" ، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
14. ISO 3051, "Gypsum Plasters Determination of Mechanical Properties", 1973.
- 6- أحمد تاج الدين ، "دراسة إمكانية زيادة زمن التجدد للجص الفني العراقي" ، الجامعة التكنولوجية ، بغداد ، 1990 .
- 7- وليد عبد الرزاق ، "تأثير بعض المضافات الكيميائية على زمن التجدد للجص الفني العراقي" ، مجلة الهندسة والتكنولوجيا ، المجلد 23 ، العدد 1 - 2004 .
- 8- لمي سعدي ، "تحسين خواص الجص باستخدام المواد المضافة" ، بحث ماجستير،جامعة التكنولوجية /قسم هندسة البناء والإنشاءات ، 2004 .
- 9- المواصفة القياسية العراقية/م رقم 26 لسنة 1988 ، "التحليل الكيميائي للجص" ، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
- 10- المواصفة القياسية العراقية/م رقم 28 لسنة 1988 ، "الجص للأغراض البناءية" ، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .




الشكل (1) طريقة فحص معابر الكسر




الشكل (2) العلاقة بين القوام القياسي للجص القفي ونسبة الإضافة للمواد المختلفة




الشكل (3) العلاقة بين زمن التجمد للجص القفي ونسبة الإضافة للمواد المختلفة




الشكل (4) تأثير نسب اضافة الحجر على مقاومة الانضغاط للجص ولاعمار مختلفة




الشكل(5) تأثير نسب اضافة كاربونات الكالسيوم على مقاومة الانضغاط للجص ولاعمار مختلفة




الشكل (6) تأثير نسب اضافة التوره المطفأة على مقاومة الانضغاط للجص ولاعمر مختلفة




الشكل (7) تأثير نسب الاضافة لخام الكاولين على مقاومة الانضغاط للجص ولاعمر مختلفة



الشكل (8) تأثير نسب الاضافة للميتاكاولين على مقاومة الانضغاط للجص ولاعمار مختلفة




الشكل (9) تأثير نسب اضافة الحجر على معاير الكسر للجص ولاعمار مختلفة



الشكل (10)

١٠) تأثير نسب اضافة كاربونات الكالسيوم على معاير الكسر للجص ولاعمر مختلفة



الشكل (11) تأثير نسب اضافة التوارة المطفأة على معاير الكسر للجص ولاعمر مختلفة