

تأثير الحرق المختزل على النتائج اللونية لمركبات السيلينيوم (Se) والكاديوم (Cd) باستخدام أنواع زجاج خزف مختلفة

أفنان عبد اللطيف كريم

جامعة بغداد/ كلية الفنون الجميلة

Afnannlatef@gmail.com

أ. د. أحمد الهندلوي

جامعة بغداد/ كلية الفنون الجميلة

Dr.ahmed.al-jindawi@cofarts.uobaghdad.edu.iq

الملخص

هدف النتائج اللونية لكل من السيلينيوم والكاديوم في عملية الاختزال وباستخدام انواع زجاج خزف مختلفة حيث أن مشكلة البحث هو الكشف عن الالوان الناتجة من عملية الاختزال وتناول الفصل الثاني نبذه عن كل من اوكسيد السيلينيوم (SeO) والكاديوم (CdO) وعملية الاكسدة والاختزال واستعمال الفرن الكهربائي في عملية الاختزال حيث ظهرت نتائج مختلفة من التدرجات اللونية في انواع زجاج متعددة .
- الكلمات المفتاحية : أختزال السيلينيوم (SeO) والكاديوم (CdO) بأستخدام انواع زجاج مختلفة .

Abstract

The aim is the color results for both selenium and cadmium in the reduction process and using different types of ceramic glass, as the problem of searching for the hydrogen peroxide resulting from the reduction, and the second chapter, an overview of both selenium oxide (SeO) and cadmium (CdO), with the success of oxidation and reduction and the use of an electric furnace in this method. By reduction, differences in color shades appear in various types of glass.

Keywords: Reduction of selenium (SeO) and cadmium (CdO) using different types of glass .

الفصل الأول/ الاطار المنهجي للبحث

١-١ مشكلة البحث

أن للحرق تأثير كبير على عمليات إنتاج الاعمال الخزفية المتنوعة على مختلف الازمان وذلك للوصول الى نتائج جديدة من خلال التجارب والتي تساعد بشكل واسع لإمكان البحث في مواضيع جديدة في عمليات الحرق وتقنيات مختلفة وما تؤدي الى تغيرات على النتائج النهائية للخزف وذلك يكون من خلال معرفة الخصائص.

أن أكسيد السيليونيوم (SeO) و الكاديوم (CdO) ذو خصائص قاعدية صاهرة فضلاً عن أنهما يظهران ألوان مميزة في أجواء الحرق المختزل وبخاصة في زجاج الحرارة الواطئة ، لذلك مشكلة البحث هي

أمكانية الحصول على نتائج لونية من خلال تأثير الحرق المختزل لمركبات السيليونيوم (SeO) والكاديوم (CdO) وبأستخدام أنواع زجاج مختلفة .

٢-١ أهداف البحث

يهدف البحث الحالي الى الحصول على تدرجات لونية مختلفة لمركبات الكاديوم (CdO) والسيليونيوم (SeO) بحالة الاختزال وتأثير هذه النتائج على الجوانب الجمالية للأعمال الخزفية .

٣-١ حدود البحث

١- الأطيان

كاؤلين أبيض (دويخله) ، رمل مطحون (أرضمة)

٢- انواع الزجاج

زجاج قلوي ، زجاج رصاص

٣- مركبات التلوين

أوكسيد الكاديوم (CdO) ، أوكسيد السيلينيوم (SeO)

الفصل الثاني / الأطار النظري والدراسات السابقة

١-٢ الأطار النظري

١-١-٢ الزجاج (مكوناته)

١- الحوامض : السليكا (SiO_2) : تعد السليكا (SiO_2) المكون الرئيس للزجاج وهي أهم أكاسيد المجموعة الحامضية إذ أن نسبتها هي التي تحدد درجة حرارة نضج طلاء الزجاج ، وارتفاع محتواها في تركيب الزجاج يرفع من تحمل وصلابة الزجاج ومقاومته للخدش والتفاعلات الكيميائية ، وللسليكا ثلاثة اشكال بلورية رئيسة هي الكوارتز (Quartz) والتريديمايت (Tridymite) والكرستوبلايت (Cristobalite) والتي تختلف في طريقة ترتيب ذرات السليكون والأوكسجين داخل التركيب البنائي ، ويكون التريديمايت والكرستوبلايت صيغ السليكا في درجات الحرارة العالية اما الكوارتز فهي الصيغة المستقرة الى درجة حرارة (870°C) (م . (Green, 1975, p. 60)

٢- المتعادلة : الألومينا (Al_2O_3) : تعد الألومينا من اهم الأكاسيد ذات التفاعلين أو الأكاسيد المتعادلة ، إذ تنصهر بدرجة حرارة عالية تصل (2050°C) ، ونادراً ما توجد الألومينا بشكل نقي طبيعياً ، أن وجود الألومينا مهماً جداً لأنها تعمل على تثبيت الزجاج على سطح الجسم الفخاري ويزيد من مدة ثبات السائل المنصهر على الجسم الفخاري مما يساعد على توافر وقت أكثر للنضج من أجل الحصول على سطح خزفي متجانس فيزيائياً من حيث الانتشار وكيميائياً من حيث اطالة مدة النضج ، وكذلك تزيد الألومينا من لزوجة الزجاج ، وصلابته ، ويعد الطين من اهم مصادر الحصول على الألومينا ، كما تتوفر الألومينا في جميع انواع الفلسبارات. (Shackelford, 2006, p. 95)

٣- القواعد :

أكسيد الصوديوم (Na_2O) : يتصف بالانصهارية الشديدة ويستعمل في كل انواع التزجيج الواطئ الحرارة ، وإن شيوع استعماله ناتج من شدة انصهاريته ولمعان التزجيج الذي يحتويه اضافة الى إذابته التفاعلية الجيدة في منصهر الزجاج ، وكما يؤدي الى زيادة معامل التمدد الحراري للتزجيج ، والذي يتسبب في سيولة السائل الزجاجي في درجات الحرارة المتوسطة والعالية مما يساعد على ملائمة الزجاج لأغلب الاجسام الفخارية ولكن هذه السيولة ومعامل التمدد العالي يوديان الى ظهور تكسرات وتصدعات في سطح التزجيج الذي يحتوي على كمية جيدة منه ، وتكون استجابته لتأثيرات الاكاسيد اللونية جيدة ، ومن أهم مصادره (Shackelford, 2006, p. 97)

١- كاربونات الصوديوم (Na_2CO_3)

٢- الفلسبار صوديوم ($\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$)

٣- البوراكس ($\text{Na}_2\text{O} \cdot 2\text{B}_2\text{O}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)

- **أكسيد البوتاسيوم (K_2O)** : يشبه تأثيره أكسيد الصوديوم الا انه اقل منه نشاطاً وفاعلية ويبدأ نشاطه في درجة حرارة (750°C) وينتج زجاجاً لماعاً ، ان اضافة أكسيد البوتاسيوم تؤدي الى تقليل اللزوجة ، ويعد افضل بقليل من أكسيد الصوديوم في مقاومته للإذابة والتآكل الا إنه لا يستعمل لوحده كأكسيد قاعدي لان الناتج يكون هشاً وضعيفاً ومتصدعاً فيضاف مع غيره من القواعد. (Edition, 2005, p. 103)

- **أكسيد المغنسيوم (MgO)** : يعد أكسيد المغنسيوم من الاكاسيد المنصهرة في درجات الحرارة العالية وتبلغ درجة انصهاره تقريباً (2800°C)، ويعد ذا فعالية في درجة حرارة تقارب (1200°C) إذ يقلل كثيراً من معامل التمدد الحراري ، وكما إن اضافة نسبة قليلة منه تؤدي الى تقليل تصدع التزجيج وزيادة مقاومة الاجهادات الميكانيكية ويعمل على زيادة الشد السطحي (Edition, 2005, 109)

- قاعدة سيغر (seger) : يمكن وصف زجاج الخزف بكونه صيغة كيميائية قائمة على حسابات دقيقة وتتكون من ثلاثة مركبات وهي المركبات الحامضية (RO_2) والمركبات القاعدية (RO, R_2O) والمركبات المتعادلة (R_2O_3) وقد تطور مفهوم الزجاج على يد العالم الألماني (سيغر) (seger) الذي وضع نظاماً لمركبات الزجاج سميت باسم (seger formula) إذ وضع سيغر مخططاً يوضح فيه الحد الأدنى والأعلى بين المجاميع المكونة للزجاج لتحديد درجة الحرارة والشفافية والعتمة حسب قاعدة سيغر.

جدول (١-٢) يبين الحد الأدنى و الأعلى بين المجاميع المكونة للزجاج (الجلبي، ٢٠١٣، ص ٤٠)

أنواع الزجاج	RO_2	R_2O_3	RO, R_2O
زجاج واطئ الحرارة	٢	-	١
زجاج عالي الحرارة	٤	-	١
زجاج شفاف	١٠	١	-
زجاج معتم	٥	١	-

٢-١-٢ الملونات (SeO , CdO)

- أوكسيد السيلينيوم (Selenium) : هو عنصر كيميائي رمزه SeO وعدده الذري ٣٤ يقع ضمن عناصر الدورة الرابعة وفي المجموعة السادسة عشر في الجدول الدوري يصنف هذا العنصر كيميائياً ضمن اللافلزات وقد أعلن بيرسيليون اكتشافه للسيلينيوم سنة (١٨١٧م) وأعطاه هذا الاسم اشتقاقاً من الكلمة سيلينه وتعني القمر ، وبما أنه يقع ضمن مجموعة الأوكسجين بالتالي فهو من الكالكوجينات (Corporation, 1876, 116) ، للسيلينيوم خواص تأتي وسطاً بين خواص العنصرين الواقعين فوقه وتحتة وهما الكبريت (S) والتيلوريوم (Ti)، كما انه له تشابه في الخواص مع الزرنيخ ايضاً من النادر العثور على السيلينيوم في حالته العنصرية في الطبيعة لكنه عادةً ما يرافق الكبريت في معادن الكبريتيدات (Levinshtein,

(1992,77-79)، يشكّل السيليونيوم مثلاً هو الحال مع الكبريت العديد من المتأصلات (اختلاف الأشكال الظاهرية مع اختلاف البنية الداخلية لنفس العنصر)، والتي تتحوّل فيما بينها عند حدوث تغيّرات في درجة الحرارة ، عند استحصال السيليونيوم من تفاعل كيميائي فهو غالباً ما يكون على شكل مسحوق لا بلّوري ذي لون أحمر والذي يؤدّي صهّره السريع عند درجات حرارة تتجاوز ٢٢٠٠م إلى تحوّله إلى شكل زجاجي أسود، والذي غالباً ما يباع تجارياً على شكل حبيبات خَرَزِيّة ؛ يؤدّي استمرار التسخين إلى الحصول على بخار أصفر من السيليونيوم وأن للسيليونيوم الأسود بنية معقّدة وغير منتظمة ، وهي تتألّف من حلقات بوليميرية يصل فيها عدد الذرّات إلى حوالي ١٠٠٠ ذرّة لكل حلقة (Corporation, 1876,85). يوجد السيليونيوم الأسود على شكل حبيبات هشة ذات مظهرٍ لمّاع ، وهو قابل للانحلال في ثنائي كبريتيد الكربون CS_2 ، يؤدّي تسخين السيليونيوم الأسود إلى تَلَيُّنه عند حوالي الدرجة ٥٠٠م ، ومن ثمّ يتحوّل إلى الشكل الرمادي عند الدرجة ١٨٠٠م ؛ ويمكن أن تقلّل عتبة التحوّل الحراري بوجود آثار من الهالوجينات أو الأمينات (Brian, 1998,89).

- **الكادميوم (Cadmium) :** أو الغَزِين، رمزه الكيميائي العربي غر، من غَرِيَ به أي لَرِقَ به، ذلك أنه فلزّ يستعمل لطلي الفلزّات الأخرى لحمايتها من الصدأ هو عنصر كيميائي له الرمز Cd والعدد الذري ٤٨ في الجدول الدوري للعناصر وقد اكتُشف الكادميوم عام (١٨١٧م) من قبل فريدريك ستروميري في ألمانيا أصل الاسم مشتق من الكلمة اللاتينية cadmia ومعناها كربونات الخارصين أو مشتق من الكلمة اليونانية kadmeia ولها نفس المعنى المذكور الكادميوم عنصر فلزي لين قابل للسحب لونه أزرق يميل إلى البياض الكادميوم يذوب في الأحماض ولا يذوب في القلويات (موريس 18, 1990,) ، الكادميوم المغلي ينتج عنه أبخرة صفراء سامة يمكن للكادميوم أن يسبب مشاكل صحية كثيرة يحصل على الكادميوم كمنتج ثانوي من تنقية الخارصين ، يستخدم الخارصين في عملة الطلاء الكهربائي لعدد من الفلزّات الأخرى وفي صناعة البطاريات كما يدخل في صناعة المفاعلات

النوعية ؛ نظرًا لامتناعه العالي للنيوترونات كما تدخل مركباته في صناعة الأصباغ ، عنصر فلزي طري يوجد مع النحاس والزنك وخامات الذهب ، والبطاريات وحماية المفاعلات الذرية واللحام والعنصر سام وأملحه كذلك ، وأخطر طريق للتعرض للكاميوم هو استنشاق الدخان المحتوي على الكاديوم قد يؤدي إلى الالتهاب الرئوي ، والوذمة الرئوية، ثم الوفاة (العناصر الكيميائية (فكرة تصنيفها الدوري) ، ٢٠٠٥ ، ١٦-٢٥).

٢-١-٣ اختزال أكاسيد العناصر الانتقالية (Reduction) : لابد من التطرق للجو المؤكسد الذي يؤدي الى تكون الخزف أولاً ثم إجراء عملية الاختزال والتي هي نزع الأوكسجين المتحد كيميائياً مع العنصر المعدني (الفلز) في الزجاج ، وذلك باتحاده مع الكربون الناتج من حرق المواد العضوية أو غير العضوية وذلك بمعزل عن الهواء إذ يستعمل الخزاف عملية الاختزال من أجل الحصول على ألوان مختلفة من أوكسيد واحد في الطين والزجاج تتم هذه العملية من خلال السيطرة على جو الفرن في مرحلتي الحرق والتبريد، إذ تعلق فتحات الفرن مع دخول المادة المختزلة إليه في حرارة معينة يتحد الأوكسجين مع الكربون ليكون (CO_2) ، وعندما ينفذ كل الأوكسجين من جو الفرن سوف يتكون (CO) وهو غاز قلق ولكي يتحول إلى (CO_2) مرة أخرى يتطلب سحب الأوكسجين من القطعة الخزفية مما يؤدي إلى اختزالها. (صالح، ١٩٨٢، ٦٤)

يؤثر الجو المختزل في بعض مكونات الأطنان ، إذ أن الألومينا والسليكا لا تتأثر بالاختزال بل تبقى ثابتة في حين يقع تأثير الاختزال في مظهر الطين ، إذ يسبب ظهور اللون الأسود أو الرمادي الناتج من ترسب الكربون في مسامات القطعة الفخارية وأن التأثير الرئيس للاختزال في الأطنان يأتي من التغير الحاصل في أوكسيد الحديد الداخل ضمن تركيب بعض الأطنان والذي يعطي بعد الاختزال ألوان البني أو البني الفاتح المتدرج إلى الرصاصي أو الأسود. (البديري، ٢٠٠٢، ٣٠)

أن حالة الاختزال (Reduction) قد لا تؤثر على بعض مكونات الأتبان إذ أن الألومينا (Al_2O_3) والسليكا (SiO_2) تكون مرتبطة بأواصر قوية تبقىها ثابتة ، في حين يقع تأثير الاختزال في مظهر الجسم الفخاري إذ يسبب ظهور اللون الأسود أو الرمادي الناتج عن نقص الأوكسجين في تركيبها الكيميائية واحد هذه الأكاسيد هو أكسيد الحديد الأحمر (Fe_2O_3) الداخل ضمن تركيب الطين الذي يعطي لوناً بنياً أو البني الفاتح المتدرج إلى الرمادي أو الأسود في حال يكون فيها الاختزال بصورة جيدة . (ريان، ١٩٨٦، ٧١)

- **تأثير الاختزال على ملونات الزجاج :** أن المواد المكونة للزجاج تكون بهيئة أكاسيد أو بصيغ أخرى كالنترات أو الكربونات وغيرها ولكن عند الحرق جميعها تتحول إلى أكاسيد على شكل معادن مرتبطة بالأوكسجين ولكن بأعداد تأكسدية مختلفة كأوكسيد الرصاص (PbO) والألومينا (Al_2O_3) والسليكا (SiO_2) في عملية الاختزال يحدث سحب للأوكسجين من الأكاسيد المكونة للزجاج وهذه الأكاسيد تكون ذات ارتباط ضعيف عند درجات الحرارة المناسبة لذا للاختزال تأثيرات مختلفة على الزجاج منها تغيير النتائج اللونية لبعض الأكاسيد والتي يكون ضبابياً أو لمعاناً و أحياناً بريقاً ، ان معظم أكاسيد الزجاج لا تتأثر بالاختزال بسهولة كالألومينا والسليكا وأكاسيد الكالسيوم والبوتاسيوم والباريوم لكونها مستقرة ولا يمكن اختزالها الى حالتها المعدنية بسهولة ولكن البعض من المواد المكونة للزجاج تتأثر بالاختزال كأوكسيد الرصاص مثلاً ولكن تأثير أوكسيد الرصاص بالاختزال سلبي إذ يفقد الأوكسجين أوكسجينه الضروري لتكوين الزجاج . (Britt, 2007, 46)

- **تأثير الاختزال على أكاسيد التلوين في الزجاج :** في عملية الاختزال تتأثر الألوان الناتجة من الأكاسيد فقد تكون معكوسة أو ألوان مختلفة وأحياناً لا يتأثر لون الزجاج بفعل الاختزال ولابد من الإشارة الى ان الألوان التي يمكن الحصول عليها في الزجاج من عملية الاختزال هي اقل مما تنتج عنه في الأكسدة . (القيسي، ٢٠٠٣، ٤٨)

٢-١-٤ حالات التفاعل المنتجة للون في زجاج الخزف : يعتمد التلوين في زجاج الخزف على الامكانية اللونية للعناصر الانتقالية المضافة إلى تركيبته ، والتي تتفاعل بثلاث حالات أساسية هي: حالة التفاعل الأيونية هي الحالة التفاعلية الأوسع استعمالاً في تلوين زجاج الخزف ، والتي يتم فيها إضافة العناصر المعدنية بهيأة أكاسيد مباشرة إلى خلطات الزجاج مثل أكسيد النحاس (CuO) أو أكسيد الحديد (Fe₂O₃) أو أكسيد الكوبلت (CoO) وغيرها ، إذ ينتج اللون من الأيون اللوني المذاب في تركيب التزجيج كجزء من تركيب شبك السيلكا ويقدر اللون من خلال الحالة التأكسدية وعدد الأواصر لذلك الأيون ، فمثلاً في حالة الحديد الثلاثي (Fe³⁺) أو الكوبلت الثنائي (Co²⁺) أحياناً يأخذ هذا الأيون مكان السليكا (SiO₂) في الشبك مكون الشبك محيط رباعي ليعطي لونا بنيا عميقاً وأزرقاً على التوالي ، لكن إذا تصرف كمعدل للشبك (سداسي) يعطي لوناً أصفرًا ضعيفاً ووردياً على التوالي لبعض الأيونات القابلة على التواجد في الحالتين الرباعية والسداسية فينتج عنها لون أعمق وأقوى مما لو كان بحالة واحدة . (الجلبي، ٢٠١٣، ٤٨)

٢-٢ الدراسات السابقة

١- دراسة جرد

استعمل الباحث في هذه الدراسة طينة دويخلة البيضاء ومسحوق الفخار والكوارتز لتكوين خلطة طينية نماذجية ، كما استعمل زجاج ستون وير (Stoneware) العالي الحرارة فضلاً عن استعمال أكاسيد لونية هي أكسيد الحديد الأحمر و كاربونات النحاس و أكسيد القصدير ، كما تمت عملية الحرق باستعمال الفرن الغازي الحرق الزجاج بدرجة حرارة 1250°م أهم النتائج اللونية التي توصل إليها الباحث في هذه الدراسة هي كالآتي : ١- زيادة التقلص وقلة مسامية الجسم الفخاري المختزل مقارنة بالمؤكسد في العالي الحرارة ويعود ذلك الى ازدياد حالة التزجج Vitification نتيجة تحول أكسيد الحديد الأحمر إلى الأسود ذي التصرف القاعدي وفقدان بعض من أوكسجين ترابط بنية الزجاج .

٢ - حقق الاختزال افضل نتائج في الزجاج العالي الحرارة من خلال ازدياد فعالية المواد وانصهارها العالي.

تشترك دراسة زيد لقمان الهلالي مع الدراسة الحالية في عملية الاختزال وكذلك تشترك في استعمال أكاسيد ملونة لكن الاختلاف هو أن دراسة زيد لقمان الهلالي تم استعمال ثلاث خلطات تزجيج بالإضافة إلى استعمال نسب متعددة من أكاسيد التلوين بينما في الدراسة الحالية استعملت خلطة تزجيج واحدة ونسب أكاسيد تلوين ثابتة والاعتماد على برنامجين للحرق المختزل للحصول على نتائج لونية مختلفة لكل برنامج حرق .

٢- دراسة جرد (٢٠١٨)

استخدم الباحث في هذه الدراسة الكاؤولين المحلي والطين الناري والرمل الزجاجي ومسحوق الفخار لتكوين خلطة طينية نموذجية ، كما استخدم الزجاج القلوي الشفاف فضلاً عن استخدام ملونات (صبغة صفراء ، صبغة حمراء ، صبغة زرقاء بالإضافة إلى أكسيد النحاس المستخدم في الاختزال ، تمت عملية الحرق بواسطة فرن كهربائي وفرن يعمل بالوقود الغاز المسال) بدرجة حرارة ١١٥٠ للفخر و ٩٠٠-١١٠٠ للزجاج و ٥٠٠ للاختزال.

اهم النتائج التي توصل اليها الباحث في هذه الدراسة هي كالآتي:

١- يمكن انتاج خزف مختزل باستخدام الميثانول .

٢ ثم الحصول على سطح مختزل باستخدام محلول اوكسيد النحاس بدون زجاج وعلى السطح الفخاري .

٣ ارتفاع نسبة الاضافة إلى (٣٩-٤٠-٥٠) ادى الى تبلور جزئيات اوكسيد النحاس على السطح وظهور لون المعدن بشكل واضح .

تشترك دراسة حيدر صباح جرد مع الدراسة الحالية في اختزال أكسيد لكن الاختلاف هو أن دراسة حيدر صباح جرد تم حرق الزجاج بدرجة حرارة ٩٠٠-١١٠٠ وتمت عملية الاختزال خارج الفرن و تم استخدام نسب مختلفة من أكسيد النحاس بينما في الدراسة الحالية تم حرق

الزجاج بدرجة حرارة (٩٥٠° م ، ٨٥٠° م) وتم استخدام الاختزال داخل الفرن وتم استخدام نسبة ثابتة من الأكاسيد .

الفصل الثالث: اجراءات البحث

٣-١ منهج البحث : تم اعتماد المنهج التجريبي كونه الأكثر ملاءمة لتحقيق اهداف البحث.

٣-٢ المواد المستخدمة في البحث:

١- خلط الأتيان : اختيرت المواد الأولية لتحضير الطينة في درجة حرارة (١٠٠٠° م) إذ اختيرت طينة الكاؤولين البيضاء وذلك لتوفرها محليا ولكونها ذات نسبة منخفضة الاوكسيد الحديد Fe_2O_3 .

وقد عدلت الطينة باضافة مواد غير لدنة اليها كالآتي: (رمل مطحون)

لتصبح الخلطة النهائية كالآتي :

الكاؤولين	رمل مطحون
٧٠%	٢٠%

٢- تحضير الخلطة الطينية وتشكيل النماذج : تم وزن المواد الأولية (كاولين و رمل مطحون) وخلطها بماء و بعدها تم التخلص من الماء الفائض بعد ترسب المواد للتخلص من الاملاح الذائبة والمواد العضوية الطافية أن وجدت ثم بعدها تم تمرير الخليط بمنخل ذي نفاذية (Mesh ٤٠) بعدها وضع في احواض مسطحة ذات أرضية من القماش السميك لترشيح وتبخير الماء الزائد حتى تحولت الخلطة الطينية إلى عجينة ذات الدونة مناسبة للتشكيل .

نفذت النماذج على شكل اقراص بقطر ١٠ سم وسمك ١ سم .

٣- حرق النماذج الطينية : حرقت النماذج في فرن كهربائي وفق برنامج حرق بطيء لغاية درجة حرارة ١٠٠٠° م .

٥- مركبات تلوين الزجاج : أوكسيد السيليونيوم وأوكسيد الكاديوم

٧- تهيئة وتطبيق الزجاج :

جدول تحضير خلطات الزجاج

زجاج رصاص	زجاج قلوي
٧٠٪ رصاص	جاهز
٢٠٪ رمل سليكي	جاهز
١٠٪ ch cly	جاهز

تم وزن ١٠٠ غم من الزجاج مضافا لها وزن الملونات فوق النسبة المئوية ، ثم اضيف الماء بكمية مناسبة من اجل تحقيق مزيج قابل للتطبيق بواسطة السكب .

٣-٣ برنامج الحرق

١- حرق الزجاج : أجري الحرق بدرجة حرارة ٩٥٠ م° في الفرن الكهربائي وتم الاختزال بأستخدام مادة النفثالين بعد أتمام عملية الحرق تم أطفاء الفرن ونزول درجة الحرارة الى ٧٠٠ م° ومن ثم تم الاختزال .

٢- كان بدرجة حرارة ٨٥٠ م° في الفرن الكهربائي وتم الاختزال بواسطة الغاز بعد اتمام عملية الحرق كاملة والقيام بتبريد الفرن الى ٧٠٠ م° ومن ثم ضخ الغاز عبر فوهة الفرن الكهربائي لتتم عملية الاختزال .

الفصل الرابع / النتائج ومناقشتها

٤-١ النتائج :

- ظهر اللون الرصاصي لنموذج الكادميوم و اللون الأصفر المائل الى الاخضر في نموذج السيليونيوم وذلك في تجربة الاختزال بالنفثالين وبدرجة حرارة ٩٥٠ م°، أما الملمس فأمتازت النتائج بملمس ناعم مع وجود تكسرات شعرية في الزجاج ، وظهور عتمة في نموذج الكادميوم المزجج بالزجاج القلوي أما السيليونيوم المزجج بالرصاص فكان نصف معتم .



نتائج الاختزال بالغاز بدرجة حرارة ٨٠٠



نتائج الاختزال بالنفثالين بدرجة حرارة

- ظهور تدرجات لونية مختلفة في هذا التجربة التي تم الحرق بدرجة حرارة ٨٥٠°م وتم الاختزال بواسطة الغاز حيث ظهر اللون الاحمر والازرق المائل الى رصاصي والاصفر والرصاصي والكستنائي في مجموع النماذج وكانت بلمس ناعم ولماع ، وهناك وجود أخطاء فيها حيث ظهور فقاعات متفجرة منتشرة على السطح الخارجي للنموذج وأخرى ظهور تكسرات شعرية ناعمة في شكل الزجاج الخارجي .

٤-٢ مناقشة النتائج:

١- خضعت الخلطة الى برنامجين حرق مختلفة اذ ان كانت النسب ثابتة لكن بتغير درجات الحرارة وتغير في عملية الاختزال وشدة الاختزال اذ تم حرق النماذج بدرجة حرارة ٩٥٠°م باستخدام زجاج الرصاص والزجاج القلوي وبإضافة نسبة ٢٠ % لكل من أكسيد السيليونيوم و أكسيد الكاديوم وتم الحرق بواسطة الفرن الكهربائي وبعد الوصول الى الدرجة المطلوبة تم أطفاء الفرن وتبريده للنزول الى درجة ٧٠٠°م ومن ثم وضعت كمية من مادة النفثالين الى داخل الفرن مع غلق فوهات الفرن بأحكام حيث كانت النتيجة ظهور اللون الأصفر المائل الى الاخضر في النموذج المزجج بالرصاص ومضاف له أكسيد الكاديوم بنسبة ٢٠ % مع ظهور تكسرات شعرية داخل الزجاج ، اما النموذج المزجج بالزجاج القلوي مضاف له أكسيد

السيلينيوم بنسبة ٢٠ % ظهر اللون البني الفاتح مائل الى الرصاصي مع وجود لون احمر حول اطراف النموذج .

٢- أما برنامج الحرق الثاني تم بدرجة حرارة 850°C مع تكرار نفس النسب السابقة وتمت عملية الاختزال بواسطة الغاز داخل الفرن الكهربائي حيث بعد اتمام عملية الحرق وأطفاء الفرن وتبريده للنزول الى 700°C م يضح الغاز من خلال فوهة الفرن مع غلق الفتحات بصورة محكمة لمنع دخول الاوكسجين الى داخل الفرن حيث كانت النتيجة باختزال الغاز هي النموذج المزجج بالرصاص ومضاف له أوكسيد الكاديوم لون بني فاتح مع ظهور اللون الرصاصي في اطراف النموذج وظهور بلورات زجاجية في وسط النموذج ، والنموذج المزجج بالرصاص مضاف له اوكسيد السيلينيوم ظهر لون بني كستنائي مع وجود لون احمر في اطراف النموذج وظهور بلورات زجاجية وتكسرات شعرية في وسط النموذج ، اما النموذج المزجج بالزجاج القلوي واطى الحرارة (Soft) مضاف له نسبة ٢٠ % من السيلينيوم ظهرت تدرجات من اللون البني المصفر والرصاصي المائل للأزرق واللون الاحمر ، والزجاج القلوي لنموذج الكاديوم بنفس النسبة ظهور لون رصاصي في اطراف النموذج مع وجود فقاعات في وسط النموذج .

٤-٣ الاستنتاجات :

١- تأثير الجو المختزل يؤدي الى تغير لون الاكاسيد (SeO) و (CdO) الى الوان ذات قيمة جمالية .

٢-أوكسيد الكاديوم كلما زادت شدة الاختزال ظهر تدرجات اللون الرصاصي بشكل واضح.

المصادر والمراجع

- ١- البدري، على حيدر : التقنيات العلمية لفن الخزف (الطين)، ج ١، ط ١، جامعة اليرموك، عمان - الأردن ٢٠٠٠ .
- ٢ الهلالي، زيد لقمان محمد تأثير الاختزال على زجاج الخزف المؤكسد العالي الحرارة (Stoneware) رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، ٢٠١٤
- ٤- دراسة حيدر صباح جرد (إنتاج خزف مختزل باستخدام الميثانول) ، أطروحة دكتوراه ، جامعة بابل - كلية الفنون الجميلة ، ٢٠١٨ .
- ٥- القيسي، فوزي عبد العزيز تقنيات الخزف والتزجيج، ط ١، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان
- ٦- قاسم حسين صالح: سايكولوجيا ادراك اللون والشكل، بغداد، دار الرشيد ١٩٨٢
- ٧- البدري علي حيدر التقنيات العلمية لفن الخزف (التزجيج)، ج ٢، ط ١، جامعة اليرموك ، عمان - الأردن ٢٠٠٢ .
- ٨- ريان خواص المواد الخام السيراميكية، ترجمة: فاضل بندر المكتبة الوطنية، بغداد ١٩٨٦ .
- ٩- الجبلي منذر محمد سليمان انتاج خزف بركاني وتطبيقه على الاطيان العراقية اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بابل ٢٠١٣
- ١٠- Edited, Philippe Boch, Jean-Claude Niepce Ceramic Materials- Properties and Applications, 2007,Processes
- ١١- .Rhodes, Daniel: Clay and Glazes, London 1975
- ١٢- Britt, john, the, complete guide to high Fire Glazes: Glazing-
- ١٣- .Firing firing at cone 10, Alarkcaramies. Book, New york, 2007
- ١٣- .Tichane, Robert, Copper Red Glazes, Krause, Publications, 1998

Kenny, Jhon B. *The complete book of POTTERY MAKING*, -١٤
.Chilton, 1958

Green, D, *Understanding pottery Glazes. Printed and dound in* -١٥
.Great Britian. 1975

James F. Shackelford, Robert H. Doremus Editors: *Ceramic and* -١٦
Glass Materials Structure, Properties and Processing, USA, New York,
. 2006

Second Edition: Chemical Processing of Ceramics, Francis -١٧
.Group, 2005

Bonnier Corporation , Action of light on Selenium , 1876 . -١٨

Simin G. S & M.E. Levinshtein , Semiconductor device Earliest , -١٩
1992 .

-٢٠ بيتر روبن , *History of the World Semiconductor Industry* , 1990 .

- المجلات الدورية (مجلة الفیصل العلمیة , العدد ١ , شهر مايو/ يوليو ٢٠٠٥) .