



تأثير اضافة الطابوق المكسر على بعض خواص الكتل الخرسانية المجوفة المحملة

مشتاق صادق راضي

قسم الهندسة المدنية، كلية الهندسة، جامعة كربلاء، العراق

تاريخ الاستلام: 2016 / 6 / 2

تاريخ قبول النشر: 2016 / 7 / 21

Abstract

In this research, the effect of using crushed brick as an alternative to the coarse aggregate on some load-bearing hollow concrete block properties were investigated.

The hollow concrete blocks with standard dimension (150 ×150×300) mm, were produced. The mix proportions were (1) cement to (6) total aggregate. The coarse aggregate was replaced by the crushed brick in volumetric percent at rate of (25 %, 50%, 100%), then the effect of the replacement was investigated on some concrete block properties such as compressive strength , density, absorption and thermal and sound insulation in different ages (7, 14, 28) days. According to the results, crushed brick can be used as coarse aggregate to produce load-bearing hollow concrete blocks class B with medium concrete density that can be used in interior wall or exterior wall that protected from moisture and weather conditions. The optimum percent of replacement of crushed brick was (50%). Some properties like density, thermal insulation was improved, while, the other properties like compressive strength, absorption, sound insulation was kept at acceptable range. It can be concluded that the effect of the crushed brick as aggregate on concrete blocks properties, compared to normal aggregate, resulting from the combined effect low density, low crushing value, surface roughness, and its contribution to the process of internal curing for the concrete. Also, the use of crushed brick has an environmental effect in terms of its contribution to the recycling process for this waste materials and save the environment from it, as well as to reduce the pressing on sources of natural aggregates, which considered a national resources and must be preserved and be used in optimal utilization.

Keywords

Hollow Concrete Block, Crushed Brick, density, compressive strength

الخلاصة

في هذا البحث تم دراسة تأثير استخدام الطابوق المكسر كبديل عن الركام الحشن على بعض خواص الكتل الخرسانية المجوفة المحملة حيث تم انتاج كتل خرسانية مجوفة بابعاد قياسية (150 × 150 × 300) ملم وبنسب خلط اسمنت الى ركام اعتيادي 1 : 6 ومن ثم تم استبدال الركام الحشن الاعتيادي بالطابوق المكسر وبنسب حجمية (25% و50% و100%) ومن ثم دراسة تأثير الاستبدال على بعض خواص الكتل الخرسانية المنتجة مثل تحمل الضغط والكثافة والامتصاص والعزل الحراري والعزل الصوتي وابعام (7 و14 و28) يوم. وفقا للنتائج بالامكان استخدام الطابوق المكسر كركام حشن في انتاج كتل خرسانية مجوفة ذات كثافة خرسانية متوسطة ومن الصنف ب المستخدم في الجدران الحاملة للثقيل الداخلية او الجدران الحاملة للثقيل الخارجية المحمية من الظروف الجوية والرطوبة حيث كانت افضل نسبة استبدال للطابوق المكسر كبديل عن الركام الاعتيادي في انتاج الكتل هي (50%) حيث تم تحسين الكثافة والعزل الحراري مع المحافظة على الخواص الاخرى مثل مقاومة الانضغاط وامتصاص وعزل صوتي ضمن الحدود المقبولة . ان تأثير ركام الطابوق المكسر على خواص الكتل الخرسانية ناتج من التأثير المشترك لقللة الكثافة والتحمل وخشونة السطح ومساهمتها في عملية الانضاج الداخلي للخرسانة مقارنة مع الركام الاعتيادي. ان استخدام الطابوق المكسر، اضافة الى تأثيره الايجابي على الخواص المذكورة سابقا، له اثر بيئي مزدوج حيث يساهم في عملية اعادة التدوير لهذة المخلفات ويخلص البيئة منها وكذلك يساهم في تقليل الضغط على مصادر الركام الطبيعية والتي تعتبر ثروة وطنية يجب المحافظة عليها واستخدامها الاستخدام الامثل .

الكلمات المفتاحية

الكتل الخرسانية المجوفة، الطابوق المكسر، تحمل الضغط، الكثافة .



1. المقدمة

اقل من (1680) كغم / م³ وكتل خرسانية متوسطة الوزن التي تكون كثافة الخرسانة فيها من (1680) كغم / م³ الى (2000) كغم/ م³؛ وكتل خرسانية اعتيادية الوزن التي تكون كثافة الخرسانة فيها اكثر من (2000) كغم/ م³.

ان لاستخدام الركام خفيف الوزن الذي يمتاز بكثافته الواطئة ومساميته العالية في انتاج الخرسانة فائدتين الاولى لانتاج خرسانة بكثافة اقل من كثافة الخرسانة الاعتيادية وبالتالي تقليل الاحمال الميتة والمؤثرة في المنشأ وكذلك زيادة العزل الحراري للخرسانة [6] والفائدة الثانية من استخدام الركام الخفيف في الخرسانة هي استخدامه في المعالجة والانضاج للخرسانة عن طريق توفير ماء داخلي للانضاج عندما يكون الركام الخفيف مشبع بالماء جاف السطح فان الماء الممتص من قبل الركام الخفيف لا يؤثر على نسبة الماء الى الاسمنت الابتدائية عند الخلط في الخرسانة الطرية وبتقدم عمليه الاماهة في الخرسانة فان الركام الخفيف المشبع جاف السطح يوفر رطوبة اضافية لتسمح باستمرار الاماهة في الخرسانة وخصوصا في الخلطات ذات نسب الماء الى الاسمنت قليلة مؤديا الى زيادة في مقاومة الخرسانة وديمومتها، يمكن استبدال جزء من الركام الاعتيادي بخفيف الوزن او استبدال كل الركام لزيادة الرطوبة الداخلية للانضاج وتسمى هذه الطريقة بالانضاج الداخلي للخرسانة ويجب ان تجرى بالاقتران مع بقية الطرق الخارجية المتعددة [7]. يمكن اعتبار الطابوق الطيني المكسر الذي ينتج من مخلفات صناعة الطابوق او مخلفات عملية البناء من انواع الركام الخفيف الوزن وذلك لان الخرسانة المنتجة باستخدام الطابوق المكسر تكون اقل كثافة عند مقارنتها بالخرسانة المنتجة بالركام الاعتيادي [8].

كتلة البناء الخرسانية المجوفة المحملة هي وحدة بناء الجدران المصنعة من الاسمنت البورتلاندي والركام الاعتيادي او الركام الخفيف او كليهما والماء والتي تزيد في الطول والعرض والارتفاع على الابعاد المحددة في المواصفة القياسية العراقية الخاصة بالطابوق الخرساني (240×115×75) ملم ويشكل حجم التجويف فيها من (25% الى 50%) من الحجم الكلي للكتلة البنائية وتستخدم في الجدران الحاملة. تمتاز كتل البناء الخرسانية المحملة بخواص جيدة من تحمل الضغط جيد تبعا لنسب الخلط وطريقة الرص المستخدمة ولكن عند مقارنتها مع الطابوق الطيني فان كثافتها تكون اعلى وعزلها الحراري اقل [1, 2]. المواصفة القياسية العراقية رقم (1077) لسنة 1985 [3] والمواصفة الامريكية [4] (ASTM C90) تقسم الكتل الخرسانية المجوفة المحملة الى درجتين حسب استعمالها؛ الدرجة الاولى للاستعمال في الجدران الخارجية والمحلات المعرضة للظروف المناخية والرطوبة والدرجة الاخرى للكتل التي تستعمل في الجدران الداخلية والمحلات غير معرضة للظروف الجوية والرطوبة او الجدران الخارجية المحمية بطبقة واقية تمنع وصول الرطوبة و التاثيرات المناخية والجدول رقم (1) يبين المتطلبات الخاصة بالكتل الخرسانية المجوفة المحملة وفق المواصفتين العراقية والامريكية . اضافة الى التصنيف السابق للكتل الخرسانية المجوفة المحملة فان المواصفة القياسية العراقية رقم (1129) لسنة 1990 [5] والمواصفة الامريكية (ASTM C90) [4] صنفت الكتل الخرسانية بصورة عامة المجوفة والمصممة حسب كثافة الخرسانة المصنعة منها الكتل على اساس الوزن الجاف بالفرن الى ثلاثة اصناف؛ كتل خرسانية خفيفة الوزن التي تكون كثافة الخرسانة فيها



جدول رقم (1): يبين متطلبات المواصفة العراقية والامريكية للكتل الخرسانية المجوفة المحملة .

الحد الأدنى لتحمل الضغط على معدل المساحة الكلية (MPa) كمعدل لثلاث وحدات		لاتزيد نسبة الامتصاص كمعدل لثلاث وحدات		الصف او الدرجة
مواصفة عراقية	مواصفة امريكية	مواصفة عراقية	مواصفة امريكية	
7	6.9	15	13	صنف " أ "
5	4.8	20	18	صنف " ب "

لقد قام عبد الاحد [9] باجراء دراسة لانتاج بلوك خرساني نمطي اقتصادي باستخدام كسر الطابوق الطيني المعاد كبديل عن الركام الخشن لكن الدراسة طغى عليها الجانب المعماري على الجانب المدني وتعتبر محاولة للتجديد في عملية التصميم ليعطي امكانيات معمارية واسعة عن طريق التحكم باوجه الطابوق المقترح وفق رؤية المصمم المعماري وكان البلوك المقترح وفق ابعاد غير قياسية 250×125 (250 × ملم وبتقوش خاصة يستخدم في اغلب الاحيان لاغراض معمارية وكما ان تدرج الطابوق المكسر خلاف المواصفات القياسية العراقية او العالمية حيث تم انتاج نوعين من البلوك النمطي الاول باستخدام قطع طابوق كبيرة بارتفاع (7.5) والاخر باستخدام طابوق مكسر وبمقاسات تقريبية (1 و 2 و 3) سم وكذلك تعمقت الدراسة بالمقارنة الاقتصادية بين البلوك النمطي المقترح و الطابوق الطيني وكتل البناء الخرسانية الاعتيادية وتركت الباب مفتوحا لدراسة اهم الخواص للبلوك المقترح من تحمل الضغط والامتصاص وغيرها الى بحوث لاحقة .

10%, 15%, 20%) لكل منها من وزن الاسمنت وتم استنتاج ان المواد المضافة اثرت بشكل ملحوظ على خواص الكتل الخرسانية المجوفة من العزل الحراري والكثافة ومقاومة الانضغاط وكان التحسن في خواص العزل الحراري والكثافة على حساب مقاومة الانضغاط حيث ان مقاومة الانضغاط و لكافة المواد المضافة وللنسب كافة انخفضت وبشكل ملحوظ باستثناء نسبة الاضافة (5%) لمفروم الاطارات ونشارة الخشب اعطت زيادة في المقاومة بنسبة (8.4% و 13%) على الترتيب مع تحسن بسيط في خواص العزل الحراري والكثافة. هذا البحث يتضمن محاولة لايجاد تاثير استخدام الطابوق الطيني المكسر كبديلا عن الركام الخشن بصورة جزئية او كلية على اهم الخواص للكتل الخرسانية المجوفة المحملة لغرض تحسين الخواص غير المرغوبة من الوزن الثقيل والكثافة العالية والعزل الحراري المنخفض مع المحافظة قدر الامكان على الخواص المرغوبة من تحمل الضغط والامتصاص والعزل الصوتي ضمن الحدود المسموحة في المواصفات القياسية العراقية .

2. الجانب العملي:

المواد المستخدمة

1.1.2. الاسمنت: تم استخدام الاسمنت البورتلاندي

المقاوم لاملاح الكبريتات نوع الجسر من انتاج معمل اسمنت

وفي دراسة اخرى [10] اجريت لغرض تحسين الخواص الميكانيكية والحرارية للكتل الخرسانية المجوفة عن طريق استخدام المخلفات الصناعية وبنسب مختلفة حيث تم استخدام نشارة الخشب ومفروم الاطارات المطاطية ومطحون قصب الشعير حيث تمت الاضافة بنسب (5%)



التدرج الثاني مجهز من مقالع الاخضر في محافظة كربلاء والتي كانت خواصة الكيميائية والفيزيائية ضمن حدود ومتطلبات المواصفة القياسية العراقية رقم 45 لسنة 1984 [12]، كما موضح في الجدول رقم (4) والجدول رقم (5).

كربلاء والتي كانت خواصه الفيزيائية والكيميائية ضمن حدود متطلبات المواصفة العراقية القياسية رقم (5) لسنة 1984 [11]، كما موضح في الجدول رقم (2) والجدول رقم (3).

2.1.2. الركام الناعم: تم استخدام رمل مغسول منطقة

جدول رقم (2): الخواص الكيميائية للاسمنت المستخدم .

حدود المواصفة العراقية رقم 5	النسبة المئوية وزنا	الخواص
-	62.32	او كسيد الكالسيوم (CaO)
-	21.83	ثاني او كسيد السيلكون (SiO ₂)
-	3.55	او كسيد الالمنيوم (Al ₂ O ₃)
-	4.20	او كسيد الحديدك ((Fe ₂ O ₃)
≤ 5.0 %	2.31	او كسيد المغنسيوم (MgO)
≤ 2.5 %	2.48	ثالث او كسيد الكبريت (SO ₃)
≤ 4.0 %	1.83	الفقدان عند الحرق
≤ 1.5 %	0.65	المواد غير قابلة للذوبان
0.66 – 1.02	0.89	عامل الاشباع الجيري

المركبات الرئيسية للاسمنت

حدود المواصفة	النسبة المئوية وزنا	الاسم المختصر	اسم المركب
-	50.83	C ₃ S	سليكات ثلاثي الكالسيوم (CaO.SiO ₂ 3)
-	24.33	C ₂ S	سليكات ثنائي الكالسيوم (CaO.SiO ₂ 2)
≤ 3.5	2.31	C ₃ A	الومينات ثلاثي الكالسيوم (CaO.Al ₂ O ₃ 3)
-	12.78	C ₄ AF	او كسيد الحديدك (CaO.Al ₂ O ₃ .Fe ₂ O ₃ 4)



جدول رقم (3): الخواص الفيزيائية للاسمنت المستخدم .

حدود المواصفة العراقية رقم 5	نتائج الفحص	الخواص الفيزيائية
$250 \leq$	290	النعومة بطريقة بلين (م / 2 كغم)
		وقت التماسك مقاسا بجهاز فيكات
$45 \geq$ دقيقة	2:10	أ- الابتدائي (دقيقة : ساعة)
$10 \leq$ ساعات	3:30	ب- النهائي (دقيقة : ساعة)
$0.80 \leq$ %	0.35	الثبات بطريقة المحمم
		تحمل الضغط (نت / ملم 2)
≥ 15	22.7	أ- بعمر ثلاثة ايام
≥ 23	31.5	ب- بعمر سبعة ايام

جدول رقم (4): التدرج للركام الناعم المستخدم.

حدود المواصفة العراقية منطقة التدرج الثاني	النسبة المتوية للمواد المارة من المناخل	مقاس المنخل (ملم)
100	100	10
100 - 90	90	4.75
100 - 75	76	2.36
90 - 55	67	1.18
59 - 35	50	0.60
30 - 8	17	0.30
10 - 0	3	0.15

جدول رقم (5): بعض خواص الركام الناعم المستخدم .

حدود المواصفة العراقية رقم 45	نتائج الفحص	الخواص
-	2.59	الوزن النوعي
-	1710	الكثافة (كغم / م ³)
$0.50 \leq$ %	0.07	املاح الكبريتات (SO ₃)
-	2	النسبة المنوية الامتصاص
$5 \leq$ %	2.6	المواد العابرة من منخل 75 مايكرون



الكتل الخرسانية المجوفة فقط من متطلبات التدرج الواردة في المواصفة القياسية العراقية والتي اجازت باستخدام ركام خشن بمقاس اسمي (10) ملم كما موضحة خواصه الفيزيائية والكيميائية في الجدول رقم (6) والجدول رقم (7).

2. الطابوق المكسر: تم استخدام الطابوق الطيني المثقب من انتاج معامل النهروان مطابق لحدود المواصفات القياسية العراقية رقم 25 لسنة 1984 [14] من صنف ب حيث تم تكسير الطابوق وغربلته على المنخلين رقم (10) ملم و (5) ملم ولغرض تدريجه بشكل مقارب للركام الخشن الاعتيادي المستخدم كما موضحة بعض خواصه في الجدول رقم (6) والجدول رقم (7).

3.1.2. الماء: ان الماء المستخدم لكافة الخلطات الخرسانية وعملية الانضاج للكتل الخرسانية المجوفة المحملة هو ماء الصالح للشرب .

4.1.2. الركام الخشن:

1. الركام الخشن الاعتيادي: تم استخدام الحصى الاعتيادي بمقاس اسمي (10) ملم (بحص) والمطابق لمتطلبات المواصفة القياسية العراقية رقم 45 لسنة 1984 [12] باستثناء التدرج حيث كان الحصى مار من منخل (10) ملم ومتوقف على منخل (5) ملم وفقا الى الاشتراطات الواردة في مدونة مواد البناء العراقية رقم 311 لسنة 2015 [13] التي تميز استثناء الركام الخشن المستخدم في انتاج

جدول رقم (6): التدرج للركام الخشن المستخدم .

حدود المواصفة العراقية رقم 45 للمقاس الاسمي 5-14 ملم	النسبة المئوية للمواد المارة من المناخل		مقاس المنخل (ملم)
	الطابوق المكسر	الحصى الاعتيادي	
100	100	100	20
100 - 90	100	100	14
85 - 50	100	100	10
10 - 0	0	2	4.75

جدول رقم (7): بعض خواص الركام الخشن المستخدم .

حدود المواصفة العراقية رقم 45	نتائج الفحص		الخواص
	الطابوق المكسر	الحصى الاعتيادي	
-	2.03	2.62	الوزن النوعي
-	1265	1635	الكثافة الجافة (كغم / م ³)
$\% \leq 0.10$	-	0.09	املاح الكبريتات (SO ₃)
-	11	1	النسبة المئوية الامتصاص
$\% \leq 3$	-	1.3	المواد العابرة من منخل 75 مايكرون
$\% \leq 35$	29.4	14.7	التآكل الميكانيكي



(300 × 150 × 150) ملم تحتوي على ثلاث تجاويف باشكال هندسية تشكل تقريبا (26%) الحجم الكلي للكتلة البنائية يتم ملاً القالب بالخليط و ثم تجرى عملية الرص للكتل عن طريق الكبس اليدوي وبعد اكتمال عملية الرص يتم رفع القالب وصب كتلة خرسانية اخرى تترك الكتل الخرسانية لمدة (24) ساعة في جو رطب لتجف كما موضح في الشكل رقم (1) وبعدها يتم المباشرة بعملية الانضاج عن طريق الرش بالماء مرة واحدة يوميا ولمدة سبعة ايام حيث ان المواصفات العراقية لاتسمح بفحص او استخدام الكتل الخرسانية بعمر اقل من سبعة ايام.

5.2. الفحوصات

1.5.2. مقاومة الانضغاط : تم اجراء فحص مقاومة الانضغاط للكتل الخرسانية المجوفة باستخدام ماكينة فحص الانضغاط من نوع ELE بسعة (2000) كيلو نيوتن حيث تم اجراء الفحوصات ولجميع الخلطات باعمار (7 و 14 و 28) يوم وبمعدل ثلاثة كتل خرسانية لكل عمر فحص مطلوب تم الاعتماد على المساحة الكلية للكتلة الخرسانية في احتساب المقاومة وفقا للمواصفة القياسية العراقية رقم 1077 لسنة 1985.



الشكل رقم (1): عملية صب الكتل الخرسانية المجوفة.

2.2. خليط الخرسانة:

لتحقيق اهداف الدراسة تم تصميم الخلطة الخرسانية المرجعية بالاعتماد على طريقة معامل النعومة للركام والخاصة بتصميم الخلطات الخرسانية لكتل البناء [15,16]، وفقا للتصميم والخلطات التجريبية فكانت كمية الاسمنت المستخدمة هي (300) كغم/ م³ ونسبة الماء الى الاسمنت (0.45) ونسبة الاسمنت الى الركام الكلي هي 1:6 ويشكل وزن الركام الخشن نسبة (53%) من وزن الركام الكلي وهذه النسب قريبة الى النسب المستخدمة في معامل انتاج الكتل الخرسانية المجوفة حيث في انتاج الكتل الخرسانية تكون نسب الركام الخشن مساوية تقريبا الى نسب الركام الناعم في الخليط، و تم استبدال الركام الخشن الاعتيادي بالطابوق المكسر وبنسب حجمية (25% و 50% و 100%).

3.2. مزج الخرسانة:

عملية مزج الخرسانة مهمة للحصول على قابلية التشغيل والتجانس للخلطة الخرسانية، عملية الخلط تمت في خلاطة قدرية صغيرة حيث تم اضافة الركام الخشن وجزء من ماء الخلط اولا وخلطها لعدة دورات ثم اضيف الركام الناعم والاسمنت والجزء المتبقي من الماء وخلطه بصورة كلية وتراوح زمن الخلط من (4-6) دقيقة مع مراعاة غمر ركام الطابوق المكسر في الماء لمدة (24) ساعة وتجنيف سطحه من الرطوبة الزائدة بعد استخراجه من الماء لكي لا يؤثر على كمية الماء الداخلة في الخليط ومن ثم تم قياس قابلية التشغيل للخليط، وكان القوام لجميع الخلطات شبه جافا وذلك لتسهيل عملية رفع القوالب بعد عملية رص الكتل الخرسانية مباشرة.

4.2. صب وانضاج الكتل الخرسانية:

لانتاج كتل بناء خرسانية مجوفة محملة تم تصنيع قالب معدني مطابق لحدود المواصفة القياسية العراقية [3] وبابعاد



والواردة في مدونة معهد الخرسانة الامريكى [17] والتي تربط بين الايصال الحراري للمادة الخرسانية والكثافة الجافة للخرسانة :-

$$k = 0.072$$

حيث k الايصال الحراري ووحداته، $W / m \cdot C$

كثافة الكتل ووحداتها كغم / م³

2. معامل الانتقال الحراري : هو مقياس اخر للعزل الحراري ويمكن تعريفه كمقياس لقابلية السقف او الجدار لتسريب الحرارة بين خارج المبنى وداخلة وكلما كبرت قيمته زادت الحرارة المتسربة ويرمز له بالحرف U ووحداته واط لكل متر مربع من السطح لكل درجة مئوية واحدة فرق بين جهتي السطح ويعتمد على الايصال الحراري للمادة [2]. تم احتساب معامل الانتقال الحراري للكتل الخرسانية ولجميع الاعمار وبالاغتماد على المعادلتين ادناه [18]:-

$$=R$$

حيث ان R المقاومة الحرارية للكتل / $W / m^2 \cdot C$ و t

سمك الكتل الخرسانية بالمتر و k الايصال الحراري

$$=U$$

حيث ان U معامل الانتقال الحراري و R المقاومة الحرارية

$$\text{للكتل} / W / m^2 \cdot C$$

5.5.2. العزل الصوتي: من سمات الحياة الحديثة ازدياد

شدة الضجيج داخل وخارج الابنية لذا توجب الاهتمام بموضوع زيادة العزل الصوتي للمباني لتوفير شروط افضل من الناحية الصحية والانتاجية لاشغال مختلف المنشآت، ان المعنى الفيزيائي لمقدار العزل الصوتي لحاجز معين هي النسبة المتوقفة على مقدرة الصوت في جانب ذلك الحاجز الى مقدرة الصوت التي تنتقل الى الفراغ في الجانب الاخر ويمكن التعبير عنها بمقياس لوغاريتمي وتسمى هذه النسبة بتقليل

2.5.2. الكثافة: تم احتساب كثافة الخرسانة الجافة

بالفرن للكتل الخرسانية وباعمار (7 و 14 و 28) لجميع الخلطات وبمعدل ثلاث كتل خرسانية لكل عمر عن طريق قياس وزن الكتلة الخرسانية المجففة بالفرن و ثم تقسيمها على الحجم الصافي وبعد طرح التجايف .

3.5.2. الامتصاص: تم احتساب الامتصاص للكتل

الخرسانية بالاغتماد على نفس النماذج المستخدمة في ايجاد الكثافة حيث يتم غمرها بالماء لمدة (24) ساعة و اخراجها من الماء وتركها لمدة دقيقة لتخلص من الرطوبة السطحية وتجفيف سطحها الخارجي باستخدام قطعة قماش ويتم وزنها ليمثل الوزن الرطب للكتل الخرسانية وللحصول على الوزن الجاف للكتل الخرسانية يتم وضعها في فرن تجفيف بدرجة حرارة (110) مئوية لحين ثبوت الوزن تقريبا ولمدة لا تقل عن (24) ساعة والنسبة المئوية للفرق بين الوزن الرطب والوزن الجاف الى الوزن الجاف يمثل نسبة الامتصاص للكتلة الخرسانية .

4.5.2. العزل الحراري: ان الهدف من العزل الحراري في

المباني هو لغرض تقليل تسرب الحرارة منها عند التدفئة او تقليل تسرب الحرارة اليها عند التبريد ومنع تكثيف البخار داخلها ولتقليل تمددها وتقلصها [2]، وللتعرف على خواص العزل الحراري للكتل الخرسانية المنتجة في هذا البحث لابد من التعرف على المعاملات التالية :-

1. الايصال الحراري : يعرف الايصال الحراري للمادة

بمقدار الحرارة المتسربة بين وجهي السطح مقدرة بالسعرات الحرارية لكل متر مربع منه تحت تأثير فرق درجة حرارة مؤوي بين جهات السطح في الزمن الذي مقداره ساعة واحدة عندما يكون السطح بسمك متر واحد ويرمز له k ووحداته بصورة عامة ($W / m \cdot C$) [2]، تم احتساب الايصال الحراري للكتل الخرسانية ولجميع الاعمار وبالاغتماد على المعادلة ادناه



الخلطات ذات نسبة الاستبدال الاقل هي الاكثر انخفاضا في المقاومة ولكافة الاعمار، عند عمر (7) ايام كانت نسبة الانخفاض حوالي (56 %، 17 %، 16 %) وعند عمر (14) يوم (52 %، 25 %، 27 %) وعند عمر (28) يوم (55 %، 30 %، 35 %) للخلطات ذات نسب استبدال الطابوق المكسر بدلا من الركام الخشن الاعتيادي (25 % و50 % و100 %) على الترتيب، وهذا النقصان في مقاومة الانضغاط يعود الى ان مقاومة الخرسانة تعتمد على عدة عوامل منها قوة الركام المستعمل حيث ان الطابوق المكسر اقل قوة من الركام الاعتيادي. ان مقاومة الانضغاط زادت في الخلطات ذات نسبة الاستبدال الاعلى ومن المحتمل ان تكون هذه الزيادة في مقاومة الانضغاط ناتجة من التأثير المشترك لخشونة سطح الطابوق المكسر مقارنة مع الطابوق الاعتيادي ومساهمة الطابوق المكسر في عملية الانضغاط الداخلي عن طريق الرطوبة الممتصة من قبل المسامات فيه وخصوصا بعد توقف عملية الانضغاط الخارجي للكتل الخرسانية .

2.3. تأثير اضافة الطابوق المكسر على الكثافة: كثافة

الكتل الخرسانية المجوفة تعتمد على كثافة الخرسانة والتي هي بدورها دالة الى كثافة المواد الداخلة في انتاجها ونسب الخلط ومحتوى الماء والهواء فيها ودرجة الرص [21]. الجدول رقم (9) والشكل رقم (3) يظهران الكثافة الجافة للخرسانة المنتجة منها الكتل الخرسانية لجميع الخلطات ولكافة الاعمار وكذلك الكثافة اظهرت سلوك مشابه الى مقاومة الانضغاط عند تقدم العمر ازادت الكثافة وهذا ايضا نتيجة تقدم عملية الاماهة للاسمنت .

وفق النتائج فان العلاقة بين الانخفاض في الكثافة الجافة للخرسانة التي تم انتاج الكتل منها ونسبة استبدال الركام الخشن الاعتيادي بالطابوق المكسر طردية حيث كلما زادت

الضوضاء، ولاجراء مقارنة بين الكتل الخرسانية المجوفة المنتجة في هذه الدراسة من ناحية العزل الصوتي تم استخدام القانون ادناه حيث تم استخدام التردد (500) هيرتز لغرض قياس العزل الصوتي [19] :-

$$SI = 20 \log [m \times f] - 48 -$$

- حيث ان SI تمثل العزل الصوتي بالديسيبل، m الكتلة لكل وحدة مساحة بال كغم / م²، f التردد المراد قياس العزل الصوتي بالهيرتز

3. النتائج والمناقشة

في هذه الفقرة تم استعراض النتائج المتحصلة من الدراسة المتضمنة ايجاد تأثير استخدام الطابوق المكسر على بعض خواص الكتل الخرسانية المحملة ومناقشتها حيث تم اعتماد الرموز التالية لانواع الكتل الخرسانية المنتجة وحسب نسبة الاستبدال حيث ان الرمز BB00 يشير الى الخلطة المرجعية بدون اي نسبة استبدال و الرموز BB25 وBB50 وBB100 تشير الى نسب الطابوق المكسر كبديل عن الركام الخشن (25 % و50 % و100 %) على الترتيب .

1.3. تأثير اضافة الطابوق المكسر على مقاومة الانضغاط:

تعتبر خاصية تحمل الضغط من اهم خواص الكتل الخرسانية ويمكن اعتبارها مقياسا غير مباشر البقية الخواص الاخرى [20]، الجدول رقم (8) يلخص نتائج مقاومة الانضغاط لجميع الخلطات ولكافة الاعمار كما موضح في الشكل رقم 2 جميع الخلطات اظهرت زيادة في مقاومة الانضغاط مع تقدم العمر وان الجزء الاكبر من تطور المقاومة كان في الاسبوع الاول وهذه الزيادة في المقاومة نتيجة لتقدم عملية اماهة الاسمنت.

اظهرت النتائج انخفاض في مقاومة انضغاط الكتل الخرسانية المجوفة مقارنة مع الخلطة المرجعية وكانت

نسبة الاستبدال زاد الانخفاض في قيمة الكثافة الجافة، حيث نسبة الانخفاض في الكثافة عند مقارنتها مع كثافة الخلطة المرجعية بعمر (7) يوم كانت نسبة الانخفاض حوالي (7%، 11%، 19%) وعند عمر (14) يوم (6%، 11%، 15%) وعند عمر (28) يوم (10%، 13%، 17%) للخلطات



ذات نسب استبدال الطابوق المكسر بدلا من الركام الحشن الاعتيادي (25% و 50% و 100%) على الترتيب، وهذا نتيجة طبيعية كون الطابوق المكسر ذو كثافة اقل من الركام الحشن الاعتيادي .

جدول رقم (8): يوضح نتائج قوة التحمل للكتل الخرسانية المجوفة المحملة ولجميع الخلطات وباعمار مختلفة .

مقاومة الانضغاط للكتل الخرسانية محسوبة وفق المساحة الكلية (MPa)			الخلطة
يوم 28 بعمر	يوم 14 بعمر	يوم 7 بعمر	
10.3	8.2	6.5	BB00
4.6	4.0	3.0	BB25
7.2	6.3	5.4	BB50
6.7	6.0	5.5	BB100

جدول رقم (9): يوضح نتائج الكثافة الجافة للكتل الخرسانية المجوفة المحملة ولجميع الخلطات وباعمار مختلفة .

الكثافة الجافة (كغم/م ³)			الخلطة
يوم 28 بعمر	يوم 14 بعمر	يوم 7 بعمر	
2390	2298	2265	BB00
2172	2162	2119	BB25
2081	2053	2011	BB50
1990	1943	1848	BB100



الشكل رقم (3): نتائج الكثافة الجافة للكتل الخرسانية المجوفة المحملة ولجميع الخلطات وباعمار مختلفة.

الشكل رقم (2): نتائج قوة التحمل للكتل الخرسانية المجوفة المحملة ولجميع الخلطات وباعمار مختلفة.



والكثافة حيث ازدادت بتقدم العمر لجميع الخلطات. الشكل رقم (5) يبين الايصال الحراري للكتل الخرسانية حيث كانت نسبة النقصان في الايصال الحراري مقارنة مع الايصال الحراري للكتل الخرسانية المرجعية عند العمر 7 ايام حوالي (17 %، 27 %، 41 %) وعند عمر (14) يوم (15 %، 29 %، 36 %) وعند عمر (28) يوم (24 %، 34 %، 39 %) للخلطات ذات نسب استبدال الطابوق المكسر بدلا من الركام الخشن الاعتيادي (25 % و 50 % و 100 %) على الترتيب، بينما الشكل رقم (6) يستعرض تأثير استخدام الطابوق المكسر بدلا من الركام الاعتيادي على معامل الانتقال الحراري للكتل الخرسانية وللخلطات والاعمار المختلفة، كانت نتائج معامل الانتقال الحراري للخلطة ذات نسبة الاستبدال (100 %) هي حوالي (41 %، 36 %، 38 %) وللخلطة ذات نسبة الاستبدال (50 %) هي حوالي (27 %، 28 %، 28 %) وللخلطة ذات نسبة الاستبدال (25 %) هي حوالي (17 %، 16 %، 24 %) وللاعمار (7 و 14 و 28) يوم على الترتيب مقارنة مع معامل الانتقال الحراري للكتل الخرسانية المجوفة وذلك يعود الى ان قيمة الايصال الحراري تتأثر بالرطوبة والمسامية والكثافة حيث يرتبط الايصال الحراري للمادة بالكثافة التي بدورها تعتمد على المسامات والفراغات الموجود فيها حيث ان الركام الخفيف مثل الطابوق المكسر يحتوي على مسامات اكثر مقارنة مع الركام الاعتيادي اما معامل الانتقال الحراري فانه يرتبط بعلاقة طردية مع الايصال الحراري اي كلما كانت قيمة الايصال الحراري للمادة اعلى فقيمة معامل الانتقال الحراري لها اعلى وهذا السلوك لخواص الحرارية يتوافق مع ما توصل له بعض الباحثين [18].

3.3. تأثير اضافة الطابوق المكسر على الامتصاص: ان

امتصاص الماء في الكتل الخرسانية المجوفة يعتمد نفاذية الخرسانة المنتجة منها الكتل والتي بدورها تعتمد على حجم المسامات الشعرية الموجودة في عجينة الاسمنت والركام ومدى اتصالها مع بعضها. الجدول رقم (10) والشكل رقم (4) يلخص نتائج الامتصاص لجميع الخلطات ولكافة الاعمار ومن الواضح ان الامتصاص بصورة عامة للكتل الخرسانية يقل بتقدم العمر وذلك نتيجة استمرار عملية الاماهة للاسمنت وبالتالي على المسامات بنواتج الاماهة الجديدة.

عند مقارنة نتائج الامتصاص للكتل الخرسانية مع الكتل الخرسانية المنتجة من الخلطة الخرسانية المرجعية وبدون اي استبدال الزيادة في الامتصاص للخلطات الحاوية الطابوق المكسر عند العمر (7) ايام حوالي (51 %، 85 %، 110 %) وعند عمر (14) يوم (112 %، 187 %، 213 %) وعند عمر (28) يوم (30 %، 110 %، 100 %) للخلطات ذات نسب استبدال الطابوق المكسر بدلا من الركام الخشن الاعتيادي (25 % و 50 % و 100 %) على الترتيب، تعود الزيادة في الامتصاص للكتل الخرسانية بازياد نسبة الاستبدال للركام الاعتيادي بالطابوق المكسر كون امتصاص الطابوق المكسر اكثر من امتصاص الطابوق الاعتيادي بسبب احتوائه على مسامات اكثر.

4.3. تأثير اضافة الطابوق المكسر على خواص العزل

الحراري:

الجدول رقم (11) يوضح نتائج خاصتي العزل الحراري للكتل الخرسانية المجوفة المحملة بجميع الخلطات ولكافة الاعمار وبصورة عامة فان الايصال الحراري ومعامل الانتقال الحراري للكتل الخرسانية اظهر سلوكا مشابها لمقاومة الانضغاط





جدول رقم (10): يوضح نتائج الامتصاص للكتل الخرسانية المجوفة المحملة ولجميع الخلطات وابعار مختلفة .

النسبة المثوية للامتصاص			الخلطة
يوم 28 بعمر	يوم 14 بعمر	يوم 7 بعمر	
3	2.23	3.9	BB00
4	4.74	5.92	BB25
6.3	6.41	7.21	BB50
6	7	8.2	BB100

جدول رقم (11): يوضح نتائج خواص العزل الحراري للكتل الخرسانية المجوفة المحملة ولجميع الخلطات.

معامل الانتقال الحراري ($^{\circ}\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{c}$)			الايصال الحراري ($^{\circ}\text{W}/\text{m} \cdot \text{c}$)			الخلطة
يوم 28 بعمر	يوم 14 بعمر	يوم 7 بعمر	يوم 28 بعمر	يوم 14 بعمر	يوم 7 بعمر	
9.4	8.4	8.13	1.42	1.27	1.22	BB00
7.2	7.13	6.8	1.08	1.07	1.02	BB25
6.93	6.06	5.93	0.95	0.91	0.89	BB50
5.8	5.4	4.8	0.87	0.81	0.72	BB100




الشكل رقم (6): نتائج الانتقال الحراري للكتل الخرسانية المجوفة المحملة ولجميع الخلطات وابعار مختلفة .

الشكل رقم (4): نتائج الامتصاص للكتل الخرسانية المجوفة المحملة ولجميع الخلطات وابعار مختلفة .

5.3. تأثير اضافة الطابوق المكسر على العزل الصوتي:

الجدول رقم 12 والشكل رقم 7 يلخصان تأثير استخدام الطابوق المكسر كبديل عن الركام الحشن الاعتيادي في انتاج كتل خرسانية مجوفة محملة على العزل الصوتي عند تردد 500 هيرتز حيث يبين ان العزل الصوتي يزداد بتقدم العمر وهذا السلوك مشابه لمقاومة الانضغاط والكثافة لكن نسب الزيادة مع العمر كانت قليلة جدا.



الشكل رقم (5): نتائج الايصال الحراري للكتل الخرسانية المجوفة المحملة ولجميع الخلطات وابعار مختلفة .



العزل الصوتي للمادة يعتمد على كتلة المادة لوحدة المساحة التي تعتمد على السمك والكثافة وبالتالي كلما ازدادت الكثافة زاد العزل الصوتي للمادة وفقا للنتائج فان العزل الصوتي للكتل الخرسانية ولكافة الخلطات يعتبر جيد لكن تأثير استخدام الطابوق المكسر كبديل عن الركام الخشن الاعتيادي ذو تأثير طفيف لكون علاقة العزل الصوتي علاقة طردية لوغاريتمية وهذا السلوك مقارب لما توصل اليه ملا علي والمخيول [19].

عند مقارنة نتائج العزل الصوتي لجميع الخلطات ولاعمار الفحص المختلفة فكانت نسبة النقصان في العزل الصوتي عند العمر (7) ايام حوالي (1.1, % 2.1, % 3.3) وعند عمر (14) يوم (0.74, % 1.8, % 2.75) وعند عمر (28) يوم (0.44, % 2.2, % 2.7) للخلطات ذات نسب استبدال الطابوق المكسر بدلا من الركام الخشن الاعتيادي (25% و 50% و 100%) على الترتيب وذلك يعود الى ان


جدول رقم (12): يوضح نتائج خواص العزل الصوتي للكتل الخرسانية المجوفة المحملة ولجميع الخلطات.

العزل الصوتي بالديسيل			الخلطة
يوم 28 بعمر	يوم 14 بعمر	يوم 7 بعمر	
55	54.7	54.6	BB00
54.2	54.3	54	BB25
53.8	53.7	53.5	BB50
53.5	53.2	52.8	BB100

1.4. ان تأثير استخدام الطابوق المكسر كركام في الكتل الخرسانية ناتج من التأثير المشترك لقلة الكثافة والتحمل وخشونة السطح ومساهمتها في عملية الانضاج الداخلي للخرسانة مقارنة مع الركام الاعتيادي .

2.4. يمكن انتاج كتل خرسانية مجوفة تستخدم للاغراض الانشائية ذات كثافة خرسانية متوسطة باستخدام الطابوق المكسر كبديل جزئي او كلي للركام الخشن ومن الصنف ب المستخدم في الجدران الحاملة للاثقال الداخلية او الجدران الحاملة للاثقال الخارجية المحمية من الظروف الجوية والرطوبة .

3.4. ان افضل نسبة استبدال للطابوق المكسر كبديل عن الركام الاعتيادي في انتاج الكتل هي (50%) حيث تم تحسين الخواص الغير المرغوبة من الكثافة والعزل الحراري مع المحافظة على الخواص المرغوبة من مقاومة الانضغاط



الشكل رقم (7): نتائج العزل الصوتي للكتل الخرسانية المجوفة المحملة ولجميع الخلطات وباعمار مختلفة .

4. الاستنتاجات والتوصيات

بالاعتماد على النتائج المتحصلة من الدراسة العملية لتأثير استخدام الطابوق المكسر كبديل عن الركام الخشن في انتاج الوحدات البنائية المحملة وتفسير النتائج ومناقشتها، يمكن التوصل الى الاستنتاجات والتوصيات التالية :-



als, Vol. 04.02.

- [5] المواصفة القياسية العراقية رقم 1129، "وحدات البناء الخرسانية الغير المحملة"، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، (1990).
- [6] Neville, A. M., "Properties of Concrete," Fourth and Final Edition Standards updated to 2002, Pearson, (2005).
- [7] Kosmatka, S. H., Kerkhoff, B., and Panarese, W. C., "Design and Control of Concrete Mixtures," Portland Cement Association, 14th edition, (2003).
- [8] Shetty, M.S., "Concrete Technology, Theory and Practice," 6th multi-colour edition, (2009).
- [9] عبد الاحد، سلام سمعان، "استخدام كسر الطابوق الطيني المعاد كبديل عن الحصى في انتاج بلوك نمطي اقتصادي" مجلة الهندسة، العدد 4، المجلد 16، (2010).
- [10] Qatta, H. I., "Improvement The Mechanical and Thermal Properties of Concrete Hollow Blocks by Using Local Materials in Iraq," The Iraqi Journal For Mechanical And Material Engineering, Vol.13, No3, (2013).
- [11] المواصفة القياسية العراقية رقم 5، "الاسمنت البورتلاندي"، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، (1984).
- [12] المواصفة القياسية العراقية رقم 45، "ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء"، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، (1984).
- [13] مدونة البناء العراقية رقم 311، "الدليل العراقي لمواد البناء"، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

وامتصاص وعزل صوتي ضمن الحدود المقبولة في المواصفات.

4.4. يمكن استخدام الطابوق المكسر في عملية المعالجة والانضاج الداخلي في عملية انتاج الكتل الخرسانية بالاقتران مع طرق المعالجة الخارجية للمساعدة على اكتساب المقاومة للكتل الخرسانية وخصوصا ان عملية الانضاج الخارجية في معامل انتاج الكتل هي عملية الرش بالماء والتي لا تتعدى الثلاثة ايام.

5.4. ان استخدام الطابوق المكسر الناتج كمخلفات من عملية البناء او كمخلفات معامل الطابوق كبديل جزئي او كلي عن الركام في انتاج الكتل الخرسانية بصورة خاصة او باعمال الخرسانة بصورة عامة ذو اثر بيئي مزدوج، الاول يساهم في عملية اعادة التدوير لهذه المخلفات ويخلص البيئة منها والثاني هو تقليل الضغط على مصادر الركام الطبيعية والتي تعتبر ثروة وطنية يجب المحافظة عليها واستخدامها الاستخدام الامثل .

المصادر

- [1] سلمان، انيس جواد، "تركيب المباني، الجدران الحاملة وتفصيلها المعمارية" الجامعة التكنولوجية، الطبعة الثانية، (1988).
- [2] ساكو، زهير وليفون، ارتين، "انشاء المباني" جامعة بغداد، الطبعة الثانية، (1988).
- [3] المواصفة القياسية العراقية رقم 1077، "كتل البناء الخرسانية المحملة"، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، (1985).
- [4] ASTM C90-94, "Standard Specification for Load Bearing Concrete Masonry Units," Annual Book of ASTM Standards American Society for Testing and Materi-



rials,” McGraw-Hill press, 3rd edition, وزارة التخطيط والهيئة العامة للمباني وزارة الاسكان والاعمار، 2015.

[14] المواصفة القياسية العراقية رقم 25، ”الطابوق الطيني“، الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، (1984).

[15] Shierhorn, C., “Producing Structural Lightweight Concrete Block,” abrdeens magazine of masonry construction, March (2010).

[16] Jablonski, N., “Mix designs for concrete block, Proportioning using the fineness modulus method” Concrete Masonry Technology Blockmakers Workshop Series, (1996).

[17] ACI 523, “Guide for Cast in Place Low Density Concrete ,” Reported by ACI Committee 523, ACI Manual of Concrete Practice, American Concrete Institute, (2004).

[18] قدوري، جليل ابراهيم وعلي، سمير داود، ”العزل الحراري لمواد البناء“ مجلة ديالى للعلوم الهندسية، العدد 1، المجلد 3، (2010).

[19] ملا علي، صباح محمد والمخيول، زياد محمد، ”دراسة العزل الصوتي لمواد البناء المصنوعة بالعراق عمليا“ مجلة الرافدين، العدد 3، المجلد 15، (2007).

[20] Neville, A. M., and Brooks, J. J., “Concrete Technology,” Pearson, 2nd edition, pp. 306-318, (2010).

[21] Mehta, P.K., Monteiro, P. J. M. “Concrete, Structures, Properties, and Mate-