



تحضير بولي استرات اليفاتية وأروماتية من الاثيلين ثنائي الامين رباعي حامض الخليك وتطبيقها للأغراض الصناعية

داخل ناصر طه**، خضير جواد كاظم*، حذام عبدعلي عبد الحسين**
*قسم الكيمياء، كلية العلوم، جامعة بابل، العراق
** فرع الفلسفة والادوية البيطرية، كلية الطب البيطري، جامعة كربلاء، العراق.

تاريخ الاستلام: 2017 / 3 / 5

تاريخ قبول النشر: 2017 / 6 / 21

Abstract

New Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid polyesters were prepared by polycondensation reaction of acyl chloride of EDTA with aliphatic & aromatic diol(1,3-Propanediol, polyethylene glycol , Benzene-1,2,3-triol). All the polymers bearing aminoacetic group soluble in (water, DMF, DMSO) and Characterized by ^1H NMR, FTIR spectroscopy , and elemental analysis. The % swelling of polymers measured at $(27)^\circ\text{C}$ using benzene as swelling solvent, Also the intrinsic viscosities were calculated in DMF in $(30)^\circ\text{C}$.

Keyword

polyester, Polycondensation, EDTA .



الخلاصة

حضرت بولي استرات جديدة للأثيلين ثنائي الامين رباعي حامض الخليك بالبلمرة التكاثفية لتفاعل كلوريد حامض
لـ EDTA مع كحولات ثنائية أروماتية واليفاتية
(1,3-Propanediol polyethylene glycol , Benzene-1,2,3-triol). جميع البوليمرات تحمل مجاميع امينات
الخليك الذائبة في (الماء أثنائي مثيل فورمايدثنائي مثيل سلفوكسايد). شخضت البوليمرات المحضرة بواسطة طيف
الاشعة تحت الحمراء ألرنين النووي المغناطيسي و تحليل العناصر . النسبة المئوية للانتفاخ للبوليمرات قيست بدرجة
حرارة الغرفة باستخدام التزير كمذيب كذلك قيست اللزوجة الظاهرية باستخدام ال ثنائي مثيل فورمايد وبدرجة
حرارة (30) C° .

الكلمات المفتاحية

النشاط الاشعاعي الطبيعي، مطيافية اشعة كاما، معمل نسيج بابل، الشركة العامة للسيارات في بابل.



1. المقدمة

الاثيلين ثنائي الامين رباعي حامض الخليك مع العديد من الكحولات ثنائية الهيدروكسيل (diol) والامينات ثنائية الأمين [18,19,20].

2. الجزء العملي

1.2. مواد والاجهزة المستخدمة

المركبات (Benzene-1,2,3-polyethylene glycol, triol, 1,3-Propanediol, EDTA) تم الحصول عليها من شركة (BDH) بدون تنقية. كلوريد الثايونيل تم الحصول عليه تجاريا من شركة (Aldrich). اما المذيبات (البريدن، ثنائي مثيل فورمايد، ايثانول، ثنائي مثيل سلفوكسايد، اسيتون) تم الحصول عليها من شركة (BDH, Fluka) تم استخدامها بدون تنقية.

قيست اطياف الاشعة تحت الحمراء باستخدام قرص بروميد البوتاسيوم باستخدام الجهاز (Shimadzu Spectrometer 7R-40E)، سجلت أطياف (1H-NMR) في جهاز (NMR Bruker 400MHz) باستخدام ثنائي مثيل سلفوكسايد (DMSO-d6) كمذيب. اما التحليل العنصري الدقيق (CHN) تم باستخدام جهاز (Elemental Analysis 3764). قيست درجات الانصهار للبولىميرات المحضرة باستخدام جهاز Callen (kamp MFB-600). تم قياس اللزوجة في مقياس اللزوجة من نوع (Ostwald Viscometer) باستخدام (DMF) كمذيب بدرجة حرارة (30°C).

2.2. طريقة العمل

في دورق دائري القعر ذي فتحتين مزود بمحرك مغناطيسي ومحار اضيف (5 ml من كلوريد الثايونيل الى (2 mmole من الحامض الكربوكسيلي (EDTA) ثم سخن المزيج مع التحريك المستمر في حمام مائي درجة حرارته

تشمل عائلة البولي استر كل البولىميرات الحاوية على مجموعة استرية في عمودها الفقري وتستخدم هذه البولىميرات بشكل واسع للاغراض الصناعية كالياف، بلاستيك وطلاء [1,2] تتميز البولي استرات الأروماتية بكونها ذات درجات انصهار عالية وذوبانية قليلة لذلك تستخدم كبولىميرات مستقرة حراريا [3] طوال السنوات الماضية تم تحضير انواع مختلفة من البولي استرات المشتقة من تفاعل كلوريدات ثنائية الحامض والكحولات ثنائية الهيدروكسيل [4,5] حيث يجري هذا التفاعل في درجات حرارية معتدلة اقل من (100°C) ويستخدم البريدن كعامل مساعد حيث يعمل على سحب جزيئات حامض الهيدروكلوريك (HCl) المتكون كناتج ثانوي اثناء التفاعل [6,7] واكتسبت البولي استرات هذه الاهمية منذ ان تم تحضيرها من قبل (Carothers) حيث اجرى دراسة على التفاعلات ذات النمو الخطوي اذ تضمن عملة تكاثف الكحولات ثنائية الهيدروكسيل الخطية (A-) مع حوامض ثنائية الكربوكسيل الالفاتية (b-b) [8] تم تطوير بولىميرات تمتلك مجاميع فعالة تكون اما ذائبة او غير ذائبة في الماء تستطيع الارتباط بأيون الفلز في المحلول [9,10] تتكون البولىميرات المخلبية (Chelating polymers) من السلسلة البوليمر مطعمة بالمجموعة المخلبية (Chelating group) التي تكون اما متحدة مع المونيمر او تضاف الى العمود الفقري للبولىمير [11,12] تستخدم البولىميرات المخلبية في مجالات مختلفة تتضمن فصل الايونات الفلزية معالجة المياه والتربة الملوثة [13,14]. ومن بين هذه البولىميرات المخلبية تلك التي تمتلك جزيئة EDTA ضمن عمودها الفقري تستطيع ان تكون معقدات مخلبية مع بعض العناصر الثقيلة [15,16,17] اذ ان تفاعل التكاثف يعتبر طريقة العمل الرئيسية لتحضير العديد من بولىميرات البولي الاستر والبولي الأמיד المشتقة من تفاعل انهدريد



(4) ساعات اضيف لمزيج التفاعل عدة قطرات من البريديين. الزيادة من المذيب فصل بواسطة المبخر الدوار جمع الناتج المتكون وأعيدت بلورته باستخدام ثنائي اثيل أثير. الجدول (1) يوضح الخواص الفيزيائية للبوليمرات المحضرة.

لا تتجاوز (70) °C الى ان يتغير لون المحلول قطرت الزيادة من كلوريد الثايونيل للحصول على كلوريد الحامض. اذيب كلوريد الحامض المتكون من الخطوة السابقة بـ (5) ml من المذيب ثنائي مثيل فورماميد (DMF) واطيف الى المزيج (2) mmole من diol وصعد لمدة

جدول (1): يوضح الخواص الفيزيائية للبولي استرات المحضرة


Polm code	color	%Conversion	solubility					η_{inh} dl/g	Softing point °s.p/C
			DMF	DMSO	Ethanol	Acetone	water		
H ₁	Red	77	+	+	+	-	+	0.18	300<
H ₂	Brown	70	+	+	+	-	+	0.31	300<
H ₃	Dark brown	85	+	+	+	-	+	0.22	300<

في المخطط (1) حيث تم تحويل المجاميع الكربوكسيلية لـ EDTA من خلال تفاعلة مع كلوريد الثايونيل اذ ان مجموعة (-Cl) مجموعة مغادرة اسهل من (OH-). اضافة لكون الـ EDTA لا يذوب في DMF مقارنة بكلوريد الـ EDTA.

3. النتائج والمناقشة

تم تحضير البوليمرات من خلال تفاعل مجاميع الهيدروكسيل الموجودة في الكحول مع كلوريد الحامض للاثيلين ثنائي الامين رباعي حامض الخليك كما موضحة

خطط (1): تفاعل مجاميع الهيدروكسيل الموجودة في الكحول مع كلوريد الحامض للثايلين ثنائي الامين رباعي حامض الخليك



التالية للبوليمر H1 الشكل (4) (3.9) ppm (CH₂-O) (1.3) ppm (CH₂-) ولهيدروجين مجموعة الكربوكسيل (كان عند 9 ppm). اما بالنسبة للبوليمر H2 الشكل (5) ظهرت الاشارات التالية للـ OH ((عند 4.1 ppm، بروتونات الحلقة الأروماتية عند 6.2-7.3 ppm و COOH)2 عند 9 ppm. اما (1H NMR) البوليمر H3 الشكل (6) ظهرت (4.3) ppm تعود (CH₂-O-CH₂-) و (3.7) ppm [CH₂-O-C(=O)] (2). أما تحليل العناصر (CHN) المبين في الجدول (2) فقد أظهر تطابق النسب المئوية المحسوبة عملياً مع تلك المحسوبة نظرياً مما يدل على صحة تراكيب البوليمرات المحضرة. اما النسبة المئوية للثايلين ثنائي الامين رباعي حامض الخليك (3).

شخصت البوليمرات باستخدام تقنية طيف الاشعة تحت الحمراء الذي اظهر حزم مط العائدة (للمجموعة الكربونيل الاسترية <C=O عند التردد (1700-1735 سم⁻¹ للبوليمرات المحضرة. اظهر طيف الاشعة تحت الحمراء حزم الامتصاص الرئيسية بالنسبة للبوليمر الشكل (1) H1 حزمة جديدة عند التردد (1732 سم⁻¹ تعود لمجموعة الاستر، اما البوليمرات H2 و H3 ظهرت حزمة المجموعة الأسترية عند الترددات (1732 سم⁻¹ و (1726 سم⁻¹ بالإضافة الى ذلك اظهر طيف FTIR حزم المط العائدة للحلقة الأروماتية للبوليمر H2 عند الترددات (3070-2779 سم⁻¹ الشكليين (23). كما شخصت البوليمرات المحضرة باستخدام طيف الرنين النووي البروتوني (1H NMR) الذي اظهر الاشارات





جدول (2): تحليل العناصر (CHN) للبولي استرات المحضرة

Polyester	C (%)		H (%)		N (%)	
	.calc	.obs	.calc	.obs	.calc	.obs
H ₁	43.04	42.89	3.84	4.13	9.24	9.51
H ₂	44.87	44.96	4.75	4.81	6.45	6.67
H ₃	46.55	46.89	4.36	4.82	6.78	6.86



جدول (3): النسبة المئوية للانتفاخ للبوليمرات المحضرة

Day	%Swelling		
	H ₁	H ₂	H ₃
1	3	1.2	2
2	4.1	2.1	2.4
3	4.8	3.2	3.1
4	5.1	3.6	3.5









شكل (1): طيف الاشعة تحت الحمراء للبوليمر H1




شكل (2): طيف الاشعة تحت الحمراء للبوليمر H2




شكل (3): طيف الاشعة تحت الحمراء للبوليمر H3



شكل (4): طيف الرنين النووي (1H NMR) للبوليمر 1H



شكل (5): طيف الرنين النووي (^1H NMR) للبوليمر H 2



شكل (6): طيف الرنين النووي (^1H NMR) للبوليمر 3H



4. الاستنتاجات

تميزت البوليمرات المحضرة بكونها مستقرة ولا تتأثر بالرطوبة والضوء وقد تم التأكد من ذلك من خلال اعاده فحص البوليمرات بالـ FTIR بعد شهرين من تحضير البوليمرات. طريقة تحضير البوليمرات غير مكلفة اقتصاديا ولا تحتاج عوامل مساعدة وانما فقط رفع درجة الحرارة والزمن تؤدي الى نسبة منتج عالية وذات ذوبانية جيدة في الماء أثنائي مثيل فورمايد أيثانول وثنائي مثيل سلفوكسايد. يمكن دراسة قابلية البوليمرات على تكوين معقدات مع العناصر الانتقالية وبالتالي يمكن استخدامها كعازل للأيونات السامة في الماء والتربة .

المصادر

- [9] Sahni S.K., Reedijk J., Coord. Chem. Rev. Vol.59, P.1-139 ,(1984).
- [10] Firyal A. and Hieder R., Iraqi National Journal of Chemistry Vol.47, P. 370- 377, (2012).
- [11] Bartulin J., Zunza H., Parra M., and Rivas B., Polymer Bulletin Vol. 16, P. 293-298, (1986).
- [12] Firyal A. and Hieder R., Iraqi National Journal of Chemistry, Vol.47, P. 370- 377, (2012).
- [13] Hussain R. and Ravikumar R., polymer science Vol. 88, P.414-421, (2003).
- [14] Sandeep K. and Mamta C., International Journal of Advanced Research in Physical Science Vol. 2, P. 27-33, (2015).
- [15] Tuelue M. and Geckeler K.E., Polym. Int. Vol.48, P.909-914, (1999).
- [16] Arsalani N. and Hosseinzadeh M. , Iran. Polym. Vol.14, P.345-352, (2005).
- [17] Dakhil N., Khudheyer J. and Hutham A, Journal of Babylon University Vol. 25, P.473-480, (2017).
- [18] Ruiz J., Mantecon A. and Cadiz V., Polym. Vol.42, P.6347-6354, (2001).
- [19] Arsalani N. and Mousavi S.Z., Iran. Polym. Vol.12, P.291-296, (2003).
- [20] Tuelue M. and Geckeler K., Polym. Int. Vol.48, P.909-914, (1999).
- [21] Silverstein R., Webster F. and Kiemle D.” Spectrometric Identification of Organic Compounds” New York, John Wiley and Sons, 7th edn., P. 72, (2005).
- [22] Donald L., Pavia G., Lampman G. and Kriz J. “introduction to Spectroscopy” Cengage Learning, 4th edn., P. 177, (2008).
- [1] Maryam S., Peyman S. and Zahra K. ,International Journal of Chemical & Biological Vol.2, P.36-41,(2012).
- [2] Hakan A. and Mehmet B. ,Iranian Polymer Vol. 15, P.921-928,(2006).
- [3] Ioakim K. and John A. , Polymer Sciences Part A: Polym. Chem. Vol. 34, P. 2799–2807, (1996).
- [4] Miroslav H. and Majda Z., Polym. Vol.44, P.6187–6193,(2003).
- [5] Sangita G., Oswal S. and Ketan C., Chemical and Pharmaceutical Research Vol.4, P.705-714, (2014).
- [6] Valerii A., Vladimir N., Svetlana K. and Henric M. Makmmol. Chem. Vol.191, P.1759-1743, (1990).
- [7] Sangita G. and Ketan C., Chemical and Pharmaceutical Research, Vol. 6, P.705-714, (2014).
- [8] Carother W. and Arvin G., American Chemical Society Vol.51, P. 2560-2570, (1929).