

حماية حديد التسليح من التآكل في الخرسانة الحاوية على السمنت المقاوم للكبريتات المخلوط مع البوزولانة

*سهير كاظم الحبوبي،^٢ طارق صالح العطار،^١ نداء طه عيدان،^١ هدى حميد ناصر،^١ بثينة فنجان حدحود

^١ قسم الإنشاءات، دائرة بحوث البناء، بغداد، العراق
^٢ قسم الهندسة المدنية، الجامعة التكنولوجية، بغداد، العراق

الخلاصة

ان المدى الواسع من المشاكل الانشائية الناتجة عن تآكل حديد التسليح في المقاطع الإنشائية تجعلها واحدة من المشاكل المهمة التي تواجه مختلف بلدان العالم. يهدف البحث لاختبار كفاية المتطلبات الواردة في الكودة العربية لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة فيما يخص متطلبات الخرسانة المسلحة المعرضة لظروف محيطية أو ضارة أو لماء البحر وتشمل هذه المتطلبات الحد الأدنى لمحتوى السمنت والحد الأقصى لنسبة الماء الى السمنت لتأمين الديمومة فضلا عن دراسة تأثير الاستبدال الجزئي للمواد البوزولانية (الميتاكاؤولين، غبار السيليكا) من وزن السمنت على زيادة حماية حديد التسليح من التآكل.

تم تحضير خرسانة مسلحة مرجعية بمحتوى سمنت ٤٠٠ كغم/م^٣ ومقاس أقصى للركام ٢٠ ملم ونسبة ماء الى سمنت ٠,٤, كذلك تم تحضير خلطات خرسانية مسلحة اخرى بتعويض جزئي من وزن السمنت بمواد بوزولانية (الميتاكاؤولين، غبار السيليكا) واختبار فاعلية جميع هذه الخلطات لمقاومة تآكل حديد التسليح في الخرسانة المغمورة جزئيا في محلول كلوريد الصوديوم NaCl بتركيز ٤,٥٪. تم التوصل الى ان استخدام المواد البوزولانية يقلل من تيار تآكل حديد التسليح لأكثر من ٥٠٪ عنه في الخرسانة المرجعية.

الكلمات الرئيسية: بوزولانة، تآكل، ديمومة، غبار السيليكا، ميتاكاؤولين

١- المقدمة

تتعرض بلدان منطقة الخليج العربي الى مشكلة تآكل حديد التسليح في المنشآت الخرسانية المسلحة بشكل أقسى نتيجة عدة عوامل منها الظروف المناخية القاسية المتمثلة بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وارتفاع نسبة الملوحة بالمياه وتلوث المواد المستخدمة في انتاج الخرسانة بالأملاح وخاصة الركام والممارسات الإنشائية الخاطئة.

تحمي الخرسانة حديد التسليح طبيعياً من الصدأ وذلك لان المحيط القاعدي للخرسانة يشكل طبقة حماية رقيقة من أكسيد الحديد ولكن وبسبب نفاذية الخرسانة فان عوامل التآكل قد تخترق الخرسانة وصولاً الى حديد التسليح محطمة طبقة الحماية تلك [١].

ان تدهور الخرسانة نتيجة تآكل حديد التسليح يحدث بسبب ان نواتج الصدأ تحتل حجماً أكبر من حجم الحديد مسلطة بذلك جهداً على الخرسانة المحيطة بحديد التسليح ومؤدية الى حدوث تشققات وظهور بقع الصدأ وقد تؤدي الى تشطي الغطاء الخرساني , وباستمرار عملية التآكل فان مساحة المقطع العرضي لحديد التسليح تبدأ بالنقصان ومع الوقت يحدث الفشل الإنشائي اما بسبب فقدان الترابط ما بين حديد التسليح والخرسانة او بسبب نقصان مساحة المقطع العرضي لحديد التسليح وان هذا العامل الأخير يعتبر خطراً جداً في المنشآت التي تحوي حديد مسبق الجهد حيث يكون قطر حديد التسليح قليلاً بحيث ان أي نقصان يحصل بسبب التآكل قد يؤدي الى الانهيار [١]، وكنتيجه لذلك فان العديد من الوسائل والمستلزمات قد تم استخدامها لتحسين ديمومة الخرسانة المسلحة في هذا الجانب ومنها:

- ١- استخدام خرسانة بمحتوى واطئ من الماء الى السمنت
- ٢- استخدام حديد مطلي بالايوكسي
- ٣- معالجة سطح خرسانة بمادة تمنع او تقلل نفوذ المحاليل
- ٤- استخدام تقنية الحماية الكاثودية
- ٥- استخدام المضافات الكيميائية واليوزولانية ضمن بنية الخرسانة [٢]
- ٦- وسائل أخرى

عندما تكون الخرسانة معرضة لتأثير الكبريتات يتم في الغالب استخدام السمنت المقاوم للأملاح الكبريتية وذلك لانخفاض نسبة مركب ثلاثي سيليكات الكالسيوم C_3S ولكن هذا المركب تكون زيادته مفيدة في حالة تعرض الخرسانة لتأثير الكلوريدات حيث يتفاعل المركب مع الكلوريدات ويكون ملحا غير ضار بالخرسانة وبذلك يقلل من تركيز ايون الكلوريد الحر في الخرسانة ويقل خطره على حديد التسليح ومن خلال معرفة التركيب الكيميائي لبعض انواع اليوزولانا التي تحتوي ضمن تركيبها على الالومينا ومثال على ذلك مادة الميكاكاولين بالأماكن اعطاء حل للخرسانة التي تكون معرضة لتأثير الكبريتات والكلوريدات معا باستخدام سمنت مقاوم مخلوط مع مادة الميكاكاولين لذا يهدف البحث الى:


أ. اختبار كفاية المتطلبات الواردة في جدول رقم (٢-١٢) من المدونة العربية للخرسانة المسلحة (مدونة تصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة - ١٩٩٧). الباب الثاني. الفقرة ٢-٥-٦ فيما يخص متطلبات الخرسانة المسلحة المعرضة لظروف محيطية أو

- ضارة أو لماء البحر وتشمل هذه المتطلبات الحد الأدنى لمحتوى السمنت والحد الأقصى لنسبة الماء الى السمنت لتأمين الديمومة
- ب. بحث تأثير الاستبدال الجزئي للسمنت لمادة الميكاكاولين على زيادة حماية حديد التسليح من التآكل
- ت. بحث تأثير إضافة مادة غبار السيليكا على حماية حديد التسليح من التآكل وتأثير التفاعل الكيميائي للبوزولانة على تآكل حديد التسليح


١-١ تآكل حديد التسليح في الخرسانة

ان صدأ الحديد هو عملية كهروكيميائية تحدث عند السطح الفاصل بين حديد التسليح والخرسانة وتحتاج إلى عامل مؤكسد (الأوكسجين) ورطوبة وتيار من الإلكترونات يسرى من قطب موجب إلى قطب سالب في المعدن ويجب توفر الوسط الذي ينقل التيار الكهربائي من القطب الموجب إلى السالب وهو عادة ماء أو محلول مائي به أملاح ذائبة وتحدث في هذه العملية مجموعة من التفاعلات الكيميائية على النحو التالي شكل رقم (١)


١. يتحلل الحديد من القطب الموجب على هيئة أيونات الحديدوز Fe^{+2} حسب التفاعل:





٢. تنتقل الإلكترونات المتولدة من التفاعل السابق ($4e^-$) عبر الحديد الى منطقة القطب السالب حيث تتفاعل مع الأوكسجين والماء مكونة أيونات الهيدروكسيل (OH) حسب التفاعل:



٣. عند تقابل نواتج التفاعلين -أيونات الحديدوز مع أيونات الهيدروكسيل- يترسب هيدروكسيد الحديدوز وفقاً للتفاعل:



٤. يتأكسد هيدروكسيد الحديدوز الناتج بفعل الأوكسجين والماء إلى هيدروكسيد الحديدك - تفاعل ثانوي- الذي يتحلل مكوناً صدأ الحديد (أكسيد الحديد) طبقاتاً للتفاعل:



شكل رقم (١): عملية تآكل حديد التسليح في الخرسانة

ويعتبر أكسيد الحديد الناتج شديد الامتصاص للماء وضعيف الالتصاق بالحديد. وبذلك يسهل إزالته بالذوبان البطيء تاركاً سطح الحديد ليسمح بتكون صدأ جديد ويمكن عن طريق قياس التيار الكهربائي في قضبان الحديد الصدأ معرفة الصدأ في الحديد التي يصعب الكشف عنها. وهذا يساعد على تحديد درجة خطورة المنشآت الخرسانية المعرضة للصدأ وهيدروكسيد الحديد الناتج يزيد حجمه عن حجم الحديد الأصلي زيادة كبيرة مما يؤدي إلى تولد إجهادات انفصالية عالية حول قضبان التسليح تؤدي إلى شقوق طويلة موازية للقضبان وعند زيادة الصدأ عن ذلك تبدأ الخرسانة السطحية في التساقط [٣].

٢-١ المواد البوزولانية

ان مصطلح بوزولانا أتى من الرماد البركاني المأخوذ من قرية بوزولي (Pozzuoli) بالقرب من نابولي - إيطاليا بعد ثوران بركان جبل فيسوفيس (Vesuvius) بحدود عام ٧٩ بعد الميلاد على الرغم من ثبوت استخدامها قبل ٢٠٠٠ عام قبل الميلاد في الحضارات القديمة مبنية أهمية هذه المواد في استمرار ديمومتها [٤]

البوزولانا هي مواد سيليكية او الومينوسيليكية عندما تطحن بنعومة عالية وبوجود الرطوبة فإنها تتفاعل كيميائياً مع هيدروكسيد الكالسيوم ($Ca(OH)_2$) المتحرر عن امهات السمنت [٤]، مكونة مركبات غير قابلة للذوبان مثل سيليكات والومينات الكالسيوم والتي تعمل على سد الفجوات الداخلية والمسام الشعرية [٢]، ويؤدي ذلك الى تحقق مقاومة اختراق للمحاليل القاسية وان تفاعلها أبطأ من امهات السمنت وذلك يعني ان تأثير المواد البوزولانية يتحقق في حالة استمرار المعالجة الرطبة للخرسانة لمدة أطول [٥].

تعتبر المواد البوزولانية ضرورية في صناعة الخرسانة عالية الأداء (إما كإضافة أو كبديل جزئي من وزن السمنت) لما لها من تأثير على أداء وديمومة الخرسانة كما أنها تستخدم أيضاً في الحصول على مقاومة انضغاط عالية للخرسانة ومن هذه المواد المستخدمة ما يلي:

أ. غبار السيليكا (Silica Fume): وهو منتج ثانوي ينتج من مصانع السيليكون ذا نعومة عالية يجب أن يطابق غبار السيليكا متطلبات المواصفة الأمريكية ASTM C1240 [٤]

ب. الرماد المتطاير (Fly Ash): هو منتج ثانوي في محطات الكهرباء التي تدار بالفحم الحجري. وتختلف جودة الرماد المتطاير من محطة إلى أخرى وحتى في نفس المحطة

يجب ان يطابق الرماد المتطاير متطلبات المواصفة الأمريكية ASTM C618 [٤]

ت. خبث الافران المنعم pulverized furnace slag: وهو يتكون من سيليكات أو الومينو سيليكات الكالسيوم المتشكلة بالترافق مع انتاج الحديد ويتم تبريد الخبث المصهور بدرجة $1500^{\circ}C$ بشكل مباشر بالماء مكونا حبيبات مزججة تشبه الرمل تطحن لنعومة أقل من ٤٥ مايكرون [٤] يجب ان يطابق خبث الافران متطلبات المواصفة الأمريكية ASTM C989

ث. الميتاكاؤولين (Metakaolin): وينتج عن حرق طين الكاؤولين بدرجات حرارة مناسبة الميتاكاؤولين العالي الفعالية هو عبارة عن بوزولانا الومينوسليكات الفعالة التي تتشكل بفعل حرق الكاؤولين المنقى بدرجة حرارة محددة ($\Delta 700^{\circ}\text{C}$) هذه المعالجة الحرارية تحطم البنية للكاؤولين ويصبح مناسباً للاستخدام كمادة سمنتية إضافية



عند تفاعل الميتاكاؤولين مع هيدروكسيد الكالسيوم Ca(OH)_2 الناتج من ماء السمنت البورتلاندي. يؤدي إلى تشكيل مركبات سمنتية جديدة تلك المركبات الجديدة التي تشكلت سوف تسهم في إضافة المقاومة للسمنت وتساعد على تحسين خواص الديمومة للخرسانة إن المواد التي تبدي خواص بوزولانية أو خواص هيدروليكية يمكن تعويضها بجزء من وزن كلنكر السمنت البورتلاندي. مما يقلل بذلك استهلاك الطاقة والمواد الأولية اللازمة لتصنيع السمنت وكذلك تقليل التلوث المرافق لإنتاجه إن عدة إضافات معدنية أثبتت فعاليتها في الحد من اختراق الأيونات القاسية. ولهذا فإن البحوث في هذا المجال قد حققت نتائج مهمة فيما يخص ديمومة المنشآت الخرسانية المسلحة [٥]

وتبعاً للمواصفة الأمريكية رقم ASTM C618. التي تصنف البوزولانا الطبيعية إلى ثلاثة أصناف (Class N, Class F, Class C). حيث تخص بعض أنواع الرماد المتطاير والرماد البركاني. فإن المواد التي تحتاج إلى الحرق لتهيئتها كمادة بوزولانية مثل الميتاكاؤولين يجب أن تحتوي على مجموع محتوى أكاسيد (السيليكا والألومينا والحديد) يتجاوز ٧٠٪. إن مادة الميتاكاؤولين تحتوي على الألومينا أكثر من بقية المواد. في حين تحتوي مادة غبار السيليكا على محتوى عالٍ من السيليكا ومحتوى قليل جداً من الألومينا وبقية العناصر وقد أثبتت البحوث الفعالية البوزولانية لكلا النوعين على الرغم من اختلاف التركيب الكيميائي لكليهما. لذا فقد اختيرت هاتين المادتين في هذا البحث لتقييم ديمومة الخرسانة وتآكل حديد التسليح في الخرسانة المعرضة لتأثير الأملاح الخارجية.

٣-١ تأثير السمنت والمواد البوزولانية على تآكل حديد التسليح

تتواجد أيونات الكلوريد في الخرسانة بشكلين: متحدة وحررة تشارك أيونات الكلوريد الحرة (تلك الذائبة في المسام) فقط في عملية التآكل وذلك لأن أيونات الكلوريد تتحد مع ثلاثي أومينات الكالسيوم (C_3A) الموجودة في مونة السمنت لتشكيل (الملح الفريد) ($\text{3CaO} \cdot \text{C}_3\text{A} \cdot \text{H}$) غير الضار بالخرسانة والخرسانة المصنوعة من السمنت ذات محتوى C_3A العالي لديها إمكانيات أكبر لربط أيونات الكلوريد [٦].

بين هانسون [٧] الآثار المفيدة لهذا السمنت من خلال رفع محتوى C_3A في السمنت من ٢٤٣٪ إلى ١٤٪ مع بقاء جميع العوامل الأخرى ثابتة. فإن الكلوريد الحرج (الذي يسبب التآكل) يزداد بمعدل ٢٨٥

لقد تم بحث تأثير السمنت والبوزولانا من قبل العديد من الباحثين بوذي [٨] الذي درس مقاومة اختراق الكلوريد للخرسانة الحاوية على الميتاكاؤولين بنسب تعويض مختلفة (٨٪ و ١٢٪)

من وزن السمنت ونسب ماء إلى سمنت (٠,٣ و ٠,٤). لاحظ أنه بزيادة نسبة الميٹاکاؤولین ونقصان نسبة الماء إلى السمنت. تقل نفاذية الخرسانة وتزداد مقاومتها الكهربائية. في بحث تم نشره عام ٢٠١٣ لدراسة تأثير نسب تعويض مختلفة من الميٹاکاؤولین على سلوك التآكل لحديد التسليح في مونة سمنتية معرضة لمحلول كلوريد الصوديوم بتركيز ٣,٥٪ وكبريتات المغنيسيوم بتركيز ٥٪. استخدمت مادة الميٹاکاؤولین كتعويض جزئي من وزن السمنت بالنسب (٢٠٪، ١٥٪، ١٠٪، ٥٪). أظهرت فحوص التآكل أن نسبة تعويض ٢٠٪ ميٹاکاؤولین أبدت مقاومة جيدة للتآكل في محلول كلوريد الصوديوم. في حين أن نسبة تعويض ٥٪ ميٹاکاؤولین هي النسبة التي تقلل التآكل في محلول كبريتات المغنيسيوم [٩]

وفي دراسة طويلة الأمد أجريت على الخرسانة المرجعية بمقاومة انضغاط مختلفة (٤٠,٣٠,٢٠) نيوتن/ملم^٢ تم تعويض البوزولانا جزئياً من وزن السمنت كالاتي (الرماد المتطاير بنسبة تعويض ٢٠٪ من وزن السمنت وخبث الافران المنعم بنسبة تعويض ٤٠٪ من وزن السمنت) أثبتت الدراسة ان معدل التآكل لحديد التسليح في الخرسانة الحاوية على الرماد المتطاير كانت أقل ب (١,٦,١٧,٩) للخرسانة ذات المقاومة (٤٠,٣٠,٢٠) نيوتن/ملم^٢ على التوالي كما اثبتت الدراسة ان معدل التآكل لحديد التسليح في الخرسانة الحاوية على الخرسانة الحاوية على الخبث المنعم كانت أقل ب (٢,٥,٦,١٠) مرة للخرسانة ذات المقاومة (٤٠,٣٠,٢٠) نيوتن/ملم^٢ على التوالي حيث يلاحظ ان تأثير البوزولانا أكثر وضوحاً في الخرسانة ذات المقاومة القليلة عما في الخرسانة عالية المقاومة توصلت الدراسة كذلك الى ان تقليل القاعدية في الخرسانة الحاوية على الرماد المتطاير والخبث المنعم ل ٦ و ١٠ مرات على التوالي مقارنة بالخلطة المرجعية لم تؤثر على تآكل حديد التسليح بسبب نواتج التفاعل البوزولاني التي تقلل النفاذية ولكن يوصى بان لا يقل محتوى السمنت عن ٣٥٢ كغم/م^٣ للحد من أثر الكلوريد ومن النتائج الأخرى التي توصلت لها الدراسة أن الخرسانة ذات مقاومة انضغاط ٤٠ نيوتن/ملم^٢ ولها نسبة ماء إلى سمنت ٠٤٢ وبمحتوى سمنت ٤٥٢ كغم/م^٣ أبدت كفاءة أفضل من أنواع الخرسانة الأخرى ذات المقاومة الأقل (بدون بوزولانا) [١٠]

لقد استخدم الميٹاکاؤولین المحلي بنجاح لإنتاج الخرسانة عالية الأداء في عدة بحوث في بحث أجري في عام ٢٠٠٥. تم تحضير الميٹاکاؤولین من حرق الكاؤولين (أطيان الكاؤولين العراقية المستخدمة كانت من منطقة الدويخلة). وتم طحن وتنعيم الكاؤولين باستخدام جهاز العصف الكهربائي بدرجات حرارية مختلفة (٧٥٠, ٧٠٠, ٦٥٠, ٦٠٠, ٥٥٠) م° ولمدة نصف ساعة لتحديد درجة الحرق المثلى. وكانت ٧٠٠ م° هي الدرجة المثلى للحرق بعد ذلك. تم حرق الكاؤولين بهذه الدرجة ولكن بزمان إبقاء عند الحرارة القصوى مختلف (١٥. ٢. ١. ٠٥) ساعة. وكان أفضل زمن إبقاء والذي أعطى أفضل كلسنة للكاؤولين هو ساعة تم استخدام الميٹاکاؤولین بنسبة تعويض ١٠٪ من وزن السمنت والمضاف الملدن المتفوق لإنتاج خرسانة عالية المقاومة بمقاومة انضغاط مقدارها ٨١ ميكاباسكال. [١١] في بحث آخر. تم التوصل إلى أن الخرسانة الحاوية على المضاف المقلل للماء بدرجة متفوقة يؤدي إلى تحسن كبير في مقاومة الانضغاط ومقاومة شد الانفلاق ومقاومة الانثناء والمقاومة الكهربائية

ومقاومة الصدمة وسرعة الموجات الصوتية. وكذلك يقلل الامتصاص بدرجة كبيرة بينما أظهرت الخرسانة الحاوية على الميكاكاؤولين العاليي الفعالية بنسبة ٨٪ من وزن السمنت تحسناً كبيراً في تلك الخواص. إذ كان التحسن الحاصل في الخرسانة الحاوية على المضاف المقل للماء بدرجة متفوقة فقط لقد أنتجت خرسانة بمقاومة انضغاط مقدارها ٧١ ميكاباسكال بعمر ٢٨ يوماً باستخدام محتوى (سمنت. ماء. حصى. رمل. ميكاكاؤولين) (٥٠٦. ٤٤. ٥٧٢. ١٠٤٣. ١٥٩) كغم/م³ على التوالي. وبإضافة الملدن المتفوق بنسبة ٦٪ من وزن السمنت. [١٢] أما فيما يخص الديمومة فقد تم التوصل الى ان استخدام محتوى سمنت بنسبة عالية مع استخدام الميكاكاؤولين والمضافات المقللة للماء بدرجة متفوقة ادت الى تحسن كبير في ديمومة الخرسانة لمقاومة هجوم ايون الكلور المسبب لصدأ حديد التسليح [١٣] وكذلك أظهرت نتائج الفحوص الكهروكيميائية لبحث اخر إمكانية إنتاج خرسانة عالية الاداء باستخدام الميكاكاؤولين بالاشتراك مع المضاف الملدن المتفوق حيث توفر حماية ممتازة لحديد التسليح مع الوقت [١٤] كما تم استخدام الميكاكاؤولين لإنتاج خرسانة عالية الاداء وذاتية الرص [١٥] و [١٦]. يلاحظ ان معظم البحوث التي اجريت على مادة الميكاكاؤولين المحلية استخدمت لإنتاج خرسانة عالية الاداء بمشاركة المضاف المقل للماء بشكل متفوق Superplasticizer ولكن القليل من البحوث المحلية أجريت على السمنت المقاوم للكبريتات المخلوط بمادة الميكاكاؤولين و اجراء فحوص تآكل حديد التسليح حيث من المعلوم ان السمنت المقاوم يعتبر قليل المقاومة للكلوريدات وذلك لان نسبة الـ C_3A فيه تكون قليلة على العكس من السمنت الاعتيادي حيث يعتبر الاخير مناسباً في المنشآت المعرضة لتآكل حديد التسليح بسبب نسبة C_3A العالية التي يمكنها ان تتحد مع الكلوريدات وتكون ملحا غير ضار بالخرسانة وبنفس الوقت تقلل من الكلوريدات الحرة المسببة لتآكل حديد التسليح ما في حالة تعرض الخرسانة للتأثير المشترك من الكلوريدات والكبريتات فبالإمكان استخدام السمنت المقاوم للكبريتات الذي يخلط مع البوزولانة التي تحتوي على الالومينا لتقليل محتوى الكلوريدات وهذا البحث قد تم اجراءه لتقييم كفاءة السمنت المقاوم للكبريتات المخلوط مع الميكاكاؤولين (الذي يحتوي على الالومينا) في الحد من تآكل حديد التسليح.

١-٤ المدونات والمواصفات الخاصة بالمواد البوزولانية وعلاقتها بتآكل حديد التسليح

أولت المدونات العالمية اهتماماً بديمومة الخرسانة المسلحة وفيما يتعلق بتآكل حديد التسليح وضعت متطلبات ومحددات للخرسانة المسلحة لحماية حديد التسليح تصنف المدونة الأمريكية ACI 318-2011 ظروف تعرض الخرسانة الى مجاميع حسب نوع التعرض وفيما يخص تآكل حديد التسليح فإنها تصنف الخرسانة الى ثلاثة أصناف هي (C0, C1, C2) حيث C0 تخص الخرسانة المسلحة الجافة غير المعرضة للمياه المالحة فتحدد محتوى ايون الكلوريد الذائب بالماء فيها بنسبة لا تتجاوز ١٪ من وزن السمنت. أما C1 (متوسط) فهي الخرسانة المسلحة المعرضة للمياه ولكن ليست للمصادر الخارجية من الكلوريد وتحدد محتوى ايون الكلوريد فيها بنسبة لا تتجاوز ٠,٣٪ من وزن السمنت أما C2 (شديد) فهي تخص الخرسانة

المسلحة أو المعرضة للمياه المالحة ومياه البحر أو مذيبات الجليد وتحدد محتوى أيون الكلوريد فيها بنسبة لا تتجاوز ١,٥٪ من وزن السمنت وكذلك تعطي المدونة أعلاه محددات أخرى للنوع الشديد C2 لحماية حديد التسليح في الخرسانة المعرضة للمحاليل الملحية الخارجية ومنها تحديد نسبة الماء الى السمنت ب (٠,٤) ومقاومة انضغاط الخرسانة لا تقل عن ٣٥ نيوتن/ملم^٢ وتحديد سمك الغطاء الخرساني الجدول رقم (١) يبين محددات بعض المدونات العالمية والعربية لخرسانة مسلحة ذات مفاص ركام اقصى ٢٠ ملم علما بان هذه المدونات تعطي تعديلات مناسبة في حالة تغير المقاس الأقصى للركام عما مذكور أعلاه.

جدول (١): محددات بعض المدونات العالمية والعربية لخرسانة مسلحة والمفاص الأقصى للركام ٢٠ ملم وللمقاومة انضغاط أكثر من ٢٥ نيوتن/ملم^٢

المحددات	المدونة الأمريكية ACI 318-2011	المدونة البريطانية 8110: Part 1:1985	المدونة الهندية IS 456:2000	مدونة تصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية- [١٧]١٩٩٧
نسبة الماء الى السمنت (حد اعلى)	٠,٤	٠,٤٥	٠,٤٥	٠,٤٢
سمك الغطاء الخرساني (ملم) (حد أدنى)	٥٠ ملم للجدران والسقوف و٦٢ ملم لبقية العناصر الانشائية	٥٠	٥٠	٣٥ ملم للجدران والبلاطات و ٤٠ ملم لبقية العناصر
مقاومة الانضغاط نيوتن/ملم ^٢ (حد أدنى)	٣٥	٣٥	٣٥	-
محتوى السمنت كغم/م ^٣	-	٣٢٥	٣٤٠	٤٠٠

٢- الجانب العملي

٢-١ المواد المستخدمة

٢-١-١ السمنت

السمنت المستخدم في هذا البحث هو سمنت بورتلاند مقاوم للكبريتات. المصنع من قبل شركة السمنت المتحدة. المعروف تجارياً باسم (طاسلوجة- بازيان) وقد أجريت له الفحوصات الفيزيائية والكيميائية في دائرة بحوث البناء. والنتائج موضحة في الجدولين (٢) و (٣) على التوالي يلاحظ أن الخواص الفيزيائية والكيميائية مطابقة للمواصفة العراقية (مقع/١٩٨٤/٥)

٢-١-٢ الركام الناعم

تم استخدام الركام الناعم (الرمل) من مقالع منطقة الأخيضر. وتم فحص خواصه الفيزيائية في دائرة بحوث البناء. وهو مطابق للمواصفة العراقية القياسية (مقع/١٩٨٤/٤٥) كما هو موضح بالجدول (٤) وتم فحص محتوى أيون الكلوريد في دائرة بحوث المواد التابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا بواسطة جهاز الكروماتوغرافيا الأيونية.

٢-١-٣ الركام الخشن: تم استخدام حصى مكسر مقاسه الأقصى (٢٠ ملم) وقد تم الحصول عليه من منطقة النباعي وتم فحص خواصه الفيزيائية في دائرة بحوث البناء. وهو مطابق للمواصفة العراقية القياسية (مقع/٤٥/١٩٨٤) كما موضح بالجدول (٥)

جدول (٢): الخواص الفيزيائية للسمنت

الخواص الفيزيائية	نتائج الفحص	حدود المواصفة العراقية (مقع / ٥ / ١٩٨٤)
النعومة (بطريقة Blaine) سم ^٢ /غم	٣٤٠٢	لا تقل عن ٢٣٠٠ سم ^٢ /غم
زمن التماسك الابتدائي. (دقيقة: الساعة) النهائي. (دقيقة: الساعة)	١:٤٠ ٤:١٥	لا يقل عن ٤٥ دقيقة لا يزيد عن ١٠ ساعات
مقاومة الانضغاط (ميكا باسكال)	٣٣ ٣٩	لا يقل عن ١٥ ميكا باسكال لا يقل عن ٢٣ ميكا باسكال

جدول (٣): الخواص الكيميائية للسمنت

الخواص الكيميائية	المحتوى %	حدود المواصفة العراقية (مقع / ٥ / ١٩٨٤)
اوكسيد الكالسيوم (%)	٦٢,٦٤	-
اوكسيد السليكون (%)	٢١,٦	-
اوكسيد الالومنيوم (%)	٣,٩٧	-
اوكسيد الحديد (%)	٥,٠٧	-
الاملاح الكبريتية (%)	٢,٤	محتوى SO ₃ (%) لا يزيد عن ٢,٨ عندما تكون نسبة (C ₃ A) أكثر من ٥ %
اوكسيد المغنسيوم (%)	٢,٨٩	لا يزيد عن ٥ %
المواد القابلة للذوبان (%)	١,٠٢	لا تزيد عن ١,٥ %
ال فقدان بالحرق (%)	١,٣٨	لا يزيد عن ٤ %
عامل الاتساع الجيري (%)	٠,٨٨	٠,٦٦ - ١,٠٢
المركبات الرئيسية % بموجب معادلات Bogue		
سيليكات ثلاثي الكالسيوم (C ₃ S)	٤٦,٣٦	
سيليكات ثنائي الكالسيوم (C ₂ S)	٢٧,٢	
الومينات ثلاثي الكالسيوم (C ₃ A)	٢,٤٥	
حديد الومينات رباعي الكالسيوم (C ₄ AF)	١٥,٣٢	

جدول (٤): خواص وتدرج الركام الناعم

مقاس فتحات الغربال (ملم)	النسبة المئوية العابرة وزنا	حدود المواصفة العراقية (مقع / ٤٥ / ١٩٨٤) منطقة التدرج رقم (٢)
١٠	١٠٠	١٠٠
٤,٧٥	٩٠	١٠٠-٩٠
٢,٣٦	٧٤,٥	١٠٠-٧٥
١,١٨	٦٣	٩٠-٥٥
٠,٦	٤٤,٤	٥٠-٣٥

جدول (٤): تابع

٣٠-٨	١٤,٨	٠,٣
١٠-٠	٣	٠,١٥
-	٣,١	معامل النعومة
لا تزيد عن ٠,٥ %	٠,٠٤٧ %	محتوى الأملاح الكبريتية
	٠,٠٠٨٨	محتوى الكلوريد Cl^-

جدول (٥): خواص وتدرج الركام الخشن

النسبة المئوية العابرة وزنا	مقاس فتحات الغربال (ملم)	مقاس فتحات الغربال (ملم)
١٠٠	٢٠	٢٠
٣٧	١٠	١٠
٢,٨	٥	٥
٠,٠٠٧ %	محتوى الأملاح الكبريتية	محتوى الأملاح الكبريتية
٠,٠١٧	محتوى الكلوريد Cl^-	محتوى الكلوريد Cl^-

٢-١-٤ غبار السيليكا

ان مادة غبار السيليكا تم شراؤها من الاسواق المحلية وهي مادة بوزولانية عالية الفعالية بمحتوى سيليكاً مقداره ٩٣,٤٧٪ وبمساحة سطحية مقدارها ٢١ م^٢/غم ولها فعالية بوزولانية مقدارها ١٢٥٪ وتم اضافتها كبديل من وزن السمنت بنسبة ١٢,٥٪ وتم اجراء التحليل الكيماوي وفحص الفعالية البوزولانية لها بموجب المواصفة الامريكية -ASTM C1240 03 وطابقت مواصفاتها لمتطلبات المواصفة اعلاه

٢-١-٥ الميتاكاؤولين

أطيان الكاؤولين العراقية المستخدمة في هذا البحث كانت من منطقة كعرة ويتم تحضير الميتاكاؤولين بطحن الكاؤولين بطريقة العصف الكهربائي ويحرق بالفرن حتى (± 750١٠) درجة سيليزية ولمدة ساعتين وبعدها يبرد الميتاكاؤولين الى درجة حرارة الغرفة لمدة ٢٤ ساعة اجري فحص خواصه الكيماوية والفيزيائية وتبين ان الميتاكاؤولين العالي الفعالية من صنف (N) ومطابق للمواصفة الامريكية (ASTM C-618/03) كما موضح في الجدول (٦) ويمتلك فعالية بوزولانية مقدارها ١٠٠٪ في عمر ٢٨ يوم.

جدول (٦): التحليل الكيميائي الميتماكاؤولين العالي الفعالية

المركبات	المحتوى %	المواصفة ASTM - 618 /03
SiO ₂	٥٢,٩٦	الحد الأدنى ٧٠٪
Al ₂ O ₃	٣٣,٧٨	
Fe ₂ O ₃	٠,٣٧	
CaO	٢,١٢	
MgO	١,٠٧	
SO ₃	٠,١٢	الحد الأعلى ٤٪
LOI	٨,٩٧	الحد الأعلى ١٠٪

٢-٢ الخلطات الخرسانية

تم اجراء عدة خلطات تجريبية معتمدة على الحدود المسموحة في (مدونة تصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة - ١٩٩٧) (الكودات العربية الموحدة لتصميم وتنفيذ المباني) حيث تم تحديد محتوى السمنت ب ٤٠٠ كغم/م^٣ ونسبة الماء الى السمنت ب ٠,٤٢ للخرسانة المسلحة المعرضة لتأثير املاح الكلوريدات تم اعتماد خلطات وهي الخلطة المرجعية والخلطة الحاوية على الميتماكاؤولين بنسبتي تعويض ١٢,٥ و ٢٠ % من وزن السمنت والخلطة الحاوية على غبار السيليكا بنسبة تعويض ١٢,٥ % من وزن السمنت والجدول رقم (٧) يبين الخلطات الخاصة بالبحث يلاحظ زيادة حاجة الخرسانة الحاوية على المواد اليوزولانية للماء بسبب زيادة النعومة والتركيب الكيميائي.

جدول (٧): الخلطات الخاصة بالبحث

المكونات	الخلطات	الخلطة المرجعية	مك	مك	س
السمنت كغم /م ^٣	٤٠٠	١٢,٥	٢٠	١٢,٥	١٢,٥
الزمل كغم /م ^٣	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠
الحصى كغم /م ^٣	١٠٣٥	١٠٣٥	١٠٣٥	١٠٣٥	١٠٣٥

جدول (٧) : تابع

١٨٠	١٨٦	١٨٠	١٦٨	الماء كغم /م ^٣
—	٨٠	٥٠	—	ميتاكاؤولين كغم /م ^٣
٥٠	—	—	—	غبار السليكا كغم /م ^٣
٠,٤٥	٠,٤٦٥	٠,٤٥	٠,٤٢	نسبة الماء الى مجموع المواد السمنتية W/Cm
٧٠ ملم	٨٠ ملم	٩٠ ملم	٩٠ ملم	الهطول حسب المواصفة الامريكية ASTM C-143-143M

*مك ١٢,٥: هي الخلطة الحاوية على الميتاكاؤولين بنسبة تعويض ١٢,٥٪ من وزن السمنت
 **مك ٢٠: هي الخلطة الحاوية على الميتاكاؤولين بنسبة تعويض ٢٠٪ من وزن السمنت
 ***س ١٢,٥: هي الخلطة الحاوية على غبار السليكا بنسبة تعويض ١٢,٥٪ من وزن السمنت

٣-٢ الفحوص

١-٣-٢ فحص الانضغاط

اجري فحص مقاومة الانضغاط بموجب المواصفة البريطانية (BS1881-part116:1983) وباستعمال جهاز (TONIPACT Digital Testing) وبسعة تحميل (2000 KN) وتم استخدام نماذج مكعبة الشكل بإبعاد (١٠٠×١٠٠×١٠٠) ملم للخلطات الخرسانية وتستخرج مقاومة الانضغاط من حاصل قسمة الحمل على مساحة الوجه المعرض للحمل

٢-٣-٢ فحص الامتصاص السطحي

تم اجراء الفحص بموجب المواصفة البريطانية BS1881 part 5 على نماذج خرسانية بأبعاد (١٠٠×١٠٠×١٠٠) ملم بعمر ٢٨ يوم فحص الامتصاص السطحي (ISA). هو معدل تدفق الماء في الخرسانة في وحدة المساحة في فترات زمنية محددة من بداية الفحص وتحت ضغط من ارتفاع ٢٠٠ ملم عندما يصبح الماء في تماس مع الخرسانة الجافة يتم امتصاصه عن طريق الخاصية الشعرية والجدول رقم (٨) يوضح الحدود المثالية لهذا الفحص [١٨]
 جدول (٨): الحدود المثالية لفحص الامتصاص السطحي [١٨]

مدة الفحص	الامتصاص السطحي ml/m ² /sec		
	قليل	متوسط	عالي
١٠ دقائق	٠,٢٥ <	٠,٥ - ٠,٢٥	٠,٥ >
٣٠ دقيقة	٠,١٧ <	٠,٣٥ - ٠,١٧	٠,٣٥ >
ساعة	٠,١ <	٠,٢ - ٠,١	٠,٢ >
ساعتين	٠,٠٧ <	٠,١٥ - ٠,٠٧	٠,١٥ >

٣-٣-٢ فحص النفاذية تحت تأثير ضغط الماء

تم اجراء فحص النفاذية بموجب المواصفة البريطانية (BS EN 12390-8:2009) وذلك باستخدام جهاز فحص النفاذية على نماذج خرسانية بأبعاد (١٥×١٥×١٥) سم بعمر ٢٨ يوم وبتسليط ضغط (٥±٥٠٠) كيلو باسكال لمدة (٧٢±٢) ساعة بعد ذلك يتم فحص النماذج بفحص الانشطار وقياس ارتفاع عمود الماء النافذ بالملمتر والشكل رقم (٢) يبين شكل جهاز فحص النفاذية



شكل رقم (٢): جهاز فحص النفاذية تحت ضغط الماء

٤-٣-٢ قياس الدالة الحامضية pH

تم قياس الدالة الحامضية للخرسانة المرجعية والخرسانة الحاوية على البوزولانا المعالجة بالماء لعمر ٩٠ يوما وذلك بتهيئة مسحوق من كل نوع من الخرسانة ويمرر من غربال ٦٠٠ مايكرون وهذا المسحوق يمزج مع ماء مقطر بنسبة ٣:١ على التوالي يوضع المزيج في ورق زجاجي مغلق ويحرك لمدة ١٠ دقائق ويترك لمدة ٤٨ ساعة وبعدها يتم تصفيته وتقاس الدالة بجهاز خاص لقياس الحامضية

٥-٣-٢ محتوى ايون الكلوريد في الخرسانة

تم تحديد محتوى ايون الكلوريد في الخرسانة المرجعية والخرسانة الحاوية على البوزولانا المعالجة بالماء لعمر ٩٠ يوما في دائرة بحوث المواد التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا بواسطة جهاز الكروماتوغرافيا الايوني تم تهيئة النماذج كما تم تفصيله سابقا بطريقة قياس الدالة الحامضية

٦-٣-٢ فحص جهد نصف الخلية

تم اجراء فحص جهد نصف الخلية للنماذج بموجب المواصفة الامريكية - ASTM C 876 99 على نماذج خرسانية موشورية بأبعاد (٢٥٠×٧٥×٧٥) ملم مسلحة بحديد تسليح مقاس ١٠ ملم وضع في مركز الموشور مع ترك غطاء خرساني من الأسفل اجري الفحص بشكل دوري وخلال فترات مناسبة من التعرض الى محلول كلوريد الصوديوم NaCl بتركيز ٥,٥٪

واستخدم لهذا الغرض قطب نحاس - كبريتات النحاس (Copper-copper sulphate) (electrode) كقطب مرجعي بموجب المواصفة الامريكية ASTM C876 والجدول رقم (٩) يبين العلاقة ما بين قيمة جهد نصف الخلية واحتمالية التآكل في حديد التسليح

جدول (٩): العلاقة ما بين جهد نصف الخلية واحتمالية التآكل حسب المواصفة الامريكية (ASTM C876)

الوصف	جهد نصف الخلية (ملي فولت mV) *
احتمالية قليلة للتآكل	اقل من ٢٠٠
احتمالية غير أكيدة للتآكل	ما بين ٢٠٠- إلى ٣٥٠
احتمالية عالية للتآكل	أكثر من ٣٥٠
*القياس يتم باستخدام قطب مرجعي نوع النحاس -كبريتات النحاس	

٢-٣-٧ تيار التآكل

تم تحديد تيار التآكل بطريقة منحني تافل (Tafel plot) باستخدام جهاز استقطاب مبرمج من نوع Mlab 200 الماني المنشأ شكل رقم (٣) لحديد تسليح الخرسانة ذات الابعاد (٧٥×٧٥) ×٢٥٠ (ملم والمعرضة الى محلول كلوريد الصوديوم NaCl بتركيز ٤٥ %) واستخدم لهذا الغرض قطب نحاس- كبريتات النحاس كقطب مرجعي وقطب البلاينيوم كقطب مساعد بينما القطب العامل هو حديد التسليح المغمور بالانماذج الخرسانية يتم برمجة الجهاز لاستقطاب الجهد الكهربائي للحديد لغاية ٢٥٠ mV من قيمة جهد الخلية المفتوح (OCP) لكلا الاتجاهين (الكاثودي والآنودي) وترسم العلاقة ما بين التيار والفولتية ثم تحسب شدة تيار التآكل (I_{corr}) بقسمة تيار التآكل (i_{corr}) على المساحة السطحية لحديد التسليح المغمور في المحلول والجدول رقم (١٠) يبين العلاقة ما بين قيمة تيار التآكل ومعدل سرعة تآكل حديد التسليح [١٩] يمكن حساب معدل التآكل باستخدام المعادلة المشتقة من قانون فراداي:

$$Corrosion\ rate\ (\mu m/y) = (I_{corr} * a) / (n F D)$$

حيث: معدل التآكل يعبر عنه (مايكرومتر لكل سنة)

كثافة تيار التآكل I_{corr} ($\mu A/cm^2$) الناتج عن قسمة تيار التآكل i_{corr} على مساحة الحديد المعرض

a: الوزن الذري للحديد ٥٥٨٤

F: ثابت فراداي

n: عدد مكافئ التوازن للحديد ويساوي ٢

d: كثافة الحديد (٢٠)

وبعد التعويض ممكن اختصار المعادلة الي:

$$Corrosion\ rate\ (\mu m/y) = \alpha * I_{corr}$$

$\alpha = 11,09$ لحديد التسليح conventional reinforcement



شكل رقم (٣): جهاز قياس تيار التآكل لحديد التسليح

جدول (١٠) : العلاقة ما بين كثافة تيار التآكل مع سرعة التآكل [١٩]

سرعة التآكل	كثافة تيار التآكل ($\mu\text{A}/\text{cm}^2$)
غير ملحوظة	أقل من ٠,١
قليلة	ما بين ٠,١-٠,٥
متوسطة	ما بين ٠,٥-١
عالية	أكثر من ١

٤-٢ النتائج والمناقشة

١-٤-٢ فحص الانضغاط

يبين الجدول رقم (١١) نتائج فحص مقاومة الانضغاط للخلطات الخرسانية ويلاحظ ان الخلطة المرجعية حققت مقاومة ٤٨ نت/مم^٢ بعمر ٢٨ يوما وان تعويض الميكاكاولين بنسبة ١٢٥٪ من وزن السمنت أدى الى تقليل مقاومة الانضغاط بنسبة ٢٠٪ عن الخلطة المرجعية ولكن بعد ٩٠ يوما تقاربت نتائج الانضغاط فيما بينهما أما نسبة تعويض الميكاكاولين بنسبة ٢٠٪ من وزن السمنت حققت نسبة زيادة بالمقاومة مقدارها ٨٪ بعمر ٩٠ يوما عن الخلطة المرجعية حيث ان فاعلية المواد البوزولانية تعتمد على تفاعلها مع نواتج تفاعل السمنت وخاصة هيدروكسيد الكالسيوم لنتج نواتج سمنتيه تزيد من مقاومة الخرسانة ويلاحظ ان فاعلية غبار السيليكا كانت أفضل من الميكاكاولين لغاية ٢٨ يوما واقتربت نتائج مقاومة الانضغاط للخرسانة الحاوية على غبار السيليكا والميكاكاولين عند عمر ٩٠ يوما وهذا يدل على كفاءة الميكاكاولين المحضرة محليا وامكانية منافستها للبوزولانا المستوردة.

جدول (١١): نتائج فحص مقاومة الانضغاط

مقاومة الانضغاط نيوتن/ملم ^٢ للخلطات				العمر
س١٢٥	مك٢٠	مك١٢٥	الخلطة المرجعية	
٣٣,٨	٣١,٥	٣٢,٦	٣٥,٤	٧ أيام
٥٠,٨	٤٤	٣٨	٤٨	٢٨ يوم
٦٤,٨	٦٠	٥٥,٦	٥٥,٣	٩٠ يوم

٢-٤-٢ فحص الامتصاص السطحي

يبين الجدول رقم (١٢) نتائج فحص الامتصاص السطحي تعتبر الخرسانة المرجعية والخرسانة الحاوية على الميتاكاؤولين بنسبة تعويض ١٢٥٪ من وزن السمنت خرسانة متوسطة النفاذية إذا ما قورنت مع الحدود المثالية للامتصاص السطحي المبينة في جدول رقم (١٤) أما الخرسانة الحاوية على الميتاكاؤولين بنسبة تعويض ٢٠٪ والخرسانة الحاوية على غبار السيليكا بنسبة تعويض ١٢٥٪ فتعتبر خرسانة قليلة النفاذية.

جدول (١٢): نتائج فحص الامتصاص السطحي

قراءات الامتصاص السطحي ملليتر/م/ثانية بعمر ٢٨ يوم				الخلطة
١٢٠ دقيقة	٦٠ دقيقة	٣٠ دقيقة	١٠ دقيقة	
٠,١٤٦	٠,٢٠٨	٠,٢٩٣	٠,٤١٥	الخلطة المرجعية
٠,١١١	٠,١٧	٠,٢٧٧	٠,٣٨٣	مك١٢,٥
٠,٠٦٨	٠,١٢٦	٠,١٦٧	٠,٣٤٣	مك٢٠
٠,٠٤٨	٠,٠٧٣	٠,١٢٨	٠,٢٥٥	س١٢,٥

٢-٤-٣ فحص النفاذية

جدول (١٣) يبين نتائج فحص النفاذية للنماذج الخرسانية بأبعاد (١٥*١٥*١٥) سم ولعمر ٢٨ و ٩٠ يوماً يلاحظ عدم وجود اختلاف كبير في مسافة اختراق الماء للخرسانة المرجعية وتلك الحاوية على البوزولانا حيث ان هذا الفحص يتم بتسليط ضغط ماء يتجاوز ٥ بار لمدة ٧٢ ساعة وهذا الضغط العالي قادر على اختراق المسامات الشعرية للخرسانة لذا وللحصول على خرسانة ذات نفاذية قليلة يتوجب تقليل نسبة الماء الى السمنت بنسبة عالية وذلك باستخدام المضافات المقللة للماء بشكل متفوق superplasticizer واستخدام مواد بوزولانية لضمان الحصول على خرسانة كثيفة بالإضافة الى استعمال مواد مانعة للرطوبة [٣].

جدول (١٣): نتائج فحص النفاذية

ارتفاع الماء النافذ(سم)				العمر
س٢٥	مك٢٠	مك١٢٥	الخلطة المرجعية	
٧	٧	٦	٧	٢٨ يوم
٥	٥	٥	٦	٩٠ يوم

٢-٤-٤ فحص الدالة الحامضية ومحتوى الكلوريد

يبين الجدول رقم (١٤) نتائج فحص الدالة الحامضية ومحتوى الكلوريد لأنواع الخرسانة بعمر ٩٠ يوماً من المعالجة بالماء ويتبين ان المواد البوزولانية على الرغم من تفاعلها مع هيدروكسيد الكالسيوم الا انها لم تقلل قاعدية الخرسانة بسبب محتوى السمنت العالي ويلاحظ كذلك ان قدرة الميبتاكاؤولين على الارتباط مع ايون الكلوريد تزداد بزيادة محتواه في الخلطة الخرسانية بسبب زيادة محتوى الألومينا فلألومينا فاعلية في الارتباط مع أيون الكلوريد في المرحلة المبكرة ويتوجب توفيره كفاية للارتباط مع ايونات الكلوريد المحتملة الدخول للخرسانة [٢١] ان محتوى المركب C_3A في السمنت البورتلاندي الاعتيادي تتراوح ما بين ٧ الى ١٢٪ في حين ان السمنت المقاوم للكبريتات يحتوي على أقل من ٣,٥٪ وبهذا يكون أقل فاعلية في الارتباط مع ايون الكلوريد [٢١] ومن هنا تأتي أهمية الميبتاكاؤولين بسبب محتواها العالي من الألومينا مقارنة بغبار السليكا على الرغم من ان فاعلية المواد البوزولانية تتضمن كذلك تطوير البنية المجهرية للخرسانة وتقليل نفاذيتها واعاقه دخول العناصر المؤدية للتآكل.


جدول (١٤) : نتائج فحص الدالة الحامضية ومحتوى الكلوريد في الخرسانة

الخلطات الخرسانية				الفحص
س١٢٥	مك٢٠	مك١٢٥	الخلطة المرجعية	
١١,٥	١١,١	١١,٤	١١,٥	الدالة الحامضية Ph
٠,٠٠٢٨	٠,٠٠١٢	٠,٠٠٠٣	٠,٠٠٣٣	محتوى الكلوريد (Cl) %

٢-٤-٥ فحص جهد نصف الخلية

يبين الشكل رقم (٧) جهد نصف الخلية للحديد المغمور في الخرسانة المرجعية والخرسانة الحاوية على المواد البوزولانية يلاحظ ان جهد نصف الخلية للحديد المغمور في الخرسانة المرجعية قد تجاوز (-٣٥٠ ملي فولت) المحددة في المواصفة الامريكية ASTM C678 بعد حوالي ٦٠ يوماً من التعرض للمحلول الملحي مشيراً الى احتمالية حدوث التآكل ابدى حديد التسليح المغمور في الخرسانة الحاوية على المواد البوزولانية مقاومة للتآكل لغاية ٢٠٠ يوماً من التعريض لمحلول كلوريد الكالسيوم بتركيز ٤٥٪ كما تشير نتائج الفحص الى ان مادة الميبتاكاؤولين المعوضة بنسبة ٢٠٪ من وزن السمنت توفر حماية أفضل من نسبة

تعويض ١٢,٥٪ من كل من الميٲاكاولين أو غبار السيليكافكانت قيم جهد نصف الخلية لحديد التسليح في الخرسانة المرجعية والخرسانة الحاوية على الميٲاكاولين بنسبة ١٢,٥ و ٢٠٪.




شكل (٧) : جهد نصف الخلية للحديد المغمور في الخرسانة المرجعية والخرسانة الحاوية على المواد البوزولانية

والحاوية على غبار السيليكاف ١٢,٥٪ بعمر ٢٠٠ يوما (-٣٧٧-٣٤٦-٣٠٨-٣٥٠) ملي فولت على التوالي. الملحق رقم ١ حيث يلاحظ ان قيمة جهد نصف الخلية للخرسانة المرجعية تجاوزت الحرج المحدد بالمواصفة ASTM C687 والتي تحددها ب(٣٥٠-٣٥٠ ملي فولت) وهذا يعني حدوث احتمالية التآكل للحديد في الخرسانة غير الحاوية على البوزولانة يلاحظ كذلك تذبذب قراءات جهد نصف الخلية مع الزمن حيث تتأثر القراءات بعدة عوامل منها درجة الحرارة اثناء الفحص وظروف خلية الفحص وتعرض الحديد لفحص الاستقطاب وغيرها تؤدي الى تغير في قيم جهد نصف الخلية

٢-٤-٦ كثافة تيار التآكل

يبين الجدول (١٥) نتائج فحص الاستقطاب وهي كل من (جهد التآكل E_{CORR} ويتم تعيينه من منحنى تافل ويمثل نقطة تقاطع الميل الكاثودي مع الميل الانودي) و(كثافة تيار التآكل لحديد التسليح I_{CORR} ويحسب من قسمة تيار التآكل على مساحة حديد التسليح المعرضة للمحلول) يلاحظ زيادة جهد التآكل مع زيادة مدة التعريض للمحلول الملحي وان حديد التسليح المغمور في الخرسانة الحاوية على الميٲاكاولين بنسبة تعويض ٢٠٪ والحديد المغمور

(٨) يبين منحنى تافل لحديد التسليح المغمور في أنواع الخرسانة المختلفة المحضرة في هذا البحث والمعرضة للمحلول الملحي لمدة ١٥٠ يوماً ويلاحظ تفوق أداء الخرسانة الحاوية على البوزولانية مقارنة مع الخلطة المرجعية في حماية حديد التسليح فكانت قيم كثافة تيار تآكل حديد التسليح في الخرسانة المرجعية والخرسانة الحاوية على الميبتاكاؤولين بنسبة ١٢٥ و ٢٠٪ والحاوية على غبار السيليكا ١٢٥٪ بعمر ١٥٠ يوماً (٠١٦,٠٣٩,٠٤٨,٠٩٣) مايكروامبير لكل سنتيمتر مربع على التوالي. الملحق رقم ٢ وهذا يدل على ان استخدام المواد البوزولانية يقلل من تيار تآكل حديد لأكثر من ٥٠٪ عن الخرسانة المرجعية وذلك بسبب تفاعل المواد البوزولانية مع نواتج اماهة السمنت الذي يؤدي الى غلق مسامات الخرسانة وزيادة كثافتها وتقلل من نفوذ المحاليل الملحية والاكسجين الى حديد التسليح.



شكل رقم (٨): منحنى تافل لحساب تيار التآكل لحديد التسليح المغمور في أنواع الخرسانة والمعرضة للمحلول الملحي لمدة ١٥٠ يوماً

جدول (١٥): نتائج فحص الاستقطاب

معدل التآكل مايكروم تر/سنة	كثافة تيار التآكل I_{corr} ($\mu A/cm^2$)					جهد التآكل E_{corr} (mV -)					الخلطة
	مدة التعريض للمحلول الملحي (يوم)					مدة التعريض للمحلول الملحي (يوم)					
	١٥٠	١٢٠	٩٠	٦٠	٢٨	١٥٠	١٢٠	٩٠	٦٠	٢٨	
١٠,٨	٠,٩٣	٠,٨٧	٠,٧٧	٠,٨٨	٠,٦٤	٣٣٤	٣٣٠	٣١٩	٣١٤	٢٨٥	الخلطة المرجعية
٥,٦	٠,٤٨	٠,٤١	٠,٤١	٠,٣٧	٠,٣٢	٢٦٧	٢٦٠	٢٦١	٢٥١	٢١٤	مك ١٢٥
٤,٥	٠,٣٩	٠,٣٣	٠,٣٢	٠,٤٤	٠,٢٣	٢٥٨	٢٣٦	٢٢٤	٢٤٥	١٣٦	مك ٢٠
١,٨٦	٠,١٦	٠,١٧	٠,١٦	٠,١٦	٠,١٩	١٦٤	١٣٠	١٢١	٩٠	١٢٩	س ١٢٥

٣- الاستنتاجات

١- ابدى حديد التسليح المغمور في الخرسانة الحاوية على المواد البوزولانية مقاومة للتآكل أفضل من الحديد المغمور في الخرسانة المرجعية كما تشير نتائج الفحوص الكهربية الى ان مادة الميكاكاولين المعوضة بنسبة ٢٠٪ من وزن السمنت توفر حماية أفضل من نسبة تعويض ١٢,٥٪ فكانت قيم كثافة تيار تآكل حديد التسليح في الخرسانة المرجعية والخرسانة الحاوية على الميكاكاولين بنسبة ١٢,٥ و ٢٠٪ والحاوية على غبار السيليكا ١٢,٥٪ بعمر ١٥٠ يوماً (٠,٩٣, ٠,٤٨, ٠,٣٩, ٠,١٦) مايكروامبير لكل سنتيمتر مربع على التوالي. وهذا يدل على ان استخدام المواد البوزولانية يقلل من كثافة تيار تآكل حديد التسليح لأكثر من ٥٠٪ عن الخرسانة المرجعية يلاحظ ان كثافة تيار تآكل حديد تسليح الخرسانة المرجعية يقع ضمن الاحتمالية المتوسطة حسب الحدود التي يحددها الكود الأمريكي ACI 222R والتي تتراوح ما بين (٠,٥ الى ٠,١). اما كثافة تيار تآكل حديد تسليح الخرسانة الحاوية على المواد البوزولانية فيقع ضمن الاحتمالية القليلة التي تتراوح ما بين (٠,١-٠,٥)

٢- ان استخدام المواد البوزولانية (الميكاكاولين وغبار السليكا) أدى الى تقليل الامتصاص السطحي للخرسانة مقارنة بالخرسانة المرجعية. علما بان استخدامها بدون تقليل نسبة الماء الى السمنت لا يؤدي الى تقليل نفاذيتها لاخترق الماء تحت الضغط وهنا لا بد من استخدام المضافات المقللة للماء للحصول على خرسانة عالية الأداء والتي يستوجب استخدامها في المنشآت المعرضة للمياه مثل ركائز الجسور المغمورة جزئيا بالماء أو الموانئ البحرية اما في المنشآت الخرسانية المعرضة للمحاليل الملحية بدون ضغط مياه عالي فيكون استخدام المواد البوزولانية مفيدا ويقلل تآكل حديد التسليح بشكل ملحوظ

٣- أثبتت مادة الميكاكاولين المحلية فعالية بوزولانية متفوقة مقارنة بمادة غبار السليكا المستوردة ويعتبر الكاؤولين الذي يستخدم لإنتاج الميكاكاولين من المواد المتوفرة بالعراق وبكميات كبيرة حسب مسوحات الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين

٤- ان الخلطة المرجعية حققت مقاومة ٤٨ ن/م^٢ بعمر ٢٨ يوماً وان تعويض الميكاكاولين بنسبة ١٢,٥٪ من وزن السمنت أدى الى تقليل مقاومة الانضغاط بنسبة ٢٠٪ عن الخلطة المرجعية ولكن بعد ٩٠ يوماً تقاربت نتائج الانضغاط فيما بينهما أما نسبة تعويض الميكاكاولين

بنسبة ٢٠٪ من وزن السمنت حققت نسبة زيادة بالمقاومة مقدارها ٨٪ بعمر ٩٠ يوما عن الخلطة المرجعية ويلاحظ ان فاعلية غبار السيليكا كانت افضل من الميتاكاؤولين لغاية ٢٨ يوما واقتربت نتائج مقاومة الانضغاط للخرسانة الحاوية على غبار السيليكا والميتاكاؤولين عند عمر ٩٠ يوما وهذا يدل على كفاءة الميتاكاؤولين المحضرة محليا وامكانية منافستها للبوزولانة المستوردة.

٤ - التوصيات

تحدد المدونة العربية للخرسانة المسلحة (مدونة تصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة - ١٩٩٧) (الكودات العربية الموحدة لتصميم وتنفيذ المباني) النسبة المستخدمة للسمنت بمقدار ٤٠٠ كغم /م^٣ لمقاس ركام ٢٠ ملم ونسبة ماء ٠,٤٢ للخرسانة المسلحة المعرضة للمياه الخارجية المالحة أثبتت فحوص جهد نصف الخلية وتيار التآكل عدم كفاية هذه المتطلبات لحماية حديد التسليح حيث كان تيار التآكل ضمن الاحتمالية المتوسطة التي يحددها الكود الأمريكي (ACI222R) لذا نوصي بتقليل نسبة الماء الى السمنت أو استخدام المواد البوزولانية كبديل جزئي من وزن السمنت بالنسب التي اثبتت فاعليتها مع محددات المقاومة ونسبة الماء الى السمنت المذكورة في المدونة أعلاه حيث يمكن ان توفر حماية جيدة لحديد التسليح.

المصادر

- [١] ACI Committee 222R (2001) 'Corrosion of Metals in Concrete', Manual of Concrete Practice.
- [٢] Civjan, S. A., Lafave, J. M., Lovett, D., Sund, D. J. and Trybulski, J. (2003) 'Performance Evaluation and Economic Analysis of Combinations of Durability Enhancing Admixtures (Mineral and Chemical) in Structural Concrete for the Northeast USA', Prepared for the New England Transportation Consortium, New England, USA.
- [٣] امام, محمود. (٢٠٠٢) "الخرسانة", جامعة المنصورة، مصر.
- [٤] Kosmatka, S., Kerkhoff, B., and Panarese, W. (2003) 'Design and control of concrete mixtures', 4th ed., Portland Cement Association.
- [٥] Bertolini, L., Elsener, B. P., Redaelli, E., Polder, R. (2013) 'Corrosion of Steel in Concrete', Willey-Vch Verlag GMBH and Co. KgaA.

- [٦] Kurtis, K. and Monteiro, P. (2001) 'Analysis of Durability of Advanced Cementitious Materials for Rigid Pavement Construction in California', California department of transportation, Report No. FHWA/CA/OR-99-02.
- [٧] Hansson, C. (1984) 'Comments on the Electrochemical Measurements of the Rate of Corrosion of Steel in Concrete', Cement and Concrete Research, vol. 14, pp. 574-584.
- [٨] Boddy, A., Hooton, R., and Gruber, K. (2001) 'Long-term testing of the chloride penetration resistance of concrete containing high reactivity metakaolin', Cement and Concrete Research, vol. 31, pp. 759-765.
- [٩] Wafaa, A., Ibrahim, M., Amal, S., and Ghalia, A. (2013) 'Corrosion Behavior of Reinforcing Steel in Cement Partially Replaced with Metakolin in 3.5% NaCl and 5% MgSO₄ Solutions', International Journal of Metallurgical & Materials, Science and Engineering, 3(5), pp. 1-8. <http://www.tjprc.org>
- [١٠] Vedalakshmi, R., Rajagopal, K., and Palaniswamy, N. (2008) 'Long-term Corrosion Performance of Rebar Embedded in Blended Cement Concrete Under Macro-cell Corrosion Condition', Construction and Building Materials, vol. 22, pp.186-199.
- [١١] Thoeny, Z. (2005) 'Mechanical Properties of Ultra-high Strength Concrete Incorporation High Reactivity Metakaoline Cement', M.Sc. Thesis, University of Technology, Iraq.
- [١٢] Al-Ani, H. (2005) 'Fiber Reinforced High Performance Concrete Incorporating Calcined Clay Pozzolanic Cement', M.Sc. Thesis, University of Technology, Iraq.
- [١٣] Samir, M. (2007) 'Effect of chloride ion source on corrosion of steel in concrete', M.Sc. Thesis, University of Technology, Iraq.
- [١٤] Al-Hubboubi, S. (2010) 'Corrosion-Resistance Characteristics of Concrete Containing Furfural', Ph.D. Thesis, University of Baghdad, Iraq.

- [١٥] Ahmad, H. (2010) 'Effect of Different Types of Admixtures on the Properties of Self Compacting Concrete (SCC)', M.Sc. Thesis, University of Baghdad.
- [١٦] الحبوبي، سهير كاظم، شاهر، حيدر عبد الكريم، محمد، رواء علي، فنجان، بثينة. (2013) "إنتاج خرسانة عالية المقاومة والديمومة باستخدام المواد المحلية"، دائرة بحوث البناء.
- [١٧] (١٩٩٧) "كودة تصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة"، الكودات العربية الموحدة لتصميم وتنفيذ المباني.
- [١٨] (2002) "Guidebook on non-destructive Testing of Concrete Structures", International Atomic Energy Agency, Vienna.
- [١٩] ACI Committee 222.2R, (2001) 'Corrosion of Prestressing Steels', ACI Committee.
- [٢٠] Trejo, D., Halmen, C., and Reinschmidt, K. (2008) 'Corrosion Performance Tests for Reinforcing Steel in Concrete: Technical Report', Texas Department of Transportation and the Federal Highway Administration, Texas, U.S.A.
- [٢١] Mark, G. (2002) 'Fundamentals of Durable Reinforced Concrete', Taylor and Francis group.



Protection of Steel Reinforcement from Corrosion in Concrete Containing Sulfate-Resistant Cement Mixed with Pozzolana

*¹Suhair Kadhim Al-Hubboubi, ²Tariq Salih Alatar, ¹Nedaa Taha Edan,
¹Huda Hameed Nasir, ¹Buthaina Finjan Hadhud

¹ Structures Department, Building Research Directorate, Baghdad, Iraq.

² Civil Engineering Department, University of Technology, Baghdad, Iraq.

Abstract

The wide range of structural problems resulting from the corrosion of rebar in the structural sections make it one of the important problems facing various countries of the world. The research aims to test the adequacy of the requirements contained in the Arab Code for the design and implementation of reinforced concrete structures, with regard to the requirements of reinforced concrete exposed to ambient or harmful conditions or to sea water, , and these requirements include the minimum cement content and the maximum ratio of water to cement to ensure sustainability, as well as studying the effect of partial replacement of pozzolanic materials (metacholine. silica dust) of the weight of cement on increasing the protection of rebar from corrosion. Reference reinforced concrete was prepared with a cement content of 400 kg / m^3 , a maximum size of aggregates of 20 mm and a water-to-cement ratio of 0.4, as well as other reinforced concrete mixtures were prepared with partial compensation of the weight of cement with pozzolanic materials (metacholine, silica dust) and the effectiveness of all these mixtures was tested to resist the corrosion of rebar in the partially submerged concrete in NaCl sodium chloride solution at a concentration of 4.5%. It was found that the use of pozzolanic materials reduces the corrosion current of rebar by more than 50% rather than in reference concrete.

Keywords: Durability, Corrosion, Pozzolana, Silica Fume, Metakaolin.

*Corresponding author Suhair Kadhim Al-ubboubi
suhairkah@yahoo.com