

## تأثير المائات العضوية على الخواص الميكانيكية والكهربائية للبولي ستايرين

انغام عبد المحسن عبد السادة اريج شاكور محمود نبال حاتم رشيد

وزارة العلوم والتكنولوجيا / دائرة بحوث المواد

بغداد - العراق

## الخلاصة

حضرت مواد متراكبة باستخدام البولي ستايرين كمادة أساس ومائات عضوية مثل مسحوق اسود الكربون وينسب وزنيه 10، 20، 30، 40 و 50% وبدرجة حرارة 45 م° ودقائق خشبية محضرة من سعف النخيل وينسب وزنيه 20، 30، 35 و 40% وبدرجات حرارة 35 م°، 45 م°، 55 م° و 65 م°. قيمت المواد المتراكبة من خلال دراسة بعض الخواص الميكانيكية والكهربائية حيث لوحظ زيادة في بعض الخواص الميكانيكية وخاصة للمتراكب المدعم بدقائق السعف عن المتراكب المدعم بأسود الكربون. فضلا عن ذلك بينت النتائج إن إضافة نسبة 35% من مطحون سعف النخيل إلى البولي ستايرين وبدرجة حرارة 65 م° اعطى أفضل المواصفات الميكانيكية وإضافة 20% من اسود الكربون وبدرجة حرارة 45 م° اعطى أفضل توصيلية كهربائية.

الكلمات المفتاحية : مواد متراكبة ، مائات عضوية ، اسود الكربون ، بولي ستايرين و سعف النخيل .

### The Effect of Organic Fillers on the Mechanical and Electrical Properties of Polystyrene

Angham Abd Almohsen Abd Alsada Areej Shakir Mahmood Nibal Hatem Rasheed

Ministry of Science and Technology / Directorate of Materials Researches

Baghdad- Iraq

E\_ mail: anghamaa@yahoo.com

#### Abstract

The work deals with the preparation of composite materials of polystyrene with a powder of carbon black with weight percentages of 10,20,30,40% and 50% with temperature 45°C and polystyrene with the dust of date\_palm leaves with weight percentages of 20,30,35 and 40% with temperatures (35°C,45°C,55°C and 65°C). The composite materials were estimated according to their mechanical and electrical properties. It was noted that the best mechanical properties were obtained by the addition of 35% of the dust of date-palm leaves to the polystyrene at temperature 65°C and the best electrical conductivity was obtained by the addition of 20% carbon black at temperature 45°C.

**Key Words:** Composite Materials ,Organic Fillers ,Carbon Black ,Polystyrene and Date Palm Leaves.

لذلك يمكن القول إن المادة المترابكة تتكون من طورين ، الطور الأول ويشمل المادة الأساس والطور الثاني ويشمل مواد الإضافة ويرتبط هذان الطوران ببعضهما عن طريق سطح رابط يدعى السطح البيني. ويعد اسود الكاربون من أهم المائات التي تعد من احد أصناف المضافات ويستخدم بالأساس كحشوه تقوية للمطاط وزيادة صلابته وثباته تجاه الأشعة فوق البنفسجية وفي طلاء الأصباغ حيث يكون فيها اللون الأسود مطلوباً وكذلك ما يتمتع به اسود الكاربون من خاصية التوصيل الكهربائي العالي فان تضمينه مع البوليمرات العازلة قد أضاف بعداً آخر على أهمية المواد البوليمرية في مجال استعمالها في التطبيقات الكهربائية والالكترونية حيث توصلت البحوث الحديثة إلى إمكانية الزيادة والتحكم في مدى التوصيلية الكهربائية للمواد البوليمرية العازلة . إن إمكانية التوصيل الكهربائي في البوليمرات المتضمنة اسود الكاربون تعود إلى مركبة حاملات الشحنات الحرة والمتنقلة عبر ذرات ومجاميع اسود الكاربون إذ إن عند إضافة اسود الكاربون ستحدث عملية تمازج أو خلط الكتروليتي داخل المادة المترابكة (البولي ستايرين- اسود الكاربون ) وبذلك تتحسن الخاصية التوصيلية للمادة المترابكة بعد الإضافة ويعتمد هذا التحسن على تركيز دقائق المضاف. اما الغرض من استخدام دقائق سعف النخيل فهو لتحسين الخواص الميكانيكية للمترابك وزيادة الترابط الكيميائي بين تلك الدقائق والبوليمر

(Elmat,2006 ;Jane ,2006 : Gamboa , et al ., 1997).

يهدف البحث الى تحضير عينات من مترابك البولي ستايرين مع دقائق خشبية محضرة من سعف النخيل بنسب وزنية مختلفة وعينات اخرى من مترابك البولي ستايرين مع مسحوق اسود الكاربون ايضا بنسب وزنية

لغرض الحصول على مواد ذات خصائص ميكانيكية وحرارية وكهربائية مرغوب فيها لادب من تصنيع المواد المترابكة والمتمثلة في المادة الأساس ومادة التسليح . إن المواد المترابكة هي عبارة عن بناء مكون من مادتين او أكثر ذات مواصفات مختلفة ترتبط مع بعضها بطريقة معينة لتعطي التراكيب المرغوب فيها وتكون ذات خصائص أفضل من خصائص المواد الداخلة في تكوينها فيما لو استخدمت منفردة

(Christophe et al., 2006) ونظراً لما تتمتع به المواد المترابكة من خفة وزن وعزل حراري وكهربائي جيد فقد ازدادت الحاجة الماسة إلى استخدامها في كثير من المجالات المدنية والعسكرية مما حفز الكثير من العاملين في هذا المجال إلى إجراء بعض التعديلات على خواصها وخاصة الخواص الميكانيكية فيها وذلك بتدعيمها بمواد اخرى للوصول إلى الهدف المنشود من استخدامها, في الكثير من التطبيقات تستخدم الحشوات في البوليمرات لأغراض مختلفة منها تقليل الكلفة، تحسين عمليات التصنيع،(Jorgen and Buce,2007) السيطرة على الكثافة، التأثيرات البصرية، التوصيلية الحرارية، السيطرة على التمدد الحراري، الخواص الكهربائية والمغناطيسية، مانع للهب، وتحسين الخواص الميكانيكية مثل القساوة ومقاومة التمزق. ومن الأنواع الشائعة من الحشوات اسود الكاربون ، حشوات معدنية وحشوات طبيعية وصناعية. تكون مواد التدعيم (الحشوات ) بشكل دقائق أو ألياف أو صفائح ... الخ تتوزع بشكل منتظم في المادة الأساس (البوليمر) وهي بذلك تجمع الخصائص الجيدة من مختلف المواد الداخلة في تركيبها علاوة على التخلص من العيوب الموجودة فيها لتكون أكثر ملائمة للتطبيقات الصناعية

## طريقة العمل

أ- ذوب البولي ستايرين في التلوين واضيف اليه بيروكسيد البنزويل لما له من دور تحفيزي لعمليات التفاعل الكيميائي حيث يعتبر باديء للتفاعل وتم استخدامه بنسب 0.5، 1، 1.5، و2% بعد خلطها جيدا في بيكر التفاعل الموضوع داخل حوض مائي بأستخدام محرك مغناطيسي حراري لغرض الخلط ولمدة 5 ساعات والتسخين الى درجة حرارة 45 م° . ثم صب الناتج في القالب الخاص و ترك ليـجف لفترة تتراوح بين 4-6 يوم وبعدها اخذ النموذج للتقطيع على هيئة شرائط ذات نهايتين نصف دائريتين على ان يكون سطحها خالي من الشقوق او التخدشات لتجنب حدوث نقاط تركيز الجهد في تلك الشقوق مما يؤدي الى حصول نتائج خاطئة عند الفحص. ثم ارسل القالب الى الفحص بجهاز

Tensile Strength  
Hardness Tester

حيث تم اعتماد التركيز بنسبة 1% من البادئ كأحسن نسبة للاضافة . اذيب البولي ستايرين في التلوين في بيكر التفاعل واضيف البادئ المستخدم ( بيروكسيد البنزويل ) بتركيز 1% مع التحريك المستمر باستخدام المحرك المغناطيسي الحراري للوصول الى

## النخيل

حضر مطحون سعف النخيل نوع خستاوي بتقطيع السعف الى قطع صغيرة ثم طحن بأستخدام طاحونه نوع جيدا بأستخدام المحرك الميكانيكي للحصول على تجانس تام ولمدة خمس ساعات مع التحريك المستمر وبعدها صب المنتج في القالب ليـجف لفترة بين 4-6 يوم وبعدها تجرى الفحوصات الميكانيكية .

درجة حرارة 45 م° واضيف المالى العضوي (مطحون سعف النخيل) وبنسب وزنية 20,30,35 و40% على التوالي و خلطها ب- دراسة الظروف المثلى للحصول على متراكب البولي ستايرين - سعف النخيل . ذات خواص ميكانيكية عالية . حيث اجريت عدة تجارب و بدرجات 35 ، 45 ، 55 و 65 م° .

تجرى له الفحوصات الميكانيكية .

مختلفة ودراسة تاثير هذه المائات العضوية على الخواص الميكانيكية والكهربائية للبولي ستايرين

## المواد وطرائق العمل

## المواد المستخدمة ومواصفاتها

أ- بيروكسيد البنزويل

Benzoyl peroxide(C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>.CO)<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

BDH Chemicals Ltd

ب- البولي ستايرين Poly styrene

Pellets , Density 1.047 , Tg 100 ,

Tm 237.5 المنشأ ايراني

ج- ألتولين Toluene ( C<sub>6</sub> H<sub>5</sub>CH<sub>3</sub>) MERCK

د- اسود الكربون Carbon black المحتويات

المنظارية 5% اقصى قيمة

للرطوبة 6% الرماد في المسحوق

0.02% الكثافة الحجمية

0.13 g/ml معدل حجم الدقيقة

130 A هـ - سعف

F Z 102 (Micro Plant Grinding Machine)

ثم نخل الناتج المطحون بالمنخل USA Standard

- Testing sieve NO

و- جهاز قياس الصلادة HARDNESS TESTER

شكل SHORE D (HT 65 10 D)

30 (opening micrometer 600). (9)

الاجهزة المستخدمة

أ- معدات زجاجية تشمل بيكرات مختلفة الاحجام

ومحرار لقياس الحرارة .

ب- الاجهزة وتشمل

1- ميزان كهربائي نوع

KERN (440 - 47 N)

2- خلاط ميكانيكي نوع RQ 122 REMI

MOTORS LTD (RPM 4000)

MuMBAI - 53 (INDIA)

3- محرك مغناطيسي حراري

IKA RH basic 2 (Type RH B2)

4- جهاز قياس Tensile strength (Tinius

olsen 50KN) H50KT شكل (10)

اعطت احسن الخواص الميكانيكية وتم تثبيت هذه النسبة واعتمادها في اجراء التفاعل مع تغيير درجات حرارة التفاعل اللاتي : 35, 45, 55 و 65 م° ثم اجرينا الاختبارات الميكانيكية على البولي ستايرين كما موضح في جدول(3) وشكل(7). اما بالنسبة الى البولي ستايرين المدعم بالمالي العضوي الثاني (مسحوق اسود الكربون) فقد اجرينا الاختبارات الميكانيكية عليهما كم موضح في جدول(4) وشكل (8) كما اجرينا له فحوصات التوصيلية الكهربائية كما موضح في الاشكال 1، 2، 3، 4 .

اجريت الاختبارات الميكانيكية اولا على البولي ستايرين بدون اي اضافة ثم اضافة بيروكسيد البنزويل بنسب 0,5, 1, 5, 1 و 2% لمعرفة النسبة التي اعطت احسن النتائج كما هو موضح في الجدول (1) والشكل (5) ثم اجرينا الاختبارات الميكانيكية على البولي ستايرين بعد تدعيمه بدقائق مطحون سعف النخيل وبنسب 20, 30, 35 و 40% وبدرجة حرارة 45 م° كما موضح في جدول (2) وشكل(6) حيث تبين ان النسبة 35% من مطحون سعف النخيل هي التي

جدول(1) الخواص الميكانيكية للبولي ستايرين بتركيز مختلفة من بادئ التفاعل (بنزويل بيروكسيد) عند درجة حرارة 45 م°

الخواص الميكانيكية	بادئ التفاعل بتركيز %0	بادئ لتفاعل بتركيز %0,5	بادئ التفاعل بتركيز %1	بادئ التفاعل بتركيز %1,5	بادئ التفاعل بتركيز %2
الكثافة غم /سم <sup>3</sup>	1, 05	1, 05	1, 05	1, 05	1, 05
القوة ( نيوتن)	18, 5	11, 5	23, 5	20	11, 5
الاجهاد ( Mpa)	0, 21	0, 31	0, 4583	0, 35	0, 25
الاستطالة	75	40, 75	10, 03	34, 75	15
الصلابة ( shorD)	47, 05	50, 82	67, 1	51	44, 8

جدول(2) الخواص الميكانيكية لمتراكب البولوي ستايرين – مطحون سعف النخيل بتركيز مختلفة وتركيز 1% من بادئ التفاعل عند درجة حرارة 45 م°

تركيز 40%*	تركيز 35%*	تركيز 30%*	تركيز 20%*	بولي ستايرين	الخواص الميكانيكية
1, 15	1, 15	1, 1	1, 08	1, 05	الكثافة غم / سم <sup>3</sup>
221, 5	213, 5	63, 5	150	2 3, 5	القوة (نيوتن)
3, 449	4, 423	0, 543	2, 413	0, 4583	الاجهاد ( Mpa)
1, 425	1, 125	3, 389	3, 975	1 0, 03	الاستطالة %
64, 4	76, 6	38, 3	58, 3	6 7, 1	الصلادة (shor D)
17, 85	17, 59	18, 36	16, 28	15, 24	قوة الترابط

\*تركيز ؛ تركيز مطحون سعف النخيل

جدول(3) الخواص الميكانيكية لمتراكب بولي ستايرين – مطحون سعف النخيل بتركيز 35% وبتتركيز 1% من بادئ التفاعل وعند درجات حرارية مختلفة

درجة حرارة 65 م°	درجة الحرارة 55 م°	درجة الحرارة 45 م°	درجة لحرارة 35 م°	البولي ستايرين	الخواص الميكانيكية
1, 15	1, 15	1, 15	1, 15	1, 05	الكثافة غم/سم <sup>3</sup>
230	196, 7	213, 5	226, 7	24, 5	القوة ( نيوتن )
3, 46	3, 106	4, 423	3, 0 53	0, 4584	الاجهاد (Mpa)
1, 345	1, 163	1, 125	1, 28	10, 03	الاستطالة %
79, 8	78, 7	76, 7	56, 7	67, 24	الصلادة ( ShorD )
12, 07	10, 6	17, 59	9, 23	15, 24	قوة الترابط

جدول (4) الخواص الميكانيكية لمتراكب البولي ستايرين - اسود الكربون بتراكيز مختلفة وبتركيز 1% من بادئ التفاعل عند درجة حرارة 45 م°

الخواص الميكانيكية	البولي ستايرين	تركيز 10%	تركيز 20%	تركيز 30%	تركيز 40%	تركيز 50%
الكثافة غم/سم <sup>3</sup>	1,05	1,06	1,08	1,1	1,15	1,18
القوة ( نيوتن )	23, 5	28,5	21,5	20	50	28,5
الجهد (Mpa)	0, 4583	0,546	0,4945	0,4571	0,837	0,396
الاستطالة %	10, 03	3, 719	9,75	3,81	8,3	6,82
الصلادة (Shor D)	67,1	34,9	31,9	35,1	34,6	36,6
قوة الترابط (Mpa)	15,24	1,683	1,901	1,799	1,4387	0,4387

( صالح و شبيب ، 2010 ) . إن للمضافات تأثير على الخواص المختلفة للبوليمرات حيث تعمل أنواع منها على زيادة الخواص الميكانيكية بصورة عامة وليس لها تأثير على الخواص الكهربائية كما حصل عند إضافة مطحون سعف النخيل إلى البولي ستايرين . أما في حالة اسود الكربون فإن إضافته أدت إلى تحسن طفيف في بعض الخواص الميكانيكية حسب الجدول رقم ( 4 ) ، بينما أدت إلى زيادة في الخواص الكهربائية للبوليمر وذلك لما يتمتع به اسود الكربون من خاصية التوصيل الكهربائي العالي.


لذلك فإن تضمينه مع البوليمرات العازلة وتحسينه لخواصها الكهربائية أضاف بعداً آخر على أهمية المواد البوليمرية في مجال استعمالها في التطبيقات الكهربائية والالكترونية وتوضح الأشكال ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ) سلوك البولي ستايرين بعد تدعيمه بتراكيز مختلفة من اسود الكربون حيث لوحظ ان البولي ستايرين قد تحول من بوليمر عازل الى بوليمر موصل ويعتمد هذا التغيير على التراكيز المستخدمة من اسود الكربون (Serin et al.,

2006),


(Elimat,2006), (Gambow, 1997),)

يلاحظ من جدول ( 2 ) حصول تحسن بالموصفات الميكانيكية للمتراكب بولي ستايرين المدعم بدقائق مطحون سعف النخيل عن البولي ستايرين الخام لأنه عند تدعيم المادة البوليمرية بالحبوات فإن هذه الحبوات الدقائقية سوف تعمل على إعاقة نمو الشقوق الدقيقة وتزداد المتانة بواسطة قابلية الحبوات على إعاقة الكسور وكذلك فإن الدقائق نفسها تمتلك متانة وصلادة عالية مما يؤدي إلى زيادة صلادة المادة المتراكبة ( Jane ,2006 )


وقد أعطت النسبة 35% أفضل المواصفات لذلك اعتمدت هذه النسبة في عمل خلطات أخرى مع تغيير درجات الحرارة ويلاحظ من الجدول رقم ( 3 ) ان هناك تحسن في معظم المواصفات عند ارتفاع درجة الحرارة وخصوصاً عند درجة حرارة ( 65 م° ) وذلك لان زيادة درجة حرارة التسخين يؤدي إلى زيادة درجة حرارة نضج المزيج ويعود السبب في هذا إلى زيادة كمية الحرارة المكتسبة من قبل المادة الأساس ( البولي ستايرين ) بزيادة درجة حرارة وسط التسخين الأمر الذي يسبب زيادة في حدة التفاعلات الكيميائية والذي يؤدي الى تسريع عملية نضج البوليمر. (Mansur and Hatra ,2005)




شكل (1) العلاقة بين درجة الحرارة والمقاومة لتوضيح سلوك البولي ستايرين المدعم بأسود الكربون بتركيز 10% كموصل للكهربائية



شكل (2) العلاقة بين درجة الحرارة والمقاومة لتوضيح سلوك البولي ستايرين المدعم بأسود الكربون بتركيز 20% كموصل للكهربائية



شكل (3) العلاقة بين درجة الحرارة والمقاومة لتوضيح سلوك البولي ستايرين المدعم بأسود الكربون بتركيز 40% كموصل للكهربائية




شكل ( 4 ) العلاقة بين درجة الحرارة والمقاومة لتوضيح سلوك البولي ستايرين المدعم


بأسود الكربون بتركيز 50% كموصل للكهربائية

ذرات اسود الكربون والتي تتم من خلالها تبادل حاملات الشحنة الحرة الأمر الذي يفسر زيادة التوصيلية مع التركيز بينما يلاحظ إن زيادة الكبر للتركيز تعمل على تكوين عقد من ذرات اسود الكربون التي تتجمع بصورة عشوائية مؤدية إلى قطع السلاسل الموصلة وزيادة المسافات البينية بينها الأمر الذي يؤدي إلى هبوط التوصيلية مع زيادة التركيز (Serin et al., 2006)


ولوحظ تحسن في التوصيلية الكهربائية للبوليمر مع تركيز اسود الكربون حيث تبدأ التوصيلية بالزيادة التدريجية مع التراكيزين 10 و 20% كما مبين في الشكلين 1, 2 يتبعها هبوط في التوصيلية الكهربائية مع زيادة التركيز الى 40% و 50% كما مبين في الشكلين 3 , 4. ويعزى ذلك إلى انه عند منطقة التراكيز الواطئة تعمل ذرات اسود الكربون الموزعة بصورة عشوائية على تكوين ممرات شبه موصلة من خلال التقارب بين




Strain % A



Strain % c




Strain % B




Strain % D


شكل ( 5 ) العلاقة بين الاجهاد ( Strees ) والتوتر ( Strain ) للبولي ستارين باستخدام تراكيز مختلفة من بادئ التفاعل (بنزويل بيروكسيد ) بتراكيز A ( 0,5 % ) ، B ( 1% ) ، C ( 1,5 % ) ، D ( 2% ) . عند درجة حرارة 45 م ° وتم اختيار تركيز 1% كاحسن تركيز لبادئ التفاعل.




Strain % A



Strain % C




Strain % B




Strain % D


شكل ( 6 ) العلاقة بين الاجهاد(stress) والتوتر (strain) لمترابك البولي ستايرين - مطحون سعف النخيل بتراكيز A ( 20 % ) ، B ( 30 % ) ، C ( 35 % ) ، D ( 40 % ) وعند درجة حرارة 45 م° .



Strain % A




Strain % C




Strain % B


شكل ( 7 ) العلاقة بين الاجهاد (stress) والتوتر ( strain ) لمترابك بولي ستايرين - مطحون سعف النخيل بتركيز 35% وبتركيز 1% من بادئ التفاعل وعند درجات حرارة مختلفة A ( 35 م ) ، B ( 55 م ) ، C ( 65 م )<sup>5</sup>.




Strain % A




Strain % C



Strain % B



Strain % D



Strain % E

شكل (8) العلاقة بين الاجهاد (stress) والتوتر (strain) لمتراكب البولي ستايرين - اسود الكربون بتركيز مختلفة A (10%) ، B (20%) ، C (30%) ، D (40%) ، E (50%) وبتركيز 1% من بادئ التفاعل عند درجة حرارة 45 °C .



شكل (9) جهاز قياس الصلادة (HT 65 10D) HARDNESS TESTER SHORE D



شكل (10) جهاز قياس قوة الشد (Tinius oisten 50KN) H50KT Tensile strength

**Elimat, Z.M.**(2006) AC Electrical Conductivity of Poly (Methyl Metaacrylate) / Carbon Black Composite Journal of Physics D: Applied Physics .39 ,3824- 2828.

**Gamboa, K.M.N.; Ferreira, A.J. and Camargo, S.S** (1997). Electrical Conductivity of Polystyrene /Styrene-Butadiene Block Copolymer Blends Containing Carbon Black .Polymer Bulletin 38,95 – 100.

**Jane, M .M .**(2006) .Comparison of Tensile Strength of Different Carbon Fabric Reinforced Epoxy Composites. Journal of Materials Research.(9)(1) December, 83-89.

**Jorgen, M. and Bruce, G.**(2007) .Ullmann'S Encyclopedia of Industrial Chemistry .Poly Styrene and Styrene Co Polymers ,2-11.

**Mansur ,R. and Hatra, A.**(2005) .The Effect of Organic Fillers on the Curing Curves of Unsaturated Polyester Composites . Journal For Studies and Scintific Research – engineering Sciences Series Tishreen University (27) (1) , 82- 96 .

**Serin, M. ; Sakar, D.; Cankurtaran, O. and Karman, F.** (2006). Doping Type Effect on Electrical Conductivity of Poly (2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide) and Electrical Properties of Doped Undoped Poly (2,6- Dimethyl -1,4-phenylene Oxide) /Ardel D-100 Films. Journal of Metaacrylate) / Carbon Black Composite Journal of Physics D: Applied Physics .39 ,3824- 2828 .

ان الدقائق الخشبية المحضرة من سعف النخيل والتي استخدمت كحشوات للبولي ستايرين ادت الى تحسين في الخصائص الميكانيكية وخاصة عند النسبة المضافة 35% من هذه الدقائق كما ان درجة الحرارة 65 م ° التي اعتمدت في عملية تحضير المتراكب هي الافضل في الحصول على احسن الخصائص الميكانيكية اما في حالة اسود الكاربون فان اضافته ادت الى تحسن طفيف في بعض الخصائص الميكانيكية بينما ادت الى زيادة في الخواص الكهربائية للبولي ستايرين وخاصة عند التركيزين 10 و 02% .

#### المصادر

**صالح ،** ، سهامة عيسى وشبيب، كاظم مطر (2010)، دراسة الخواص الميكانيكية لمواد متراكبة ذات اساس بوليميري مقواة بالالياف والدقائق مجلة الهندسة والتكنولوجيا 28 (4) ، 81 – 94 .

**Christophe, B.Y.; Perrot and Peter, D.** (2006).Mechanical Properties of Composites Based OnLow Styrene Emission Polyester Resins for Marine Application .Journal of Applied CompositeMaterials 13 (1) January, 1-22.