

استخدام مستخلص نبات الشاي الأخضر في تحسين أداء سبيكة الفولاذ المقاوم

### نوع 316 المستخدم في الزوارع الجراحية

وضاح عادل توفيق سرى صادق كاظم وسيم محمد إبراهيم

وزارة العلوم والتكنولوجيا / دائرة البحث والتطوير الصناعي

بغداد-العراق

#### الخلاصة

تضمن هذا البحث دراسة تأثير مستخلص نبات الشاي الأخضر على أداء سبيكة الفولاذ نوع 316 المستخدم في زوارع جسم الإنسان لتعويض الأجزاء المتضررة. حيث تم الاختبار في محلول المشبه لسائل الجسم (رينجر) وبظروف مشابهة لجسم الإنسان من حيث درجة الحرارة ودالة حامضي (7.4) pH تقريبا. وبمعدل إضافة ( 0.1ML ) من المستخلص في محلول سائل الجسم بحجم (1L). أجريت الاختبارات بواسطة جهاز المجهاد الساكن نوع ( M Lab 200 ) ألماني المنشأ. كما اجري الفحص المجهرى للعينات للوقوف على التغيرات الحاصلة في سطح العينات باستخدام المجهر الضوئي، أظهرت الاختبارات إن إضافة المستخلص إلى سائل الجسم قد أعطت نتائج ايجابية تشير إلى تحسن أداء السبيكة داخل الجسم.

**الكلمات المفتاحية:** مستخلصات نباتية، أداء، سبيكة الفولاذ والزوارع الجراحية

## Using Green Tea Extract to Improve the Performance of St.St 316L Alloy Used in Surgical Implants

Wadhah Adel Tawfek Sura Sadik Khadum Wasem Mohamed Ibrahim  
Ministry of Science and Technology/Research and Industrial Development Directorate  
Baghdad – Iraq

E-mail: [wats\\_66@yahoo.com](mailto:wats_66@yahoo.com)

#### Abstract

This research concentrated upon studying the effect of the plant extract of green tea on the performance of alloy steel type (316) used in surgical the human body Ringer salution under similar conditions of the human body in terms of temperature and function acidic pH (7.4) approximately. The rate of addition of the test carried out by using of the extract in average of 0.1ML a solution of liquid body volume of (1L), these tests conducted by potentiostatic system model ( M Lab 200) Germany origin. Furthermore microscopic examination of the sample to determine the changes in the surface of the sample using an optical microscope, showed that the results of addition of the extract to the liquid body gave positive results which indicated improvement performance of the alloy inside the body.

**Keywords:** Extraction Plant, Performance, St.St Alloy and Surgical Implant



شكل (1) نبتة الشاي الأخضر والمادة المستخلصة منه في مختبرنا.

#### المواد وطرائق العمل

#### اختيار السبيكة

إن المقاومة العالية للتآكل التي تتصف بها سبائك الحديد المقاوم للصدأ تعزى إلى طبقة اوكسيد الكروم التي تتكون طبيعياً على سطح السبيكة ولا يتجاوز سمكها الـ 150 انكستروم (0.00000150سم) وهذه الطبقة الرقيقة وغير المرئية تكون شديدة الالتصاق ومستقرة وفي حالة تعرضها إلى التلف لأي سبب كان يتم تعويضها تلقائياً. (Almosawi, 2000)

مع ذلك قد تعاني هذه السبائك من ظاهرة التآكل عند ظروف تشغيلية معينة. حيث تم اختيارنا للفولاذ نوع 316 لكونه السبيكة الشائعة الاستخدام في زراعة الأجزاء المتضررة في جسم الإنسان. وقد تم إجراء

عملية تحليل السبيكة بجهاز x-ray وكانت نتائج التحليل كما في جدول(1): (Alkhazraji, 1987)

تحسنت حياة الملايين من الناس خلال الربع الأخير من القرن الماضي باستخدام الزوارع الجراحية التي حلت محل الأجزاء المتضررة أو المفقودة من مفاصل الجهاز العظمي للإنسان. حيث إن الهدف السريري هو أن يخفف من الألم ويزيد سهولة الحركة في المفصل، أما الهدف الهندسي فهو أن يزود بأقل إجهاد فسلجي ممكن إلى النظام العظمي الباقي، وأن المواد المناسبة للزرع هي تلك التي تتلائم بشكل جيد مع الجسم ويمكن أن تقاوم التحميل الدوري في البيئة العدوانية للجسم (كالسيراميك، البوليمر، المعادن، السبائك) وهي مواد مناسبة للتطبيقات الطبية في هذا المجال. وفي بحثنا هذا تم استخدام مستخلص الشاي الأخضر. (Lee, 2006).

والشاي الأخضر شكل (1) والأسود يأتيان من نبتة واحدة إلا أن الشاي الأخضر يجفف خلال الأربعة والعشرين ساعة من قطفه حتى لا يتخمر (كالشاي الأسود) وحين يتعرض للتجفيف (في الهواء الساخن) تضغط أوراقه وتجعد وينقلص حجمها إلا أنها تظل كما هي في تركيبها لم يطرأ عليها أي شيء. وحين يذكر الشاي الأخضر تذكر معه فوائده العظيمة للصحة والتي يكتشف منها الجديد كل يوم. إذ إن تناول فنجان من الشاي الأخضر يحمي اللثة والأسنان ويقاوم التسوس، ويقاوم البكتيريا الضارة التي تسبب رائحة النفس الكريهة. كما أشارت دراسة نشرتها صحيفة "لو جورنا سانتية" الفرنسية إلى أن انخفاض معدل الإصابة بسرطان الفم في الصين يعود إلى الاستهلاك الكبير للشاي الأخضر. كما أثبتت الدراسات أن تناول الشاي الأخضر يقي من هشاشة العظام. (Rosen, 2012).

لهذه المميزات وغيرها لنبتة الشاي الأخضر تم اختيارها في بحثنا هذا كمادة تحسن من أداء السبيكة المستخدمة وهي سبيكة الفولاذ المقاوم نوع 316L المستخدم كزراع وبحالات طبية مختلفة في جسم الإنسان. وبما إن هذه الزوارع وبعد فترة زمنية من الغرس ستعمل على إطلاق أيونات تسبب أضراراً في جسم الإنسان لذا فإن هذه الدراسة ستركز على تقليل الآثار السلبية التي تسببها هذه الزوارع عند غرسها في جسم الإنسان

## تصوير العينات

صورت البنية المجهرية باستخدام المجهر الضوئي Computerized Microscopy وان صور البنية المجهرية مبينة بالشكل (4). إعداد محلول خلية القياس

هياً محلول خلية القياس وهو محلول (Ringer) المشابه لسائل الجسم لاحتوائه على أهم الأملاح الموجودة في جسم الإنسان والذي يبين الجدول التالي (2) أهم مكوناته.

جدول (2) التركيب الكيميائي للسائل المشبه للجسم Ringer

No.	Constitute unit	Weight (gm/l)
1	NaCl	9.00
2	KCl	0.43
3	CaCl <sub>2</sub>	0.24
4	NaHCO <sub>3</sub>	0.20

## جدول (1) نسب العناصر المكونة للسبيكة St316

Element	wt%
C	0.03
Si	0.5
Mn	1.5
p	0.0001
S	0.0211
Cr	17.1
Mo	1.5
Ni	10
Cu	0.0234
V	0.0025
Fe	69.3229

## تهيئة العينات

هيأت العينات عن طريق تقطيعها حسب ما يلائم وضعها في قطب الجهاز العامل Working Electrode وبأبعاد (2,5 - 1,5). فحص البنية المجهرية


حضرت العينات للفحص المجهرية بعد تنعيم العينات بجهاز Rotating Grinding شكل (2) باستخدام ورق تنعيم مختلف الدرجات (100,250,400,800,1200) ثم عملية الصقل باستخدام قماش الصقل وبمساعدة اوكسيد الألمنيوم Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> لكي تعطي نتائج أكثر دقة ووضوح.



شكل (2) جهاز الصقل والتنعيم للجسم. (Ringer)

## اختبارات التآكل

الكاثودي وتيار التآكل الانودي الذي يتقاطع عند تيار التآكل كما في مخطط (1).



مخطط (1) مسار التيار الكاثودي والانودي

## النتائج والمناقشة

من ملاحظة الشكل (4) والذي يبين سطح العينة قبل وبعد غمرها بسائل الجسم والذي أخذت بواسطة المجهر الضوئي شكل (5) وبقوة تكبير 500x، نستطيع ان نميز التغير في سطح السبيكة نتيجة تأثرها بالتفاعل الكهروكيميائي الذي حصل داخل محلول خلية القياس.



(a)



(b)

شكل (4)، (a) سطح السبيكة قبل غمرها بسائل الجسم، (b) سطح السبيكة بعد غمرها بسائل الجسم

هياً محلول الخلية (رينجر) بحجم (1 لتر) وبدالة حامضية (7,4). حيث تم إجريت الفحوصات بجهاز المجهاد الساكن المتكون من ثلاثة أقطاب إذ غمرت في محلول سائل الجسم، ومثل القطب الأول (القطب العامل) وهو القطب الذي يحتوي على عينة الفولاذ 316 والذي يمثل (الانود) في خلية القياس الكهروكيميائية، والقطب الثاني يمثل القطب المرجع وهو عبارة عن قطب الكالوميل حيث الذي يجهز الخلية بالفولتية الثابتة، والقطب الثالث القطب المساعد وهو البلاينيوم والذي يمثل (الكاثود) في خلية القياس الكهروكيميائية شكل (3)



شكل (3) جهاز المجهاد الساكن M Lab 200

مرر تيار كهربائي حدد بعد إيجاد جهد الدائرة المفتوح (OCP) قورن بجهد المعدن قيد الاختبار وبعد ذلك اغلقت الدائرة الكهربائية مرر تيار بجهد  $100 \pm$  ملي فولت مقارنة بالجهد الذي حدد حيث يقوم الجهاز بحساب جهد التآكل وتيار التآكل لكل نموذج باستخدام طريقة تافل الاستقرائية في حساب معدلات التآكل. ثم اجري الاختبار قبل وبعد إضافة نسب المادة المستخلصة ومقارنتها للوصول إلى أفضل النتائج. (Brandy, 1997).

## طريقة تافل Tafel Method

وهي طريقة تستخدم لرسم منحنيات الاستقطاب الكاثودية والانودية لكي يمكن رسم تيار التآكل

من خلال النتائج التي تم الحصول عليها من اختبارات التآكل الكهروكيميائي الذي اجري على الفولاذ نوع 316 والذي تم عند جهد ثابت للمعدن والذي حدد بعد اخذ جهد الدائرة المفتوح (ocp) وتيار متغير عمل على زيادته عند كل (10ملي فولت) إذ تحقق لنا ذلك سلوكا كاثوديا وانوديا تم مقارنته مع الجهد القياسي للفولاذ ومن خلال منحنيات الاستقطاب التي حصل عليها والمبينة في المخططات (الاشكال 4 ، d ، c ، b ، a و e) إذ تمثل العلاقة بين التيار (current) الجهد (potential) إن هذه العلاقة هي علاقة خطية تشير إلى أن زيادة التيار عند جهد ثابت يعطي دلالة على إن التآكل قد حدث وحدد تيار التآكل باستخدام طريقة تافل الاستقرائية أنفة الذكر، ومن خلال رسم مماسات للسلوك الكاثودي والانودي للمنحنيات التي تم الحصول عليها من الجهاز المزود ببرنامج حاسوب خاص إذ إن نقطة تقاطع هذه المماسات تمثل تيار التآكل.

إن منحنى المسار الكاثودي يمثل تفاعلات الاختزال ويمثل المسار الانودي تفاعلات التأكسد. ومن خلال الأشكال البيانية وجدول النتائج نجد ان تيار التآكل ينخفض باتجاه إضافة المستخلص النباتي لذلك نجد ان تيار التآكل للعينة E اقل من ال عينة C وهكذا بالنسبة للعينة B فان قيمة تيار التآكل لها اقل من قيمة العينة. A




شكل (5) المجهر الضوئي

كما تبين الاشكال (6 a,b,c,d,e) منحنيات تافل لاختبارات التآكل الكهروكيميائي لعينات الفولاذ 316 قبل وبعد إضافة المستخلص النباتي. حيث نلاحظ ان قيم جهد وتيار التآكل المتولدين داخل الخلية من قراءة تلك المنحنيات وتباينهما، هما مقبولان من الناحية العلمية وكما موضح في (الجدول 3).


جدول (3) نتائج معدلات التآكل وقيمة جهد

## وتيار التآكل


الملاحظات	سرعة النفاذ Mpy	تيار التآكل $i_{corr}$ $\mu$ A/cm <sup>2</sup>	جهد التآكل $E_{corr}$ mv vs. SCE	تركيز (مستخلص الشاي الأخضر) ml	نوع النموذج
تمت جميع هذه القياسات عند pH 6.8 ودرجة حرارة الجسم 37°م	5.09	11.64	-212.7	0	SS316-A
	4.50	9.50	-229.8	0.1	SS316-B
	3.82	8.73	-228.9	0.2	SS316-C
	3.53	8.06	-230.2	0.3	SS316-D
	3.25	7.43	-233.3	0.4	SS316-E




شكل (a-6) قيمة تيار التآكل قبل الإضافة




شكل (b-6) قيمة تيار التآكل قبل الإضافة



شكل (c-6) منحنى تافل يوضح انخفاض قيمة التآكل بعد الإضافة الثانية للمستخلص



شكل (d-6) منحنى تافل يوضح انخفاض قيمة تيار التآكل بعد الإضافة الثالثة للمستخلص



شكل (e-6) منحنى تافل يبين انخفاض قيمة تيار التآكل بعد الإضافة الرابعة للمستخلص

#### الاستنتاجات

نستنتج من خلال هذا البحث ومن قراءة نتائج التجارب العملية على السبيكة المستخدمة في الزوارع الجراحية. ان اضافة نسب معينة من مستخلص الشاي الاخضر وبظروف مشابهه لسائل الجسم قد ادى الى التقليل من تيار التاكل المتولد في الخلية الكهروكيميائية اي التقليل من اطلاق الايونات داخل محلول الخلية والمشابهة لسائل الجسم لكون العمل نفذ في ظروف مشابهة لما يحدث داخل جسم الانسان والذي يسبب اطلاقها اضرار لأنسجة اعضاء الرئة والكلية وغيرها وبالتالي حسن اداء هذه السبيكة لكي تؤدي عملها بشكل ايجابي داخل الجسم وأقل ما يمكن من الاضرار.

**Lee, S.** (2006). Green Tea and Camellia Sinensis leaf. Journal of Agric food chem...63, 16-18.

**Sridar, M. and amachi.** (2003). Stainless Steel Causes and Remedies Corrosion Review, 21(2,3), 231, Elect 267, Electrochemical Proseses of Nucleation and Growth.

**Stansbary, E.E.** (2008). Electrochemical International the Materials. Int Publisher, ASM. USA. (301).

**Uhlig, H.H. and R, W. Revie.** (1985). Corrosion and Corrosion Control 3<sup>rd</sup>. New York. (458).

## المصادر

باقر، حسين. (1990). هندسة التآكل وحماية سطوح المعادن. العراق- منشورات الجامعة التكنولوجية (310).

الخرجي، قحطان خلف واحمد، عبد الجواد محمد. (2010). التآكل \_أسبابه وأنواعه وطرق حماية السبائك. دار دجلة للنشر والطباعة. الجامعة التكنولوجية/ قسم المعادن. العراق. (260).

الموسوي، كاظم عباس; ارحومة، ساسي والكاسح، عبد العزيز، (2000). التآكل. منشورات. ELGA. (230).

**Asokmani, R. and B. Raj.** (2004). Corrosion Properties of Surfaced Modified Ti-Al-Nb Alloy under Pulsed Nitriding Implantation Conditions Surface Engineering. Int Publisher, AS. (250).

**Brandy, R. and D.A. Jones.** (1997). Corrosion. Issue, 1. America. (126).

**Davis, R.** (2001). Surface Engineering for Corrosion and Wear Resistance 6<sup>th</sup> Copy Right by Asm. International America.

**Rosen .D.** (2012). Green Tea. Int Publisher, Beru. Lebanon. (130).