

استخدام اليااف الكاربون في تقوية الخرسانه البوليمريه

صباح عجب كاصد حميد رشيد حمادي خالد مهدي ثجيل عبد المجيد حسن عبد المجيد

وزارة العلوم والتكنولوجيا / دائرة بحوث المواد

بغداد - العراق

الخلاصة

درست التصرف الميكانيكي لخرسانه بوليمريه مقواة باليااف الكاربون المقطعة بدلالة مقاومة الشد ومقاومة الحني ومقاومة الكبس ومعامل المرونه . حيث استخدم البولي استر غير المشبع كمادة بوليمرية رابطه ونسبة وزنية 30% واستخدمت ثلاثة انواع من المائات هي السليكا بحجم 399 مايكرون ونسبة وزنية 20% والرمل بحجم 125-212 مايكرون ونسبة وزنية 38-40% وحصى ناعم بحجم 1.4-2.4 ملم ونسبة 7-10% اما نسبة اليااف الكاربون فكانت 1-5% وباطوال متساوية 6.5 ملم ويقطر 0.12 ملم ، وقد اضيفت الاليااف بشكل عشوائي بالنسبة للاتجاهات .وتبين من نتائج هذه الدراسة، ان اضافة اليااف الكاربون ادى الى تحسين الخواص الميكانيكية للخرسانه البوليمريه بشكل ملحوظ .

الكلمات المفتاحية: الخرسانه البوليمريه ، اليااف الكاربون ، معامل يونك و راتنج البولي استر غير المشبع

Using of Carbon Fibers in Strengthening Polymer Concrete

Sabah Ageeb Kassid Hameed Rasheed Hommadi Khalid Mahdi Thajeel

Abdul Majeed Hassan Abdul Majeed

Ministry of Science and Technology / Directorate of Materials Research
Baghadad- Iraq

E-mail: sabahageeb@gmail.com

Abstract

The mechanical behavior of polymer concrete reinforced with chopped carbon fibers have been studied in terms of tensile strength ، flexural strength ، compressive strength and young's modulus . Unsaturated polyester resin was used as a binder at weight fraction 30% ، with three types of fillers silica 20% with particle size 399 μm ، sand 38-40% with sizes 125-212 m and fine stone 7-10% with sizes 1.4-2.4 mm ، while the weight fraction of chopped carbon fibers was up to 5% with length 6.5 mm and diameter is 0.12mm which added as randomly and in different orientations .The results from this study show that the addition of carbon fibers leads to improve the mechanical properties of polymer concrete.

Key Words: Polymer Concrete ، Carbon Fibers, Young Modulus and Unsaturated Polyester Resin

المقدمة

الكاربون او الياف الزجاج الى الاساس البوليمري ، لان الاساس البوليمري لا يعطي المتانة فقط للخرسانه بل يعمل كمادة رابطته تربط المائات والالياف اضافة الى نقل الحمل الى الطور المقوي (الالياف) (Joao,2005) .

تستخدم في الخرسانه البوليمريه عادة راتنجات من نوع ثرموسيت (Thermoset) (اي مواد لا يمكن تلدينها بالحرارة واعادتها ثانية) نظرا لاستقراريتها الحرارية العالية ومقاومتها لانواع كثيرة من المواد الكيميائية . تعتمد خواص الخرسانه البوليمريه على عدة عوامل تركيبية وتصنيعيه مثل طبيعة الراتنج والمالى وظروف الانضاج (Curing) ونوع وكمية المادة المقويه ومدى الترابط بين الالياف والراتنج ، ويسبب هذه العوامل المتعددة فان الخواص الميكانيكية والفيزيائية للخرسانه البوليمريه تكون ذات مدى واسع (Blaga,1979) ، وقد استخدم البولوي استر غير المشبع لانه يمتاز بسهولة حمله والتصلب السريع ولا يخلف نواتج طياره ، ويمتلك استقرارية بالابعاد وله خواص فيزيائية وكهربائية جيدة (Blaga, 1974) ، ان من اهم محاسن الخرسانه البوليمريه هو التصلب السريع في درجة حرارة الغرفة والمقاومة العالية للشد والحني والكبس ، والاتصاق الجيد مع معظم السطوح ، النفاذية القليله للماء ، مقاومة عالية للمواد الكيميائية وخفة الوزن والعازلية الجيدة (Harja et al., 2009) .

ان اتجاه الالياف وكيفيةها يؤثر في الخواص الميكانيكية للخرسانه البوليمريه ، حيث ان الراتنج البوليمري في المواد المترابكة والذي يكون مائع لزج ومن ثم يصبح صلب مرن يبدي مرونة لزوجته تجاه الاحمال المسلطة ، لذا فان الالياف تعطي مقاومة كبس عالية اما المائات فتقلل من الكلفة الاقتصادية والانكماش (Vipulanandan,1988)

على مر السنين ظلت الهياكل الخرسانية كالجسور والابنية تعاني من ضعف المقاومة وهبوط خواصها بسبب التعرض المستمر للظروف البيئية لذا كانت المواد البوليمرية المقواة بالالياف احد الحلول المقبولة في مجال تطبيقات الهندسة المدنية (Ferjani , et al.,2013) ، وقد اصبح الان استخدام البوليمرات المقواة بالالياف احد الاساليب الشائعة لتقوية عناصر البنية الخرسانية بسبب مقاومتها العالية للتآكل والمقاومة الميكانيكية العالية نسبة الى الوزن وخصوصا البوليمرات المقواة بالياف الكاربون (Ding , et al.,2010) .

الخرسانة البوليمرية (Polymer concrete) PC هي مادة مترابكة مكونه من خليط من مادة مائه مثل الرمل او السليكا وغيرها مع مادة بوليمريه والتي تصلّد خلال عملية البلمره (Mantrala,1995)، ولا تحتوي على سمنت ولا ماء وانما تستخدم المادة البوليمرية كمادة رابطة بين المكونات (Barbuta and Harja , 2008) ويسبب تصلبها السريع ومقاومتها العالية وقابليتها الجيدة على تحمل ظروف البيئة المحيطه بها ، ازداد استخدامها في مختلف المجالات كمواد البناء غير التقليدية وهياكل الجسور وانابيب الصرف الصحي وغيرها (Ohama,1997) .

ان مكونات الخرسانه البوليمريه تحدّد من خلال تطبيقاتها ، وخصوصا تحمل الاجهادات وامكانية مقاومتها للظروف البيئية ، وقد تركزت الدراسات الحديثة على ايجاد مواد تساعد في تحسين الخواص الفيزيائية والميكانيكية ومعالجة الانكماش بعد الانضاج وقد وجد ان البولوي استر افضل من راتنج الايبوكسي في هذا المجال (Musynki,1983). ولتحسين الخواص الميكانيكية للخرسانه البوليمريه تضاف الياف

- 7- مناخل مختبرية قياسية لتحديد الحجم الحبيبي للمائات .
- 8- عدد يدوية لاستخراج النماذج من القالب .
- جدول (1) النسب الوزنية لكل من المائات والبولي استر والياف الكاريون.**

رقم النموذج	نسبة الياف الكاريون %	نسبة البولي استر %	نسبة السليكا %	نسبة الرمل %	نسبة الحصى %
1	-	30	20	40	10
2	1	30	20	39.5	9.5
3	2	30	20	39	9
4	3	30	20	38	9
5	4	30	20	38	8
6	5	30	20	38	7

طريقة تحضير النماذج

- 1- هيئت حجوم حبيبيه معينة من الرمل وهي 125 - 212 مايكرون ومن الحصى 1.4-2.4 ملم ، باستخدام مناخل مختبرية قياسية
- 2- غسل كل من الرمل والحصى جيدا لتخليصه من الاتربة العالقة ومن ثم اجريت عملية التجفيف لهما.
- 3- اخذ نسب وزنية معينة من المائات والبولي استر والياف الكاريون وكما موضح في الجدول (1)
- 4- اضافة المصلد بنسبة 3% الى البولي استر ثم اضافة الياف الكاريون وبعدها اضافة المائات ويحسب ما ذكر (Harja et al 2009).
- 5- خلط المكونات جيدا باستخدام القضيب الزجاجي ومن ثم تصب في القالب الزجاجي

تعتبر الياف من المكونات المهمة في تركيب المواد المتراكبه وتكون بعدة اشكال كالمقطعة (Chopped) او النسجية (Woven) وغيرها . ومن اهم انواع الياف الشائعة الاستخدام هي الياف الكاريون والزجاج والكفلر (Hulatt and thorne2004) .

وقد استخدمت الياف الكاريون في هذا البحث لعدة اسباب منها انها تمتلك اوطاً معامل تمدد حراري بالنسبة لباقي انواع الياف ، كما انها تمتلك مقاومة عالية جدا للزحف والكلال (Banjamin ,1997).

يهدف البحث الى تحسين الخواص الميكانيكيه للخرسانه البوليمريه باستخدام الياف الكاريون .

المواد وطرائق العمل

المواد المستخدمة

1. راتنج البولي استر غير المشبع كاساس بوليمري (سعودي المنشأ) .
 2. مثيل اثيل كيتون بيروكسيد MEKP كمادة مصلده (سعودي المنشأ) .
 3. سليكا (محلي)، رمل ، حصو ناعم جدا.
 4. شمع البارافين كمانع للالتصاق .
 5. الياف كاريون مقطعة .
- الاجهزة والمعدات المستخدمة**
- 1- منظومة فحص الشد .
 - 1- فرن كهربائي لاكمال عملية الانتضاج .
 - 2- منظومة حيود الاشعة السينية .
 - 3- منظومة قياس الحجم الحبيبي بالليزر .
 - 4- مجهر ضوئي .
 - 5- ميزان الكتروني .
 - 6- قالب من مادة الزجاج العضوي (Perspex).

حيث ان σ هو الاجهاد Stress ويمثل النسبة بين القوة اللازمة لحدوث التغيير في الطول ومساحة المقطع العرضي للنموذج . اما ϵ فهو الانفعال او المطاوعة Strain ويمثل النسبة بين مقدار التغيير في الطول الى الطول الاصلي للنموذج .

النتائج والمناقشة

اظهرت نتائج الفحوص الميكانيكية للنماذج تحت الدراسة والمبينة في جدول (2) ازديادا ملحوظا لجميع قيم الخواص الميكانيكية المقاسه بعد اضافة الياف الكربون .

جدول (2) نتائج الفحوص الميكانيكية و النسبة المئوية لالياف الكربون

رقم النموذج ج	النسبة المئوية لالياف الكربون	مقاومة الشد MPa	مقاومة الحني MPa	مقاومة الكبس MPa	معامل يونك MPa
1	-	4.7	13.68	15.12	200
2	1	6.7	23	22.2	1333
3	2	9	24.7	30.7	1875
4	3	9.8	29.3	38	1750
5	4	7.6	23.1	25	800
6	5	7.8	26	25.5	700

كما ونلاحظ من الجدول (2) ازدياد قيمة مقاومة الشد من (4.7MPa) للنموذج بدون الياف الى

(Perspex). تترك النماذج لمدة 72 ساعة

للائضاج في درجة حرارة الغرفة .

6- توضع النماذج في الفرن عند درجة حرارة

70°م لمدة ثلاث ساعات لاكمال عملية

النضج والتصلب (Joao, 2005) .

اخذت نسب وزنية ثابتة لكل من البولي استر 30

% والسليكا 20% لجميع النماذج للتخلص من

تأثير تغيير نسبها على النتائج .

الفحوص والقياسات

1- فحصت السليكا بمنظومة حيود الاشعة

السينية XRD نوع Shimadzu 6000

للتأكد من المادة وظهرت مطابقة .

2- حدد الحجم الحبيبي للسليكا بواسطة منظومة

قياس الحجم الحبيبي بالليزر Laser

Diffraction Particle size

Shimadzu SALD نوع Analyzser

2101 ووجد انه 399 مايكرون .

3- فحصت النماذج بواسطة المجهر الضوئي

بقوى تكبير مختلفة لمعرفة طريقة وتوزيع

المواد ومقدار تجانسها واخذت عدة صور لها

4- استخدمت منظومة الشد نوع Tinous

Olsen HKT50 لاجراء اختبارات مقاومة

الشد Tensile Strength ومقاومة الحني

Flexural Strength ومقاومة الكبس

Compression Strength ومن مخططات

فحص الشد تم ايجاد قيم معامل يونك او


المرونة Young's modulus وفق المعادلة

التاليه (Bolton, 1998):

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon} \dots \dots \dots 1$$

كقيمة عظمى وكما واضح من الشكل (3) الذي يبين تغير مقاومة الكبس مع نسبة الياق الكربون ومن خلال الاشكال الثلاثة اعلاه يمكن ملاحظة ان الزيادة ليست منتظمة بل متفاوتة ويعود السبب في ذلك الى عدم تجانس المواد جيدا اثناء التحضير حيث ان عملية الخلط جرت بصورة يدوية وهذا يؤدي الى عدم حصول التجانس التام للمواد بالاضافة الى وجود الفجوات الهوائية ، كما لوحظ بالمجهر المركب


(صورة 1)



صورة (1) سطح نموذج (3)


اضافة الى ان الياق الكربون تعتبر من المواد المتباينة الخواص Anisotropic حيث تختلف خواصها بالاتجاه الطولي عنها في الاتجاه العمودي. وبما ان الياق الكربون وضعت بشكل عشوائي بالاتجاه فمن الطبيعي ان يظهر هذا التفاوت في القيم . كما يمكن ان نلاحظ من جدول (2) ان اعلى القيم لمقاومة الشد ومقاومة الحني ومقاومة الكبس ظهرت عند نسبة الياق الكربون 3% ولم تتمكن من زيادة نسبة الياق

(9.8 MPa) كقيمة عظمى بعد اضافة الياق الكربون كما نلاحظ من مخططات فحص مقاومة الشد اذ يزداد قيمة انفعال الفشل (Failure strain) نتيجة اضافة الياق الكربون وهذا يعطي للمادة قابلية تمدد اكبر قبل ان تفشل . والشكل (1) يبين تغير مقاومة الشد مع نسبة الياق الكربون .



شكل (1) تغير مقاومة الشد مع نسبة الياق الكربون


وازدادت قيمة مقاومة الحني من (13.68 MPa) الى (29.3 MPa) كأعظم قيمة لها بعد اضافة الاليف وهذا ما نلاحظه في من الشكل (2) .




شكل (2) تغير مقاومة الحني مع نسبة الاليف

اما قيمة مقاومة الكبس او الانضغاط فقد ارتفعت من (15.12 MPa) الى (38 MPa)

عن 5% لصعوبة الخلط والقولبه لان حجم الالياف يصبح كبيرا بالنسبة للنماذج. اما بالنسبة لمعامل يونك او معامل المرونه فقد تم حسابه من مخططات فحص مقاومة الشد حيث يحسب من ميل المماس للمنحني عند المنطقه المستقيمة والشكل (5) يوضح ذلك



الشكل (6) تغير قيم معامل يونك بطريقة فحص الشد مع نسب الياف الكربون



الشكل (3) تغير مقاومة الكبس مع نسبة الياف الكربون

References

Barbuta , M . and Harja, M . ,(2008) “Properties of Fiber Reinforced Polymer Concrete” .Bul. Inst. Polit .Iasi,t.LIV (LVIII) , f,3.


Blaga , A. ,(1974) Thermosetting Plastics , National Research council Canada , Canadian Building Digest CBD-159 , 1-6.

Blaga , A. ,(1979) Glass Fiber-Reinforced Polyester Composites. Canadian Building Digest CBD-205 pp1 – 7.

Bolton , W. ,(1998) Engineering Materials Technology , 3rd Edition pp7 Publisher. Newnes.

Banjamin , T. ,(1997) Fiber Reinforced Polymer Composites Applications in USA , Published in the First Korea / Road Workshop Proceeding , January. 1-8.

Ding, L.; Rizkalla, S .and Wu,G.(2010). Bond Mechanism of Carbon Fiber Reinforced Polymer Grid to Concrete” The 5th International



الشكل (5) مخطط فحص مقاومة الشد المستخدم لحسلب معامل يونك

وقد كانت اعلى قيمة مقاسه له بهذه الطريقه 1875 Mpa عند نسبة الياف الكربون 2% بينما كان مقداره 200 MPa للنموذج بدون الياف.الشكل (6) يوضح تغيرقيم معامل يونك المقاسه.

and Structure Research and Testing ,
21(24), 268-277

Conference of FRP Composite in Civil
Engineering .Sep 27-29, 2010,Beijing,
China.

Ferjani , M.; Abdulsamad,A. and
Kasem,B.,(2013) Use of Carbon Fiber
Reinforced Polymer Laminate for
Strengthening Reinforced Concrete
Beams in Shear “.International
Refreed Journal of Engineering and
Science ,2(2) 45-53.

Harja , M.; Barbuta , M. and Rusu, L.
(2009).” Obtaining and
Characterization of the Polymer
Concrete with Flyash. Journal of
Applied Sciences ,9(1) 88-96.

Hulatt , L.C and Thorne, A. ,(2004) A
novel Advanced Polymer Coposites
Concrets. Structure and Building 157
Issue SBI , 9-17.

Joao , Marciano . (2005).
Mechanical Characterization of
Fiber Reinforced Polymer Concrete .
At. Res.8(3) 2-9

Mantrala, S.K and Vipulanandan , C .
(1993).” Nondestructive Evaluation
of Polymer Concrete . ACI Material
Journal , 92(6) 660-668.

Muszynski ,(1983) Polyester Polymer
Concrete Composites. United State
Patent 4371639.

Ohama , Y . ,(1997) Recent Progress
in Concrete – Polymer Composites
Advanced Cement Based Materials .
5(2) 31-40.

Vipulanandan , C .and Pharrmar, J. N. ,
(1988). Mechanical Behavior of
Polymer Concrete Systems . Material