

امتزاز صبغة (Brilliant green) باستخدام تفل الشاي كسطح ماز

ا. د. داخل ناصر طه م. ملي احمد محمد علي
اسراء عادل كاظم م. ابجد مرزة عودة
اجدب جبار ليلو جامعة بابل - كلية العلوم - قسم الكيمياء

مايكرومتر وبوزن 0.2 غم من السطح الماز كانت افضل الظروف لأفضل امتزاز. ويوجد تأثير للدالة الحامضية على امتزاز الصبغة على السطح الماز كما وجد إن امتزاز صبغة (Brilliant green) على تفل الشاي يخضع لمعادلتي فراندلش ولانكمائير في الإمزال. المقدمة: التحرر البيئي عن الأصباغ الملونة في النظام البيئي يعد مصدرًا كبيراً من

الخلاصة

تضمنت هذه الدراسة تهيئة تفل الشاي كسطح ماز ثم تم امتزاز صبغة (Brilliant green) (Br.G) عليها ودراسة (وزن الجرعة، زمن الاتزان، تأثير الدالة الحامضية، التركيز الابتدائي للصبغة (Br.G)). فقد وجد إن درجة حرارة الفرن المناسبة لتجفيف السطح الماز هي 80 درجة مئوي وזמן اتزان 150 دقيقة وحجم حبيبي 150

وهو متوفّر تجاريًّا لكن الكاربون النشط غالٍ جداً، وقد يصاحب الكاربون النشط العديد من المشكلات منها الاحتراق بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ومنع أو قلة المسامات و **hygroscopici-ty** وقد أدى البحث إلى إيجاد أرخص وأبسط البديل فقد أجريت طرائق بحثية عديدة على السطوح الماسامية منها الرماد المتطاير⁽⁴⁾، قشور الرز⁽⁵⁾، قشور الموز⁽⁶⁾، قشور الجوز⁽⁷⁾، قشور الفستق⁽⁸⁾، قشور البن دق⁽⁹⁾ طين الاتبلغات⁽¹⁰⁾. وفي بحثنا هذا تم استخدام ورق الشاي كسطح ماز للصبغة المستخدمة في هذا البحث.

الامتزاز ظاهرة تجمع مادة بشكل جزيئات أو ذرات أو أيونات على سطح مادة أخرى مثلاً تجمع جزيئات غاز كبريتيد الهيدروجين على الكاربون النشط وتسمى المادة التي تعاني الامتزاز على السطح بالمادة الممتزة (**Adsorbate**) كما يدعى السطح الذي يتم عليه الامتزاز بالسطح الماز (**Adsorbent**) وقد يقتصر الامتزاز على تكوين جزيئة واحدة على السطح الماز وتدعى عندئذ بالامتزاز الأحادي الجزيئية (**Unimolecular Adsorption**) ويشمل أحياناً تكوين عدة طبقات جزيئية على السطح الماز

إجمالي التلوث والاضطرابات في الحياة المائية، مثل بعض الأصباغ كأصباغ الآزو (**Azo**) ومنتجاتها المتحللة من الأمينات العطرية والمسبيبة للسرطان⁽¹⁾، والمتداول عليه للتخلص من الأصباغ هو مصنع النفايات السائلة ولذلك هذه المسألة مثيرة للقلق عند التخلص منها لذلك أدى إلى تكافف الجهود للبحث عن أفضل تكنولوجيا متوافحة والتي يمكن استخدامها في إزالة ومعالجة الأصباغ، فضلاً عن ذلك فإنه يجعل معالجة النفايات السائلة الصناعية لتكون الهدف المهم والأساسي منها هو الحماية للبيئة والصناعة، والاستفادة بأكبر قدر ممكن من تدابر النفايات، ومن هذه الطرق المستخدمة طريقة الترشيح، و طريقة التبادل الأيوني، والعمليات الكيميائية المتعددة، والامتزاز⁽²⁾.

وعملية الامتزاز تعدّ واحدةً من أفضل وأكثر الطرق المستخدمة كفاءةً للتخلص من الملوثات والنفايات السائلة ولديها قدرة على استخدامات أخرى. الكاربون النشط وهو الأكثر استخداماً على نطاق واسع لهذا الغرض من الممتازات بسبب مساحتها الممتدة، وحجمها الصغير، وارتفاع قدرتها على الامتزاز، ودرجة عالية من التفاعل على سطح التفاعل⁽³⁾.

على عملية الامتزاز هي:
طبيعة المادة الممتزة ،طبيعة المادة المازة
،درجة الحرارة، الشدة الايونية ،تأثير الدالة
الحامضية ،تأثير المذيب
التمايل الحراري للامتزاز :-

إنَّ رسم العلاقة بين كمية المادة الممتزة
على سطح ما مقابل تركيز هذه المادة
أو ضغطها عند الاتزان مع ثبات درجة
الحرارة يعطي منحنيناً هو منحنى الامتزاز
،أو ما يطلق عليه التمايل الحراري للامتزاز
معادلة لانكمایر⁽¹⁴⁾

إنَّ هذه المعادلة قد طورت بشكل واسع
من قبل Irving Langmuir (1918) حيث وصفت امترزاز
جزيئات الغاز على سطح صلب مستويٌّ
. وقد افترض لانكمایر حدوث الامتزاز
لطبقة جزيئية واحدة على سطح المادة المازة
. إذ يستبعد حدوث تفاعلات بين الدقائق
الممتزة في التغطية الواطئة للسطح . وهكذا
تزداد كمية المادة الممتزة سريعاً بدأية
الامتزاز ثم تبدأ بالثبات تدريجياً بسبب
عملية الابتزاز (Desorption) .
يمكن التعبير عن معدل الامتزاز (Ka)
والابتزاز (Kd) بالمعادلة التالية:-

وتسمى العملية عندئذ بالامتزاز متعدد
الجزيئات Multimolecular Adsorption) (و كثيراً ما تحدث
عمليتاً الامتزاز والامتصاص على السطح
معاً فيطلق عليهما Sorption⁽¹¹⁾ **أنواع الامتزاز:-**

الامتزاز الطبيعي أو الفيزيائي⁽¹²⁾
تعد سطوح بعض المواد خاملة في عملية
الامتزاز بسبب التشبع الالكتروني لذراتها
وذلك نتيجة للأواصر التي ترتبط بها تلك
الذرارات مع الذرات المجاورة للمادة نفسها
، إذ يتم الامتزاز على هذه السطوح من
خلال قوى التجاذب الطبيعي
وفي بعض الاحيان يسمى بامترزاز فاند
Vander Waals Adsorption

الامتزاز الكيميائي⁽¹³⁾
عندما تكون السطوح نشطة في عملية
الامتزاز ، وذلك لعدم تشبع ذراتها
الكترونياً فان ذرات هذه السطوح غير
مشبعة الكترونياً على الرغم من الأواصر
التي تكونها مع الذرات المجاورة حيث
تميل هذه السطوح إلى تكوين أواصر
كيميائية مع الذرات أو الجزيئات التي يتم
امترزازها على السطح ومن العوامل المؤثرة

Aadsorbate +Madsorbent === AMadsobat moleculer

هذه المعادلة وضعت من قبل العالم الألماني (Freundlich) في عام 1926 حيث تعد من أهم معادلات الامثلات الحرارية المستخدمة بنجاح في حالة الامتاز من محلول فقد تكون السطوح معظمها غير متجانسة (-Heteroge-neous) أي ان تغيرات الطاقة الكامنة غير منتظمة بسبب وقوع موقع الامتاز عند مستويات متباينة من الطاقة حيث ان المعادلة قد عالجت الامتاز متعدد الطبقات . Multilayer

إذ K_f ثواب فراندلش التجريبية وتعتمد قيم هذه الثواب على طبيعة كل من المادة الممتزة والسطح الماز ودرجة الحرارة . يمكن الحصول على الثواب (3) (n , K_f) باخذ لوغاريتم المعادلة $(\log Q = \log K_f + 1/n \log Ce \dots (4)$

- الاجهزه و طریقه تحضیر المواد المستخدمة:-

جهاز المراقب الكهربائي

Barnstead International®

میزان pH-meter,(al WTW3),)

إن هذه المعادلة تستند إلى فرضيات عدّة منها :-

1- الامتياز يحدث على السطوح المستوية والتي تملك عدد ثابت من المواقع ((Sites)) والتي تكون متماثلة وهذه المواقع تحتجز بطبقة جزيئية واحدة تقوم بتغطية السطح

الامتزاز عملية رجوعية 2

3- لا توجد حركة جانبية للجزئيات على السطح

٤- طاقة الامتياز هي نفسها لجميع المواقع ولا تعتمد على تغطية السطح ولا يوجد تداخل أو تأثير بين الجزيئات الممتزة . ويمكن التعبير رياضياً عن علاقة لأنكماير بالمعادلة (١).


$$(Q=ab Ce/(1+bCe)) \dots \dots \dots (1)$$

حيث أن C_e تركيز المذاب عند الاتزان
 (ملغم \ التر) , a, b ثوابت لانكاير ،
 X/M = كمية المذاب المتر
 وهنالك صيغة أخرى للتماثل الحراري
 للانكاير يكتب بالمعادلة (2) :-

$$(Ce/Q = 1/ab + (1/a)Ce) \dots (2)$$

Q كمية المادة الممتدة (ملغم \ غرام)

معادلة فراندلش للامتزاز⁽¹⁵⁾



شكل (1) الصيغة التركيبية
Brilliant green (Br. G)

والخصائص الفيزيائية للصبغة تمثل في الجدول رقم (1):-

جدول (1) خاص بالخصائص الفيزيائية للصبغة (Br. G)

Molecular.1 formula	$C_{27}H_{34}N_2O_4S$
Molecular.2 weight	g/ 482.63486 mole
Wave .3 Length	623

ويتم تحضير الصبغة 100 ملغرام باللتر بأخذ وزن (0.05) غم من الصبغة وتحفف الى 500 مل من الماء المقطر ليكون محلول الرئيسي الذي منه يتم تحضير باقي التراكيز.

Denver Instru-
MTI cor- (ment
UV/VisPG In-.,poration
Spectro., (LTd struments
APEL photometer
. (Hettich) جهاز
الطرد المركزي (Adsorbent)

تحضير السطح الماز (Adsorbent)

تحضير السطح الماز بأخذ كمية من تفل الشاي وغليانها بكميات كبيرة من الماء المقطر وبعد ذلك يتم غسلها بالماء المقطر جيدا. وبعدها يتم تجفيفها بدرجة 100 درجة مئوي. يتم بعدها تقطيع أوراق الشاي إلى أحجام حبيبية مختلفة بواسطة مناشر خاصة وهنا تكون أوراق الشاي متهدئة كسطح ماز لغرض الامتياز.

تحضير الصبغة الممتزة (Adsorbate) (dye

يتم تحضير الصبغة ذات الصيغة التركيبية الآتية:-


diethylami-)4-]]4-[
no)phenyl]-phenyl-
methylidene]
cyclohexa-2,5-di-
en-1-ylidene]-diethylaza-
nium;hydrogen sulfate

النتائج والمناقشة:

المعنى المعاير

تم تحضير محاليل مختلفة من الصبغة Br. G)) حضرت بتراكيز ضمن المدى (6-0.01) ملغرام باللتر. بعد تحديد الطول الموجي للصبغة بإجراء مسح طيفي للصبغة في المنطقتين فوق البنفسجية والمرئية وأعطي طول موجي (623) نانومتر وعند أخذ قيم الامتصاصية للتراكيز المختلفة أعطي الشكل (2) منحنى المعايرة للصبغة (Br. G) ونمطية $(R^2=0.9968)$.

ولضبط الوسط الحامضي للمحلول تم تحضير محلول حامض HCl بتركيز (0.1) مولاري بأخذ (2.1) مل من حامض HCl المركز الذي نسبته 35% وكتافته النوعية 1.18 ويكمel الحجم الى 250مل من الماء المقطر. وتحضير محلول NaOH بتركيز (0.1) مولاري بأخذ وزن 1غم من NaOH وإذابته في بيكر سعة 100مل، وبعد اتمام الاذابة ينقل الى قنينة حجمية سعة 250مل من الماء المقطر.




شكل (2) منحني المعايرة للصبغة (Br. G)

تحديد الظروف المثلى للتفاعل:-
 تأثير وزن السطح الماز المحضر من تفل الشاي على قابلية الامتزاز:-
 تم دراسة تأثير وزن الكاربون المنشط على امتزاز صبغة (Br. G) (a,b-3)⁽¹⁷⁾ يشير الى (1.5-0.1) غم في 100 مل من الصبغة ذلك.
 ويتم حساب النسبة المئوية للامتزاز للصبغة لكل وزن من الاوزان باستخدام معادلة رقم (5)
 وبعد وضعها في الجهاز اهزاز ويزمن اتزان 3 ساعة وجد ان 0.2 غم هو الوزن المناسب للحصول على افضل نسبة


$$(R\% = \text{Removal efficiency}(\%) = \frac{c_o - c_e}{c_o} * 100) \dots\dots\dots (5)$$

علماء» ان:-

c_e = التركيز عند الاتزان للصبغة مقدراً بوحدات الجزيء بالمليون.
 c_o = التركيز الابتدائي للصبغة مقدراً بوحدات الجزيء بالمليون.



شكل(a)



شکل (b)

الشكل (a,b-3)

عملية امتزاز صبغة Br.G بواسطة السطح الما ز المحضر من تفل الشاي وبتر كيز 50 ملagram باللتر وبحجم حبيبي 300 مايكرومتر. النسبة المئوي للإزالة.


كمية الصبغة الممتزة ملغم لكل لتر.

ويمثل ايجاد سعة الاتزان Q حسب المعادلة (6) الآتية رقم (6) :

حيث ان:- Q : هي سعة الاتزان التجربىي W : وزن المادة المازة بوحدة الغرام .
بوحدات ملغم / غم.

C₀ : التركيز الابتدائي بوحدات الجزء تأثير زمن الاتزان :-
تم دراسة تأثير زمن الاتزان بأخذ 8
دوارق مخروطية ووضع بكل دورق


0.2 غم من الكاربون المنشط عند درجة على عملية الامتزاز ووجد ان 150 دقيقة التفحيم 300 درجة مئوية، ثم اضيف هو زمن الاتزان الامثل حيث لوحظ ان لكل دورق 100 مل من الصبغة بتركيز الزمن الذي بعدها تتج عنه ثبات في نسبة الإزالة، وهذا يشير الى تشبع الماء الواقع الفعالة 50 ملغم باللتر. ووضع في الجهاز الممتاز ومدد زمنية من (180-20) دقيقة، للامتزاز⁽¹¹⁾. والشكل (4) يوضح تأثير زمن الاتزان



الشكل (4) زمن الاتزان لامتزاز صبغة Br.G السطح الماء المحضر من تفل الشاي وبحجم حبيبي 300 مايكرومتر.

تأثير الحجم الحبيبي للسطح الماء المحضر غم ويرج لمدة 150 دقيقة مع الصبغة من تفل الشاي:-

تم دراسة تأثير حجم الحبيبة على عملية الامتزاز لصبغة (Br.G) وذلك بأخذ الحبيبة وزيادة المساحة السطحية للحبيبة وإن نسبة الإزالة تزداد مع نقصان حجم احجام مختلفة (850-75) مايكرومتر، بأخذ 6 دوارق مخروطية لكل دورق يوضع في حجم من الاحجام الستة وبوزن 0.2 غم يشير إلى ذلك⁽¹⁸⁾.




الشكل (5) تأثير حجم الحبيبة للسطح الماز المحضر من
تفل الشاي على نسبة الازالة لصبغة .Br.G


٤٢٦

تأثير الدالة الحامضية PH على الامتزاز:-

تم دراسة تأثير الدالة الحامضية على عملية الامتزاز قابلية امتزار السطح الماز المحضر من تفل الشاي للصبغة (Br.G). بأخذ ستة دوارق مخروطية وضع في كل منها 100 مل من الصبغة بتركيز ابتدائي 50 ملغم باللتر ونظمت الدالة الحامضية إلى (9,8,6,5.5,4,2)، باستخدام حامض الهيدروكلوريك المخفف وهيدروكسيد الصوديوم المخفف، وأضيف لكل منها 0.2 غم من السطح الماز المحضر من تفل الشاي وبحجم حبيبي 150 ميكرومتر، ومن ثم يرج الكتروستاتيكي للصبغة مع السطح⁽¹⁰⁾.




(a) الشكل



(b) شكل

شكل (6) تأثير الدالة الحامضية لامتزاز صبغة Br.G
على السطح الما ز (تفل الشاي)

تأثير التركيز الابتدائي لصبغة Br.G على ملغم باللتر وأضيف إلى سبعة دوارات الامتزاز للسطح الماز المحضر من تفل الشاي: وبحجم حبيبي 150 ميكرومتر ورجت الدراسة تأثير التركيز الابتدائي في الجهاز المعاذ لمدة 150 دقيقة وعند لصبغة Br.G على قابلية الامتزاز pH=2 ، والشكل(7) يشير إلى سعة الاتزان ترداد مع زيادة التركيز للصبغة للسطح الماز المحضر من تفل الشاي ثم أخذ تراكيز مختلفة من الصبغة حيث أعطيت قيمة سعة الاتزان من 4.983 49.347 إلى 100,90,70,50,40,30,10) ملغم لكل غرام.




شكل (7) تأثير التركيز الابتدائي على سعة الاتزان لصبغة Br.G على السطح الماز المحضر من تفل الشاي


وألفة المادة.

تحليل التمايل الحراري :-

إن التمايل الحراري للامتزاز هي تمثيل وبتطبيق معادلة فراندلش ولانكمير العلاقة المادة المتمزة مع المادة المازة ويوجد نحصل على الشكل(8) إذ يظهر توافق كثير من الموديلات ، وقد تم اختيار موديل فراندلش ولانكمير لتقدير عملية الامتزاز إذ تصف هذه الموديلات خصائص السطح



الشكل (a)



شكل (b)

شكل (8)

(a) التمايل الحراري للانكمایر.

(b) التمايل الحراري لفراندلش.

السطح قيمته $n/1 < 0$.
 K_f : ثابت (القطع) وهو يعود الى سعة الامتاز الكلية ملغم/غم.
 K_a : سعة الامتاز القصوى للطبقة ملغم/غم.

R_L : عامل الفصل.
 q_m : ثابت الامتاز عند الاتزان لتر/ملغرام وهو يشير الى الألفة للموقع المترابطة وكذلك طاقة السطح.

باستخدام قيم ثوابت فراندلش ولانكماءير المعطاة في الجدول (2) وباستخدام تراكيز الصبغة Br.G المتز بواسطة الكاربون المنشط المحضر من قشور الرز عند الاتزان (C_e) يمكن حساب قيم سعة الاتزان المحسوبة من معادلة فراندلش، (Q_f) وقيم سعة الاتزان من معادلة لانكماءير R_L وكما في الشكل (9) إذ يظهر تقارب سعة الاتزان التجريبية مع سعة الاتزان المحسوبة من معادلة فراندلش.

لامتاز صبغة Br.G على السطح الماز المحضر من تفل الشاي. ويمكن استخدام ثوابت فراندلش ولانكماءير المدرجة في الجدول (2)


جدول (2) ثوابت فراندلش ولانكماءير ومعامل التحديد وحاصل الفصل للامتاز صبغة Br.G على سطح تفل الشاي المحضر كسطح ماز:-

Langmuir	Freundlich
$q_m(\text{mg/g})$ 58.4795	$K_F(\text{mg/g})(1/\text{mg})^{1/n}$ 58.183
$K_a(\text{L/mg})$ 4.6232	n 0.5481/1
R^2 0.9745	R^2 0.8275
-0.0212	
0.0022	
R_L	

حيث أنّ:

R^2 : معامل ارتباط.

$n/1$: مقدار الميل ويتعلق بتجانسية



شكل (9) يمثل نسبة تطابق قيم سعة الاتزان التجريبية Q_E والمحسوبة من معادلة فراندلش Q_F ومعادلة لانكمایر Q_L لاتزان الصبغة Br.G للسطح الماء المحضر من تفل الشاي

جدول (3) قيمة R_L ونوع آيزوثرم لانكمایر.


Values of R_L	Type of isotherm
$R_L > 1$	Un favorable
$R_L = 1$	Linear
$0 < R_L < 1$	Favorable
$R_L = 0$	Irreversible

ويعد R_L (عامل الفصل) هو صفة المتماثل الحراري لانكمایر ويمكن الحصول عليه من المعادلة (7) الآتية:-

$$R_L = \frac{1}{1 + bC_0} \quad \dots \dots \dots (7)$$

والجدول (3) يشير إلى هذا المتماثل .

والشكل (10) يشير الى قيم معامل الفصل مع التركيز الابتدائي لصبغة المدى (Br.G) على تفل الشاي المحضر كسطح يكون من ضمن القيم المفضلة.



شكل (10) يمثل قيم معامل الفصل مع التركيز الابتدائي لصبغة Br.G

الاستنتاجات:-

- 1- تمتاز عملية تحضير السطح الماز بسهولة طريقة العمل وعدم استهلاك مواد كيميائية في عملية تحضيره.
- 2- إن أفضل طريقة لتحضير السطح الماز هو غليانه بالماء فقط وبدون استخدام مواد كيميائية للتنشيط والظروف المثلى للأمتراز صبغة (Br.G) بزمن اتزان 150 دقيقة.
- 3- تطبيق معادلة لانكمایر وفراندلش لعملية الأمتراز الحاصلة لصبغة (Br.G) على السطح الماز المحضر من تفل الشاي،
- 4- يمكن استخدام السطح الماز المحضر من تفل الشاي كسطح ماز لأنواع أخرى من الأصباغ وبعض العناصر الثقيلة.

المصادر:

san, V. ; Ravichandran, P. and Seshadri, S. , Production and Characterization of Activated Carbon from Banana Empty Fruit Bunch and Delonixregia Fruit Pod Journal of Sustainable Energy & Environment 3 ,125-132 (2012).

7- Juan F. Gonza 'lez ; Silvia Roma'n ; Carmen M. Gonza 'lez-Garcı 'a ; Valente Nabais, J. M. and A. Luis Ortiz Porosity Development in Activated Carbons Prepared from Walnut Shells by Carbon Dioxide or Steam Activation Ind. Eng. Chem. Res., 48, 7474-7481 (2009)

8- Ravanpaykar , A. ; Asfaram , M. R. ;Fathiemadabadi ,Removal of Dye (Blue 56) From Aqueous Solution via Adsorption onto Pistachio A. Shell: kinetic and isotherm study of removal process Journal of Chemical Health Risks 2(1); 41-48 (2012).

9- Balsi, S. ; Dogu, T. and

1- Wu, R. ; Qu, J; He H. and Yu Y. , Removal of azo-dye acid red B (ARB) by adsorption and catalytic combustion using magnetic $CuFe_2O_4$ powder ,Applied Catalysis B: Environmental 48(2004) 49-56.

2- Naser,N.A.;Kahdim, K.A. and Taha, D.N., J. Oleo Sci.61(7) (2012).

3- Taha, D.N.; Samaka, I.S.; Natural Iraqi palygorskite clay as low cost adsorbent for the treatment of dye containing industrial wastewater, J. Oleo Sci.61(12)729-736(2012).

4- Gupta, U. k . ; Mohan , D. S. ; and Sharma, H. ; (2000) , Sep. Sci . Technol , 35, PP : 2097-2130.

5- Sharma, Y.C. ; Singh, B. and Uma Fast Removal of Malachite Green by Adsorption on Rice Husk Activated Carbon The Open Environmental Pollution & Toxicology Journal 1, 74-78(2009)

6- Sugumaran, P. ; Priya Su-

als, Vol. 174, No. 1-3, P(2010). 756-762

14- Langmuir, I., The adsorption of gases on plan surface of glass, mica and platinum, J. Am. Chem. Soc., 40, 1361-1403(1918).

15- Freundlich,H.Z. , Over the adsorption in solution, J. Phys. Chem., 57A:385-470(1906).

16- Ur Rahman ,M.S. Adsorption of Biilliant Green Dye on Biochar prepared from lignocellulosic bioethanol plant waste, CLEAN soile air water 2016,44(1),55-62.

17- Mohan , D.; Singth , K.P. ; Sinha , S. ; Gosh , D., Removal of pyridine from aqueous solution using low cost activated carbons drived from agricultural waste materials, Carbon 42 : 2409 - 2421(2001)

Yucel , H., Characterization of activated carbon produced from almond shell and hazelnut shell , J. Chemical . Technol. And Biotech. 60, 419-426 (1994).

10- Taha, D.N.; Samaka, I.S.; Mohammed, L.A., Adsorptive Removal of Dye From Industrial Effluents Using Natural Iraqi Palygorskits Clay As Low-Cost Adsorption, Journal of Asian Scientific Research, 3(9):945-955(2013).

11- M. Rem, "Adsorption onto Heterogeneous Porous Materials: Equilibria and Kinetics", Technische Universiteit Eindhoven ,P 1 (2001).

12- Y. Guo, K. Yu, Z. Wang and H. Xu, Carbon, 41 , 1645-1687(2000)

13- Liang, S.; Guo, X. , Feng, N. and Tian, Q., Isotherms, kinetics and thermodynamic studies of adsorption of cu²⁺ by mg²⁺from aqueous solutions k ⁺type orange peel adsorbents. Journal of hazardous materi-

Abstract:

This research includes the preparation of tea bags as a adsorption surface, Then it was adsorbed the tincture of (Brilliant green) (Br.G) on it, and examine (Dose weight, equilibrium time, Effect of acidity function, Primary tincture concentration of (Br.G). The furnace temperature was found to be suitable for drying the adsorption surface is 80c The equilibrium time is

150 minutes and the size of the granules is 150 micrometers and weighs 0.2 grams of adsorption surface it was the best environment for best adsorption. So there is an effect of acidity function, Primary tincture concentration on (Br.G) in adsorption surface. Moreover we fined that the adsorption of (Br.G) tincture on tea bags Subject to equation of Frandlach and Lunkmeyer for adsorption.