



## مجلة كلية التربية

عدد خاص بالمؤتمر العلمي العشرون  
كلية التربية / الجامعة المستنصرية  
24-25 / نيسان 2013م

تحت شعار

((وراء كل مجتمع متقدم جامعة رصينة))

عدد خاص / العلوم الصرفة

المجلد (3)

((قسم علوم الحاسبات - قسم الرياضيات

قسم الفيزياء))

2013

مجلة كلية التربية  
مجلة - متخصصة - محكمة  
تصدرها كلية التربية / الجامعة المستنصرية



سعر النسخة الواحدة

داخل القطر: (12,500) اثنا عشر ألفاً وخمسمئة دينار عراقي  
خارج القطر: (\$ 60) ستون دولاراً

الاشتراك السنوي

داخل القطر: (85000) خمسة وثمانون ألف دينار عراقي  
خارج القطر: (\$550) خمسمئة وخمسون دولاراً

الاسم :-

العنوان :-

يكتب الصك بأسم مجلة كلية التربية/الجامعة المستنصرية

العنوان البريدي :- الجامعة المستنصرية/ كلية التربية

مجلة كلية التربية

مكتب بريد الجامعة المستنصرية

ص.ب 46219

## دراسة تأثير سمك الغشاء على كاشف Te:S ذو السطح غير المتناظر

رعدا سعيد عبد هناء صالح سبع فرح جواد كاظم  
الجامعة المستنصرية/ كلية العلوم/ قسم الفيزياء

### الخلاصة:

في هذا البحث تم تصنيع ودراسة خصائص كاشف الغشاء الرقيق Te:S المرسب على قواعد زجاجية بزواوية  $\theta=70^\circ$  بتقنية التبخير الحراري الفراغي. تزداد الكفاءة الكمية مع زيادة سمك الاغشية وتصل الى حدود (95%) عند الطول الموجي 890 (nm).

ازدادت الكشفية من  $(0.22-0.28)\text{cm.Hz}^{1/2}.\text{w}^{-1}$  عند زيادة سمك الكواشف الغشائية من (890)nm (1050-1400)nm للمدى الطيفي (400-1200) nm وكانت قمة الكشفية عند (890)nm تزداد الاستجابة الطيفية من (0.51-0.68)A/W عند زيادة سمك الاغشية (1050-1400) nm تتزحزح قمة الاستجابة النسبية باتجاه الاطوال الموجية الطويلة من (820-920) nm عند زيادة سمك الغشاء من (1050-1400) nm.

### Abstract:

At this paper a construction and study of Te:S thin films detector deposited at angle  $\theta=70^\circ$  on glass substrates by vacuum thermal evaporation technique. The quantum efficiency increases with films thickness increases reaches to (95%) at (890nm) wavelength. The detectivity increases from  $(0.22-0.28)\text{cm.Hz}^{1/2}.\text{w}^{-1}$  when detector thickness increases from (1050-1400nm) the detectivity peak at (890nm). The spectral responses increases from (0.51 -0.68)A/W with increases of detector thickness from (1050-1400nm). The peak of relative response shift toward the long wavelengths from (820-920nm) with increases of detector thickness from (1050-1400nm).

### المقدمة

تعتبر تقنية الاغشية الرقيقة واحدة من اهم التقنيات التي ساهمت في تطور دراسة اشباه الموصلات حيث استخدمت في صناعة المرشحات الضوئية وكواشف الاشعة تحت الحمراء [1] Guenter والخلايا الضوئية والخلايا الشمسية [2] Engelhard, Viney, Hodes والسطوح الانتقائية والمرابا الحرارية والاعتيادية [3] Lou, blom, Kenny، وللأغشية الرقيقة استخدامات واسعة في اجهزة الاتصالات والاقمار الصناعية والحاسبات واجهزة الاستسناخ الضوئي وكاميرات التصوير [4] Maissel, Glang.

من اشباه الموصلات مادة (Te:S) ذات خصائص شبه موصلية وكهروحرارية جيدة مما يجعلها ملائمة للعمل ضمن درجات الحرارة الطبيعية والاعتيادية وهذا يؤدي الى تصنيع اجهزة تبريد او تسخين على ان لا تكون ذات اجزاء متحركة وتعمل على تيار كهربائي مباشر. Wiley and inc. [5].

يتم تصنيع كواشف الاغشية الرقيقة من السليكون بالاضافة الى طبقتين او ثلاثة او اكثر من المواد. اما الكاشف قيد البحث فيصنع من مادة واحدة غير سلكونية ترسب بشكل مائل، فقد وجد Harvet, Kamiya, Hashimoto, Okamoto, Fujiwara [6] ان التركيب غير المتناظر لسطح الغشاء في حالة الترسيب المائل يؤدي الى عدم تناظر في الخصائص الضوئية والكهربائية ولاحظ Gutfeld [7] تولد جهد كهربائي في بعض الاغشية المرسبة بشكل مائل بعد تسعيعها بأشعة ليزر  $CO_2$  ويعزى هذا التأثير الى الاجهادات غير المتناظرة المتولدة في سطح الغشاء ولوجود تأثير سيبك. وقد وجد [8] Nakloodkin ان هناك علاقة مباشرة بين تركيب سطح الغشاء وفرق الجهد المتولد وان الاجهادات غير المتناظرة تتولد نتيجة الترسيب المائل للاغشية. وقد ذكر [9] Olivei ان تولد الجهد الكهربائي يعزى الى تأثير سيبك ونتيجة للترسيب المائل للاغشية، وقد وجد Gutfeld [10] ان مقدار الجهد الكهربائي المتولد يتناسب طرئياً مع مقاومة العينة، وبين Gutfeld [11] ان الجهد الكهربائي الناشئ في الاغشية المرسبة بشكل مائل يتناسب مع القدرة الكهروحرارية لمادة الغشاء وسمكه.

وقد بين [12] Dirks ان ترسيب الغشاء بزوايا يؤدي الى تكون اعمدة من المادة تشبه الابر مائلة قليلاً على سطح القاعدة اعتماداً على زاوية الترسيب ويفصل بين الاعمدة فراغات ذات كثافة قليلة للمادة وقد بين [13] Al-Rawie ان سطح الغشاء في حالة الترسيب المائل له سمك يختلف من موضع الى اخر ولوجود الاعمدة من المادة والفراغات الكثيرة بينها يجعل الاغشية اكثر قابلية على اقتناص الاشعة الضوئية وتتأثر هذه العملية بزيادة زاوية الترسيب وقد اثبت Sharif [14]. ان الاغشية المرسبة بشكل مائل تقل فجوة الطاقة فيها مع زيادة سمك الغشاء بحيث ان الاغشية يمكنها امتصاص طاقات فوتونية اقل أي تزاح نحو الاطوال الموجية الطويلة بالاضافة للطاقات العالية التي بالامكان امتصاصها في حالة الترسيب العمودي [15] Sahay, Nath and tewar. لذا يمكن ترسيب التليريوم المشاب بالكبريت بشكل مائل واستخدامه ككاشف. وقد بين AL. Kuhaili [16]. ان تركيب سطح غشاء التليريوم يعتمد بشكل كبير على شروط الترسيب من نوع القاعدة ودرجة حرارتها وطريقة ومعدل الترسيب وسمك الغشاء.

ان اغشية التليريوم المرسبة بشكل مائل تعتبر اسطح ماصة جيدة بسبب خاصية ظاهرة الظل الذاتي وان الشكل الهندسي للسطح يسمح بامتصاص عالي لطيف اشعة الشمس من خلال الانعكاسات المتعددة التي تحصل بسبب الاعمدة والفراغات بينها وتتأثر الامتصاصية بتغير زاوية الترسيب لأغشية التليريوم [17] Peterson and cocks. ان فجوة الطاقة للتليريوم هي بحدود (0.37eV) وهي قيمة مفضلة للحصول على اسطح ذات امتصاصية عالية للطيف المرئي.

ان اغشية التليريوم تعتبر شبه موصلة من النوع (p-type) مع توصيلية تزداد مع زيادة السمك [18] Athwal, Kaur, Bedi.

لقياس الاستجابة الطيفية الخاصة بالكاشف وتحسب من تغير قيم التيار الضوئي وقيم القدرة الاشعاعية تبعا لتغير الطول الموجي ولكل سمك غشاء استنادا الى العلاقة الآتية: [19]

$$R_{\lambda} = I_{ph}/P \text{ -----(1)}$$

$I_{ph}$  التيار الضوئي،  $P$  القدرة الضوئية الساقطة لكل طول موجي وكذلك تم حساب الاستجابة النسبية لتعيين موقع قمة الاستجابية (Peak of responsivity) للكواشف المصنعة ، وبعد ذلك تم حساب الكفاءة الكمية من خلال العلاقة: [20]

$$\eta = R_{\lambda} hc/q_{\lambda} \text{ -----(2)}$$

حيث  $\eta$ : - الكفاءة الكمية و  $h$ : - ثابت بلانك و  $c$ : - سرعة الضوء  
 $q$ : - شحنة الإلكترون و  $\lambda$ : - الطول الموجي الساقط.

بعد ذلك تم حساب الكشفية كدالة للطول الموجي باستخدام العلاقة التالية [19,21]

$$D^* = R_{\lambda} (A\Delta f)/I_n \text{ -----(3)}$$

حيث  $I_n$  : تيار الضوضاء.  
ويمكن حسابه من:

$$I_n = [2qI_0\Delta f]^{1/2} \text{ ----- (4)}$$


حيث أن  $I_0$ : تيار الظلام.  $q$ : شحنة الإلكترون.  $\Delta f$ : عرض حزمة الضوضاء.

#### الجانب العملي

في هذه الدراسة تم ترسيب اغشية التليريوم المشاب بالكبريت بنسبة 1.2% على قواعد زجاجية بحيث يكون طول الغشاء (34×4 mm) وبأسمك مختلفة (1400, 1225, 1050) nm باستخدام اقنعة لتحديد طول الغشاء وعرضه الذي ذكرناه. تم استخدام منظومة التبخير الحراري (Balzer, Bas370) وانا تبخير من المولبدنوم.

يتم التبخير تحت ضغط بحدود ( $10^{-6}$  torr) لتبخير Te:S ذات نقاوة 99.999%، وللحصول على توصيلات اومية تم ترسيب اقطاب من الالمنيوم بسلك حوالي (200)nm وعرض (2)mm على جانبي الغشاء.

تم اجراء قياسات (الكشفية النوعية) و(الاستجابة الطيفية) و(الكفاءة الكمية) ودراسة تأثير تغير سمك الاغشية عليها، ولقياس الاستجابة الطيفية للكواشف تم استخدام موحد الطول الموجي نوع Monochrometer Infrared spectra diameter 746 يعمل ضمن المدى الطيفي 400-1200nm وهو يقوم بتفريق الضوء الابيض واختيار اطوال موجية حسب الحاجة وقد تم ايضاً استخدام مقياس التيار الرقمي نوع Electrometer ومقياس القدرة نوع Power meter لقياس القدرة الضوئية لكل طول موجي ومجهز قدرة مستمر نوع Fornell.



الشكل (1) مخطط منظومة قياس الاستجابة الطيفية

#### النتائج والمناقشة

من نتائج قياسات الاستجابة الطيفية للكواشف المصنعة ظهر لنا الشكل (2) والذي يوضح تغير الاستجابة الطيفية كدالة للطول الموجي لظروف تصنيع مختلفة ويمكن تقسيم منحنى الاستجابة الطيفية الى ثلاث مناطق متميزة:-

المنطقة الاولى: وتسمى cap layer absorption وهي تمثل منطقة الاطوال الموجية القصيرة من (400-820nm) وفيها تزداد قيمة الاستجابة بزيادة الطول الموجي وذلك لأمتلاكها معامل امتصاص كبير عند تلك الاطوال الموجية أي عمق امتصاص قليل. [22,23]

المنطقة الثانية: وتدعى passivation وتمثل منطقة الاطوال الموجية (820-920nm) التي تحصل عندها اعلى قيمة للاستجابة الطيفية وفيها يؤدي امتصاص الضوء الى زيادة قيمة الاستجابية، هذا يعني كفاءة عالية في فصل المزدوجات المتولدة من المجال الكهربائي الخارجي المسلط (الفولتية الخارجية المسلطة) بالإضافة الى قلة عمليات اعادة الاتحاد مقارنة بالمنطقة الاولى وهذا موافق لما جاء في المصدر [24].

اما المنطقة الثالثة: وتسمى band gap فهي منطقة الاطوال الموجية (920-1050 nm) وفيها تقل قيمة الاستجابة لان الاطوال الموجية سوف تقترب من الطول الموجي القاطع ( $\lambda_c$ ) وبذلك تقل الامتصاصية وتزداد النفاذية أي ان الاطوال الموجية تمتص ضمن المادة وهذا ما يسمى بعمليات اعادة الاتحاد ضمن المادة Recombination (Bulk) لذا فهي تمتلك احتمالية قليلة لتجمع الحاملات مما ينعكس اثره على قيمة الاستجابة الطيفية [24].

ولاحظنا من الشكل ايضاً زيادة الاستجابة الطيفية مع زيادة سمك الطبقة المرسبة وتكون اكبر مايمكن للكاشف المصنع بترسيب الغشاء بسمك ( $t=1400$  nm)، ويمكن تفسير السبب في ذلك على اساس انه بزيادة سمك طبقة Te:S تزداد الاستجابة الطيفية بسبب الزيادة في اقتناص الاشعة الضوئية لزيادة طول الاعمدة في تركيب السطح وزيادة الانعكاسات المتعددة نتيجة الترسيب المائل وزيادة سمك الاغشية [25].

ويوضح الشكل (3) منحنيات تغير الاستجابة النسبية كدالة للطول الموجي ولظروف تصنيع مختلفة ومنه يتضح ان قيمة الاستجابة النسبية للكواشف المصنعة تتزحزح قليلاً بشكل مائل باتجاه الاطوال الموجية الاقصر بزيادة سمك الغشاء المرسب، ويعود السبب الى زيادة الامتصاصية نتيجة زيادة سمك الاغشية التي تؤدي الى زيادة قابلية اقتناص الاشعة الضوئية حتى الطويلة منها وذلك لان فجوة الطاقة تقل عند زيادة سمك الاغشية بحيث ان الاغشية يمكنها امتصاص طاقات فوتونية اقل [26].


ويوضح الشكل (4) تغير منحنى الكفاءة الكمية كدالة للطول الموجي للكواشف المصنعة بظروف تصنيع مختلفة ومنه نلاحظ ان الكفاءة الكمية في حالة السمك الكبير (1400nm) اعلى وذلك لأرتباط هذا المعلم (الكفاءة الكمية بشكل وثيق الاستجابة الطيفية حيث انه يمثل عدد الالكترونات المتولدة في الكاشف نتيجة تسليط الضوء وبذلك فهو دالة للاستجابة الطيفية ويظهر ارتفاع قيمتها للاسماك الكبيرة. يوضح الشكل (5) اعتماد الكشفية النوعية على الطول الموجي للكواشف المصنعة ولظروف تصنيع مختلفة ومنه يتضح زيادة الكشفية النوعية في حالة السمك الكبير لنفس الاطوال

الموجية وذلك للتحسن الملحوظ في قيمة الاستجابة الطيفية حيث ان الكشفية النوعية دالة للاستجابة الطيفية وكما موضح بالعلاقة (4).


### الاستنتاجات

من خلال تحليل ومناقشة النتائج العملية تم الوصول الى الاستنتاجات الآتية:-


1. تعتمد الخصائص الكهروبصرية بشكل كبير على زيادة سمك الغشاء المرسب بزاوية  $70^\circ$  بحدود القيم المعتمدة في البحث
2. اعلى كشفية تم الحصول عليها كانت بمقدار (0.3) عند الطول الموجي (900nm).
3. زيادة الاستجابة الطيفية مع سمك الاغشية المرسبة وتكون اكبر مايمكن للكاشف المصنع بسمك (1400nm).
4. ان قمة الاستجابة النسبية للكواشف المصنعة تتزحزح باتجاه الاطوال الموجية القصيرة بشكل قليل بزيادة سمك الغشاء المرسب.
5. زيادة الكفاءة الكمية للكواشف المصنعة بظروف تصنيع مختلفة. مع زيادة سمك الاغشية.
6. زيادة الكشفية النوعية للكواشف المصنعة مع زيادة سمك الاغشية لنفس الاطوال الموجية.




الشكل (2) يبين علاقة الطول الموجي مع الاستجابة الطيفية



الشكل (3) يبين علاقة الطول الموجي مع الاستجابة الطيفية النسبية



الشكل (4) يبين علاقة الطول الموجي مع الكفاءة الكمية



الشكل (5) يبين علاقة الطول الموجي مع الكشافية النوعية

- [1] Ph.ott, Guenter J.R."Thin sold films" V.366 P.100 (2000)
- [2] E.D.Engelhard,Y.Viney mastai, G.Hodes" Thin sold films"V.370,P.101(2000)
- [3] D.Y.Lon,G.M.Blom,G.C.Kenny"J.vac.sci.Technol"V.18 P.78(1981)
- [4] L.I.Maissel,R.Glang"Hand book of thin film technology"mc-grow-hill,newyork P.1-75(1970)
- [5] John wily & Sous inc ,New york "Encyclopedio of chemicals"V.22 P.658-673 (1980)
- [6] K. Hara ,M. Kamiya,T.Hashimoto,K.Okamoto and H.Fujiwara "Thin solid film " V.158 P. 239 (1988)
- [7] R.J.V.Gutfeld "Appl. Phys. Lett. " V.23 P.206(1973)
- [8] N.G.Nakhoodkin&A.I.Shaldervan"Thin soldfilms" V.10 P.109 (1972)
- [9] A.Olivei, "J.Phys.D:Appl.phys." V.8 P.561(1975)
- [10] R.J.V.Gutfeld&H.L.Caswell"Appl.phys.lett" V.25P.69 (1974)
- [11] R.J.V.Gutfeld "J.Appl.phys." V.47 P.3436(1976)
- [12] A.G.Dirks&H.J.Leamy"Thinsolid films"V.47P.219(1977)
- [13] R.S.A.Al-Rawie "finding an equation to calculate the thickness of obliquely debosited film prepared by thermal vacuum evaporation technique"Journal of collage of education ,Al-Mustansiriyah University " ,V.5P.151 (2002)
- [14] S.A.Sharif "Study the effect of deposition angle on the optical properties of obliquely deposited (MnSe) thin films prepared by thermal evaporation "(2012)
- [15] P.P.Sahay&R.K.Nath&S.Tewari"cryct.res.technol." V.42 P.275(2007)
- [16] M.F.Al-kuhailiet.Al"J.Phys.D:Appl.phys."V.35 P.910 (2002)
- [17] M.J.peterson &Foh.cocks "J.Mater.Sci."V.14 P.2709 (1979)
- [18] J.S.Athwal &J.kaur.et.al and R.K.Bedi "Thin solid films" V.162 P.1(1988)
- [19] R.J.Keyes "optical &infrared detectors" springer verlag, new york(1977)
- [20] C.F.Kling shirn "Simiconductor optics" springer (1997) verlag, berlin ,hiedel berg
- [21] K.Seeger "Semiconductors physics" springer verlag, berlin, new york(1982)
- [22] David J.Roulston "Bipolar semiconductor devices" Mc-Graw-Hill, Inc(1990)
- [23] M.Smollett, ph.D.&J.A.Jenkins "Electroi engineering (1956)
- [24] R.C.Kainthle ,D.K.Pandya "J.Electro.chem.soc. "V.127 P.277(1980)
- [25] A.Owens and A.Peacock "compound semiconductor radiation detectors "V.531 P.18 (2004)
- [26] T.B.Eliot "Trends in semiconductor research "nova scienc publisher new york (2006)

المؤتمر العلمي العشرون لكلية التربية ٢٤-٢٥ / نيسان / ٢٠١٣ - قسم الفيزياء

محور / الصلابة ونانوتكنولوجيا / القاعة ٨ / التاريخ / ٢٤ / ٤ / الوقت / 2.00

رئيس الجلسة: ا. صبرية عليوي ضبع  
مقرر الجلسة: ا.م. هناء محمد

ت	عنوان البحث	الباحثين
١	دراسة الخواص الفيزيائية للمادة المترابطة $Al_2C_3, NiCr$ المحضرة بتقنية الرش الحراري باللهب	١- اسماعيل خليل الدهمشي ٢- عامر شاكر محمود علياء نجاح سنودي جامعة تكريت - كلية التربية / قسم الفيزياء
٢	Effect of thickness on optical properties before and after annealing for ZnO thin films prepared by chemical spray pyrolysis	١- رشيد هاشم جبار ٢- كاميران ياسين قادر ٣- حسن علوان عطار ٤- هشام خضر فاضل ٥- سندس عبد اللطيف فرحان وزارة العلوم والتكنولوجيا
٣	Optical properties of NaI Doped PVA film	فيصل علي البصام جامعة بابل / كلية التربية
٤	Electro luminescence in porous silicon	عدوان نايف حميد جامعة تكريت / كلية العلوم
٥	دراسة تأثير الليزر على الخواص البصرية لمادة اوكسيد النحاس	١- عواطف صابر جاسم ٢- اسراء ضياء مصطفى جامعة تكريت / كلية العلوم
٦	Effect of annealing on the optical properties of $CuIn(Se_x Te_{1-x})_2$ Thin films	١- صباح انور سلمان ٢- محمد حميد عبد الله ٣- عمار عايش حبيب

Te.S (HANA)<sub>2</sub>

المؤتمر العلمي العشرون لجمعية التربية ٢٤-٢٥ / نيسان / ٢٠١٣ - قسم الفيزياء

محور / الصلبة ونانوتكنولوجيا / القاعة ٨ / التاريخ / 24 / الوقت / 3.00

مقرر الجلسة: د. بهاء عبد الرسول

رئيس الجلسة: ا.م. امال احمد

ت	عنوان البحث	الباحثين
7	Effect of laser flouce on structural properties of SnO <sub>2</sub> thin films	١- معن عبد الامير صالح ٢- نهاد عبد الامير صالح المعموري ٣- اشراق عبد الامير صالح ٤- محمد صباح محمد ٥- هناء محمد علي ٦- بان محمد حسين كلية العلوم / جامعة بابل / قسم الفيزياء
8	الخصائص التركيبية والانتقالات الالكترونية لأغشية اوكسيد الخارصين ZnO المشوبة بالحديد بطريقة التحلل الكيميائي	١- خضير عباس مشجل ٢- علي كريم عبود
9	دراسة تأثير السمك والتلدين على الخصائص البصرية والانتقالات الالكترونية لأغشية (SnO <sub>2</sub> :7%Cu) الرقيقة	هبة سعد رشيد
10	دراسة تأثير السمك والتلدين على الخواص البصرية والانتقالات الالكترونية لأغشية اوكسيد القصدير المشوب بالكوبلت	لقاء غالب صبحي
11	دراسة تأثير سمك الغشاء على كاشف Te:S ذو السطح غير المتناظر	١- رعد سعيد عبد ٢- هناء صالح سبع ٣- فرح جواد كاظم الجامعة المستنصرية/ كلية العلوم / قسم الفيزياء
12	تأثير شائبة النحاس على الخصائص التركيبية والبصرية لأغشية اوكسيد الخارصين المحضرة بطريقة الرش الكيميائي الحراري	ابراهيم موسى كاظم

المؤتمر العلمي العشرون لكلية التربية ٢٤-٢٥ / نيسان / ٢٠١٣ - قسم الفيزياء

محور / الصلبة ونانوتكنولوجي القاعة ٧ / التاريخ / 24 / ٤ الوقت / 2.00

رئيس الجلسة: د. علي احمد يوسف مقرر الجلسة د. سناء جمعة

ت	عنوان البحث	الباحثين
13	Characterization of Structure and Optical Properties $In_2O_3$ and $In_2O_3:Sn$ Thin Film	ياسمين زيدان
14	Study of c-v characteristic of a-As/c-Si heterojunction	١- حسين خزعل اللامي ٢- رامز احمد الانصاري ٣- جنان الحيدري علوم / بغداد علوم / بنات
15	Structural and optical properties of ZnO thin film deposited on Poly Propylene Carbonate (PPC) plastic substrate by RF magnetron sputtering	١- نضال نيسان جندو ٢- نبيل علي بكر ٣- نادر فاضل حبوبي جامعة ديالى
16	Fabrication and characterization of Sn/Ps/P-Si photo detector	حسن عبد الصاحب
17	Optical properties of Tin oxide Thin films produced by spray pyrolysis: Dependence on Substrate Temperature	١- سلام امير يوسف ٢- جنان محمد عباس
18	Effect of Annealing and doping by Halogens on Hall effect measurements of $Fe_2O_3$ ( $Co_3O_4$ films and their mixture)	١- عليّة عبد المحسن شهاب ٢- سمير عطا مكي ٣- بشرى كاظم حسون جامعة بغداد/ كلية التربية - ابن الهيثم - قسم الفيزياء