

دراسة إمكانية إنتاج الأسمنت الأخضر لدرجات الحرارة الواطئة

* ولاء طارق رضا، رفعت عباس سلوم، وليد خالد كاظم

^١ قسم مواد البناء، دائرة بحوث البناء، بغداد، العراق.

الخلاصة:

نظرا لاهتمام العالم بتقليل انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون وتوصيات مؤتمر باريس للمناخ كان لابد من الاهتمام بالصناعات التي تؤدي الى إطلاق كميات كبيرة من هذا الغاز وفي مقدمتها صناعة الأسمنت. وكان لابد للعراق اسوة بدول العالم وضع استراتيجية لصناعة كلينكر أسمنت صديق للبيئة يمكن تطبيقها على مراحل، تمثل مرحلتها الاولى باستثمار وتطبيق البحوث المنجزة الخاصة بتصنيع نماذج من الأسمنت صديق البيئة وادخالها حيز التطبيق مثل بحوث انتاج الأسمنت الكلسي والأسمنت المخلوط والأسمنت البوزلاني. وتشمل مرحلتها الثانية ضرورة الالتزام الامثل للمواد الرابطة وعدم الافراط في استخدام الأسمنت والاستعاضة عنه ببدائل متاحة محليا مثل النورة والجص وغيرها خصوصا في اعمال انشائية لاتستوجب استخدام الأسمنت. اما المرحلة الثالثة في هذه الاستراتيجية تمثل بضرورة البدء بتجارب مخبرية لتحضير عينات مخبرية من الكلينكر بدرجات حرارة واطئة والذي قام بها فريق العمل بالرغم من عدم توفر المستلزمات الفنية من اجهزة علمية متطورة. وتم استخدام مواد اولية تضاف الى حجر الكلس مثل اوكسيد المغنسيوم وخام الاتابلكايت وحرق الخليط بدرجات حرارة واطئة (١١٠٠ - ١٣٥٠) م°. وبالرغم من عدم التوصل الى تحضير كلينكر نتيجة لعدم حدوث التفاعلات المطلوبة ولكنها خطوة بالاتجاه الصحيح.

الكلمات الرئيسية: أسمنت صديق للبيئة، أسمنت كلسي، أسمنت بوزلاني، الاتابلكايت، الأسمنت الأخضر.

* المؤلف المراسل: ولاء طارق رضا - eme.19.39@grad.uotechnology.edu.i

١- المقدمة:

يعتبر الأسمنت من أكثر المواد الخام أهمية في الحضارة الإنسانية حيث يستخدم على نطاق واسع في كثير من عمليات البناء والتشييد وتوجد عدة أنواع من الأسمنت ويتم استخدامها في عدد كبير من التطبيقات المهمة وأكثر أنواع الأسمنت استخداما هو الأسمنت البورتلاندي [١].

الأسمنت هي المادة التي تمتلك خواص تماسكية (Cohesive) وتلاصقية (adhesive) بوجود الماء مما يجعله قادرا على ربط مكونات الخرسانة بعضها ببعض وتماسكها مع حديد التسليح وتحويلها الى وحدة كاملة مترابطة. والأسمنت له خاصية التجمد (setting) والتصلب (Harding) بفعل التفاعلات الكيميائية وبوجود الماء لذلك يعرف بالأسمنت المائياً والهيدروليكي (cement hydraulic) اكتشف الأسمنت البورتلاندي (Portland cement) من قبل البناء الانكليزي جوزيف اسبيند عام ١٨٢٤م وذلك بحرق خليط من الطين (Clay) والحجر الجيري الصلب (hard limestone) المسحوق ناعماً في الفرن وسمي بالأسمنت البورتلاندي نسبة الى جزيرة بورتلاندي بإنكلترا التي تحوي أحجار البناء التي لها نفس لون وجودة الأسمنت البورتلاندي [٢].

تواجه صناعة الأسمنت تحديات عديدة في القرن بسبب استنفاد موارد الوقود الطبيعي ونقص المواد الخام وزيادة الطلب على الأسمنت بشكل كبير والمخاوف البيئية بالمناخ حيث ينتج كل طن من الأسمنت البورتلاندي العادي كمية مكافئة من ثاني اوكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

لذلك فان الأسمنت المصنوع من المعادن المتاحة محلياً والنفايات الصناعية التي يمكن مزجها مع الأسمنت البورتلاندي كبديل او الاستبدال الكامل للكثير لتقليل متطلبات الطاقة امر مرغوب فيه بشدة لغرض الحد من استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون اثناء تصنيع الأسمنت. حيث تقدر الابحاث ان العملية التصنيعية للأسمنت في العالم تسهم نحو ٥٪ من انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون ذي الاثار السلبية على البيئة والانسان وتسبب الكثير من الامراض حيث كلما زادت الانبعاثات زادت الاثار السلبية على البيئة والانسان لذلك اتجهت الابحاث لتوفير و انتاج أسمنت اقل تلوثاً للبيئة وتوفير الطاقة [٣].

١-٢- صناعة الأسمنت وتأثيرها على البيئة :-

تعتبر صناعة الأسمنت من الصناعات التنموية والاستراتيجية وذلك لانها ترتبط مباشرة باعمال الانشاء والتعمير حيث يستخدم الأسمنت كمادة رابطة هيدروليكية من مواد البناء والخرسانة، وعادة ما تنشأ معامل الأسمنت بالقرب من المواد الاولية لتخفيض كلفة نقل المواد وتصنف صناعة الأسمنت من الصناعات الثقيلة والخطرة التي تتخوف الكثير من المنظمات الدولية البيئية من مخاطرها البيئية والصحية والتي تنتج عن تلوث الهواء خصوصا عندما تكون بالقرب من المناطق السكنية [٤].

ان الأسمنت المستخدم حاليا هو الأسمنت البورتلاندي بصوره المتعددة لذلك يجب معرفة طرق صناعته وانتاجه والتعرف على المواد الخام المستخدمة في انتاجه.

تنبعث الغازات من مجموعة متنوعة من الانشطة الصناعية والتي لا ترتبط بالطاقة وان مصادر الانبعاث الرئيسية هي عمليات الانتاج الصناعي والتي تم فيها تحويل المواد بالطرق الكيميائية او الطبيعية وخلال هذه العملية تنبعث الغازات مثل غاز ثاني اوكسيد الكربون، غاز الميثان وغاز ثاني اوكسيد النترور والهيدروكربونات المشبعة بالفلور. والذي يهتما في موضوع دراستنا هذه هو غاز ثاني اوكسيد الكربون الذي ينبعث في صناعة كلينكر الأسمنت حيث تكون كمية غاز CO₂ المنبعث بكمية ٤,٤٣٧ غرام، اضافة الى ان فوهات المداخن العملاقة الخاصة بمصانع الأسمنت تطلق غبار الأسمنت

والدخان وهذه هي المكون الرئيسي لتلوث البيئة وتسبب بامراض للعاملين بشكل خاص وعلى صحة الانسان المجاور لهم بشكل عام ومن هذه الامراض هي السعال وضيق النفس والربو وانتفاخ الرئة وتأثير على الاغشية المخاطية.

ان العمليات الصناعية الرئيسية التي تساهم في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في جمهورية العراق هي:-

١. انتاج الأسمنت.

٢. انتاج الجير.

٣. انتاج الامونيا.

٤. انتاج الحديد والصلب.

ان صناعة الأسمنت تمثل حاليا الصناعة الرئيسية المسببة في انبعاث غاز ثاني اوكسيد الكربون لذلك فان مشروع جرد الغازات الدفينة لمساعدة العراق وتمكنه من اعداد الانشطة اللازمة لتقديم ابلاغ الوطني الاول NC / لمؤتمر الاطراف COP وفقا لتوجيهات الامم المتحدة الاطارية بشأن تغيير المناخ بالاضافة الى ذلك فان هذا المشروع سبباً على تعزيز قدرة العراق على الوفاء بالتزاماته تجاه هذه الاتفاقية [٥].

١-٣-٣- صناعة الأسمنت التقليدية:-

يصنع الأسمنت بخلط مواد كلسية مثل الحجر الجيري $CaCO_3$ او الحجر الجيري الطباشيري (Chalk) مع مواد طينية مثل الأحجار الطينية الرخوة (Shale) أو الطين (Clay).

المكونات الرئيسية الداخلة في صناعة الأسمنت البورتلاندي [٢]:

١-أوكسيد الكالسيوم (CaO) وهذا يوجد في الحجر الجيري ($CaCO_3$) والحجر الجيري الطباشيري.

٢-ثاني اوكسيد السليكون أو السليكا (SiO_2) وهذا يوجد في الطين.

٣-الالومينا والحديد وهذه موجودة في الطين.

٤-المغنيسيا والقلويات (Alkalis) (الصوديوم، الكالسيوم، البوتاسيوم) والفوسفات وهذه موجودة في الطين.

يتم طحن وخطط المواد الأولية بصورة جيدة وينسب محددة ومن ثم حرقها بفرن دوار كبير (Rotary kiln) قطره حوالي (٥م) وطوله (١٥٠م) بدرجة حرارة تتراوح بين (١٣٠٠-١٥٠٠) م°، حيث تنصهر المادة وتتكثت على شكل كرات صغيرة تعرف بالكلنكر (Clinker) ومن ثم يبرد الكلنكر ويطن الى مسحوق ناعم بعد إضافة كبريتات الكالسيوم المائية ($CaSO_4.2H_2O$) والمعروفة بالجبس (Gypsum) ويرجع اللون الرمادي للاسمنت البورتلاندي ناتج عن وجود عنصر الحديد.

١-٣-٣-١ طرق صناعة الأسمنت:-

١- الطريقة الرطبة (Wet Process)

يتم طحن ومزج المواد الأولية بوجود الماء وهذه الطريقة تستعمل عندما تكون نسبة الرطوبة في المواد الأولية عالية.

٢- الطريقة الجافة (Dry Process)

يتم طحن ومزج المواد الأولية بحالتها الجافة وهذه الطريقة تستعمل:-

- * عندما تكون المواد الأولية صلدة لا تنفتت بالماء.
- * في البلدان الباردة لمنع تجمد الماء في الخليط.
- * في حالة شحة الماء اللازم لعملية الخلط.
- يتم تصنيع الأسمنت وحسب مايلي: -
- تجميع المواد الخام الاساسية بالنسب المطلوبة وتسمى مرحلة الخلط.
- يتم اعادة طحن المواد الخام بعد خلطها في طواحين خاصة الى جزيئات لايزيد مقاسها عن ٧٥ % وتدعى مرحلة الطحن للمواد الأولية.
- بعد الطحن وتنعيم المواد الخام يتم دمجها ومزجها لتجانس المواد الخام في الخليط وتدعى مرحلة المزج والتجانس وهذه المرحلة هي التي يتم فيها اجراء التحاليل الكيميائية لضبط المكونات.
- حيث تخلص المواد وتحرق باستخدام فرن كبير يسمى بالفرن الدوار (rotary kiln) ذو شكل أسطواني مصنع من الحديد ومبطن من الداخل بمادة مقاومة للانصهار (طابوق ناري) يصل قطر الفرن الى (٨ أمتار) وطوله الى (٢٣٠ متر) في الطريقة الرطبة، وفي الطريقة الجافة يصل قطره الى (٦ متر)، وطوله الى (١٠٥ متر) يدور ببطئ حول محوره الطولي والذي يميل قليلا عن الافق. يضخ النفط او الغاز الطبيعي من النهاية السفلى للفرن، بينما يتم تغذية المواد من النهاية العليا وأثناء حركتها نحو الاسفل ترتفع درجة الحرارة تدريجيا وتعاني المواد سلسلة من التفاعلات الكيماوية: -
- ١- لغاية ١٠٠ م° تفقد المواد الاولية الماء الطليق.
 - ٢- بين ١٥٠ - ٥٠٠ م° يتم فقدان الماء المتحد كيميائياً.
 - ٣- عند درجة حرارة ٦٠٠ م° يبدأ تحلل كاربونات المغنيسيوم الموجودة في حجر لكلس.
 - ٤- عند درجة حرارة ٩٠٠ م° يبدأ تحلل كاربونات الكالسيوم.
 - ٥- مرحلة ذوبان المواد الرئيسية مثل أكاسيد الكالسيوم والألمونيوم والحديد في درجة حرارة (١٢٥٠ - ١٣٥٠) م° والتي عندها بداية الانصهار.
 - ٦- في مناطق الفرن السفلى حيث درجات الحرارة العالية (١٣٠٠-١٥٠٠) درجة مئوية تتحول من (٢٠-٣٠٪) من المادة الجافة إلى سائلة (انصهار)، وتتم إعادة اتحاد الجير(الكلس) والسليكا والالومينا وتكوين مركبات جديدة وهي:
- ١- سيليكات ثلاثي الكالسيوم S_3C
 - ٢- سيليكات ثنائي الكالسيوم S_2C
 - ٣- ألومينات ثلاثي الكالسيوم A_3C
 - ٤- ألومينات حديد رباعي الكالسيوم AF_4C
- وفي النهاية تتكثرت المادة إلى كرات صغيرة قطرها (٣-٥ ملم) تسمى الكنكر ومن ثم يبرد الكنكر ويطحن إلى مسحوق ناعم بعد إضافة كبريتات الكالسيوم المائية ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) والمعروفة بالجبس (Gypsum) وفائدته تنظيم زمن التجمد للأسمنت [٤].

٤-١ ما هو الأسمنت الأخضر المستخدم في البناء: -

مع الأخذ في الاعتبار ان تصنيع الأسمنت يؤدي إلى إطلاق غازات تؤدي إلى الاحتباس الحراري وإلى تلوث البيئة ولكن لا يمكن إيقاف إنتاجه ولا يمكن تصور عالم بدون إنتاج الأسمنت لذا يمكن ان يكون الأسمنت الأخضر هو الحل لخفض الانبعاثات الناتجة من عملية التصنيع التقليدية للأسمنت. ان اللون

الطبيعي للأسمنت هو الرمادي ويتراوح بين فاتح وغامق اللون اذن ماهو اللون الاخضر للأسمنت من الواضح ان لون الأسمنت تشير الى الفلسفة التي تكمن وراء مفاهيم تصميم الأسمنت الجديد. الأسمنت الاخضر مفهوم يعبر عن استخدام مواد صديقة للبيئة في تصنيعه وانتاجه بأقل الانبعاثات للغازات الضارة للبيئة ويكون بذلك قد ساهم بتقليل التلوث البيئي والضوضاء ووصلنا الى بيئات ومجتمعات مستدامة وكلما زاد انتاج واستخدام الأسمنت الاخضر كلما قلت اضرار مصانع الأسمنت للبيئة والانسان [٦].

وهناك عدة محاولات لانتاج الأسمنت الاخضر والتي يعتمد معظمها على التطورات التكنولوجية والتي تشمل طرق وانتاج موفرة للطاقة ومخفضة لغاز ثاني اوكسيد الكربون ومن هذه الانواع هي [٧]:

١- **أسمنت ايكو ماكس**: - هو نوع من انواع الأسمنت الاخضر الذي تنتجه شركة ستراتيك في الولايات المتحدة ويتكون من ٩٥٪ رماد متطاير و ٥٪ اضافات سائلة.

٢- **أسمنت اوكسي كلوريد المغنسيوم**: هو سمنت صديق للبيئة ومحاييد للكربون ويتم انتاجه من مسحوق اوكسيد المغنسيوم ومحلول مركز من كلوريد المغنسيوم حيث ان هذه منتجات ثانوية من تعدين المغنسيوم، يتمتع هذا النوع بقوة ضغط كبيرة ويمتص اوكسيد المغنسيوم ثاني اوكسيد الكربون من الغلاف الجوي ولكن الماء يقلل من قوته ويمكن المعالجة عن طريق ادخال ١٥٪ من الرماد المتطاير ونفس الكمية من دخان السليكا.

٣- **أسمنت جويوليمر**: - يتم انتاجه من الالومينو سليكات بدلا من اوكسيد الكالسيوم الاكثر ضرارا بالبيئة حيث يتم الحصول على سليكات الالمنيوم من المنتجات الثانوية الصناعية مثل الرماد المتطاير. يكون هذا الأسمنت منافساً للأسمنت البورتلاندي العادي من حيث الاداء والتكلفة وينبعث منه ٩٥٪ اقل من ثاني اوكسيد الكربون مقارنة بالأسمنت البورتلاندي العادي.

٤- **الأسمنت الحديدي**: - يتم تصنيعه عن طريق خلط السليكا والحديد وهما نفايات من منتجات صناعة الصلب والزجاج كما يتم معالجة خليط هذه المواد باستخدام ثاني اوكسيد الكربون وبالتالي من المحتمل ان يصبح مادة سالبة للكربون حيث اخترع العلماء في جامعة اريزونا الخرسانة الحديدية.

٥- **أسمنت سلفو الومينات الكالسيوم**: - هذا النوع من الأسمنت يتم انتاجه بفرن ذي حرارة ١٢٣٢,٢ درجة مئوية بدلا من الفرن المستخدم للأسمنت التقليدي ونتيجة لذلك سيتم إطلاق كمية اقل من ثاني اوكسيد الكربون في الغلاف الجوي، حيث يتماسك أسمنت سلفو الومينات الكالسيوم بسرعة عن الخرسانة التقليدية وهذا هو السبب في استخدامه في المشاريع التي يحتاج الى خرسانة سريعة التصلب مثل أسطح الجسور ومدارج المطارات.

٦- **الأسمنت الكربوني المحجوز**: - انتجت شركة كاليرا كورب في كاليفورنيا الأسمنت من مياه البحر او محلول ملحي ممزوج بثاني اوكسيد الكربون والذي يمكن استخدامه كبديل للأسمنت البورتلاندي. حيث انه في عملية انتاجه يتم ترشيح الغازات الغنية بثاني اوكسيد الكربون من خلال مياه البحر ويتم تجريد الكالسيوم والمغنسيوم من مياه البحر ويتفاعلان مع ثاني اوكسيد الكربون لانتاج أسمنت عالي الجودة وهو ابيض ومنفذ للهواء واقوى من الأسمنت العادي.

٧- **انتاج أسمنت باستخدام بخار شديد السخونة**: - يمكن استخدام عملية البخار المحمص لتغيير جزيئات الأسمنت وجعلها أكثر تفاعلا وفي هذه العملية يمكن التقاط ثاني اوكسيد الكربون المنبعث بعد فصله.

٨- **الأسمنت المنتج بتكثيف المرحلة السائلة المائية الحرارية التفاعلية**: - يتم انتاج هذا النوع باستخدام نفس المواد الخام مثل الأسمنت البورتلاندي العادي ولكن عند درجات حرارة منخفضة ومن خلال تفاعل كيميائي مختلف ينتج عنه كمية اقل من ثاني اوكسيد الكربون. حيث يتم خلطه مع الماء وثاني

او اكسيد الكربون يتفاعل معهم لانتاج كربونات الكالسيوم والسيليكا. يتم انتاج هذا النوع من الاسمنت الاخضر بواسطة شركة سوليديا تكنولوجي ومقرها الولايات المتحدة ولديها شراكة مع شركة لافارج لتسويق تكنولوجيا انتاج هذا الاسمنت.

١-٥ مزايا الاسمنت الاخضر المستخدم في البناء :-

- ١- يخفض انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون لانه لايتطلب قدرا كبيرا من الوقود اثناء انتاجه حيث يصل الى ٨٠٪ اقل انتاجا من غاز ثاني اوكسيد الكربون.
- ٢- يستخدم النفايات الصناعية مثل الرماد المتطاير ودخان السليكا فهو يحمي الارض من ان تصبح مقبرة للنفايات.
- ٣- يقلل من استخدام الطاقة لانتاجه.

١-٦ الدراسات والبحوث السابقة :-

يعتبر الاسمنت من أكثر المواد تعقيدا في علم المواد في بنيتها وتركيبها والتفاعلات التي تحدث جراء خلطها بالماء ثم صبها في قالب، يقول ((هاملن جنجر مدير مركز استدامة الاسمنت CSHUB)) بمعهد تكنولوجيا ماسانوتش في كمبريدج مازالت امامنا عدة اسئلة اساسية تتعلق بالاسمنت لا بد من الاجابة عليها، ورغم ذلك فان احتمال فرض ضريبة كربونية واسواق مقايضة انبعاثات الكربون (في ضوء تحديد الحصص).

قاد المجموعات الصناعية في العالم التي تبني مبادرات أسمنتية خضراء او مستدامة وتتراوح هذه المقاربات بين دعم البحث الاساسي ودفع الجهود نحو اصلاح معايير البناء الدولية وقد يكون نجاحها كفيلا لتخفيض نصف انبعاثات الكربونية الحالية.

ان مركز استدامة الاسمنت أحد أكبر مراكز البحث الاكاديمية في هذا المجال وقد تأسس في ٢٠٠٩ بتمويل من رعاة الصناعة بمبلغ ١٠ ملايين دولار خلال خمس سنوات ويتألف الان من ١٢ باحثا يسعون لفهم الاسمنت بكل ما فيه من وظائفه وحتى خصائصه الكمية الميكانيكية، حيث قام (العالم جنجر) بالآخذ في الاعتبار ما يحدث بها على المستوى الجزئي منذ صنع الاسمنت وهو مزيج غريب [٨]. ان عملية تصنيع الاسمنت من خليط حجر الكلس والاطيان والتي تتفاعل مع بعضها بدرجة حرارة ١٥٠٠م° حيث يفقد حجر الكلس غاز ثاني اوكسيد الكربون وهذا الغاز مصدر مهم للانبعاثات في هذه العملية بينما الوقود المستعمل لتسخين الافران هو المصدر الاخر.

يقول العالم (بيلنيك) انه رغم كل التحديات زملائه في مركز (استدامة الاسمنت) يحرزون تقدما على صعيد مشكلة الانبعاثات الكربونية، ويتضمن أحد خطوط المعالجة ايجاد طرق لتخفيض حرارة الحرق وبالتالي حرق كمية اقل من الوقود والهدفان الرئيسيان هما: -

معدنان من المعادن الاساسية في كلينكر الاسمنت المعدن الاول حر (الايث) سليكات ثلاثي الكالسيوم C_3S (Ca_3SiO_2) والمعدن الثاني (يلايث) سليكات ثنائي الكالسيوم C_2S (Ca_2SiO_4) . المعدن الاول C_3S هو أكثر تفاعلا ويبدأ بالجفاف خلال ساعات من اضافة الماء ويعطي الخرسانة قوتها الابتدائية، ويطلب الايث C_3S درجة حرارة ١٥٠٠م° ليتشكل. بينما اليلايث C_2S يشكل بدرجة حرارة ١٢٠٠م° وهو أقوى ولكنه يحتاج اياما وشهورا ليتصلب وهي فترة طويلة لاتسمح باستخدامه وحده في مشاريع البناء [٨].

ويبحث (بيلنيك) وزملاءه فيما إذا كانت بنية بعض بلورات اليلاييت C_2S تفاعلية مثل اللاييت C_3S وامكانية تشكيلها في درجات حرق اقل لتوفر بذلك بعض الوقود ام لا، ويقول ان جواب هذا السؤال يعتمد على تفاعل بالمستوى الذري مثل توزيع الالكترونات في البلورة حيث قام الباحثون بحسابات كمية ميكانيكية لتاثير بنية هايدرات سليكات الكالسيوم بالالمنيوم والمغنسيوم وشوائب اخرى. يقول (بيلنيك)، كي تتمكن من هندسة كلينكر الأسمنت كما ينبغي، علينا تتبع الالكترونات، وجد الباحثون في مركز (استدامة الأسمنت) ان بلورات اللاييت C_3S تحتوي على سطح يذوب بسهولة في الماء اكثر من غيره بينما في بلورة اليلاييت C_2S كل المستويات متشابهة والبلورات اقل تفاعلا مع الماء لهذا يتصلب اليلاييت ابطأ من اللاييت. لذلك يقول (بيلنيك) ان النتائج تدل على انه يمكن لشوائب كالمغنسيوم المساعدة في جعل اليلاييت أكثر ذوبانا في الماء مما قد يتيح تصلبه بسرعة تكفي لاستخدامه كمادة اساسية في أسمنت البناء.

ان التحرك باتجاه يلايت C_2S في درجات حرارة منخفضة قد يخلق مشاكل فقد وجد (فرنز جوزيف) وفريقه في مركز استدامة الأسمنت ان طحن اليلاييت الى مسحوق يحتاج الى طاقة أكثر بربع الى تسع مرات مما يحتاجه اللاييت مما قد يقلل منافع تقليل الانبعاثات المأمول تحقيقها باستخدام كلينكر أسمنت غني بمعدن اليلاييت [٨].

وهناك اخرون يبحثون عن بدائل منهم شركة "سيراتيك" في فرجينيا من الشركات المتخصصة في تقديم بدائل عن الأسمنت التقليدي، وقد استخدمت نوعا من البوزلانا الصناعية وهو الرماد المتطاير الذي يتم تجميعه بواسطة مرشحات خاصة من غازات الاحتراق في محطات توليد الطاقة الكهربائية عن طريق حرق الفحم، حيث يكون هذا الرماد ناعما جدا، ويتم التخلص من هذا الرماد في مكبات النفايات، وقد استفادت شركة سيراتيك من هذا الرماد ومزجته ببعض الإضافات الخاصة لإنتاج نوع من الأسمنت هو اسمنت احادي الكربون.

كذلك سعى فريق من الباحثين الأستراليين إلى إنتاج خلطة جديدة من الأسمنت، وذلك باستخدام أكسيد المغنيسيوم مع "أسمنت بورتلاند" ليحل مكان جزء من الحجر الجيري، وبالتالي تنخفض درجة حرارة فرن التسخين إلى نحو سبعمائة درجة مئوية، والتي يمكن الحصول عليها من خلال حرق الوقود الحيوي وبعض أنواع الوقود الأخرى ذات الانبعاثات الكربونية القليلة [٩].

وبالرغم من أهمية هذا المقترح، فإنه سرعان ما تبين عدم جدواه في تقليل الانبعاثات، إذ إن عملية إنتاج أكسيد المغنيسيوم تتم من خلال تسخين كربونات المغنيسيوم، وهذه العملية تتسبب في انبعاث كميات كبيرة من الغاز الكربوني، وقد اقترح الباحث "نيكلوس فسابلوس" من كلية أمبريال في لندن استخدام سيليكات المغنيسيوم الخالية من مركبات الكربون، كما طور عدد من المركبات الكيميائية التي يمكن أن تخلط مع الماء و"أسمنت بورتلاند" واستخدم أيضا غاز ثاني أكسيد الكربون في صناعة أسمنت جديد. أما في كاليفورنيا، فتسعى شركة "كاليرا" إلى استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من محطات توليد الطاقة الكهربائية في صناعة الأسمنت من خلال خلط هذا الغاز مع المياه المالحة لإنتاج الكربونات اللازمة لصناعة الأسمنت، حيث سيقبل من كمية الحجر الجيري المستخدمة.

وقد تمكن باحثون في جامعة هاله الألمانية بالتعاون مع آخرين من "الجامعة الفيدرالية" في مدينة بيليم البرازيلية، من التوصل إلى بديل جديد للأسمنت، يمتاز بأنه "متناسك تماما" و"صديق للبيئة"، كما جاء في دراسة نشرتها جامعة هاله.

يقوم الباحث فيما رانجان منذ عام ٢٠٠١ عدة دراسات على المواد ليكون نوع جديد من الأسمنت، ويشير الباحث الى ان الأسمنت الرمادي يكون انبعاثات كربونية جراء تقترّب الى الصفر ومقاومة الانضغاط عالية ومن سلبياته هو الاحتياج الى كميات كبيرة من المحلول القلوي لاجراء التفاعل وربما صعوبة توفيرها على المدى القريب [١٠].

وقام مجموعة من الباحثين في عام ٢٠١٥ باستبدال ١٥٪ من الأسمنت بمادة حجر الكلس لتصنيع الأسمنت المخلوط الاقل انبعاثا للغازات [١١].

٢- الهدف من البحث:-

ان صناعة الأسمنت من الصناعات المهمة وهي المسؤولة وحسب تقارير الامم المتحدة عن انبعاث الغازات الضارة وعن الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي لذلك يجب وضع استراتيجية وطنية لصناعة الأسمنت الاخضر في العراق تمهيدا لتوصيات مؤتمر باريس للمناخ.

٣- استراتيجية انتاج الأسمنت الاخضر في العراق:-

ويتضمن المحاور التي يجب تطبيق الاستراتيجية عليها وكما يلي:-

٣-١ تطبيق البحوث المنجزة محليا:

ان تشجيع صناعة مواد رابطة بديل الأسمنت تعتبر من العوامل المهمة التي تؤدي الى تقليل كلف بناء الوحدات السكنية لذلك هناك عدة بحوث ودراسات حول انتاج بدائل جيدة وناجحة للأسمنت ومنها:

٣-١-١ الأسمنت المخلوط:-

يعرف الأسمنت المخلوط على اساس كونه أسمنت هيدروليكي مكون بشكل اساس من خليط مواد متوافقة ومتجانسة يمكن انتاجها عن طريق طحنها مع كلنكر الأسمنت البورتلاندي او خلطه مباشرة مع الأسمنت البورتلاندي العادي، ويعد الأسمنت الكلسي أحد انواع الأسمنت المخلوط اما انواع مضافات المخلوط هي [١١]:-

١-الخبث: يضاف خبث افران الحديد والصلب والذي يكون على شكل حبيبات الى كلنكر الأسمنت اثناء الإنتاج.

ب-الرماد المتطاير: الناتج من عمليات حرق الفحم في مشاريع الطاقة.

ج- ابخرة السليكون: والتي هي ناتج عرضي لعمليات انتاج السليكون الغازي مع سبائك الحديد والسليكون.

د- البوزولانا: - وهي سليكات الومينات الكالسيوم (طبيعية او صناعية) وهي من المواد البوزولانية، وهي الناتج العرضي لمعامل الطابوق او الطين المحروق بدرجة ٨٠٠ درجة مئوية او الكاؤولين الملون المحروق بدرجة حرارة ٧٠٠ درجة مئوية وتضاف كل على حده بنسبة ٣٠-٤٠ ٪ الى الكلنكر المنتج بطريقة تقليدية ليكون مركبات بخواص أسمنتية وتقليل الانبعاثات من غاز ثاني اوكسيد الكربون.

و- حجر الكلس: مسحوق حجر الكلس وهو اساس موضوع دراستنا يضاف الى الأسمنت الى حد ونسب معينة لتقليل الاماهة دون التأثير على خواص الأسمنت.

٣-١-٢ الأسمنت الكلسي:-

هو أحد أنواع الأسمنت المخلوط، وأحد بدائل الأسمنت البورتلاندي العادي في البناء، وتوفير الأخير للاستعمالات الأخرى التي تتطلب قوة تحمل عالية، حيث يمكن استعمال أسمنت البناء الكلسي لأغراض اللبخ والربط.

لقد استخدمت بعض الدول الصناعية هذا الأسلوب في زيادة الطاقة الإنتاجية للأسمنت وإيجاد أنواع منه عن طريق استخدام مواد أولية محلية واستخدام كل نوع في الغرض والمكان المناسب له. ففي بريطانيا يضاف الجير الحي إلى الأسمنت بنسبة ٢٥ % وزناً، وفي سويسرا يضاف بنسبة (٦٠-٥٠) % على التوالي [١٢].

أ - المواد الأولية المحلية:

تضاف عدة مواد محلية إلى الأسمنت البورتلاندي لصناعة هذا النوع من الأسمنت ومن هذه المواد:

- حجر الكلس

- الجير المطفأ

- الرمل

وهي مواد أولية محلية متوفرة بأحتياطات كبيرة حيث يتكون حجر الكلس المستخدم في الصناعة بصورة رئيسية من كربونات الكالسيوم ($CaCO_3$) مع نسبة قليلة من أوكسيد السيليكون (SiO_2)، أما الرمل المستخدم فيكون أساساً من ثاني أوكسيد السيليكون (SiO_2) وكذلك يحتوي الفلدسبار (Feldspar) على كربونات الكالسيوم بنسب قليلة، والجير المطفأ فيتكون بشكل أساسي من هيدروكسيد الكالسيوم $Ca(OH)_2$.

ب - المكونات الأساسية لأسمنت البناء الكلسي:

على ضوء النتائج المتحققة من التجارب والدراسات والبحوث التي أقيمت في مركز بحوث البناء يتبين انه يمكن إضافة ٥٠% وزناً من حجر الكلس كذلك ٣٠% وزناً من الجير المطفأ إلى الأسمنت البورتلاندي، والأسمنت الناتج (المخلوط) يقع ضمن المواصفات الأمريكية بهذا النوع من الأسمنت وذلك من ناحية الخواص الفيزيائية. علماً أن إضافة نسب من حجر الكلس والجير المطفأ يعتمد على نوعيات هذه الإضافات مع نوع الأسمنت البورتلاندي [١٢].

تحديد نوعية مكونات الأسمنت الكلسي:

يمكن تحديد مكونات أسمنت البناء من خلال منحنيات الأشعة السينية فعلى سبيل المثال ان الأسمنت الكلسي المتكون من إضافة ٥٠% من حجر الكلس يتكون من $CaCO_3$ وسليكات ثلاثي الكالسيوم C_3S وسليكات ثنائي الكالسيوم C_2S والومينات ثلاثي الكالسيوم C_3A وكذلك يحتوي على كبريتات الكالسيوم المائية $CaSO_4.2H_2O$.

المركبات الناتجة من تفاعل أسمنت البناء الكلسي مع الماء:

المركبات الناتجة من تفاعل سمنت البناء الكلسي (٥٠% حجر الكلس + ٥٠% الأسمنت البورتلاندي العادي وزناً + ماء).

* تكون نتيجة تفاعل أسمنت البناء الكلسي مع الماء هي:



كربونات الكالسيوم

سليكات الكالسيوم المائية
 الومينات ثلاثي الكالسيوم المائية
 كبريتات الومينات الكالسيوم المائية
 كربونات الومينات ثلاثي الكالسيوم المائية
 $C_2S\beta$ أما طور $C_2S\beta$ فتنخفض كميته بمرور الوقت من عمر تصلب الأسمنت وهذا مردوده الى ان C_2S تقل كميته نتيجة لتفاعله وبشكل بطيء مع الماء (سمنت البناء الكلسي).
 * اما أسمنت البناء الكلسي المتكون باضافة الجير المطفأ ونسبة ٢٠٪ الى الأسمنت البورتلاندي مع اضافة الماء.

سليكات الكالسيوم المائية
 هيدروكسيد الكالسيوم
 الومينات رباعي الكالسيوم المائية
 سليكات ثنائي الكالسيوم
 وكذلك نسبة ضئيلة من كبريتات الومينات ثلاثي الكالسيوم المائية $C_3A.3CaSO_4.32H_2O$

ج- استعمال أسمنت البناء الكلسي كمادة رابطة ومادة ليخ:

لأجل تبيان صلاحية أسمنت البناء في عمليات الليخ وربط الطابوق، تم بناء جدارين من الطابوق، استعمل في الجدار الاول أسمنت البناء الذي يدخل في تركيبه حجر الكلس بنسبة ٥٠٪ وفي الجدار الثاني أسمنت البناء الذي يدخل في تركيبه الجير المطفأ بنسبة ٢٠٪ وزناً وتجدر الإشارة الى ان عملية خبط مونة الأسمنت تمت يدويا، سواء بعد خبطها وهي جافة أو بعد اضافة الماء اليها. واستمرت عملية الخبط ثلاثة دقائق لكلا النوعين. وبعد اتمام عملية البناء والليخ، تم رش الجدارين بالماء لمدة ثلاثة ايام متتالية وذلك بغية خلق مناخ رطب للمواد الرابطة لتأخذ مجراها الطبيعي من ناحية التفاعلات الكيماوية والتغيرات الفيزيائية، حيث ان المناخ الرطب يساعد على تفاعل مكونات الأسمنت وتكوين مركبات ذات صفات أسمنتية تعطي مقومات الصلابة والثبات.
 في غضون سبعة أشهر من تاريخ بناء الجدارين، لم يلاحظ أي تشقق للمواد المبلوخة، كما وان ألتصاقها بالجدار كان جيدا، حيث تم القيام بهذه التجربة الحقلية في مركز بحوث البناء عام ١٩٨٢ بعد التوصل الى الاستنتاجات المثلى في بحث أسمنت البناء الكلسي [١٢].

د- دراسة الجدوى الاقتصادية لانتاج أسمنت البناء الكلسي:

يعتبر الجانب الاقتصادي أحد المؤشرات المهمة الذي بموجبه يحدد اخراج أي بحث الى حيز التطبيق العملي، وبالتالي توفير نوع جديد من الأسمنت الواطىء الكلفة، يمكن استخدامه بصورة مباشرة في بناء بيوت واطئة الكلفة كبديل عن الأسمنت الاعتيادي عالي الكلفة. حيث يمكن تقليل كلفة انتاج هذا النوع من الأسمنت بنسبة ٤٠٪ مقارنة بالأسمنت البورتلاندي العادي.
 وعلى كل حال تم انتاج هذا النوع من الأسمنت في معامل الشركة العامة للأسمنت الجنوبية والوسطى والشمالية لكن مع الاخذ بنظر الاعتبار ان نسبة اضافة حجر الكلس او الجير المطفأ الى الأسمنت البورتلاندي تعتمد على التحاليل الكيماوية للأسمنت والحجر والجير المطفأ.
 وقد قامت شركة لافارج الفرنسية بعد استثمار معامل طاسلوحة وبازيان في شمال العراق بانتاج وجبات من الأسمنت الكلسي.

٣-١-٣-الأسمنت البوزلاني:-

هو نوع من انواع الأسمنت ينتج من طحن خليط من الكلينكر البورتلاندي العادي مع مواد فعالة او مزجها معا وذلك بعد طحن كل منها على انفراد تضاف هذه المواد الفعالة الى كلينكر الأسمنت البورتلاندي وهي كما يلي:-
 طابوق محروق نسبة ٣٠-٢٥ %
 صخور رسوبية نسبة ٣٠-٢٠ %
 صخور بركانية نسبة ٤٠-٢٥ %

أ - استعمالات الأسمنت البوزلاني:

يمكن استعمال الأسمنت البوزلاني في الاماكن التي تتطلب مقاومة الاملاح وتيار الماء وكذلك في الصبات الكونكريتية السميكة لما يملكه من قابلية عالية من ناحية (Plasticity deformation) [١٣].

ب- المواد الاولية:

يمكن استخدام المواد المتوفرة في بعض الصناعات المحلية مثل الناتج العرضي لمعامل الطابوق (طابوق الكسر، الطابوق المصخرج، الطابوق غير مكتمل الحرق) وكذلك الطين المحروق بدرجات حرارة منخفضة وكذلك اطيان الكاؤولين الملون والمواد الرسوبية الحاوية على السليكا الفعالة نسبة ٥٨ % [١٣].

علما ان المواد الاولية الطبيعية مثل الكاؤولين الملوم يتواجد في منطقة دويخله اما المواد الرسوبية التي تحوي على السليكا الفعالة تم اكتشافها في منطقة زرلوق بالقرب قره تبة (طوزخرماتو).

ج- تحضير المواد الاولية:

يتم تهيئة البوزلانا بحرق المواد الاولية وحسب نوعها وكما يلي:-
 الطابوق الاحمر غير المفخور يحرق بدرجة ٦٠٠ م°
 الطابوق الكسر يحرق بدرجة ٩٥٠ م°
 الطابوق المصخرج يحرق بدرجة حرارة ١١٠٠ م°
 الكاؤولين الملون يحرق بدرجة (٦٠٠,٧٠٠,٨٠٠) م°
 الاطيان يحرق بدرجة ٨٠٠ م°

٣-٢ استخدام بدائل الأسمنت من المواد الرابطة:

ان من البدائل التي كانت تستخدم هي الجص والنورة وقد أصبح استخدامها قليل جدا في اعمال البناء حيث اتجه المواطن الى استخدام الأسمنت وسوف يتم التطرق اليها بشكل مفصل.

٣-٢-١ الجص:

يستخدم الجص كمادة رابطة للبناء، ويحضر من حرق الجبس وهو مسحوق كبريتات الكالسيوم المائية $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ لازالة قسم أو جميع ماء تبلوره. في درجات الحرارة العالية يفقد الجبس كل ماء تبلوره مكوناً جبس مكلسناً لامانياً Anhydrous Calcined Gypsum، ويفقد ثلاثة أرباع ماء تبلوره في درجات حرارة أوطى من الاول مكوناً جبساً مكلسناً حاوياً على نصف جزيئ ماء (Hemihydrate) $(CaSO_4 \cdot 1/2H_2O)$ Calcined Gypsum وعندما يضاف الماء اليهما لتكوين مادة البياض فانهما

سوف تتفاعل مرة ثانية مع الماء المضاف مكونان كبريتات الكالسيوم المائية ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) على شكل بلورات صغيرة متماسكة تعطي هذه المادة الرابطة الصلادة الكافية [١٤].

أ- صناعة الجص:

يتم انتاجه في القطاع الخاص حصراً وتبلغ الطاقات القائمة للمعامل المسجلة لدى التنمية الصناعية حوالي ٦ مليون طن، اضافة الى معامل صغيرة غير مسجلة. أما واقع حال هذه المعامل بعد سنة ٢٠٠٣ وطاقاتها الانتاجية فغير معروف على وجه الدقة.

تتواجد ترسبات الجبس في الطبيعة على شكلين هما:

- ترسبات الجبس الاولي (الصخور الجبسية): والتي تمتاز بنقاوتها العالية جداً، لان نسبة كبريتات الكالسيوم في مكوناتها تزيد على ٩٠% ويميل الجص المنتج من هذه الترسبات الى اللون الابيض المائل الى الرصاصي وذلك لوجود آثار من الشوائب في المادة الاولية وهذا النوع من الجبس يتواجد في الجزء الشمالي والشمالي الشرقي من العراق [١٤].

- ترسبات الجبس الثانوي (القشرة الجبسية): تمتاز باحتوائها على كميات كبيرة من الشوائب تتراوح ما بين (٤٠ - ٣٠)% وان هذه الزيادة من الشوائب تتكون في الطبيعة بفعل الخاصية الشعرية لهذه الترسبات خلال طبقات الرمل والحصى والطين، ولهذا يميل لون الجص المنتج من هذا الجبس الى ألوان مختلفة منها الرصاصي والوردي والبنّي، ويتواجد هذا النوع من الجبس وسط وجنوب غرب العراق.

وتشير الدراسات والبحوث التي قامت بها مديرية الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين الى ان هذا الجبس الثانوي غير صالح لصناعة الجبس كماً ونوعاً، عدا منطقة وشيل في محافظة كربلاء. من الناحية الكمية فان تواجدها يكون عادة بصورة سطحية حيث يغلب عليها طابع الترسيب المتقطع لذا فانه يخفي سطحياً في موقع ويظهر ثانياً في منطقة متاخمة اخرى وهو بالاحرى عدسي الترسيب حيث يتراوح سمكه ما بين عدة سنتيمترات ولغاية متر، ونادراً ما يزيد على متر ونيف، اما طوله سطحياً يبلغ عدة مئات من الامتار، وخاصية الترسيب المتقطع هي الخاصية البارزة التي تميزها عن الجبس الاولي، اما نوعاً فان تواجدها الشوائب في الجبس الثانوي له تأثير سلبي على خواص الجص المنتج. يوجد الجبس الثانوي مخلوطاً مع التربة بشكل قشرة جبسية تنتشر سطحياً بمساحات واسعة في مناطق بيجي والفلوجة وسامراء وكربلاء والنجف والزيبير، وتتغاير نوعية القشرة الجبسية من منطقة الى اخرى اعتماداً على نسبة الجبس الى الشوائب

ب- تراجع استخدام الجص في البناء العراقي:

قبل انتاج الاسمنت العراقي في الاربعينيات لم تكن مادة الاسمنت شائعة الاستعمال وكان الجص يستعمل كمادة رابطة للطابوق أو الحجر في بناء الجدران والسقوف غير ان ازدياد انتاج مادة الاسمنت بصورة مستمرة جعل الناس يفضلون استخدامها كمادة رابطة بدلاً من الجص في بناء الجدران وغيرها. كانت مادة الجص تنتج في القطاع الخاص بنوعيات رديئة جداً، ثم قامت المؤسسة العامة للصناعات الانشائية بانتاج هذه المادة وبمواصفات فنية عالية مطابقة للمواصفة العراقية القياسية رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٠.

والمشكلة الآن ان المواطن العراقي قد تعود على استخدام الأسمنت بل المهندس العراقي والحرفي وعمال البناء قد تعودوا على استعمال الأسمنت وان اعادة استخدام الجص بحاجة الى استراتيجية تعتمدها الدولة خصوصاً في دوائر القطاع العام وعلى كل حال فان الجص من المواد المناسبة لاستخدامها في بيوت واطنة الكلفة بالمقارنة مع الأسمنت.

ج - تحسين خواص جص القطاع الخاص:

بينت البحوث التي تم اجرائها في مركز بحوث البناء الى امكانية تحسين خواص الجص المنتج من الجبس الثانوي في مناطق وسط وجنوب البلاد، ووجد من خلال التجارب الاولية التي اجريت على هذا الجص، انه بالامكان تقليل نسبة المكونات غير المرغوبة (الشوائب) الموجودة في الجبس الثانوي وذلك باضافة كمية من الجبس الاولي الى الجبس الثانوي بنسبة (٧٠-٣٠) % (وزناً) حيث ان اضافة كمية من الجبس الاولي الى الجبس الثانوي ادى الى زيادة نسبة الكبريتات من ٣٤ % الى ٤٢ % ، اضافة الى استخدام درجة حرارة حرق 185 ± 5 م^٥ بزمن استبقاء يصل الى ٣,٥ ساعة .
ان استبدال جص المعامل الاهلية (قبل التحسين) بالجص الذي تم تحسينه سوف يوفر مبالغ طائلة لما يسببه الاول من اندثار سريع للمباني والوحدات السكنية التي تستعمل هذا النوع من الجص والذي لا يختلف عن التراب العادي كثيراً وكذلك سوف يكون عامل مشجع لاستخدام الجص كبديل ناجح ورخيص للأسمنت البورتلاندي العادي [١٤].

٣-٢-٢ النورة (الجير):

تعتبر النورة من أقدم المواد التي استخدمها الانسان كمونة للبناء وتدل آثارها الباقية لقرون متوالية على قوة البناء والربط. لكن أدى ظهور الأسمنت الى انحدار استخدامها بسبب وفرته وقوته العالية وتصلبه السريع. كما ان توفر مادة الجص ورخص ثمنها ادى أيضاً الى التقليل من استخدامات مادة النورة رغم توفر الخام اللازم لانتاجها.

ان لمادة النورة استخدامات عديدة فمنها يستخدم في صناعة الطابوق الجيري حيث تدخل النورة الحية بنسبة ١٠ % وكذلك تدخل في صناعة الترمستون وامكانية استخدامها في عملية اللبخ والربط، وفي هذا الاستخدام الاخير يمكن اضافة مواد اخرى تؤدي الى تحسين خواصها، وقد تتفوق هذه المونة المحسنة الخواص على مونة الأسمنت البورتلاندي الاعتيادي بمزايا عديدة منها:

- قلة التشققات التي تظهر على سطحها لدى استخدامها في اللبخ.

- تمتاز بالنعومة والمرونة العالية.

- سهولة دخولها في الكتل والوحدات البنائية.

- قوتها العالية بعد التصلب.

ان استخدام النورة كجزء من مكونات المونة الاعتيادية يوفر لنا استهلاكاً عالياً لهذه المادة كما انه يوفر في الوقت ذاته تقليصاً في استخدام الأسمنت الذي يهدر بصورة كبيرة الآن، ويعد ذلك مهماً من الناحية الاقتصادية، وخصوصاً في تقليل كلف البناء [١٥].

٣-٢-٣ أ المواد الاولية المستخدمة في تحسين خواص النورة:

المواد الاولية المضافة الى النورة، لصناعة بدائل عن الأسمنت ويستعمل للبخ والربط، متوفرة حالياً ومنها:

- الأسمنت البورتلاندي
- النورة المطفأة
- الغبرة (الجبر المطحون)

٣-٢-٢. ب. الأسمنت المخلوط مع النورة:

هو خليط من الأسمنت مع النورة المطفأة، فيعد اختبار عدة خلطات، واختبار خواصها المختلفة وبالمقارنة مع خلطة مرجعية بدون نورة، حيث تبين انه بالامكان انتاج أسمنت كلسي كأحد انواع الأسمنت المخلوط، بخلط الأسمنت البورتلاندي مع النورة المطفأة وينسب تصل الى ٣٠٪ علماً ان النورة المطفأة ذات طبيعة تصلب بطيء مقارنة بالأسمنت البورتلاندي الاعتيادي [١٥].

د - الأسمنت المخلوط مع الغبرة:

تم اجراء تجارب بخلاطات عديدة للأسمنت مع الغبرة (الحجر الجيري المطحون) لاعداد أسمنت مخلوط وتم اختبار خواص هذه الخلاطات وتم التوصل الى نتائج مشجعة في حالة خلط الأسمنت البورتلاندي مع ٢٠٪ من الحجر الجيري المطحون تقع ضمن مواصفات هذا النوع من الأسمنت، حيث ان زيادة نسبة الغبرة تؤدي الى التقليل من مقاومة الانضغاط للأسمنت، وذلك لأن الحجر الجيري مادة خاملة ليس فيها اي مركبات رابطة [١٥].

٣-٣ تجارب مختبرية لتحضير عينات من كلينكر الأسمنت بدرجات حرارة واطنة:

٣-٣-١ المواد الاولية:

١- حجر الكلس: هو عبارة عن مركبات كاربونات الكالسيوم بالصيغة الكيميائية $(CaCO_3)$ أصله رسوبي وهو أحد المواد الخام الاولية الاساسية التي تدخل في صناعة الأسمنت البورتلاندي. استخدم في البحث وتم جلبه من معامل الأسمنت الجنوبية وعلى شكل صخور وتم طحنه بصورة جيدة بطاحونة الطرد المركزي نوع (Herzog) وتمت غربلة الناتج على منخل رقم ٢٠٠ وتم اجراء التحليل الكيميائي وكانت النتائج حسب جدول التالي:

جدول رقم (١): التحليل الكيميائي لحجر الكلس المطحون


النسبة	النسبة الاكاسيد %
٣٩,٩٧	L.O.I
٣,٥٩	SiO ₂
١,٤٧	AL ₂ O ₃
٠,٧٩	Fe ₂ O ₃
٢,٢	SO ₃
٥١,٣٥	CaO
٠,٦١	MgO
٩٩,٩٨	Total

٢- اوكسيد المغنسيوم الحر:

تم شراؤه من الاسواق المحلية MgO:40.30 Assay =99.5% وتم استخدامه في الخلطات وينسب مختلفة.

٣- ركام الاتابغايت:

يعرف الاتابغايت بانه كتل طينية تتكون من المغنسيوم والالمنيوم والسيليكا كمركونات رئيسية وصيغته الكيميائية



وهو ذو هيكل مسامي يحتوي على نسبة كبيرة من المسامات المفتوحة التي تسمح بنفاذ الماء خلاله [١٦]. استخدم الاتابغايت في بحثنا حيث تم جلبه من صحراء النجف وحرق بدرجة حرارة ٧٠٠ درجة مئوية وزمن إنضاج ساعة واحدة لضمان الحصول على هيكل قوي ثم ترك ليبرد وبعدها تم طحنه بطاحونة الكرات الحديدية وتهيئته الى التدرجات الحبيبية وفق متطلبات المواصفة الامريكية ASTM330 وادناه جدول رقم (٢) يبين التدرج الحبيبي لركام الاتابغايت الناعم الذي تم استخدامه

جدول رقم (٢): يبين التدرج الحبيبي لركام الاتابغايت الناعم

مقاس فتحة المنخل للركام الناعم (ملم)	نسبة المار من الركام الناعم	حدود المواصفة للركام الناعم
٩,٨	١٠٠	١٠٠
٤,٧٥	٩٧,٢٩	٨٥-١٠٠
٢,٣٦	-----	-----
١,١٨	٧٨	٤٠-٨٠
٠,٣	١٨	١٠-٣٥
٠,١٥	٦	٥-٢٥
٠,٠٧٥	-----	-----
-----	-----	-----

٤- الكاؤولين: -

هو نوع من انواع الصخور الدقيقة الناعمة بيضاء اللون والتي تتكون معظمها من معدن الكاولينيت (سليكات الالمنيوم الهيدروكسيلية) $Al_2(HO)_4Si_2O_5$ يتواجد بشكل طبيعي في هيئة رواسي ويتميز بلونه الابيض والدرجة العالية في الانعكاس ويعتبر من المعادن المطلوبة في التطبيقات الصناعية نظرا لقدرته على امتصاص الماء ورخص ثمنه. ادناه الجدول رقم (٣) يبين التحليل الكيميائي للكاؤولين.

جدول رقم (٣): التحليل الكيميائي للكاوولين

النسبة	النسبة الاكاسيد
12.35	L.O.I
٤٦,٤٥	SiO
٣٦,٢٦	AL ₂ O ₃
١,٢٣	Fe ₂ O ₃
NIL	SO ₃
٣,٠٧	CaO
٠,٤٢	MgO
٩٩,٧٨	Total

٥-الماء:

تم استخدام الماء المقطر لجميع خلطات المونة الأسمنتية لأغراض الخلط والمعالجة.

٦-رمل سليكي: -

رمل قياسي مدرج حسب المواصفة الاوربية EN-197 والذي تم جلبه من دائرة المسح الجيولوجي العراقية وكما موضح في الجدول (٤) التدرج الخاص بالرمل المستخدم.

جدول رقم (٤): تدرج الرمل القياسي السليكي

النسب المئوية المتبقي %	رقم الغربال
٧	-١٠+١٢
٢٦	-١٢+١٦
٣٤	-١٦+٣٠
٢٠	-٣٠+١٠٠
١٣	-١٠٠+٣٠٠

٣-٢-٣ الاجهزة والمعدات المستخدمة: -

- حاويات لحفظ العينات
- ميزان حساس الكتروني سعة (٥) كغم
- خلاط كهربائي
- مكبس كهربائي
- قالب فولاذي دائري لكبس العينات
- فرن تجفيف كهربائي عالي الحرارة
- طاحونة الطرد المركزي
- مواشير معدنية بأبعاد (٤×٤×١٦) سم
- هزاز كهربائي
- جهاز معايير الكسر ومقاومة الانضغاط

- جهاز فيكات لفحص اللدونة وزمني التماسك الابتدائي والنهائي
- حمام مائي وغرفة الرطوبة
- جهاز لقياس النعومة (جهاز بلين)

٣-٣-٣ تهيئة العينات وعمل الخلطات: -

- ١- من خلال نتائج التحليل الكيميائي لحجر الكلس المطحون المذكور في جدول رقم (١) تم عمل خلطات وينسب ومتغيرة.
- ٢- خلطة رقم (٢و١) من حجر الكلس المطحون مع اوكسيد المغنسيوم الحر بنسبة خلط ٤:١ و خلطة رقم (٣) نسبة خلط ٥:١ تم وزن المواد وتم الخلط بصورة جيدة لغرض التجانس وبسبب طبيعة المواد الاولية المستخدمة تم اختيار طريقة الكبس الجاف لتشكيل النماذج.
- ٣- اخذ كمية معينة من الخليط ووضعها بقالب الفولاذي أسطوانى الشكل مكون من ثلاث قطع القاعدة والجسم الدائري والمكبس بعد ان تم تزييت القالب وتهيئة لوضع العينة.
- ٤- وضع القالب في جهاز الكبس وتم تسليط ضغط ٥٠ كغم / سم^٢ عن طريق مكبس هيدروليكي وتم فتح القالب ليكون شكل أسطوانى بارتفاع ٥٠ ملم وتم تكرار العملية الى ان تم نفاذ الخليط.
- ٥- بعد عملية التشكيل تم اجراء عملية التجفيف للنماذج في غرفة درجة حرارة ٢٠ م° ولمدة ٢٤ ساعة.
- ٦- يتم وضع النماذج المحضرة من الخلطات المذكورة اعلاه في فرن تجفيف كهربائى عالى الحرارة نوع (Naber theerm 1600) حيث يتم الحرق بدرجات حرارة (١١٥٠، ١٢٥٠، ١٢٠٠) درجة مئوية للخلطات (١، ٢، ٣) ويزمن إنضاج ساعة واحدة.
- ٧- ثم تترك النماذج لتبرد في الفرن ويتم استخراجها اليوم التالي اي بعد مرور ٢٤ ساعة ويتم طحن النماذج بطاحونة الطرد المركزي.
- ٨- خلطة رقم (٤) تم خلط اوكسيد المغنسيوم مع مسحوق اتابلغايت مع مسحوق حجر الكلس وبنسبة خلط (٥، ٥ - ٥، ٥ - ٤) وتم كبس الخليط وحرقه بالفرن بدرجة حرارة ١١٠٠ م° وبنفس الخطوات السابقة.
- ٩- خلطة رقم (٥) تم خلط اوكسيد المغنسيوم مع مسحوق اتابلغايت مع مسحوق حجر الكلس وبنسبة خلط (٥، ٢٥ - ٥، ٧٥ - ٤) وتم كبس الخليط وحرقه بالفرن بدرجة حرارة ١١٠٠ م° وبنفس الخطوات السابقة.
- ١٠- خلطة رقم (٦) تم خلط الكاؤولين مع مسحوق حجر الكلس وبنسبة خلط (١-٢) وتم كبس الخليط وحرقه بالفرن بدرجة حرارة ١٣٥٠ م° وبنفس الخطوات السابقة.

٣-٣-٤ الفحوص المختبرية: -

- ١- تم اخذ نماذج من الخلطات المذكورة (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦) وتم ارسالها الى مختبر الكيمياء لغرض التحليل الكيميائي حسب المواصفة العراقية رقم (٥) لسنة ٢٠١٩ (١٧) وكانت النتائج كما يلي بالجدول رقم (٥).

جدول رقم (٥): يبين التحليل الكيميائي المواصفة العراقية المحدثة رقم (٥) لسنة ٢٠١٩، [١٧]

الاكسيد	خلطة رقم ١	خلطة رقم ٢	خلطة رقم ٣	خلطة رقم ٤	خلطة رقم ٥	خلطة رقم ٦	حدود المواصفة
L.O.I	١٦,٥	١٧,٠٧	١٦,٠٦	١٦,٤	١١,٢٢	٠,٢٩	لايزيد عن ٤
SiO ₂	٥,٠٣	٥,٠٨	٤,٧٥	٩,٦٨	١٦,٦	٢٢,٤٦	-----
AL ₂ O ₃	١,٩٤	٢,٤٦	٢,٤٥	٤,٢٧	٣,٢٥	١٥,٠٩	-----
Fe ₂ O ₃	٠,٦٨	٠,٩٦	٠,٥١	٠,٨١	٢,١٧	٣,٦١	-----
SO ₃	١,٢٩	١,٠٩	١,٣٨	٠,٩٤	١,٠٢	٢,٢٧	لايزيد عن ٢,٥
CaO	٥٢,٣٥	٥٥,٣٤	٥٧,١٢	٥٥,٥٥	٥٧,٥٥	٥٤,٧٧	-----
MgO	٢٢,١٩	١٧,٩٩	١٧,٧٢	١٢,٣٢	٨,٠٦	١,٥	لايزيد عن ٥
Total	٩٩,٩٨	٩٩,٩٩	٩٩,٩٩	٩٩,٩٧	٩٩,٨٧	٩٩,٩٩	-----
C3A	٣,٩٩	٤,٨٩	٥,٦٣	٩,٩٤	٤,٩٥	٣٣,٨٨	-----
IR	٠,٥	٠,٤٣	٠,٣	٠,٧٢	٠,٦٦	٠,٥٧	لايزيد عن ١,٥
CL	٠,٠٠٦	٠,٠٠٨	٠,٠٠٧	٠,٠٠٨	٠,٠٠٧٧	٠,٠٠٧	-----

٢- تم اجراء الفحوصات الفيزيائية للخلطات (١,٢,٣,٤,٥,٦) وحسب الدليل الاسترشادي ١٩٨ لسنة ٢٠٢٢ [١٨] وكانت كما يلي:

أ. **النعومة** : تم اخذ عينة من نموذج الأسمنت مساويا للوزن الذي تم استعماله من النموذج القياسي عند معايرة جهاز النعومة والذي كان بمقدار (٣,١٣٩ غم) وتوزن في الميزان الالكتروني الحساس حيث يتم وضعه في خلية التنافذ الخاصة بجهاز فحص النعومة بحيث يتركز على البروز الداخلي في الخلية وتوضع ورقة ترشيح فوق القرص ونضغط جوانبها بواسطة قضيب اصغر قليلا من قطر الخلية ويدق جانب الخلية بهدوء لمساواة سطح الأسمنت داخلها وتوضع ورقة ترشيح اخرى فوق الأسمنت ويضغط عليها بواسطة المكبس الخاص بالخلية الى ان ينطبق راس المكبس على السطح العلوي للخلية ثم يرفع المكبس ببطء وترتبط خلية التنافذ على المضغاط ويفرغ الهواء من ساق المضغاط المرتبط بالخلية ببطء الى ان يصل سائل المضغاط الى الحلقة العلوية على ساق المضغاط ثم يقفل الصمام باحكام ويبدأ قياس الزمن من وقت وصول تقعر السائل حد الحلقة الثانية على الساق ويوقف قياسه عندما يصل السائل حد الحلقة الثالثة (قبل الاخيرة) على الساق ويتم احتساب النعومة كما يلي:

$$S = \bar{K} \sqrt{T} \quad \text{النعومة غم/سم}^2$$

$$K = 391.55 \quad \text{(ثابت)}$$

$$T = \text{(ثانية) القياسي الزمن}$$

ب. **فحص زمن التماسك**: ان كمية الماء اللازم للحصول على عجينة الأسمنت ذات القوام القياسي هي الكمية التي تعطي عجينة تسمح للمرود الاسطواني (الغطاس) لجهاز فيكات بالمرور الى مسافة تبعد (٧-٥) سم عن قاعدة قالب فيكات وذلك عندما تفحص عجينة الأسمنت بالطريقة التالية:
 - يوزن (٤٠٠) غم من الأسمنت في الميزان الالكتروني ويضاف اليها كمية مناسبة من الماء كنسبة مئوية من وزن الأسمنت يجب ان تكون مدة الخلط (٤ + 1/4) دقيقة ومدة الخلط هذه هي الزمن المحصور من بدء اضافة الماء الى الأسمنت الجاف حتى بدء ملئ قالب فيكات بعجينة الأسمنت.

- يملأ قالب فيكات المرتكز على لوح مستوي غير مسامي دفعة واحدة بعجينة الأسمنت ويسوى سطح العجينة مع حافة القالب بسرعة وتوضع العجينة الموجودة داخل القالب والمرتكز على اللوح الزجاجي غير المسامي تحت عمود المرود ويخفض المرود بهدوء حتى يلامس سطح العجينة ويترك حرا ليغطس يحدد مقدار نفاذ المرود في عجينة الأسمنت بتعيين المسافة بينه وبين قاعدة القالب بواسطة التدرج الموجود على الجهاز.

- تعاد العملية بعمل عدة عجائن تجريبية بكميات مختلفة من الماء لحين الوصول الى كمية الماء التي تعطي عجينة الأسمنت ذات القوام القياسي.

- يراعى عدم استخدام اي وسيلة عدا يد الفاحص والمالغ وتكون درجة حرارة الغرفة والماء بحدود $(20 + 2)^\circ\text{C}$.

- زمن التماسك الابتدائي والنهائي: - توزن ٤٠٠ غم من الأسمنت ويضاف اليها كمية الماء اللازمة لتحضير عجينة ذات قوام قياسي وتحت نفس الظروف، ويملى القالب الخاص بجهاز فيكات والموضوع على لوح مستوي غير مسامي دفعة واحدة بعجينة الأسمنت ويسوى سطح العجينة مع حافة القالب بسرعة ويراعى ان لا يستعمل في ذلك سوى يد الفاحص والمالغ.

- توضع العجينة القياسية الموجودة في القالب والمرتكز على اللوح المستوي الغير مسامي تحت ابرة جهاز فيكات ثم تخفض الابرء ببطء حتى سطح العجينة وتترك حرة لتنفذ في العجينة تحت تأثير الوزن الكلي للحامل والابرء معا.

- تكرر عملية نفاذ الابرء في العجينة في مواضع مختلفة منها لاتقل المسافة بين موضع واخر (١٠ ملم) الى ان تنفذ الابرء مسافة لاتزيد على (٥ ملم) من قاعدة القالب وبذلك يكون الوقت اللازم للتصلب الابتدائي هو الزمن المحصور بين بدء اضافة الماء الى الأسمنت ولحين نفاذ الابرء بهذه المسافة.

- تستبدل الابرء الخاصة بزمن التصلب الابتدائي بابرء خاصة بالتصلب النهائي تخفض الابرء بهدوء حتى يمس طرفها سطح العجينة وتترك حرة تحت تأثير وزنها مع الحامل وبمواضع مختلفة لاتقل المسافة بين موضع واخر ١٠ ملم.

- تكرر العملية في مواضع مختلفة من سطح العجينة الى ان يظهر الاثر الدائري للجزء المثبت حول الابرء على العجينة وبذلك يكون الوقت اللازم لتصلب النهائي هو الزمن المحصور بين بدء اضافة الماء الى الأسمنت الجاف لحين ظهور أثر الجزء الدائري المثبت حول الابرء على العجينة

ج- مقاومة الانضغاط :- تحضر الكميات اللازمة لعمل ٦ مواشير من مونة الأسمنت حيث تم تحضير (١٨٠٠) غم من المونة الأسمنتية والمكونة من (٤٥٠) غم من الأسمنت المراد تصنيعه الذي تم وضعه في الخلاط الكهربائي ويضع فوقه الماء وبمقدار نصف الأسمنت اي كمية (٢٢٥) غم ويتم تشغيل الخلاط لمدة ٣٠ ثانية ويسكب فوق الخليط رمل قياسي بعده تدرجات وبوزن (١٣٥٠)غم) ويخلط بالخلاط الكهربائي ولمدة ٣٠ ثانية بعد ذلك نحول الخلاط على السرعة العالية ويخلط الخليط لمدة ٣٠ ثانية ثم نوقف الخلط ولمدة ٩٠ ثانية لغرض ازالة المونة الملتصقة بجوانب وقاعدة الوعاء وبريشة الخلاط بواسطة اداة قشط مطاطي ثم نشغل الخلاط ولمدة ٦٠ ثانية على السرعة العالية وبعد ذلك ينقل الخليط من الخلاط الكهربائي الى المشور الثلاثي الذي يكون ابعاده $(4 \times 4 \times 16)$ سم مطلية بطبقة زيتية وتطلى فواصل القالب وسطوح اتصاله بالقاعدة بطبقة شمعية رقيقة لمنع تسرب الماء خلال عملية اهتزاز القالب في ماكينة الاهتزاز حيث يوضع القالب وترص المونة الأسمنتية التي تم وضعها في القالب وبشكل طبقتين ولكل طبقة ٦٠ ضربة ويراعى ان تكون الاجهزة وادوات الخلط نظيفة وان

تكون درجة حرارة الأسمنت والرمل والغرفة في حدود (٢٠ + ٢) م° يرفع قالب مع مونة الأسمنت من ماكينة الاهتزاز ويوضع في جو رطوبته النسبية (٩٠٪ + ١) في غرفة الرطوبة ويترك لمدة (٢٤ ± ١/٢ ساعة) ويغطى سطح القالب بلوح غير نفاذ لمنع تبخر الماء وبعد ذلك تفك القوالب بعد مرور (٢٤ + ١/٢ ساعة) وترمز المواشير لتمييزها وتغمر في ماء نظيف درجة حرارته (٢٠ + ٢) م° في الحمام المائي وتترك فيه لحين موعد فحصها على ان يجدد الماء كل ساعة ايام ترفع المواشير من الماء عند حلول موعد فحصها ويمسح الماء الزائد وتزال اي نتوات سطحية بسيطة وتفحص ثلاثة مواشير بعمر ٢ يوم حيث توضع في ماكينة الفحص بحيث يكون وجه الصب على الفاحص ويسلط الحمل عموديا على سطح المشور ويزداد الحمل بانتظام الى ان ينكسر ويحفظ نصف المشور وهما منفصلين بقطعة قماش رطبة حتى يتم فحص مقاومة الانضغاط و ثم ثلاثة برزمات اخرى تحت نفس الظروف السابقة بعمر ٢٨ يوم حيث يتم فحص كل نصف مشور على حده ويكون سطح النصف مشور بالاتجاه الطولي على اللوح العلوي ويتم زيادة الحمل بانتظام بمعدل (٢٤٠٠ ± ٢٠٠) نيوتن / ثانية

تحتسب مقاومة الانضغاط كما في المعادلة التالية:

$$\text{قوة الكبس} / (N)$$

$$= \text{مقاومة الانضغاط}$$

$$\text{المساحة المعرضة للحمل} (mm^2)$$

بعد ذلك يؤخذ المعدل القراءت لتعيين مقاومة الانضغاط

ان الفحوص الفيزيائية لبعض الخلطات اعلاه لم تسجل اي نتائج تدل على تكوين أسمنت اخضر حيث بعض الخلطات تجمدت في وعاء الخلاط ولم تتمكن من صيها في القوالب وفيما يلي نتائج الفحوص الفيزيائية حسب المواصفة القياسية العراقية رقم (٥) لسنة ٢٠١٩.

جدول رقم (٦): يبين الفحوص الفيزيائية استنادا الى المواصفة العراقية رقم (٥) لسنة ٢٠١٩ [١٧]

الفحص	خاطة ١	خاطة ٢	خاطة ٣	خاطة ٤	خاطة ٥	خاطة ٦	حدود المواصفة
النعمومة سم ^٢ /غم	٦٠٥٠	٦٠٥٥	٦٠٥٥	٦١٠٠	٦١٠٠	٦٠٩٠	٢٥٠٠ للسمنت العادي
زمن التماسك: الابتدائي	٣٠	٣٥	٢٥	تجمدت	تجمدت	٥٠	لا يقل عن ٤٥ دقيقة
دقيقة النهائي ساعة	---	----	---	الخاطة	الخاطة	٣:١٥	لا يزيد عن ١٠ ساعة
مقاومة الانضغاط							
نت / ملم ^٢	٢,٥	٢,٦	٢,٢	تجمدت	تجمدت	١٥	لا تقل عن ٢٠ الحد الأدنى
٢ يوم	٣	٣	٢,٥	الخاطة	الخاطة	٣٠	٤٢,٥
٢٨ يوم							

٤- مناقشة النتائج:

كان الهدف من التجارب المختبرية المتواضعة قيمة ولكن لضعف الامكانيات التقنية هو محاولة تحضير عينات من الكلينكر بدرجات حرارة واطئة بالاعتماد على اضافة اوكسيد المغنسيوم الحر المضاف بنسبة 1:4 مع حجر الكلس المطحون على أمل ان يقوم هذا الاوكسيد الذي يعتبر من المواد الصهورة (FLUX) بتقليل درجة حرارة حرق الكلينكر واحداث التلييد بدرجات اقل من ١٥٠٠ م ° حيث تم حرق المزيج باستخدام درجات حرارة (١٢٥٠، ١٢٠٠، ١١٥٠) م ° لكن لم يحصل التلييد للخلطة وبالتالي لم يتكون الكلينكر المطلوب.

كذلك تدل نتائج التحليل الكيميائي من ارتفاع نسبة الفقدان بالحرق (L.O.I) وانخفاض قيم مقاومة الانضغاط بل وتهشم المونة عند الفحص بعمر يومين بسرعة وذلك لكون CaO الحر لم يتفاعل مع MgO ليشكل طورا معدنيا.

اما الخلطة رقم (٤,٥) اضافة نسبة من اوكسيد المغنسيوم مع نسبة من خام الاتابلكايت الى حجر الكلس المطحون وحرقة بدرجة حرارة ١١٠٠ م ° ولكن ايضا لم يحدث التلييد مما يدل على عدم التلييد وكذلك في الخلطة رقم (٦).

وهذا يدل على عدم حصول التفاعلات بين الاكاسيد وبالتالي عدم تشكيل الاطوار المعدنية المطلوبة.

٥- الاستنتاجات:

١- امكانية تطبيق البحوث المنجزة محليا واستثمارها صناعيا في شركات الأسمنت المحلية في القطاعين العام والخاص خصوصا وان بعض هذه البحوث اعتمدت على انتاج وجبات معملية مثل الأسمنت البوزلاني وكذلك امكانية انتاج الأسمنت الكلسي اسوة بمصانع شركة لافارج التي تنتج حاليا أسمنت كرسنه وهو أحد انواع الأسمنت صديق البيئة.

٢- ان تطبيق استراتيجية الاستخدام الامثل لمواد رابطة بديلة عن الأسمنت وتجنب الافراط في استخدام الأسمنت لاعمال الربط او اللبخ مع توفر البدائل المحلية من الجص والنورة وغيرها.

٣- بالرغم من عدم وصول الفريق البحثي الى نتائج تخص تحضير عينات من الكلينكر بدرجات حرارة واطئة لضعف الامكانيات التقنية لكنها تبقى خطوة باتجاه انجاز بحوث حديثة تواكب التطور العالمي في هذا المجال.

٤- ضرورة إلزام القطاع الانشائي بتنفيذ استراتيجية استخدام بدائل الأسمنت بمراحلها الثلاثة لاهميتها في تقليل انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون.

٥- ضرورة الاستمرار في انجاز البحوث لانتاج كلينكر اسمنت اخضر صديق للبيئة والذي يلزم توفير التقنيات الحديثة والمتطورة وبتنسيق عالي المستوى بين الخبراء والباحثين في وزارة الاعمار والاسكان ممثلة بدائرة بحوث البناء ووزارة الصناعة والمعادن وشركات الأسمنت للقطاعين العام والخاص والجامعات لانجاز بحوث علمية مواكبة لما ينجز في مراكز البحث العالمية المتطورة.

٦- المصادر

- [1] Shetty, M. S. (2009) 'Concrete Technology: Theory and Practice', S. Chand & Company Ltd, pp.624
- [2] الدليمي، محمد (٢٠١٩) 'تكنولوجيا وتصميم الخرسانة'، قسم الهندسة المدنية - كلية الهندسة - جامعة الانبار.
- [3] Claudia G.P.E, Leed A.P. (2014) 'Portland-Limestone Cement precast', Inc Magazine, pp. 1-9.
- [4] جاسم، خ. س. (٢٠١١) 'الأسمنت خواصه الفيزيائية والكيميائية' الهيئة العامة للطرق والجسور - التخطيط والتصميم، ص ١٠ .
- [5] عبد الحسين، ع (٢٠١٥) 'البلاغ الوطني الأول اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغيير المناخ'، وزارة البيئة - جمهورية العراق
- [6] ALsalm Mohammed Risalat AL-jameah issue-1290<<https://rs.ksu.edu.sa>
- [7] الحوامدة، عبد الحميد <https://e3arabi.com> 26/5/2021
- [8] الأسمنت الاخضر-حلول اسمنتية خضراء الطبعة العربية ٢٠٢٢ <https://arabicedition.Neture.com>. Natureo is part of spring
- [9] UN Enviroment, scrivener K. L., John V. M. and Gartner E.M. (2018) 'Eco-efficient cements: Potential economically viable solutions for a low- CO2 cement-based materials industry', Cement and Concrete Research, volume 114, pp.2-26.
- [10] كراس مواد الأبنية الصديقة للبيئة - مكتب الفاو الاستشاري - وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة
- [11] علي، فائزة عبد القادر، سالم سلمان، علي واخرون (٢٠١٥) 'دراسة تأثير اضافة حجر الكلس الى الأسمنت البورتلاندي العادي وبنسب مختلفة لتحضير الأسمنت الكلسي المخلوط'، مركز بحوث البناء
- [12] صبحي الجباري، فواز عبود (١٩٨٢) 'اسمنت البناء الكلسي'، مركز بحوث البناء
- [13] الجباري، صبحي، طه مكي، خولة (١٩٧٤) 'الأسمنت البوزولاني'، مؤسسة البحث العلمي - مركز بحوث البناء
- [14] الطائي، محمد حيدر، فراس عبد الحميد، فيصل (١٩٨٩) 'تحسين بعض خواص جص القطاع الخاص المنتج من الجبس الثانوي وسط وجنوب العراق'، مركز بحوث البناء
- [15] عباس سلوم، رفعت، زياد حميد واخرون (٢٠١٢) 'المواد المحلية التي اثبتت نجاحها في الاستخدام والمتوفرة خاماتها محليا لأغراض البناء للدخل المحدود'، مركز بحوث البناء
- [16] Grimshaw R. W. (1971) 'The Chemistry and Physics of Clay and Allied Ceramic Materials', Willey Inter Science.
- [17] المواصفة العراقية المحدثة رقم (٥) لسنة (٢٠١٩)، الجهاز المركزي للسيطرة والتقييس النوعي-وزارة التخطيط.
- [18] الدليل الاسترشادي المرجعي رقم (١٩٨) لسنة (٢٠٢١)، الجهاز المركزي للسيطرة والتقييس النوعي.



Feasibility Study on Producing Green Cement for Low-Temperature Ranges

*¹ Wala'a Tariq Reda, ¹ Rifaat Abbas Salloum, ¹ Walid Khalid Kadhim

¹ Ministry of Construction, Housing, Municipalities and Public Works / Building Research Directorate, Baghdad, Iraq.

ABSTRACT

In light of the world's focus on reducing carbon dioxide emissions and the recommendations of the Paris Climate Conference, it has become essential to address industries that contribute to the significant release of this gas, with the cement industry being a primary concern. Iraq, like other countries, must adopt a strategy for developing an environmentally friendly clinker cement industry that can be implemented in multiple phases. The first phase involves investing in comprehensive applicable studies related to the production of eco-friendly cement models, such as studies on lime cement, blended cement, and pozzolanic cement, then applying the findings of these studies into practice. The second phase requires optimal adherence to binding materials, avoiding overuse of cement, and substituting it with locally available alternatives like aggregate and gypsum, particularly in construction work where cement is not essential. The third phase of this strategy represents the necessity of initiating laboratory experiments to prepare laboratory samples of clinker at low temperatures. This has been undertaken by the working team despite the lack of advanced scientific equipment. Raw materials have been added to limestone, such as magnesium oxide and kaolinite, with the mixture being fired at low temperatures (1100-1350 °C). Although no clinker has been produced due to the absence of the required chemical reactions, this still represents a step in the right direction.

Keywords: Eco-friendly cement, Lime-based cement, Pozzolanic cement, Ettringite, Green cement.

* Corresponding Author: Wala'a Tariq Reda - eme.19.39@grad.uotechnology.edu.iq