

تأثير التراكيز على الخصائص البصرية لأغشية أكسيد القصدير (SnO_2) الرقيقةعبد المجيد عيادة ابراهيم¹، رائد عبد الوهاب إسماعيل²، نوار يحيى عفتان نوار³¹ قسم الفيزياء، كلية التربية، جامعة تكريت، تكريت، العراق.² قسم العلوم التطبيقية، الجامعة التكنولوجية، بغداد، العراق

الملخص

تم تحضير أغشية أكسيد القصدير (SnO_2) الرقيقة بطريقة الرش الكيميائي الحراري على شرائح زجاجية من محلول ($\text{SnCl}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) بتركيز مولاري مختلف ($0.05, 0.1, 0.15, 0.2$) Mol/L وبدرجة حرارة (500°C) وبمعدل انسياب 4ml/min للمحلول من خلال جهاز الرش (Sprayer Nozzle) وبمسافة رش مقدارها ($26 \pm 1\text{cm}$)، وكان سمك الأغشية المحضرة لا يزيد عن ($1\mu\text{m}$). وقد تمت دراسة الخصائص البصرية للأغشية من خلال تسجيل طيف النفاذية ولمدى الأطوال الموجية (290-900nm) وأوضحت القياسات ان النفاذية (T) والامتصاصية (A) والانعكاسية (R) وفجوة الطاقة (E_g) ومعامل الامتصاص (α) ومعامل الخمود (k) ومعامل الانكسار (n) والتوصيلية الضوئية (σ) تتغير تبعاً لتغير التراكيز.

كلمات مفتاحية: التراكيز، أكسيد القصدير (SnO_2)، الخواص البصرية، الرش الكيميائي الحراري.

المقدمة

2 - الامتصاصية (A) (Absorbance) :- هي النسبة بين الشدة الممتصة (I_A) والشدة الساقطة على النموذج I_0 [10]. ويتم حسابها من العلاقة مع النفاذية [11] :-

$$A = \log_{10}(I_0/I) \quad (2)$$

3 - الانعكاسية (R) (Reflectance) :- هي النسبة بين شدة الشعاع الساقط إلى الشعاع المنعكس عن الحد الفاصل بين وسطين. ويمكن حساب قيمة الانعكاسية من خلال توفر قيمة كل من النفاذية والامتصاصية، وبموجب قانون حفظ الطاقة ومن العلاقة الآتية [12]:

$$R + T + A = 1 \quad (3)$$

4 - فجوة الطاقة (E_g) (Energy gap) :- تعد فجوة الطاقة البصرية ذات أهمية كبيرة في تحديد إمكانية استعمال الأغشية الرقيقة في صناعة الخلايا الشمسية والخلايا الضوئية وشاشات العرض والاستعمالات الأخرى، إذ أنها تعطي فكرة واضحة عن الامتصاص البصري، إذ يكون الغشاء شفافاً للشعاع الذي تكون طاقته أقل من فجوة الطاقة ($E_g > h\nu$)، وماصاً للشعاع الذي تكون طاقته أكبر منها ($E_g < h\nu$) هناك الكثير من العوامل التي تؤثر في فجوة الطاقة منها نوع مادة الغشاء المحضر وطريقة ترسيب الأغشية وكذلك تتأثر بشكل كبير بعملية التلدين، فضلاً عن ذلك تتأثر فجوة الطاقة بظروف التحضير وطبيعة البنية التركيبية للأغشية المحضرة ومدى الانتظام البلوري للغشاء [18]. ويمكن حساب فجوة الطاقة للانتقالات المباشرة المسموحة: من خلال المعادلة الآتية [19]:

$$\alpha h\nu = A(h\nu - E_g)^r \quad (4)$$

حيث:

E_g (eV) : فجوة الطاقة البصرية

$h\nu$ (eV) : طاقة الفوتون الممتص، A: ثابت

r : معامل أسي يحدد طبيعة الانتقالات الإلكترونية.

تعد فيزياء الأغشية الرقيقة واحدة من الفروع المهمة في فيزياء الحالة الصلبة التي تتعامل مع أنظمة ذات سمك قليل جداً يتراوح بين عشرات النانومترات ويضع من مايكرومتر [1,2]. وترسب على مواد صلبة تعرف بقواعد الأساس (Substrate) تعتمد على طبيعة الدراسة، ومن هذه المواد الزجاجية بأشكالها والسليكون وبعض الأملاح والمعادن والبوليمرات [3].

أسهمت تقنية الأغشية الرقيقة اسهاماً كبيراً في دراسة أشباه الموصلات والتي بدأ الاهتمام بها منذ أوائل القرن التاسع عشر [4]، وأعطت فكرة واضحة عن العديد من خواصها الفيزيائية والكيميائية التي تختلف عن خواص المواد المكونة لها وهي في حالتها الحجمية [5].

كان الاهتمام بأغشية ثاني أكسيد القصدير (SnO_2)، أذ تتميز بأنها تمتلك فجوة طاقة مباشرة وتعد أغشية (SnO_2) من الأغشية الموصله الشفافة ومن النوع المانع (n-type) أي ان حاملات الشحنة الرئيسة هي الالكترونات [6] بعد طريقة التحلل الكيميائي الحراري من أكثر الطرائق شيوعاً وذلك لأنها ذات كلفة تحضير واطئة وأجهزتها أقل تعقيداً، والأغشية المحضرة بهذه الطريقة تعد أغشية جيدة ولها تطبيقات مهمة في مجالات عدة مثل: الدراسات العلمية، وبعض التطبيقات التكنولوجية والصناعية [7]، وقد تم استخدام طريقة التحلل الكيميائي الحراري في دراستنا هذه لتحضير أغشية ثنائي أكسيد القصدير وبتراكيز مختلف ودراسة تأثيره على خواصها البصرية.

مفاهيم نظرية Theoretical concepts

تم حساب بعض الخواص البصرية:-

1 - النفاذية (T) (Transmittance) :-

هي النسبة بين شدة الشعاع النافذ عبر المادة الى الشدة الابتدائية لشعاع الساقط على المادة [8]. وتعطى من خلال المعادلة الآتية [9]

$$T_\lambda = I_T / I_0 \quad (1)$$

T_λ : النفاذية (%), I_T : شدة الشعاع النافذ، I_0 : شدة الشعاع الساقط.

حتى تبرد، ثم يقاس سمك لأغشية وكان بحدود $1\mu\text{m}$ باستخدام الطريقة الوزنية . ولقياس الخواص البصرية للأغشية استخدم جهاز المطياف للأشعة المرئية و فوق البنفسج (UV-visible) ولمدى الأطوال الموجية من (290-900) nm .

النتائج والمناقشات

استند البحث على تثبيت أغلب معلمات الرش وملاحظة تأثير التراكيز المختلفة على الخصائص البصرية للأغشية أو أكسيد القصدير (SnO₂) والاشكال من (11 - 1) توضح ذلك :

الشكل (1) يوضح اختلاف طيف النفاذية للعينات المحضرة للأطوال الموجية من (290 - 900) nm ، وسجلت أعلى نفاذية للعينات ذات التركيز الأقل (0.05 mol/L) بحدود 82.26% وأقل نفاذية للعينات ذات التركيز الأعلى (0.2 mol/L) بحدود 56% ، إن الاختلاف في النفاذية يعود إلى الاختلاف في سمك الأغشية ووجود العيوب البلورية التي تمثل مناطق توهين للأشعة الكهرومغناطيسية المارة خلال الأغشية.

الشكل (2) يوضح تأثير طيف الامتصاصية للعينات المحضرة بنفس المدى من الأطوال الموجية ، ومن المعلوم نظرياً أن طيف النفاذية وطيف الامتصاصية بينهما علاقة عكسية وهذا واضح من خلال النتائج العملية التي سجلت وكانت أقل امتصاصية للعينات ذات النفاذية العالية ، أي ذات التركيز المولاري (0.05 mol/L) وأعلى امتصاصية للعينات ذات النفاذية الأقل ، أي ذات التركيز (0.2 mol/L) .

الشكل (3) يوضح تأثير التراكيز المختلفة على طيف الانعكاسية حيث تزداد قيمتها بزيادة الأطوال الموجية لمسافة قصيرة ثم تتناقص بعد ذلك مع زيادة الطول الموجي لجميع العينات، وإن أكبر انعكاسية كانت للعينات ذات التركيز العالي (0.2 mol/L) وأقل انعكاسية كانت للعينات ذات التركيز الواسع (0.05 mol/L) في أعلى طول موجي .

الشكل (4) يوضح تأثير التراكيز المختلفة على فجوة الطاقة البصرية وظهرت أن قيمتها تتراوح بين (4.2 - 3.9) eV وهذا يتفق مع الباحثون [21]، [20] وكانت أعلى قيمة لفجوة الطاقة لأقل تركيز مولاري والعكس صحيح ، ويعود هذا التغير إلى تأثير التراكيز على سمك الأغشية كما موضح في الشكل (5) والذي يؤثر على مقدار فجوة الطاقة البصرية كما في الشكل (6).

الشكل (7) يوضح تأثير التراكيز المختلفة على معامل الامتصاص البصري ، وسجلت أعلى قيمة له للعينات ذات التركيز الأعلى وأقل قيمة له للعينات ذات التركيز الأقل ، وهذا يدل على أن معامل الامتصاص يتناسب طردياً مع الامتصاصية حسب الشكل (8) وهذا يتفق نظرياً مع المعادلة (8).

الشكل (9) يوضح تأثير التراكيز على معامل الخمود ونلاحظ أنه يزداد تدريجياً مع زيادة طاقة الفوتونات المساقطة أي يقل بزيادة الطول الموجي ، وسجلت أعلى قيمة لمعامل الخمود للعينات ذات التركيز العالي (0.2 mol/L) وأقل قيمة للعينات ذات التركيز الأقل (0.05 mol/L) .

الثوابت البصرية Optical Constants

1 - معامل الامتصاص (α) (Absorption Coefficient)

يعرف معامل الامتصاص بأنه نسبة التناقص في فيض طاقة الإشعاع المساقط بالنسبة لوحدة المسافة باتجاه انتشار الموجة داخل الوسط [17].

$$\alpha = 2.303 \frac{A}{t} \quad (5)$$

A : الامتصاصية ، t : سمك الغشاء (cm)

2- معامل الخمود (k_0) (Extinction Coefficient):

يعرف معامل الخمود (k_0) على أنه مقدار التوهين الحاصل في شدة الأشعة الكهرومغناطيسية ، نتيجة تفاعل الأشعة الكهرومغناطيسية وجسيمات مادة الغشاء الرقيق . وهو الجزء الخيالي من معامل الانكسار المعقد، ومن الممكن حساب معامل الخمود من المعادلة الآتية [8].

$$k_0 = \alpha \lambda / 4\pi \quad (6)$$

إذ إن λ : الطول الموجي للأشعة المساقطة .

3 - معامل الانكسار (n_0) (Refractive Index):

هو النسبة بين سرعة الضوء في الفضاء الحر (c) إلى سرعته في الوسط (v)، وهو الجزء الحقيقي من معامل الانكسار المعقد [13] . ويحدد معامل الانكسار (n_0) للأغشية من العلاقة الآتية [14]:

$$n_0 = \frac{1}{2} \left[\frac{1+R}{1-R} - \frac{k_0^2 + 1}{k_0^2 + 1} \right]^{1/2} + \frac{1+R}{1-R} \quad (7)$$

3 - التوصيلية الضوئية (σ) (Optical Conductivity)

تعرف التوصيلية الضوئية أنها ظاهرة حصول زيادة في عدد حاملات الشحنة (الالكترونات أو الفجوات) نتيجة سقوط حزمة ضوئية على شبه الموصل [15] ، ويمكن حساب التوصيلية الضوئية وفق العلاقة الآتية [16].

$$\sigma = \frac{\alpha n_0 c}{4\pi} \quad (8)$$

c : سرعة الضوء بالفراغ، ووحدة التوصيلية الضوئية هي (1/sec) .

العمل التجريبي Experimental

استخدمت منظومة التحلل الكيميائي الحراري لترسيب أغشية ثنائي أكسيد القصدير (SnO₂) من مادة رباعي كلوريد القصدير (SnCl₄·5H₂O) عبارة عن مسحوق أبيض سريع الذوبان بالماء وزنها الجزيئي (350.58 g/mol) بتركيز مختلف (0.05 , 0.1 , 0.15 , 0.2) Mol/L وذلك بأدائها في الماء المقطر بأحجام مختلفة، وبعد تكون المحلول يوضع في جهاز الرش ، ويرش على قواعد زجاجية مسخنة تصل درجة حرارتها إلى 500°C وذلك لغرض الحصول على أغشية ذات تجانس كبير وضمن ظروف التحضير الآتية (المسافة بين القاعدة وجهاز الرش $26\text{cm} \pm 1$ ، مدة الرش 10 ثواني تعقبها فترة زمنية غير منتظمة حتى تستقر درجة حرارة القاعدة المطلوبة عند الرش، ضغط الغاز المسلط (الهواء) بحدود (1.5 bar) ، ومن الملاحظ عملياً أن محلول مادة كلوريد القصدير يتخثر في أي مرذاذ بلاستيكي بالقرب من أي درجة حرارة إلى أن تعزل بالكامل عن الحرارة ، ولكن هذا لا يحدث مع المرذاذ الزجاجي أو مرذاذ ستيل وبعد اتمام عملية الرش تترك العينات على القاعدة


الاستنتاجات

- 1 - ان الاختلاف في التراكيز ادى الى توهين واخماد الاطوال الموجية الساقطة على الاغشية فأدى الى تغير جميع الخواص البصرية لأغشية اوكسيد القصدير
- 2 - ان الاختلاف في التراكيز يؤدي الى الاختلاف في سمك الاغشية مما يؤدي الى تغير جميع الخواص البصرية .
- 3 - ان الاختلاف في سمك الاغشية يؤدي الى الاختلاف فجوة الطاقة.
- 4 - ان مادة رباعي كلوريد القصدير ($\text{SnCl}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) الذي تم استخدامها لتحضير اغشية اوكسيد القصدير (SnO_2) على قواعد زجاجية يجب ان لا تتعرض لاي درجة حرارة أثناء الذوبان او الترسيب لانه يتسبب في تفتتها وفي النهاية لا يمكن استخدامها في جهاز الرش الكيميائي الحراري.


(mol/L) ، ونلاحظ انه يعتمد على معامل الامتصاص ، وان مقدار الزيادة والنقصان في معامل الخمود يعود الى مقدار التوهين الحاصل في الاشعة الكهرومغناطيسية الساقطة على العينات واختلاف عدد ذرات مادة الغشاء لكل عينة واختلاف سماك الاغشية .

الشكل (10) يوضح تأثير التراكيز على معامل الانكسار الذي تكون فيه اعلى قيمة لمعامل الانكسار للعينة ذات التركيز الاقل ، واعلى قيمة للعينة ذات التركيز الاعلى ، وسلوكه مشابه لسلوك الانعكاسية بسبب اعتماده عليها حسب المعادلة (7) ، ونلاحظ ايضا انه يقل بزيادة الطول الموجي .


الشكل (11) يوضح تأثير التراكيز على التوصيلية الضوئية التي سجلت اعلى قيمة لها عند العينة ذات التركيز (0.05 mol/L) واقل قيمة للعينة ذات التركيز (0.2 mol/L) وسبب هذا حصول زيادة في عدد حاملات الشحنة (الكترونات او فجوات) نتيجة لسقوط الضوء على سطح الغشاء . ومن الملاحظ ايضا ان التوصيلية الضوئية تزداد تدريجيا مع زيادة طاقة الفوتون الساقط .




شكل (1) تأثير التراكيز المختلفة على طيف النفاذية




شكل (2) تأثير التراكيز على طيف الامتصاصية




شكل (3) تأثير التراكيز على طيف الانعكاسية




شكل (4) تأثير التراكيز على فجوة الطاقة




شكل (5) تأثير التراكيز على سمك الاغشية




شكل (6) تأثير سمك الاغشية على فجوة الطاقة




شكل (7) تأثير التراكيز على معامل الامتصاص




شكل (8) العلاقة بين معامل الامتصاص والامتصاصية



شكل (9) تأثير التراكيز على معامل الخمود



شكل (10) تأثير التراكيز على معامل الانكسار



الشكل (11) تأثير التراكيز على التوصيلية الضوئية

المصادر

- [1] O. S. Heavens, "Thin Film physics", John Wiley and Sons Inc., New York, (1973).
- [2] R. Ueda and J. B. Millin, "Crystal Growth and Characterization", Mc Graw- Hill (1975).
- [3] S. A. Salaman, "Preparation and study of some semiconducting properties of $\text{CuI}(\text{Se}_x\text{T}_{1-x})$ Thin

- Films", M.Sc. Thesis, College of Science, Al-Mustansiriya University, (1998).
- [4] Sh. M. Ali, "Theoretical study for the Heterojunction (n -amorphous/ p crystalline Silicon)", M.Sc. Thesis, College of Science, Al-Mustansiriya University, (1996).

- [5] K. L. Chopra, "Thin film phenomena", Mc Graw-Hill, Inc. Company, New York, (1968).
- [6] A. Mohammed , M. Bagheri , D. Mohagheghi, M. Shokooh , Saremi, "The influence of Al doping on the electrical, optical and structural properties of SnO₂ transparent conducting films deposited by the spray pyrolysis technique", J. Phys. D. Appl. Phys., Vol. 37, (2004), P. (1248-1253).
- [7] E. Novinrooz, A. bdoljavad, F. Sarabadani, Parvin, Garousi, Javad, "Characterization of Pure and Antimony Doped SnO₂ Thin Films Prepared by the Sol-Gel Technique" Iran. J. Chem. Chem. Eng, Vol. 25, No.2, (2006).
- [8] M.C. Graw –Hill "Thin Film Phenomenon Chopra", 1969.,
- [9] J.I. Pankove "Optical Processes in semiconductors" by prentice-Hill, Inc .1971
- [10] K. B. Sundaram and G. K. Bhagavat, "Optical Absorption studies on Tin Oxid Films", J. Phys. D: Appl. Phys., Vol. 14, (1981), P (921-925).
- [11] O. Stenz-el, "The Physics of Thin Film Optical Spectra", An Introduction, Winzerlaer Str. 10, 07745 Jena, Germany, (2005).
- [12] A. Faheem Khan, M. Mehmooda, M. Aslam a, M. Ashraf "Characteristics of electron beam evaporated nanocrystalline SnO₂ thin films annealed in air" Applied Surface Science, Vol. 256, (2010), P. (2252–2258).
- [13] د. صبحي سعيد الراوي، د. شاكر جابر شاكر، د. يوسف مولود حسن، "فيزياء الحالة الصلبة"، جامعة الموصل، (1990).
- [14] M. Gaidi, A. Hajjaji My Ali El Khakani. B. Chenevier, M. Labeau, and B. Bessai "Optical Properties Tuning of SnO₂ Films by Metal Incorporation (Pt,Pd): Correlation with Microstructure Change" Japanese Journal of Applied Physics, Vol.48, (2009) ,P.(1-5).
- [15] F. A. Ibraheem, "Study of Some Structural and Electrical Properties of Doped With In of ZnSe Thin Films Prepared by Thermal Evaporation", M.Sc. Thesis, Baghdad University, (2007).
- [16] I.C.Ndukwe, "Solution growth Characterization and applications of zinc sulphide Thin Films", Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol.40, (1996), P. (123-131).
- [17] A.n. Donald, "Semiconductor Physics and Devices", Irwin, USA, (1992)
- [18] J.I. Pankove, "Optical processes in semiconductors" by prentice Hall, Inc. , 1971.
- [19] M.H. Brodsky "Amorphous Semiconductors" Cambridge Univ.Press , New York 1978.
- [20] R.L. MISHRA, SHEO. K. MISHRA, S.G. PRAKASH "Optical and gas sensing characteri- stics of tin oxide nano – crystalline thin film" University of Allahabad , (2009).
- [21] Afrah.A.Hussain.J.AL-Obaidy "Preparation and studying the properties of SnO₂ detector" Colleg of Education-University of Baghdad , (2010).

Concentrations effect on tin oxide thin films (SnO₂) optical properties

Abdul-Majeed E.Ibrahim¹, Raid A.Ismail², Nawar Y.Aftan¹

¹ Department of Physics , College of Education , University of Tikrit , Tikrit , Iraq

² School of Applied Sciences , University of Technology , Baghdad , Iraq

Abstract

SnO₂ thin films have been prepared by chemical spray pyrolysis on glass slides from a solution of (SnCl₄: 5H₂O) in different concentrations (0.05, 0.1, 0.15, 0.2) Mol/L at (500C°) and an average flow 4ml/min of the solution through a Sprayer Nozzl. And spray distance amount (26±1cm), and the films thickness was prepared no more than (1µm).

Optical properties of prepared films have been studied by recording spectrum transmittance and the extent wavelengths (290 – 900 nm) ,It is found that transmittance (T) , absorptance (A) , Reflectance(R) , energy gap (Eg) , absorption coefficient (α) , extinction coefficient (k) , Refractive Index (n_o) and Optical Conductivity (σ) vary according to the concentrations change.