





طرق العمل:

ثم جفت المركبات وسجل طيف الأشعة تحت الحمراء IR وطيف الرنين النووي المغناطيسي NMR لبعضها.

أما المركب E فقد تم تحضيره بمزج (0.01mol) 1,3 اندان داينون و (0.03gm) بارا تولوين حامض السلفونيك كعامل مساعد مع (25ml) من الايثانول المطلق حيث سخن لدرجة الغليان ثم أضيف (0.02mol) من 4-أمينو بيردين ثم أجريت عملية التصعيد لمدة 12 ساعة ثم ترك المزيج ليبرد حيث تكونت بلورات ذات لون أخضر غامق أعيدت بلورته بالايثانول المطلق وجفف المركب وتم تسجيل طيف الأشعة تحت الحمراء له.

تحضير المركبات الحاوية على بنزوثيايازول : أضيف في دورق دائري سعة 250ml (0.01mol) من الأمين المذاب في (15ml) من الكحول الإيثيلي المطلق ثم أضيف (0.01mol) من مركب الالديهيد المذاب في (15ml) من الكحول الإيثيلي المطلق وأضيف (0.01gm) من بارا تولوين حامض السلفونيك كعامل مساعد. ثم جرى تسخين مزيج التفاعل لحين بلوغه مرحلة التصعيد واستمرت عملية التقطير الإرجاعي لمدة ثلاث ساعات بعدها تم تبريد المزيج فترسب الناتج على شكل بلورات واستعمل الايثانول المطلق لإعادة بلورة المركبات (A,B,C,D). أما المركب (A) فقد تمت إعادة بلورته بالميثانول، ومن

جدول (1) أسماء وتراكيب المركبات المحضرة

No	الالديهيد (الوزن (غم/مول))	الأمين (الوزن (غم/مول))	Chemical structure	Name	Colour	M.P
A	2-formyl thiophen 0.01,1.2	2-amino- 4-chloro benzothiazol 0.01,1.846		7-chloro-N-(thiophen-2-ylmethylene)benzo[d]thiazol-2-amine	راسب أصفر فاتح	210- 212°C
B	2- formylpyrole 0.01,1.3			7-chloro-N-((1-methyl-1Hpyrrol-2-yl)methylene)benzo[d]thiazol-2-amine	راسب بنفسجي	210- 213°C
C	Furfural 0.01,1.2			7-chloro-N-(furfuran-2-ylmethylene)benzo[d]thiazol-2-amine	راسب بني	210- 213°C
E	1,3- indandion 0.01,1.461	4-amino pyridin 0.02,1.882		(N,N')-N,N'-(1H-indene-1,3(2H)-diyl indene)di pyridin-4-amine	راسب أخضر غامق	217°C

جيدا بوجود 0.1gm من العامل المساعد ثلاثي أميل أمين و 0.01gm من العامل النافخ (الماء)، ثم جرى مزج هذه المكونات جيدا وبعدها أضيف 6gm (MDI) مع المزج السريع والمستمر حتى ملاحظة حدوث انتفاخ للمزيج وتكون الرغوة التي جرى وضعها في

تحضير الرغوات اليوريثانية المحملة بالمركبات المحضرة: بعد تحضير المركبات A,B,C,E حضرت الرغوات اليوريثانية الحاوية على هذه المركبات حيث تم إضافة 0.5gm من المركبات (A,B,C) أما المركب E فاضيف (1gm) إلى 4gm استر بولي أول وخلط

تحضير وتشخيص بعض مركبات الايمينات المشتقة من البنزوثيازول ودراسة معقداتها بعد تحميلها

على رغوات البولي يوريثان

دينا سعدي أحمد ، علي طه السامرائي

قسم الكيمياء ، كلية العلوم، جامعة تكريت ، تكريت ، العراق

الملخص

تضمن الجزء الاول من هذا البحث تحضير عدد من قواعد شف الحلقية غير المتجانسة وتم تشخيص المركبات المحضرة بدلالة درجات الانصهار وبالطرق الطيفية المتاحة:

(FT-IR , H^1 NMR , CHN Analysis) .

وتناول الجزء الثاني تحميل المركبات A,B,C بنسبة 5% اما المركب E تم تحميله بنسبة 10% على رغوات البولي يوريثان لتحضير الراتنجات الكلايية P1,P2,P3,P5 على التوالي وجرى دراسة تحليلية للراتنجات المحضرة من حيث سعة تحميلها لايونات العناصر الانتقالية والملوثة للبيئة كالرصاص والكروم الكاديوم وشملت الدراسة تأثير زمن المعاملة والدالة الحامضية على سعة تحميل الراتنج بطريقة الوجبة. لقد أظهرت الراتنجات P1,P2,P3 نفس السلوك تجاه الايونات المدروسة وكانت سعة تحميل الراتنج P5 أقل من كافة الراتنجات ويمكن تمثيل ذلك كما يلي:

Loading Capacity L.C :

P5> P1 , P2 , P3


لقد كانت أعلى سعة تحميل في كافة البوليمرات المدروسة لأيونات الرصاص Pb^{2+} بينما اختلفت الراتنجات في اغلب الايونات الباقية من حيث ترتيبها حسب زيادة أو نقصان سعة التحميل لكل أيون .

وفي الآخر جرى دراسة استعادة الايونات واعادة تنشيط البوليمر P5 كنموذج حيث جرى عملية اعادة تنشيطه باستخدام حامض الهيدروكلوريك (4M) وقد لوحظ ان نسبة الاسترجاع لايونات Co^{2+} , Pb^{2+} , Cr^{3+} كانت بحدود 90% بينما لم يتم استرجاع النيكل الا بنسبة 30% .

المقدمة

يعتبر نظام البنزوثيازول نظاماً ثنائي الحلقة ذا فعالية بايولوجية كبيرة وله تطبيقات في الاستخدامات الدوائية ومن أهم مشتقات البنزو ثيازول هي المشتقات المعوضة في الموقع 2- ومن أهم هذه المعوضات هو المركب 2-أمينو بنزوثيازول ومشتقاته وهناك طرق كثيرة تناولت تحضير معوضات 2-أمينو بنزوثيازول ^(2,1) وان هذه المعوضات أثبتت انها ذات استخدامات طبية كثيرة ومن هذه المعوضات المركبات الآتية:


(1)



2-أمينو -4-مethyl بنزوثيازول


واثبت ان له فعالية كمخدر موضعي ⁽³⁾

(2)



2-أمينو -4-برومو -6-مethyl بنزوثيازول

وقد اثبت ان لهذا المركب فعالية مضادة للفطريات ⁽⁴⁾.



R=H, CH₃, Cl

2-أمينو معوض بنزوثيازول

حيث اثبتت هذه المعوضات ان بالامكان استخدامها ضد مرض الصرع ⁽⁵⁾

وعلى هذا الاساس تتضمن هذه الدراسة تحضير عدد من عدد قواعد شف الحاوية على المركب 2-أمينو-4-كلورو بنزوثيازول مع الديهايدات مختلفة حاوية على مختلف الذرات المانحة S,N,O لغرض دراسة معقداتها مع ايونات العناصر وبلمرتها لانتاج بوليمرات كلايية.

الجزء العملي


المواد الكيميائية المستخدمة: تم استخدام المواد الاتية : 2- أمينو -4-كلورو بنزو ثيازول ، 2-ثايوفين كاربوكسيلديهايد، N-مethyl بايرول -2-الديهايد ، فورفورال ، 1,3- اندان دايون ، 4-أمينو بردين،بارا تولوين حامض السلفونيك.

الاجهزة المستخدمة:جهاز الاشعة تحت الحمراء IR،جهاز الرنين النووي المغناطيسي NMR، جهاز التحليل الدقيق للعناصر CHN،جهاز الامتصاص الذري اللهب.

طيف الأشعة تحت الحمراء IR

جدول (4) يبين مواقع أهم حزم الامتصاص لأطياف الأشعة تحت الحمراء العائدة لقواعد شف المحضرة

Code	IR ν (cm) ⁻¹						
	C-H aromatic	C=C aromatic	C=N	C-N	C-Cl	C-S	C-O
A	3053 m	1541 s	1639 m	1305 m	712 m	682 m	...
B	3064 m	1540 m	1643 m	1271 w	728 m	686	...
C	3074 w	1539 w	1641 m	1305 m	757 w	730 w	1107w
E	3056 w	1541 s	1658 m	1201 m	...	...	...




s=strong , m=medium , w=weak , b=broad

الشكل (2) يبين طيف الأشعة تحت الحمراء للمركب [B]

جدول (5) يبين مواقع أهم حزم الامتصاص لأطياف الأشعة تحت الحمراء العائدة للبرغوات البوريثانية المحضرة

مز. المركب	IR ν (cm) ⁻¹							
	OH or NH	C-H aromatic	C-H aliphatic	aromatic	C=N	C-N	N=C=O	C=O
P1	3394 m	2974 w	2923 m	1407 m	1598 s	1232 w	2277 m	1708 m
P2	3409 m	3033 w	2927 w	1411 w	1514 m	1377 m	2277 m	1704 m
P3	3319 b	2972 w	2873 w	1407 m	1598 m	1232 w	2273 m	1704 m



s=strong , m=medium , w=weak , b=broad

الشكل (3) يبين طيف الأشعة تحت الحمراء للبوليمر P2

جدول (6) يبين النتائج التحليلية للبوليمر P2




Ions	pH	Capacity mg/g resin				
		Time(hr.)				
		0.25	1	3	6	24
Ni ²⁺	2	3.0	4.2	4.6	5.8	6.0
	4	4.2	4.6	5.6	6.7	7.0
	6	4.2	4.9	6.5	6.7	7.0
	8	4.6	4.9	6.5	7.4	7.4
Cr ³⁺	2	4.3	4.8	4.8	5.3	7.9
	4	5.3	6.4	7.4	7.9	8.4
Pb ²⁺	2	7.0	9.3	9.3	9.8	10.0
	4	8.5	9.5	11.8	14.0	16.3
	6	9.8	11.5	13.5	14.3	17.0
Cu ²⁺	2	0.8	0.8	0.9	1.6	2.3
	4	3.8	4.2	4.6	4.9	8.5
	6	4.0	5.6	5.7	8.7	9.0
Cd ²⁺	2	0.7	1.1	2.0	5.0	6.4
	4	3.4	3.7	4.5	5.7	6.5
	7	3.5	3.7	5.4	6.4	6.5
Co ²⁺	2	1.8	6.0	7.1	8.5	8.8
	4	4.3	8.4	8.4	8.8	9.0
	6	6.5	8.5	8.8	9.3	9.3

الاشكال (4,5,6,7,8,9) توضح السلوك اعلاه في كافة الازمان

والدوال الحامضية المدروسة لكل ايون.

وقد كانت نتائج البوليمرات المدروسة الاخرى من حيث سعة التحميل


كالآتي :




دراسة الكفاءة التحليلية للبوليمرات المحضرة :-

استخدمت طريقة الوجبة في دراسة الكفاءة التحليلية للبوليمرات P1, P2, P3 تجاه عدد من الأيونات التي تمت دراستها والتي تشمل ($Mg^{2+}, Pb^{2+}, Cu^{2+}, Cr^{3+}, Ni^{2+}, Co^{2+}, Cd^{2+}, Zn^{2+}$) وتم تعيين تركيز الأيونات في هذه المحاليل بتقنية مطيافية الامتصاص الذري اللهب بعد رج (10 ml) من محلول الايون المدروس ذي التركيز (100ppm) عدا ايون الرصاص Pb^{2+} حيث كان تركيزه (200ppm) مع (0.1gm) من البوليمر ولمدة (24hr) ، وقد أبدت الأيونات ($Pb^{2+}, Cu^{2+}, Cr^{3+}, Ni^{2+}, Co^{2+}, Cd^{2+}$) استجابة كبيرة تجاه البوليمرات لذلك درست الأيونات بالتفصيل. اما الأيونات ($Pb^{2+}, Cr^{3+}, Ni^{2+}, Co^{2+}$) فقد أبدت استجابة تجاه البوليمر P5 حيث كانت الأيونات بتركيز (100ppm).


وتتشابه البوليمرات المحضرة في سلوكها تجاه الأيونات المدروسة ويوضح الجدول انهاء عدد ملغرامات أيونات ($Ni^{2+}, Cr^{3+}, Pb^{2+}, Cu^{2+}, Cd^{2+}, Co^{2+}$) المسحوبة من قبل (0.1g) من الراتنج [P2] كدالة للزمن في دوال حامضية مختلفة كمثال لبقية البوليمرات المدروسة.




الشكل(4): عدد مليغرامات Ni^{2+} المسحوبة من قبل (0.1g) من الراتنج [P2] كدالة للزمن في مختلف الدوال الحامضية




الشكل(5): عدد مليغرامات Cr^{3+} المسحوبة من قبل (0.1g) من الراتنج [P2] كدالة للزمن في مختلف الدوال الحامضية




الشكل(6): عدد مليغرامات Pb^{2+} المسحوبة من قبل (0.1g) من الراتنج [P2] كدالة للزمن في مختلف الدوال الحامضية



الشكل (7): عدد مليغرامات Cu^{2+} المسحوبة من قبل (0.1g) من الراتنج [P2] كدالة للزمن في مختلف الدوال الحامضية



الشكل (8): عدد مليغرامات Cd^{2+} المسحوبة من قبل (0.1g) من الراتنج [P2] كدالة للزمن في مختلف الدوال الحامضية




الشكل (9): عدد مليغرامات Co^{2+} المسحوبة من قبل (0.1g) من الراتنج [P2] كدالة للزمن في مختلف الدوال الحامضية

و الجدول (7) والشكل (10) يوضح نتائج الاستعادة باستخدام (4M HCl)

كعامل شاطئ

زمن المعاملة (ساعة)	نسبة الاسترجاع %			
	Ni^{2+}	Cr^{3+}	Pb^{2+}	Co^{2+}
0.25 hr	17.2	21.8	65.7	58.1
1 hr	20.0	41.6	71.2	67.4
2 hr	24.7	43.9	71.6	78.8
8 hr	29.3	60.6	89.1	84.0
24 hr	30.3	79.0	89.5	85.7

استرجاع الايونات وإعادة تنشيط البوليمر المحمل: جرت دراسة إعادة التنشيط للراتنج P5 حيث استخدم هذا الراتنج لوفرة كميته المحضرة ولكون الايونات التي استخلصها اقل من بقية البوليمرات لتسهيل دراسة الاسترجاع والاستعادة.



الشكل (10): نسبة استرجاع الايونات (Co^{2+} , Cr^{2+} , Ni^{2+} , Pb^{2+}) من البوليمر (P4) في أزمان مختلفة

المصادر

- 1) A.Gupta and S. Rawat. Journal of current pharmaceutical Research; 3(1): 13-23 (2010).
- 2) P.P. Prabhul, S. Panda, and C.S. Shastri. International J. of chem.Tech.Research;3(1):185-191, Jan-Mar.2011.
- 3) P.N.Bahargava and K.A. Jose., Ind. J. Chem. Soc., 37,314-316,(1960).
- 4) B.Y. Junget. al., United Statepatent. Patent No. 5380735. Jan.10, (1995).
- 5) G. Trapani et.al., Eur. J. Med. Chem. 31,575-587, (1996).
- 6) TH. F. Al-Bayati, M.Sc Thesis, University of Tikreet , Iraq , 64, 67,(2008).

Synthesis and Characterization of some benzothiozol imines and the study of their complex and their loading on PU foam

Dina Sa'adi Ahmed , Ali T.Al-samaraie

Chemistry Department , College of Science , Tikrit University , Tikrit , Iraq

Abstract

The synthesis of hetocyclic schiff bases was carried out.

In the first part of this work all the compounds were characterized by their Mp, IR, ^1H NMR and Elemental analysis CHN.

The compounds A,B,C were loaded on poly urethane foam with 5% of them to the foam so that chelating polymers P1,P2,P3 were prepared respectively .

Polymer P5 was produced by loading 10% of compound E on poly urethane.

A complete analytical study for the prepared polymers regarding their loading capacity for different ions specially transition metal ions and heavy metals like Pb^{2+} and Cd^{2+} which are a major source of pollution .

The study included two major factors i.e treatment time and pH and was conducted by batch study .

Polymers P1,P2 and P3 showed same behavior towards the studied ions , while polymer P5 showed the lowest this can be shown as :-

Loading capacity :

$\text{P5} > \text{P1} , \text{P2} , \text{P3}$

The highest loading capacity in all polymers was for Pb^{2+} ions, other ions were different in their order according to each polymer.

A study for the regeneration of loaded polymer P5 (as an example) was conducted using (4M) HCL.

The %recovery of Cr^{3+} , Pb^{2+} and Co^{2+} was almost 90% or higher but Ni^{2+} was only 30% recovered.